



دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم پایه

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته شیمی آلی

گروه شیمی

عنوان پایان نامه

مطالعه ساختاری لیگنین دی اکسان سرو(سوزنی برگ) و لیگنین
صنعتی(لیگنو سولفونات) و چند ترکیب مدل لیگنین از طریق سایلیله
 $^{29}\text{SiNMR}$ کردن و مطالعه و تحلیل طیفهای

محمد مهدی عبدالله پور

استاد راهنما: طیبه پرتوى

استاد مشاور: سید احمد میر شکرايى

آذر ۱۳۹۱

الله اعلم



دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم پایه

مرکز تهران شرق

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته شیمی آلی

گروه شیمی

عنوان پایان نامه:

مطالعه ساختاری لیگنین دی اکسان سرو(سوزنی برگ) و لیگنین
صنعتی(لیگنوسولفونات) و چند ترکیب مدل لیگنین از طریق سایلیله
 $^{29}\text{SiNMR}$ کردن و مطالعه و تحلیل طیفهای

محمد مهدی عبدالله پور

استاد راهنمای: طیبه پرتوفی

استاد مشاور: سید احمد میر شکرایی

۱۳۹۱ آذر

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| شماره | | | | | |
| تاریخ | | | | | |
| بیوست | | | | | |
| دانشگاه صنعتی شهرورد دانشگاه صنعتی شهرورد اسلام شریعه آموزشی تحقیقی فناوری و تکنولوژی | | | (P) بهزیس اطلاعی ایران وزارت علم، تحقیقات و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی | | |
| صور تجلیسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد | | | | | |
| <p>جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد مهدی عبدالله پور دانشجوی رشته شیمی آبی به شماره دانشجویی: ۸۸۰۰۴۰۴۷</p> <p>"مطالعه ساختاری لیگنین دی اکسان سرو (سوزند پرگ) و لیگنین صنعتی (لیگنو سولفونات) و چند ترکیب مدل لیگنین از طریق مایلیله کردن و مطالعه و تحلیل طیفهای $^{29}\text{Si NMR}$"</p> <p>جلسه دفاع با حضور داوران نامبرده ذیل در روز چهارشنبه مورخ ۹۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱۳:۱۴ در محل مرکز تهران شرق برگزار شد. و پس از بررسی پایان نامه مذکور با اندرجه بود پرسیده شد: <input checked="" type="checkbox"/> موافقت می‌شود <input checked="" type="checkbox"/> موافقت نمی‌شود <input checked="" type="checkbox"/> موافقت ندارم <input checked="" type="checkbox"/> موافقت نداشتم <input checked="" type="checkbox"/> موافقت نداشتم و با درجه ارزشیابی خوب و با درجه ارزشیابی خوب واقع شد.</p> | | | | | |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام و نام خانوادگی | نام و نام خانوادگی | نام و نام خانوادگی | نام و نام خانوادگی |
| ردیف ۱ | دکتر طبیبه پرتوسی | استاد راهنمای | استاد راهنمای | استاد مشاور | استاد راهنمای |
| ردیف ۲ | دکتر سید احمد میرشکرایی | استاد دار | استاد دار | استاد دار | استاد دار |
| ردیف ۳ | دکتر شهلا مظفری | استاد دار | استاد دار | استاد دار | استاد دار |
| ردیف ۴ | دکتر اعظم منفرد | نماینده علمی | نماینده علمی | گروه/نماینده تحصیلات تکمیلی | نماینده علمی |

تهران، خیابان شرکت تخصصی تکنیک
 خیابان شهید فلاح پور، پلاک ۱۷

تلفن: ۰۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰
 مورخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

WWW.TPNU.AC.IR
 science.spt@tpnu.ac.ir

اینجانب محمد مهدی عبدالله پور دانشجوی ورودی سال ۸۸ مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی الى گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر ایده و نوشه دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و مأخذ ان را در جای مناسب ذکر کرده ام. بدیهی است مسئولیت تمام مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خوبیش می دانم و جوابگوی ان خواهم بود.

دانشجو تایید می نماید که مطالب مندرج در این پایان نامه نتیجه تحقیقات خودش می باشد و در صورت استفاده از نتایج دیگران مرجع ان را ذکر نموده است.

محمد مهدی عبدالله پور

تاریخ و امضاء

اینجانب محمد مهدی عبدالله پور دانشجوی ورودی سال ۸۸ مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی الى گواهی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله،کتاب،... نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنمای، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله،کتاب و...و به صورت مشترک با ذکر نام استاد راهنمای مبادرت نمایم.

محمد مهدی عبدالله پور

تاریخ و امضاء

کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات ، آزمایشات ، نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد .

لحدِ حُمَّامٍ

درو مادر عززم

چکیده

در این تحقیق مقایسه‌ای بین اطلاعات حاصل از طیف نگاری لیگنین دی اکسان(سوزنی برگ) سرو با لیگنین دی اکسان سرو سایلیله شده با استفاده از ترکیبات مدل انجام گرفت و همچنین مقایسه مشابهی بر روی لیگنین صنعتی(لیگنو سولفونات) و لیگنین صنعتی (لیگنو سولفونات) سایلیله شده انجام شد. و براساس اطلاعات حاصل مشخص شد که در ساختار هر دو نوع لیگنین مورد مطالعه مقدار نسبتا بالایی گروه هیدروکسیل فنولی حضور دارند. و بر اساس نتایج حاصل می‌توان از این دولیگنین در صنعت به عنوان Extender استفاده کرد.

کلید واژه: لیگنین دی اکسان سرو ، لیگنین صنعتی، سایلیله کردن ، ترکیبات مدل لیگنین ، طیف

^{۲۹}SiNMR سنجی

| | |
|----|---|
| ۱ | مقدمه |
| ۴ | فصل اول- کلیات تحقیق |
| ۴ | ۱-۱- مقدمه |
| ۴ | ۲-۱ مقدمه ای بر تشکیل لیگنین |
| ۸ | ۳-۱ پلیمریزاسیون لیگنین |
| ۱۳ | ۴-۱ منابع لیگنین |
| ۱۷ | ۵-۱ جدا سازی لیگنین |
| ۱۸ | ۱-۵-۱ تغییرات ساختاری لیگنین طی اسیاب شدن |
| ۱۹ | ۱-۵-۲ تخریب درشت مولکول لیگنین بوسیله گستالت اتصالات اتری |
| ۲۰ | ۱-۵-۳ شکل گیری گروه های کربنیل و ساختار هایی با زنجیره جانبی اشباع نشده |
| ۲۱ | ۱-۵-۴ فرایند احتمالی شکل گیری ساختار های کینوئیدی در طی اسیاب کردن |
| ۲۲ | ۱-۵-۵ واکنش تراکمی طی اسیاب کردن |
| ۲۳ | ۱-۶ روش های استخراج لیگنین |
| ۲۳ | ۱-۶-۱ استخراج لیگنین با استفاده از دیوکسان |
| ۲۴ | ۱-۶-۱-۱ اویژگی لیگنین استخراج شده به وسیله دیوکسان |
| ۲۴ | ۱-۶-۱-۲ لیگنین چوب آسیاب شده MWL (روش یورکمن) |
| ۲۵ | ۱-۶-۱-۳ پارامتر ها در آسیاب کردن به روش یورکمن |
| ۲۶ | ۱-۶-۱-۴ لیگنین انزیمی سلولیتیک CEL |

| | |
|----------|---|
| ۲۶ | ۱-۷ خالص سازی لیگنین MWL |
| ۲۸ | ۱-۸ لیگنین سترزی DHP |
| ۳۰ | ۱-۹ لیگنین صنعتی |
| ۳۰ | ۱-۹-۱ سولفیت لیگنین |
| ۳۱ | ۱-۹-۱-۲ واکنشهای شیمیایی در تولید لیگنوسولفونات |
| ۳۲ | ۱-۹-۱-۳ خالص سازی لیگنین |
| ۳۳ | ۱-۹-۱-۳-۱ مجموع تکنیک های خالص سازی لیگنین به شرح زیر است |
| ۳۴ | ۱-۹-۱-۳-۲ اصلاح شیمیایی لیگنوسولفونات |
| ۳۵ | ۱-۹-۱-۲ لیگنین کرافت |
| ۳۶ | ۱-۹-۱-۳ لیگنین سودا |
| ۳۶ | ۱-۹-۱-۳-۱ خصوصیات لیگنین سودا |
| ۳۸ | ۱-۱۰-۱ NMR در لیگنین |
| ۳۸ | ۱-۱۰-۱ NMR پروتون لیگنین |
| ۴۰ | ۲-۱۰-۱ ^{13}C NMR لیگنین |
| ۴۲ | ۳-۱۰-۱ NMR هتروatom ها در لیگنین |
| ۴۲ | ۱-۳-۱۰-۱ ^{119}Sn -NMR و ^{199}Hg - NMR |
| ۴۳ | ۲-۳-۱۰-۱ Fluorine-19 NMR |
| ۴۳ | ۳-۳-۱۰-۱ Nitrogen-15 NMR |
| ۴۴ | ۴-۳-۱۰-۱ Phosphorus-31 NMR |

| | |
|---------|--|
| ۴۹..... | Silicon-29 NMR ۵-۳-۱۰-۱ |
| ۵۰..... | فصل دوم - پیشینه تحقیق |
| ۵۰..... | ۱-۲ مقدمه |
| ۵۱..... | ۲-۲ استفاده از HNMR در تعیین ساختار لیگنین |
| ۵۱..... | ۳-۲ استفاده از ۱۳C NMR در شناسایی ساختار لیگنین |
| ۵۲..... | ۴-۲ استفاده از ۱۹F NMR در شناسایی ساختار لیگنین |
| ۵۲..... | ۵-۲ استفاده از ۱۵N NMR در شناسایی ساختار لیگنین |
| ۵۳..... | ۶-۲ استفاده از ^{31}P NMR در شناسایی ساختار لیگنین |
| ۵۳..... | ۷-۲ استفاده از ^{29}Si NMR در شناسایی ساختار لیگنین |
| ۵۴..... | فصل سوم - مواد و روشها |
| ۵۴..... | ۱-۳ مواد |
| ۵۴..... | ۱-۱-۳ مواد چوبی |
| ۵۴..... | ۲-۱-۳ لیگنین صنعتی |
| ۵۴..... | ۳-۱-۳ ترکیبات مدل |
| ۵۴..... | ۴-۱-۳ مواد سایلیله کننده |
| ۵۴..... | ۲-۳ استخراج لیگنین از پودر چوب |
| ۵۴..... | ۱-۲-۳ رطوبت سنگی |
| ۵۵..... | ۲-۲-۳ استخراج در حلال ابی |
| ۵۶..... | ۳-۲-۳ استخراج الی |

| | |
|---------|---|
| ۵۶..... | ۴-۲-۳ استخراج لیگنین از چوب بدون مواد استخراجی..... |
| ۵۹..... | ۴-۲-۴ خالص سازی لیگنین..... |
| ۵۹..... | ۳-۳ سایلیه کردن لیگنین..... |
| ۶۲..... | ۱-۳-۳ طیف سنجی FTIR..... |
| ۶۲..... | ۲-۳-۳ طیف سنجی HNMR..... |
| ۶۲..... | فصل چهارم - یافته های تحقیق..... |
| ۶۲..... | ۴-۱ ترکیب مدل ۲ - متوكسی فنول..... |
| ۶۳..... | ۴-۱-۱ طیف FTIR ۲-متوكسی فنول..... |
| ۶۴..... | ۴-۲-۱ FTIR ۲-متوكسی فنول سایلیله شده..... |
| ۶۵..... | ۴-۱-۲ اطلاعات حاصل از FTIR ۲-متوكسی فنول سایلیله شد..... |
| ۶۶..... | ۴-۳-۱ NMR ۲-متوكسی فنول..... |
| ۶۸..... | ۴-۲ لیگنین دی اکسان سرو..... |
| ۶۹..... | ۴-۱-۲ FTIR لیگنین دی اکسان سرو..... |
| ۷۰..... | ۴-۱-۱ اطلاعات حاصل از FTIR لیگنین دی اکسان سرو..... |
| ۷۲..... | ۴-۲-۲ FTIR لیگنین دی اکسان سرو سایلیله شده..... |
| ۷۴..... | ۴-۲-۱ اطلاعات حاصل از FTIR لیگنین دی اکسان سرو سایلیله شده..... |
| ۷۴..... | ۴-۳-۲ طیف HNMR لیگنین دی اکسان سرو..... |
| ۷۶..... | ۴-۲-۱ اطلاعات حاصل از HNMR لیگنین دی اکسان سرو..... |
| ۷۶..... | ۴-۲-۴ طیف HNMR لیگنین دی اکسان سرو سایلیله شده..... |

| | |
|---|----|
| ۴-۲-۱ اطلاعات حاصل از HMNR لیگنین دی اکسان سرو سایلیله شده..... | ۸۰ |
| ۴-۳-۱ لیگنو سولفونات سدیم..... | ۸۰ |
| ۴-۳-۲ FTIR لیگنو سولفونات سدیم..... | ۸۰ |
| ۴-۳-۳ اطلاعات حاصل از FTIR لیگنو سولفونات سدیم..... | ۸۳ |
| ۴-۳-۴ طیف FTIR لیگنو سولفونات سدیم سایلیله شده..... | ۸۶ |
| ۴-۳-۵ اطلاعات حاصل از FTIR لیگنو سولفونات سایلیله شده..... | ۸۶ |
| ۴-۳-۶ طیف HNMR لیگنو سولفونات سدیم..... | ۸۶ |
| ۴-۳-۷ تحلیل طیف HNMR لیگنو سولفونات سدیم..... | ۸۹ |
| ۴-۳-۸ طیف HNMR لیگنو سولفونات سدیم سایلیله شده..... | ۸۹ |
| ۴-۳-۹ اطلاعات بدست امده از HNMR لیگنو سولفونات سایلیله شده..... | ۹۳ |
| ۴-۴-۱ فصل پنجم نتیجه گیری..... | ۹۴ |
| ۵-۱ نتایج حاصل از ترکیب مدل(۲-متوكسی فنول)..... | ۹۴ |
| ۵-۲ نتایج حاصل از لیگنین دی اکسان سرو سایلیله شده..... | ۹۴ |
| ۵-۲-۱ نتایج حاصل از HNMR لیگنین دی اکسان سرو سایلیله شده..... | ۹۶ |
| ۵-۲-۲ نتایج حاصل از لیگنو سولفونات سدیم سایلیله شده..... | ۹۶ |
| ۵-۲-۳ مقایسه نتایج حاصل از FTIR لیگنو سولفونات سدیم سایلیله شده..... | ۹۶ |
| ۵-۲-۴ مقایسه نتایج حاصل از HMNR لیگنو سولفونات سدیم سایلیله شده..... | ۹۸ |
| ۵-۳ بدبست اوردن فرمول مولکولی لیگنین..... | ۹۹ |
| ۵-۴-۱ بدبست اوردن فرمول مولکولی لیگنین دیوکسان سرو بر اساس فنیل پروپان..... | ۹۹ |

| | |
|----------|---|
| ۱۰۱..... | ۴-۲-۱ فرمول مولکولی لیگنین دیوکسان سرو سایلیله شده بر اساس فنیل پروپان..... |
| ۱۰۲..... | ۵-۲-۲ فرمول مولکولی لیگنوسولفونات سدیم بر اساس فنیل پروپان..... |
| ۱۰۴..... | ۵-۲-۳ فرمول مولکولی لیگنوسولفونات سدیم سایلیله شده بر اساس فنیل پروپان..... |
| ۱۰۶..... | ۵-۵ نتیجه گیری کلی..... |
| ۱۰۸..... | ۶-۵ پیشنهادات..... |
| ۱۱۰..... | منابع..... |

مقدمه

گیاهان موجوداتی هستند که از توانایی استفاده از نور، برای تثبیت دی اکسید کربن و داشتن دیواره

های سلولی سرشار از سلولز و توانایی استفاده از نشاسته به عنوان منبع تغذیه در داخل سلول

برخوردار هستند. لیگنین (از کلمه یونانی lignum به معنی چوب) یکی از عمدۀ ترین بیوپلیمر های

موجود در گیاهان اوندی است (۳۲،۴،۵،۱). و یکی از پایدار ترین ترکیبات الی موجود در خاک

است (۹). لیگنین همراه با سلولز و هموسلولزها با آرایشی در حد نانو دیواره سلولی را می سازد که

نتیجه آن ساختار شبکه ای لیگنین - کربوهیدرات می باشد (۳۵). این مسئله مطالعه ساختاری

لیگنین را دشوار می کند. از طرفی لیگنین در لایه های مختلف دیواره سلولی دارای ساختار متفاوتی

است (۱۰) فرایند های جدا سازی پلیمر پیچیده لیگنین نیز مشکل دیگری است. بنابر این دانش

کنونی ما در مورد ساختار شیمیایی لیگنین (دست نخورده) عمدتاً از برخی مطالعات انجام شده در

مورد بررسی مکانیسم بیوسنتر لیگنین (۴۸) و اطلاعات حاصل از مطالعه لیگنین چوب آسیاب

شده (MWL)^۱ و لیگنین سلولیتیک (CEL)^۲ ناشی شده است (۴۸).

لیگنین از واحد های فنیل پروپان تشکیل شده است گاهی اوقات انواع دیگری از واحدها در ساختار

لیگنین حضور دارند لیگنین از نظر عناصر ساختاری نا منظم است و پیوند این عناصر با هم دیگر نظم

خاصی ندارد (۷ و ۲).

^۱-Milled wood lignin

^۲-لیگنین استخرج شده با انزیم-

کارآیی خمیر سازی و رنگبری خمیر کاغذ به میزان بسیار زیادی تحت تاثیر مقدار نسبی، ساختار و واکنش پذیری لیگنین باقی مانده در خمیر کاغذ است. عمدتاً مقدار لیگنین و ساختار شیمیایی ان در قالب واحد های پارا هیدروکسی فنیل (کوماریل الكل) (واحدی H)، گوایاسیل (کانیفریل الكل) (واحد G) و سرینجیل (سینامیل الكل) (واحد S) و همچنین مقدار و نوع پیوند های بین مولکولی، فاکتور بسیار مهمی در طی مراحل خمیرسازی و رنگبری می باشد.⁽⁴⁸⁾

در این مقدمه به بررسی لیگنین های صنعتی حاصل از فرایندهای صنعتی تولید خمیر کاغذ و ویژگی لیگنین های جدا شده و تفاوت های ساختاری آنها و حوزه های کاربرد لیگنین سودا و کرافت و نیز سولفید پرداخته می شود.⁽⁴⁾

مطالعه ساختاری لیگنین به دلیل اهمیت این بیو پلیمر در شیمی چوب ، تولید خمیر کاغذ و رنگبری از دیرباز مورد توجه بوده است. تا اوایل دهه ۷۰ میلادی مطالعه ساختار لیگنین و تغییرات آن در فرایند های مختلف به روش شیمیایی انجام می شد. این روشها پیچیده و وقت گیر هستند. با توسعه روش های طیف سنجی از جمله UV-VIS، FTIR، FTNMR بسیاری از جنبه های ساختاری لیگنین روشن شده است و در حال حاضر، احتمالاً مهمترین ابزار مورد استفاده در این زمینه دستگاههای اسپکتروسکوپی هستند. توسعه روش های جدید در فرایند تهیه کاغذ و رنگبری و نیز انجام مطالعات گسترده در زمینه کاربرد های لیگنین مستلزم رهگیری تغییرات ساختاری لیگنین است که این امر لزوماً تا حد زیادی با روش های طیف سنجی ممکن خواهد بود⁽⁵⁾. استفاده گسترده ای از اسپکتروسکوپی FTIR در مطالعه لیگنین شده است⁽³¹⁾. در این تحقیق نیز علاوه بر ¹HNMR برای تایید و تکمیل اطلاعات ساختاری از طیف سنجی FTIR نیز استفاده می شود.

البته برنامه اولیه در این تحقیق استفاده از $^{29}\text{SiNMR}$ برای شناسایی گروه های هیدروکسیل فنولی در ساختار لیگنین بود. اما به علت عوامل مختلفی نظیر تحریم های اعمالی برکشور و افزایش قیمت سرسام اور واکنشگر های سایلیله کننده مورد نیاز (زیرا در $^{29}\text{SiNMR}$ مقدار زیادی نمونه (حدود ۱۵۰ میلی گرم) مورد نیاز است) و سایر محدودیت ها موجب شد که به اجبار از ترکیبات سایلیله شده خود طیف های $^1\text{HNMR}$ و FTIR گرفته شود زیرا مقدار نمونه کمتری مورد نیاز است. سپس، با مقایسه طیف $^1\text{HNMR}$ و FTIR نمونه های اولیه با طیف های حاصل از نمونه های سایلیله شده ویژگی های ساختاری لیگنین دی اکسان سرو و لیگنو سولفونات در حد ممکن با یکدیگر مقایسه و ارزیابی شد تعیین و ارزیابی شد.

فصل اول - کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

دومین بیو پلیمر فراوان جهان سال ها توجه دانشمندان را به خود معطوف کرده است. با توجه به ویژگی های ساختاری لیگنین و پیوند های مزدوج آن و روش های مختلف جدا کردن بدون تغییرات ساختاری و تعیین ساختار آن برای تبدیل به محصولات مفید لیگنین را به ترکیبی قابل توجه برای مطالعه تبدیل کرده است. (۳)

لیگنین ها در اصل برای انتقال آب در گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند. ساختار لیگنین مانع از خروج آب می شود و در نتیجه به انتقال آب به قسمتهای حساس گیاه کمک می کند. (۲۲، ۴) و همچنین مانع از حمله میکرو ارگانیسم ها به گیاهان میشود (۵). حضور لیگنین برای انتقال آب بسیار مهم است (۲۷). نوع و مقدار لیگنین به نوع درخت وابسته است و حدود ۲۸٪ از چوب سوزنی برگان و ۲۰٪ از چوب پهن برگان را تشکیل میدهد و مقدار سلولز در انواع چوب ها در حدود ۴۵٪ است و حدود ۱۷٪ از چوب سوزنی برگان و ۲۵٪ از چوب پهن برگان از همی سلولزها تشکیل می دهد. (۴)

۲-۱ مقدمه ای بر تشکیل لیگنین


لیگنین در اثر پلیمریزاسیون واحد های فنیل پروپان تشکیل می شود. لیگنین ها بسته به نوع گیاه ساختارهای متفاوتی دارند (۷). انچه که به عنوان لیگنین گوایاسیل (کرماریل الکل) معروف است

تقریبا در همه سوزنی برگان یافت میشود. لیگنین در سوزنی برگ ها تقریبا به طور کامل توسط کانیفریل الکل (واحدG) و با مقادیر بسیار کمی از کوماریل الکل (واحدی H) ساخته شده است. لیگنین ((گوایاسیل-سیرنجیل^۱)) که مخصوص پهن برگان است کوپلیمری است متشكل از کانیفریل الکل و سینامیل الکل (واحدS) با نسبت بین ۱:۴ و ۲:۱ متغیر است. (۴، ۳۰، ۳۸) (شکل ۱-۱)



شکل ۱-۱. واحد های ساختاری متomer های تشکیل دهنده لیگنین

شکل ۱-۲ تعدادی سیستم و ساختارهای سه نوع پیش ترکیب عمله لیگنین را همراه با برخی از پیش ترکیب های جزئی لیگنین که به عنوان گروه های انتهایی لیگنین و یا در گیاهان ویژه وجود دارند را نشان می دهد (۴) جدول ۱-۱. مقدار مشارکت پیش ترکیب های لیگنین را در انواع مختلف گیاهان نشان می دهد.



شکل ۲-۱ (a) مونولیگنین شماره گذاری شده (b) مونولیگنین های مشاهده شده در بلوک های ساختاری لیگنین

1 = *p*-coumaryl alcohol (H-unit), 2 = coniferyl alcohol (G-unit), 3 = sinapyl alcohol (S-unit), 4 = coniferaldehyde, 5 = dihydroconiferyl alcohol, 6 = coniferyl alcohol-9-acetate, 7 = ferulic acid, 8 = 5-hydroxyconiferyl alcohol.

جدول ۱-۱ سهم انواع مونولیگنین ها در انواع گیاهان

| Plant type | <i>p</i> -Coumaryl alcohol | Coniferyl alcohol | Sinapyl alcohol (%) |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| Coniferous; softwoods | <5 ^a | >95 | 0 ^b |
| Eudicotyledonous; hardwoods | 0–8 | 25–50 | 45–75 |
| Monocotyledonous; grasses | 5–35 | 35–80 | 20–55 |

به علت عدم وجود یک توالی مشخص در پیوند های بین مونومر های تشکیل دهنده لیگنین تعیین

خصوصیات ساختاری لیگنین برای شیمی دان ها مشکل است (۱۸). پیوند اریل گلیسرول اتر (β -o-4)

بیشترین سهم را در ساختار لیگنین دارد به طوری که در سوزنی برگها حدود (۴۵–۴۸٪) پیوند ها

راتشکیل می دهد و پیوند های بعدی به صورت زیر است


پیوند کوماریل ۵- β -حدود (٪۹-۱۲) و پیوند (٪۳) دی بنزوکسید اکسین

۵'-۵ و ۴'-۵- β -حدود (٪۴) و بی فنیل اتر ۴'-۵-۸ حدود (٪۳/۵) و دی فنیل اتان ۱'-۵ حدود (٪۱۰-۱)

است (٪۷) (شکل ۱-۳). به علاوه لیگنین با پلی ساکارید ها پیوند کوالانسی به صورت

شبکه لیگنین - همی سلولز از طریق پیوند های بنزیل - اتر و بنزیل استر و فنیل - گلوکوزید تشکیل

می دهد (٪۲۲).



شکل ۱-۳ پیوند های درونی لیگنین