

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه پرديس بين المللی واحد ارس

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته خاک و پی

عنوان :

بررسی تاثیر مکروسلیں بر تغییرات مقاومت وحدود اتربرک در خاک رس شیست شده با سیمان

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد حسین امین فر

جناب آقای دکتر هوشنج کاتبی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر توحید اخلاقی

نگارش :

احمد هاشم زاده

تابستان ۹۳

هر که راهی رود که در آن دانشی جوید، خدا او را به راه بھشت برد و به راستی فرشتگان برای طالب علم پرهاي خود را فرو نهند به نشانه ی رضایت از او و اين محقق است که برای طالب علم، هر که در آسمان و زمین است آمرزش خواهد تا برسد به ماھیان دریا، فضیلت عالم بر عابد چون فضیلت ماہ است بر ستارگان در شب چهارده و به راستی علماء وارث پیغمبراند زیرا پیامبران دینار و درهمی به ارث نگذاشته اند ولی ارث آنان علم بود و هر که از آن برگرفت بهره ی فراوانی برده است.

رسول اکرم (ص)

تقدیر و تشکر :

خداوند متعال را سپاس می گوییم، به خاطر نعمت بی کرانش که به این بندۀ حقیر ارزانی داشته و مرا در مسیری هدایت نموده تا بتوانم گامی مثبت هر چند ناچیز در جهت خدمت به جامعه و علم بردارم و همچنین از تلاشها و عنایات ویژه عموم بزرگوارانی که از زحمتشان بهره برده ام بویژه جناب آقای دکتر محمد حسین امین فر، استاد راهنمای اول این پایان نامه که با صبر و شکیبایی و دقت نظر و درایت خاچشان مرا در این راه راهنمایی فرموده و با تحمل و اخلاق بزرگوارانه‌ی خود بندۀ را مديون خود نموده اند و نیز جناب آقای دکتر هوشنگ کاتبی که به عنوان استاد راهنمای دوم بندۀ را یاری نموده اند سپاسگزاری می نمایم و همچنین از آقای دکتر توحید اخلاقی به عنوان استاد مشاور قدردانی می نمایم و نیز از جناب آقای مهندس علیرضا سورچی معاونت محترم فنی اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی که نهایت همکاری را با بندۀ در جهت انجام آزمایشات مربوطه فرموده اند ، نهایت سپاس و قدردانی را دارم.

احمد هاشم زاده

تابستان ۱۳۹۳

| | |
|--|--|
| نام : احمد | نام خانوادگی : هاشم زاده |
| عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر میکروسیلیس بر تغییرات مقاومت و حدود اتربرگ در خاک رس ثبیت شده با سیمان | |
| استاد راهنمای اول : جناب آقای دکتر محمد حسین امین فر | |
| استاد راهنمای دوم : جناب آقای دکتر هوشنگ کاتبی | |
| استاد مشاور : جناب آقای دکتر توحید اخلاقی | |
| مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد دانشگاه : تبریز (واحد پردیس بین المللی ارس) | رشته : مهندسی عمران دانشکده: مهندسی عمران |
| تعداد صفحات : | |
| کلید واژه : رس، ثبیت خاک ، سیمان، میکروسیلیس، مقاومت، حدود اتربرگ ، نفوذ پذیری | |
| چکیده : | |
| <p>امروزه صنعت حمل و نقل جایگاه مهمی را در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد.</p> <p>حمل و نقل یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه یافته‌گی در جوامع بشری محسوب می‌گردد و توسعه و رشد اقتصادی کشورها وابسته به توسعه بخش حمل و نقل می‌باشد. در هنگام اجرای راه‌های آسفالتی در یک منطقه جغرافیایی همواره شرایط آل وجود ندارد و اغلب نیاز به اصلاح خاک زمین‌های مورد نظر از جمله ثبیت خاک می‌باشد. ثبیت بسترها سست و لایه‌های زیراساس و اساس با افزودن مواد تثبیت کننده از فنون رایج راهسازی می‌باشد. خاک‌های ریز دانه وقتی در معرض رطوبت قرار بگیرند، معمولاً متورم شده و از مقاومت آنها کاسته می‌شود ، به همین علت وجود خاک‌های ریز دانه با قابلیت تورم، به عنوان یکی از مشکلات رایج در مهندسی ژئوتکنیک شناخته می‌شود . در این خصوص سیمان</p> <p>عنوان یکی از تثبیت کننده‌های مهم خاک رس می‌باشد. هدف اصلی این پایان نامه پژوهش در مورد روند اثر ماده پوزلانی میکروسیلیس بر مقاومت تک محوری و حدود اتربرگ خاک ثبیت شده با سیمان می‌باشد . برای نیل به این هدف ۳۸ نمونه با ۱۰ طرح اختلاط مختلف ساخته شده و بر روی آنها آزمایشات مکانیک خاک و تعیین مقاومت تک محوری و حدود اتربرگ و نفوذ پذیری انجام شده است</p> <p>طرح اختلاط‌های مورد مطالعه شامل طرح اختلاط‌های نوع اول و نوع دوم می‌باشد که در طرح اختلاط‌های</p> | |

نوع اول با ثابت نگه داشتن ۵ درصد سیمان مقدار میکروسیلیس از ۲ تا ۸ درصد به تدریج افزایش می یابد و در طرح اختلاطهای نوع دوم درصد های سیمان با میکروسیلیس جایگزین می شود در ادامه جهت بررسی اثر میکروسیلیس بر نفوذ پذیری خاک تثبیت شده با سیمان ۴ طرح اختلاط مورد آزمایش ضریب نفوذ پذیری قرار گرفته اند. نحوه ساخت نمونه ها و استانداردهای آزمایشات مربوطه ،مصالح مورد استفاده و نحوه انجام آزمایشات در فصل مواد و روشها به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد افزودن میکروسیلیس بر خاک تثبیت شده با سیمان مقاومت تک محوری ۷ روزه و ۲۸ روزه ی خاک را به صورت خطی افزایش می دهد . در مورد جایگزینی سیمان با میکروسیلیس(طرح اختلاطهای نوع دوم) نتایج نشان می دهد که مقاومت با بیشتر شدن مقدار میکرو سیلیس و کاهش سیمان ، کاهش می یابد. استثنائاً در طرح اختلاط مربوط به ۳٪ سیمان با ۲٪ میکروسیلیس مقاومت افزایش می یابد.در ضمن نتیجه گیری می شود افزودن میکروسیلیس باعث افزایش نشانه خمیری با یک نمودار خطی و کاهش نفوذپذیری با یک نمودار خطی می گردد.

فهرست مطالب

| | |
|----|---|
| ۱ | ۱- پیشینه و ضرورت تحقیق |
| ۲ | ۱-۱- مقدمه |
| ۲ | ۱-۲- پیشینه تحقیق |
| ۴ | ۳-۱- هدف پایان نامه |
| ۴ | ۴-۱- معرفی فصل های پایان نامه |
| ۵ | ۲- کلیات و بررسی منابع |
| ۶ | ۱-۱-۲- خاک رس |
| ۶ | ۱-۱-۱- واحد های اصلی تشکیل دهنده خاک رس |
| ۷ | ۱-۲- کائولینیت |
| ۸ | ۱-۳-۱-۲- ایلیت |
| ۹ | ۱-۴-۱-۲- مونت موریلونیت |
| ۱۱ | ۱-۵-۱-۲- بار الکتریکی رس |
| ۱۱ | ۱-۶-۱-۲- لایه دو گانه |
| ۱۱ | ۱-۷-۱-۲- ساختمان ذرات رس |
| ۱۲ | ۲-۱-۲- مارنها و خصوصیات مکانیکی آنها |
| ۱۲ | ۱-۲-۲- منشاء و طرز تشکیل مارنها |
| ۱۲ | ۲-۲-۲- خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مارن ها |
| ۱۴ | ۳-۳-۲- پدیده تورم |
| ۱۵ | ۱-۳-۲- مروری بر خاک های متورم شونده |
| ۱۶ | ۲-۳-۲- عوامل تاثیر گذار بر تورم خاک |
| ۱۶ | ۳-۳-۲- تاثیر مشخصات خاک بر پتانسیل تورم |
| ۱۷ | ۴-۳-۲- تاثیر وضعیت تنفس بر تورم |
| ۱۷ | ۳-۵-۲- تاثیر سولفات بر تورم خاک |
| ۱۹ | ۴-۴-۲- روش های اصلاح خاک |
| ۲۰ | ۱-۴-۲- تعریف تثبیت |
| ۲۱ | ۲-۴-۲- اهداف تثبیت |
| ۲۳ | ۳-۴-۲- روش های تثبیت خاک ها |
| ۲۳ | ۱-۳-۴-۲- روش مکانیکی |

| | | |
|----|--|------------|
| ۲۴ | - روش شیمیایی | -۴-۳-۲ |
| ۲۶ | - روش بیولوژیک | -۴-۳-۳-۲ |
| ۲۶ | - روش فیزیکی | -۴-۴-۳-۴ |
| ۲۷ | - روش الکتریکی | -۴-۳-۵-۲ |
| ۲۷ | - انواع تثبیت کننده ها | -۴-۴-۴-۲ |
| ۲۹ | - تثبیت خاک با آهک | -۴-۵-۴-۲ |
| ۳۵ | - واکنش های شیمیایی خاک و آهک | -۲-۴-۵-۵ |
| ۳۶ | - جانشینی کاتیونی | -۲-۵-۱-۱ |
| ۳۹ | - واکنش پوزولانی | -۲-۵-۲-۲ |
| ۴۳ | - واکنش کربوناسیون | -۲-۵-۳-۳ |
| ۴۴ | - تثبیت خاک با سیمان | -۲-۶-۴ |
| ۴۵ | - خاک مناسب جهت تثبیت با سیمان | -۲-۶-۱-۱ |
| ۴۵ | - واکنش های بین سیمان و خاک | -۲-۶-۲-۲ |
| ۴۶ | - اصلاح خصوصیات مهندسی خاک ها در اثر افزودن تثبیت کننده های سیمانی | -۲-۶-۳-۳ |
| ۴۶ | - تأثیر کوتاه مدت تثبیت کننده های سیمانی | -۲-۶-۳-۱-۱ |
| ۴۷ | - تأثیر دراز مدت تثبیت کننده های سیمانی | -۲-۶-۳-۲-۲ |
| ۴۹ | - واکنش های مخرب ناشی از ترکیب آهک و سیمان با خاک | -۲-۶-۳-۳-۳ |
| ۵۱ | - طرح تثبیت خاک با سیمان | -۲-۶-۴-۴ |
| ۵۲ | - تعیین درصد سیمان لازم | -۲-۶-۵-۵ |
| ۵۲ | - عملیات اجرایی تثبیت خاک با سیمان | -۲-۶-۶-۶ |
| ۵۳ | - تعیین درصد سیمان لازم | -۲-۶-۷-۷ |
| ۵۶ | - خصوصیات و ویژگی های فنی خاک های تثبیت شده با سیمان | -۲-۶-۸-۸ |
| ۵۶ | - خصوصیات خمیری | -۲-۶-۹-۹ |
| ۵۸ | - تراکم | -۲-۶-۱۰-۱۰ |
| ۵۹ | - تغییر حجم | -۲-۶-۱۱-۱۱ |
| ۶۰ | - مقاومت | -۲-۶-۱۲-۱۲ |
| ۶۰ | - مقاومت فشاری | -۲-۶-۱۳-۱۳ |
| ۶۲ | - مقاومت کششی | -۲-۶-۱۴-۱۴ |
| ۶۲ | - مقاومت CBR | -۲-۶-۱۵-۱۵ |

| | |
|--|-----------|
| ۱۶-۲- تنش - تغییر شکل نسبی..... | ۶۳ |
| ۱۷-۲- ضریب پواسون..... | ۶۵ |
| ۱۸-۲- خستگی..... | ۶۵ |
| ۷-۲- میکروسیلیس..... | ۶۶ |
| ۱-۷-۲- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میکروسیلیس..... | ۶۸ |
| ۲-۷-۲- استفاده از میکروسیلیس در ترکیب سیمان..... | ۷۰ |
| ۳-۷-۲- تاثیر میکروسیلیس بر خاک های ثبیت شده..... | ۷۱ |
| ۴-۷-۲- تاثیر میکروسیلیس بر PH خاک های ثبیت شده..... | ۷۱ |
| ۵-۷-۲- تاثیر میکروسیلیس بر جلوگیری از اتفاق افتادن پدیده کربناسیون..... | ۷۱ |
| ۶-۷-۲- تاثیر میکروسیلیس بر اثرات نامطلوب سولفات ها..... | ۷۲ |
| ۷-۷-۲- تاثیر میکروسیلیس بر تورم خاک های ثبیت شده | ۷۲ |
| ۳- مواد و روش ها..... | ۷۴ |
| ۱-۳- مقدمه..... | ۷۵ |
| ۲-۳- ترکیب طرح اختلاطهای مورد آزمایش..... | ۷۵ |
| ۳-۳- مصالح مورد استفاده در آزمایش..... | ۷۷ |
| ۱-۳-۳- خاک رس..... | ۷۷ |
| ۲-۱-۳- سیمان..... | ۷۹ |
| ۳-۱-۳- میکروسیلیس..... | ۸۰ |
| ۴-۱-۳- آب..... | ۸۱ |
| ۲-۳- روش ساخت نمونه ها برای آزمایش مقاومت تک محوری(استاندارد ASTMD2166)..... | ۸۱ |
| ۱-۲-۳- توزین مصالح..... | ۸۱ |
| ۲-۲-۳- ریختن نمونه ها در استوانه استاندارد..... | ۸۲ |
| ۳-۲-۳- مرحله تعیین مقاومت نمونه ها..... | ۸۳ |
| ۱-۳-۲-۳- آزمایش مقاومت فشاری تک محوری..... | ۸۳ |
| ۳-۳- آزمایش نفوذ پذیری..... | ۸۵ |
| ۱-۳-۳- آزمایش تعیین نفوذپذیری به روش بار ثابت (Constant-Head Method)..... | ۸۶ |
| ۲-۳-۳- آزمایش نفوذپذیری با بار افتان (Falling Head Method)..... | ۸۷ |
| ۴-۳- آزمایش تعیین حد روانی و حد خمیری | ۹۰ |
| ۴- بحث و نتیجه گیری..... | ۹۲ |

| | |
|-----|---|
| ۹۳ | ۱-۴ - مقدمه..... |
| ۹۳ | ۲-۴ - نتایج آزمایشات..... |
| ۹۴ | ۱-۲-۴ - نتایج آزمایش مقاومت تک محوری برای خاک رس خالص و نمونه های طرح اختلاط نوع اول..... |
| ۹۵ | ۲-۲-۴ - نتایج آزمایش مقاومت تک محوری برای نمونه های طرح اختلاط نوع دوم..... |
| ۹۶ | ۳-۴ - تحلیل نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری طرح اختلاطهای نوع اول..... |
| ۱۰۰ | ۴-۴ - تحلیل نمودارهای تنش - کرنش..... |
| ۱۰۲ | ۵-۴ - تحلیل نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری طرح اختلاطهای نوع دوم..... |
| ۱۰۴ | ۶-۴ - نتیجه گیری کلی از آزمایشات طرح اختلاطهای نوع اول و دوم..... |
| ۱۰۵ | ۷-۴ - نتایج آزمایش نفوذ پذیری..... |
| ۱۰۶ | ۸-۴ - دلایل کاهش نفوذپذیری با افزودن میکروسیلیس..... |
| ۱۰۷ | ۹-۴ - نتایج آزمایش حدود اتربرگ..... |
| ۱۱۰ | ۱۰-۴ - دلایل کاهش نشانه خمیری با افزودن میکروسیلیس..... |
| ۱۱۱ | ۵ - نتایج و پیشنهادات..... |
| ۱۱۲ | ۱-۵ - چکیده نتایج پایان نامه..... |
| ۱۱۳ | ۲-۵ - پیشنهادات..... |
| ۱۱۴ | پیوست ها..... |
| ۱۳۴ | منابع..... |
| ۱۳۹ | چکیده انگلیسی..... |

فهرست اشکال

| | |
|-----------|---|
| ۶ | شکل ۱-۲ : چهار وجهی سیلیکا و ورقه چهار وجهی سیلیکا. |
| ۷ | شکل ۲-۲ : هشت وجهی آلومینا و ورقه هشت وجهی آلومینا (گیبسیت) |
| ۷ | شکل ۳-۲ : ورقه سیلیکا |
| ۷ | شکل ۴-۲ : ورقه گیبسیت و بروسیت |
| ۸ | شکل ۵-۲ : ساختمان اتمی کاتولینیت |
| ۹ | شکل ۶-۲ : ساختمان اتمی ایلیت |
| ۱۰ | شکل ۷-۲ : ساختمان اتمی مونت موریلونیت |
| ۱۰ | شکل ۸-۲ : a) کاتولینیت b) ایلیت c) مونت موریلونیت |
| ۳۷ | شکل ۹-۲ : تبادل یونی خاک رس |
| ۳۹ | شکل ۱۰-۲ : واکنش پوزولانی بین آهک و ذرات رس |
| ۴۸ | شکل ۱۱-۲ : تغییرات در منحنی های تنش - کرنش مصالح ثبیت شده با آهک با زمان |
| ۵۷ | شکل ۱۲-۲ : تاثیر سیمان بر روی خواص خمیری یک نمونه خاک رس لای دار |
| ۵۹ | شکل ۱۳-۲ : رابطه بین مقاومت فشاری تک محوری ۷ روزه با درصد رطوبت |
| ۶۱ | شکل ۱۴-۲ : رابطه بین مقاومت فشاری تک محوری و درصد سیمان |
| ۶۳ | شکل ۱۵-۲ : رابطه بین مقاومت فشاری تک محوری و درصد سیمان برای خاک های ثبیت شده |
| ۶۶ | شکل ۱۶-۲ : نتایج آزمایش خستگی خمیری چند نمونه خاک ثبیت شده با سیمان و بتون سیمانی |
| ۷۸ | شکل ۱-۳ : نمودار تعیین رطوبت بهینه ی خاک رس |
| ۷۸ | شکل ۲-۳ : نمودار بندی و طبقه بندی خاک رس مورد استفاده |
| ۷۹ | شکل ۳-۳ : قرار دادن نمونه خاک رس در دستگاه اون جهت تعیین رطوبت بهینه |
| ۸۱ | شکل ۴-۳ : نمونه ای از خاک رس ، سیمان و میکروسیلیس مورد استفاده |
| ۸۲ | شکل ۳-۵ : توزین مصالح با ترازوی دیجیتال |
| ۸۲ | شکل ۳-۶ : ریختن و کمپکت مصالح اختلاط یافته در داخل استوانه استاندارد |
| ۸۳ | شکل ۳-۷ : نمونه ی آماده شده جهت تست مقاومت تک محوری |
| ۸۵ | شکل ۳-۸ : تست مقاومت در دستگاه تعیین مقاومت فشاری تک محوری |
| ۸۵ | شکل ۳-۹ : نمونه شکست خورده ی خاک رس ثبیت شده |
| ۸۷ | شکل ۱۰-۳ : آزمایش نفوذپذیری خاک به روش بار ثابت |
| ۸۸ | شکل ۱۱-۳ : آزمایش نفوذپذیری خاک به روش بار افتان |
| ۸۹ | شکل ۱۲-۳ : لوازم آزمایش نفوذپذیری خاک |
| ۹۶ | شکل ۱-۴ : نمودار تغییرات مقاومت تک محوری ۷ روزه در طرح اختلاط های نوع اول بر حسب تغییرات میکروسیلیس |
| ۹۶ | شکل ۲-۴ : نمودار مقاومت تک محوری ۲۸ روزه |
| ۹۷ | شکل ۳-۴ : نمودار تغییرات تنش - کرنش خاک رس |
| ۹۸ | شکل ۴-۴ : نمودار تغییرات تنش - کرنش خاک رس + ۵٪ سیمان ۷ روزه |
| ۹۸ | شکل ۴-۵ : نمودار تغییرات تنش - کرنش خاک رس + ۵٪ سیمان + ۴٪ میکروسیلیس ۷ روزه |
| ۹۹ | شکل ۴-۶ : نمودار تغییرات تنش - کرنش خاک رس + ۵٪ سیمان + ۶٪ میکروسیلیس ۷ روزه |
| ۹۹ | شکل ۴-۷ : نمودار تغییرات تنش - کرنش خاک رس + ۵٪ سیمان + ۸٪ میکروسیلیس ۷ روزه |
| ۱۰۰ | شکل ۴-۸ : نمودار تغییرات تنش - کرنش ۷ روزه چند نمونه |
| ۱۰۱ | شکل ۴-۹ : نمودار تغییرات تنش - کرنش مصالح با فنریت مختلف |
| ۱۰۲ | شکل ۱۰-۴ : نمودار تغییرات مقاومت تک محوری ۷ روزه در طرح اختلاط های نوع دوم بر حسب تغییرات میکروسیلیس و سیمان |
| ۱۰۲ | شکل ۱۱-۴ : نمودار تغییرات مقاومت تک محوری ۲۸ روزه در طرح اختلاط های نوع دوم بر حسب تغییرات میکروسیلیس و سیمان |
| ۱۰۶ | شکل ۱۲-۴ : نمودار تغییرات ضربی نفوذپذیری ۲۸ روزه با تغییرات میکروسیلیس |
| ۱۰۸ | شکل ۱۳-۴ : نمودار حد روانی |
| ۱۰۸ | شکل ۱۴-۴ : نمودار حد خمیری |
| ۱۰۹ | شکل ۱۵-۴ : نمودار نشانه ی خمیری |
| ۱۰۹ | شکل ۱۶-۴ : نمودار تغییرات حدود اتیرگ با درصدهای مختلف میکروسیلیس |

فهرست جداول

| | |
|---|-----|
| جداول ۱-۲ : ضرایب ارجاعی پیشنهادی جهت استفاده در تحلیل سازه ای روسازی ها..... | ۶۴ |
| جداول ۲-۲ : نوع عیار فروسیلیکان و میزان SiO_2 موجود در میکروسیلیس | ۶۷ |
| جدول ۳-۲ : درصد ترکیبات شیمیایی موجود در میکروسیلیس | ۷۰ |
| جدول ۱-۳: طرح اختلاطهای خاک رس ، سیمان و میکروسیلیس..... | ۷۶ |
| جدول ۲-۳: نتایج آزمایش تراکم خاک رس مورد استفاده..... | ۷۷ |
| جدول ۳-۳: مقایسه مواد اولیه تولید سیمان تیپ II کارخانه سیمان صوفیان با سیمان استاندارد..... | ۷۹ |
| جدول ۴-۳: مشخصات شیمیایی سیمان پرتلند نوع II | ۸۰ |
| جدول ۵-۳: مشخصات فیزیکی و مکانیکی سیمان پرتلند نوع II | ۸۰ |
| جدول ۳-۶ : طرح اختلاطهای مورد آزمایش جهت بررسی اثر میکروسیلیس..... | ۸۹ |
| جدول ۷-۳: طرح اختلاطهای مورد آزمایش جهت بررسی اثر میکروسیلیس بر حدود اتربرگ..... | ۹۱ |
| جدول ۱-۴: طرح اختلاط های نوع اول | ۹۴ |
| جدول ۲-۴: طرح اختلاط های نوع دوم | ۹۵ |
| جدول ۳-۴: نتایج آزمایش نفوذ پذیری | ۱۰۵ |
| جدول ۴-۴: نتایج آزمایش حدود اتربرگ | ۱۰۷ |

فصل اول

پیشینه و ضرورت تحقیق

۱-۱- مقدمه

راه ها از عناصر اصلی صنعت حمل و نقل هستند که نقش مهمی در ارتباط بین روستاهای شهرها و کشورها و نیز جابجایی انسان و کالا دارند ، به گونه ای که می توان گفت راههای موجود در هر کشوری از بیانگر توسعه یافتگی و رشد آن کشور محسوب می گردد و این مسأله باعث سرمایه گذاری کشورها در توسعه و ساخت راه ها و نیز نگهداری راه های موجود شده است. در هنگام اجرای راه های آسفالتی در یک منطقه جغرافیایی همواره شرایط ایده آل وجود ندارد و اغلب نیاز به اصلاح خاک زمین های مورد نظر از جمله تثبیت خاک می باشد بهبود خصوصیات خاکهای رسی در وضعیت در جا با استفاده از مواد افزودنی به پایدار کردن یا تثبیت خاک معروف است. این روش بیشتر برای خاکهای ریزدانه مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع تثبیت خاک فرایندی است که طی آن مواد طبیعی و مصنوعی با عنوان مواد افزودنی به خاک اضافه شده و باعث بهبود مشخصات خاک می شود. انتخاب روش بهسازی خاک به صورت طبقه بندی شده دشوار است . مهندس ژئوتکنیک با توجه به کلیه مسائل فنی ، اقتصادی ، نیروی انسانی ، ماشین آلات ، تجربه و نتایج آزمایشها ، روش بهینه را انتخاب و اقدام به بهسازی خاک می نماید .

۲-۱- پیشینه تحقیق

یکی از روشهای تثبیت خاک استفاده از سیمان می باشد، اثرات سیمان به عنوان ماده تثبیت کننده بر خواص خاکهای رسی به تفصیل در تحقیقات پیشین مورد پژوهش قرار گرفته است. عنوان نمونه های شاخص، آقایان رضا عبداللهی، حمیدرضا وثوقی بر تاثیر سیمان بر خواص ژئوتکنیکی و مقاومت فشاری حدود اتربرگ و برش مستقیم خاک رس تحقیقات آزمایشگاهی انجام داده اند [۳۱]، نمونه دیگر تحقیق آقایان رسول عالی پور و محمد سیروس پاکباز با عنوان بررسی پارامترهای خاک رس تثبیت شده با سیمان می باشد، رابطه ای تجربی برای به دست آوردن نسبت تخلخل پس از عمل آوری نمونه های مورد نظر نتیجه این تحقیق می باشد. [۳۰] تحقیق دیگر، تحقیق آقای حسن طاهر خانی با عنوان مقایسه تاثیر سیمان در خاکهای رسی با دانه خمیری بالا و پایین می باشد این مقاله به بررسی تاثیر ماده افزودنی سیمان بروی

دونوع خاک رس می پردازد یک نوع خاک رس با دامنه خمیری پایین و دیگری با دامنه خمیری بالا انتخاب شده اند و به هر کدام مقادیر مختلفی از سیمان اضافه شده و خصوصیات حدود اتربرگ تراکم مقاومت فشاری و تورم بررسی گردیده اند [۲۳] و سایر تحقیقاتی که عنوانین انها در پیوست منابع خواهد آمد. تحقیق حاضر سعی به بررسی اثر یک ماده پوزلانی به نام میکروسیلیس بر خواص خاک رس ثبیت شده با سیمان دارد. میکروسیلیس یکی از موادی است که در دهه اخیر استفاده از آن به طور جدی مورد توجه محققین قرار گرفته است. به دلیل خصوصیات بارز پوزolanی میکروسیلیس، استفاده از آن جهت بهبود خواص مکانیکی رو به افزایش است. میکروسیلیس یک محصول فرعی حاصل از کوره های قوس الکتریکی، در جریان تولید آلیاژ فروسیلیس می باشد که از طریق کاهش خلوصیت بالای کوارتز به همراه زغال سنگ و خرد چوب بدست می آید. تا چندی پیش این ماده از دودکش کارخانجات ، خارج و باعث آلودگی هوا می شد در سال های اخیر توجه ویژه ای برای استفاده از میکروسیلیس به جای بخشی از سیمان مصرفی در بتون شده است . برای اولین بار در کانادا از میکروسیلیس در ترکیب سیمان استفاده شده است و مقدار میکروسیلیس استفاده شده است. در سال ۱۹۹۴ تحقیقات شیمیایی کاملی توسط مک کنون و همکارانش بر روی واکنش شیمیایی میکروسیلیس با آهک و خاک انجام گرفت نتایج این تحقیق حاکی از این واقعیت بود که میکروسیلیس به عنوان یک ماده بهبود دهنده خواص شیمیایی ، در خاک های مورد ثبیت قابل استفاده است [۱۴]. در این خصوص لازم به ذکر است که میکروسیلیس در ایران به وفور تولید می شود، در صورتیکه اثرات آن بر بهبود خواص سمنتاسیون، افزایش مقاومت فشاری و کاهش تورم خاک های ثبیت شده قابل ملاحظه می باشد. در تحقیقاتی در داخل کشور جهت بررسی اثر میکروسیلیس بر خاک ثبیت شده با آهک صورت گرفته است بعنوان نمونه آقای محمود ولی الله پور امیری تاثیر میکروسیلیس بر CBR خاک رس ثبیت شده با آهک را بررسی نموده است. آنچه در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت تاثیر افزودن میکروسیلیکا و الیاف پلی پیروپیلن pp بتنی برابر کالفرنیا CBR مخلوطهای خاک آهک در خاک مورد مطالعه رس لای دار با حドروانی کم میباشد که با افزودن درصد های مختلف و پس از عمل آوری از طریق ازمایشات مکانیک خاک مورد مطالعه قرار گرفته است در

تحقیق دیگری همین محقق تاثیر مواد مذکور را بر مقاومت خاک رس بررسی نموده است [۸] نظر به تحقیق اخیر ذکر شده ضرورت آن مینمود که تاثیرات میکروسیلیس بر خاک ثبیت شده با سیمان نیز مطالعه گردد.

۳-۱- هدف پایان نامه

در تحقیق حاضر اثر توام سیمان و میکروسیلیس بر خاک رس بررسی می شودهدف از این پایان نامه بررسی اثر میکروسیلیس بر مقاومت تک محوری ، حدود اتربرگ و نفوذپذیری خاک ثبیت شده با سیمان می باشد. برای بررسی موضوع از ترکیب طرح اختلاطهای مختلف و تغییر مقادیر میکروسیلیس با ثابت نگهداشتن سیمان در قالب طرح اختلاطهای نوع اول و تغییر میکروسیلیس و سیمان در قالب طرح اختلاطهای نوع دوم استفاده شده است. کلیه ترکیبات و طرح اختلاطها در فصل سوم به تفصیل خواهد آمد. لازم بذکر است کلیه آزمایشات در آزمایشگاه مستقر در اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی وابسته به وزارت راه و شهرسازی واقع در شهر تبریز انجام گرفته است.

۴-۱- معرفی فصل های پایان نامه

مطلوب پایان نامه در قالب چهار فصل گنجانده شده است غیر از فصل حاضر (فصل اول) که شامل توضیحی در مورد اهداف و ضرورت تحقیق می شود فصل دوم شامل کلیات و بررسی منابع می باشد فصل سوم مواد و روشها و استانداردهای آزمایشات انجام گرفته را تشریح خواهد نمود فصل چهار (فصل آخر) شامل بحث و نتیجه گیری از آزمایشات و بیان یافته های تحقیق و نیز پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده می باشد.

فصل دوم


کلیات و بررسی منابع

۱-۲- خاک رس


دو نوع تعریف برای خاک رس بر اساس خصوصیات ژئوتکنیکی و یا کانی شناسی میتوان ارائه کرد . از لحاظ ژئوتکنیکی به ذرات کوچکتر از $2/00$ میلیمتر ، و از لحاظ کانی شناسی به زنجیرهای از کانیهای مشخص که به یکدیگر پیوند خورده اند رس گفته میشود ؛ در این تعریف از لحاظ اندازه ذرات ، محدودیتی در نظر گرفته نشده است . به بیان دیگر طبق دو تعریف فوق ممکن است ذرات کوچکتر از $2/00$ میلیمتر ، از لحاظ کانی شناسی به عنوان رس شناخته نشوند و یا به خاکی از لحاظ کانی شناسی رس اطلاق شود ، که دارای اندازه ذرات بزرگتر از $2/00$ میلیمتر باشد [۳۵].

۱-۱- واحد های اصلی تشکیل دهنده خاک رس

واحد های اصلی تشکیل دهنده خاک رس عبارتند از چهار وجهی سیلیکا و هشت وجهی آلومینا که این صفحات میتوانند با یکدیگر ترکیب شده و کانیهای مختلفی بسازند . ترکیب واحد های چهار وجهی سیلیکا تولید ورقه سیلیکا و ترکیب واحد های هشت وجهی آلومینا تولید ورقه هشت وجهی به نام ورقه گیبسیت می کند که در شکل های (۱-۲) و (۲-۲) ، نشان داده شده است . همچنین اگر در واحد های هشت وجهی ، اتم منیزیم جایگزین اتم آلومینیم شود به ورقه ایجاد شده ورقه برووسیت گفته می شود [۳۵].



شکل (۱-۲) ، چهار وجهی سیلیکا و ورقه چهار وجهی سیلیکا



شکل (۲-۲) ، هشت وجهی آلومینا و ورقه هشت وجهی آلومینا (گیبسیت)

در معرفی ساختار صفحه های رسی صفحه سیلیکا به صورت شکل (۳-۲) ، و صفحه آلومینا به صورت شکل (۴-۲) ، نشان داده می شود . در شکل (۴-۲)، حرف G معرف ورقه ی گیبسیت و حرف B معرف ورقه ی بروسیت می باشد.



شکل (۳-۲) ، ورقه سیلیکا




شکل (۴-۲) ، ورقه گیبسیت و بروسیت

با ترکیب این واحد ها و برقراری پیوند بین آنها کانیهای مختلف رسی تشکیل می شوند که مهمترین آنها عبارتند از : کائولینیت ، ایلیت ، مونت موریلونیت.

۲-۱-۲- کائولینیت

کائولینیت از تکرار لایه های سیلیکا - گیبسیت که توسط پیوند هیدروژنی به یکدیگر متصل شده اند ، تشکیل می شود [۱۶].

کائولینیت ساده ترین گروه رسها را تشکیل می دهد . ساختمان اتمی کائولینیت در شکل (۵-۲) ، نشان داده شده است . کائولینیت در شرایطی شکل می گیرد که آلومینا در محیط فراوان و میزان سیلیکا بسیار کم باشد ، میزان نمک های محلول و PH محیط کم بوده و یونهایی که تمایل به یکپارچه کردن سیلیکا دارند ، مانند Fe ، Ca ، Mg به وسیله تراوش از محیط خارج شوند . در واقع در شرایط آب و هوایی که میزان بارش زیاد است ، تشکیل کائولینیت بیشتر است [۳۵].



(۵-۲) ، ساختمان اتمی کائولینیت

۳-۱-۲- ایلیت

ایلیت متداولترین کانی موجود در پروژه های مهندسی است . ایلیت شامل ورقه های گیبسیت است که با پیوند فلزی توسط یونهای پتانسیم ، به دو ورقه سیلیکا متصل است . ساختمان اتمی ایلیت در شکل (۶-۲) ، نشان داده شده است . وجود سنگ مادر آذرین باعث تشکیل این کانی است . همچنین در مناطقی که میزان تبخیر بیشتر از بارش است و باعث افزایش غلظت الکترولیت می شود ، این کانی شکل می گیرد [۳۵] .