

سلام

دانشکده فنی
گروه برق
گرایش الکترونیک

بررسی چگونگی اندازه گیری پارامترهای نیمه هادی ها به روشهای SEM اثر هال و پروب چهار نقطه ای و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی پروب چهار نقطه ای

از:

مصطفی ربیعی

استاد راهنما:

دکتر میر منصور ضیابری

استاد مشاور:

دکتر راهبه نیارکی اصلی

مرداد ماه ۸۹

تقدیم به:

پدرم، مهربانترین پدر دنیا
به مادر عزیزم که با حضور گرمش زندگییم معنا می گیرد.
به همسر و فرزندم، که پیوسته مشوق من بوده اند و همواره در قلبم جای دارند.

قدردانی:

خدای را شاکرم که این فرصت دست داد تا از کسانی که در مدت تحصیل و همچنین تهیه و تنظیم این پایان نامه مرا یاری نمودند تقدیر و تشکر نمایم.

از استاد راهنمای گرانقدر، جناب آقای دکتر میر منصور ضیابری که در مدت تحصیل، ویرایش مقالات و پایان نامه نهایت لطف را در حق من مبذول داشتند سپاسگزارم.

همچنین از زحمات استاد مشاور گرامیم سرکار خانم دکتر راهبه نیارکی که در مدت تحصیل، ویرایش مقالات و تنظیم این پایان نامه با مشاوره های خود مرا یاری نمودند تشکر می نمایم.

ضمناً از مدیر گروه برق، جناب آقای دکتر باقر سلیمی که در دوران تحصیل یار و یاور اینجانب بوده اند و همچنین در تهیه و ویرایش مقالات انگلیسی اینجانب نقش بسیار موثری داشته اند از صمیم قلب تشکر و قدر دانی می کنم.

و در نهایت از کلیه اساتید دانشکده که زحمات فراوانی برای اینجانب در مدت تحصیل کشیده اند بسیار سپاسگزارم و امیدوارم همیشه موفق و پیروز و سربلند باشند.

فهرست مطالب

ر.....	چکیده فارسی.....
ز.....	چکیده انگلیسی.....
	فصل اول: میکروسکوپ الکتروتابشی
۲.....	مقدمه.....
۴.....	۱-۱ میکروسکوپ الکتروتابشی.....
۷.....	۲-۱ اساس کار میکروسکوپ های الکترونی روبشی.....
۷.....	۱-۲-۱ اندرکنش یا تاثیر متقابل پرتو الکترونی و مواد.....
۹.....	۲-۲-۱ تولید و کنترل مشخصه های پرتو الکترونی.....
۱۰.....	۳-۲-۱ آشکار سازی پرتوهای ناشی از اندر کنش پرتو الکترونی با ماده.....
۹.....	۳-۱ قسمت های مختلف دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی.....
۱۱.....	۱-۳-۱ تفنگهای الکترونی.....
۱۱.....	۱-۳-۱-۱ تفنگ های با فیلمان تنگستنی.....
۱۲.....	۲-۳-۱-۱ تفنگهای انتشار میدانی.....
۱۲.....	۲-۳-۱-۲ لنزهای مغناطیسی.....
۱۳.....	۱-۲-۳-۱-۱ لنزهای مغناطیسی متمرکز کننده.....
۱۵.....	۲-۲-۳-۱-۲ لنز نهایی.....
۱۵.....	۳-۳-۱ سیستم روبشگر.....
۱۶.....	۴-۳-۱ آشکارگرها.....
۱۷.....	۱-۴-۳-۱ آشکارگر اورهارت-تورنلی (E-T).....
۱۸.....	۲-۴-۳-۱ آشکارگر های نیمه هادی.....
۱۹.....	۵-۳-۱ سیستم تصویر سازی.....
۲۰.....	۶-۳-۱ سیستم خلاء.....
۲۱.....	۱-۶-۳-۱ پمپ های مکانیکی چرخشی.....
۲۲.....	۲-۶-۳-۱ پمپهای نفوذی.....
۲۲.....	۳-۶-۳-۱ پمپ های توربو مولکولی.....
۲۳.....	۴-۱ اصول کار با میکروسکوپ الکترونی روبشی.....
۲۳.....	۱-۴-۱ مبانی تصویرگیری.....
۲۳.....	۱-۱-۴-۱ عمق میدان.....
۲۳.....	۲-۱-۴-۱ قدرت تفکیک.....
۲۳.....	۱-۲-۱-۴-۱ خطای تفرق و قدرت تفکیک.....
۲۴.....	۲-۲-۱-۴-۱ قطر پرتو الکترونی و قدرت تفکیک.....
۲۴.....	۳-۲-۱-۴-۱ نفوذ پرتو الکترونی در نمونه و قدرت تفکیک.....
۲۴.....	۳-۱-۴-۱ بزرگنمایی.....
۲۵.....	۲-۴-۱ مکانیزم تصویر سازی در میکروسکوپ الکترونی روبشی.....
۲۶.....	۳-۴-۱ اصول کاربری SEM.....
۲۶.....	۱-۳-۴-۱ اصول نمونه سازی.....
۲۹.....	۲-۳-۴-۱ اصول تصویری گیری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی.....
۳۳.....	۵-۱ کاربردهای میکروسکوپ الکترونی روبشی.....

۳۳	۱-۵-۱ کاربردهای میکروسکوپ الکترونی روبشی در مهندسی مواد
۳۳	۱-۱-۵-۱ شکست نگاری
۳۴	۲-۱-۵-۱ متالوگرافی
۳۴	۱-۲-۱-۵-۱ تعیین اندازه دانه
۳۵	۲-۲-۱-۵-۱ تعیین ساختار متالوگرافی
۳۶	۳-۲-۱-۵-۱ ارزیابی چگونگی حضور فازهای مختلف در ساختار
۳۷	۴-۲-۱-۵-۱ بررسی خوردگی
۳۸	۲-۵-۱ کاربرد میکروسکوپ الکترونی روبشی در فناوری نانو
۴۰	۱-۲-۵-۱ اندازه گیری محدوده اندازه نانو ذرات و بررسی مورفولوژی آنها
۴۱	۲-۲-۵-۱ بررسی ساختار نانو لوله ها
۴۲	۱-۲-۲-۵-۱ نانو لوله کربنی
۴۴	۲-۲-۲-۵-۱ روش تخلیه قوس
۴۴	۳-۲-۲-۵-۱ روش تابش لیزر
۴۴	۴-۲-۲-۵-۱ رسوب بخار شیمیایی (CVD)
۴۵	۵-۲-۲-۵-۱ نانولوله ترانزیستور اثر میدان
۴۶	۶-۲-۲-۵-۱ داشتن خاصیت ابرسانایی
۴۷	۳-۲-۵-۱ بررسی ساختار نانو الیاف
۴۸	۴-۲-۵-۱ بررسی نانوفیلترها
۵۰	۵-۲-۵-۱ بررسی ساختار نانوفلورها
۵۰	۶-۱ استفاده از طیف اشعه X
۵۱	۱-۶-۱ اساس آنالیز شیمیایی در میکروسکوپ های الکترونی روبشی
۵۵	۲-۶-۱ آشکار سازی و شمارش پرتو X
۵۶	۳-۶-۱ روشهای مختلف ارائه اطلاعات
۵۷	نتیجه گیری

فصل دوم: اثر هال

۵۹	مقدمه
۵۹	۱-۲ اثر هال
۶۳	۲-۲ کاربردهای اثر هال
۶۴	۱-۲-۲ کاربرد سنسور هال
۶۵	۲-۲-۲ معرفی چند مدار مجتمع بر اساس پدیده هال
۶۸	۳-۲-۲ مغناطیس سنجهای هال
۶۸	۴-۲-۲ آمپرسنجهای جریان شدید
۶۹	۵-۲-۲ تعیین خارج قسمت یا تقسیم بوسیله مولد هال
۷۱	۶-۲-۲ ریشه گیری اعداد بوسیله مولد هال
۷۲	نتیجه گیری

فصل سوم: پروب چهار نقطه ای

۷۴	۱-۳ پروب چهار نقطه ای
۷۶	۲-۳ مگر muger

۳-۳	اندازه گیری مقاومت ویژه نیمه رسانا با استفاده از پروب چهار نقطه ای	۷۸
۴-۳	مدل سازی ضریب مقاومت نیمه هادی در سیستم پروب چهار نقطه ای	۸۴
۵-۳	اندازه گیری ضریب مقاومت صفحه	۸۴
۶-۳	مشکلات اندازه گیری	۸۶
۸۶	نتیجه گیری	۸۶
	فصل چهارم: اندازه گیری پارامترهای InP و تحقیق در مورد علت اختلاف بین مقادیر تئوری و اندازه گیری شده	
۸۸	مقدمه	۸۸
۸۸	۱-۴ کارهای قبلی انجام شده	۸۸
۸۸	۲-۴ ویژگیهای InP	۸۸
۸۹	۳-۴ کارهای قبلی انجام شده بر روی InP	۸۹
۹۱	۴-۴ چگونگی استفاده از پروب چهار نقطه ای	۹۱
۹۳	۵-۴ فرآیندهای تجربی	۹۳
۹۵	۶-۴ تراکم ناخالصیها و ارتباط آن با حاملهای آزاد	۹۵
۱۰۰	۷-۴ نتایج اندازه گیری حامل های آزاد با استفاده از پروب چهار نقطه ای به روش Lamorte	۱۰۰
۱۰۲	۸-۴ اندازه گیری تعداد اتمهای ناخالصی به روش خازنی C-V	۱۰۲
۱۰۶	۹-۴ بر هم نهی نتایج بدست آمده از اندازه گیری ها به روش پروب چهار نقطه و اندازه گیری C-V	۱۰۶
۱۰۷	۱۰-۴ مقایسه کار انجام شده به روش C-V و کارهای انجام شده قبلی به روش رادیو تریسر	۱۰۷
۱۱۸	۱۰-۴ نتیجه گیری کلی از آزمایشات و اندازه گیریها	۱۱۸
۱۱۹	۱۱-۴ راه کارهایی برای آینده	۱۱۹
۱۱۷	منابع و مراجع	۱۱۷

فهرست شکلها

- ۱-۱ دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی امروزی..... ۶
- ۲-۱ اثر متقابل پرتو الکترونی ورودی وماده..... ۸
- ۳-۱ شماتیک تفنگ الکترونی فیلمان تنگستنی ۱۲
- ۴-۱ حرکت مارپیچ الکترونها حین عبور از شکاف قطبی لنز الکترومغناطیسی..... ۱۳
- ۵-۱ الگوی تفرق پرتو نور پس از عبور از یک روزنه..... ۱۴
- ۶-۱ شماتیک عملکرد سیم پیچ های روبشی ولنز نهایی..... ۱۶
- ۷-۱- آشکارگر اورهارت-تورنلی..... ۱۷
- ۸-۱- شماتیک اشکار گر نیمه هادی: الف- محل قرار گرفتن ب-جزئیات عملکرد واجزای آشکارگر..... ۱۹
- ۹-۱ شماتیک لوله های پرتو کاتدی مورد استفاده درتلویزیون ها ومانیتورها..... ۲۰
- ۱۰-۱ سطح مقطع یک پمپ نفوذی..... ۲۲
- ۱۱-۱ سطح مقطع یک پمپ توربو مولکولی..... ۲۲
- ۱۲-۱ تصاویر SE تهیه شده بر مبنای کنتراست زبری..... ۲۶
- ۱۳-۱ نمونه ای از دستگاه تمیز کننده آلتراسونیک ۲۸
- ۱۴-۱ تعیین اندازه دانه با SEM(الف)-آشکارگر SE و (ب)آشکارگر BSE..... ۳۴
- ۱۵-۱(الف) چدن (ب) چدن خاکستری داکتیل..... ۳۵
- ۱۶-۱ انتشار میکروترک در مرزدانه ها..... ۳۶
- ۱۷-۱ نمونه مورفولوژی بافت هگزاگونال ۳۶
- ۱۸-۱ (الف وب) اندازه گیری ضخامت پوش الکتریکی و ارزیابی فصل مشترک در سطح مقطع..... ۳۷
- ۱۹-۱ تصویر SEM..... ۳۸
- ۲۰-۱ یک درام یک مگا بیتهی ۳۹
- ۲۱-۱ نمونه پودر عنصری فلزی واكسیدی..... ۴۰
- ۲۲-۱ تصویر SE الف-نانوپودر و ب-نگاتیو تصویر الف..... ۴۱
- ۲۳-۱ (الف وب)عدم موفقیت درمحصول نانو لوله ای ج-تولید محصول نانو لوله ای مناسب وهمگن..... ۴۲
- ۲۴-۱ نانو لوله کربنی..... ۴۳
- ۲۵-۱ نانو لوله های کربنی، استوانه ای شبیه به آرایش شش ضلعی ۴۳

- ۲۶-۱ نمونه ای از ترانزیستورهای FET نانو لوله با استفاده از نانو لوله های تک دیواره ۴۵
- ۲۷-۱ مشخصه ISD نسبت به ولتاژ GATE ۴۶
- ۲۸-۱ اندازه گیری قطر نانو الیاف ۴۷
- ۲۹-۱ یک نمونه نانو فیلتر ۴۸
- ۳۰-۱ یک نانوفلور ۵۰
- ۳۱-۱ انتقالهای متداولتر بین مدارهای الکترونی که منجر به ساطع شدن پرتو X می شود ۵۲
- ۳۲-۱ تغییرات عمق تولید پرتو X ۵۳
- ۳۳-۱ مثالی از یک آنالیز خطی نشانگر تغییرات مقدار چهار عنصر در امتداد خط ترسیم شده ۵۶
- ۱-۲- نیروهای وارد بر حاملهای بار درون یک رسانا ۵۹
- ۲-۲ حاملهای بار مثبت قطبیت اختلاف پتانسیل ۶۰
- ۳-۲ مختصات شکل (۱-۲) ۶۰
- ۴-۲ ایجاد صفحه هال در آی سی (الف) دید از مقطع (ب) دید از بالا ۶۳
- ۵-۲ ساختمان داخلی آی سی که بر اساس پدیده هال کار می کند ۶۴
- ۶-۲ برخی از کاربردهای سنسور هال (الف وب) اندازه گیری دور موتور (ج) آشکارسازی عبور یک جسم فلزی ۶۵
- ۷-۲ آی سی هال مدل $UGN-3501T$ از کارخانه Sprague ۶۶
- ۸-۲ آی سی هال مدل $UGN-3501$ از کارخانه Sprague با قابلیت تنظیم افسست ۶۷
- ۹-۲ آی سی هال مدل $UGN-3019T$ از کارخانه Sprague ۶۷
- ۱۰-۲ یک آمپرسنج جریان بالا بوسیله اثر هال ۶۹
- ۱۱-۲ مدار اصلی برای تعیین خارج قسمت بوسیله مولد هال ۷۰
- ۱۲-۲ مدار اصلی جهت ریشه گیری ۷۱
- ۱-۳ پروب چهار نقطه ای ونر ۷۴
- ۲-۳ دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی خاک موسوم به ۴ میله ونر می باشد ۷۵
- ۳-۳ تغییر مقاومت خاک در طول مسیر یک خط لوله ۷۶
- ۴-۳ اندازه گیری مقاومت ویژه زمین به وسیله مگر چهار ترمینالی ۷۶
- ۵-۳ روش اندازه گیری مقاومت یک سیم اتصال زمین ۷۷
- ۶-۳ روند رسانش در نیمه رسانای نوع n- (الف) در تعادل گرمایی (ب) در رسانش بایاس شده ۷۹

- ۷-۳ هدایت جریان در یک میله نیمرسانا با ناخالصی یکنواخت ۸۰
- ۸-۳ منحنی تغییرات ضریب اصلاح برای ویفرهای دایره‌ای و مستطیلی ۸۱
- ۹-۳ پروب چهار نقطه ای جهت اندازه گیری مقاومت یک لایه هادی نازک مستطیلی ۸۲
- ۱۰-۳ سیستم اندازه گیری نیمه هادی دایره ای شکل به کمک پروب چهار نقطه ای ۸۳
- ۱۱-۳ مدل سازی ضریب مقاومت نیمه هادی در سیستم پروب چهار نقطه ای ۸۴
- ۱۲-۳ اندازه گیری ضریب مقاومت صفحه ۸۵
- ۱-۴ پروب چهار نقطه ای ساخته شده ۹۲
- ۲-۴ شبکه بلوری سیلیسیم داپ نشده ۹۵
- ۳-۴ شبکه بلوری Si داپ شده از نوع N ۹۶
- ۴-۴ شبکه بلوری GaAs داپ نشده ۹۷
- ۵-۴ شبکه بلوری GaAs داپ شده با گوگرد از نوع N ۹۸
- ۶-۴ شبکه بلوری GaAs داپ شده با Zn از نوع P ۹۹
- ۷-۴ شبکه بلوری InP داپ شده با Zn از نوع P ۱۰۰
- ۸-۴ نمودار پروب چهار نقطه ای ۱۰۱
- ۹-۴ منحنی تغییرات ضریب اصلاح برای ویفرهای دایره ای و مستطیلی ۱۰۲
- ۱۰-۴ نمایش مجموعه ابزارهای آزمایشگاهی برای اندازه گیری چگالی ناخالصیها ۱۰۳
- ۱۱-۴ منحنی تغییرات $\frac{1}{C}$ بر حسب ولتاژ معکوس دیود ۱۰۴
- ۱۲-۴- نمودار چگالی ناخالصی درون نیمه هادی (در اینجا Zn درون InP) ۱۰۵
- ۱۳-۴ نمایش همزمان چگالی حاملهای آزاد و ناخالصی ها در یک نمودار ۱۰۷
- ۱۴-۴ نمایش همزمان چگالی حاملهای آزاد و ناخالصی ها در یک نمودار . به روش radio tracer ۱۰۹
- ۱۵-۴ قسمتی از کره در فضای اندازه ی حرکت بلوری ۱۱۱
- ۱۶-۴ تابع توزیع فرمی $F(E)$ بر حسب $(E-E_F)$ به ازای دماهای مختلف ۱۱۲
- ۱۷-۴ باند دیاگرام سیلیسیم ۱۱۵
- ۱۸-۴ باند دیاگرام ناخالصی ۵ ظرفیتی در نیمه هادی ۱۱۵
- ۱۹-۴ باند دیاگرام ناخالصی ۳ ظرفیتی در نیمه هادی ۱۱۵

فهرست جداول

- ۱-۱ انرژی و طول موج مربوط به قوی ترین پرتوهای اشعه X.....۵۳
- ۱-۳ ضریب تصحیح جهت اندازه گیری مقاومت صفحه با یک پروب چهار نقطه ای واقع بر یک نمونه.....۸۳
- ۱-۴ نتایج اندازه گیری پروب چهار نقطه ای.....۱۰۱
- ۲-۴ مقادیر اندازه گیری توسط اثر خازنی.....۱۰۵
- ۳-۴ بر هم نهی نتایج مربوط به چگالی حاملهای آزاد و ناخالصی ها درون نیمه هادی..... ۱۰۶
- ۴-۴ بر هم نهی نتایج مربوط به چگالی حاملهای آزاد و ناخالصی ها درون نیمه هادی به روش radio tracer.....۱۰۸

Auger Electrons AE :

BSE: Back Scattered Electrons

CNT: Carbon Nano Tube

factor CF: correction

CRT: Cathode Ray Tube

EMF: Electro Motive Force

ERFC : Error Functin Cofactor

INP: Indium Phosphide

Soc: System on chip

SEM: Scanning Electronic Microscopy

TEM: Transmission Electronic Microscopy

بررسی چگونگی اندازه گیری پارامترهای نیمه هادی ها به روشهای SEM اثر هال و پروب چهار نقطه ای و ساخت یک نمونه آزمایشگاهی پروب چهار نقطه ای
مصطفی ربیعی

در این پایان نامه نخست روشهای اندازه گیری برخی پارامترهای کلیدی مشتمل بر μ_p , μ_n , n , p , N_A , N_D و راستای نیمه هادی وضخامت آنها در نیمه هادیها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. اولین روش استفاده از SEM است که امکانات آن بصورت مبسوطی مورد مطالعه قرار گرفت و بعنوان راهی برای بقیه دانشجویان جهت پیشرفت در این مسیر عرضه شده است .

در مرحله بعد روشهای هال ، پروب چهار نقطه ای و روش C-V بطور همه جانبه مورد مطالعه قرار گرفته و نمونه هایی فراهم شد و با استفاده از سیستمهای اندازه گیری با روشهای فوق آزمایشاتی روی آنها انجام شد. مهمترین نتیجه گیری از نتایج آزمایشات فوق این بود که تعداد حاملهای حفره یک نمونه از InP در عمقهای مختلف باتعداد ناخالصی های آن که از جنس Zn بودند برابر نبود. با ترسیم منحنی نمایش اطلاعات فوق نتایج جالبی به صورت زیر بدست آمد.

با مشاهده تفاوت کمیتهای فوق تحقیق گسترده ای در مقالات منتشره بعمل آمد و معلوم شد این تحقیق بوسیله محققین تراز اول خارجی نیز انجام گرفته است و آنها نیز به همان نتایج ما رسیده اند. ما سعی کردیم وجود اختلاف را توجیه کنیم و این توجیه ما را به این نتیجه رسانید که در اینجا توزیع آماری فرمی - دیراک قابل استفاده نیست و مناسبترین مدل برای مورد فوق الذکر مدل Tuck است.

همچنین ما دریافتیم که داپ کردن InP با Zn به میزانی بیش از رقم 3×10^{18} ناخالصی در cm^3 منجر به نوعی از اشباع می شود به نحوی که نابرابری کمیتهای فوق شروع می گردد.

کلید واژه: ایندیم فسفاید ، پروب چهار نقطه ای، اثر هال ، تکنیک اندازه گیری روش C-V ، پروفیل ناخالصی ،

دیفوزیون روی

Abstract

Investigation of semiconductor parameters measuring devices consisting of SEM , HALL and Four point probe systems, and assembling a laboratory setup for the last one.

In this thesis, first of all the methods of measuring semiconductor key parameters consisted of μ_p , μ_n , n , p , N_A , N_D thickness and direction of semiconductor have been investigated.

The first method is SEM whose functions have been thoroughly studied so that the other students could be able to take step in this way and do different measurements.

In the next stage many other measuring methods e.g.Hall method, Four point probe method and C-V method have been thoroughly studied .In this stage some samples have been prepared and with the setups of these measuring methods some measurements have been carried out.

The most important conclusion from results is "the number of hole carriers which has been measured in different depths of semiconductor was not the same as the number of impurity atoms".

By plotting the graphs of these data and comparing these graphs interesting conclusion have been gained as follows:

After observation of these inequality a thorough literature search has been done and we observed that many foreign researchers have found the same results.

We tried to give a reason for this inequality and found that the Fermi-Dirac statistic is not usable in this case and the most suitable model is the Tuck model.

Also we found that doping InP with Zn more than 3×10^{18} atom/cm³ will result in some kind of saturation so that inequality will initiates.

Keywords: Indium posphide, four point probe, Hall effect, c-v measuring technique. Carrier profile, Zn impurity profile, Zn vapor diffusion.

میکروسکوپ الکتروتابشی

ادوات نیمه های به درجه ای از پیچیدگی و اهمیت اقتصادی رسیده اند که به فکر مخترعانشان هم نمی رسیده است. ترانزیستورهای دو قطبی و اثر میدانی دستیابی به صنعت کامپیوتر را امکان پذیر ساختند، که این به نوبه خود بازار مصرف کاملاً جدیدی را ایجاد کرده است. با تداوم در ارائه ی ادوات کاراکتر با قیمت ارزانتر برای هر واحد صنعت الکترونیک به بازارهایی راه یافته است که قبلاً نامی از آنها نبوده است. البته می دانیم همه ی ادوات نیمه هادی از نوعی نیمه هادی ساخته می شوند و هر گونه تحقیقی در این زمینه نیاز به آن دارد که پارامترهای مختلفی از آن را اندازه گیری کرد که همیشه به عنوان یک ستون اصلی تحقیق در این زمینه اهمیت خود را حفظ خواهد کرد از سوی دیگر با رشد و اشاعه فناوری نانو و به دنبال آن سوق و تعالی علوم مختلف در راستای این فناوری، نیاز به کسب اشاعه و ارتقاء دانش فنی بکار گیری و نگهداری از دستگاه هایی که امکان کاربرد آنها در زمینه فناوری نانو وجود دارد به امری بسیار مهم تبدیل شده است. در این راستا کاربرد میکروسکوپهای الکترونی روبشی مورد توجه ویژه ی قرار می گیرند.

البته وسایل اندازه گیری فقط به میکروسکوپهای الکترونی محدود نمی شود و همیشه وسایل کلاسیک مثل پروب چهار نقطه ای و دستگاه سنجش اثر هال و وسایل اندازه گیری اثر خازنی در جای خود اهمیت زیادی دارد.

در فصل اول این پایان نامه تاریخچه و اساس کار میکروسکوپهای الکترونی روبشی، آشنایی با قسمتهای مختلف دستگاه، اصول نمونه سازی، کاربردهای دستگاه در زمینه های علوم مختلف و فناوری نانو به عنوان اصلی ترین زمینه تحقیقاتی علوم امروز پرداخته می شود در فصل دوم اثر هال که یکی از پدیده های جالب توجه مبحث مغناطیس است که علاوه بر اهمیت صرفاً فیزیکی، از نظر علمی نیز بسیار جذاب است مورد بحث قرار می گیرد. این امر از کاربردهای اثر هال در تعیین خواص الکتریکی جامدات مختلف، از جمله نیم رساناها، ناشی می شود. از این اثر می توان برای تعیین علامت حامل های باراکثریت، تراکم و تحرک آنها، یعنی پارامترهایی که خواص بنیادی الکتروفیزیکی نیم رسانا را تعیین می کند، استفاده کرد. تحلیل وسایل نیم رسانای خاص و آرایش آنها بدون داشتن اطلاعات در مورد این پارامترها ناممکن است. به این دلیل ایده ای از اثر هال ارائه خواهیم کرد. در فصل سوم پروب چهار نقطه ای مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته است و روش کار با آن و چگونگی کسب نتایج دقیق از آن بطور مشروح مورد بحث قرار گرفته است. در فصل چهارم به طور همزمان یک سیستم اندازه گیری برای تعیین اتم های ناخالصی در یک نمونه ویفر InP به طور مشروح توضیح داده شده است. این فصل منجر به ترسیم دو منحنی شده که یکی تغییرات حامل های آزاد در عمق های مختلف نیمه هادی و دیگری تغییرات ناخالصی در همان عمق ها

می باشد و با مطالعه در مورد تفاوت آنها نتایج جالبی در مورد پدیده اشباع شدن نیمه هادی از ناخالصی بدست آمده است.

۱-۱ میکروسکوپ الکتروتابشی

طراحی میکروسکوپ الکترونی بر مبنای دو کشف علمی پایه گذاری شد که عبارتند از:

۱- ارائه فرضیه موجی بودن ذرات توسط لویی ویکتور دی بروگلی^۱ در سال ۱۹۲۴ میلادی. وی به موجب ارایه این نظریه به پاس خدمات علمی ارزنده ای که داشت، توانست جایزه نوبل فیزیک را در سال ۱۹۲۹ میلادی به خود اختصاص دهد.

۲- کشف امکان تمرکز الکترون در میدان های الکترواستاتیکی و مغناطیسی توسط بوش^۲ در سال ۱۹۲۶ [۱].

اولین دستگاهی که بر مبنای اصول مذکور ساخته شد، حاصل تلاش نول^۳ در سال ۱۹۳۵ میلادی بود. اما این دستگاه بیشتر با هدف بررسی پرتوهای ثانویه (که در بخش های بعد در ارتباط با آنها توضیح داده خواهد شد) ساخته شده بود و استفاده از آن به عنوان یک میکروسکوپ، به صورت اتفاقی رخ داد به همین دلیل بود که تمهیدات خاصی برای کاهش قطر پرتوالکترونی لحاظ نشده بود و قطر نهایی پرتو الکترونی در آن، حدود ۱۰۰ میکرومتر بود. لذا اولین میکروسکوپ الکترونی روبشی در سال ۱۹۳۸ توسط مانفردوان آردن ساخته شد. در این میکروسکوپ، ثبت تصویر به روش عکس برداری بر روی یک استوانه در حال چرخش انجام می شد [۲].

در آن زمان کاربرد میکروسکوپ های الکترونی در هاله ای از ابهام قرار داشت. به همین دلیل برخی از محققین توجه خود را به کشف و ایجاد کاربرد میکروسکوپ های الکترونی روبشی معطوف ساختند. از آن دسته می توان به زوریکین، هیلیر و اشنایدر^۴ اشاره نمود که روش بررسی نمونه های غیر شفاف در میکروسکوپ های الکترونی آن روز را ابداع و منتشر ساختند. نتایج عملی تحقیقات دانشمندان مذکور باعث ارائه نوع کامل تری از میکروسکوپ های الکترونی روبشی، در سال ۱۹۴۲ شد [۲]. کار تحقیقاتی مذکور به دلیل مشکلاتی متوقف گردید. مسأله اصلی در ساخت میکروسکوپ های الکترونی روبشی، بالا بودن نسبت نویز به سیگنال بود که منجر به افت شدید کیفیت تصاویر می شد. از سوی دیگر تجهیزات مورد استفاده در ثبت تصویر بسیار پیچیده و گرانقیمت بود. این امر منجر به تاخیر ۳۰ ساله در تولید تجاری میکروسکوپ های الکترونی روبشی گردید. اما در تمام طول این مدت تلاش در زمینه رفع عیوب

¹ Louis-Victor de broglie

² H.Bush

³ knoll

⁴ Zworykin, Hillier and Snyder

دستگاه در آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی ادامه داشت. بالاخره در سال ۱۹۶۵ اواتلی^۱ و همکارانش در دانشگاه کمبریج بریتانیا موفق به ساخت یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی با قابلیت احراز شرایط تولید تجاری شدند [۳]. در ادامه به بیان تاریخچه ای از عملکرد گروه تحقیقاتی مذکور پرداخته می شود. در سال ۱۹۴۸ میلادی اواتلی گروه تحقیقاتی " میکروسکوپ الکترونی روبشی " را در دانشکده مهندسی کمبریج، پایه گذاری نمود. اولین دستگاه ساخته شده در این گروه در سال ۱۹۵۳ میلادی توسط مک مولان ارائه شد. در این میکروسکوپ نسبت نويز به سیگنال کاهش یافته بود اما هنوز قدرت عملکرد بسیار محدودی در بررسی نمونه ها داشت و قادر به بررسی گستره وسیعی از نمونه ها نبود. پس از آن اسمیت با تلاش فراوان توانست بسیاری از مشکلات میکروسکوپ مک مولان^۲ را مرتفع کند و یک میکروسکوپ الکترونی روبشی با کارایی بسیار بهتر را در سال ۱۹۵۸ میلادی ارائه نماید. لذا با تکمیل میکروسکوپ الکترونی روبشی اسمیت^۳ در سال ۱۹۶۵ میلادی، اولین میکروسکوپ الکترونی روبشی با مشخصه های تجاری توسط شرکت کمبریج، تولید گردید. موفقیت ارزنده این گروه به دلیل اعمال ولتاژ مثبت به جمع کننده سیگنال بود که قدرت جمع آوری پرتوهای ثانویه را به خوبی فراهم می ساخت [۳].

در همین زمان بود که قدرت میکروسکوپ های الکترونی در بررسی گستره وسیعی از نمونه ها و در شاخه های متنوعی از علوم، شناخته شد. همانطور که گفته شد تکنولوژی پیچیده و گران قیمت تجهیزات میکروسکوپ های الکترونی روبشی، مشکلات تکنیکی موجود و عدم شناخت کافی از کاربردهای دستگاه مورد بحث منجر به ۳۰ سال تأخیر از اختراع تا تولید تجاری میکروسکوپ های الکترونی روبشی شد.

امروزه میکروسکوپ الکترونی روبشی به طور وسیعی در دانشگاه ها و مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند و تلاش های بسیاری در راستای استفاده آسانتر و کاربرد گسترده تر از نتایج، صورت گرفته است. به طوری که با به کارگیری قابلیت های نرم افزاری و گرافیکی، اطلاعات بسیار مفیدی در راستای مشخصه یابی مواد در زمینه علوم مختلف به دست می آید. در اینجا بهتر است قبل از آشنایی با اساس کار میکروسکوپ های الکترونی روبشی و قسمت های مختلف و کاربردهای آن در زمینه علوم مختلف و نانو تکنولوژی، نگاهی اجمالی به روند کار با میکروسکوپ الکترونی روبشی داشته باشیم.

¹ C.W.Oatley

² McMullan

³ K.C.A.Smith

قبل از شروع به کار با یک میکروسکوپ الکترونی روبشی رایج، لازم است، ارزیابی اولیه ای بر روی نمونه انجام گیرد که طی آن موارد مختلفی از جمله بررسی صلب و جامد بودن، اتصال اجزا (پایداری نمونه درخلاء)، رسانایی الکتریکی و ابعاد نمونه مورد توجه قرار می گیرد. در صورت جامد، صلب، رسانا و مناسب بودن ابعاد نمونه، می توان آن را به طور مستقیم توسط میکروسکوپ های الکترونی روبشی رایج بررسی نمود. میکروسکوپ های الکترونی روبشی رایج عموماً درخلاء کار می کنند لذا ابتدا دستور شکسته شدن خلاء دستگاه توسط نرم افزار آن داده می شود و پس از مدتی فشار داخلی به فشار محیط رسیده و در محفظه، باز می شود نمونه، روی پایه داخل محفظه دستگاه قرار داده شده و پس از تنظیم ارتفاع آن، در محفظه بسته شده و فرمان ایجاد خلاء در داخل محفظه، توسط نرم افزار، به دستگاه داده می شود. پس از رسیدن به خلاء مناسب و ارسال پیامی مبنی بر ایجاد شرایط مذکور از طریق نرم افزار، می توان کار بررسی را آغاز کرد این مرحله با روشن کردن (ایجاد) پرتو الکترونی انجام می شود که دستور آن توسط نرم افزار به دستگاه داده می شود. پس از آن با انجام عملیات روبش توسط پرتو الکترونی بر روی سطح نمونه، از سطح آن تصویری شبیه تصویر تلویزیون بر روی صفحه نمایشگر مشاهده می گردد. با جابجا کردن نمون توسط اهرم های دستی یا اتوماتیک می توان محل های مختلفی از سطح نمونه را مشاهده نمود. به علاوه با تغییر ابزار ثبت پرتو دستگاه، می توان تصاویری با اطلاعات مختلف از سطح نمونه تهیه نمود، مثلاً تصاویری از پستی بلندی سطح و یا تصاویری از چگونگی توزیع فازها در سطح تحت روبش نمونه. در شکل (۱-۱) یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی امروزی نشان داده شده است.



شکل ۱-۱ دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی امروزی [۱].