



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



دانشکده علوم پایه

گروه فیزیک

## نقايس ساختاري نانولايه‌هاي اکسيد روي رشد داده شده به روش تبخير حرارتي شيميايي (CVD)

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد

در رشته فیزیک گرایش حالت جامد

نگارش

وحيد واحدي

اساتيد راهنما

دکتر محمد رضا خانلري

دکتر علي ريحاني

بهمن ماه ۱۳۹۰

تقدیم به پدر و مادر عزیزم،

آنان که وجودم برایشان همه رنج بود و وجودشان برایم همه مهر،  
توانشان رفت تا به توانایی برسم و مویشان سپید گشت تا رویم سپید بماند،  
سرو وجودشان، همیشه سرسبز و استوار باد.

## چکیده

در این پژوهش لایه‌های نازک و نانوساختارهای اکسید روی از طریق دو روش اکسیداسیون حرارتی لایه‌های نازک Zn و تبخیر حرارتی شیمیایی به طور موفقیت آمیزی رشد داده شدند. در روش اول، ابتدا با استفاده از تکنیک تبخیر در خلاء، لایه‌های نازک Zn با ضخامت‌های مختلف (۸۰ nm تا ۱ میکرومتر) بر روی زیر لایه شیشه لایه نشانی گردیدند. جهت رشد لایه‌های نازک و نانوسیم‌های اکسید روی، فیلم‌های Zn لایه نشانی شده در بازه دمایی  $450^{\circ}\text{C}$  تا  $650^{\circ}\text{C}$  در مدت زمان‌های متفاوت در محیط هوا توسط یک کوره الکتریکی افقی اکسید شدند. مورفولوژی سطح نمونه‌ها با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص گردید و نتایج نشان داد که با افزایش دمای اکسیداسیون، ابعاد نانوسیم‌های اکسید روی افزایش می‌یابد و لایه نازک Zn اکسید شده در دمای  $600^{\circ}\text{C}$ ، دارای بیشترین میزان شکل‌گیری نانوسیم‌های اکسید روی می‌باشد. بررسی اثر ضخامت اولیه فیلم نازک Zn بر روی رشد نانوسیم‌ها نشان داد که با افزایش ضخامت، طول و قطر نانوسیم‌ها افزایش می‌یابد و ضخامت  $500\text{ nm}$  دارای بیشترین تراکم نانوسیم‌های اکسید روی است. همچنین با افزایش مدت فرآیند اکسیداسیون، طول نانوسیم‌ها به طرز چشم‌گیری افزایش یافت. نتایج حاصل از آنالیز XRD مشخص کرد که نانوساختارهای اکسید روی دارای ساختار ورتزایت با پیک ترجیحی قوی (۰۰۲) می‌باشند. طیف فتولومینسانس نانوساختارها به منظور بررسی خواص اپتیکی نمونه‌ها اندازه‌گیری شد و نتایج نشان داد که یک پیک قوی در  $377\text{ nm}$  متناظر با نشر فرابنفش و یک پیک پهن در  $522\text{ nm}$  متناظر با نشر سبز وجود دارد که نشان دهنده کیفیت کریستالی خوب و نقایص ساختاری کم نمونه‌ها می‌باشد. بررسی خواص اپتیکی با استفاده از طیف عبور همچنین نشان داد که گاف انرژی نانوساختارهای اکسید روی با افزایش ضخامت اولیه، کاهش می‌یابد.

در روش دوم، نانوساختارهای اکسید روی از طریق تکنیک تبخیر حرارتی شیمیایی (TCVD) با استفاده از پودر Zn به عنوان ماده چشمه بر روی زیرلایه کوارتز در دمای  $950^{\circ}\text{C}$  رشد داده شدند. نتایج نشان داد که ساختارهای تشکیل شده در محیط هوا به صورت ذرات و در محیط اکسیژن به صورت نانومیله‌های هرمی هگزاگونال می‌باشند. طیف پراش اشعه ایکس نشان داد که هر دو نمونه دارای ساختار کریستالی هگزاگونال ورتزایت می‌باشند. در طیف فتولومینسانس نانومیله‌های هرمی یک پیک قوی مربوط به نشر فرابنفش مشاهده شد که نشان می‌دهد نانوساختارها دارای کیفیت کریستالی خوب و میزان نقایص ساختاری ناچیز می‌باشند. کیفیت و عناصر تشکیل دهنده نانومیله‌ها هرمی با استفاده از طیف FTIR تعیین گردید. پیک جذبی در اطراف  $510\text{ cm}^{-1}$  مربوط به باند جذبی Zn-O می‌باشد و مشخصه فاز هگزاگونال ورتزایت اکسید روی خالص است.

واژه‌های کلیدی: اکسید روی، اکسیداسیون حرارتی، تبخیر حرارتی شیمیایی، نانوسیم، لایه‌نازک، نقایص ساختاری، خواص اپتیکی و ساختاری.

## تقدیر و تشکر

حمد و ستایش بی پایان خدای را که بار دیگر به بنده حقیر خود توفیق طی مرحله‌ای دیگر در را رسیدن به مدارج علمی بالاتر را عنایت فرمود.

برخود لازم می دانم از خانواده عزیزم به ویژه پدر و مادر بزرگوارم که همواره در تمام مراحل زندگی مشوق و پشتیبانم بوده اند، تشکر و قدردانی نمایم.

از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضا خانلری که راهنمایی پایان نامه اینجانب را بر عهده داشتند و در طول این پروژه همواره از تجربیات، دانش علمی و عملی ایشان برخوردار بوده‌ام، کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.

از زحمات و راهنمایی‌های با ارزش و حکیمانه جناب آقای دکتر علی ریحانی که راهنمایی پایان نامه اینجانب را بر عهده داشتند نهایت تشکر و قدردانی را دارم. ایشان علاوه بر استاد راهنما، الگوی پشتکار، انگیزه و اخلاق برای اینجانب بوده‌اند.

از جناب آقای دکتر مجید مجتهد زاده به عنوان داور خارج، جناب آقای دکتر بابک محمد حسینی به عنوان داور داخل و همچنین جناب آقای دکتر محمد اخوی زادگان به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی که قبول زحمت نمودند و پایان نامه اینجانب را مطالعه فرمودند، کمال تشکر را دارم.

از جناب آقای دکتر نوزاد، ریاست محترم پژوهشکده مواد سازمان انرژی اتمی ایران و پرسنل محترم آن پژوهشکده به جهت حمایت‌هایی که از این پروژه انجام دادند، کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.

از سرکار خانم سیده زهرا مرتضوی به جهت راهنمایی‌ها، حمایت‌ها و ایجاد انگیزه مثبت در طی مدت انجام این پروژه سپاسگزارم.

از سرکار خانم نسیم حسین خانی به دلیل کمک‌های شایانی که در پیشبرد این پروژه داشتند و همچنین ویرایش و تایپ بخش‌هایی از این پایان نامه نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

۱.....مقدمه

### فصل اول: روشهای رشد لایه نازک و نانو ساختارهای اکسید روی

- ۱-۱- لایه نازک..... ۳
- ۱-۱-۱- فرآیند رشد لایه نازک..... ۳
- ۲-۱- نانو ساختار..... ۵
- ۱-۲-۱- نانومیله و نانو سیم..... ۶
- ۲-۲-۱- نانو تسمه..... ۷
- ۳-۲-۱- نانو فنر و نانو حلقه..... ۸
- ۴-۲-۱- نانوسیمهای تک بلوری متخلخل..... ۹
- ۵-۲-۱- نانوقفسه..... ۱۰
- ۳-۱- مکانیزمهای رشد..... ۱۰
- ۱-۳-۱- مکانیزم بخار- مایع- جامد (VLS)..... ۱۱
- ۲-۳-۱- مکانیزم بخار- جامد (VS)..... ۱۲
- ۴-۱- روش های رشد لایه نازک و نانو ساختار اکسید روی..... ۱۳
- ۱-۴-۱- روش انباشت فیزیکی بخار..... ۱۳
- ۱-۴-۱-۱- روش های تبخیر..... ۱۵
- ۲-۴-۱-۲- زیرلایه ها و خواص آنها..... ۱۶
- ۲-۴-۱-۲- روش کندوپاش (اسپاترینگ)..... ۱۷
- ۳-۴-۱- روش سل- ژل..... ۱۸
- ۴-۴-۱- پوشش دهی به روش پالس لیزری..... ۱۸
- ۵-۴-۱- روش رسوب شیمیایی بخار..... ۱۹
- ۱-۵-۴-۱- انواع فرآیندهای رسوب شیمیایی بخار..... ۲۰
- ۲-۵-۴-۱- فرآیند رسوب شیمیایی بخار در حالت پایه..... ۲۱
- ۳-۵-۴-۱- کاربردها و معایب فرآیند رسوب شیمیایی بخار..... ۲۳
- ۴-۵-۴-۱- رسوب شیمیایی بخار در فشار کم و رسوب شیمیایی بخار در خلاء بسیار بالا..... ۲۴
- ۵-۵-۴-۱- رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما..... ۲۴
- ۶-۵-۴-۱- رسوب شیمیایی بخار با ابروسل..... ۲۵
- ۷-۵-۴-۱- رسوب شیمیایی بخار با تزریق مستقیم مایع..... ۲۵
- ۸-۵-۴-۱- رسوب شیمیایی بخار فلز- آلی..... ۲۵
- ۹-۵-۴-۱- تبخیر حرارتی شیمیایی با استفاده از پودر..... ۲۷

## فصل دوم: تکنیک‌های آنالیز مواد و طیف‌سنجی

۳۱	۱-۲- میکروسکوپ الکترونی روبشی.....
۳۱	۱-۱-۲- شرح دستگاه.....
۳۲	۱-۱-۲- تفنگ الکترونی.....
۳۳	۲-۱-۲- محفظه نمونه.....
۳۳	۲-۱-۲- ابعاد نمونه و آماده سازی.....
۳۳	۳-۱-۲- کاربردهای میکروسکوپ الکترونی روبشی.....
۳۴	۲-۲- طیف سنجی تفکیک انرژی.....
۳۵	۳-۲- الگوی پراش پرتو ایکس.....
۳۶	۱-۳-۲- اجزای دستگاه پراش پرتو ایکس.....
۳۷	۲-۳-۲- شناسایی مواد به کمک پراش پرتو ایکس.....
۳۸	۳-۳-۲- تعیین اندازه ذرات.....
۳۹	۴-۳-۲- تعیین ثابت شبکه.....
۳۹	۵-۳-۲- اندازه‌گیری تنش باقیمانده در نمونه.....
۳۹	۶-۳-۲- کاربردهای پراش پرتو ایکس.....
۴۰	۴-۲- طیف فتولومینسانس.....
۴۲	۱-۴-۲- اجزای دستگاه فتولومینسانس.....
۴۵	۵-۲- طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز.....
۴۵	۱-۵-۲- تئوری.....
۴۶	۲-۵-۲- تجزیه کیفی.....
۴۷	۳-۵-۲- کاربردها.....
۴۷	۶-۲- طیف سنجی جذبی UV-Vis.....

## فصل سوم: اکسید روی: خواص، کاربردها و مروری بر منابع آن

۴۹	۱-۳- اکسید روی.....
۴۹	۱-۱-۳- ساختار بلوری و پارامترهای شبکه.....
۵۲	۲-۱-۳- پارامترهای فیزیکی اساسی اکسید روی.....
۵۳	۳-۱-۳- خواص الکتریکی اکسید روی.....
۵۳	۴-۱-۳- خواص گرمایی اکسید روی.....
۵۳	۱-۴-۱-۳- ضریب انبساط گرمایی.....
۵۴	۲-۴-۱-۳- هدایت گرمایی.....
۵۴	۳-۴-۱-۳- گرمای ویژه.....



۵۵	۳-۱-۵- گاف نواری انرژی
۵۷	۳-۱-۶- خاصیت پیزوالکتریسیته اکسید روی
۵۸	۳-۲- نقایص ساختاری اکسید روی
۶۰	۳-۲-۱- چارچوب تئوری
۶۱	۳-۲-۲- ارزیابی میزان نقایص ساختاری در اکسید روی از طریق بررسی طیف فتولومینسانس
۶۲	۳-۲-۳- آلییدن نانو ساختارهای اکسید روی
۶۳	۳-۳- کاربردهای اکسید روی در تکنولوژی، صنعت و نظامی
۶۳	۳-۳-۱- ترانزیستورهای اثر میدان
۶۵	۳-۳-۲- نانو تیرک
۶۵	۳-۳-۳- حسگری گاز
۶۶	۳-۳-۱- نانو ساختارهای اکسید روی به عنوان ذخیره کننده و حسگر گاز هیدروژن
۶۸	۳-۳-۴- سلولهای خورشیدی
۶۹	۳-۴- مروری بر تحقیقات انجام شده بر روی نانو ساختارهای اکسید روی
۶۹	۳-۴-۱- مورفولوژی سطح نمونه‌ها
۷۳	۳-۴-۲- الگوی پراش اشعه ایکس
۷۶	۳-۴-۳- طیف عبور و گاف انرژی

#### فصل چهارم: رشد نانو ساختارهای اکسید روی از طریق اکسیداسیون حرارتی لایه‌های نازک Zn

۸۰	۴-۱- رشد نانو لایه و نانو سیم‌های اکسید روی از طریق تکنیک اکسیداسیون حرارتی لایه نازک Zn
۸۱	۴-۱-۱- ابزارها و دستگاه‌های آزمایش
۸۱	۴-۱-۱-۱- دستگاه لایه نشانی تبخیر در خلاء
۸۲	۴-۱-۱-۲- کوره الکتریکی
۸۲	۴-۱-۲- آماده سازی زیر لایه‌ها
۸۳	۴-۱-۳- لایه نشانی فیلم های نازک Zn فلزی از طریق تکنیک تبخیر در خلاء
۸۳	۴-۱-۴- فرآیند اکسیداسیون لایه‌های نازک Zn جهت دستیابی به نانو ساختارهای اکسید روی
۸۵	۴-۲- مشخصه‌یابی نمونه‌ها
۸۵	۴-۳- نتایج و بحث
۸۵	۴-۳-۱- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از لایه‌های نازک Zn فلزی
۸۶	۴-۳-۲- طیف پراش اشعه ایکس لایه‌های نازک Zn فلزی لایه نشانی شده در خلاء
۸۷	۴-۳-۳- طیف تفکیک انرژی (EDX) نانو ساختارهای اکسید روی
۸۸	۴-۳-۴- اثر دمای فرآیند اکسیداسیون بر روی رشد نانو سیم‌های اکسید روی
۸۸	۴-۳-۱- مورفولوژی سطح نمونه‌ها
۹۰	۴-۳-۲- بررسی خواص ساختاری و طیف پراش اشعه ایکس نمونه‌ها

- ۹۴-۳-۴- اثر ضخامت اولیه لایه‌های نازک Zn فلزی بر روی رشد نانوسیم‌های اکسید روی..... ۹۴
- ۹۴-۳-۴-۱- مورفولوژی سطح نمونه‌ها..... ۹۴
- ۹۷-۳-۴-۲- بررسی خواص ساختاری و طیف پراش اشعه ایکس نمونه‌ها..... ۹۷
- ۱۰۱-۳-۴-۶- مکانیسم رشد نانوساختارهای اکسید روی..... ۱۰۱
- ۱۰۲-۳-۴-۷- اثر مدت زمان فرآیند اکسیداسیون بر روی رشد نانو ساختارهای اکسید روی..... ۱۰۲
- ۱۰۲-۳-۴-۱- مورفولوژی سطح نمونه‌ها..... ۱۰۲
- ۱۰۳-۳-۴-۲- بررسی خواص ساختاری و طیف پراش اشعه ایکس نمونه‌ها..... ۱۰۳
- ۱۰۵-۳-۴-۸- طیف فتولومینسانس و بررسی نقایص ساختاری در نمونه‌ها..... ۱۰۵
- ۱۰۶-۳-۴-۹- بررسی اثر ضخامت اولیه لایه‌های نازک Zn بر روی طیف عبور و گاف انرژی نانوساختارهای اکسید روی..... ۱۰۶

### فصل پنجم: رشد نانوساختارهای اکسید روی از طریق تکنیک تبخیر حرارتی شیمیایی

- ۱۰۹-۱-۵- روش آزمایش..... ۱۰۹
- ۱۰۹-۱-۱- سیستم تعبیه شده جهت فرآیند تبخیر حرارتی شیمیایی..... ۱۰۹
- ۱۱۰-۱-۲- آماده سازی زیرلایه‌ها..... ۱۱۰
- ۱۱۰-۱-۳- فرآیند رشد نانوساختارها..... ۱۱۰
- ۱۱۲-۲-۵- مشخصه‌یابی نمونه‌ها..... ۱۱۲
- ۱۱۲-۳-۵- نتایج و بحث..... ۱۱۲
- ۱۱۲-۱-۳-۵- مورفولوژی سطح نانوساختارهای اکسید روی..... ۱۱۲
- ۱۱۴-۲-۳-۵- مکانیزم رشد..... ۱۱۴
- ۱۱۵-۳-۳-۵- طیف پراش اشعه ایکس نانوساختارهای اکسید روی..... ۱۱۵
- ۱۱۷-۴-۳-۵- طیف فتولومینسانس نانومیله‌های رشد داده شده در محیط اکسیژن..... ۱۱۷
- ۱۱۸-۵-۳-۵- طیف تبدیل فوریه مادون قرمز نانومیله‌های اکسید روی رشد داده شده در محیط اکسیژن..... ۱۱۸

### فصل ششم: نتایج و پیشنهادات

- ۱۲۰-۱-۶- نتایج..... ۱۲۰
- ۱۲۳-۲-۶- پیشنهادات..... ۱۲۳
- ۱۲۴-منابع..... ۱۲۴

## فهرست جدول‌ها:

صفحه

- جدول ۱-۳: پارامترهای فیزیکی اساسی اکسید روی..... ۵۲
- جدول ۱-۴: مقادیر اندازه طول و قطر نانوسیم های اکسید روی در دماهای اکسیداسیون  $450^{\circ}\text{C}$  -  $650^{\circ}\text{C}$  حاصل از آنالیز SEM..... ۹۰
- جدول ۲-۴: مقادیر ثابت‌های شبکه نانوساختارهای اکسید روی در دماهای اکسیداسیون متفاوت..... ۹۳
- جدول ۳-۴: مقادیر اندازه طول و قطر نانوسیم‌های اکسید روی تهیه شده از لایه‌های نازک Zn با ضخامت‌های متفاوت..... ۹۷
- جدول ۴-۴: مقادیر ثابت‌های شبکه نانوساختارهای اکسید روی با ضخامت اولیه لایه نازک Zn متفاوت..... ۱۰۰

## فهرست شکل‌ها:

### صفحه

- شکل ۱-۱: نانو میله‌های اکسید روی رشد داده شده با استفاده از طلا به عنوان کاتالیست..... ۷
- شکل ۱-۲: تصویر TEM نانو تسمه های رشد داده شده اکسید روی..... ۸
- شکل ۱-۳: (a) مدلی از یک نانو تسمه قطبی، (b) یک نانو حلقه، (c) یک نانو مارپیچ و (d) یک نانو فنر اکسید روی و فرآیند تشکیل آنها..... ۹
- شکل ۱-۴: تصاویر نانو قفسه های رشد داده شده اکسید روی..... ۱۰
- شکل ۱-۵: شماتیک مکانیزم رشد VLS را برای نانوسیم‌های اکسید روی..... ۱۲
- شکل ۱-۶: انواع مختلف چشمه‌های تبخیری که از طریق مقاومت گرم می‌شوند..... ۱۶
- شکل ۱-۷: شماتیک فرآیند پوشش دهی به روش انباشت فیزیکی بخار..... ۱۶
- شکل ۱-۸: شماتیک فرآیند لایه نشانی به روش اسپاترینگ..... ۱۸
- شکل ۱-۹: طرحی از یک سیستم پوشش دهی توسط پالس لیزر..... ۱۹
- شکل ۱-۱۰: شماتیک یک سیستم رسوب شیمیایی بخار فلز-آلی (MOCVD)..... ۲۷
- شکل ۱-۱۱: شماتیک دستگاه آزمایشگاهی رشد نانو ساختار..... ۲۸
- شکل ۱-۱۲: شماتیک سیستم تبخیر گرمایی شیمیایی با استفاده از کوره سه منطقه‌ای..... ۲۹
- شکل ۱-۱۳: تصویر شماتیک سیستم تبخیر حرارتی شیمیایی با تزریق کننده گاز دو مرحله‌ای..... ۲۹
- شکل ۱-۱۴: سیستم تبخیر حرارتی شیمیایی دو لوله‌ای با لوله داخلی یک سر بسته..... ۳۰
- شکل ۲-۱: طرح اجزای تشکیل دهنده یک میکروسکوپ الکترونی روبشی..... ۳۲
- شکل ۲-۲: پراش پرتو ایکس توسط یک بلور..... ۳۶
- شکل ۲-۳: شماتیک اجزای تشکیل دهنده دستگاه پراش پرتو ایکس..... ۳۷
- شکل ۲-۴: پهنای پیک در نصف ارتفاع..... ۳۸
- شکل ۲-۵: اجزای اصلی دستگاه اندازه‌گیری طیف فتولومینسانس..... ۴۳
- شکل ۲-۶: نمودار ساده یک طیف سنج نور مادون قرمز..... ۴۷
- شکل ۳-۱: ساختار هگزاگونال ورتزایت اکسید روی..... ۵۰
- شکل ۳-۲: ساختار نمک طعام (سمت چپ) و زینک بلاند (سمت راست) اکسید روی..... ۵۱

- شکل ۳-۳: نمودار ضریب انبساط گرمایی اکسید روی ( $\Gamma_{th}$ ) به عنوان تابعی از دما..... ۵۴
- شکل ۳-۴: اطلاعات گرمای ویژه اکسید روی خالص (توده) و وریستور اکسید روی اندازه‌گیری شده در محدوده ۱/۷ تا ۲۵ درجه کلوین..... ۵۵
- شکل ۳-۵: ساختار نواری LDA نمونه توده اکسید روی ورتزایت با استفاده از روش SIC-PP..... ۵۶
- شکل ۳-۶: شماتیک نمودار نشان دهنده میدان- بلوری و تقسیم بندی اسپین مدار نوار ظرفیت اکسید روی به ۳ حالت زیر نوارهای A, B و C در ۴/۲K..... ۵۷
- شکل ۳-۷: بستگی فرکانسی ضریب پیزوالکتریک مربوط به حالت کپه‌ای و نانوتسمه اکسیدروی..... ۵۸
- شکل ۳-۸: سطوح انرژی نقایص ذاتی در اکسید روی..... ۵۹
- شکل ۳-۹: شیمی نقایص در اکسید روی..... ۶۰
- شکل ۳-۱۰: طیف فتولومینسانس نانومیله‌های اکسید روی در دمای اتاق..... ۶۲
- شکل ۳-۱۱: شماتیک ترانزیستور اثر میدان ساخته شده با استفاده از نانو سیم‌های اکسید روی..... ۶۴
- شکل ۳-۱۲: منحنی مشخصه ترانزیستورهای اثر میدان..... ۶۵
- شکل ۳-۱۳: مراحل پنج‌گانه مکانیسم حسگری (سنجش) گاز..... ۶۷
- شکل ۳-۱۴: شماتیکی از سلول خورشیدی پلیمری مبتنی بر اکسید روی نانو ساختار..... ۶۹
- شکل ۳-۱۵: تصاویر SEM نانوسیم‌های اکسید روی رشد یافته بر روی زیرلایه سلیسیوم..... ۷۰
- شکل ۳-۱۶: تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانو ساختارهای اکسید روی. (a) نانوسیم‌های رشد یافته بر روی زیر لایه Si(۱۰۰) و (b) نانوسیم‌های رشد یافته بر روی زیر لایه شیشه..... ۷۱
- شکل ۳-۱۷: تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی فیلم‌های نازک اکسید روی با درصدهای متفاوت ترکیب گاز اکسیژن و آرگون: (a) ۱/۶٪ اکسیژن و ۹۸/۴٪ آرگون، (b) ۲٪ اکسیژن و ۹۸٪ آرگون، (c) ۴٪ اکسیژن و ۹۶٪ آرگون، (d) ۶٪ اکسیژن و ۹۴٪ آرگون، (e) ۸٪ اکسیژن و ۹۲٪ آرگون، (f) ۱۰٪ اکسیژن و ۹۰٪ آرگون..... ۷۲
- شکل ۳-۱۸: طیف پراش اشعه ایکس نمونه‌های رشد یافته بر روی زیر لایه سلیکون..... ۷۳
- شکل ۳-۱۹: الگوی پراش اشعه ایکس (a) نانو سیم‌های اکسید روی رشد داده شده بر روی Si(100) در دمای ۴۵۰°C، (b) نانو پرها بر روی زیرلایه شیشه در ۴۵۰°C، (c) نانو میله‌ها بر روی Si(100) در دمای ۴۸۰°C و (d) نانو میله‌ها بر روی شیشه در ۴۸۰°C..... ۷۴

شکل ۳-۲۰: طرح پراش اشعه ایکس (a) فیلم نازک Zn (b) بازیخت شده در ۵۰۰K، (c) بازیخت شده در ۵۷۳K، (d) بازیخت شده در ۶۳۳K..... ۷۵

شکل ۳-۲۱: طیف عبور فیلم‌های نازک اکسید روی در دماهای اکسیداسیون مختلف..... ۷۶

شکل ۳-۲۲: نمودار  $(r/I\epsilon)^2$  برحسب  $I\epsilon$  جهت تعیین گاف انرژی فیلم‌های نازک اکسید روی..... ۷۷

شکل ۳-۲۳: طیف جذب اپتیکی فیلم نازک اکسید روی لایه نشانی شده با درصد‌های متفاوت اکسیژن (a): ۱۰٪، (b): ۸٪، (c): ۶٪، (d): ۴٪، (e): ۲٪ و (f): ۱/۱۶٪..... ۷۸

شکل ۳-۲۴: نمودار  $(r/I\epsilon)^2$  برحسب  $I\epsilon$  برای فیلم‌های نازک اکسید روی رشد داده شده با درصد‌های متفاوت اکسیژن..... ۷۹

شکل ۴-۱: تصویر دستگاه لایه نشانی تبخیر در خلاء..... ۸۳

شکل ۴-۲: نمایی از سیستم اکسیداسیون و بوته مورد استفاده جهت رشد نانو ساختارهای اکسید روی..... ۸۴

شکل ۴-۳: تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی لایه های نازک Zn فلزی (a) با بزرگنمایی ۱۵ هزار برابر، (b) با بزرگنمایی ۳۰ هزار برابر..... ۸۵

شکل ۴-۴: طیف پراش اشعه ایکس لایه‌های نازک Zn فلزی با ضخامت ۲۵۰ نانومتر..... ۸۷

شکل ۴-۵: طیف EDX نانو ساختارهای اکسید روی رشد داده شده..... ۸۸

شکل ۴-۶: تصاویر SEM نانو سیم‌های اکسید روی رشد داده شده از طریق اکسیداسیون گرمایی فیلم نازک Zn در دماهای (a) ۴۵۰°C، (b) ۵۰۰°C، (c) ۵۵۰°C، (d) ۶۰۰°C، (e) ۶۰۰°C با بزرگ نمایی بیشتر و (f) ۶۵۰°C..... ۸۹

شکل ۴-۷: طیف پراش اشعه ایکس نانو سیم‌های اکسید روی حاصل از اکسیداسیون لایه نازک Zn در دماهای (a) ۴۵۰°C، (b) ۵۰۰°C و (c) ۵۵۰°C..... ۹۱

شکل ۴-۸: طیف پراش اشعه ایکس نانو سیم‌های اکسید روی حاصل از اکسیداسیون لایه نازک Zn در دماهای (a) ۶۰۰°C و (b) ۶۵۰°C..... ۹۲

شکل ۴-۹: مقادیر اندازه دانه بدست آمده نمونه‌ها از تحلیل طیف پراش اشعه X در دماهای ۵۰۰°C تا ۶۵۰°C..... ۹۳

شکل ۴-۱۰: تصاویر SEM نانو ساختارهای اکسید روی تهیه شده از اکسیداسیون حرارتی لایه‌های نازک Zn با ضخامت (a) ۸۰nm، (b) ۱۲۵nm، (c) و (d) ۲۵۰nm با بزرگنمایی‌های متفاوت در دمای ۶۰۰°C..... ۹۵

شکل ۴-۱۱: تصاویر SEM نانو سیم‌های اکسید روی تهیه شده از اکسیداسیون حرارتی لایه های نازک Zn با ضخامت (a) و (b) ۵۰۰nm با بزرگنمایی های متفاوت، (c) و (d) ۱ میکرون با بزرگنمایی‌های متفاوت در دمای

- ۶۰۰°C.....۹۶
- شکل ۴-۱۲: طیف پراش اشعه X نانو ساختارهای اکسید روی حاصل از اکسیداسیون لایه های (a): ۸۰ نانومتر، (b): ۱۲۵ نانومتر و (c): ۲۵۰ نانومتری Zn در دمای ۶۰۰°C.....۹۸
- شکل ۴-۱۳: طیف پراش اشعه X نانو سیم‌های اکسید روی حاصل از اکسیداسیون لایه‌های (a): ۵۰۰ نانومتر، (b): ۱ میکرون Zn در دمای ۶۰۰°C.....۹۹
- شکل ۴-۱۴: اندازه دانه بدست آمده از تحلیل طیف پراش اشعه ایکس را برای نمونه‌های اکسید شده در ضخامت‌های مختلف.....۱۰۰
- شکل ۴-۱۵: مکانیسم رشد نانو ساختارهای اکسید روی از طریق اکسیداسیون حرارتی لایه نازک Zn.....۱۰۱
- شکل ۴-۱۶: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی فیلم نانو ساختارهای اکسید روی حاصل از اکسیداسیون لایه نازک Zn در مدت زمان ۳۰ دقیقه.....۱۰۲
- شکل ۴-۱۷: تصاویر SEM نانو ساختارهای اکسید روی تهیه شده از اکسیداسیون حرارتی لایه های نازک Zn با ضخامت ۶۰۰ nm در مدت زمان (a) ۳۰ دقیقه و (b) ۳ ساعت در دمای ۶۰۰°C.....۱۰۳
- شکل ۴-۱۸: طیف پراش اشعه ایکس نانو ساختارهای اکسید روی رشد داده شده از طریق اکسیداسیون حرارتی لایه نازک Zn به مدت (الف): ۳۰ دقیقه، (ب): ۳ ساعت در محیط هوا.....۱۰۴
- شکل ۴-۱۹: طیف فتولومینسانس نانوسیم های اکسید روی حاصل از اکسیداسیون لایه نازک Zn با ضخامت (a) ۲۵۰ nm و (b) ۵۰۰ nm.....۱۰۶
- شکل ۴-۲۰: طیف عبور نانوسیم‌های اکسید روی حاصل از اکسیداسیون لایه‌های نازک Zn با ضخامت‌های (الف) ۱۲۵ نانومتر، (ب): ۲۵۰ نانومتر و (ج) ۵۰۰ نانومتر در دمای ۶۰۰°C.....۱۰۷
- شکل ۴-۲۱: گاف انرژی نانوسیم‌های اکسید روی بدست آمده از لایه های نازک Zn با ضخامت‌های (الف): ۱۲۵ nm و (ب): ۲۵۰ nm.....۱۰۸
- شکل ۴-۲۲: گاف انرژی نانوسیم‌های اکسید روی بدست آمده از لایه های نازک Zn با ضخامت ۵۰۰ nm.....۱۰۸
- شکل ۵-۱: سیستم تعبیه شده جهت رشد نانو ساختارهای اکسید روی توسط تکنیک تبخیر حرارتی شیمیایی .....۱۱۰
- شکل ۵-۲: شماتیک سیستم رشد نانو ساختارهای اکسید روی بر روی زیرلایه کوارتز.....۱۱۱

شکل ۵-۳: تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از ساختار ذره‌ای اکسید روی تهیه شده در محیط هوا با (a)

مقیاس  $m \sim 6$ ، (b) مقیاس  $m \sim 2$  و (c) مقیاس  $m \sim 1$ ..... ۱۱۳

شکل ۵-۴: تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از نانو میله‌های هرمی هگزاگونال اکسید روی تهیه شده در

محیط اکسیژن با (a) مقیاس  $m \sim 5$ ، (b) مقیاس  $m \sim 3$ ، (c) مقیاس  $m \sim 2$  و (d) مقیاس  $m \sim 1$ ..... ۱۱۴

شکل ۵-۵: طیف پراش اشعه ایکس نانو ساختارهای اکسید روی رشد داده شده در (a) محیط هوا و (b) محیط

اکسیژن..... ۱۱۶

شکل ۵-۶: طیف فتولومینسانس (PL) نانومیله‌های هرمی اکسید روی رشد داده شده در محیط اکسیژن..... ۱۱۸

شکل ۵-۷: طیف FTIR نانومیله‌های هرمی اکسید روی رشد داده شده در محیط اکسیژن..... ۱۱۹



## مقدمه

نانو مواد در واقع پلی بین عناصر و حالت کپه‌ای هستند. اصولاً نانوساختارها بر طبق ابعاد هندسی‌شان تعریف می‌شوند. یک تعریف محدود از نانوساختارها این است که آن‌ها ساختارهایی با حداقل دو بعد کمتر از ۱۰۰ نانومتر را شامل می‌شوند. یک تعریف جامع‌تر این است که این نوع ساختارها، یک بعد زیر ۱۰۰ نانومتر و دو بعد دیگر زیر میکرومتر دارند. با این تعریف لایه‌های بسیار نازک نیز نانوساختار به حساب می‌آیند. اندازه محدود این ساختارها، توزیع فضایی الکترون‌ها را محدود می‌کند و باعث ایجاد ترازهای انرژی گسسته می‌شود. این محدود شدن کوانتومی، کاربردهای زیادی را در حوزه‌های مختلفی به مانند نیم رساناها، اپتوالکترونیک، اپتیک غیرخطی و غیره میسر ساخته است. علاوه بر این ساختارهای هندسی به دست آمده در ابعاد نانو مثلاً نوک‌های تیز نانومتری، به موجب شکل و ریخت‌شناسی‌شان خواص جالبی از خودشان نشان می‌دهند. نانوساختارهای متنوعی تاکنون حاصل شده‌اند که می‌توان به نانوسیم‌ها، نانومیله‌ها، نانولوله‌ها، نانوتسمه‌ها و نانوقفسه‌ها اشاره نمود.

اکسید روی یک نیم‌رسانای ذاتی نوع n و جزء دسته اکسیدهای رسانای شفاف است که به دلیل خواص منحصر به فردش از جمله گاف نواری انرژی پهن و مستقیم (۳/۳۷ eV) و انرژی بستگی اکسایشی بالا (۶۰ meV)، دارای کاربردهای فراوانی در صنعت، تکنولوژی، پزشکی و صنایع نظامی می‌باشد. لایه‌های نازک و نانوساختارهای اکسید روی به دلیل نسبت سطح به حجم زیاد و محدودیت‌های کوانتومی، کاربرد فراوانی در ساخت حسگرهای گازی، سلول‌های خورشیدی، دارو رسانی، ترانزیستورهای اثر میدان، الکترودهای رسانای شفاف و آشکارکننده‌های نور فرابنفش دارند. تکنیک‌های مختلفی به مانند لایه نشانی لیزر پالسی، برآرایی پرتو مولکولی (MBE)، لایه نشانی بخار شیمیایی فلز-آلی، اسپاترینگ، سل-ژل و اسپری پیرولیز برای رشد لایه‌های نازک و نانوساختارهای اکسید روی استفاده شده است. در این پژوهش دو روش نسبتاً ساده، مقرون به صرفه و البته کارآمد اکسیداسیون حرارتی لایه‌های نازک Zn و تبخیر حرارتی شیمیایی با استفاده از پودر Zn، جهت رشد نانولایه‌ها و نانوساختارهای اکسید روی به کار گرفته شده است.

در فصل اول، ابتدا به معرفی لایه‌های نازک و نانوساختارها می‌پردازیم و در ادامه، روش‌های رشد نانوساختارهای اکسید روی و مکانیزم رشد آن‌ها شرح داده می‌شود. سپس روش رشد انباشت شیمیایی بخار و تکنیک تبخیر حرارتی شیمیایی به عنوان یکی از زیر شاخه‌های آن، به تفصیل توضیح داده می‌شود.

در فصل دوم این پژوهش تکنیک‌های آنالیز مواد و طیف سنجی از جمله پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی تفکیک انرژی، فتولومینسانس و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم این پژوهش به معرفی اکسید روی، خواص ساختاری، اپتیکی، گرمایی و مکانیکی آن و همچنین کاربردهای این ماده در صنعت و تکنولوژی اختصاص داده شده است. در ادامه این فصل نقایص ساختاری اکسید روی بحث شده و مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه، انجام شده است.

در فصل چهارم، کار تجربی صورت گرفته جهت رشد لایه‌های نازک و نانوساختارهای اکسید روی از طریق تکنیک اکسیداسیون حرارتی لایه‌های نازک Zn توضیح داده می‌شود و به بررسی خواص ساختاری و اپتیکی و همچنین مکانیزم رشد نمونه‌ها پرداخته می‌شود.

در فصل پنجم این پژوهش، کار آزمایشگاهی و فرآیند رشد نانوساختارهای اکسید روی از طریق روش دوم که همان تبخیر حرارتی شیمیایی با استفاده از پودر Zn می‌باشد، توضیح داده می‌شود. نانوساختارهای رشد یافته از این روش نیز توسط سیستم‌های آنالیزی مورد بررسی قرار گرفته و مکانیزم رشد آن‌ها شرح داده می‌شود.

در فصل ششم نیز نتایج حاصل از این پژوهش و پیشنهاداتی برای فعالیت‌های آینده ارائه شده است.

## **فصل اول**

**روش‌های رشد لایه نازک و  
نانوساختارهای اکسید روی**

## ۱-۱- لایه نازک

زمانی یک جامد به شکل لایه نازک است که به صورت لایه‌ای با ضخامت کم بر روی یک زیر لایه از ابتدا به وسیله چگالش ذرات به صورت اتمی، مولکولی و یا یونی تشکیل شده باشد. این عمل ممکن است مستقیماً به وسیله یک فرآیند فیزیکی (تبخیر یا چگالش) و یا از طریق یک واکنش شیمیایی یا فیزیکی- شیمیایی صورت پذیرد. باید توجه داشت که فقط ضخامت کم این لایه‌ها نیست که خواص ویژه و منحصر به فردی به آن‌ها می‌دهد بلکه ریز ساختارهای آن‌ها که در طول تهیه لایه شکل می‌گیرد از اهمیت بیشتری برخوردار است. لایه‌هایی که مستقیماً با پاشیدن مواد و یا کشیدن مواد بر روی زیر لایه شکل می‌گیرد ( صرف نظر از ضخامت آنها) یک لایه نازک به حساب نمی‌آید. بلکه لایه ضخیم نامیده می‌شود که خواص آنها با خواص لایه نازک همان ماده متفاوت است [۱].

خواص لایه نازک یک ماده همانند خواص همان ماده به شکل توده نیست زیرا در یک لایه

نازک :

الف) ضخامت کم است.

ب) نسبت سطح به حجم آن خیلی زیاد است.

ج) دارای ساختار فیزیکی ویژه ای است که مستقیماً به فرآیند رشد لایه‌ها مربوط می‌شود.

هر فرآیند تشکیل لایه‌های نازک دارای سه مرحله است:

۱- تولید ذرات اتمی، مولکولی یا یونی مواد مربوطه؛

۲- انتقال این ذرات به سطح زیر لایه؛

۳- چگالش و تراکم بر روی زیر لایه برای تشکیل یک لایه جامد [۱].

## ۱-۱-۱- فرآیند رشد لایه نازک

تشکیل یک لایه نازک از طریق هسته سازی و فرآیندهای رشد صورت می‌گیرد. مراحل فرآیند

رشد را می‌توان به صورت زیر بیان نمود: [۲]

۱- ذرات در برخورد با سطح زیر لایه سرعت خود را از دست داده و به طور فیزیکی جذب سطح

می‌شوند ( انرژی برخورد خیلی بالا نیست).