



دانشگاه سمنان

دانشکده شیمی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکتراي تخصصي رشته شیمی

آلی

سترن نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده و استفاده از آن به عنوان کاتالیزور در

سترن ترکیبات آلی

استاد راهنما:

دکتر نقی سعادتجو

استاد مشاور:

دکتر شهاب شریعتی

نگارش:

مصطفی گلشکن

اردیبهشت ۱۳۹۳



چکیده

در بخش اول از طرح حاضر، نانوذرات مغناطیسی Fe_3O_4 (مگنتیت) به عنوان یک کاتالیزگر ناهمگن برای سنتز مشتقات β -آمینو کتون طی واکنش مانیخ^۱ با استفاده از دستگاه التراسونیک معرفی شده است. برای این منظور نانوذرات مغناطیسی مگنتیت با سایز ذرات کمتر از ۴۰ نانومتر طی یک فرآیند همرسوی شیمیایی سنتز شدند. ساختار نانوذرات سنتز شده با تکنیک‌های FT-IR، XRD و SEM مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین جهت بهینه‌سازی شرایط واکنش برای اولین بار از روش آماری تاگوچی^۲ استفاده شد و اثرات ۴ فاکتور در ۴ سطح مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.

در بخش دیگری از طرح، نانو کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4@MCM-48-\text{NaHSO}_4$ طی یک فرآیند شیمیایی سنتز شد و به عنوان کاتالیست اسیدی جهت سنتز مشتقات β -آمینو کربونیل با آمینه‌های هتروواروماتیک طی واکنش مانیخ مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور نانو ذرات مگنتیت و نانو ذرات مگنتیت روکش‌دار شده با ترکیب متخلخل MCM-48 با سایز ذرات کمتر از ۱۱ نانومتر سنتز شدند. سپس ترکیب NaHSO_4 طی یک فرآیند شیمیایی بر روی سطح نانو کامپوزیت سنتز شده قرار داده شد. ساختار کاتالیزگر جامد اسیدی بدست آمده توسط تکنیک‌های VSM، TEM، UV-DRS، XRD، FT-IR و تیتراسیون مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت قابلیت کاتالیستی نانو کامپوزیت حاصل در واکنش مانیخ بررسی گردید.

در بخش سوم از طرح حاضر، ترکیب مغناطیسی آلی-معدنی $\text{H}-\text{SO}_3-\text{Fe}_3\text{O}_4@MCM-41$ به عنوان یک کاتالیست اسیدی جامد جدید با دانسیته بالایی از گروه سولفونیک اسید معرفی شده است. مساحت سطح ویژه و خواص سطحی مورد انتظار در این ترکیب، از ادغام ترکیبات آلی و معدنی و قرار دادن آنها بر روی سطح نانو ذرات Fe_3O_4 حاصل شد. این کاتالیزگر اسیدی جامد طی سه مرحله سنتز گردید: (i) سنتز نانو

¹ Mannich


² Taguchi

ذرات مغناطیسی Fe_3O_4 (ii) ایجاد یک غلاف یا روکش آلی-معدنی متخلخل سیلیسی MCM-41 بر روی سطح نانو ذرات Fe_3O_4 که دارای یک گروه تیول در ساختار شبکه‌ای خود می‌باشد- $(\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM}-41)$ (iii) اکسید کردن گروه تیول به گروه سولفونیک اسید $(\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM}-41-\text{SO}_3\text{H})$. ساختار این نانو کامپوزیت همانند کاتالیزگرهای بخش‌های مختلف تکنیک‌های مختلف دستگاهی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان قابلیت این کاتالیزگر ناهمگن اسیدی در واکنش سنتز مشتقات زانتن بررسی گردید.


واژه‌های کلیدی: نانوذرات مغناطیسی، کاتالیزگر ناهمگن، نانو کامپوزیت اسیدی، آمینو کتون، آمینو نفتل، بنزو زانتن.

چکیده گرافيکي


(۱)



(۲)



(۳)



فهرست مندرجات

۱ مقدمه و کلیات

۱	۱- مقدمه‌ای بر نانو تکنولوژی
۲	۲- فن آوری نانو
۳	۳- تعریف کاتالیزور
۴	۴- ۱- کاتالیزگر همگن
۴	۴- ۲- کاتالیزگر ناهمگن
۴	۴- ۳- ۱- کاتالیزگر زیستی
۴	۴- ۳- ۲- اجزا مهم کاتالیزگر
۵	۵- ۳- ۳- نانو کاتالیزگرهای فلزی
۵	۵- ۴- نانوذرات مغناطیسی
۵	۵- ۴- ۱- نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن
۷	۷- ۴- ۲- روش‌های سنتز نانوذرات مغناطیسی
۸	۸- ۴- ۲- ۱- روش‌های سنتز در فاز جامد
۸	۸- ۴- ۲- ۲- روش‌های فاز گازی
۸	۸- ۴- ۲- ۳- روش‌های فاز مایع

۱۲	۱-۴-۲-۴ روشهای دو فازی بر پایه‌ی میکروامولسیون‌ها
۱۲	۱-۴-۲-۵ روشن سل-ژل
۱۴	۱-۴-۲-۶ روشهای هیدرورترمال فشار بالا
۱۵	۱-۴-۲-۷ روشن کاهش شیمیایی
۱۵	۱-۴-۳ بررسی ویژگی‌های نانوذرات مغناطیسی
۱۵	۱-۴-۳-۱ اصلاح سطح نانوذرات مغناطیسی و تاثیر آن روی پایداری
۱۷	۱-۴-۴ خواص نانوذرات مغناطیسی
۱۸	۱-۴-۵ مروری بر کاربرد نانوذرات مغناطیسی
۲۰	۱-۵ ترکیبات متخلخل مزوپروس
۲۰	۱-۵-۱ مواد متخلخل
۲۲	۱-۵-۲ خصوصیات کلی مواد نانوپروس
۲۳	۱-۵-۳ دسته‌بندی مواد مزوپروس
۲۳	۱-۵-۴ مواد مزوپروس سیلیکاتی
۲۳	۱-۵-۵ مواد مزوپروس غیر سیلیکاتی
۲۳	۱-۵-۶ مکانیسم‌های پیشنهادی برای تشکیل مواد مزوپروس
۲۷	۱-۵-۷ کنترل اندازه حفرات
۲۷	۱-۶-۱ واکنش‌های چند جزئی در شیمی آلی
۲۹	۱-۶-۲ واکنش مانیخ
۳۱	۱-۶-۳ بازهای بتی

۳۳	۲-۱-۶-۱ تراکم ۲-نفتول با بنزآلدهید و N,N -دی اتیل آمین.....
۳۴	۲-۱-۶-۱ تراکم ۲-نفتول با بنزآلدهید و n -بوتیل آمین.....
۳۴	۱-۱-۶-۱ آمینو الکیلاسیون ترکیبات آروماتیک غنی از الکترون.....
۳۴	۱-۱-۶-۱ تراکم ۲-نفتول با بنزآلدهید و α,N -دی متیل بنزیل آمین.....
۳۵	۱-۱-۶-۱ تراکم ۲-نفتول با نفتالدھید و α,N -دی متیل بنزیل آمین.....
۳۵	۱-۱-۶-۱ سنتز ۱-[α -(آزاسیکلوآلکیل)بنزیل]-۲-نفتولها.....
۳۷	۱-۱-۶-۱ سنتز کایرال N -متیل- N -آلکیل بازهای بتی.....
۳۸	۱-۱-۶-۱ تراکم ۲-نفتول و ۲-آلکوکسی بنزآلدهید و $S-(\alpha)-$ متیل بنزیل آمین.....
۳۸	۱-۱-۶-۱ جداسازی اننتیومترهای ترکیب راسمیک آمینو نفتولها.....
۳۹	۱-۱-۶-۱ زانتنها.....
۴۰	۱-۲-۶-۱ ساختار زانتنها.....
۴۳	۱-۲-۶-۱ خواص درمانی زانتنها.....
۴۳	۱-۲-۶-۱ منابع طبیعی زانتنها.....
۴۳	۱-۲-۶-۱ سنتز زانتنها.....

۲ بخش تجربی

۴۶	۱-۲ سنتز نانو کاتالیزگرهای غیر همگن مغناطیسی.....
۴۷	۱-۱-۱-۲ مواد و دستگاههای مورد استفاده.....
۴۷	۱-۱-۱-۲-۱ مواد شیمیایی و استانداردها.....
۴۷	۱-۱-۱-۲-۲ دستگاهها.....

۴۷	۲-۲ سنتز نانو کاتالیست‌های مغناطیسی Fe ₃ O ₄
۴۹	۲-۲-۲ سنتز نانو ذرات مگنتیت با غلاف نانو متخلخل سیلیسی MCM-48
۴۹	۲-۲-۲ سنتز نانو کامپوریت Fe ₃ O ₄ @MCM-48-NaHSO ₄
۵۰	۲-۲-۲ سنتز نانو کامپوزیت Fe ₃ O ₄ @MCM-41-SH
۵۰	۲-۲-۲ سنتز نانو کاتالیست مغناطیسی H ₃ O ⁺ Fe ₃ O ₄ @MCM-41-SO ₃ H
۵۱	۳-۲ استفاده از نانو ذرات Fe ₃ O ₄ به عنوان کاتالیست ناهمگن در واکنش مانیخ
۵۱	۱-۳-۲ سنتز ترکیب‌های β-آمینو کربونیل با استفاده از استوفنون در مجاورت Fe ₃ O ₄
۵۲	۲-۳-۲ سنتز فضای گزین ترکیبات β-آمینو کربونیل در مجاورت Fe ₃ O ₄
۵۲	۴-۲ استفاده از نانو کامپوزیت Fe ₃ O ₄ @MCM-48-NaHSO ₄ به عنوان کاتالیزگر ناهمگن
۵۳	۱-۴-۲ سنتز ترکیب ۱-(فنیل(پیریدین-۳-ایل آمینو)متیل)نفتالن-۲-ال (۱)
۵۳	۵-۲ استفاده از نانو کامپوزیت H ₃ O ⁺ Fe ₃ O ₄ @MCM-41-SO ₃ H به عنوان کاتالیزگر ناهمگن
۵۴	۱-۵-۲ سنتز ترکیب ۹,۱۰-دی‌هیدرو-۱۲-فنیل-۱۱-بنزو [α] زانتن-۱۲(H)-اون

۳ تحلیل و بررسی نتایج

۵۵	۳-۱ تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به استفاده نانو ذرات در واکنش‌های شیمی‌آلی
۵۵	۱-۱-۳ تجزیه و تحلیل ساختار نانو ذرات Fe ₃ O ₄
۵۹	۱-۱-۱-۳ ۱-بهینه‌سازی شرایط واکنش مانیخ در حضور نانو کاتالیست Fe ₃ O ₄
۵۹	۱-۱-۱-۳-۱ طراحی آزمایش
۶۲	۱-۱-۱-۳-۲ تعیین اثر اصلی هر پارامتر

۶۴	۲-۱-۱-۳ سنتز ترکیبات β -آمینوکربونیل با استفاده از استوفنون در مجاورت Fe_3O_4
۶۵	۳-۱-۱-۳ سنتز مشتقات β -آمینوکربونیل با استفاده از سیکلوهگزانون در مجاورت Fe_3O_4
۶۶	۱-۳-۱-۱-۳ تعیین ساختار فضایی آمینو کتون‌های سنتز شده
۷۰	۴-۱-۱-۳ بررسی داده‌های طیفی β -آمینو کتون‌ها
۷۲	۲-۳ تجزیه و تحلیل ساختار نانوذرات $Fe_3O_4@MCM-48-NaHSO_4$
۷۹	۱-۲-۳ واکنش مانیخ در حضور آمین‌های هترو آروماتیک، ۲- نفتول و مشتقات بنزآلدهید با استفاده از نانو کاتالیست اسیدی قابل بازیافت $Fe_3O_4@MCM-48-NaHSO_4$
۷۹	۱-۱-۲-۳ بهینه‌سازی شرایط سنتز مشتقات β -آمینونفتل
۸۱	۲-۱-۲-۳ بررسی داده‌های طیف مشتقات β -آمینونفتل
۹۱	۳-۳ نانو کاتالیست جامد مغناطیسی $Fe_3O_4@MCM-41-SO_3H$
۹۲	۱-۳-۳ بررسی ویژگی‌های نانوذرات $Fe_3O_4@MCM-41-SO_3H$
۹۴	۲-۳-۳ سنتز مشتقات زانتن در مجاورت نانو کامپوزیت $Fe_3O_4@MCM-41-SO_3H$
۹۵	۱-۲-۳-۳ بهینه‌سازی شرایط سنتز مشتقات بنزو زانتن
۹۷	۲-۲-۳-۳ بررسی داده‌های طیفی ترا هیدرو بنزو [a] زانتن-۱۱-اون
۱۰۳	۳-۴ مروری بر نتایج و جنبه‌های فنی طرح

۴ طیف‌ها

۱۰۵	۱-۴ طیف‌های مربوط به مشتقات β -آمینو کربونیل در حضور سیکلوهگزانون و استوفنون
۱۱۱	۲-۴ طیف‌های مربوط به مشتقات β -آمینو کتون با استفاده از آمین‌های هترو آروماتیک
۱۰۵	۳-۴ طیف‌های مشتق زانتن

۱۲۶ مراجع

فهرست شکل‌ها

۸	شکل ۱-۱ رفتار مغناطیسی نانوذرات فرومغناطیس و سوپرمغناطیس.
۱۱	شکل ۲-۱ شمایی از روش هم‌رسوبی شیمیایی جهت سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن.
۱۴	شکل ۳-۱ مراحل فرآیند سل-ژل.
۲۲	شکل ۴-۱ ساختار ترکیبات متخلخل.
۲۵	شکل ۵-۱ ساختار سورفکتانتها.
۲۶	شکل ۶-۱ فرآیند سنتز ترکیبات متخلخل.
۲۷	شکل ۷-۱ مکانیسم مولکولی تشکیل مواد مزوپروس.
۲۸	شکل ۸-۱ ساختار ترکیبات پلی‌سیکلیک.
۲۹	شکل ۹-۱ واکنش مانیخ.
۳۰	شکل ۱۰-۱ مکانیسم واکنش مانیخ.
۳۱	شکل ۱۱-۱ واکنش مانیخ در حضور کاتایزگر نقره.
۳۱	شکل ۱۲-۱ واکنش مستقیم و انانتوگزین مانیخ.
۳۲	شکل ۱۳-۱ واکنش سنتز بازهای بتی.
۳۳	شکل ۱۴-۱ مشتقات بازهای بتی.
۳۳	شکل ۱۵-۱ واکنش ۲-نفتول با بنزاًلدھید و N,N -دی‌اتیل آمین.
۳۴	شکل ۱۶-۱ تراکم ۲-نفتول با بنزاًلدھید و n -بوتیل آمین.

- شکل ۱۷-۱ آلکیلاسیون ترکیبات غنی از الکترون ۳۴
- شکل ۱۸-۱ واکنش ۲-نفتول با بنزآلدهید و α -دی متیل بنزیل آمین ۳۵
- شکل ۱۹-۱ واکنش ۲-نفتول با نفتالدهید و N , α -دی متیل بنزیل آمین ۳۵
- شکل ۲۰-۱ واکنش سنتز α -[آزاسیکلوآلکیل]بنزیل-۲-نفتولها ۳۶
- شکل ۲۱-۱ واکنش سنتز ترکیب N -دی آلكیل آمینو نفتول کایرال ۳۶
- شکل ۲۲-۱ واکنش سنتز حد واسط اکسازین ۳۷
- شکل ۲۳-۱ واکنش سنتز کایرال N -متیل- N -آلکیل بازهای بتی ۳۷
- شکل ۲۴-۱ واکنش سنتز ۲-نفتول و ۲-آلکوکسی بنزآلدهید و S - α -متیل بنزیل آمین ۳۸
- شکل ۲۵-۱ فرآیند جداسازی انانتیومرهای آمینو نفتول ۳۹
- شکل ۲۶-۱ ساختار زانتن ۴۰
- شکل ۲۷-۱ بنزوکرومونو پیریمیدین های اکسیژن دار ۴۰
- شکل ۲۸-۱ ساختار مشتقات زانتن با گروههای $R^1, R^2 = H, OH$ ۴۱
- شکل ۲۹-۱ انواع زانتن ۴۱
- شکل ۳۰-۱ زانتن های پرینیلی ۴۲
- شکل ۳۱-۱ زانتن های الیگنوئیدی ۴۳
- شکل ۳۲-۱ مکانیسم واکنش آرین با ارتوهیدروکسی بنزوواتها ۴۴
- شکل ۳۳-۱ فرآیند سنتز زانتن ۴۴
- شکل ۳۴-۱ فرآیند سنتز نوع دیگری از زانتن ۴۵
- شکل ۳۵-۱ دستگاه استفاده شده جهت سنتز نانو ذرات مغنتیت ۴۸

- شکل ۲-۲ فرآیند سنتز نانو کاتالیست $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-48-NaSO}_4$ ۴۹
- شکل ۲-۳ فرآیند سنتز نانو اسید مغناطیسی $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-41-SO}_3\text{H}$ ۵۱
- شکل ۲-۴ فرآیند سنتز β -آمینو کربونیل در حضور استوفنون با استفاده از نانوذرات آهن ۵۲
- شکل ۲-۵ فرآیند سنتز β -آمینو کربونیل در حضور استوفنون با استفاده از نانوذرات مگنتیت ۵۲
- شکل ۲-۶ فرآیند سنتز β -آمینو کربونیل در حضور هتروآریل آمین ۵۳
- شکل ۷-۲ واکنش سنتز مشتقات زانتن با استفاده از نانو کاتالیست $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-41-SO}_3\text{H}$ ۵۴
- شکل ۱-۳ طیف‌های FT-IR نانوذرات آهن ۵۶
- شکل ۲-۳ طیف XRD نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی ۵۷
- شکل ۳-۳ منحنی خاصیت مغناطیسی نانوذرات مگنتیت سنتز شده ۵۷
- شکل ۳-۴ تصاویر TEM مربوط به نانوذرات آهن ۵۸
- شکل ۳-۵ طیف UV-DRS نانوذرات مگنتیت ۵۸
- شکل ۳-۶ واکنش مانیخ در حضور سیکلوهگزانون و استوفنون ۵۹
- شکل ۳-۷ نمودرا بررسی سطوح فاکتورهای مذکور در واکنش مانیخ در حضور استوفنون ۶۳
- شکل ۳-۸ نمودرا بررسی سطوح فاکتورهای مذکور در واکنش مانیخ در حضور سیکلوهگزانون ۶۳
- شکل ۳-۹ مکانیسم واکنش مانیخ در حضور استوفنون ۶۴
- شکل ۳-۱۰ واکنش مانیخ در حضور سیکلوهگزانون ۶۵
- شکل ۳-۱۱ مکانیسم واکنش مانیخ در حضور سیکلوهگزانون ۶۵
- شکل ۳-۱۲ شمای ایزومر سین و آنتی β -آمینو کربونیل ۶۷
- شکل ۳-۱۳ طیف $^1\text{H NMR}$ ۲- (فنیل(فنیل آمینو)متیل) سیکلوهگزانون ۶۸

- شکل ۱۴-۳ طیف ^1H NMR ۶۹ ((۴-برومو فنیل)(فنیل آمینو)متیل)سیکلوهگزانون
- شکل ۱۵-۳ طیف ^1H NMR ۷۰ ((۴-برومو فنیل)(فنیل آمینو)متیل)سیکلوهگزانون
- شکل ۱۶-۳ طیف‌های FT-IR ۷۵ $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-48}$ (a) نانوذرات آهن، (b) c_1 نانوکامپوزیت
- شکل ۱۷-۳ طیف XRD ۷۶ نانوذرات اکسید آهن (a) و نانوذرات آهن روکش دار شده (b)
- شکل ۱۸-۳ منحنی خاصیت مغناطیسی نانوذرات ستر شده ۷۷
- شکل ۱۹-۳ تصویر TEM ۷۸ $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-48-NaHSO}_4$ (a) و Fe_3O_4 (b)
- شکل ۲۰-۳ طیف UV-DRS ۷۸ $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-48}$ - Fe_3O_4 (c)، $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-48}$ (b)، Fe_3O_4 (a)
- شکل ۲۱-۳ ستر مشتقات β -آمینونفتل با استفاده از نانو کاتالیست ۸۰ $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-48-NaHSO}_4$
- شکل ۲۲-۳ فرآیند ستر نانو کاتالیست اسیدی ۹۲ $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-41-SO}_3\text{H}$
- شکل ۲۳-۳ طیف نانوذرات $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-41-SH}$ قبل از حذف سورفاکtant (a)، بعد از حذف سورفاکtant ۹۲
- شکل ۲۴-۳ طیف XRD ۹۳ نانوذرات آهن (a) و نانوذرات آهن روکش دار شده با MCM-41
- شکل ۲۵-۳ منحنی خاصیت مغناطیسی نانوذرات آهن ۹۳ (b) $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-41-SO}_3\text{H}$ (a) و $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-41}$
- شکل ۲۶-۳ تصویر TEM ۹۴ $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-41-SO}_3\text{H}$ نانوذرات
- شکل ۲۷-۳ مکانیسم واکنش ستر مشتقات بنزوژانتن ۹۵
- شکل ۲۸-۳ مکانیسم استفاده از نانو کاتالیست $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{MCM-41-SO}_3\text{H}$ در ستر مشتقات زانتن ۹۶
- شکل ۲۹-۳ طیف FT-IR ۹۸ ترکیب ۱۲-فنیل-۱۰ و ۱۰-۱۲-تراهیدروبنزو[α] زانتن-۱۱-اون
- شکل ۳۰-۳ طیف ^1H NMR ۹۹ ترکیب ۱۲-فنیل-۸-۹ و ۹-۱۰ و ۱۰-۱۲-تراهیدروبنزو[α] زانتن-۱۱-اون

فهرست جداول

جدول ۱-۱ انواع اکسیدهای آهن و خواص فیزیکی آن‌ها	۶
جدول ۱-۳ فاکتورها و سطوح مربوط به هر فاکتور جهت سنتز مشتقات β -آمینو کتون	۶۱
جدول ۲-۳ ترتیب طراحی آزمایش‌ها	۶۲
جدول ۳-۳ واکنش مانیخ آریل آلدهیدها، آنیلین‌ها و استوفنون کاتالیز شده با Fe_3O_4 در اتانول	۶۴
جدول ۳-۴ مانیخ آریل آلدهیدها، آنیلین‌ها و سیکلوهگزانون کاتالیز شده با نانوذرات Fe_3O_4 در اتانول	۶۶
جدول ۵-۳ تاثیر مقادیر مختلف کاتالیزگر در سنتز β -آمینونفتل	۷۹
جدول ۳-۶ تاثیر دما در سنتز β -آمینونفتل	۷۹
جدول ۷-۳ محصولات مختلف β -آمینونفتل در حضور مشتقات مختلف آلدئید و آمینو پیریدین	۸۱
جدول ۸-۳ تاثیر مقادیر مختلف کاتالیزگر در سنتز بنزو زانتن‌های	۹۵
جدول ۹-۳ محصولات مختلف زانتن در حضور مشتقات مختلف آلدئید	۹۶
جدول ۱۰-۳ نتایج استفاده مجدد از نانو کاتالیست سنتز شده در سنتز مشتقات زانتن	۹۷
جدول ۱۱-۳ جدول مقایسه بین برخی کاتالیزگرهایی که تا کنون جهت سنتز مشتقات زانتن بکار رفته‌اند	۱۰۳

فصل اول

مقدمه و کلیات

۱- مقدمه‌ای بر نانو تکنولوژی

در طول تاریخ بشر از زمان یونان باستان، مردم و به خصوص دانشمندان آن دوره بر این باور بودند که مواد را می‌توان آنقدر به اجزا کوچک تقسیم کرد تا به ذراتی رسید که خرد نشدنی هستند و این ذرات بیان مواد را تشکیل می‌دهند، شاید بتوان دموکریتوس^۱ فیلسوف یونانی را پدر فناوری و علوم نانو دانست چرا که حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح او اولین کسی بود که واژه اتم را که به معنی تقسیم نشدنی در زبان یونانی است برای توصیف ذرات سازنده مواد به کار برد. با تحقیقات و آزمایش‌های بسیار، دانشمندان تاکنون ۱۱۵ نوع اتم و تعداد زیادی ایزوتوپ کشف کرده‌اند. آنها همچنین پی برده‌اند که اتم‌ها از ذرات کوچکتری مانند کوارک‌ها و لپتون‌ها تشکیل شده‌اند [۱].

نانوفناوری یکی از مدرن‌ترین علوم روز دنیاست، که دارای خصوصیاتی منحصر به فرد با کاربردهایی در تمام زمینه‌های علم و فناوری است. توجه روز افزون بشر به این علم فقط به واسطه تازگی و کنجکاوی بشر برای دانستن آنچه نمی‌داند، نیست، بلکه بیشتر بدلیل قابلیت‌های ویژه‌ای است که این علم پیش روی انسان قرار

^۱ Democritus

می‌دهد، و دستیابی به آنها جز از این راه ممکن نیست. از طرفی اطلاعات مختلف درباره‌ی زمینه‌های تحقیقاتی و عملی این علم در حیطه دانش هر فرد، باعث پویایی فکر و اندیشه وی می‌شود.

۱-۲- فناوری نانو

فناوری نانو واژه‌ای است که به تمام فناوری‌های پیشرفته در عرصه کار با مقیاس نانو اطلاق می‌شود. معمولاً منظور از مقیاس نانو ابعادی در حدود 1 nm تا 100 nm ^۱ باشد (10^{-9} m). اولین و مهمترین عنصر پایه، نانو ذره^۲ است. منظور از نانو ذره، همان‌گونه که از نام آن مشخص است، ذراتی با ابعاد نانومتری می‌باشد. نانوذرات می‌توانند از مواد مختلفی تشکیل شوند، مانند نانوذرات فلزی، اکسیدهای فلزی، سرامیکی و ... [۱].

در سال ۱۹۶۳ ریچارد فیلیپس فاینمن^۳ مقاله‌ای [۱] را درباره قابلیت‌های فناوری نانو در آینده منتشر ساخت. با وجود موقعیت‌هایی که توسط بسیاری تا آن زمان کسب شده بود، فاینمن را به عنوان پایه‌گذار این علم می‌شناسند. فاینمن که بعدها جایزه نوبل را در فیزیک دریافت کرد در آن سال در جلسه‌ای که توسط انجمن فیزیک آمریکا برگزار شده بود، سخنرانی کرد و ایده فناوری نانو را برای عموم مردم آشکار ساخت.

عنوان سخنرانی وی «فضای زیادی در سطوح پایین وجود دارد» بود. سخنرانی او شامل این مطلب بود که می‌توان تمام دایره‌المعارف بریتانیا را بر روی یک سنجاق نگارش کرد. یعنی ابعاد آن به اندازه $\frac{1}{25000}$ ابعاد واقعی کوچک می‌شود. او همچنین از دوتایی کردن اتم‌ها برای کاهش ابعاد کامپیوترها سخن گفت (در آن زمان ابعاد کامپیوترها بسیار بزرگتر از ابعاد کنونی بود اما او احتمال می‌داد که ابعاد آنها را بتوان از ابعاد کامپیوترهای آن زمان نیز کوچکتر کرد). او همچنین در آن سخنرانی توسعه بیشتر فناوری نانو را پیش‌بینی نمود.

برخی از رویدادهای مهم تاریخی در شکل‌گیری فناوری و علوم نانو [۲]:

- ۱۸۵۷ مایکل فارادی محلول کلوئیدی طلا را کشف کرد
- ۱۹۰۵ تشریح رفتار محلول‌های کلوئیدی توسط آلبرت انیشتین
- ۱۹۳۲ ایجاد لایه‌های اتمی به ضخامت یک مولکول توسط لانگمیور^۴
- ۱۹۶۳ فاینمن ایده "فضای زیاد در سطوح پایین" را برای کار با مواد در مقیاس نانو مطرح کرد
- ۱۹۷۴ برای اولین بار واژه فناوری نانو توسط نوریوتانیکوچی بر زبان‌ها جاری شد
- ۱۹۸۱ شرکت آی‌بی‌ام^۵ دستگاهی اختراع کرد که به کمک آن می‌توان اتم‌ها را تک تک جا به جا کرد.

^۱ Nanoparticle

^۲ Richard Philips Feynman

^۳ Langmuir