

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



عنوان:

**محاسبه خواص اسپینترونیکی سیستم
الکتروود فرومغناطیس - پلی استیلن - الکتروود فرومغناطیس
(FM / *trans*-PA / FM)**

ارائه شده جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته فیزیک گرایش حالت جامد

اساتید راهنما :

دکتر ناصر شاه طهماسبی - دکتر محمود رضایی رکن آبادی

استاد مشاور:

دکتر سید احمد کتابی

نگارش:

داود واحدی فخرآباد

شهریور ۱۳۸۸

تقديم

به خانوادهام

تشکر و قدردانی

اکنون که به یاری خداوند این تحقیق به پایان رسیده، بر خود می دانم از اساتید راهنمای بزرگوایم آقایان دکتر ناصر شاه طهماسبی و دکتر محمود رضایی رکن آبادی و استاد مشاورم آقای دکتر سید احمد کتابی به پاس زحمات بی شائبه شان در طی انجام این تحقیق، سپاسگزاری نمایم. همچنین از اساتید گرانمایه آقایان دکتر حسینی و دکتر عربشاهی که زحمت داوری این پایان نامه را بر عهده داشتند نهایت تشکر را دارم.

از دوستان خوبم آقایان مصطفی عسکری فرسنگی، مجتبی اشهدی و محمد رضا کاملان کافی که در انجام این کار مرا یاری کردند، کمال تشکر را دارم و اگر مساعدت و همکاری آنها نبود شاید این کار به سرانجام نمی رسید. در پایان از سایر عزیزانی که مرا در مراحل مختلف پایان نامه یاری رساندند، سپاسگزاری می کنم. برای همه این مهربانان از پیشگاه پروردگار، سلامت و سعادت آرزو مندم.

چکیده :

در این پروژه با استفاده از روش تابع گرین غیرتعدادی و فرمول‌بندی لانداور- بوتیکر (Landauer-Büttiker)، احتمال ساخت یک قطعه اسپینترونیک (spintronic) مولکولی متشکل از مولکول پلی‌استیلن ترانس متصل شده به دو الکتروود فرومغناطیس با سطح مقطع محدود، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج ما نشان می‌دهد که رسانندگی به اتصال مولکول/ الکتروود فرومغناطیس حساس است و با افزایش طول مولکول به طور نمایی کاهش می‌یابد. با مطالعه ترابرد وابسته به اسپین همدوس از میان ترازهای انرژی مولکول نشان دادیم که مقاومت مغناطیسی تونلی (tunnel magnetoresistance) پیوندگاه مولکولی به ولتاژ تغذیه وابسته است. ولتاژ گیت ترازهای مولکولی را انتقال می‌دهد و جریان‌های موازی و پادموازی و مقاومت مغناطیسی تونلی را کنترل می‌کند. مطالعات ما فهم ترابرد وابسته به اسپین را ارتقاء می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که مولکول پلی‌استیلن ترانس نامزد جالبی برای بکاربردن در سلول‌های حافظه مغناطیسی و وسایل اسپینترونیکی در مقیاس نانو می‌باشد.

کلید واژه: پلی‌استیلن ترانس، تابع گرین، مقاومت مغناطیسی تونلی، لانداور- بوتیکر

فهرست

- پیش‌گفتار..... ۱

- فصل اول: اسپیترونیک آلی

 - ۱-۱ مقدمه..... ۸
 - ۲-۱ مفاهیم اسپیترونیک..... ۱۳

 - ۱-۲-۱ تاریخچه..... ۱۳
 - ۲-۲-۱ مقاومت مغناطیسی تونلی..... ۱۶
 - ۳-۲-۱ مقاومت مغناطیسی عظیم..... ۱۸
 - ۱-۳-۲-۱ GMR جریان در سطح..... ۱۹
 - ۲-۳-۲-۱ GMR جریان عمود بر سطح..... ۲۱

 - ۳-۱ واهلش اسپین..... ۲۳

 - ۱-۳-۱ جفت‌شدگی اسپین - مدار..... ۲۴
 - ۲-۳-۱ برهم‌کنش فوق ریز..... ۲۵

 - ۴-۱ کاربردهای اسپیترونیک..... ۲۶

 - ۱-۴-۱ دیودهای اسپینی..... ۲۷

- مراجع..... ۳۰

- فصل دوم: پلیمرهای رسانا

 - ۱-۲ مقدمه..... ۳۳

۳۴ دوپارش ۲-۲
۳۶ برانگیختگی های غیرخطی، سالتون ها. ۳-۲
۳۸ پلی استیلن، ساده ترین پلیمر همیوگ. ۴-۲
۴۳ آرایش پلیمرهای رسانا و رسانندگی الکتریکی. ۵-۲
۴۵ مراجع.

• فصل سوم: مدل های نظری پلی استیلن

۴۷ ساختار نواری و برهم کنش های مهم. ۱-۳
۵۰ مدل بستگی قوی با برهم کنش الکترون- فونون. ۲-۳
۵۲ حالت پایه پلی استیلن. ۳-۳
۵۷ برانگیختگی های سالتونی. ۴-۳
۶۱ مراجع.

• فصل چهارم: تابع گرین

۶۳ مقدمه. ۱-۴
۶۴ توابع گرین و برخی کاربردها. ۲-۴
۶۶ کاربردهای ساده. ۱-۲-۴
۷۲ توابع گرین در تقریب بستگی قوی. ۲-۲-۴
۷۲ توابع گرین یک بعدی. ۱-۲-۲-۴
۷۵ شبکه مربعی. ۲-۲-۲-۴

۷۷ ۳-۲-۲-۴ شبکه مکعبی ساده

۸۰ مراجع

• فصل پنجم: فرمول بندی سامانه $FM / trans - PA / FM$

۸۲ ۱-۵ مقدمه

۸۳ ۲-۵ مبانی نظری و دیدگاه‌ها

۸۶ ۳-۵ مدل و فرمول بندی

۹۵ مراجع

• فصل ششم: نمودارها و نتایج

۹۹ ۱-۶ بررسی نقش طول مولکول در رسانندگی اسپینی سامانه

۱۰۶ ۲-۶ جریان‌های اسپینی

۱۰۹ ۳-۶ اثر قدرت پیوندگاه مولکول/الکتروود در رسانندگی

۱۱۰ ۴-۶ محاسبه مقاومت مغناطیسی تونلی TMR

۱۱۳ ۵-۶ تاثیر ولتاژ گیت بر جریان و TMR

۱۱۵ جمع بندی

۱۱۷ مراجع

پیش‌گفتار

اشتیاق جهانی برای فناوری نانو پیش از قرن ۲۱ آغاز شده و یافته‌های آن از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ رشد چشمگیری داشته است. فناوری فوق ریز در دو دهه‌ی اخیر، پیشرفت‌هایی را در فناوری وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک بدست داده است و بسوی تحولی شگرف که تمدن بشری را تا پایان قرن دگرگون خواهد کرد، پیش می‌برد. فناوری و مهندسی در قرن ۲۱ با وسایل، اندازه‌گیری‌ها و تولیداتی سروکار خواهد داشت که ابعاد فوق ریزی دارند. در حال حاضر فرایندهایی در ابعاد مولکولی قابل طراحی و کنترل است. همچنین خواص مکانیکی، مغناطیسی، شیمیایی، الکتریکی، نوری، ... مواد در لایه‌های در حدود ابعاد نانومتر قابل درک و تحلیل و سنجش است. فناوری نو در قرن حاضر مسیری را طی می‌کند که در آن مواد فوق ریز را باید ترکیب کرد تا دانه‌های بزرگتر کار آمد بوجود آید، درست همان روشی

که در طبیعت برای تکثیر و بازسازی حاکم است. مواد طبیعی، ترکیبی از دانه‌های فوق ریز با خواص مشابه و یا متفاوت با اندازه‌های در حدود نانو هستند. اثر تحقیقات در فنآوری فوق ریز هم‌اکنون در درمان بیماری‌ها و یا دست یافتن به مواد جدید به ظهور رسیده است. اکنون ساخت کامپیوترهای بسیار کوچکتر و میلیون‌ها بار سریعتر در دستور کار شرکت‌های تحقیقاتی و صنعتی قرار دارد.

فنآوری نانو توانمندی تولید مواد، ابزارها و دستگاه‌های جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر می‌شود. در بیانی کوتاه فنآوری نانو یک فرآیند تولید در ابعاد مولکولی است. از ویژگی‌های خاص آن توانایی دستکاری اتم‌های منفرد به سبک کنترل شده‌ای مثل روش میکروسکوپ روبشی^۱ است.

در ۳۰ سال گذشته، کوچک سازی قطعات الکترونیکی باعث تحول چشمگیری شده است. در حال حاضر چگونگی کاربرد مواد جدید در الکترونیک یکی از مهمترین موضوعات تحقیقاتی روز است. یک پیامد چنین پژوهش‌هایی در دهه‌های گذشته، دو برابر شدن سرعت کامپیوترها هر ۱۸ ماه است. این فرآیند را اصطلاحاً قانون مور^۲ می‌نامند. آقای مور از بنیان‌گذاران شرکت اینتل، این پیش‌بینی را در سال ۱۹۶۵ مطرح کرد [۱]. انتظار می‌رود این قانون با آهنگ کندتری تا چند سال آینده معتبر باشد. البته این فرآیند نیاز به کاهش روز افزون اندازه قطعات دارد. امروزه پیش‌بینی‌های مبتنی بر نتایج تجربی نشان می‌دهند که فنآوری نیم‌رسانای متکی بر استفاده از سیلیکان محدود خواهد شد [۲]. در نتیجه برای داشتن کامپیوترهای سریعتر باید چیز دیگری جایگزین فنآوری سیلیکان نماییم. چون کوچک شدن اندازه قطعه معادل افزایش سرعت پاسخ‌دهی آن است، پژوهشگران کوشش کرده‌اند کوچکترین ساختمان مادی قابل

^۱ Scanning Probe Microscopy

^۲ Moore's law

تصور را برای کاربردهای الکترونیکی بیابند. امروزه این چیزی جز مولکول‌ها نیستند. پژوهش‌هایی مبتنی بر طراحی قطعاتی بصورت ساختار فلز- پلیمر- فلز انجام می‌شود که در آن از مولکول‌های منفرد پلیمری (معمولاً همیوگ^۳) برای اتصال با سیم‌های فلزی استفاده می‌شود. روش ساخت نیز متنوع و معمولاً تکنیک‌های لیتوگرافی با میکروسکوپ روبشی و یا براساس روش‌های خود-سامانی^۴ می‌باشد. در حال حاضر مهمترین قطعات الکترونیکی که از مولکول‌ها ساخته شده، دیودها و ترانزیستورهای مولکولی هستند[۳].

از بین موادی که در دهه‌های گذشته در فناوری نانو توجه قابل ملاحظه‌ای معطوف آنها گردیده، پلیمرهای رسانا و نانوله‌های کربنی هستند که بتدریج جایگزینی آنها با نیمرساناهای سرامیکی در قطعات الکترونیکی در حال وقوع است. یک پلیمر نوعی معمولاً بعنوان یک ماده عایق مورد توجه است. اما در دهه‌ی ۷۰ میلادی، شیراکاوا^۵، مکدیاریمد^۶ و هیگر^۷ یک پلیمر رسانای الکتریکی هنگام سنتز پلی‌استیلن در فاز ترانس (*trans - PA*) کشف کردند[۴] و آزمایش نشان داد که نمونه ساخته شده شبیه فلز است بطوری که لایه‌های نازک پلیمری سنتز شده فلزی دارای سطوح بازتابی بودند. بخاطر این کشف مهم سه پژوهشگر فوق جایزه نوبل شیمی سال ۲۰۰۰ را برای کشف پلیمرهای رسانا دریافت نمودند[۵]. قسمت اصلی ساختار شیمیایی *trans - PA* در شکل ۱ نشان داده شده است.


³ Conjugated

⁴ Self-assembly

⁵ Hideki Shirakawa

⁶ Alan G. MacDiarmid

⁷ Alan J. Heeger



شکل ۱: ساختار شیمیایی $trans - PA$

تحقیقات نشان زیادی که بعد از کشف پلی‌استیلن، PA ، صورت گرفت نشان داد که رسانایی آن با افزایش سطح آلاینده‌گی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. حتی در بعضی موارد نتایج آزمایشات حاکی از این بود که میزان رسانایی در $trans - PA$ آرایش شده، قابل مقایسه با رسانایی مس است [۶].

با کشف GMR^8 در ۱۹۸۸، برای اولین بار انتقال اسپین-قطبیده^۹ از میان یک فلز غیر مغناطیسی نشان داده شد. اثر GMR به طور مستقل توسط فرت^{۱۰} [۷] و همکاران، گرونبرگ^{۱۱} و همکاران کشف شد و مقدار زیادی تحقیق در زمینه دستگاه‌های اسپینترونیک^{۱۲} آغاز شد. اولین بار در ۱۹۹۰ داتا و داس^{۱۳} یک ترانزیستور اثر میدانی^{۱۴} (FET) براساس یک گاز الکترون دو بعدی با اتصالات فرومغناطیس پیشنهاد کردند [۱۳]، که به صورت طرح‌وار در شکل ۲ نمایش داده شده است.

دستگاه‌های الکترونیکی اسپینی یا اسپینترونیکی، که براساس اسپین الکترون‌ها علاوه بر بار آنها کار می‌کنند، یک افق کاملاً جدیدی را از الکترونیک باز کرده‌اند. به علت اینکه اسپین می‌تواند سریعتر و با انرژی کمتری از بارها منتقل شود.

⁸ Giant Magnetoresistance

⁹ Spin- polarized


¹⁰ Fert

¹¹ Grünberg

¹² Spintronic

¹³ Datta and Dos

¹⁴ Field Effect Transistor



شکل ۲: نمایش طرح‌واری از ترانزیستور داتا و داس [۱۳]

در ترابرد اسپینی علاوه بر نیم‌رسانای غیرآلی [۹ و ۸]، مواد نیم‌رسانای آلی به علت ساختار قابل کنترلشان، قوی بودن جفت‌شدگی الکترون-فونون [۱۰] و طول هم‌دوسی اسپینی بزرگ نوید دهنده‌ی سامانه‌های جدید برای اسپینترونیک می‌باشند [۱۱ و ۱۲]. همچنین پژوهش‌هایی در مورد خواص اسپینترونیکی پلی‌استیلین خالص و آرایش شده در سال‌های اخیر انجام شده است [۱۴ و ۲۲].

هدف از پژوهش حاضر افزایش درک ما از، ویژگی‌های اصلی رسانندگی اسپینترونیکی سامانه $FM / trans - PA / FM$ است و همچنین طول و قدرت اتصال بر روی این سامانه بالا چه تاثیری دارد، و چگونه می‌توان با اعمال ولتاژ گیت جریان اسپینی را کنترل نمود.

مرجع ها

- [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law.
- [2] M. A. Reed, J. M. Tour, *Scientific American*, **282** (2000) 86.
- [3] C. Joachim, J. K. Gimzewski and A. Aviram, "Electronics using hybrid-molecular and mono-molecular devices", *Nature*, **408** (2000) 541.
- [4] H. Shirakawa, E. J. Louis, A. G. Macdiarmid, C. K. Chiang and A. J. Heeger, *J. Chem. Soc.*, **579** (1977).
- [5] Nobel Foundation Web-page: <http://www.noble.se/>.
- [6] J. Tsuchimoto, A. Takahashi and K. Kawasaki, *J. Appl. Phys.*, **29** (1990) 125.
- [7] M. N. Baibich and et al., "Giant Magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr Magnetic Superlattices", *J. Phys. Rev. Lett.*, **61** (1988) 2472.
- [8] J. M. Kikkawa and D. D. Awschalom, "Lateral drag of spin coherence in gallium arsenide", *Nature*, **397** (1999) 139.
- [9] S. S. Yan, C. Ren, X. Wang, Y. Xin, Z. X. Zhou, L. M. Mei, M. J. Ren, Y. X. Chen, Y. H. Liu and H. Garmestani. *Appl. Phys. Lett.*, **84** (2004) 2376.
- [10] S. J. Xie and et al., "Ground-state properties of ferromagnetic metal/conjugated polymer interfaces", *Phys. Rev. B.*, **67** (2003) 125202.
- [11] V. Dediu and et al., "Room temperature spin polarized injection in organic semiconductor", *Solid State Com.*, **122** (2002) 181.
- [12] Z. H. Xiong, D. Wu, Z. V. Vardeny and J. Shi, "Giant magnetoresistance in organic spin-valves", *Nature*, **427** (2004) 821.
- [13] S. Datta, and B. Das, *Appl. Phys. Lett.*, **56** (1990) 665.
- [14] J. H. Wei and et al., "Charge-transfer polaron induced negative differential resistance and giant magnetoresistance in organic spin-valve systems", *N. J. Phys.*, **8** (2006) 82.
- [15] H. Caldas, "Asymmetrically Doped Polyacetylene", <http://arxiv.org/cond-mat/0809.0722v2>.
- [16] G. Hu, K. He, S. Xie, and A. Saxena, *J. Chem. Phys.*, **129** (2008) 234708.
- [17] K. Mizoguchi, *Makromol. Chem., Macromol. Symp.*, **37** (1990) 53.
- [18] G. Hu, Y. Guo, J. Wei and S. Xie, *J. Chem. Phys.*, **75** (2007) 165321.
- [19] S. Jeremy Evans, C. L. Cheng, and T. V. Voorhis, "Spin-charge separation in molecular wire conductance simulations", *Phys. Rev. B.*, **78** (2008) 165108.
- [20] T. Masui, T. Ishiguro, "Spin gap behavior and electronic separation in doped polyacetylene" *Synthetic Metals*, **117** (2001) 15.
- [21] Z. Fang and Z. L. Liu and K. L. Yao, "Theoretical model and numerical calculations for a quasi-one-dimensional", *Phys. Rev. B.*, **49** (1994) 3916.
- [22] S. J. Xie and et al., "Ground-state properties of ferromagnetic metal/conjugated polymer interfaces", *Phys. Rev. B.*, **67** (2003) 125202.

فصل اول

اسپینرونیک آلی

۱-۱ مقدمه

در این فصل اسپینترونیک^۱ آلی را که زمینه جدیدی است مرور می‌کنیم، که در آن مواد آلی به عنوان یک واسطه برای انتقال و کنترل سیگنال‌های اسپین-قطبیده^۲ بکار می‌رود. ابتدا مفاهیم اساسی اسپینترونیک عنوان می‌شود و پدیده‌هایی که مخصوصاً مربوط به اسپینترونیک آلی هستند مورد بحث قرار می‌گیرند. سپس بعضی از کاربردهای اسپینترونیک، خصوصاً دیودهای اسپینی را مطرح می‌کنیم. با نتیجه‌گیری و بحث در مورد سؤالات و مسائل حل نشده این فصل را به پایان می‌رسانیم.

^۱Spintronic^۲Spin-polarized

اسپینترونیک آلی زمینه تحقیقی جدید و امید بخشی است که در آن مواد آلی به عنوان واسطه یا کنترل یک سیگنال اسپین-قطبیده استفاده می‌شوند. بنابراین اسپینترونیک ترکیبی از الکترونیک آلی [۱-۳] و الکترونیک اسپینی (اسپینترونیک) است [۴-۹]. مواد آلی از یک طرف راهی به سوی الکترونیک ارزان، سبک، از لحاظ مکانیکی انعطاف‌پذیر، از لحاظ شیمیایی فعل و انفعالی و از پایین به بالا^۳ ساخته شده، می‌گشاید. از طرف دیگر کاربرد اسپین الکترون (به جای بار آن) اجازه بررسی دستگاه‌های غیر فرار^۴ را می‌دهد. دستگاه‌های اسپینترونیکی همچنین بطور بالقوه سریعتر هستند و توان الکترونیکی کمتری مصرف می‌کنند، به خاطر اینکه انرژی لازم برای تغییر در سطوح انرژی اسپینی از انرژی لازم برای دستکاری سطوح انرژی بارهای الکتریکی کمتر است.

شکل ۱-۱ الف بطور طرح‌وار نمونه متعارفی از یک دستگاه اسپینترونیکی را نشان می‌دهد (دریچه اسپینی^۵ (SV)). دو اتصال فرومغناطیسی (FM) با میدان‌های اعمالی متفاوت (H_C)، بعنوان تزریق کننده و آشکارساز اسپین بکار رفتند، به ترتیب با یک جداکننده غیرمغناطیسی^۶ (NM) جدا شده‌اند. نقش جداکننده، جداکردن الکترودهای FM از همدیگر است. مقاومت الکتریکی بستگی به جهتگیری نسبی مغناطش دو اتصال FM دارد. جهتگیری نسبی می‌تواند بوسیله‌ی یک میدان مغناطیسی خارجی بین وضعیت پادموازی (AP) و وضعیت موازی (P) تنظیم شود (شکل ۱-۱ ب). مقاومت برای حالت AP معمولاً بیشتر است، که این اثر بعنوان مقاومت مغناطیسی عظیم^۷ (GMR) نامیده می‌شود. جداکننده معمولاً شامل یک فلز NM، یا یک لایه جداکننده عایق نازک (در مورد یک پیوندگاه تونلی

³ Bottom-up


⁴ Non-volatile

⁵ Spin valve

⁶ Non-Magnetic

⁷ Giant

مغناطیسی^۸، MTJ است. اثر مقاومت مغناطیسی (MR) با جداکننده عایق بعنوان مقاومت مغناطیسی تونلی (TMR) نامیده می شود. فقط بتازگی لئو^۹ و همکاران [۱۱] تزریق و آشکارسازی اسپین را نشان دادند که در آن از نیم رسانای غیرآلی $GaAs$ بعنوان جداکننده NM استفاده می شود.



شکل ۱-۱: نمایش طرح وار یک دریچه اسپینی. دو اتصال فرومغناطیس (FM) (مغناطش بوسیله پیکانها مشخص شده) با یک جدا کننده غیر مغناطیسی (NM) مجزا شده است. یکی از اتصالها بعنوان تزریق کننده اسپین و دیگری آشکارساز اسپین استفاده می شود. یک سد تونلی بین اتصال FM و جدا کننده NM می تواند سیگنال اسپینی را افزایش دهد. لامپ بطور طرح وار (الف) رسانایی کم را در نمونه مغناطش غیر موازی، و (ب) رسانایی زیاد برای مغناطش موازی را نشان می دهد. (ج) دریچه اسپین با جداکننده آلی می باشد [۴۵].

در یک دستگاه اسپینترونیکی آلی، جداکننده NM شامل یک ماده آلی است (شکل ۱-۱ ج را ببینید). دستگاه شکل ۱-۱ ج در واقع یک دستگاه پیوندی است، چون مواد غیرآلی (اتصالات FM) و آلی (جداکننده NM) ترکیب شده اند. اصولاً، اتصالات FM هم می توانند از مواد آلی بدست آورده شوند (یعنی فرومگنت های آلی)، که منجر به یک دستگاه اسپینترونیکی تمام آلی می شود. اگر چه مواد آلی با خواص FM وجود دارند، براساس دانسته های ما دستگاه های اسپینترونیکی تمام آلی تا کنون محقق نشده است.

⁸ Magnetic Tunnel Junction

⁹ Lou

زمینه اسپینترونیک آلی نه تنها مزیت‌های فوق‌الذکر الکترونیک و اسپینترونیک آلی را ترکیب می‌کند، بلکه بطور ویژه به خاطر زمان‌های واهلش^{۱۰} اسپینی خیلی طولانی، در مواد آلی جلب توجه کرده است. با استفاده از اندازه‌گیری‌های تشدید پارامغناطیسی الکترون^{۱۱} (EPR)، زمان‌های واهلش اسپینی در دمای اتاق در بازه‌ی $10^{-7} - 10^{-5} s$ بدست آورده شده است (در مقابل $10^{-10} s$ در فلزات). زمان واهلش اسپینی، τ_s ، یا عمر اسپینی، بوسیله رابطه زیر بدست می‌آید؛

$$\frac{1}{\tau_s} = \frac{1}{\tau_{\uparrow\downarrow}} + \frac{1}{\tau_{\downarrow\uparrow}} \quad (1-1)$$

با زمان عکس‌شدن اسپین^{۱۲} $\tau_{\uparrow\downarrow}$ که زمان میانگین برای اینکه یک اسپین بالا به اسپین پایین تبدیل شود، را نشان می‌دهد، و $\tau_{\downarrow\uparrow}$ برای فرآیند معکوس می‌باشد. زمان واهلش اسپینی در دستگاه‌های اسپینترونیک یک پارامتر کلیدی است، بطوری که مقیاس زمانی را - و بنابراین مقیاس طول را- برای از دست دادن قطبش اسپین تعیین می‌کند. طول واهلش اسپین، l_s ، به زمان واهلش اسپین وابسته وابسته است بطوری که؛

$$l_s = \sqrt{\frac{\tau_s}{4e^2 N(E_F) \rho_N}} \quad (2-1)$$

مربوط به یک فلز NM یا یک نیمرسانای گاز فرمی تبهگن [۱۲ و ۱۳] است. در اینجا $N(E_F)$ چگالی حالت‌ها (DOS) در تراز فرمی است، و ρ_N مقاومت ویژه‌ی ماده جداکننده‌ی NM است. برای یک نیمرسانا در رژیم غیر تبهگن، l_s با رابطه زیر مشخص می‌شود [۱۲ و ۱۳]؛

$$l_s = \sqrt{\frac{k_B T \tau_s}{2ne^2 \rho_N}} \quad (3-1)$$

¹⁰ Relaxation times

¹¹ Paramagnetic resonance

¹² Spin-flip

که k_B ثابت بولتزمن است، T دما، و n تعداد کل حامل‌ها است.

برای دستگاه SV شکل ۱-۱ برای اینکه درست کار کند، فاصله L بین اتصالات FM باید کوچکتر از طول واهلش اسپین باشد: $L \ll l_s$. در مواد غیرآلی، ساز و کارهای واهلش اسپینی غالب برهم‌کنش جفت‌شدگی اسپین-مدار و فوق ریز^{۱۳} می‌باشند، که هر دو در مواد آلی ضعیف می‌شوند، بطوری که در بخش ۱-۳ بررسی می‌شود. هندسه شکل ۱-۱ می‌تواند برای تعیین l_s بوسیله تغییر فاصله اتصال L استفاده شود. چنین تعیین تمام الکتریکی l_s مخصوصاً برای رساناهای آلی جالب توجه است. توجه کنید که اتصالات FM پادموازی (AP) برای دیوهای گسیلنده نوری آلی و $OLED$ ها پیشنهاد داده شده است تا بازده گسیلی آنها افزایش دهد [۱۷-۱۹]. تزریق حامل‌های اسپین-قطبیده از دیگر عناصر FM گادولینیوم^{۱۴}، که یک فلز واسطه نیست، داخل نیمرساناهای آلی، همچنین $OLED$ های کاربردی به منظور تولید لومینسانس^{۱۵} وابسته به میدان مغناطیسی، آزموده شده است [۲۰].

غیر از زمان واهلش اسپینی، بنابراین رسانایی رسانای آلی باید بقدر کافی بزرگ باشد. چون زمان واهلش اسپینی طولانی، یک مزیت آشکار مواد آلی است، رسانایی نسبتاً کم بیشترین رساناهای آلی، یک نکته مهم مورد توجه است. به هر حال پیشرفت مهمی در سالهای اخیر صورت گرفته است. توجه کنید که در دستگاه‌های TMR ^{۱۶} آلی، جداکننده آلی یک سد تونلی را تشکیل می‌دهد، که در آن ماده آلی بوضوح باید عایق‌بندی شود.

¹³ Hyperfine

¹⁴ Gadolinium

¹⁵ luminescence

¹⁶ Tunnel magnetoresistance