





نودین سال تاسیس دانشکده تربیت معلم ۱۳۸۸

دانشگاه تربیت معلم
دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی عمران

پایان نامه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

عنوان

ارزیابی ویژگی های تراکم پذیری و تغییر حجم خاک های ماسه ای سیمانی شده

تحقیق و نگارش

امین حسن زاده

استاد راهنما

دکتر امیر حمیدی

بهمین ۸۸

چکیده

عمده مطالعات آزمایشگاهی گذشته در زمینه بررسی و تبیین رفتار مکانیکی خاکهای سیمانی شده بر ارزیابی ویژگیهای مقاومت برشی این مصالح استوار بوده است. در این تحقیق سعی شده است که ویژگی های تغییر حجم و تراکم پذیری خاکهای ماسه ای سیمانی شده در شرایط تحکیم یک بعدی (K_0) و سه بعدی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ماسه ریز و بد دانه بندی شده سواحل بابلسر به عنوان مصالح پایه و گچ و سیمان پرتلند به عنوان عامل سیمانی کننده مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه ها در درصد تراکم های نسبی ۳۰، ۵۰ و ۷۰ و درصد سیمانهای ۰/۵، ۱ و ۱/۵ ساخته شدند. دستگاه تحکیم ادمتر برای ارزیابی ویژگیهای تراکم پذیری یک بعدی و سلول سه محوری جهت بررسی خصوصیات تغییر حجم سه بعدی استفاده شدند. با انجام آزمایشها، رفتار تغییر حجم و تراکم پذیری خاکهای سیمانی شده مورد مطالعه قرار گرفت. از جمله موارد بررسی شده، مقاومت خردشدگی باندهای سیمانی، مدول بالک و تنش نرمال شده ماتریس سیمانته در شرایط K_0 و فشار ایزوتروپ در تراکم های نسبی و درصدهای سیمان مختلف می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تراکم نسبی خاک، درصد و نوع عامل سیمانی کننده به شدت خصوصیات تغییر حجم خاکهای سیمانی را تحت تاثیر قرار می دهند. با ازدیاد تراکم نسبی و درصد سیمان، سختی خاک سیمانی شده افزایش یافته و به عبارتی مدول حجمی و فشار لازم برای خردشدگی باندها افزوده می گردد. نوع سیمان تاسیون نیز عامل مهم و تعیین کننده ای در ویژگیهای تغییر حجم این مصالح بوده و بر رفتار تغییر حجم خاک تاثیرگذار می باشد.

واژه های کلیدی: ماسه سیمانته، تراکم پذیری، تنش گسیختگی، مدول بالک، درصد سیمان، نوع سیمان، تنش ماتریس.

فهرست مطالب

فصل اول - کلیات

- ۱-۱- مقدمه ۲
- ۱-۲- تعریف مسئله ۴
- ۱-۳- فرضیات و هدف تحقیق ۴
- ۱-۴- فصل بندی پایان نامه ۵

فصل دوم - رفتار تراکم پذیری خاکها

- ۱-۲- مقدمه ۷
- ۲-۲- تراکم ایزوتروپ ۷
- ۲-۲-۳- تراکم ایزوتروپ در رس ۷
- ۲-۲-۴- تراکم ایزوتروپ در ماسه ۹
- ۲-۳- تراکم یک بعدی، آزمایش ادومتر ۱۱
- ۲-۴- فشار پیش تحکیمی و روش‌های به دست آوردن آن ۱۴
- ۲-۴-۱- روش ارائه شده توسط کاساگرانده (۱۹۳۶) ۱۴
- ۲-۴-۲- روش ارائه شده توسط لیو و کارتر (۲۰۰۰) ۱۵
- ۲-۴-۳- روش ارائه شده توسط روتا و همکاران (۲۰۰۳) ۱۶
- ۲-۴-۴- روش ارائه شده توسط چیو و همکاران (۲۰۰۸) ۱۶

۱۷.....	۵-۲- مدول بالک
۱۸.....	۶-۲- عوامل موثر بر تراکم پذیری و ویژگی‌های تراکم پذیری خاک‌های سیمانته
۱۸.....	۱-۶-۲- نوع خاک
۱۸.....	۲-۶-۲- نوع سیمان
۱۹.....	۳-۶-۲- نحوه اعمال تنش
۱۹.....	۴-۶-۲- درصد تراکم
۱۹.....	۵-۶-۲- درصد سیمان
۲۱.....	۶-۶-۲- نسبت آب به سیمان
۲۲.....	۷-۶-۲- مدت عمل آوری
۲۳.....	۸-۶-۲- اعمال تنش حین عمل آوری نمونه

فصل سوم- مروری بر متون فنی گذشته

۲۶.....	۱-۳- مرور کلی
۳۰.....	۲-۳- نتایج تحقیقات کوپ و اتکینسون (۱۹۹۳)
۳۷.....	۳-۳- نتایج تحقیقات النوری و سلیم (۱۹۹۴)
۳۹.....	۴-۳- نتایج تحقیقات هوآنگ و آیری (۱۹۹۸)
۴۳.....	۵-۳- نتایج تحقیقات روتا و همکاران (۲۰۰۳)
۴۹.....	۶-۳- نتایج تحقیقات کنسولی و همکاران (۲۰۰۶)
۵۲.....	۷-۳- نتایج تحقیقات کنسولی و همکاران (۲۰۰۷)

۵۶	۸-۳- نتایج تحقیقات چپو و همکاران (۲۰۰۸)
۶۲	۹-۳- نتایج تحقیقات ژیاو و همکاران (۲۰۰۸)

فصل چهارم - تجهیزات، مصالح و آزمایش‌ها

۶۷	۱-۴- دستگاه‌های استفاده شده در این تحقیق
۶۷	۱-۱-۴- دستگاه ادومتر
۷۰	۲-۱-۴- دستگاه سه محوری
۷۶	۲-۴- مصالح
۷۶	۱-۲-۴- ماسه
۷۸	۲-۲-۴- گچ
۷۹	۳-۲-۴- سیمان پرتلند
۸۰	۳-۴- ساخت نمونه
۸۰	۱-۳-۴- محاسبات اولیه
۸۲	۲-۳-۴- ساخت نمونه گچی برای دستگاه ادومتر
۸۴	۳-۳-۴- ساخت نمونه سیمانته با سیمان پرتلند برای دستگاه ادومتر
۸۵	۴-۳-۴- ساخت نمونه سیمانته گچی برای دستگاه سه محوری
۸۷	۵-۳-۴- ساخت نمونه سیمانته شده با سیمان پرتلند برای دستگاه سه محوری

۸۸.....	۴-۴- نحوه انجام آزمایش‌ها
۸۸.....	۴-۴-۱- نحوه انجام آزمایش تحکیم یک بعدی با دستگاه ادمتر
۸۸.....	۴-۴-۱-۱- نحوه آماده سازی دستگاه جهت انجام آزمایش
۸۹.....	۴-۴-۱-۲- روند بارگذاری در آزمایش تراکم یک بعدی
۸۹.....	۴-۴-۱-۳- فواصل زمانی دو گام بارگذاری در آزمایش تراکم یک بعدی
۹۱.....	۴-۴-۲- نحوه انجام آزمایش تراکم ایزوتروپ با دستگاه سه محوری
۹۱.....	۴-۴-۲-۱- نحوه قرار دادن نمونه در داخل سلول و آماده سازی آن جهت انجام آزمایش
۹۳.....	۴-۴-۲-۲- نحوه بارگذاری
۹۴.....	۴-۴-۲-۳- نحوه اشباع کردن نمونه در نمونه‌های سیمانته شده با سیمان پرتلند
۹۵.....	۴-۴-۲-۴- اندازه گیری تغییر حجم

فصل پنجم - تحلیل نتایج آزمایش‌ها

۱۰۰.....	۵-۱- مقدمه
۱۰۱.....	۵-۲- بررسی منحنی‌های تراکم
۱۰۱.....	۵-۲-۱- بررسی تاثیر درصد تراکم بر منحنی‌های تراکم
۱۰۱.....	۵-۲-۲- بررسی تاثیر نوع سیمان بر منحنی‌های تراکم
۱۰۹.....	۵-۲-۳- بررسی تاثیر درصد سیمان بر منحنی‌های تراکم
۱۰۹.....	۵-۲-۵- توضیحاتی پیرامون خطوط NCL و UL
۱۱۹.....	۵-۳- بررسی تغییرات تنش تسلیم و مدول بالک

۱۲۰.....	۵-۳-۱- بررسی تغییرات تنش تسلیم
۱۲۰.....	۵-۳-۱-۱- بررسی تاثیر درصد تراکم بر تنش تسلیم
۱۲۱.....	۵-۳-۱-۲- بررسی تاثیر درصد سیمان بر تنش تسلیم
۱۲۱.....	۵-۳-۱-۳- بررسی تاثیر درصد سیمان بر تنش تسلیم
۱۲۲.....	۵-۳-۲- ارائه رابطه جهت تخمین تنش تسلیم
۱۲۴.....	۵-۳-۳- بررسی تغییرات مدول بالک
۱۲۴.....	۵-۳-۳-۱- بررسی تاثیر درصد تراکم بر مدول بالک
۱۲۵.....	۵-۳-۳-۲- بررسی تاثیر درصد سیمان بر مدول بالک
۱۲۵.....	۵-۳-۳-۳- بررسی تاثیر نوع سیمان بر مدول بالک
۱۲۶.....	۵-۳-۴- ارائه رابطه جهت تخمین مدول بالک
۱۲۸.....	۵-۴- مدل ماتریس سیمانته
۱۲۸.....	۵-۴-۱- بررسی تغییرات تنش ماتریس
۱۲۸.....	۵-۴-۱-۱- تاثیر درصد تراکم بر تنش ماتریس سیمانته
۱۲۹.....	۵-۴-۱-۲- تاثیر درصد سیمان بر تنش ماتریس سیمانته
۱۲۹.....	۵-۴-۱-۳- تاثیر نوع سیمان بر تنش ماتریس سیمانته
۱۳۲.....	۵-۴-۲- ارائه رابطه جهت تعیین تنش ماتریس خاک سیمانته

فصل ششم - جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها

۱۳۶.....	۶-۱- جمع بندی
۱۳۷.....	۶-۲- نتیجه گیری
۱۳۹.....	۶-۱- پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق

۱۴۱	منابع
-----	-------

فهرست اشکال

- شکل ۱-۲: منحنی تراکم ایزوتروپ خاک رس (آمراسینگ ۱۹۷۳)..... ۸
- شکل ۲-۲: منحنی ایده‌آل شده تراکم ایزوتروپ رس (اتکینسون و برانزی ۱۹۷۷)..... ۸
- شکل ۳-۲: تراکم ایزوتروپ رس (اتکینسون و برانزی ۱۹۷۷)..... ۱۰
- شکل ۴-۲: تراکم ایزوتروپ ماسه (اتکینسون و برانزی ۱۹۷۷)..... ۱۰
- شکل ۵-۲: منحنی ایده‌آل شده تراکم ایزوتروپ ماسه (اتکینسون و برانزی ۱۹۷۷)..... ۱۱
- شکل ۶-۲: شرایط مرزی در تراکم یک بعدی (اتکینسون و برانزی ۱۹۷۷)..... ۱۲
- شکل ۷-۲: تغییرات ضریب فشار حالت سکون (اتکینسون و برانزی ۱۹۷۷)..... ۱۳
- شکل ۸-۲: نحوه تعیین فشار پیش تحکیمی با روش ارائه شده توسط کاساگرانده ۱۹۳۶ (داس ۲۰۰۸)..... ۱۵
- شکل ۹-۲: نحوه تعیین فشار پیش تحکیمی با روش ارائه شده توسط لیو و کارتر ۲۰۰۰..... ۱۶
- شکل ۱۰-۲: نحوه تعیین فشار پیش تحکیمی با روش ارائه شده توسط روتا و همکاران ۲۰۰۳ (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۱۷
- شکل ۱۱-۲: نحوه تعیین فشار پیش تحکیمی با روش ارائه شده توسط چيو و همکاران (چيو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۱۷
- شکل ۱۲-۲: افزایش شیب خط NCL در اثر افزایش درصد سیمان (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۲۰
- شکل ۱۳-۲: افزایش مدول بالک در اثر افزایش درصد سیمان (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۲۰
- شکل ۱۴-۲: افزایش تنش گسیختگی اولیه در اثر افزایش درصد سیمان (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۲۱
- شکل ۱۵-۲: کاهش تنش گسیختگی اولیه در اثر افزایش میزان رطوبت (چيو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۲۲
- شکل ۱۶-۲: کاهش مدول بالک در اثر افزایش میزان رطوبت (ژیائو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۲۲
- شکل ۱۷-۲: افزایش مدول بالک، تنش گسیختگی اولیه و شیب خط تحکیم عادی در اثر افزایش مدت عمل آوری نمونه (چيو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۲۳

- شکل ۲-۱۸: افزایش مدول بالک و تنش گسیختگی اولیه در اثر افزایش فشار وارد شده به نمونه حین عمل-
 آوری آن (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۲۴
- شکل ۳-۱: رفتار شماتیک خاک سیمانته (a) مسیر تنش (b) رفتار تنش-کرنش (کوپ و اتکینسون ۱۹۹۳)
 ۲۷
- شکل ۳-۲: آزمایش فشار ایزوتروپ بر روی نمونه‌های غیرسیمانته دارای ریزدانه یا فاقد آن (کوپ و اتکینسون
 ۱۹۹۳)..... ۳۱
- شکل ۳-۳: نقطه مقاومت نهایی برای نمونه‌های سیمانته و غیرسیمانته (کوپ و اتکینسون ۱۹۹۳)..... ۳۲
- شکل ۳-۴: مسیر تنش چند آزمایش انجام گرفته روی نمونه‌های سیمانته تحت فشار همه جانبه زیاد (کوپ
 و اتکینسون ۱۹۹۳)..... ۳۳
- شکل ۳-۵: مسیر تنش چند آزمایش انجام گرفته روی نمونه‌های سیمانته تحت فشار همه جانبه خیلی کم و
 چند آزمایش تک محوری (کوپ و اتکینسون ۱۹۹۳)..... ۳۴
- شکل ۳-۶: رفتار تنش کرنش و تغییر حجم نمونه‌های سیمانته و غیرسیمانته آزمایش شده تحت تنش همه
 جانبه زیاد (کوپ و اتکینسون ۱۹۹۳)..... ۳۴
- شکل ۳-۷: رفتار تنش کرنش و کرنش حجمی نمونه‌های سیمانته و غیرسیمانته آزمایش شده تحت تنش
 همه جانبه کم (کوپ و اتکینسون ۱۹۹۳)..... ۳۵
- شکل ۳-۸: مسیر تنش مربوط به نمونه‌های سیمانته تحت فشار همه جانبه کم (کوپ و اتکینسون ۱۹۹۳)..... ۳۶
- شکل ۳-۹: مسیر تنش مربوط به نمونه‌های سیمانته تحت فشار همه جانبه زیاد (کوپ و اتکینسون ۱۹۹۳)..... ۳۶
- شکل ۳-۱۰: نمونه‌ای از نتایج حاصل از آزمایش تحکیم (النوری و سلیم ۱۹۹۴)..... ۳۸
- شکل ۳-۱۱: نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری تک محوری (هوانگ و آیری ۱۹۹۸)..... ۴۰
- شکل ۳-۱۲: تغییرات فشار پیش تحکیمی نسبت به درصد سیمان (هوانگ و آیری ۱۹۹۸)..... ۴۱
- شکل ۳-۱۳: تغییرات مدول بالک در مقابل تنش موثر متوسط (هوانگ و آیری ۱۹۹۸)..... ۴۱
- شکل ۳-۱۴: تغییرات ضریب تحکیم ثانویه در مقابل تنش موثر متوسط (هوانگ و آیری ۱۹۹۸)..... ۴۲

- شکل ۳-۱۵: منحنی تراکم نمونه‌های تهیه شده با ۱ درصد سیمان (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۴۵
- شکل ۳-۱۶: منحنی تراکم نمونه‌های تهیه شده با ۲ درصد سیمان (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۴۶
- شکل ۳-۱۷: منحنی تراکم نمونه‌های تهیه شده با ۳ درصد سیمان (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۴۶
- شکل ۳-۱۷: منحنی تراکم نمونه‌های تهیه شده با ۳ درصد سیمان (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۴۶
- شکل ۳-۱۷: منحنی تراکم نمونه‌های تهیه شده با ۳ درصد سیمان (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۴۶
- شکل ۳-۱۸: مجموعه نقاط گسیختگی اولیه، خط گسیختگی و خط تراکم بعد از گسیختگی (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۴۷
- شکل ۳-۱۹: تغییرات تنش گسیختگی با نسبت تخلخل عمل آوری (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۴۸
- شکل ۳-۲۰: تغییرات مقاومت فشاری تک محوری با نسبت تخلخل (کنسولی و همکاران ۲۰۰۶)..... ۵۰
- شکل ۳-۲۱: رابطه بین نسبت تخلخل عمل آوری، مقاومت فشاری، تک محوری، تنش گسیختگی اضافی و مدول بالک اولیه (کنسولی و همکاران ۲۰۰۶)..... ۵۱
- شکل ۳-۲۲: تعیین مولفه اصطکاکی نیرو و نیروی تحمل شده توسط باندهای سیمانی (کنسولی و همکاران ۲۰۰۷)..... ۵۳
- شکل ۳-۲۳: منحنی‌های تغییرات تنش وارد بر باندهای سیمانی در مقابل کرنش حجمی (a) نرمال نشده؛ (b) نرمال شده با تنش گسیختگی اضافی (کنسولی و همکاران ۲۰۰۷)..... ۵۵
- شکل ۳-۲۴: منحنی‌های آزمایشگاهی و شبیه سازی شده تغییرات لگاریتم فشار در مقابل نسبت تخلخل برای نمونه‌های ساخته شده با ۱ درصد سیمان (کنسولی و همکاران ۲۰۰۷)..... ۵۶
- شکل ۳-۲۵: منحنی‌های تراکم ایزوتروپ برای نمونه‌های سیمانته (چیو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۵۹
- شکل ۳-۲۶: نحوه تعیین تنش گسیختگی (چیو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۶۰
- شکل ۳-۲۷: رابطه بین تنش گسیختگی و نسبت درصد آب به درصد سیمان در نمونه های سیمانته با مدت عمل آوری ۲۸ روز (چیو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۶۱

- شکل ۳-۲۸: تغییرات منحنی تنش-کرنش در اثر تغییر مدت عمل آوری، برای یک نمونه ساخته شده با ۲۰٪ سیمان و ۱۰۰٪ رطوبت (ژیائو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۶۳
- شکل ۳-۲۹: مکان هندسی نقاط تنش گسیختگی باندهای سیمانی در دستگاه نرمال شده به تنش گسیختگی اولیه (ژیائو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۶۴
- شکل ۳-۳۰: رابطه بین تنش گسیختگی اولیه و مقاومت فشاری تک محوری (ژیائو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۶۴
- شکل ۳-۳۱: مکان هندسی تنش گسیختگی اولیه برای نمونه‌های ساخته شده در درصد‌های سیمان و مدت زمان عمل آوری‌های مختلف (ژیائو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۶۵
- شکل ۴-۱: نمای کلی دستگاه ادمتر استفاده شده در این تحقیق..... ۶۸
- شکل ۴-۲: سلول تحکیم و اجزای تشکیل دهنده آن..... ۷۰
- شکل ۴-۳: رگلاتور تنظیم کننده فشار هوا در دستگاه سه محوری..... ۷۱
- شکل ۴-۴: اجزای تشکیل دهنده دستگاه سه محوری..... ۷۲
- شکل ۴-۵: سلول دستگاه سه محوری..... ۷۳
- شکل ۴-۶: پدستال و برخی اجزاء سلول دستگاه سه محوری..... ۷۵
- شکل ۴-۷: منحنی دانه بندی ماسه (یزدانجو ۱۳۸۶)..... ۷۷
- شکل ۴-۸: نتیجه آزمایش زمان گیرش با سوزن ویکات برای گچ استفاده شده در این تحقیق..... ۷۸
- شکل ۴-۹: نتیجه آزمایش زمان گیرش با سوزن ویکات برای سیمان پرتلند استفاده شده در این تحقیق..... ۷۹
- شکل ۴-۱۰: نمونه‌ای از ماسه، گچ و سیمان پرتلند استفاده شده در این تحقیق..... ۷۹
- شکل ۴-۱۱: نمونه‌های ساخته شده در قالب‌های آماده شده با گریس و ورق پلیاستیکی..... ۸۶
- شکل ۴-۱۲: نمونه خارج شده از قالب..... ۸۷
- شکل ۴-۱۳: تغییرات نشست در مقابل لگاریتم زمان برای نمونه غیر سیمان با تراکم ۵۰٪ تحت اثر فشار ۲۷۵kPa..... ۹۰

- شکل ۴-۱۴: منحنی تغییرات نشست در مقابل لگاریتم زمان برای نمونه سیمانی شده با ۱٪ سیمان پرتلند، با تراکم ۵۰٪ تحت اثر ۲۷۵kPa فشار..... ۹۰
- شکل ۴-۱۵: منحنی تغییرات نشست در مقابل لگاریتم زمان برای نمونه سیمانی شده با ۱٪ گچ، با تراکم ۵۰٪ تحت اثر ۲۷۵kPa فشار..... ۹۱
- شکل ۴-۱۶: منحنی تغییر حجم سلول برای کالیبره کردن تغییر حجم نمونه خشک..... ۹۶
- شکل ۵-۱: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم یک بعدی جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه‌های غیرسیمانته در مختصات $e - p'(b) e - \log p'(a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش..... ۱۰۲
- شکل ۵-۲: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم ایزوتروپ جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه‌های غیرسیمانته در مختصات $e - p'(b) e - \log p'(a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش..... ۱۰۲
- شکل ۵-۳: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم یک بعدی جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه‌های سیمانته شده با ۵٪ گچ در مختصات $e - p'(b) e - \log p'(a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش..... ۱۰۳
- شکل ۵-۴: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم ایزوتروپ جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه‌های سیمانته شده با ۵٪ گچ در مختصات $e - p'(b) e - \log p'(a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش..... ۱۰۳
- شکل ۵-۵: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم یک بعدی جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه‌های سیمانته شده با ۵٪ سیمان پرتلند در مختصات $e - p'(b) e - \log p'(a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش..... ۱۰۴
- شکل ۵-۶: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم ایزوتروپ جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه‌های سیمانته شده با ۵٪ سیمان پرتلند در مختصات $e - p'(b) e - \log p'(a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش..... ۱۰۴
- شکل ۵-۷: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم یک بعدی جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه‌های سیمانته شده با ۱٪ گچ در مختصات $e - p'(b) e - \log p'(a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش..... ۱۰۵

- شکل ۵-۸: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم ایزوتروپ جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه‌های
سیمانته شده با ۱٪ گچ در مختصات $e - p' (b) e - \log p' (a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش ۱۰۵
- شکل ۵-۹: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم یک بعدی جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه‌های
سیمانته شده با ۱٪ سیمان پرتلند در مختصات $e - p' (b) e - \log p' (a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش ۱۰۶
- شکل ۵-۱۰: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم ایزوتروپ جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه‌های
سیمانته شده با ۱٪ سیمان پرتلند در مختصات $e - p' (b) e - \log p' (a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش ۱۰۶
- شکل ۵-۱۱: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم یک بعدی جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه-
های سیمانته شده با ۱/۵٪ گچ در مختصات $e - p' (b) e - \log p' (a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش ۱۰۷
- شکل ۵-۱۲: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم ایزوتروپ جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه‌های
سیمانته شده با ۱/۵٪ گچ در مختصات $e - p' (b) e - \log p' (a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش ۱۰۷
- شکل ۵-۱۳: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم یک بعدی جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه-
های سیمانته شده با ۱/۵٪ سیمان پرتلند در مختصات $e - p' (b) e - \log p' (a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش
..... ۱۰۸
- شکل ۵-۱۴: منحنی ارائه شده مربوط به آزمایش تراکم یک بعدی جهت بررسی تاثیر درصد تراکم بر نمونه-
های سیمانته شده با ۱/۵٪ سیمان پرتلند در مختصات $e - p' (b) e - \log p' (a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش
..... ۱۰۸
- شکل ۵-۱۵: منحنی ارائه شده جهت بررسی تاثیر نوع و درصد سیمان بر نتایج آزمایش‌های ایزوتروپ نمونه-
های سیمانته شده با تراکم ۳۰٪ در مختصات $e - p' (b) e - \log p' (a)$ و (c) منحنی تنش-کرنش
..... ۱۱۰

- شکل ۵-۱۶: منحنی ارائه شده جهت بررسی تاثیر نوع و درصد سیمان بر نتایج آزمایش‌های ایزوتروپ نمونه-های سیمانته شده با تراکم ۵۰٪ در مختصات (a) $e - \log p'$ (b) $e - p'$ و (c) منحنی تنش-کرنش ۱۱۰
- شکل ۵-۱۷: منحنی ارائه شده جهت بررسی تاثیر نوع و درصد سیمان بر نتایج آزمایش‌های ایزوتروپ نمونه‌های سیمانته شده با تراکم ۷۰٪ در مختصات (a) $e - \log p'$ (b) $e - p'$ و (c) منحنی تنش-کرنش ۱۱۱
- شکل ۵-۱۸: منحنی ارائه شده جهت بررسی تاثیر نوع و درصد سیمان بر نتایج آزمایش‌های ادومتر نمونه‌های سیمانته شده با تراکم ۳۰٪ در مختصات (a) $e - \log p'$ (b) $e - p'$ و (c) منحنی تنش-کرنش ۱۱۱
- شکل ۵-۱۹: منحنی ارائه شده جهت بررسی تاثیر نوع و درصد سیمان بر نتایج آزمایش‌های ادومتر نمونه‌های سیمانته شده با تراکم ۵۰٪ در مختصات (a) $e - \log p'$ (b) $e - p'$ و (c) منحنی تنش-کرنش ۱۱۲
- شکل ۵-۲۰: منحنی ارائه شده جهت بررسی تاثیر نوع و درصد سیمان بر نتایج آزمایش‌های ادومتر نمونه‌های سیمانته شده با تراکم ۷۰٪ در مختصات (a) $e - \log p'$ (b) $e - p'$ و (c) منحنی تنش-کرنش ۱۱۲
- شکل ۵-۲۱: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم یک بعدی روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با سیمان پرتلند با تراکم ۳۰٪ ۱۱۴
- شکل ۵-۲۲: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم یک بعدی روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با گچ با تراکم ۳۰٪ ۱۱۴
- شکل ۵-۲۳: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با گچ با تراکم ۳۰٪ ۱۱۵
- شکل ۵-۲۴: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با گچ با تراکم ۳۰٪ ۱۱۵
- شکل ۵-۲۵: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم یک بعدی روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با سیمان پرتلند با تراکم ۵۰٪ ۱۱۶

- شکل ۵-۲۶: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم یک بعدی روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با گچ با تراکم ۵۰٪ ۱۱۶
- شکل ۵-۲۷: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با سیمان پرتلند با تراکم ۵۰٪ ۱۱۶
- شکل ۵-۲۸: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با گچ با تراکم ۵۰٪ ۱۱۷
- شکل ۵-۲۹: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم یک بعدی روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با سیمان پرتلند با تراکم ۷۰٪ ۱۱۷
- شکل ۵-۳۰: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم یک بعدی روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با گچ با تراکم ۷۰٪ ۱۱۸
- شکل ۵-۳۱: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با سیمان پرتلند با تراکم ۷۰٪ ۱۱۸
- شکل ۵-۳۲: خطوط NCL متعلق به آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ روی نمونه‌های غیرسیمانته و سیمانی شده با گچ با تراکم ۷۰٪ ۱۱۸
- شکل ۵-۳۳: نحوه تعیین فشار پیش‌تحکیمی با روش ارائه شده توسط روتا وهمکاران (۲۰۰۳) (روتا و همکاران ۲۰۰۳) ۱۲۰
- شکل ۵-۳۴: نمودار ارائه شده جهت بررسی تاثیر نوع و درصد سیمان بر تغییرات تنش تسلیم در مقابل درصد تراکم برای آزمایش‌های تراکم یک بعدی ۱۲۲
- شکل ۵-۳۵: نمودار ارائه شده جهت بررسی تاثیر نوع و درصد سیمان بر تغییرات تنش تسلیم در مقابل درصد تراکم برای آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ ۱۲۲

- شکل ۵-۳۶: مقایسه تنش گسیختگی به دست آمده از آزمایشگاه و محاسبه شده با رابطه (۵-۵) برای نمونه-های ساخته شده با ۰/۵٪ سیمان ۱۲۳
- شکل ۵-۳۷: مقایسه تنش گسیختگی به دست آمده از آزمایشگاه و محاسبه شده با رابطه (۵-۵) برای نمونه-های ساخته شده با ۱٪ سیمان ۱۲۳
- شکل ۵-۳۸: مقایسه تنش گسیختگی به دست آمده از آزمایشگاه و محاسبه شده با رابطه (۵-۵) برای نمونه-های ساخته شده با ۱/۵٪ سیمان ۱۲۴
- شکل ۵-۳۹: نمودار ارائه شده جهت بررسی تاثیر نوع و درصد سیمان بر تغییرات مدول بالک در مقابل درصد تراکم برای آزمایش‌های تراکم یک بعدی ۱۲۵
- شکل ۵-۴۰: نمودار ارائه شده جهت بررسی تاثیر نوع و درصد سیمان بر تغییرات مدول بالک در مقابل درصد تراکم برای آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ ۱۲۶
- شکل ۵-۴۱: مقایسه مدول بالک به دست آمده از آزمایشگاه و محاسبه شده با رابطه (۵-۹) برای نمونه‌های ساخته شده با ۰/۵٪ سیمان ۱۲۷
- شکل ۵-۴۲: مقایسه مدول بالک به دست آمده از آزمایشگاه و محاسبه شده با رابطه (۵-۹) برای نمونه‌های ساخته شده با ۱٪ سیمان ۱۲۷
- شکل ۵-۴۳: مقایسه مدول بالک به دست آمده از آزمایشگاه و محاسبه شده با رابطه (۵-۹) برای نمونه‌های ساخته شده با ۱/۵٪ سیمان ۱۲۷
- شکل ۵-۴۴: تاثیر درصد تراکم بر تغییرات تنش ماتریس سیمانته نسبت به کرنش حجمی برای آزمایش‌های تراکم یک بعدی و نمونه‌های ساخته شده با ۰/۵٪ (a) سیمان پرتلند (b) گچ ۱۲۹
- شکل ۵-۴۵: تاثیر درصد تراکم بر تغییرات تنش ماتریس سیمانته نسبت به کرنش حجمی برای آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ و نمونه‌های ساخته شده با ۰/۵٪ (a) سیمان پرتلند (b) گچ ۱۳۰

- شکل ۴۶-۵: تاثیر درصد تراکم بر تغییرات تنش ماتریس سیمانته نسبت به کرنش حجمی برای آزمایش‌های تراکم یک بعدی و نمونه‌های ساخته شده با ۱٪ (a) سیمان پرتلند (b) گچ ۱۳۰
- شکل ۴۷-۵: تاثیر درصد تراکم بر تغییرات تنش ماتریس سیمانته نسبت به کرنش حجمی برای آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ و نمونه‌های ساخته شده با ۱٪ (a) سیمان پرتلند (b) گچ ۱۳۰
- شکل ۴۸-۵: تاثیر درصد تراکم بر تغییرات تنش ماتریس سیمانته نسبت به کرنش حجمی برای آزمایش‌های تراکم یک بعدی و نمونه‌های ساخته شده با ۱/۵٪ (a) سیمان پرتلند (b) گچ ۱۳۱
- شکل ۴۹-۵: تاثیر درصد تراکم بر تغییرات تنش ماتریس سیمانته نسبت به کرنش حجمی برای آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ و نمونه‌های ساخته شده با ۱/۵٪ (a) سیمان پرتلند (b) گچ ۱۳۱
- شکل ۵۰-۵: تاثیر نوع و درصد سیمان بر تغییرات تنش ماتریس سیمانته نسبت به کرنش حجمی برای نمونه‌های ساخته شده در تراکم ۳۰٪ در آزمایش تراکم (a) ایزوتروپ (b) ادومتر ۱۳۱
- شکل ۵۱-۵: تاثیر نوع و درصد سیمان بر تغییرات تنش ماتریس سیمانته نسبت به کرنش حجمی برای نمونه‌های ساخته شده در تراکم ۵۰٪ در آزمایش تراکم (a) ایزوتروپ (b) ادومتر ۱۳۲
- شکل ۵۲-۵: تاثیر نوع و درصد سیمان بر تغییرات تنش ماتریس سیمانته نسبت به کرنش حجمی برای نمونه‌های ساخته شده در تراکم ۷۰٪ در آزمایش تراکم (a) ایزوتروپ (b) ادومتر ۱۳۲
- شکل ۵۳-۵: مقایسه تنش ماتریس سیمانته به دست آمده از رابطه (۵-۱۰) و نتایج آزمایش‌های تراکم ایزوتروپ انجام شده در این تحقیق ۱۳۳
- شکل ۵۴-۵: مقایسه تنش ماتریس سیمانته به دست آمده از رابطه (۵-۱۱) و نتایج آزمایش‌های تراکم یک بعدی انجام شده در این تحقیق ۱۳۴

فهرست جداول

- جدول ۱-۳: جزئیات آزمایش‌های انجام شده (روتا و همکاران ۲۰۰۳)..... ۴۵
- جدول ۲-۳: مشخصات فیزیکی خاک به کار برده شده در آزمایش‌ها (چیو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۵۷
- جدول ۳-۳: جزئیات آزمایش‌های انجام گرفته (چیو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۵۸
- جدول ۴-۳: تنش گسیختگی و شیب خط تراکم حاصل از آزمایش‌های فشاری ایزوتروپ (چیو و همکاران ۲۰۰۸)..... ۶۰
- جدول ۱-۴: مشخصات فیزیکی ماسه بابلسر (یزدانجو ۱۳۸۶)..... ۷۷
- جدول ۲-۴: مشخصات قالب‌های به کار رفته جهت ساخت نمونه..... ۸۲
- جدول ۳-۴: مشخصات نمونه‌های سیمانته..... ۸۳
- جدول ۴-۴: مشخصات نمونه‌های غیرسیمانته..... ۸۴
- جدول ۱-۵: پارامترهای خط NCL به دست آمده در این تحقیق، برای نمونه‌های با تراکم ۳۰٪..... ۱۱۴
- جدول ۲-۵: پارامترهای خط NCL به دست آمده در این تحقیق، برای نمونه‌های با تراکم ۵۰٪..... ۱۱۵
- جدول ۳-۵: پارامترهای خط NCL به دست آمده در این تحقیق، برای نمونه‌های با تراکم ۷۰٪..... ۱۱۷
- جدول ۴-۵: مقدار K به دست آمده برای هر آزمایش..... ۱۱۹
- جدول ۵-۵: مقدار تنش گسیختگی (p_y) به دست آمده برای هر آزمایش..... ۱۲۱
- جدول ۶-۵: مقدار مدول بالک به دست آمده برای هر آزمایش..... ۱۲۵