

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده فیزیک

بخش فیزیک

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته فوتونیک

---

بررسی ویژگی های دوشکستی، اتلاف جسی و ناحیه مدی در فیبرهای شبه بلور فوتونی با تقارن  
8 و 10\_ گانه

---

مؤلف:

وحدت زینالی

اساتید راهنما:

دکتر محمد حسین زندی

دکتر علیرضا بهرامپور

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل بهرامپور

شهریور 93

تقدیم به :

پدرم

و

مادرم

که زیباترین مفهوم زندگییم هستند.

و نازگل

که شادی و اندوهم برای او زیبایی مسیر حرکتیم شد.

## سپاس‌گزاری

سپاس‌گزارم ابتدا از پروردگار.  
و از اساتید راهنمای بزرگوام جناب آقای دکتر علی‌رضا بهرامپور و جناب آقای دکتر محمد حسین زندی که بسیار برایم زحمت کشیده‌اند. همچنین از استاد مشاور عزیزم جناب آقای دکتر ابوالفضل بهرامپور که بدون کمک‌های بی‌دریغ ایشان امکان به نتیجه رسیدن این پایان‌نامه میسر نبود.

## چکیده:

فیبرهای شبه بلور فوتونی همانند فیبرهای بلور فوتونی دارای ویژگی های بسیار جالبی از جمله تک مد بودن به طور بینهایت، پاشندگی فوق سطح و دو شکستی بالا هستند. با توجه به وابسته بودن غلاف آن ها به طول موج و قابلیت دست کاری حفره های هوا در غلاف می توان ویژگی های فیزیکی را بهبود بخشید. اخیراً به دلیل وجود ساختار جالب و مشاهده ی ویژگی های فیزیکی بهبود یافته در فیبرهای شبه بلور فوتونی نسبت به فیبرهای بلور فوتونی و کاربرد آن ها در سیستم های مخابراتی مورد مطالعه قرار گرفته اند. ما ویژگی های این فیبرها همچون ، پارامتر  $V$ ، دوشکستی و ناحیه ی تک مد را محاسبه کرده و نهایتاً محدوده ی تک مد بودن و چند مدی را به خوبی نشان داده ایم. با توجه به اهمیت پارامتر دوشکستی در کاربردهای مختلف از جمله فیبرهای نگه دارنده ی قطبش و اینکه فیبر شبه بلور فوتونی 8 و 10\_ گانه بصورت ذاتی دارای دوشکستی بسیار پایینی و در حد صفر می باشد، ما دو ساختار متفاوت اصلاح شده از این دو فیبر را پیشنهاد کرده و با بهینه کردن تمام پارامترهای مرتبط با سطح مقطع فیبرها، ویژگی دوشکستی را محاسبه و نمودار آنرا ترسیم کرده ایم.

کلید واژه ها: فیبر شبه بلور فوتونی ، پارامتر  $V$  ، ناحیه ی تک مد، دوشکستی

## فهرست مطالب:

1.....	مقدمه
<b>فصل اول: مقدمه‌ای بر فیبرهای بلور فوتونی</b>	
5.....	1-1 معرفی و تاریخچه.....
9.....	2-1 مکانیزم‌های هدایت در فیبرهای بلور فوتونی.....
11.....	3-1 فناوری ساخت فیبرهای بلور فوتونی.....
14.....	4-1 روش‌های مدل سازی.....
18.....	5-1 ویژگی‌های فیبرهای بلور فوتونی تک مد.....
18.....	1-5-1 فیبرهای تک مد بی نهایت.....
20.....	2-5-1 سطح مد بزرگ.....
21.....	3-5-1 ویژگی‌های پاشندگی.....
24.....	6-1 مکانیزم‌های تلفات.....
24.....	1-6-1 تلفات ذاتی.....
24.....	1-1-6-1 تلفات ذاتی در فیبرهای مغزی ی جامد.....
25.....	2-1-6-1 تلفات ذاتی در فیبرهای مغزی ی توخالی.....
25.....	2-6-1 اتلاف حبسی.....
27.....	7-1 فیبرهای مغزی توخالی.....
29.....	8-1 فیبرهایی با ویژگی‌های خاص.....
29.....	1-8-1 فیبرهایی با دو مغزی.....
30.....	2-8-1 فیبرهای با دو شکستی بالا.....
31.....	3-8-1 فیبرهای غیرخطی.....
33.....	9-1 کاربردها.....

## فصل دوم: شبه بلورها و کاربردهای آن در فوتونیک

- 36..... 1-2 نظم شبه دوره ای.....
- 38..... 2-2 انواع شبه بلورها.....
- 38..... 1-2-2 شبه بلورهای یک بعدی.....
- 39..... 2-2-2 شبه بلورهای دو بعدی.....
- 39..... 1-2-2-2 تقارن 8\_گانه.....
- 40..... 2-2-2-2 تقارن 10\_گانه.....
- 41..... 3-2-2-2 تقارن 12\_گانه.....
- 42..... 3-2-2 3 شبه بلورهای سه بعدی.....
- 42..... 3-2 شبه بلورها در فوتونیک.....
- 43..... 1-3-2 شبه بلورهای فوتونی یک بعدی.....
- 45..... 2-3-2 شبه بلورهای فوتونی با ابعاد بالاتر.....
- 46..... 3-3-2 فرایند ساخت شبه بلورهای فوتونی.....

## فصل سوم: بررسی فیبر شبه بلور فوتونی با تقارن 12\_گانه

- 51..... 1-3 فیبر شبه بلور فوتونی تقارن 12\_گانه با هدایت در هوا.....
- 56..... 2-3 فیبر شبه بلور فوتونی تقارن 12\_گانه با شاخص پله ای.....
- 56..... 1-2-3 ناحیه تک مد برای فیبر شبه بلور فوتونی 12\_گانه.....
- 57..... 1-1-2-3 وابستگی منطقه های مورد مطالعه.....
- 59..... 2-1-2-3 انرژی مد.....
- 60..... 3-1-2-3 پهنای مد.....
- 62..... 2-2-3 ویژگی های پاشندگی فیبر شبه بلور فوتونی 12\_گانه.....

## فصل چهارم: فیبر های شبه بلور فوتونی با تقارن های 8 و 10\_ گانه

- 68..... 1-4 ساختارهای هندسی
- 68..... 1-1-4 ساختار پرنس با تقارن 10\_ گانه
- 69..... 2-1-4 ساختار پرنس با تقارن 8\_ گانه
- 70..... 2-4 نتایج محاسبات و شبیه سازی ها
- 70..... 1-2-4 مدها و میدانهای الکترومغناطیسی
- 70..... 1-1-2-4 ساختار پرنس با تقارن 10\_ گانه
- 74..... 2-1-2-4 ساختار پرنس با تقارن 8\_ گانه
- 76..... 2-2-4 محاسبه ی پارامتر V و تعیین ناحیه ی تک مد
- 80..... 3-2-4 ساختارهای هندسی اصلاح شده
- 81..... 4-2-4 دوشکستی
- 84..... 5-2-4 اتلاف جبری
- 85..... 3-4 کاربردهای دوشکستی
- 85..... 4-4 نتیجه گیری و پیشنهادات



## مقدمه:

فیبرهای نوری پایه اصلی سیستم های مخابراتی مدرن هستند. این فیبرها در انتقال اشعه برای پزشکی، شیوه های تشخیصی، حسگرها و عکس برداری به کار برده میشوند. کارهای مهمی روی طراحی فیبر نوری و عملکرد آن ها انجام شده است. یکی از برجسته ترین کارها استفاده از آرایش دوره ای از حفره های هوا در غلاف که در امتداد طول فیبر ادامه پیدا می کند و منجر به کلاس جدیدی از فیبر نوری می شود [1]. چنین فیبرهایی تحت عنوان فیبرهای بلور فوتونی شناخته می شوند زیرا ساختارهای دوره ای دی الکتریک، بلورهای فوتونی نامیده می شوند [2]. فیبرهای بلور فوتونی ویژگی های منحصر به فردی همچون اثرات غیر خطی و پاشنده بودن محیط را دارا هستند که می توانند تولید ابر پیوستار نوری تک مد با نوار پهن، پاشندگی مسطح، دوشکستی بالا و... را فراهم کنند [3-5]. این ویژگی ها از اختلاف زیاد ضریب شکست موثر و طبیعت دوبعدی ناشی از آرایش منظم حفره های هوا در ناحیه ی غلاف ریشه می گیرد.

ساختارهای شبه دوره ای، شبه بلورها، ساختارهای منحصر به فردی هستند که با داشتن نظم بلند برد دوره ای در کوتاه برد، دوره ای نیستند. محققان دریافته اند که ساختارهای شبه دوره ای میتوانند منجر به پدیده ها و ویژگی های غیر معمول شوند که در ساختارهای دوره ای مشاهده نشده است [6-7]. به عنوان مثال، در یک قطعه ی دی الکتریک از شبه بلوری از حفره های هوا با تقارن 12\_ گانه که با اختلاف ضریب شکست پایین استفاده شده است گاف های نوار فوتونی ایجاد می کند در حالیکه آرایش دوره ای با تقارن مشابه از حفره های هوا در قطعه ی دی الکتریک چنین چیزی را به وجود نمی آورد. ساختارهای شبه دوره ای دیگری همچون پیکربندی پرنس<sup>1</sup> و هشت گوشه ای برای بهبود عملکرد وسایل نوری مانند موجبرها و لیزرهای کاواکی با ضریب کیفیت بالا و... به کار برده می شوند [8-12].

به کار بردن آرایش شبه دوره ای در فیبرهای نوری می تواند منجر به ویژگی های خاصی شوند که در فیبرهای بلور فوتونی یافت نمی شوند. اما ویژگی های این نوع دسته بندی از حفره های هوا در فیبرها و فیبرهای شبه بلور فوتونی، به ندرت بررسی شده است. با این وجود منطقی به نظر می رسد که نظم بندی شبه دوره ای از حفره های هوا روی ویژگی های نوری فیبرها اثر می گذارد و با مقایسه فیبرهای بلور فوتونی و فیبرهای شبه بلور فوتونی می توان به این مهم دست

---

<sup>1</sup>Penrose tiling

یافت. تقریباً اکثر کارها روی فیبر شبه بلور فوتونی با تقارن 12\_گانه انجام شده است. با توجه به اینکه فیبرهای شبه بلور فوتونی همانند فیبرهای بلور فوتونی با دو مکانیزم انتشار بازتاب داخلی کلی تعمیم یافته و گاف نوار فوتونی کار میکنند، هم هدایت در مغزی هوا و هم در مغزی سیلیکا برای این تقارن خاص مورد مطالعه قرار گرفته است.

در سال‌های اخیر از 2007 تا کنون چندین کار روی فیبرهای شبه بلور فوتونی با تقارن 12\_گانه انجام شده است که با توجه به تعداد کم آن‌ها ما خلاصه‌ای از کارهای انجام شده را در این چند سال بیان می‌کنیم. طراحی جدیدی از غلاف فیبر شبه بلور فوتونی 12\_گانه که منجر به پاشندگی منفی بسیار بالا و پهن می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته [13] و هم چنین در این کار تلفات حبسی و مدهای انتشار نیز مورد تحلیل گرفته است. ژاو<sup>1</sup> و همکارانش ناحیه‌ی تک مد و طول موج قطع برای فیبر شبه بلور فوتونی با تقارن 12\_گانه و مقایسه آن با فیبر بلور فوتونی شش وجهی را نشان دادند [14].

فیبر شبه بلور فوتونی با تقارن 12\_گانه همچنین به عنوان فیبر منبسط کننده‌ی پالس نوری در تقویت کننده‌های پالس کوتاه مورد استفاده قرار گرفته است که در مقایسه با فیبرهای دیگر دارای منبسط کننده‌ی بسیار بالا است [16]. تا اینجا تمامی کارها روی فیبر شبه بلور فوتونی 12\_گانه با هدایت شاخص پله‌ای است اما انتشار نور در مغزی هوای چنین فیبری با برداشتن تعدادی از حفره‌های مرکزی به عنوان مغزی نیز بررسی شده است [17]. در این کار مدهای انتشار و تلفات حبسی با اندازه‌های متفاوت مغزی هوا نشان داده شده است که تلفات بسیار پایینی حاصل شده است. همچنین در کار خاصی که روی فیبر شبه بلور فوتونی 8\_گانه‌ی تعمیم یافته انجام شده است، در آن قابلیت انتشار در مغزی هوا برای فیبر شبه بلور فوتونی 8\_گانه‌ی تعمیم یافته را با فیبر شبه بلور فوتونی 12\_گانه با روش المان محدود مقایسه کرده است و دو گاف نوار فوتونی در ناحیه‌ی  $1 < \lambda/\Lambda$  برای دو فیبر به خوبی نشان داده شده است [18].

در این پایان نامه، به دلیل ویژگی‌های جالب و منحصر به فرد شبه بلورهای با ساختار پرنس فیبرهای شبه بلور فوتونی با تقارن 8 و 10\_گانه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم. هدف در این کار، به دست آوردن ویژگی‌های فیزیکی همچون پاشندگی، ناحیه‌ی تک مدی و دوشکستی و... در این فیبرهاست. در فصل اول تاریخچه و تئوری فیبرهای بلور فوتونی را مرور کرده و یک بررسی کلی روی فرآیندهای مختلف فیبرهای بلور فوتونی انجام داده ایم.

---

<sup>1</sup>Zhao

در فصل دوم به دلیل آشنایی نسبی با شبه بلورها و کاربردهای آن ها در فوتونیک، این ساختارها و انواع آن ها را مورد بررسی قرار داده ایم و کارهای انجام شده روی شبه بلورهای فوتونی با تقارن های متفاوت را توضیح داده ایم.

در فصل سوم، در مورد فیبر شبه بلور فوتونی 12\_گانه مطالعاتی انجام شده و کارهایی که تاکنون روی این نوع فیبر انجام شده را بیان کرده ایم.

در فصل چهارم، فیبرهای شبه بلور فوتونی با ساختار پرنس با تقارن 8 و 10\_گانه را با روش المان محدود و با توجه به هدفی که دنبال می کردیم، ویژگی فیزیکی این دو فیبر را مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم. در نهایت به سبب دست یافتن به دوشکستی بالا دو ساختار اصلاح شده با تقارن های 8 و 10\_گانه را پیشنهاد داده ایم و ویژگی های نوری از جمله دوشکستی و تلفات حبسی و ... را مورد تحلیل قرار داده ایم. هدف در این کار رسیدن به یک دوشکستی بالا از مرتبه ی میلی متر بوده که با این دو ساختار پیشنهادی این هدف نائل شد.

## فصل اول

مقدمه ای بر فیبرهای بلور فوتونی

فیبرهای بلور فوتونی، کلاس جدیدی از فیبرهای نوری هستند که ریز ساختار بلورمانند آن‌ها باعث بروز ویژگی‌های غیر عادی می‌شود. این فیبرها می‌توانند نور را نه تنها با فرآیند بازتاب داخلی کلی بلکه با اثر گاف نوار فوتونی هدایت کنند.

## 1-1 معرفی و تاریخچه

فیبرهای بلور فوتونی، فیبرهایی با یک ساختار دوره‌ای داخلی هستند که از حفره‌هایی پر شده از هوا تشکیل شده‌اند و نور می‌تواند در امتداد این فیبرها، در نقص‌های ساختار بلوری آن‌ها انتشار یابد. یک نقص با حذف یک یا چند حفره‌ی مرکزی تعیین می‌شود. ویژگی‌های ترکیبی فیبرهای نوری و بلورهای فوتونی منجر به یک سری از ویژگی‌های عجیب می‌شود که برای فیبرهای معمولی غیر ممکن است. فیبرهای نوری مرسوم برای کاربردهای مخابراتی و غیر مخابراتی بسیار مفید هستند اما، یک سری حبسی‌های بنیادی مرتبط با ساختار موجود در آن‌ها وجود دارد.

طراحی فیبرهای معمولی دارای قوانین ثابتی هستند از جمله: قطر مغزی محدود شده در منطقه‌ی تک‌مد، طول موج قطع معین، انتخاب محدود ماده (ویژگی‌های حرارتی شیشه‌ی مغزی و غلاف باید یکسان باشند). طراحی فیبرهای بلور فوتونی دارای انعطاف زیادی است. چندین پارامتر برای دست‌کاری این نوع فیبرها وجود دارد: گام یا ثابت شبکه، قطر و شکل حفره‌ی هوا، ضریب شکست شیشه و نوع شبکه. آزادی عمل در طراحی، اجازه ساختن فیبرهای تک‌مد بی‌نهایت را به ما می‌دهد که در آن همه‌ی محدوده‌های نوری تک‌مد می‌باشند و در آن طول موج قطع وجود ندارد.

با دست‌کاری ساختار فیبر بلور فوتونی، طراحی ویژگی‌های مساعد پاشندگی امکان‌پذیر است. فیبرهای بلور فوتونی با داشتن پاشندگی صفر، کم و غیر عادی در طول موج‌های مرئی می‌توانند طراحی و ساخته شوند و هم‌چنین پاشندگی می‌تواند در محدوده‌ی وسیعی از طول موج مسطح باشد. ترکیبی از پاشندگی غیر عادی با سطوح میدان مدی کوچک، فیبرهای غیرخطی مناسبی را بوجود می‌آورند. از طرف دیگر، فیبرهای تک‌مد با مغزی هوا و یا مغزی‌ی جامد نیز می‌توانند به دست آیند.

ایده‌ی فیبر بلور فوتونی برای اولین بار توسط یه<sup>1</sup> [19] در سال 1978 ارائه شده است. آن‌ها پیشنهاد دادند که مغزی فیبر را با شبکه‌ی براگ که شبیه بلور فوتونی یک‌بعدی می‌باشد غلاف گذاری کنند. فیبر بلور فوتونی ساخته شده از یک بلور فوتونی دو بعدی با مغزی ی هوا توسط راسل<sup>2</sup> در سال 1992 پیشنهاد شده و اولین بار در کنفرانس فیبر نوری<sup>3</sup> در سال 1996 گزارش شد [20]. یک مرور کوتاهی از پیشرفت فیبر بلور فوتونی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول (1-1): روند پیشرفت فیبر بلور فوتونی [21]

ایده‌ی فیبر براگ [19]	1978
ایده‌ی فیبر بلور فوتونی با مغزی هوا [20]	1992
وجود گاف‌های نوار فوتونی دوبعدی در فیبرهای بلور فوتونی مغزی هوا و سیلیکا برای ضریب شکست محوری کوچکتر از یک	1995
اولین فیبر بلور فوتونی مغزی سیلیکا [20]	1996
مفهوم تک‌مد بی‌نهایت [22]	1997
سطح مد فوق العاده بزرگ [23]	1998
مغزی خیلی کوچک با پاشندگی انتقال یافته [24]	1999
فیبر بلور فوتونی با گاف نوار فوتونی مغزی هوا [37]	1999
فیبر بلور فوتونی چند مغزی [72]	2000
نگه داشتن قطبش در فیبر بلور فوتونی	2000
تولید ابرپیوستار [25]	2000
لیزر کربن دی اکسید تشکیل شده از فیبر بلور فوتونی [26]	2001
فیبر بلور فوتونی پلیمری [27]	2001
توری‌های بلند دوره [28]	2002

<sup>1</sup>Yeh

<sup>2</sup> P.Russell

<sup>3</sup>Optical Fiber Conference(OFC)

2002	پراکندگی رامان شبیه سازی شده در هیدروژن
2003	گاف‌های نوار فوتونی
2003	فیبر بلور فوتونی با شیشه‌ی تلوریت
2004	تولید زوج فوتون در فیبر بلور فوتونی [29]
2005	انتقال انرژی بالا در فیبر بلور فوتونی مغزی توخالی [30]
2005	گاف‌های نوار فوتونی با اختلاف ضریب شکست یک درصد [31]

در مرجع [21]، تاریخچه پیشرفت فیبر بلور فوتونی تا سال 2005 ذکر شده است. بنابراین خلاصه ای از کارهایی که در زمینه‌ی فیبر بلور فوتونی از سال 2006 تاکنون انجام شده، در جدول زیر آورده شده است.

جدول (1-2): کارهای انجام شده در زمینه‌ی فیبر بلور فوتونی از سال 2006 تاکنون

2006	فیبر بلور فوتونی تلوریت ساخته شده با روش انباشتن و کشش [32]
2006	منابع فیبر بلور فوتونی برای طیف نگاری غیر خطی [33]
2007	فیبر بلور فوتونی با پوشش‌های تشدید شده [34]
2007	تولید نوسانی یک تک قطبش با تقویت کننده‌ی فیبر بلور فوتونی تزریق شده با اربوم [35]
2008	طراحی فیبر بلور فوتونی جبران کننده‌ی پاشندگی با الگوریتم ژنتیک [36]
2009	طراحی فیبر بلور فوتونی برای حسگر زیستی [37]
2010	فیبر بلور فوتونی با حساسیت بالا بر پایه‌ی طیف نگاری جذبی [38]
2010	حسگر فیبر بلور فوتونی نگه دارنده‌ی قطبش برای اندازه گیری تغییرات فشار [39]
2011	اثر فیبر بلور فوتونی در تولید ترکیب چهار موج [40]
2012	طراحی و ساخت فیبر بلور فوتونی بیسموت-سیلیکا [41]
2012	دینامیک‌های سالیتون در فیبر بلور فوتونی برای ریزینی و ریزطیف نگاری

رامان [42]	
ذخیره سازی نور در فیبر بلور فوتونی مغزی توخالی [43]	2013
فیبر گاف نوار فوتونی مغزی توخالی پر شده با زنون فوق بحرانی [44]	2013

همچنین با توجه به مطالعاتی که در کشورمان در این چند سال روی فیبرهای بلور فوتونی انجام شده است، ما در جدول زیر نمونه‌ای از این کارها را آورده‌ایم.

جدول (3-1): خلاصه‌ای از کارهای انجام شده در زمینه‌ی فیبر بلور فوتونی در کشورمان.

2006	بررسی پارامترهای فیبر بلور فوتونی با مغزی با ضریب شکست افزایش یافته و رسیدن به تلفات خمیدگی نزدیک به یک دهم فیبرهای بلور فوتونی معمولی [45]
2009	بررسی عددی فیبر بلور فوتونی با روش تفاضل متناهی در حوزه‌ی بسامد [46]
2011	بهینه سازی یک ترام <sup>1</sup> با تناوب بالا محاط شده در یک فیبر بلور فوتونی با سطح بزرگ مد برای طراحی فیبر گاف نوار [47]
2012	بررسی تلفات فرنل در محل اتصال بین یک فیبر تک‌مد و فیبر بلور فوتونی [48]
2012	بررسی فیبر بلور فوتونی هشت وجهی با مغزی تزریق شده با پاشندگی مسطح تقریباً صفر و تلفات کم در یک محدوده‌ی پهن طول موجی [49]
2012	طراحی یک متصل کننده‌ی فیبر بلور فوتونی دو مغزی بوسیله‌ی ابزارهای نفوذناپذیری ریز سیال مانند [50]
2012	طراحی فیبر بلور فوتونی فرکتال با پاشندگی پایین [51]

<sup>1</sup>grating




## 1-2 مکانیزم‌های هدایت در فیبرهای بلور فوتونی

اگر توسط حذف حفره‌ی مرکزی، نقص ساختار مشخص شود، هدایت موج الکترومغناطیسی در فیبر بلور فوتونی می‌تواند توسط مکانیزم بازتاب داخلی کلی تعمیم یافته در نظر گرفته شود. این اصلاح و تعمیم مکانیزم به دلیل این است که تنها مد بنیادی به درون فیبر منتشر شود و از مد های بالاتر دارای نشتی جلوگیری به عمل آید. مد بنیادی، مدی است که دارای کوچکترین قطر و نزدیک به اندازه ی نقص یا به عبارتی نزدیک به ثابت شبکه‌ی دوره‌ای است [52 و 53]. مطابق مرجع [20]، یک فیبر در شرایطی تک مد است که دارای  $d/\lambda < 0/4$  باشد که در آن  $d$  قطر حفره هوا و  $\lambda$  ثابت شبکه‌ی بلور است.

هدایت نور در فیبر بلور فوتونی، اولین بار در سال 1996 در یک فیبر مغزی سیلیکا دیده شد (هدایت مغزی جامد). اگر نقص مرکزی توسط وارد کردن یک حفره‌ی هوای بزرگتری نسبت به سایر حفره‌های هوا باشد، می‌توان گاف نوار فوتونی به دست آورد. هدایت نور شبیه مکانیزم شناخته شده‌ای در فیزیک حالت جامد است که در آن، مکانیزم هدایت الکترون در مواد با ساختار نوار انرژی بیان می‌شود. در سال 1997، هدایت نور در نقص پر شده از هوا مشاهده شده است (هدایت گاف نوار فوتونی با مغزی توخالی).

تعدادی حفره‌ی مرکزی حذف شده از یک شبکه‌ی شش گوشه‌ای، یک حفره‌ی بزرگ پر شده از هوا را به وجود می‌آورد [54]. حفره‌های هوای مرتب شده به طور دوره‌ای می‌توانند یک ساختار بلور فوتونی دوبعدی را تشکیل دهند که ثابت شبکه نزدیک به طول موج نور است. به دلیل اختلاف زیاد در ضریب شکست و ساختار پیچیده در فیبر بلور فوتونی، بحث محاسباتی پیچیده به نظر می‌رسد. بررسی‌های فیبرهای نوری معمولی کمکی به ما نمی‌کنند، بنابراین معادلات ماکسول باید به طور عددی حل شوند. نتایج به طور نمونه در نمودار زیر نشان داده شده است که محورهای آن بدون بعد و با مقادیر  $\beta\lambda$  و  $\omega\lambda/c$  هستند و این نمودار محدوده‌های بسامدی و مولفه‌ی بردار موج محوری  $\beta$  را نشان می‌دهد. در یک بسامد نوری ثابت، بیشترین مقدار ممکن  $\beta$  به وسیله‌ی رابطه  $kn$  که برابر با  $\omega n/c$  است بیان می‌شود که در آن،  $n$  ضریب شکست ناحیه‌ی مورد مطالعه است.




شکل (1-1): (الف) نمودار انتشار یک فیبر تک مد معمولی با یک مغزی سیلیکا تزریق شده با ژرمانیوم و یک غلاف سیلیکای خالص (ب) نمودار انتشار یک شبکه‌ی مثلثی از حفره‌های هوا در شیشه‌ی سیلیکا با کسر پرشدگی 45 درصد هوا.

برای  $kn > \beta$  نور برای انتشار مجاز و برای  $kn < \beta$  نور میرا شونده است. در فیبر معمولی (ضریب شکست مغزی  $n_{co}$  و ضریب شکست غلاف  $n_{cl}$ ) موقعی که نور برای انتشار در مغزی تزریق شده با Ge مجاز باشد، مدهای هدایت شده آشکار می‌شوند، اما این مدها در غلاف میرا شونده هستند (شکل (1-1) الف)). بنابراین مدهای هدایت شده در نقاط شبیه R تشکیل می‌شوند، جایی که نور برای حرکت در مغزی مجاز، اما برای نفوذ در غلاف ناتوان است (به دلیل بازتاب داخلی کلی). هم‌چنین نوار قرمز باریک، جایی است که همه‌ی ارتباطات نوری در آن عمل می‌کنند. نکته جالب این است که تکامل تمام ارتباطات نوری در نوار باریک نوری در بازه ی

فوتونی به عنوان نمودار انگشتی یا نمودار نوار لبه‌ای شناخته می‌شود. در یک شبکه‌ی مثلی با  $kn_{co}\Lambda < \beta\Lambda < kn_{cl}\Lambda$  از شکل (1-1) (الف) اتفاق می‌افتد. نمودار مشابه برای فیبر بلور حفره‌های هوای دایروی که در آن کسر پرشدگی هوا 45 درصد است، نور در منطقه 4 شکل (1-1) (ب) میراست. گاف‌های نوار فوتونی دو بعدی کامل در مناطق به شکل انگشتی وجود دارند و هم چنین بعضی از آن‌ها وارد منطقه  $k < \beta$  می‌شوند و در آن می‌توانند در خلأ انتشار یابند. این نتیجه نشان می‌دهد که هدایت مغزی توخالی در سیستم هوا-سیلیکا امکان‌پذیر است. در ناحیه (1)، نور برای انتشار در هر ناحیه‌ای از فیبر (هوا، بلور فوتونی و شیشه) مجاز است، اما در ناحیه (2) انتشار در هوا و در ناحیه (3) انتشار در هوا و بلور فوتونی امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین در ناحیه (4)، نور برای انتشار در هر ناحیه‌ای میراست. مدهای هدایت شده‌ی یک فیبر بلور فوتونی مغزی جامد در نقاطی شبیه Q تشکیل می‌شوند، جایی که نور برای انتشار در مغزی مجاز، اما برای نفوذ در بلور فوتونی مجاز نیست. در نقطه‌ی P، نور برای انتشار در هوا مجاز ولی برای نفوذ در غلاف توسط گاف نوار فوتونی غیرمجاز است و این‌ها شرایطی هستند که برای یک مد مغزی توخالی نیاز است.

### 3-1 فناوری ساخت فیبرهای بلور فوتونی

ساخت فیبرهای بلور فوتونی همانند فیبرهای معمولی است و نیاز به فناوری جدید و پیشرفته ندارد. برای ساخت آن‌ها از سیلیکای گداخته‌ی  $SiO_2$ ، که برای فیبرهای نوری معمولی نیز به کار می‌رود، استفاده می‌شود. برای ساخت پیش‌سازه فیبر بلور فوتونی، لوله‌های باریک را در یک لوله‌ی محکم قرار می‌دهند و قالب مورد نظر را در یک کوره با دمای مناسب می‌کشند و نهایتاً فیبر بلور فوتونی ساخته می‌شود. در شکل زیر، یک پیش‌سازه‌ی فیبر بلور فوتونی نشان داده شده است. شکل (2-1) تصویر یک پیش‌سازه‌ی فیبر بلور فوتونی در حال کشش و نیز مرحله‌ی اولیه‌ی نحوه‌ی قرار گرفتن لوله‌های باریک در یک لوله‌ی نگه‌دارنده را نشان می‌دهد.



شکل (2-1): مراحل ساخت پیش سازه‌ی فیبر بلور فوتونی - (الف) تصویر پیش سازه فیبر بلور فوتونی در حال کشش. و (ب) مرحله اولیه‌ی نحوه‌ی قرار گرفتن لوله‌های باریک در یک لوله‌ی نگه‌دارنده.

انتخاب قطر لوله‌های باریک بسیار مهم است، زیرا باید قطر پیش سازه در حال ساخت قابل کنترل باشد. بنابراین اگر قطر لوله‌ها بسیار کوچک باشد، فرآیند کشش غیر قابل کنترل و اگر قطر بسیار بزرگ باشد، قرار دادن پیش سازه در کوره دچار مشکل می‌شود. بهترین انتخاب برای قطر لوله 0/5 تا 1 میلی‌متر است. ابعاد این لوله‌های باریک را می‌توان با استفاده از یک برج کشش فیبر از 1 تا 3 سانتی متر به 1 میلی‌متر کاهش داد.

برای حفظ حالت لوله‌ها تا پایان فرآیند کشش لازم است که قطر و شکل لوله‌ها تا حد کافی یکسان باشند. لوله‌های انباشته شده با استفاده از سیم تتالیوم<sup>1</sup> در چندین مکان نگه داشته میشوند تا به صورت عمودی قرار گیرند. فرآیند کشش پیش سازه‌ی فیبر بلور فوتونی بسیار شبیه فیبرهای معمولی است با این تفاوت که پارامترهای کشش حساس‌تر هستند. تصویر شماتیک از فرآیند ساخت فیبر بلور فوتونی در شکل (4-1) نشان داده شده است.

<sup>1</sup>Tantalum