

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Racky

بسمه تعالی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

پژوهشکده لیزر و پلاسما

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D

رشته / گرایش

فوتونیک

عنوان

طراحی و ساخت ایزولاتورهای مگنتوفوتونی بر پایه موجبر کاواکهای تزویج شده

استاد راهنما

دکتر محمد مهدی طهرانچی

استاد مشاور

دکتر علیرضا بنانج

نگارنده

سیده مهری حمیدی سنگدهی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۸ - ۸۷

اعلامات مدنی

شنبه

اقرار و تعهدنامه

اینجانب سیده مهری حمیدی سنگدھی دانشجوی
مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر
و پلاسما رشته فوتونیک، رساله حاضر را بر اساس
مطالعات و تحقیقات شخصی خود انجام داده و در
صورت استفاده از داده‌ها، مأخذ، منابع به‌طور کامل به
آن ارجاع داده‌ام، این رساله پیش از این به‌هیچ‌وجه در
مرجع رسمی یا غیر رسمی دیگری به‌عنوان گزارش یا
طرح تحقیقاتی عرضه نشده است. در صورتی که
خلاف آن ثابت شود، درجه‌ی دریافتی اینجانب از
اعتبار ساقط شده، عواقب و نتایج حقوقی حاصله را
می‌پذیرم.

تاریخ ۱۳۸۸/۵/۱۹

امضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

منت خدای راعزوجل که طاوش موجب قرست و به شکراندرش فرید نمی‌باشد. هر نفسی که فرمی رو دهد حیات است و چون بر می‌آید منح ذات.

پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نفسی شکری واجب.

ک زمده شکرش بدرآید

از دست وزبان که برآید

اکنون که با لطف پروردگار به نگاشتن رساله‌ام پرداخته‌ام، بر خود لازم می‌دانم که از خدمات
بی دریغ، تلاش‌های بی وقفه و راهنمایی‌های ارزشمند استاد گرامی ام جناب آقای دکتر طهرانچی
تشکر و قدردانی نمایم. همچنین از دلسوزی‌ها و راهنمایی‌های مفید استاد مشاورم جناب آقای
دکتر بنانج سپاسگزارم.

بر خود لازم می‌دانم که به خاطر ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی در پژوهشکده لیزر و پلاسماء،
که بدون همت والا و تلاش‌های اعضاء هیات علمی این محیط پژوهشی ممکن نبود، از آنان
تشکر نمایم.

همچنین از همکاران آزمایشگاهی و خستگی ناپذیرم، آقایان مرادی، محسنی، افتخاری و چینی
فروشان و دوست خوبم خانم انصاری به خاطر همه کمبک‌هایشان متشرکرم.

تعدادیم به

پر و مادر عزیزم، همسر خوب و مهربانم

و خانواده ام

که بدون حمایشان طی این دوره ممکن نبود.

چکیده:

ایزولاتورهای مگنتوپتیکی به دلیل محافظت منابع نوری از باریکه‌های بازگشتی، از اهمیت ویژه‌ای در تکنولوژی مخابرات نوری برخوردارند. در این رساله طراحی و ساخت ایزولاتورهای مگنتوفوتونی بر پایه موجبر کواکهای تزویج شده صورت پذیرفته است.

با بررسی در ساختار بلورهای فوتونی، اثبات وابستگی پهنانی گاف نواری به نسبت تباین اپتیکی اجزا سازنده بلور صورت پذیرفته و با کمک اعمال تئوری لایه‌های معادل، مهندسی در پهنانی گاف نواری انجام شده است. به دنبال آن با تحقیق در ساختار بلورهای مگنتوفوتونی، با اعمال تئوری لایه‌های معادل در این ساختارها به افزایش چرخش در کنار افزوده شدن مقدار عبور نور رسیدیم.

از سوی دیگر در ساختار موجبر کواکهای تزویج شده با کمک تئوری لایه‌های معادل به سرعت گروه قابل تنظیم، افزایش قدر مطلق میزان پاشندگی برای جبران پاشندگی ایجاد شده در فیبرهای تک مد، کاهش افت در تغییرات منحنی عبور و عبور پالس‌های فوق کوتاه از ساختار موجبر، از بین رفتن ناهمانگی بین میزان عبور و نوسانات تاخیر گروه و کم شدن نوسانات در منحنی پاشندگی مرتبه سوم منجر شد که پس از آن موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی با کمترین ضخامت به عنوان ایزولاتورهای مگنتوپتیکی با میزان چرخش فارادی بیشینه در کنار میزان عبور مناسب طراحی گردید.

پس از طراحی، در مرحله ساخت با ترکیب روشهای لایه‌نمانی لیزری و باریکه الکترونی ایزولاتورهای مگنتوپتیکی بر پایه موجبر کواکهای تزویج شده ساخته و مشخصه‌یابی گردید. به

این ترتیب به هدف همزمانی افزایش میزان چرخش و میزان عبور با طراحی و ساخت ایزولاتورهای مگنتوفوتونی با ضریب کیفیت بالای ۳۰ دسی بل رسیدیم. نتایج شبیه سازی از تطابق نسبتاً خوبی برخوردار بود.

با انجام این تحقیق، ضمن ارائه یک ساختار جدید مگنتوفوتونی امکان دستیابی به ایزولاتورهایی با ضخامت کمتر، افزایش همزمان نور عبوری و اثر فارادی و قابل بکارگیری در مدارهای مجتمع فوتونی فراهم گردید.

فصل اول: مقدمه

۱

فصل دوم: بلورهای مگنتوفوتونی: مقدمات تئوری و تکنیک‌های مشخصه‌یابی

۲۷

۲-۱) مقدمه‌ای بر بلورهای فوتونی

۲۸

۲-۱-۱) گاف نواری بلورهای فوتونی

۳۱

۲-۱-۲) تئوری لایه‌های معادل و عرض باند کنترل پذیر

۳۷

۲-۲) بلورهای مگنتوفوتونی

۳۸

۲-۲-۱) بلورهای مگنتوفوتونی و انواع آن

۲-۲-۲) چرخش فارادی و افزایش آن در بلورهای مگنتوفوتونی

۳۹

چرخش فارادی در محیط‌های مگنتواپتیک

۴۵

افزایش چرخش فارادی در بلورهای مگنتواپتیک

۲-۲-۳) محاسبه چرخش فارادی در بلورهای مگنتوفوتونی

۴۸

روش محاسباتی ماتریس 4×4

۵۲

چرخش فارادی در بلورهای مگنتوفوتونی

۶۰

۲-۲-۴) وابستگی طول موجی چرخش فارادی در بلورهای مگنتوفوتونی

۶۵

۲-۲-۵) اندازه‌گیری منحنی پسماند با میدان متناوب

فصل سوم: بلورهای مگنتوفوتونی: ساخت فیلم

۷۱

چیدمان سیستم لایه‌نشانی لیزر پالسی

۳-۲) مواد مغناطیسی آمورف در بلور مگنتوفوتونی

۷۴

۳-۲-۱) لایه نانومتری آمورف آهن پایه در بلور مگنتوفوتونی

۷۶

۳-۲-۱-۱) رشد لایه‌های نانومتری آهن پایه آمورف با روش لایه‌نشانی لیزری

۷۷	قطرک‌ها در فیلم‌های لایه‌نشانی شده
۷۹	تغییر شکل قطرک‌ها و رفتار مغناطیسی لایه نازک
۸۲	(۳-۲-۱-۲) آماده سازی بلور مگنتوفوتونی آهن پایه
۸۵	(۳-۲-۱-۳) مشخصه‌یابی بلور مگنتوفوتونی آمورف
۸۸	(۳-۲-۲-۲) لایه نانومتری آمورف کبالت پایه در بلور مگنتوفوتونی
۸۸	(۳-۲-۲-۱) آماده سازی بلور مگنتوفوتونی کبالت پایه
۹۰	(۳-۲-۲-۲) مشخصه‌یابی بلور مگنتوفوتونی کبالت پایه
۹۲	(۳-۳) مواد مغناطیسی بلورین گارنت در بلورهای مگنتوفوتونی
۹۳	(۳-۳-۱) رشد و مشخصه‌یابی لایه‌های نانومتری گارنت با روش لایه‌نشانی لیززی
۱۰۲	(۳-۳-۲) لایه نانومتری گارنت در بلور مگنتوفوتونی
۱۰۲	(۳-۳-۲-۱) ایزولاتور چند کاناله
۱۰۵	(۳-۳-۲-۲) چرخش فارادی تنظیم پذیر در بلورهای مگنتوفوتونی
فصل چهارم: موجبر کاواکهای تزویج شده	
۱۱۳	(۴-۱) موجبر کاواکهای تزویج شده بر پایه بلورهای فوتونی
۱۱۷	(۴-۱-۱) موجبر کاواکهای تزویج شده و باند موجبر
۱۲۰	(۴-۱-۲) ضریب جفت شدگی کاواکها در موجبر
۱۳۰	(۴-۱-۳) سرعت گروه تنظیم پذیر در موجبر کاواکهای تزویج شده
(۴-۱-۴) پاشندگی و جبران تنظیم پذیر آن در سیستم‌های جداکننده چند کاناله	
۱۳۲	(۴-۱-۴-۱) پاشندگی در فیبر
۱۴۰	(۴-۱-۴-۲) پاشندگی در موجبر کاواکهای تزویج شده
۱۴۱	(۴-۱-۴-۳) جبران پاشندگی در فیبر توسط موجبر کاواکهای تزویج شده

- ۱۴۶ ۴-۱-۵) افت در موجبر کواکهای تزویج شده
- ۱۵۱ ۴-۱-۶) تاخیر گروه و پاشندگی‌های مرتبه بالاتر
- ۱۵۵ ۴-۲) موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی بر پایه بلورهای مگنتوفوتونی
- ۱۵۶ ۴-۲-۱) موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی به عنوان ایزولاتور چند کاناله مگنتواپتیکی
- ۱۵۹ ۴-۲-۱-۱) ضریب جفت شدگی در موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی
- ۱۶۰ ۴-۲-۱-۲) موجبر چند نقصی و ایزولاتور چند کاناله
- ۱۶۳ ۴-۲-۲) موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی به عنوان ایزولاتور مگنتواپتیکی
- ۱۶۷ ۴-۲-۲-۲) بهینه سازی موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی
- ۱۷۰ ۴-۲-۲-۳) ساخت موجبر کواکهای تزویج شده
- ۱۷۲ ۴-۲-۳) موجبر کواکهای تزویج شده با عرض باند در منحنی عبور
- ۱۷۷ ضریب کیفیت ایزولاتور
- ۱۸۲ فصل پنجم: نتیجه‌گیری
- ۱۹۰ پیوست
- ۱۹۳ مراجع

فهرست شکلها:

- ۲۸ شکل ۱-۲: طرحواره ساختار بلور فوتونی یک بعدی
- ۳۱ شکل ۲-۲: عرض باند نواری به عنوان تابعی از نسبت تباين اپتیکی محیط.
- ۳۲ شکل ۲-۳: سیستم سه لایه‌ای متقارن و تک لایه معادل با آن.
- شکل ۲-۴: منحنی تغییرات n_{e0} بر حسب ω/ω_0 به ازای مقادیر $1/6, 1/8, 1/10$ و $2/2$
- ۳۴ ضریب شکست معادل در فرکانس (ω_0)
- شکل ۲-۵: منحنی تغییرات n_e بر حسب ω/ω_0 به ازای مقادیر $1/6, 1/8, 1/10$ و $2/2$
- ۳۵ ضریب شکست معادل در فرکانس (ω_0)
- شکل ۲-۶: پروفایل ضرایب شکست ساختار بلور فوتونی با نسبت تباين اپتیکی $1/45$.
- شکل ۲-۷: چگونگی تغییرات ضریب بازتاب بر حسب فرکانس نسبی به ازای مقادیر مختلف نسبت تباين اپتیکی که در جدول ۱ آمده است.
- شکل ۲-۸: طرحواره چرخش قطبش نور فرویدی خطی در حال عبور از نمونه مگنتواپتیکی
- ۴۳ شکل ۲-۹: طرحواره چرخش قطبش نور فرویدی خطی در حال عبور از نمونه مگنتواپتیکی جاذب.
- ۴۴ شکل ۲-۱۰: طرحواره چگونگی افزایش چرخش در اثر چندین بار بازتاب از آینه‌های برآگ اطراف محیط مگنتواپتیکی.

- شکل ۲-۱۱: طرحواره بلور مگنتوفوتونی با ساختار میکروکاواک.
۵۲
- شکل ۲-۱۲: طرحواره سیستم اندازه‌گیری وابستگی طول موجی چرخش فارادی.
۶۰
- شکل ۲-۱۳: تغییرات شدت با زاویه آنالیزور به ازای مقدار ثابت چرخش فارادی ($\theta_F = 0$) و برای مقادیر مختلف بیضی گونگی فارادی (۹۲).
۶۲
- شکل ۲-۱۴: تغییرات شدت بر حسب زاویه آنالیزور با اعمال میدانهای مغناطیسی راست و چپ (۹۲).
۶۳
- شکل ۲-۱۵: چیدمان اندازه‌گیری وابستگی طول موجی چرخش فارادی بر اساس آنالیزور چرخان
۶۴
- شکل ۲-۱۶: طرحواره اندازه‌گیری منحنی پسماند با استفاده از میدان متناوب.
۶۵
- شکل ۲-۱۷: چیدمان اندازه‌گیری منحنی پسماند با استفاده از میدان متناوب.
۶۷
- شکل ۳-۱: طرحواره چیدمان سیستم آزمایشگاهی لایه‌نشانی لیزر پالسی
۷۱
- شکل ۳-۲: چیدمان انجام لایه‌نشانی لیزری در آزمایشگاه
۷۳
- شکل ۳-۳: طیف پراکندگی بازگشتی رادرفورود نمونه لایه نشانی شده.
۷۷
- شکل ۳-۴: سطح فیلم لایه‌نشانی شده (طول عکس برابر با ۲۵۰ میکرومتر می‌باشد).
۷۸
- شکل ۳-۵: تغییر ولتاژ کر نمونه آهن پایه در دو هندسه عرضی و قطبی.
۷۸
- شکل ۳-۶: روند تغییر ولتاژ هال و ولتاژ کر در نمونه آهن پایه.
۸۰
- شکل ۳-۷: سطح فیلم لایه نشانی شده بعد از عبور جریان و انداه گیری ولتاژ هال. (طول عکس برابر با ۲۵۰ میکرومتر می‌باشد).
۸۱
- شکل ۳-۸: مقادیر قطری و غیر قطری تانسور پذیرفتاری لایه آمورف آهن پایه به عنوان لایه
۸۴
- نقص

شکل ۳-۹: منحنی تغییرات طول موجی درصد عبور و چرخش فارادی ، نتایج حاصل از محاسبات نیز برای مقایسه آمده است.

شکل ۳-۱۰: منحنی پسماند بلور مگنتوفوتونیک با لایه نقص آمورف آهن پایه.

شکل ۳-۱۱: مولفه‌های قطربی و غیر قطربی تانسور پذیرفتاری لایه مغناطیسی آمورف کبالت پایه.

شکل ۳-۱۲: منحنی تغییرات طول موجی چرخش فارادی و درصد عبور در بلور مگنتوفوتونیک با لایه نقص آمورف کبالت پایه، نتایج حاصل از محاسبات نیز برای مقایسه آمده است.

شکل ۳-۱۳: منحنی پسماند بلور مگنتوفوتونیک با لایه نقص آمورف کبالت پایه.

شکل ۳-۱۴: تصویر گدازه پلاسمای ایجاد شده در لایه نشانی YIG.

شکل ۳-۱۵: طیف پراش پرتو ایکس از نمونه گارنت آلاییده به بیسموت.

شکل ۳-۱۶: سطح ثبت شده فیلم YIG:Bi (طول عکس برابر با ۲۵۰ میکرومتر می باشد).

شکل ۳-۱۷: منحنی پسماند چرخش فارادی نمونه Bi:YIG

شکل ۳-۱۸:وابستگی طول موجی چرخش فارادی در لایه نازک گارنت آلاییده به بیسموت.

شکل ۳-۱۹: منحنی تغییرات قسمت حقیقی ضریب شکست نمونه های YIG و Bi:YIG.

شکل ۳-۲۰: منحنی پسماند چرخش فارادی نمونه YIG:Bi روی زیرلایه GGG با دمای زیرلایه ۶۰۰ درجه.

شکل ۳-۲۱: وابستگی طول موجی چرخش فارادی نمونه با دمای زیرلایه

شکل ۳-۲۲: طیف پراش پرتو ایکس نمونه گارنت با دمای زیرلایه.

شکل ۳-۲۳: عناصر قطربی و غیر قطربی تانسور پذیرفتاری لایه مغناطیسی گارنت آلاییده به

بیسموت

شکل ۳-۲۴: پاسخ اپتیکی و مگنتو اپتیکی بلور مگنتوفوتونیک شامل لایه نقص گارنت آلاییده به بیسموت (الف) نتایج حاصل از محاسبه و (ب) نتایج اندازه گیری شده، محاسبه چرخش فارادی ۱۰۵ به منظور هدایت آمده است.

شکل ۳-۲۵: منحنی تغییرات درصد عبور و چرخش فارادی در بلور مگنتوفوتونیک با لایه نقص ۱۰۸ گارنت آلاییده به بیسموت.

شکل ۳-۲۶: خصوصیات اپتیکی و مگنتو اپتیکی بلور مگنتوفوتونیک با اعمال لایه های معادل، ۱۰۹ (الف) درصد عبور و (ب) چرخش فارادی.

شکل ۳-۲۷: بیشینه چرخش فارادی و درصد عبور متناسب با آن به صورت تابعی از net ۱۱۰ بیانگر درصد عبور برای چهار ضخامت لایه نقص در ساختار بدون لایه معادل است.

شکل ۳-۲۸: بیشینه چرخش فارادی و طول موج جایگزیدگی متناسب با آن به صورت تابعی از net ۱۱۰ بیانگر طول موج جایگزیدگی برای چهار ضخامت لایه نقص در ساختار بدون لایه معادل است.

شکل ۴-۱: طرحواره (الف) موجبر کواکهای تزویج شده دی الکتریک بر پایه بلورهای فوتونی ۱۱۴ یک بعدی و (ب) موجبر کواکهای تزویج شده دی الکتریک صفحه ای.

شکل ۴-۲: چگونگی توزیع ضرایب شکست در موجبر کواکهای تزویج شده دی الکتریک. ۱۲۲

شکل ۴-۳: طیف عبور محاسبه شده برای (الف) بلور فوتونی اولیه، (ب) ساختار موجبر با یک ۱۲۳ لایه نقص، (ج) موجبر با دو لایه نقص.

شکل ۴-۴: توزیع میدان مربوط به ساختار موجبر با یک لایه نقص و دو لایه نقص بر حسب فاصله اپتیکی از محیط. (الف) توزیع میدان ساختار با یک لایه نقص، (ب) توزیع میدان ساختار با دو لایه نقص به ازای $\lambda_1 = 1519.96 \text{ nm}$ و (ج) توزیع میدان ساختار با دو لایه نقص به ازای

$$\lambda_2 = 1581.17 \text{ nm}$$

شکل ۴-۵: منحنی تغییرات مقدار قدر مطلق ضریب جفت شدگی بر حسب ضریب شکست معادل.
۱۳۱

شکل ۴-۶: منحنی تغییرات سرعت گروه به ازای مقادیر مختلف ضریب شکست معادل
شکل ۴-۷: (الف) منحنی تغییرات طول موجی پارامتر پاشندگی در موجبر کواکهای تزویج
شده با نسبت تباین اپتیکی $1/56$ (بدون لایه معادل) در باند L طیف مخابرات نوری (ب)
جزیيات منطقه با پارامتر پاشندگی منفی بزرگ.
۱۴۱

شکل ۴-۸: (الف) منحنی تغییرات طول موجی پارامتر پاشندگی در موجبر کواکهای تزویج شده
با مقادیر مختلف نسبت تباین اپتیکی (ب) جزیيات منطقه با پارامتر پاشندگی منفی بزرگ در
باند L طیف مخابرات نوری.
۱۴۴

شکل ۴-۹: طیف عبور ساختار موجبر کواکهای تزویج شده $(LH)^N L_{in}$ با تعداد تشدیدگرهای
۱۴۷ (الف)، (ب)، (ج) و (د).

شکل ۴-۱۰: شکل پالس خروجی در مقایسه با پالس فرودی گاؤسی
شکل ۴-۱۱: پالس خروجی از موجبر کواکهای تزویج شده در مقایسه با پالس ورودی به ازای
مقادیر مختلف ضریب شکست معادل.
۱۴۹

شکل ۴-۱۲: بستگی طول موجی عبور در موجبر کواکهای تزویج شده به همراه تغییرات شکل
پالس خروجی از موجبر در مقایسه با پالس فرودی (الف) و (ج) بدون اعمال لایه معادل و (ب)
و (د) با اعمال لایه معادل با نسبت تباین اپتیکی برابر با $1/13$.
۱۵۰

شکل ۴-۱۳: منحنی تغییرات طول موجی تاخیر گروه در موجبر کواکهای تزویج شده با ساختار
۱۵۲ به ازای تعداد تشدیدگرهای برابر با (الف)، (ب)، (ج) و (د) ... $(LH)^N L_{in}$

شکل ۴-۱۴: منحنی تغییرات تاخیر گروه بر حسب طول موج در ساختار موجبر کواکهای تزویج شده $L_{in}^{(LH)}$ ^{۱۰} بدون اعمال لایه معادل و با اعمال لایه معادل با نسبت تباین اپتیکی

۱۵۳ .۱/۱۳

شکل ۴-۱۵: منحنی تغییرات پاشندگی مرتبه سوم در موجبر کواکهای تزویج شده (الف) بدون لایه معادل در مقایسه با موجبر با نسبت تباین اپتیکی ۱/۱۳ ۱۵۵

شکل ۴-۱۶: طرحواره موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی به منظور استفاده از آن به عنوان ایزولاتور چند کاناله مگنتو اپتیکی. ۱۵۷

شکل ۴-۱۷: پاسخ اپتیکی (الف) و مگنتو اپتیکی (ب) موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی با رویکرد استفاده در ایزولاتورهای چند کاناله. ۱۵۹

شکل ۴-۱۸: پاسخ اپتیکی (الف) و مگنتو اپتیکی (ب) موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی با رویکرد استفاده در ایزولاتورهای چند کاناله. ۱۶۰

شکل ۴-۱۹: پاسخ اپتیکی و مگنتو اپتیکی موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی با تعداد لایه های نقص برابر با (الف) ۳، (ب) ۴ و (ج) ۷. ۱۶۲

شکل ۴-۲۰: طرحواره ساختار موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی به منظور استفاده از آنها به عنوان ایزولاتور مگنتو اپتیکی. ۱۶۳

شکل ۴-۲۱: (الف) پاسخ اپتیکی و مگنتو اپتیکی موجبر کواکهای تزویج شده مغناطیسی و (ب) ضریب تبدیل بر حسب ضخامت موجبر. ۱۶۵

شکل ۴-۲۲: توزیع میدان الکتریکی در موجبر کواکهای تزویج شده به ازای مقادیر مختلف تعداد رزوناتورها (الف) مقادیری با رفتار یکسان و (ب) مقادیر تعداد رزوناتورها با رفتار متفاوت در پاسخ اپتیکی و مگنتو اپتیکی. ۱۶۶

شکل ۴-۲۳: (الف) پاسخ اپتیکی و مگنتو اپتیکی موجبر کاواکهای تزویج شده مغناطیسی با ضخامت $4/3\lambda_0$ برای لایه های مغناطیسی و (ب) ضریب تبدیل و (ج) افت بر حسب ضخامت موجبر.

۱۶۸

شکل ۴-۲۴: تغییرات طول موجی چرخش فارادی موجبر کاواکهای تزویج شده مغناطیسی.

شکل ۴-۲۵: پاسخ اپتیکی و مگنتو اپتیکی موجبر کاواکهای تزویج شده مغناطیسی با ۵ لایه نقص.

۱۷۳

شکل ۴-۲۶: پاسخ اپتیکی و مگنتو اپتیکی موجبر کاواکهای تزویج شده مغناطیسی با ۶ لایه نقص.

شکل ۴-۲۷: توزیع میدان الکتریکی در موجبر کاواکهای تزویج شده با عرض باند در منحنی عبور به ازای (الف) ۵ لایه نقص و (ب) ۶ لایه نقص

شکل ۴-۲۸: (الف) پاسخ اپتیکی و مگنتو اپتیکی موجبر کاواکهای تزویج شده مغناطیسی با عرض باند در منحنی عبور و (ب) ضریب تبدیل مدهای TE و TM.

شکل ۴-۲۹: روند تغییرات ضریب ایزولاسیون با میزان چرخش فارادی

۱۷۵

۱۷۶

۱۸۰

ایزولاتورهای مگنتواپتیکی به دلیل محافظت منابع نوری از باریکه‌های بازگشتی، از اهمیت ویژه‌ای در تکنولوژی مخابرات نوری برخوردارند. این ایزولاتورها با دارا بودن قابلیت تشخیص جهت‌های رفت و برگشت به عنوان عنصر غیر متقابل^۱، از برگشت نور به درون منبع نوری جلوگیری به عمل می‌آورند. در واقع نورهای بازگشتی از بخش‌های مختلف مدارهای مجتمع شامل سیستم‌های ارتباط دهنده مانند مدارهای مجتمع فوتونی (PIC)^۲ و مدارهای مجتمع اپتوالکترونیکی (OEIC)^۳، موجب ایجاد تغییراتی در دامنه و شدت و حتی طول موج نور خروجی از لیزر می‌شود. به همین دلیل به منظور محافظت لیزرهای و ثبات عملکرد مدارهای مجتمع از ایزولاتورهای اپتیکی برای ایزوله کردن مسیر نور برگشتی استفاده می‌شود. که این ایزولاتورها از لحاظ ابعاد بزرگ و از لحاظ قیمت نیز گران هستند و در نتیجه استفاده از آنها در مدارهای مجتمع مشکل و حتی غیر ممکن می‌گردد. در این میان، توجه به حجم کم المانهای مورد استفاده در مدارهای مجتمع ضروری است و استفاده از ساختارهای نانوفوتونی به عنوان ایزولاتور در مدارهای مجتمع بسیار با اهمیت می‌شود.

از طرفی گسترش تولید فیلم‌های نازک مغناطیسی و روش‌های رشد آنها، ساخت ساختارهای مگنتواپتیکی خیلی کوچک و مناسب مدارهای مجتمع را ممکن ساخت. مهمترین مزیت این ساختارها ابعاد کوچک، قیمت پایین و سازگاری آنها با منابع نوری است و از آنجا که

^۱ Nonreciprocal

^۲ Photonic Integrated Circuits

^۳ Optoelectronic Integrated Circuits

کلیه منابع نوری نیازمند محافظت از پرتو بازگشتی هستند، ساخت همزمان آنها با لیزرها نیز ممکن گردید [۱].

استفاده از این ترکیبات مگنتوپتیکی به عنوان ایزولاتور، نیازمند چرخش مناسب قطبش باریکه برخورده در مسیر بازگشت نور است. که به منظور تحقق ایده به کارگیری ایزولاتورهای مگنتوپتیکی در مدارهای مجتمع، از فیلم‌های مغناطیسی گارنت به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها یاد می‌شود. فیلم‌های مغناطیسی گارنت به دلیل شفافیت در منطقه مادون قرمز نزدیک و خصوصیات مگنتوپتیکی خوب مانند چرخش فارادی^۱ زیاد در محدوده مرئی تا مادون قرمز نزدیک از اهمیت بسزایی در ساخت قطعاتی مانند حافظه‌های مغناطیسی و ایزولاتورهای اپتیکی^۲ و مگنتوپتیکی فیلم نازک [۲-۵] برخوردارند. افزودن چرخش فارادی این فیلم‌ها و در عین حال کم کردن حجم آنها به منظور استفاده به عنوان ایزولاتور در صنعت مخابرات مورد توجه قرار گرفته است. در میان این دسته از مواد، گارنت بیتریوم آهن (YIG)^۳ دارای چرخش فارادی^۱ $10 \times 10/84$ -درجه بر واحد میکرومتر [۶] در طول موج ۶۳۳ نانومتر است و با افزودن بیسموت به این ساختار توانسته‌اند میزان چرخش فارادی را به ۲۱-درجه بر واحد میکرومتر بزسانند و با جایگزین کردن کامل بیسموت به جای بیتریوم این میزان به ۶/۲ درجه بر واحد میکرومتر رسیده است. از طرفی دیگر افزودن بیسموت به این ترکیب موجب کاسته شدن شفافیت این فیلم‌ها می‌شود و بنابراین فیلم YIG آلاییده به بیسموت به صورت Bi:YIG از نقطه نظر کاربردی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

تهیه این مواد به صورت فیلم نازک با استفاده از روش‌های مختلفی مانند رشد همبافته فاز مایع^۴ [۷-۱۰]، کندوپاش باریکه یون فعال^۵ [۱۱-۱۳] و کندوپاش مغناطیسی فرکانس

^۱ Faraday rotation

^۲ Waveguide optical isolator

^۳ Yttrium iron garnet

^۴ Liquid Phase Epitaxy

^۵ Reactive Ion Beam Sputtering

رادیویی^۱ [۱۶-۱۴] انجام شده است ولی این روش‌ها دارای نقص‌هایی مانند ناخالصی‌های وارد و نرخ لایه نشانی پایین و تغییرات زیاد در ترکیب می‌باشند. به همین دلیل، به منظور تولید نانوساختارها، از روش لایه‌نشانی لیزر پالسی^۲ به عنوان روش جایگزین استفاده شده است که بزرگترین مزیت این روش، انتقال کامل و بدون تغییر ترکیب شیمیایی از هدف به زیرلایه و همچنین امکان کنترل ترکیب با وارد کردن گاز اکسیژن (به دلیل عدم حضور منبع انرژی در سیستم) در طول لایه‌نشانی می‌باشد.

لایه نازک گارنت به عنوان ایزوولاتور مگنتواپتیکی:

برای بار نخست کیدو^۳ [۱۷] و همکارانش در سال ۱۹۹۱، با استفاده از روش لایه نشانی لیزری موفق به آماده سازی فیلم گارنت آلاییده به بیسموت شدند. این گروه با استفاده از لیزر ArF با طول موج ۱۹۳ نانومتر و عرض پالس ۱۰ نانوثانیه و انرژی ۷۰ میلی ژول به ازای هر پالس و در حضور فشار گاز اکسیژن 0.027 atm میلی‌بار، هدف $\text{Bi}_{1.5}\text{Y}_{1.5}\text{Fe}_5\text{O}_{12}$ را روی زیر لایه گادالینیوم گالیوم گارنت^۴ که در دمای ۲۰۰ تا ۸۵۰ درجه سانتیگراد نگهداری شده بود، لایه‌نشانی کردند. نتایج حاصل از مشخصه‌یابی فیلم رشد داده شده در دمای ۵۳۰ درجه سانتیگراد و با فشار 0.027 atm میلی‌بار، با استفاده از پراش پرتو ایکس^۵، نشان دهنده وجود فاز گارنت در جهت (۱۱۱) بود که همان جهت مغناطش آسان این فیلم‌ها را نشان می‌داد. میزان چرخش فارادی فیلمی که در دمای زیر لایه ۵۱۰ درجه و فشار 0.023 atm میلی‌بار رشد داده شد، بر حسب میدان مغناطیسی اندازه‌گیری شد و میزان بیشینه چرخش 0.03° درجه بر واحد میکرومتر (0.015° درجه) در طول موج ۸۳۰ نانومتر گزارش شده است. فیلم‌های تهیه شده

^۱ RF-Magnetron Sputtering

^۲ Pulsed Laser Deposition

^۳ Kidoh

^۴ Gadolinium Gallium Garnet

^۵ X-ray Diffraction