

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم

گروه شیمی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه

ایجاد نانوساختار گرادیانی بر روی سطح مس با استفاده از الکتروشیمی دو قطبی

استاد راهنما:


دکتر ابوالفضل کیانی

پژوهشگر:

نجمه درّی

آذر ماه ۱۳۹۱

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات
و نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه
متعلق به دانشگاه اصفهان است.



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم

گروه شیمی

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی شیمی گرایش تجزیه خانم نجمه درّی

تحت عنوان

ایجاد نانوساختار گرادینانی بر روی سطح مس با استفاده از الکتروشیمی دوقطبی

در تاریخ ۹.۹.۱۵ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه عالی به تصویب نهایی رسید.

امضا

۱- استاد راهنمای پایان نامه دکتر ابوالفضل کیانی با مرتبه‌ی علمی استادیار

امضا

۲- استاد داور داخل گروه دکتر رضا کریمی شروذانی با مرتبه‌ی علمی استاد

امضا

۳- استاد داور خارج از گروه دکتر علی اصغر انصافی با مرتبه‌ی علمی استاد

امضای مدیر گروه

دکتر اسماعیل شمس سولاری



بنام خداوندی که داشتن او جبران همه نداشته‌های من است. می‌ساییش، چون لایق سایش است.

خدایم: قدر نعمت رامی‌دانم و به پاسش تا ابد پروانه می‌مانم.

با تشکر و سپاس فراوان از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ابوالفضل کیانی که بی‌دریغ و صبورانه مرا در به سرانجام رساندن این تحقیق یاری نمودند.

از اساتید محترم جناب آقای دکتر رضا کریمی شروانی و جناب آقای دکتر علی اصغر انصافی بخاطر راهنمایی‌ها و نظرات ارزنده‌ی ایشان در مطالعه، داوری و بازنگری این پایان‌نامه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

سپاس و تشکر بی‌پایانم نثار پدر و مادر دلسوز و مهربانم که متحمل سختی‌های راهم و التیام‌بخش بقراری‌هایم شدند، خواهر و برادر عزیزم که همواره پشت‌گرمی و حمایتشان مایه‌ی مباهاتم بوده است.

و از تمامی دوستان عزیزم که در این راه همواره در کنارم بوده و با حضور همیشگی و صمیمیشان، تک‌تک لحظاتم را خاطره‌باران کردند،

به ویژه از خانم شهبازی، خانم سمیعی و آقای خوش‌فطرت تشکر و قدردانی می‌کنم و توفیق روزافزون این عزیزان را از خداوند مَنان آرزومندم.

احمقانه است که کسی موفقیت‌هایش را تمام و کمال محصول خویش بداند، همواره دست‌ها، قلب‌ها و افکار بسیار که در موفقیت‌ها ما سهیم هستند.

(والد دیسنه)

این مجموعه تقدیم به:

تمام آن دست‌ها، قلب‌ها و افکاری که سخاوتمندانه یاریم کردند،

و پیشاپیش همه‌ی آنها؛

پدر و مادر عزیزتر از جانم

چکیده


در الکتروشیمی دوقطبی به دلیل گرادیان پتانسیلی که در طول محلول مجاور این الکتروود ایجاد می‌شود، در موقعیت-های مکانی مختلف آن، سرعت انجام واکنش‌ها متفاوت بوده و شرایط از لحاظ تشکیل هسته اولیه و رشد هسته متفاوت خواهد بود. این تفاوت سبب تشکیل ساختارهای مختلف از فلز در مکان‌های مختلف الکتروود دوقطبی شده و یک گرادیان ساختاری را در طول سطح ایجاد می‌کند.

در بخش نخست این تحقیق، با استفاده از الکتروشیمی دوقطبی، ترسیب گرادیانی فلز مس بر روی زیرلایه‌ی مسی انجام شد. ترسیب الکتروشیمیایی با اعمال پتانسیل ثابت به الکتروودهای تغذیه‌کننده شناور در محلول اسیدی مس سولفات انجام شد. الکتروود دوقطبی در محلول، به عنوان زیرلایه برای ترسیب گرادیانی مس به کار رفته است. اثر عوامل مختلف بر ساختارهای گرادیانی تهیه‌شده شامل، پتانسیل اعمالی، غلظت مس سولفات، مدت زمان ترسیب و افزایش ماده‌ی فعال سطحی بررسی شد. به منظور مشاهده اثر عوامل مذکور بر گرادیان ساختاری الکتروودهای تهیه‌شده از میکروسکوپ الکترونی استفاده شد. شرایط بهینه برای تهیه‌ی بهترین گرادیان ساختاری، پتانسیل ۷/۰ ولت، زمان ترسیب ۳۰ دقیقه و غلظت ۵/۰ میلی‌مولار مس سولفات تعیین گردید.

در ادامه میزان آب‌گریزی سطح تهیه‌شده مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا از اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس قطره‌ی آب استفاده شد. سطح الکتروود تهیه‌شده در شرایط بهینه دارای گرادیان در آب‌گریزی می‌باشد. در نهایت سطح ترسیب حاصل توسط فرایند جذب خودآرای ۱- دودکان‌تیول اصلاح گردید. پس از اصلاح سطح حرکت خودبه‌خودی قطره‌ی آب در طول سطح گرادیانی مشاهده شد. بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری کرد که وجود گرادیان ساختاری و انرژی سطح کم برای حرکت خودبه‌خودی آب در طول گرادیان الزامی است.

کلمات کلیدی: الکتروود دوقطبی، الکتروشیمی دوقطبی، الکتروشیمی بدون‌سیم، گرادیان زبری سطح، نانو ساختار گرادیانی.


Voltage Source



Cathodic pole

Step 1

Gradient nanostructure was fabricated



CA left=132.24
CA right=120.70

Middle point of BPE

Step 2

Gradient Wettability



CA left=29.20
CA right=24.11



CA left=69.13
CA right=54.67

Step 3

Spontaneous movement of water droplet



فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: مقدمه و تئوری	
۱-۱- مقدمه.....	۱
۲-۱- الکتروشیمی دوقطبی.....	۲
۱-۲-۱- واکنش‌های فارادی و چگونگی ایجاد قطب‌ها در الکترودهای دوقطبی.....	۶
۲-۲-۱- شبیه‌سازی میدان الکتریکی محلی در سل.....	۸
۳-۲-۱- انواع الکتروود دوقطبی.....	۹
۳-۱- زمین‌های کاربردی الکتروود دوقطبی.....	۱۱
۴-۱- اصلاح سطح الکترودهای دوقطبی.....	۱۲
۱-۴-۱- تشکیل گرادیان‌های حالت جامد.....	۱۲
۲-۴-۱- تشکیل گرادیان‌های مولکولی.....	۱۳
۵-۱- زاویه‌ی تماس.....	۱۴
۶-۱- سطوح با انرژی زیاد در مقایسه با سطوح با انرژی کم.....	۱۶
۱-۶-۱- خیزی سطوح با انرژی سطحی کم.....	۱۷
۷-۱- سطوح جامد ایده‌آل.....	۱۷
۸-۱- سطوح واقعی صاف (صیقلی) و زاویه‌ی تماس یانگ.....	۱۸
۹-۱- سطوح جامد زبر و غیرایده‌آل.....	۱۸
۱-۹-۱- مدل ونزل.....	۲۰
۲-۹-۱- مدل کسیه باکستر.....	۲۰
۳-۹-۱- انتقال از مدل کسیه باکستر به ونزل.....	۲۱
۱۰-۱- حرکت آب، مثال‌هایی از طبیعت.....	۲۱
۱-۱۰-۱- "اثر گلبرگ" در برابر "اثر نیلوفری".....	۲۱
۱۱-۱- سطوح الهام‌گرفته از طبیعت با درجه‌ی خیس‌شدگی ویژه.....	۲۳
۱۲-۱- تأثیر ساختار بر روی درجه‌ی خیس‌شوندگی - از طبیعی تا مصنوعی.....	۲۵
۱-۱۲-۱- ساختارهای ترکیبی میکرو و نانو با قابلیت ضدچسبندگی آب بسیار خوب.....	۲۵
۱۳-۱- سطوح گرادیانی.....	۲۶
۱۴-۱- روش‌های تهیه‌ی سطوح گرادیانی.....	۲۷
۱-۱۴-۱- سطح با گرادیان شیمیایی.....	۲۷

عنوان

صفحه

- ۱-۱۵- کاربردهای سطوح گرادپانی..... ۲۹
- ۱-۱۶- سطوح فلزات با گرادپان خیس شوندگی..... ۲۹
- ۱-۱۷- تولید گرادپانها با استفاده از الکتروشیمی دوقطبی..... ۳۰
- ۱-۱۸- هدف و انگیزه..... ۳۲

فصل دوم: بخش تجربی

- ۲-۱- مقدمه..... ۳۳
- ۲-۲- مواد شیمیایی و دستگاهها..... ۳۳
- ۲-۲-۱- مواد شیمیایی مورد نیاز..... ۳۴
- ۲-۲-۲- وسایل و ابزار..... ۳۴
- ۲-۳- محلولهای مورد استفاده..... ۳۵
- ۲-۴- الکتروود..... ۳۶
- ۲-۵- مراحل تهیه ساختارهای گرادپانی..... ۳۷
- ۲-۵-۱- آماده سازی و تمیز نمودن ورقه مس..... ۳۷
- ۲-۵-۲- ایجاد گرادپان ساختاری بر روی سطح الکتروود..... ۳۷
- ۲-۵-۳- تهیه گرادپان ساختاری بر روی سطح پل کاتدی الکتروود دوقطبی مس..... ۳۷
- ۲-۵-۴- توصیف فیزیکی سطح الکتروود..... ۳۸
- ۲-۶- اثر عوامل مختلف در تشکیل ساختارها و نحوه ی ترسیب گرادپانی آن..... ۳۸
- ۲-۶-۱- پتانسیل..... ۳۸
- ۲-۶-۲- زمان ترسیب الکتروشیمیایی..... ۳۸
- ۲-۶-۳- غلظت مس سولفات..... ۳۸
- ۲-۶-۴- مادهی فعال سطحی..... ۳۸
- ۲-۷- بررسی میزان آبگریزی سطح اصلاح شده..... ۳۹
- ۲-۸- نرم افزار (ImageJ) Drop Analysis..... ۳۹
- ۲-۹- بررسی اثر اصلاح سطح گرادپانی با تیول..... ۴۰

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

- ۳-۱- مقدمه..... ۴۱
- ۳-۲- ایجاد ترسیب گرادپانی مس..... ۴۲
- ۳-۳- بررسی اثر پتانسیل اعمالی بر گرادپان ساختاری مس..... ۴۵

عنوان

صفحه

۳-۳-۱- بررسی ساختارها و نحوه‌ی تشکیل آن‌ها.....	۵۵
۳-۳-۴- بررسی اثر زمان بر گرادیان ساختاری مس.....	۵۸
۳-۳-۵- بررسی اثر غلظت یون مس بر گرادیان ساختاری مس.....	۷۱
۳-۳-۶- اثر ماده‌ی فعال سطحی بر روی ساختارهای تشکیل شده.....	۸۴
۳-۳-۷- اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس و تعیین میزان آب‌گریزی سطح.....	۸۷
۳-۳-۸- جذب خودآرای تیول بر روی ساختار گرادیانی و حرکت قطره‌ی آب.....	۸۹
۳-۳-۹- نتیجه‌گیری نهایی.....	۹۲
منابع و مأخذ.....	۹۴

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱- نمایش طرح‌وار الکتروود دوقطبی.....	۳
شکل ۱-۲- شمای کلی از مسیره‌های جریان ناشی از واکنش‌های الکتروشیمیایی اتفاق افتاده بر روی الکتروود دوقطبی.....	۴
شکل ۱-۳- الف و ب - مقایسه‌ی سامانه دوقطبی با مدار الکتریکی مشابه ج- نمودار پتانسیل بر حسب فاصله د- نمودار میدان الکتریکی بر حسب فاصله ه- نمودار دانسیته‌ی جریان بر حسب فاصله.....	۶
شکل ۱-۴- تصویر نزدیک از میدان الکتریکی محلی نزدیک لبه‌های الکتروود دوقطبی. جهت پیکان‌ها، جهت میدان و اندازه‌ی آن‌ها قدرت میدان محلی را نشان می‌دهند.....	۹
شکل ۱-۵- الکتروشیمی دوقطبی (الف) - باز و (ب) - بسته.....	۱۰
شکل ۱-۶- نمایش طرح‌وار از الکتروود دوقطبی کروی در میدان الکتریکی.....	۱۲
شکل ۱-۷- پروفایل خطی به دست آمده توسط روش Ellipsometry که ضخامت گرادیان را نشان می‌دهد. (الف) خط ۱ نتیجه رسوبگذاری و خط ۲ بعد از پر کردن فضاهای خالی توسط پلی‌اتیلن‌گلیکول و خط ۳ نتیجه گرادیان پروتئین می‌باشد. (ب) طرح ضخامت گرادیان پروتئین.....	۱۴
شکل ۱-۸- زاویه‌ی تماس (θ).....	۱۵
شکل ۱-۹- الف- زاویه‌ی پیشرفته ب- زاویه‌ی عقب‌رفته.....	۱۸
شکل ۱-۱۰- نمایش طرح‌وار کلی از زاویه‌های پیشرفته و عقب‌رفته.....	۱۹
شکل ۱-۱۱- نمایش طرح‌وار از قطره بر روی سطح با مدل ونزل.....	۲۰
شکل ۱-۱۲- نمایش طرح‌وار از قطره بر روی سطح بر اساس مدل کسیه باکستر.....	۲۰
شکل ۱-۱۳- شکل قارچی قطره.....	۲۱
شکل ۱-۱۴- اثر نیلوفری (ناحیه‌ی کسیه) (سمت راست) و اثر گلبرگ (ناحیه‌ی خیس اشباع کسیه) (سمت چپ).....	۲۲
شکل ۱-۱۵- الف- لیز خوردن قطره بر روی سطح ب- غلتیدن قطره بر روی سطح و اثر خود تمیزکنندگی آن.....	۲۳
شکل ۱-۱۶- میکرو- و نانوساختارهای موجود بر روی برگ نیلوفر آبی. الف- تصویر SEM برگ نیلوفر آبی در مقیاس بزرگ. ب- تصویر نزدیک یکی از برآمدگی‌های تصویر الف. ج- تصویر SEM مربوط به سطح پایین‌تر برگ نیلوفر آبی.....	۲۶
شکل ۱-۱۷- نمایش طرح‌وار چگونگی تشکیل سطوح گرادیانی با استفاده از الکتروشیمی دوقطبی (جذب آلکان تیول از سمت قطب کاندی الکتروود دوقطبی).....	۳۱
شکل ۱-۲- شمای سل.....	۳۶
شکل ۲-۲- نمایش طرح‌وار مراحل تشکیل گرادیان ساختاری.....	۳۷
شکل ۲-۳- تصویری از نوار ابزار نرم‌افزار Drop Analysis.....	۳۹
شکل ۲-۴- تصویری از منوی اصلی نرم افزار Drop Analysis.....	۴۰
شکل ۳-۱- ساختار سامانه الکتروشیمیایی دوقطبی استفاده‌شده و مراحل تشکیل گرادیان ساختاری.....	۴۲

- شکل ۳-۲- تصویر کلی از سطح الکتروود همراه با تصاویر نزدیکتر از بخش‌های A، B و C..... ۴۴
- شکل ۳-۳- نمایش طرح‌وار از گرادیان ساختاری مس بر روی قطب کاتدی الکتروود دوقطبی. ناحیه‌ی A شامل درخت‌سان‌ها، ناحیه‌ی C و D نانوذرات و نانوخوشه‌ها و ناحیه‌ی B مخلوطی از ساختارهای ناحیه‌ی A، B، C و D می‌باشد..... ۴۶
- شکل ۳-۴- بخش‌های مختلف ک درخت‌سان منفرد..... ۴۷
- شکل ۳-۵- تصویر SEM از نمای کلی ساختارهای حاصل روی الکتروود دوقطبی در پتانسیل‌های مختلف. فرایند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی‌مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و زمان اعمال پتانسیل در تمام آزمایش‌ها ۳۰ دقیقه بوده‌است..... ۴۷
- شکل ۳-۶- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۴/۰ ولت. شکل‌های A تا C به ترتیب نشان‌دهنده‌ی مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی‌مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده‌است..... ۴۹
- شکل ۳-۷- تصویر SEM سطح اصلاح‌نشده‌ی ورقه‌ی مس..... ۴۹
- شکل ۳-۸- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۵/۰ ولت. شکل‌های A تا C به ترتیب نشان‌دهنده‌ی مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی‌مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده‌است..... ۵۰
- شکل ۳-۹- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۶/۰ ولت. شکل‌های A تا D به ترتیب نشان‌دهنده‌ی مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی‌مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده‌است..... ۵۱
- شکل ۳-۱۰- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۷/۰ ولت. شکل‌های A تا D به ترتیب نشان‌دهنده‌ی مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی‌مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده‌است..... ۵۲
- شکل ۳-۱۱- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۸/۰ ولت. شکل‌های A تا C به ترتیب نشان‌دهنده‌ی مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی‌مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده‌است..... ۵۳
- شکل ۳-۱۲- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۹/۰ ولت. شکل‌های A تا C به ترتیب نشان‌دهنده‌ی مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی‌مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده‌است..... ۵۴

عنوان

صفحه

- شکل ۳-۱۳- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۱۰/۰ ولت. شکل‌های A تا D به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده است. ۵۵
- شکل ۳-۱۴- تصویر کلی ساختارهای حاصل روی الکتروود دوقطبی پس از ترسیب در زمان‌های مختلف ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۵ دقیقه و در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و ولتاژ ثابت ۶/۰ ولت. ۵۹
- شکل ۳-۱۵- تصاویر SEM از نمای کلی ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۶/۰ ولت. شکل‌های A تا C به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۱۰ دقیقه انجام شده است. ۶۰
- شکل ۳-۱۶- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۶/۰ ولت. شکل‌های A تا C به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۲۰ دقیقه انجام شده است. ۶۱
- شکل ۳-۱۷- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۶/۰ ولت. شکل‌های A تا D به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده است. ۶۲
- شکل ۳-۱۸- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۶/۰ ولت. شکل‌های A تا C به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۴۵ دقیقه انجام شده است. ۶۳
- شکل ۳-۱۹- تصویر SEM از نمای کلی ساختارهای حاصل روی الکتروود دوقطبی پس از ترسیب در زمان‌های مختلف ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۵ دقیقه و در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و ولتاژ ثابت ۷/۰ ولت. ۶۴
- شکل ۳-۲۰- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۷/۰ ولت در نواحی مختلف A تا C به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۱۰ دقیقه انجام شده است. ۶۴

عنوان

صفحه

- شکل ۳-۲۱- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۷/۰ ولت. شکل‌های A تا C به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۲۰ دقیقه انجام شده است. ۶۵
- شکل ۳-۲۲- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۷/۰ ولت. شکل‌های A تا C به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده است. ۶۶
- شکل ۳-۲۳- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۷/۰ ولت. شکل‌های A تا D به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۴۵ دقیقه انجام شده است. ۶۷
- شکل ۳-۲۴- تصویر SEM از نمای کلی ساختارهای حاصل روی الکتروود دوقطبی در زمان‌های مختلف ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۵ دقیقه و در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و ولتاژ ثابت ۸/۰ ولت. ۶۸
- شکل ۳-۲۵- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۸/۰ ولت. شکل‌های A تا D به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۱۰ دقیقه انجام شده است. ۶۸
- شکل ۳-۲۶- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۸/۰ ولت. شکل‌های A تا D به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۲۰ دقیقه انجام شده است. ۶۹
- شکل ۳-۲۷- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۸/۰ ولت. شکل‌های A تا C به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده است. ۶۹
- شکل ۳-۲۸- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۸/۰ ولت. شکل‌های A تا D به ترتیب نشان‌دهنده مکان‌های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۴۵ دقیقه انجام شده است. ۷۰

عنوان

صفحه

- شکل ۳-۲۹- تصاویر SEM از نمای کلی ساختارهای حاصل از ترسیب بر روی الکتروود دوقطبی در محلول- های با غلظت ۰/۳، ۰/۴، ۰/۵، ۰/۶ و ۰/۷ میلی مولار مس سولفات در ۰/۱ مولار سولفوریک اسید. پتانسیل اعمالی برابر ۰/۷ ولت و زمان ترسیب ۳۰ دقیقه بوده است. ۷۲.....
- شکل ۳-۳۰- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۰/۷ ولت. شکل های A تا E به ترتیب نشان دهنده مکان های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول با غلظت ۰/۳ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده است. ۷۳.....
- شکل ۳-۳۱- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۰/۷ ولت. شکل های A تا D به ترتیب نشان دهنده مکان های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول با غلظت ۰/۴ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده است. ۷۴.....
- شکل ۳-۳۲- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۰/۷ ولت. شکل های A تا D به ترتیب نشان دهنده مکان های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول با غلظت ۰/۵ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده است. ۷۵.....
- شکل ۳-۳۳- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۰/۷ ولت. شکل های A تا D به ترتیب نشان دهنده مکان های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول با غلظت ۰/۶ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده است. ۷۶.....
- شکل ۳-۳۴- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۰/۷ ولت. شکل های A تا D به ترتیب نشان دهنده مکان های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول با غلظت ۰/۷ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۳۰ دقیقه انجام شده است. ۷۷.....
- شکل ۳-۳۵- تصاویر SEM از نمای کلی ساختارهای حاصل از ترسیب بر روی الکتروود دوقطبی در محلول- های با غلظت ۰/۳، ۰/۴، ۰/۵، ۰/۶ و ۰/۷ میلی مولار مس سولفات در ۰/۱ مولار سولفوریک اسید. پتانسیل اعمالی برابر ۰/۸ ولت و زمان ترسیب ۱۰ دقیقه بوده است. ۷۹.....
- شکل ۳-۳۶- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۰/۸ ولت. شکل های A تا C به ترتیب نشان دهنده مکان های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند فرآیند ترسیب در محلول با غلظت ۰/۳ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۱۰ دقیقه انجام شده است. ۸۰.....

عنوان

صفحه

- شکل ۳-۳۷- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۸/۰ ولت. شکل های A تا C به ترتیب نشان دهنده مکان های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول با غلظت ۴/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۱۰ دقیقه انجام شده است. ۸۰
- شکل ۳-۳۸- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۸/۰ ولت. شکل های A تا D به ترتیب نشان دهنده مکان های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول با غلظت ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۱۰ دقیقه انجام شده است. ۸۱
- شکل ۳-۳۹- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۸/۰ ولت. شکل های A تا C به ترتیب نشان دهنده مکان های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول با غلظت ۶/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۱۰ دقیقه انجام شده است. ۸۲
- شکل ۳-۴۰- تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۸/۰ ولت. شکل های A تا E به ترتیب نشان دهنده مکان های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول با غلظت ۷/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید و در مدت زمان ۱۰ دقیقه انجام شده است. ۸۳
- شکل ۳-۴۱- الف) تصویر کلی ساختارهای حاصل روی الکتروود دوقطبی و ب) تصاویر SEM ساختارهای حاصل از ترسیب الکتروشیمیایی در پتانسیل ۷/۰ ولت. شکل های A تا D به ترتیب نشان دهنده مکان های مختلف قطب کاتدی الکتروود دوقطبی از قسمت ابتدایی به قسمت میانی هستند. فرآیند ترسیب در محلول ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید، در مدت زمان ۳۰ دقیقه و با حضور SDS ۰/۰۰۷ مولار انجام شده است. ۸۴
- شکل ۳-۴۲- قطره‌ی آب به حجم ۵/۰ میکرولیتر بر روی سطح ورقه‌ی مس اصلاح نشده و در دو زاویه‌ی متفاوت عکسبرداری، زاویه‌ی تماس $\sim 52^\circ$ ۸۸
- شکل ۳-۴۳- شکل ۳-۴۷- قطره‌ی آب بر روی نواحی متفاوت قطب کاتدی الکتروود دوقطبی تهیه شده در پتانسیل ۷/۰ ولت، زمان ۳۰ دقیقه و غلظت ۵/۰ میلی مولار مس سولفات و ۰/۱ مولار سولفوریک اسید. حجم قطرات همه ۵/۰ میکرولیتر می باشد. ۸۹
- شکل ۳-۴۴- قطره‌ی آب به حجم ۵/۰ میکرولیتر بر روی سطح ورقه‌ی مس اصلاح شده با جذب خود آرای تیول و در دو زاویه‌ی متفاوت عکسبرداری، زاویه‌ی تماس $\sim 97^\circ$ ۹۲

فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
۱۶.....	جدول ۱-۱- زاویه‌های تماس و برهمکنش‌های متفاوت جامد/مایع و مایع/مایع و ارتباط آنها.....
۲۸.....	جدول ۲-۱- جدول ۲-۱- روش‌های تهیه، سامانه‌ها و کاربردهای سطوح با گرادیان شیمیایی.....
۳۴.....	جدول ۱-۲- مواد شیمیایی به‌کاربرده شده به همراه فرمول شیمیایی، نام شیمیایی، درجه خلوص و جرم مولکولی آنها.....

فصل اول

مقدمه و تئوری

۱-۱- مقدمه

سطوح گرادیدانی سطوحی با تغییرات تدریجی یک پارامتر خاص در طول سطح می‌باشند. سطوح با گرادیدان شیمیایی یا ساختاری، ابزار قدرتمندی برای مطالعه‌ی پدیده‌های موجود در فیزیک، شیمی، علم مواد و زیست-شناسی هستند. در سال‌های اخیر، روش‌های متعددی برای تولید این گرادیدان‌ها به کار رفته است. در این میان الکتروشیمی دوقطبی یک روش جدید، ساده، کنترل‌شده و مطمئن برای تهیه‌ی گرادیدان‌هاست.

در این تحقیق سعی شده است با استفاده از الکتروشیمی دوقطبی، سطحی با گرادیدان ساختاری تهیه شود. انتظار می‌رود که گرادیدان ساختاری ایجادشده بر روی سطح باعث ایجاد یک گرادیدان در مقدار آب‌دوستی یا آب-گریزی سطح گردد. این تغییر در آب‌گریزی با اندازه‌گیری زاویه‌ی تماس^۱ قطره‌ی آب ردیابی می‌شود. وجود این گرادیدان می‌تواند به طراحی سطوح خودتمیزشونده کمک نماید. بر این اساس از فلز مس به‌عنوان بستر پایه و از ترسیب الکتروشیمیایی مس با استفاده از الکتروشیمی دوقطبی جهت ایجاد گرادیدان ساختاری استفاده گردید.

در این فصل، ابتدا به مبانی الکتروشیمی دوقطبی اشاره می‌شود. سپس ارتباط بین آب‌گریزی و آب‌دوستی سطح با زاویه‌ی تماس قطره‌ی آب توضیح داده خواهد شد. در پایان اشاره‌ی مختصری به روش‌های به کار گرفته‌شده برای ایجاد سطوح با گرادیدان ساختاری و شیمیایی می‌گردد.

¹ - Contact Angle

۱-۲- الکتروشیمی دوقطبی^۱

اگر واژه‌ی دوقطبی برای تعریف یک شیء به کار رود، منظور این است که شامل دو قطب^۲ باشد. در اصطلاح الکتروشیمیایی، قطب‌ها آند و کاتد هستند. در نتیجه، الکتروود دوقطبی یک الکتروود منفرد و شامل دو قطب بوده که یکی از قطب‌ها به عنوان کاتد و دیگری به عنوان آند عمل می‌کند.

فرایند الکتروشیمیایی دوقطبی به صورت طرح‌وار در شکل ۱-۱ نشان داده شده است. در این ساختار یک فلز که نقش الکتروود دوقطبی را دارد، درون سل قرار گرفته و دو الکتروود تغذیه‌کننده^۳ در دو سوی الکتروود دوقطبی در داخل حفره‌های تعبیه‌شده قرار می‌گیرند. یک منبع پتانسیل ساده، اختلاف پتانسیل E_{tot} را بین دو الکتروود تغذیه‌کننده اعمال می‌کند. E_{tot} بدون حضور الکتروود دوقطبی به صورت خطی در طول سل افت می‌کند. بخشی از E_{tot} که در محلول بالای الکتروود دوقطبی افت می‌کند به عنوان ΔE_{elec} نامیده شده است. در صورت مناسب بودن ΔE_{elec} ، واکنش‌های اکسایش و کاهش در دو قطب الکتروود قابل انجام است [۱].

$$\Delta E_{elec} = E_c - E_a = V_0 \times l_{elec} = \frac{E_{tot}}{l_{channel}} \times l_{elec} \quad (1-1)$$

در این رابطه l_{elec} طول الکتروود دوقطبی، $l_{channel}$ طول کل سل یا فاصله‌ی دو الکتروود تغذیه‌کننده و V_0 میدان الکتریکی، E_c پتانسیل محلول در بالای بخش ابتدایی قطب کاتدی و E_a پتانسیل محلول در بالای بخش ابتدایی قطب آندی است. الکتروشیمی دوقطبی، همانند الکتروشیمی معمول، نیاز به محلول (الکتروولیت) دارد. شرط لازم برای انجام الکتروشیمی دوقطبی انجام همزمان فرایندهای اکسایش و کاهش در الکتروود دوقطبی است. هر دو فرایند در سطح الکتروود دوقطبی، انجام می‌شود، خنثی بودن بار در طول الکتروود دوقطبی باید همیشه برقرار باشد [۲].

¹ - Bipolar Electrochemistry

² - Pole

³ - Feeder Electrodes