



آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده 1: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده 2: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده در رشته چوب شناسی و صنایع چوب است که در سال 1388 در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی جناب آقای دکتر سعید کاظمی نجفی و مشاوره جناب آقای دکتر مجید عبدوس از آن دفاع شده است.»

ماده 3: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده 4: در صورت عدم رعایت ماده 3، 50% بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

ماده 5: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده 4 را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده 6: اینجانب علیرضا بهرا دانشجوی رشته چوب شناسی و صنایع چوب مقطع کارشناسی ارشد تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی: علیرضا بهرا

تاریخ و امضا:

آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی

دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهش‌های علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرح‌های تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می‌باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجوی مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می‌باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب و یا نرم افزار و یا آثار ویژه حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده‌ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین‌نامه‌های مصوب انجام شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته‌ها در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این آیین‌نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۸۷/۴/۱ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۸۷/۴/۲۳ در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۸۷/۷/۱۵ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم‌الاجرا است.

تقدیم به :

پدر و مادر عزیزم به پاس ایثار

فداکاری و

پشتیبانی شان

در سراسر زندگی

و

همسر مهربان و صبورم ؛

به خاطر تشویق ها، فداکاری ها

و کمک های فراوانش

در به اتمام رساندن پایان نامه

سپاس و قدردانی:

خداوند متعال را شاکرم که با الطاف و عنایات بی پایان خویش تحمل سختی‌ها و مرارت‌ها را در مسیر تحقیق برایم آسان ساخت.

در مسیر این تحقیق از راهنمایی اساتید ارزشمند و بزرگواری برخوردار بودم که لازم است صمیمانه از آنان سپاسگذاری کنم.

از جناب آقای دکتر کاظمی، به پاس صبوری‌ها و راهنمایی‌هایش در طول دوره تحصیل در این دانشکده، تشکر می‌کنم.

از جناب آقای دکتر عبدوس، استاد مشاور محترم که همواره با گشاده رویی پاسخگوی مشکلاتم در مراحل مختلف پایان نامه بودند، متشکرم.

از آقایان مهندس نصیری، رعیتی نژاد، آزادفر، قهری، جلیوند، خیامی، محمدی، هدیه، حسینی، فلاح، میرزایی، توسلی، پوررمضانی و دوستان خوبم در گروه مهندسی صنایع چوب که هر یک به نحوی مرا در طول این تحقیق یاری نمودند، متشکرم.

از خانواده عزیزم و همسر مهربانم که در طول انجام پایان نامه همواره همراه من بودند، سپاسگذارم.

در پایان از دیگر عزیزانی که در طول انجام این پایان نامه به هر نحو از لطف و بزرگواریشان بهره‌مند بودم و متاسفانه نام آن‌ها ذکر نشده صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

علیرضا بهرا

تابستان 88

فهرست مطالب

صفحه	عنوان	شماره
		فصل اول
2	مقدمه	1-1
6	هدف تحقیق	2-1
		فصل دوم
8	مروری بر مطالعات انجام شده	2
		فصل سوم
14	مواد و روش‌ها	3
14	مواد	1-3
14	پلی پروپیلن	1-1-3
14	آرد چوب سوزنی برگ	2-1-3
14	پلی پروپیلن گرافت شده با انیدرید مالئیک (MAPP)	3-1-3
15	روان‌ساز	4-1-3
15	روش‌ها	2-3
15	اکسیداسیون پلی پروپیلن	1-2-3
15	طیف سنجی مادون قرمز FTIR	2-2-3
15	اختلاط مواد	3-2-3
16	ساخت نمونه های آزمونی	4-2-3
17	تهیه نمونه های آزمونی	5-2-3
17	اندازه‌گیری خواص فیزیکی	6-2-3
17	جذب آب و واکنشیدگی ضخامت	1-6-2-3
18	ویژگی‌های مکانیکی	7-2-3
18	آزمون خمش استاتیکی	1-7-2-3
18	آزمون ضربه	2-7-2-3
19	تهیه تصویر الکترونی توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)	3-3
19	پردازش آماری داده‌ها	4-3
		فصل چهارم
21	نتایج و بحث	4
21	طیف سنجی مادون قرمز	1-4

22	خواص فیزیکی	2-4
22	جذب آب	1-2-4
22	جذب آب کوتاه مدت	1-1-2-4
23	جذب آب طولانی مدت	2-1-2-4
26	واکسیدگی ضخامت	2-2-4
26	واکسیدگی ضخامت کوتاه مدت	1-2-2-4
27	واکسیدگی ضخامت طولانی مدت	2-2-2-4
30	خواص مکانیکی	3- 4
30	آزمون خمش	1-3-4
30	مدول الاستیسیته خمشی	1-1-3-4
33	مقاومت خمشی	2-1-3-4
35	مقاومت به ضربه بدون فاق	3-3-4
38	تصویر میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)	4-4
فصل پنجم		
42	نتیجه گیری و پیشنهادها	1-5
42	طیف سنجی مادون قرمز	1-1-5
42	جذب آب	2-1-5
43	واکسیدگی ضخامت	3-1-5
44	مدول الاستیسیته خمشی	4-1-5
44	مقاومت خمشی	5-1-5
45	مقاومت به ضربه ایزود بدون فاق	6-1-5
45	تصویر میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM)	7-1-5
46	پیشنهادها	2-5
48	منابع	

فهرست شکل ها

صفحه	عنوان شکل	شماره شکل
18	دستگاه ضربه IZOD	شکل 3-1
21	طیف جذبی FTIR پلی پروپیلن (a) اکسید نشده؛ (b) اکسید شده در 2 ساعت؛ (c) اکسید شده در 2 ساعت و نیم	شکل 4-1
22	مقادیر درصد جذب آب 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب	شکل 4-2
24	روند جذب آب طولانی مدت مواد مرکب چوب پلاستیک	شکل 4-3
26	مقادیر درصد واكشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب	شکل 4-4
28	واكشیدگی ضخامت مواد مرکب ساخته شده	شکل 4-5
31	مقادیر مدول الاستیسیته خمشی در تیمارهای 7 گانه	شکل 4-6
34	مقادیر مقاومت خمشی در تیمارهای 7 گانه	شکل 4-7
36	مقادیر مقاومت به ضربه در تیمارهای 7 گانه	شکل 4-8
38	مواد مرکب بدون سازگار کننده	شکل 4-9
39	مواد مرکب با سازگار کننده MAPP	شکل 4-10
40	مواد مرکب با سازگار کننده OPP	شکل 4-11

فهرست جدول‌ها


صفحه	عنوان جدول	شماره جدول
16	درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده ترکیبات مختلف مواد مرکب پلی پروپیلن- آردچوب	جدول 1-3
23	کاهش درصد جذب آب نسبت تیمار شاهد	جدول 1-4
25	ضریب انتشار، حداکثر جذب آب و ضرایب n و k در تیمارهای مختلف	جدول 2-4
27	کاهش درصد واکنشیدگی ضخامت نسبت تیمار شاهد	جدول 3-4
30	ضخامت اولیه، ضخامت نهایی، واکنشیدگی ضخامت، معیار روند واکنشیدگی و مجموع مربعات گانه	جدول 4-4
31	تجزیه واریانس مقادیر مدول الاستیسیته خمشی در تیمارهای 7 گانه	جدول 5-4
32	درصد مدول الاستیسیته خمشی نسبت به تیمار شاهد	جدول 6-4
33	تجزیه واریانس مقاومت خمشی در تیمارهای 7 گانه	جدول 7-4
34	مقاومت خمشی	جدول 8-4
36	تجزیه واریانس مقادیر مقاومت به ضربه در تیمارهای 7 گانه	جدول 9-4
37	مقاومت به ضربه	جدول 10-4

چکیده:

در این تحقیق تاثیر استفاده از پلی پروپیلن اکسید شده به عنوان سازگارکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب آرد چوب-پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پلی پروپیلن در زمان متفاوت 2 و 2/5 ساعت در حالت مذاب و در حضور اکسیژن هوا اکسید شد. سپس آرد چوب و پلی پروپیلن با نسبت 40 به 60 (پروپیلن به آرد چوب) در حضور 2 و 4 درصد پلی پروپیلن اکسید شده در دستگاه اکسترودر مخلوط شد و با پرس گرم صفحه هایی به ابعاد 15×15 سانتیمتر و ضخامت 2 میلی مترساخته شدند. همچنین جهت مقایسه، مواد مرکب بدون سازگارکننده و دارای 2 و 4 درصد MAPP (پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید) ساخته شدند. خواص فیزیکی مانند جذب آب و واکنشیدگی ضخامت کوتاه و بلند مدت و خواص مکانیکی مانند مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه بدون فاق اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادند استفاده از پلی پروپیلن اکسید شده، سبب کاهش جذب آب و واکنشیدگی ضخامت و افزایش مقاومت های مکانیکی مواد مرکب مورد مطالعه می شود و در مقایسه با MAPP، اکسید پلی پروپیلن سازگارکنندگی بهتری نشان می دهد. افزایش زمان اکسیداسیون پلی پروپیلن تاثیر محسوسی بر خاصیت سازگارکنندگی آن بروز نداد.

واژه های کلیدی: مواد مرکب آرد چوب- پلی پروپیلن؛ اکسید پلی پروپیلن؛ سازگارکننده؛

MAPP؛ خواص فیزیکی و مکانیکی.



فصل اول

مقدمه و هدف

1-1 مقدمه

مواد مرکب یکی از دست آورد های نوین تکنولوژی در عصر حاضر هستند و روز به روز در حال تغییر و تحول می باشند و موجبات توسعه و تولید مواد جدید و با قابلیت های بالا را فراهم می کند . همان گونه که از نام مواد مرکب پیدا است، این مواد از اختلاط چند ماده مختلف حاصل می شوند. از ترکیب چند ماده می توان برای هر کاربرد مشخصی، خواص مورد نظر را ایجاد کرد (امیر خیزی، 1380).

مواد مرکب چوب پلاستیک (wood plastic composites) که به اختصار به آنها WPC می گویند، از جمله مواد مرکبی هستند که طی سه دهه اخیر مورد توجه قرار گرفتند و به سرعت در حال گسترش می باشند. در ساخت این مواد مرکب گستره وسیعی از پلیمرها مثل پروپیلن، پلی اتیلن، پلی ونیل کلراید و ... به همراه پرکننده های سلولزی، مانند آرد و الیاف چوب، آرد و الیاف پسماند های کشاورزی نظیر کتان، کنف و.. مورد استفاده قرار می گیرد (Jiang و همکاران، 2003؛ John و Naidu، 2004). در واقع به دنبال افزایش نسبی قیمت پلاستیک در چند سال گذشته، افزودن پرکننده به منظور کاهش هزینه ساخت در صنعت پلاستیک و در برخی موارد افزایش تولید، مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته بیشتر از پرکننده های معدنی مانند الیاف شیشه و میکا استفاده می شده است. این مواد باعث بروز مشکلاتی در طی فرآوری می شوند و به علت شکنندگی بالا در فرآوری دچار تخریب شدید می شوند. بدین منظور استفاده از پرکننده های طبیعی (به صورت پودر یا الیاف) از لحاظ علمی و تکنولوژیکی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. پرکننده های طبیعی علاوه بر این که مشکلات مربوط به پرکننده های معدنی را ندارند؛ سبک تر و ارزان تر هستند، قابلیت بازیافت، تجدید شونده گی تجزیه بیولوژیکی نیز دارند و به فراوانی یافت می شوند. علیرغم این ویژگی های جذاب، استفاده از پرکننده های طبیعی دارای معایبی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

1- عدم سازگاری بین پرکننده های طبیعی قطبی با پلیمر ترموپلاستیک غیر قطبی

2- خاصیت نپذیری پرکننده‌های طبیعی سبب جذب آب و تغییر ابعاد مواد مرکب می‌گردد و خواص کاربردی این مواد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

طی دو دهه گذشته کوشش‌های زیادی برای بهبود سازگاری بین پلیمر و پرکننده‌های طبیعی و در نتیجه بهبود مقاومت سطح اتصال بین آنها شده است. مواد شیمیایی مختلفی برای بهبود سازگاری بین مواد چوبی و ترموپلاستیک شناسایی شدند. این مواد در ابتدا عوامل اتصال دهنده عرضی¹ نامیده می‌شدند اما امروزه غالباً از آنها به عنوان سازگارکننده² یا عامل جفت کننده³ نام برده می‌شود.

تا کنون بیش از 40 نوع سازگار کننده برای مواد مرکب چوب-پلاستیک معرفی شده است که متداول ترین آنها عبارتند از: ایزوسیانات‌ها، انیدریدها، سیلان‌ها و پلیمرهای اصلاح شده با انیدریدها مانند MAPP (پلی پروپیلن اصلاح شده با انیدرید مالئیک) و MAPE (پلی اتیلن اصلاح شده با انیدرید مالئیک)، (Lu و همکاران، 2000). از بین این اتصال دهنده‌ها پلیمرهای اصلاح شده با انیدرید مالئیک بیشتر از سایرین مورد توجه و استفاده قرار گرفتند و سازگارکننده‌گی بهتری را نشان داده‌اند (Wolcott و Chowdhury، 2007). این مواد پلی اولیفین‌های مالئیک‌دار شده، مهمترین عوامل اتصال دهنده‌ای هستند که در حال حاضر استفاده می‌گردند. این سازگارکننده‌ها دارای دو ناحیه عاملی هستند: عامل اول پلی اولیفین‌ها شامل LDPE، HDPE یا PP که با بخش پلیمری اتصال برقرار می‌کنند و عامل دوم انیدریدمالئیک که قادر است با الیاف سلولز (از طریق پیوند هیدروژنی، یونی و کوالانسی) واکنش نشان دهند.

در صورت ایجاد واکنش کوالانسی با گروه هیدروکسیل سلولز یک استرسلولز تشکیل می‌شود. پلی الیفن‌های مالئیک دار شده معمولاً با پیوند خوردن انیدرید مالئیک به پلیمر (از طریق واکنش رادیکالی) بدست می‌آید که 1 تا 6% انیدرید بصورت کوالانسی به پلیمر می‌چسبد. پلی الیفن‌های مالئیک دار شده حدود 1 تا 5% وزنی فرمولاسیون مواد مرکب چوب اضافه می‌شوند و از 2 تا 4% قیمت تمام شده مواد در فرمولاسیون را تشکیل می‌دهند. (Klyosov، 2007)

¹ - Cross linking

² - Compatibilizer

³ - Coupling Agent

اگرچه کارکرد و نقش اصلی مواد سازگار کننده بهبود سازگار کنندگی و توسعه چسبندگی بین مواد سلولزی و پلاستیک است اما این مواد باعث توزیع یکنواخت الیاف در ماده زمینه، جریان بهتر پلیمر مذاب و افزایش وسکوزیته مذاب، بهبود الاستیسیته و مقاومت مذاب نیز می‌شوند. سازگار کننده سبب افزایش قابل توجه مقاومت خمشی و کشش، افزایش مدول الاستیسیته و مقاوت به ضربه، افزایش دانسیته، کاهش قابل توجه جذب آب و واکنشیدگی ضخامت و افزایش مقاومت در برابر هوازدگی و تخریب بیولوژیکی می‌شوند.

علیرغم پیشرفت های قابل توجه در سازگاری بین پلیمر و پرکننده های طبیعی، یافتن ماده یا موادی جدید که بتوانند سازگاری بیشتری بین چوب و پلاستیک به وجود آورند و یا با میزان و هزینه کمتری استفاده شوند، مورد توجه محققان و همچنین صنعت چوب پلاستیک می‌باشد.

از روش هایی که می‌توان از آن برای سازگاری پلیمر و پرکننده های طبیعی استفاده نمود اکسیداسیون پلیمر است. اکسایش سبب قطبی شدن پلیمر می‌شود و بدین ترتیب پلیمر می‌تواند با پرکننده طبیعی که یک ماده قطبی است اتصال ایجاد کند. نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد با افزایش زمان و درجه حرارت اختلاط (پلی اتیلن و الیاف طبیعی)، مقاومت ماده مرکب حاصل افزایش می‌یابد، این افزایش به اکسیداسیون پلیمر و پرکننده طبیعی نسبت داده شده که موجب بهبود اتصال بین آنها گردیده است (Urreaga و همکاران، 2000).

استفاده از پلیمرهای اکسید شده به عنوان سازگار کننده مورد توجه قرار گرفته است. طوری که Lu و همکاران (2005) از دو نوع پلی اتیلن اکسید شده به عنوان سازگار کننده (با درصدهای 1، 3، 5 و 10 درصد نسبت به وزن خشک چوب) برای مواد مرکب پلی اتیلن - الیاف چوب (نسبت چوب به پلی اتیلن 50 به 50) استفاده کردند. نتایج نشان دادند استفاده از پلی اتیلن اکسید شده، سبب افزایش مقاومت های مکانیکی مواد مرکب می‌شود و بیشترین مقاومت ها در ترکیب 1 درصد سازگار کننده مشاهده شد. نتایج تحقیقات همچنین نشان می‌دهند که وزن مولکولی، عدد اسیدی¹، مقادیر گروه-

¹ - Acidic number

های عاملی و ساختمان بنیادی¹ سازگارکننده‌ها بر روی عملکرد آنها تاثیر می‌گذارند (Lu و همکاران 2000؛ Lu و همکاران، 2005).

مواد مرکب ساخته شده از پلی پروپیلن و پرکننده‌های سلولزی، دسته ای از مواد مرکب چوب-پلاستیک هستند که به‌طور وسیعی قابل توجه قرار گرفتند. اگرچه از MAPP در این دسته از مواد به عنوان سازگارکننده به‌طور گسترده ای استفاده می‌شود؛ اما انتظار می‌رود پلی پروپیلن اکسید شده (OPP) نیز بتواند نقش سازگارکنندگی خوبی را ایفا کند. اکسیداسیون پلی پروپیلن سبب تشکیل گروه‌های اکسیژن‌دار نظیر گروه‌های کربوکسیلیک اسید، هیدروپراکسیدها، کتون و استر می‌شود که تاثیر زیادی بر قطبیت سطح پلیمر داشته که می‌تواند به عنوان سازگارکننده در مخلوط‌های پلیمری مورد استفاده قرار گیرد (Abdous و همکاران، 1999). از پلی پروپیلن اکسید شده به‌طور موفقیت-آمیزی به عنوان عامل اتصال دهنده در مواد مرکب پروپیلن-لیاف شیشه استفاده شده است (Dang و همکاران، 2005). قابل ذکر است که اکسیداسیون پلی پروپیلن با روش‌های مختلفی می‌تواند انجام شود که برخی از آنها عبارتند از: استفاده از اشعه UV، ازن، استفاده از اکسیدهای مس و کلرید آهن، استفاده از محلول‌های آبی اکسیدکننده؛ نظیر فنیل تری متیل آمونیوم پرمنگنات و تترابوتیل آمونیوم پرمنگنات (Abdous و Sharifi-Sanjani، 1997؛ Abdous و همکاران 1999؛ Dang و همکاران، 2005).

¹ - Backbone structure

2-1 هدف


با توجه به استفاده گسترده از پلی پروپیلن در ساخت مواد مرکب چوب پلاستیک و نقش و اهمیت سازگارکننده ها در تولید این مواد، هدف از این تحقیق، بررسی نقش سازگارکنندگی پلی پروپیلن اکسید شده در ساخت مواد مرکب آرد چوب- پلی پروپیلن می باشد. از بررسی های پیشین چنین بر می آید که تا کنون پلی پروپیلن اکسید شده به عنوان سازگار کننده بین پلی پروپیلن و ماده چوبی استفاده نشده است، بنابراین این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی به پرسش های زیر است:

1- آیا پلی پروپیلن اکسید شده می تواند نقش موثری به عنوان یک سازگار کننده در بهبود اتصال

میان پلی پروپیلن و آرد چوب ایفا نماید؟

2- آیا پلی پروپیلن اکسید شده می تواند نقش سازگارکنندگی به مانند MAPP داشته باشد.

3- زمان اکسایش پلی پروپیلن چه تاثیری بر سازگارکنندگی آن دارد؟



فصل دوم

مروری بر مطالعات گذشته

2- مروری بر مطالعات انجام شده

با توجه به اهمیت مطالعه اثر استفاده از سازگارکننده های مختلف در مواد مرکب چوب - پلاستیک مطالعات زیادی در این رابطه صورت گرفته است و محققین از جنبه های مختلف به آن پرداخته اند. در سالهای اخیر با رشد سریع صنعت چوب-پلاستیک حجم زیادی از مطالعات و زمینه های تحقیق به استفاده و ترکیب انواع گوناگونی از الیاف لیگنوسلولزی با منشأ چوبی و یا غیر چوبی به شکل پودر یا الیاف به خود اختصاص داده شده است. پلیمرهای پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP) و پلی ونیل کلراید (PVC) بیشتر از سایر ترموپلاستیک ها در ساخت این مواد مورد استفاده قرار گرفته اند.

در سال 1963 Bridgeford، روش جدیدی را ابداع نمود که طی آن پلی اولیفن های پیوند خورده با منومرهای اشباع نشده با یک سیستم کاتالیزوری به الیاف چوب پیوند داده شدند. این روش بعدها بوسیله دیگر محققین توسعه پیدا کرد.

Meyer (1968)، شاید اولین کسی باشد که استفاده از سازگارکننده را برای بهبود خواص مقاومتی چوب پلاستیک پیشنهاد کرد و آن را عوامل اتصال دهنده نامید. بعد از آن مطالعات زیادی توسط محققان انجام شد و مواد مختلفی بعنوان سازگارکننده معرفی شد.

سال 1972 Gaylord مالئیک انیدرید را ثبت نمود. بعضی از سازگار کننده ها مانند سیلان و پلی اتیلن اکسید شده (PEO) برای بهبود ثبات ابعاد توسط Rowell و همکاران (1986) استفاده شد. K.Iason و همکاران (1984) از پیشگامان استفاده از مالئیک انیدرید در ساخت مواد مرکب چوب پلاستیک بودند که تحقیقات اولیه را در این زمینه انجام دادند.

Woodhams و همکاران در سال 1984 استفاده از مالئیک انیدریک پلی پروپیلن با درجه پلیمری پایین را مطرح کردند و آن را در ساخت مواد مرکب از خمیر کاغذ مکانیکی حرارتی (TMP) به همراه پلی پروپیلن استفاده نمودند. Kishi و همکاران (1988) بر روی مالئیک انیدریک پلی پروپیلن با درجه پلیمری بالا را مورد توجه قرار دادند.

در سال 1989 Shiraishi و Takasae در تحقیقی، اثر عوامل جفت کننده را در مواد مرکب حاصل از الیاف چوب گونه کاج و پلی پروپیلن مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افزایش عامل سازگارکننده MAPP حتی به میزان 0/5 درصد باعث افزایش مقاومت کششی تا 3 برابر می شود. آن ها همچنین عنوان کردند که حد بهبودی خواص در حالت استفاده از سازگارکننده پلی پروپیلن اصلاح شده با انیدرید مالئیک (MAPP) 2/5 درصد می باشد و با افزایش آن از 2/5 درصد به بالا حتی تا 20 درصد فقط باعث افزایش جزئی در ویژگی ها می شود.

اثرات عوامل جفت کننده مالئیکی بر ویژگی های مواد مرکب الیاف طبیعی و پلی پروپیلن بوسیله Sanadi و همکاران در سال 1998 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر کم پلی پروپیلن اصلاح شده با انیدرید مالئیک (MAPP) تا حداکثر 5 درصد باعث افزایش مقاومت های خمشی و کششی شده است و همچنین این عامل جفت کننده به خاطر جذب انرژی بیشتر و کاهش فشار موجب می گردد که ترک ها و گسیختگی ها در سطح اتصال بین الیاف و پلیمر به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

نتایج تحقیقات انجام شده روی مواد مرکب ساخته شده از پلی اولفین ها و الیاف سلولزی نشان می دهد که سازگارکننده باید عاملی باشد که نسبت به گروه های هیدروکسیل سلولز به شدت فعال باشد و در عین حال دارای زنجیری غیر قطبی (ترجیحاً از نوع ماده زمینه) باشد (Gauthier و همکاران، 1998).

Lu و همکاران (1998) مروری بر سازگار کننده‌های مورد استفاده در مواد مرکب چوب پلاستیک انجام دادند و نتایج زیر را گزارش کردند سازگار کننده باعث بهبود سازگاری بین گروه‌های قطبی فیبر چوب و پلاستیک غیر قطبی می شود، سازگار کننده‌های آلی بهتر از سازگار کننده‌های معدنی می باشند زیرا مقاومت بیشتری نشان می دهند.

در سال 1999 Kokta و همکاران در تحقیقی اثر سازگار کنندگی ایزوسیانات را در مواد مرکب الیاف چوب- پلی وینیل کلراید مورد مطالعه قرار دادند. آن‌ها نتیجه گرفتند که عوامل متعددی نظیر زمان پیش مخلوط سازی عوامل جفت کننده، نوع و مقدار سازگار کننده بر روی مقاوت های مواد مرکب موثر می‌باشند

در سال 1999 Jog و Nabi با بررسی که روی مواد مرکب حاصل از پلیمرهای گرمانرم و الیاف سلولزی انجام دادند، بیان کردند که ویژگی‌های مکانیکی مواد مرکب حاصل به وسیله عوامل سازگار کننده میان الیاف و ماتریس پلیمر بهبود می‌یابد. همچنین آن‌ها بیان کردند که که اتصالات استری میان پلی‌اتیلن اصلاح شده با انیدرید مالئیک (MAPE) و گروه‌های هیدروکسیلی سلولز، چسبندگی مناسبی میان الیاف و پلیمر ایجاد می‌کند و در نتیجه خواص مقاومتی مواد مرکب افزایش می‌یابد.

در مطالعه مواد مرکب ساخته شده با پلی‌پروپیلن و الیاف صنوبر که توسط Rowell و همکاران (2000) انجام شد، نتیجه‌گیری کردند که با افزایش 2 درصد MAPP بر مبنای وزن خشک، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته چند سازه بهبود می‌یابد.

در سال 2004، Bledzki و همکاران مطالعه ای را بر مبنای روش های ساخت و نوع چوب (سوزنی برگ و پهن برگ) در مواد مرکب فیبر - پلی پروپیلن در مورد خواص آن انجام دادند. از MAPP به عنوان