



پایان نامه کارشناسی ارشد در شیمی معدنی

عنوان:

تهیه، شناسایی و مطالعه نانوکریستالهای اورتوفریت عناصر لانتانیدی

استاد راهنما:

دکتر مژگان خراسانی مطلق

استاد مشاور:

دکتر هاشم شهروس وند

تحقیق و نگارش:

اکرم آهنین جان

(این پایان نامه از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بهره مند شده است)

آبان ۱۳۸۹

بسمه تعالی

این پایان نامه با عنوان تهیه، شناسایی و مطالعه نانوکریستالهای اورتوفریت عناصر لانتانیدی قسمتی از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد شیمی معدنی توسط دانشجو اکرم آهنین جان تحت راهنمایی استاد پایان نامه دکتر مژگان خراسانی مطلق تهیه شده است. استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشی با ذکر مرجع و اطلاع کتبی به حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجاز می باشد.

اکرم آهنین جان و امضاء

این پایان نامه واحد درسی شناخته می شود و در تاریخ توسط هیئت داوران بررسی و درجه به آن تعلق گرفت.

تاریخ

امضاء

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما:

استاد راهنما:

استاد مشاور:

داور ۱:

داور ۲:

نماینده تحصیلات تکمیلی:



تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب اکرم آهنین جان تأیید می‌کنم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان‌نامه پیش از این برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو: اکرم آهنین جان

امضاء

تقدیم به:

پدر و مادر مهربانم

به پاس خوبی هایشان.

کاش در شکوه بی نهایت تان با تمام وجود امتداد صد تا تکرار بودم.

روزی مادوباره کبوتر ایمان را پیدا خواهیم کرد

و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت

روزی که کمترین سرود

بوسه است

و حرانسان برای حرانسان

برادی است.

روزی که دیگر درهای خانه هایشان را نمی بندند

تقل افغانی بی ست

و قلب

برای زندگی بس است.

تقدیم به ستاره شهبای تنهایی ام آقای محمد رحیمی

به پاس تلاش با وزحمت بی دریغش...

«اگر عشق نیست

هرگز بیچ آدمیزاده را

تاب سفری این چنین نیست!»

سپاسگزاری

شکر ذات مقدس پروردگار را سزااست که شاکرترین بندگانش از حق شکر او عاجز و عابدترین آن‌ها در عبادتش قاصر، شکر را تعلیم داد و بر آن سپاس عظیم مقرر فرمود. اقیانوس رحمتش را ساحلی و نعمت‌هایش را شماره‌ای نباشد.

در آغاز کلام بایسته می‌دانم از سرکار خانم دکتر مژگان خراسانی مطلق استاد راهنمای بزرگوار و ارجمندم که با راهنمایی‌های دلسوزانه و مهربانانه‌شان همانند چراغی فروزان روشنگر راهم بودند برای عمری سپاسگزار باشم. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت دارم که همواره وجود شریفشان منشأ اثر خیر و برکت باشد.

صمیمانه‌ترین سپاس‌ها را به محضر استاد مشاور بزرگوارم آقای دکتر هاشم شهروس‌وند تقدیم می‌دارم. با امتنان بیکران از مساعدت‌های بی‌شائبه‌ی جناب آقای دکتر میثم نوروزی فر که داوری این پایان‌نامه را بر عهده گرفتند.

همچنین قدردانی می‌کنم از آقای دکتر حسن منصوری ترشیزی که این پایان‌نامه را داوری نمودند. از آقای دکتر علیرضا مدرسی عالم، نماینده محترم تحصیلات تکمیلی نیز سپاسگزارم. از دانشجویان دکترای آزمایشگاه، خانم‌ها صفاری، اکرامی، نیرومند، خالقیان و مودی که مرا صمیمانه و مشفقانه یاری داده‌اند تشکر می‌کنم.

بر خود لازم می‌دانم از برادران و خواهران عزیزم رضا، رسول، اعظم و فاطمه که همواره یار و یاورم بوده‌اند تقدیر و تشکر کنم. از دوست مهربان و دلسوزم خانم شهره جهانی که همراه اینجانب در این دوره بودند و نیز از آقای محمد شهرکی صمیمانه تشکر کرده و امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشند.

همچنین از دوستان عزیزم در آزمایشگاه خانم‌ها زهرا یوری و فهیمه زارعبان و آقایان مهدی رونده، رحیم والی و مجتبی بمانادی متشکرم. با سپاس بی‌دریغ خدمت دوستان گران مایه‌ام آقای مهدی گل محمدی و خانم‌ها خدیجه حسنی، محدثه میری، فاطمه سراج‌الدین و الهام انجم شعاع که انیس روزگار غربتم بودند.

چکیده:

نانوکریستال‌های پرووسکیتی LaFeO_3 با ساختار ارتورومبیک، با استفاده از سه روش ساده و مؤثر شیمی تر؛ هم‌رسوبی، هم‌رسوبی همراه با ماکروویو و هم‌رسوبی همراه با اولتراسونیک در حضور دو سورفاکتانت مختلف، تهیه شدند. شرایط واکنش از قبیل نوع سورفاکتانت، pH محلول و دمای کلسیناسیون بهینه شد. مورفولوژی، پارامترهای شبکه و اندازه‌ی ذرات در این مواد، توسط تکنیک‌های طیف‌بینی تبدیل فوریه (FT-IR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف‌سنجی تفکیک انرژی (EDX) مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند. خواص مغناطیسی محصولات توسط مغناطیس‌سنج ارتعاشی نمونه (VSM) در دمای اتاق اندازه‌گیری شد. نانوکریستال‌های اورتوفریت رفتار مغناطیسی ضعیفی را نشان می‌دهند. پرووسکیت‌های سنتز شده با استفاده از سه روش، دارای فاز کریستالی نسبتاً خالصی از LaFeO_3 بودند، اما شکل و اندازه ذرات متفاوت است. نانوذرات بدست آمده از روش هم‌رسوبی به شکل نانومیله و نانوذرات تهیه شده از سایر روش‌ها بصورت کروی هستند. همچنین نتایج نشان می‌دهند که با تابش‌دهی امواج ماکروویو و ماوراء صوت می‌توان زمان تولید نانوذرات را بطور قابل ملاحظه‌ای کوتاه کرد.

کلمات کلیدی: اورتوفریت لانتانیم- هم‌رسوبی- هم‌رسوبی همراه با ماکروویو- هم‌رسوبی همراه با ماوراء

صوت- نانوکریستال‌های اورتوفریت- سورفاکتانت

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول: مقدمه
۲	۱-۱- مقدمه
۲	۱-۱-۱- نانو
۲	۲-۱-۱- نانو تکنولوژی
۳	۳-۱-۱- شیمی و فناوری نانو
۴	۲-۱- نانو ذرات
۴	۳-۱- روش های تولید نانو ذرات
۵	۱-۳-۱- روش های مکانیکی
۶	۲-۳-۱- روش های فیزیکی
۷	۳-۳-۱- روش های شیمیایی
۸	۴-۱- روش هم رسوبی
۹	۵-۱- سونوشیمی
۱۲	۶-۱- روش ماکروویو
۱۴	۷-۱- اکسیدهای مختلط
۱۴	۱-۷-۱- پرووسکیت
۱۸	۲-۷-۱- ایلمینت
۱۹	۳-۷-۱- اسپینل
۲۰	۱-۳-۷-۱- اسپینل نرمال
۲۱	۲-۳-۷-۱- اسپینل معکوس
۲۱	۸-۱- اورتوفریت لانتانیم LaFeO_3
۲۴	۹-۱- هدف
۲۵	فصل دوم: بخش تجربی
۲۶	۱-۲- مواد شیمیایی و دستگاهها
۲۶	۱-۱-۲- مواد شیمیایی
۲۶	۲-۱-۲- دستگاهها
۲۷	۲-۲- روش های تهیه نانو اورتوفریت لانتانیم
۲۷	۱-۲-۲- تهیه نانو اورتوفریت لانتانیم (I) LaFeO_3
۲۸	۲-۲-۲- تهیه نانو اورتوفریت لانتانیم (II) LaFeO_3

۲۹ تهیه نانوآورتوفریست لانتانیم (III) LaFeO ₃
۳۰ تهیه نانوآورتوفریست لانتانیم (IV) LaFeO ₃
۳۱ تهیه نانوآورتوفریست لانتانیم (V) LaFeO ₃
۳۱ تهیه نانوآورتوفریست لانتانیم (VI) LaFeO ₃
۳۳	فصل سوم: شناسایی نانوآورتوفریست‌های لانتانیم (I-VI).....
۳۵ ۱-۳ - مطالعه طیف‌بینی زیرقرمز تبدیل فوریه (FT-IR).....
۳۶ ۱-۱-۳ - بررسی طیف FT-IR نانوآورتوفریست لانتانیم I.....
۴۰ ۲-۱-۳ - بررسی طیف FT-IR نانوآورتوفریست لانتانیم II.....
۴۳ ۳-۱-۳ - بررسی طیف FT-IR نانوآورتوفریست لانتانیم III.....
۴۶ ۴-۱-۳ - بررسی طیف FT-IR نانوآورتوفریست لانتانیم IV.....
۵۰ ۵-۱-۳ - بررسی طیف FT-IR نانوآورتوفریست لانتانیم V.....
۵۳ ۶-۱-۳ - بررسی طیف FT-IR نانوآورتوفریست لانتانیم VI.....
۵۵ ۲-۳ - مطالعه طیف XRD نانوآورتوفریست‌های لانتانیم.....
۵۹ ۱-۲-۳ - بررسی طیف XRD نانوآورتوفریست لانتانیم I.....
۶۱ ۲-۲-۳ - بررسی طیف XRD نانوآورتوفریست لانتانیم II.....
۶۳ ۳-۲-۳ - بررسی طیف XRD نانوآورتوفریست لانتانیم III.....
۶۵ ۴-۲-۳ - بررسی طیف XRD نانوآورتوفریست لانتانیم IV.....
۶۷ ۵-۲-۳ - بررسی طیف XRD نانوآورتوفریست لانتانیم V.....
۶۹ ۶-۲-۳ - بررسی طیف XRD نانوآورتوفریست لانتانیم VI.....
۷۱ ۳-۳ - بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) نانوآورتوفریست‌های لانتانیم.....
۷۲ ۱-۳-۳ - بررسی تصویر SEM نانوآورتوفریست لانتانیم I.....
۷۳ ۲-۳-۳ - بررسی تصویر SEM نانوآورتوفریست لانتانیم II.....
۷۴ ۳-۳-۳ - بررسی تصویر SEM نانوآورتوفریست لانتانیم III.....
۷۵ ۴-۳-۳ - بررسی تصویر SEM نانوآورتوفریست لانتانیم IV.....
۷۶ ۵-۳-۳ - بررسی تصویر SEM نانوآورتوفریست لانتانیم V.....
۷۷ ۶-۳-۳ - بررسی تصویر SEM نانوآورتوفریست لانتانیم VI.....
۷۸ ۴-۳ - بررسی نتایج طیف‌سنجی تفکیک انرژی (EDS).....
۸۰ ۱-۴-۳ - نتایج EDX نانوآورتوفریست‌های لانتانیم.....
۸۶ ۵-۳ - مطالعه خواص مغناطیسی (VSM).....
۸۸ ۱-۵-۳ - نتایج VSM نانوآورتوفریست‌های لانتانیم (I-VI).....
۸۹	فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری.....
۹۰ ۱-۴ - مقدمه.....
۹۱ ۲-۴ - تأثیر pH در تهیه نانوآورتوفریست لانتانیم.....
۹۲ ۳-۴ - تأثیر دمای کلسیناسیون.....
۹۴ ۴-۴ - مقایسه روش‌های مختلف تهیه نانوآورتوفریست لانتانیم.....
۹۶ ۵-۴ - مقایسه اندازه ذرات در روش‌های مختلف تهیه اورتوفریست لانتانیم.....
۹۷ ۶-۴ - مقایسه نتایج SEM.....

٩٧ ٧-٤ - مقایسه نتایج VSM
٩٨ مراجع

فهرست جدول ها

صفحه	عنوان جدول
۵۴	جدول ۳-۱. مقایسه FT-IR نانوآورتوفریت‌های لانتانیم (I-VI)
۵۹	جدول ۳-۲. اندازه ذرات نانوآورتوفریت لانتانیم I
۶۱	جدول ۳-۳. اندازه ذرات نانوآورتوفریت لانتانیم II
۶۳	جدول ۳-۴. اندازه ذرات نانوآورتوفریت لانتانیم III
۶۵	جدول ۳-۵. اندازه ذرات نانوآورتوفریت لانتانیم IV
۶۷	جدول ۳-۶. اندازه ذرات نانوآورتوفریت لانتانیم V
۶۹	جدول ۳-۷. اندازه ذرات نانوآورتوفریت لانتانیم VI
۹۳	جدول ۴-۱. اندازه ذرات نانوآورتوفریت‌های LaFeO_3 کلسینه شده در دماهای مختلف
۹۶	جدول ۴-۲. مقایسه اندازه ذرات نانوآورتوفریت‌های لانتانیم (I-VI)
۹۷	جدول ۴-۳. مقایسه پارامترهای شبکه و میانگین اندازه ذرات نانوآورتوفریت‌های لانتانیم

فهرست شکل ها

صفحه	عنوان شکل
۱۵	شکل ۱-۱. ساختار پروسکیت مکعبی $BaTiO_3$
۱۵	شکل ۲-۱. ساختار پروسکیت $LaAlO_3$
۱۷	شکل ۳-۱. ساختار سلول واحد تقارن‌های انحرافی از ساختار ایده‌آل پروسکیت
۱۸	شکل ۴-۱. ساختار تیتانات آهن که در سیستم ایلمنیت متبلور می‌شود
۱۹	شکل ۵-۱. ساختار کلی اسپینل AB_2O_4
۲۰	شکل ۶-۱. ساختار $MgAl_2O_3$ که در سیستم اسپینل نرمال متبلور می‌شود
۲۱	شکل ۷-۱. ساختار اسپینل معکوس $CoFe_2O_4$
۲۴	شکل ۸-۱. ساختار اورتوفریت لانتانیم $LaFeO_3$ با تقارن اورتورومبیک
۲۹	شماتیک ۱-۲. تهیه نانو اورتوفریت‌های لانتانیم I و II و III
۳۰	شماتیک ۲-۲. تهیه نانو اورتوفریت‌های لانتانیم IV
۳۲	شماتیک ۳-۲. تهیه نانو اورتوفریت‌های لانتانیم V و VI
۳۷	شکل ۱-۳. طیف FT-IR اکتانوئیک اسید
۳۸	شکل ۲-۳. طیف FT-IR پیش ماده (نمونه قبل از کوره) نانو اورتوفریت لانتانیم I
۳۸	شکل ۳-۳. طیف FT-IR نانو اورتوفریت لانتانیم I (نمونه بعد از کوره)
۳۹	شکل ۴-۳. طیف‌های FT-IR (a) اکتانوئیک اسید، (b) پیش ماده، (c) نانو اورتوفریت لانتانیم I
۴۱	شکل ۵-۳. طیف FT-IR پیش ماده (نمونه قبل از کوره) نانو اورتوفریت لانتانیم II
۴۱	شکل ۶-۳. طیف FT-IR نانو اورتوفریت لانتانیم II (نمونه بعد از کوره)
۴۲	شکل ۷-۳. طیف‌های FT-IR (a) اکتانوئیک اسید، (b) پیش ماده، (c) نانو اورتوفریت لانتانیم II
۴۴	شکل ۸-۳. طیف FT-IR پیش ماده (نمونه قبل از کوره) نانو اورتوفریت لانتانیم III

- شکل ۳-۹. طیف FT-IR نانوآور توفریت لانتانیم III (نمونه بعد از کوره) ۴۴
- شکل ۳-۱۰. طیف‌های FT-IR (a) اکتانویک اسید، (b) پیش ماده، (c) نانوآور توفریت لانتانیم III ۴۵
- شکل ۳-۱۱. طیف FT-IR اولئیک اسید ۴۷
- شکل ۳-۱۲. طیف FT-IR پیش ماده (نمونه قبل از کوره) نانوآور توفریت لانتانیم IV ۴۸
- شکل ۳-۱۳. طیف FT-IR نانوآور توفریت لانتانیم IV (نمونه بعد از کوره) ۴۸
- شکل ۳-۱۴. طیف‌های FT-IR (a) اولئیک اسید، (b) پیش ماده، (c) نانوآور توفریت لانتانیم IV ۴۹
- شکل ۳-۱۵. طیف FT-IR پیش ماده (نمونه قبل از کوره) نانوآور توفریت لانتانیم V ۵۱
- شکل ۳-۱۶. طیف FT-IR نانوآور توفریت لانتانیم V (نمونه بعد از کوره) ۵۱
- شکل ۳-۱۷. طیف‌های FT-IR (a) اولئیک اسید، (b) پیش ماده، (c) نانوآور توفریت لانتانیم V ۵۲
- شکل ۳-۱۸. طیف FT-IR نانوآور توفریت لانتانیم VI (نمونه بعد از کوره) ۵۳
- شکل ۳-۱۹. یک الگوی پراش پودری نمونه ۵۶
- شکل ۳-۲۰. یک الگوی طیف XRD ۵۷
- شکل ۳-۲۱. طیف XRD نانوآور توفریت لانتانیم I ۶۰
- شکل ۳-۲۲. طیف XRD نانوآور توفریت لانتانیم II ۶۲
- شکل ۳-۲۳. طیف XRD نانوآور توفریت لانتانیم III ۶۴
- شکل ۳-۲۴. طیف XRD نانوآور توفریت لانتانیم IV ۶۶
- شکل ۳-۲۵. طیف XRD نانوآور توفریت لانتانیم V ۶۸
- شکل ۳-۲۶. طیف XRD نانوآور توفریت لانتانیم VI ۷۰
- شکل ۳-۲۷. تصویر SEM نانوآور توفریت لانتانیم I ۷۲
- شکل ۳-۲۸. طیف XRD نانوآور توفریت لانتانیم II ۷۳
- شکل ۳-۲۹. طیف XRD نانوآور توفریت لانتانیم III ۷۴
- شکل ۳-۳۰. طیف XRD نانوآور توفریت لانتانیم IV ۷۵
- شکل ۳-۳۱. طیف XRD نانوآور توفریت لانتانیم V ۷۶
- شکل ۳-۳۲. طیف XRD نانوآور توفریت لانتانیم VI ۷۷
- شکل ۳-۳۳. تصویر EDX نانوآور توفریت لانتانیم I ۸۰

- ۸۱ شکل ۳-۳۴. تصویر EDX نانوآورتوفریت لانتانیم II
- ۸۲ شکل ۳-۳۵. تصویر EDX نانوآورتوفریت لانتانیم III
- ۸۳ شکل ۳-۳۶. تصویر EDX نانوآورتوفریت لانتانیم IV
- ۸۴ شکل ۳-۳۷. تصویر EDX نانوآورتوفریت لانتانیم V
- ۸۵ شکل ۳-۳۸. تصویر EDX نانوآورتوفریت لانتانیم VI
- ۸۷ شکل ۳-۳۹. نمودار تصویری حلقه‌ی هیستریزیس یک ماده مغناطیسی
- ۸۸ شکل ۳-۴۰. نمودار هیستریزیس نانوآورتوفریت لانتانیم I
- ۸۸ شکل ۳-۴۱. نمودار هیستریزیس نانوآورتوفریت لانتانیم IV
- ۹۱ شکل ۴-۱. طیف‌های XRD نانوآورتوفریت‌های لانتانیم در مقادیر مختلف pH
- ۹۲ شکل ۴-۲. طیف‌های XRD نانوآورتوفریت‌های لانتانیم تهیه شده در دماهای مختلف کلسیناسیون
- ۹۴ شکل ۴-۳. طیف‌های XRD نانوآورتوفریت‌های لانتانیم سنتز شده با اکتانوئیک اسید با روش (a) هم‌رسوبی، (b) اولتراسونیک، (c) ماکروویو
- ۹۵ شکل ۴-۴. طیف‌های XRD نانوآورتوفریت‌های لانتانیم سنتز شده با اولئیک اسید با روش (a) هم‌رسوبی، (b) اولتراسونیک، (c) ماکروویو

فهرست علائم

نشانه	علامت
طیف‌سنجی تفکیک انرژی	EDX
طیف‌بینی زیر قرمز تبدیل فوریه	FT-IR
نیروی پسماندزدایی	H_c
اندیس میلر	h k l
متر	L (m)
نانومتر	L (nm)
گرم	m (g)
کیلوگرم	m (kg)
مولار	M (mol/lit)
پسماند مغناطیسی	M_r
اشباع مغناطیسی	M_s
گرمايش ماکروویو	MWH
توان	P (W)
درجه سانتی‌گراد	T (°C)
پراش الکترونی پر انرژی انعکاسی	RHEED
میکروسکوپ الکترونی روبشی	SEM
میکروسکوپ روبشی	SPM
میکروسکوپ الکترونی عبوری	TEM
ساعت	t (h)

کلوین	T (K)
دقیقه	t (min)
میلی لیتر	V (ml)
دور بر دقیقه	v (rpm)
مغناطیس سنج ارتعاشی نمونه	VSM
طیف سنجی فتوالکترونی پرتو ایکس	XPS
پراش پرتو ایکس	XRD
طول موج	λ (Å)

فصل اول

مقدمه

۱-۱-۱- مقدمه [۱-۳]:

فناوری نانو حدود نیم قرن پیش، در دهه‌های آخر قرن بیستم همراه با توسعه فناوری‌های نوین تصویربرداری، دستکاری و شبیه‌سازی ماده در مقیاس اتمی پدید آمده است. نانو در گذشته، فیزیک اتمی نامیده می‌شد و پس از کاربردی شدن، نانو نام گرفت، نانو یک علم جدید نیست اما کاربردی شدن آن زندگی انسان را دگرگون ساخته است. نانو تکنولوژی برای اولین بار توسط اریک دریگسلیر^۱ به دنیا عرضه شد، او در آزمایشگاه مشهور MIT^۲ متعلق به انستیتو فورسایت^۳، مطالعات خود را با سیستم‌های بیولوژیکی آغاز کرد و سپس متوجه شد که می‌توان دستگاه‌های مولکولی را تولید کرد. بدین ترتیب نانو تکنولوژی به نام او ثبت شد.

۱-۱-۱-۱- نانو:

نانو از واژه یونانی به معنی بسیار ریز و کوچک گرفته شده است. اما در زبان علمی معادل یک میلیاردم متر یا تقریباً معادل اندازه ده اتم هیدروژن است که در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. نانو فناوری توسط ریچارد فیمن^۴ استاد فیزیک نظری در انستیتو کالیفرنیا^۵ بنا نهاده شد.

۱-۱-۲- نانو تکنولوژی [۳]:

نانو تکنولوژی عبارت است از فناوری ساخت و تولید پیش‌بینی شده که امکان کنترل ظریف، دقیق و ارزان ساختار ماده را از طریق تغییر، جابجایی و بازی کردن با اتم‌های تشکیل دهنده آن، فراهم می‌سازد. نانومواد هنگامی که متراکم و فشرده نشده باشند، نانو پودر نامیده می‌شوند که اندازه دانه‌های آن‌ها حداقل در یک بعد در محدوده ۱-۱۰۰nm می‌باشند.

¹ Eric Drexler

² Massachusetts Institute of technology

³ Foresight

⁴ Richard Fenman

⁵ Caltech

هر ذره‌ای که ابعادش در سه بعد، کوچکتر از ۲۰ نانومتر باشد، نانوذره صفر بعدی نامیده می‌شود. اگر ابعاد ذره‌ای در یک، دو یا سه بعد بیشتر از ۲۰ نانومتر و کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشد به ترتیب نانوذره یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی نامیده می‌شود.

یک ماده نانوساختار^۱ یا واضح‌تر یک بدنه نانوساختار، جامدی است که در آن انتظام اتمی، اندازه کریستال‌های تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی در سراسر بدنه در مقیاس چند نانومتری گسترده شده باشد. خواص فیزیکی و شیمیایی نانومواد (ذرات، الیاف، گلوله و ...) در مقایسه با مواد میکروسکوپی نه تنها از نظر کوچکی اندازه بلکه از نظر خواص جدید آن‌ها در مقیاس نانو تفاوت اساسی دارند.

۱-۱-۳- شیمی و فناوری نانو [۴]:

در دهه اخیر، پیشرفت در علوم فناوری نانو همراه با روش‌های جدید برای ساخت، مطالعه و اصلاح نانوذرات و نانوساختارها بوده است. گسترش و پیشرفت در این زمینه ناشی از پیشرفت در نانوشیمی است. نانوشیمی از دو دیدگاه دارای اهمیت است: ۱- علم نانوشیمی خواص شیمیایی مختص هر عنصر را در سیستم‌های نانومتری بررسی می‌کند و مسائل بنیادی جدیدی را در این علم پایه ریزی می‌کند. ۲- علم نانوشیمی می‌تواند به ساخت، اصلاح، پایداری نانوذرات منفرد و همچنین به تهیه نانوساختارهای خودآرا کمک کند. به هر حال، تغییر خواص ساختارهای تهیه شده با تغییر اندازه و شکل نانوذرات به طور دلخواه امکان‌پذیر است.

نانوشیمی، ساخت و خواص شیمیایی ذرات با اندازه کوچکتر از ۱۰۰nm را مطالعه می‌کند. در نانوشیمی، برهم‌کنش هر ذره با محیط، ویژه و مخصوص است. هنگام مطالعه‌ی خواص انفرادی چنین ذراتی باید بر روی تغییرات کیفی خواص ذرات به صورت تابعی از اندازه توجه شود.

از آنجایی که نانوفناوری، توانمندی تولید مواد، ابزار و سیستم‌های جدید همراه با کنترل در سطوح مولکولی، اتمی و استفاده از خواص آن سطوح است، کاربردهای این فناوری، در حوزه‌های مختلف اعم از غذا، دارو، تشخیص پزشکی، فناوری زیستی، الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی، امنیت ملی و غیره می‌باشد. دانشمندان امیدوارند با گسترش نانوفناوری، علاوه بر ارتقای کیفیت در محصولات سنتی، به مواد و محصولات با خواص جدید و چند منظوره دست یابند.

¹ Nanostructure

۱-۲- نانوذرات [۵]:

مواد نانو، موادی هستند که حداقل در یک بعد دارای ابعادی در حد چند نانومتر باشند. این مواد به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: نانوذرات و مواد نانو ساختار (یا مواد نانو کریستال). طبق تعریف جوامع علمی، یک نانوذره به ذره‌ای گفته می‌شود که ابعادی بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر داشته باشد. نانوذرات از طیف وسیعی از مواد ساخته می‌شوند. متداول‌ترین و پرکاربردترین آن‌ها، نانوذرات سرامیکی هستند. با توجه به تعریف نانوذرات ممکن است این ذهنیت به وجود آید که این ذرات با چنین ابعادی در هوا معلق خواهند ماند. اما در واقع چنین نیست و نیروهای الکترواستاتیکی بین این ذرات، آن‌ها را در کنار هم قرار می‌دهد.

با توجه به تعریف نانوذرات، این سؤال مهم در تولید مواد نانو مطرح می‌شود که تغییر اندازه ذرات چه تأثیری بر آرایش هندسی و پایداری اتم‌ها دارد؟

اولین اثر کاهش اندازه ذرات، افزایش سطح است. افزایش نسبت سطح به حجم نانوذرات سبب تأثیر بیشتر اتم‌های واقع در سطح ماده نسبت به اتم‌های توده آن بر خواص فیزیکی ذرات می‌گردد. این ویژگی، واکنش پذیری نانوذرات را به شدت افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که این ذرات به شدت تمایل به تجمع یا کلوخه‌ای شدن دارند. البته این خاصیت مزایایی هم دربردارد. با استفاده از این خاصیت می‌توان کارایی کاتالیزورهای شیمیایی را به نحو مؤثری بهبود بخشید و یا در تولید کامپوزیت‌ها با استفاده از این ذرات، پیوندهای شیمیایی مستحکم‌تری بین ماده زمینه و ذرات برقرار شده و استحکام کامپوزیت افزایش می‌یابد.

همچنین، افزایش سطح ذرات، فشار سطحی را تغییر داده و منجر به تغییر فاصله بین ذرات یا فاصله بین اتم‌های آن‌ها می‌شود. تغییر در فاصله بین اتم‌های ذرات و نسبت سطح به حجم زیاد در نانوذرات، تأثیر متقابلی در خواص ماده دارد. تغییر در انرژی آزاد سطح، پتانسیل شیمیایی را تغییر می‌دهد. این امر در خواص ترمودینامیکی ماده تأثیر می‌گذارد.

۱-۳- روش‌های تولید نانوذرات [۶]:

از آنجایی که اندازه، توزیع، مورفولوژی، خلوص و درجه کریستالی بودن نانوذرات به روش تولید آن‌ها بسیار وابسته است، بنابراین روش فرآوری این مواد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد. در چند دهه گذشته، روش‌های مختلفی برای تولید این ذرات ابداع شده و توسعه یافتند.

به طور کلی ذرات نانوساختار و پوشش‌هایی با اندازه کمتر از ۱۰۰ نانومتر توسط روش‌های گوناگونی قابل تولید هستند.

می‌توان روش‌های تهیه نانومواد را به سه دسته تقسیم کرد، هر چند دسته‌بندی روش‌های ساخت نانومواد مانند انواع آن‌ها بسیار متنوع است.

۱- روش‌های مکانیکی

۲- روش‌های فیزیکی

۳- روش‌های شیمیایی (حالت مایع و با کمک روش‌های شیمیایی تر)

۱-۳-۱- روش‌های مکانیکی:

استفاده از آسیاب‌های گلوله‌ای برای خرد کردن و کاهش اندازه ذرات، سال‌هاست که به طور صنعتی به کار گرفته می‌شود. این فرایند که به آلیاژسازی مکانیکی موسوم است، با مخلوط کردن پودرهای اولیه با نسبت مناسب و وارد کردن آن‌ها به داخل آسیاب حاوی گلوله‌های مقاوم به سایش (فولاد سخت یا سرامیک) آغاز می‌شود. در فرایند آسیاب، ذرات پودر به طور پیوسته مسطح، شکسته و دوباره جوش می‌خورند. بر حسب نوع ماده اولیه و شرایط آسیاب، پس از گذشت زمانی نسبتاً طولانی، بین مکانیزم‌های جوش خوردن و شکستن تعادل برقرار می‌شود که در این حالت، اندازه ذرات به یک حد پایدار می‌رسد، یعنی امکان کاهش بیشتر اندازه ذرات وجود ندارد و فرایند به حالت اشباع می‌رسد.

عوامل مؤثر بر فرآیند:

۱- نوع مواد اولیه

۲- افزودن مواد رقیق کننده

۳- زمان آسیاب

۴- سرعت چرخش آسیاب

۵- اندازه گلوله‌های آسیاب

۶- شرایط عملیات حرارتی