

الله زار عجمان



دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده علوم

شماره پایان نامه : ۹۲۱۴۷۱۶۶

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک
گرایش حالت جامد تجربی

عنوان :

ساخت و بررسی فیبر و نانوفیبر ابرسانای سرامیکی $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ به روش الکترورسندگی

استاد راهنما:

دکتر مرتضی زرگر شوشتاری

استاد مشاور:

دکتر عبدالمحمد قلمبر دزفولی

نگارنده :

فاطمه هاچم بچاری

شهریورماه سال ۱۳۹۲

تعدیم به

خدا...

تعدیم به

همهی شخصین عالم و محبی آنان



تقدیم به
پدر کر اتقدر و مادر محترم باشم

برادران و خواهر عزیزم

پاس مخصوص اوست که شایسته ترین است برای سایش....

برخورد لازم می دانم (پیمان) این مقطع تحصیلی از افرادی که مراد امر پژوهش یاری نموده اند مشکر کنم....

از جناب آقای دکتر زرگر شوستری استاد راهنمای بزرگوارم، بپاس همایی صیانتاش که با دقت و حوصله بسیار سیر درست پژوهش را به من آموختند کمال مشکر و قدردانی را دارم؛ از آقای دکتر فلمبرد فولی استاد مشاور کرامیم، به خاطر حیات ها و همایی ایشان در این مدت مشکر می کنم و هچنین از جناب آقای دکتر کاظمی نژاد و آقای دکتر فردید که زحمت مطالعه و داوری این پایان نامه را تقبل نمودند پاسکزارم. از تمامی دوستان خوبم به خصوص خانم ها فرزانه بازی، مهدیه مشکر الله زاده، خدیجه محربی، راضیه محمدی، سعیده تیله کوہی، الله مرادیان، الهام الهی، غزال سیاح، زهره جاویدانی، آمنه آهنگر پور و ندا منجوش که بودن دکنارشان در این مدت، باعث شد بخطات سخت انجام کارهای آزمایشگاهی و حضور در خوابگاه به بخطات شیرین و خاطره انگیزی تبدیل شود، مشکر و قدردانی را دارم، هچنین از تمامی کارکنان کروه فنیک به خصوص خانم صفتی خانی مشکر می کنم.

فاطمه هام پیاری

شهریورماه ۱۳۹۲

با اسمه تعالی
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده علوم

(نتیجه ارزشیابی پایان نامه ارشد)

پایان نامه خانم فاطمه هاچم بچاری دانشجوی رشته: فیزیک گرایش: حالت جامد تجربی
دانشکده علوم به شماره دانشجویی ۸۹۱۴۷۰۸

با عنوان:

ساخت و بررسی فیبر و نانوفیبر ابررسانای سرامیکی $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7.8}$ به روش الکتروریسندگی

جهت اخذ مدرک: کارشناسی ارشد در تاریخ: ۹۲/۶/۳۰ توسط هیأت داوران مورد ارزشیابی قرار گرفت و با
درجه تصویب گردید.

اعضاي هيأت داوران:	رتبه علمي	امضاء
استاد راهنما: دکتر مرتضی زرگر شوشتري	استاد
استاد مشاور: دکتر عبدالمحمد قلمبر دزفولی	استاد دیار
استاد داور: دکتر منصور فربد	دانشیار
استاد داور: دکتر ایرج کاظمی نژاد	دانشیار
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهرزاد اشرف پور	استاد دیار
مدیر گروه: دکتر منصور فربد	دانشیار
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده: دکتر ناهید پور رضا	استاد
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه: دکتر مسعود قربانی پور	دانشیار

نام خانوادگی : هاچم بچاری	نام: فاطمه	شماره دانشجویی : ۸۹۱۴۷۰۸
عنوان پایان نامه : ساخت و بررسی فیبر و نانوفیبر ابررسانای سرامیکی $YBa_2Cu_3O_{7-8}$ به روش الکتروریستندگی		
استاد راهنما: دکتر مرتضی زرگر شوشتاری		
استاد مشاور: دکتر عبدالمحمد قلمبر ذرفولی		
درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد	رشته: فیزیک	گرایش: حالت جامد تجربی
دانشگاه: شهید چمران اهواز	دانشکده: علوم	گروه : فیزیک
تاریخ فارغ التحصیلی: ۹۲/۷/۳۰	تعداد صفحه: ۱۳۴	کلید واژه ها : YBCO ، $YBa_2Cu_3O_{7-8}$ ، فیبر ابررسانا، نانوفیبر ابررسانا، نانوفیبر سرامیکی، الکتروریستندگی، پذیرفتاری مغناطیسی ac.
<p>یکی از روش‌های بسیار کارآمد برای ساخت نانوفیبرها روش الکتروریستندگی است. با ساخت اولین نانوفیبر سرامیکی در سال ۲۰۰۲ با این روش، افق جدیدی برای ساخت نانوفیبرهای سرامیکی از جمله نانوفیبرهای ابررساناها دمای بالا باز شد. این روش به طور کلی شامل ۳ مرحله است: ۱) تهیه‌ی یک سل مناسب از پیش مواد غیرآلی و پلیمری ۲) الکتروریستندگی محلول و به دست آوردن فیبرهای ترکیبی ۳) پخت فیبرهای به دست آمده در دمای مناسب. در این پایان‌نامه، فیبرها و نانوفیبرهای ابررسانا $YBa_2Cu_3O_{7-8}$، به روش الکتروریستندگی ساخته شده‌اند. در اولین مرحله، ترکیب استوکیومتری از استات‌های ایتریم، باریم و مس به همراه پلی‌وینیل کل (PVA) تهیه شد؛ سپس برای تولید نانوفیبرها، ترکیب پلیمر / استات به دست آمده الکتروریستندگی شد و در مرحله‌ی آخر، فیبرها درون کوره قرار داده شدند. فیبرهای تولید شده قبل و بعد از پخت، توسط آنالیز توزین حرارتی (DTA/TGA)، الگوی پراش اشعه‌ی ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پذیرفتاری مغناطیسی ac مورد مطالعه قرار گرفتند. اثر پارامترهایی از قبیل غلظت محلول، دمای پخت، بسترهای آون بر اندازه و ریخت‌شناسی فیبرهای تولید شده مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‌های انجام شده نشان دادند که محدوده‌ی غلظت بهینه‌ی الکتروریستندگی حدود ۷/۵-۷/۲ nm بود. بعد از پخت نانوفیبرها در دمای ۹۳۰ °C، اندازه‌ی نانوفیبرها، به دلیل تشکیل ساختار بلوری ابررسانا بزرگتر شدند و تبدیل به فیبرهای با قطر $3/7 \mu m$ شدند. همچنین وجود بستر در حفظ یا تخریب نانوفیبرهای موجود بر روی آن تأثیر بسیار زیادی داشت. میانگین قطر نانوفیبرهای YBCO تولید شده روی بستر Si حدود ۱۵۰ nm است و روی بستر نقره حدود $4/4 \mu m$ بود.</p>		

پیش‌گفتار

در سال‌های اخیر، مطالعه‌ی مواد نانوساختاری به علت کاربردهای فرآوانی که دارند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در این میان نانوساختارهای یک بعدی مانند نانومیله‌ها، نانوسیم‌ها و نانوفیبرها بهدلیل استفاده از آن‌ها در نانو بازارها، از اهمیت بیشتری برخوردارند. یکی از روش‌های بسیار مناسب و کارآمد برای ساخت نانوفیبرهای سرامیکی، روش الکتروریستندگی است. از جمله مواد سرامیکی که با این روش مورد تحقیق قرار گرفته شده، ابررساناهای دمای بالای سرامیکی (HTSC) است. یکی از بیشترین مطالعاتی که در حوزه‌ی HTSC ها انجام شده، در مورد ابررسانای $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ (YBCO) است. در این پژوهش، ساخت فیبرها و نانوفیبرهای ابررسانای $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ با محلول تهیه شده از استات‌های ایتریم، باریم، مس و پلی‌وینیل الکل (PVA)، پخت شده توسط الگوی گرمادهی مشخص، به روش الکتروریستندگی، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در راستای این اهداف فصل اول این پایان‌نامه، شامل تاریخچه‌ی کوتاهی از ابررسانایی، معرفی ساختار بلوری ابررسانای $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ و تاریخچه‌ای از سیم‌ها، فیبرها و نانوفیبرهای این ابررسانا می‌باشد. در فصل دوم به معرفی نانوفیبرهای پلیمری و سرامیکی پرداخته شده است. در این فصل روش‌های ساخت این دسته از مواد نانومتری به‌ویژه روش الکتروریستندگی شرح داده شده است. فصل سوم به کارهای آزمایشگاهی انجام شده اختصاص دارد. در این فصل در مورد مواد شیمیایی و وسایل استفاده شده در این پژوهش، نحوه‌ی عملکرد دستگاه الکتروریستندگی، روش‌های مشخصه‌یابی فیبرها و نانوفیبرها و چگونگی ساخت آن‌ها توضیح داده شده است. در انتهای، در فصل چهارم، اثر پارامترهایی از قبیل غلظت محلول، دمای پخت، بسترهای آون بر اندازه و ریخت‌شناسی فیبرهای تولید شده مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین با استفاده از دستگاه‌های پذیرفتاری مغناطیسی ac, SEM, XRD و TGA به بررسی ویژگی‌های ساختاری، حرارتی، ریخت‌شناسی و خواص مغناطیسی فیبرها و نانوفیبرهای تولید شده پرداخته شده است. همچنین در ادامه این فصل، به جمع‌بندی نتایج این پایان‌نامه و ارائه پیشنهادهایی جهت پژوهش‌های آینده پرداخته شده است.

فهرست مطالب

فصل اوّل : ابرسانایی

۱	۱-۱ تاریخچه‌ی ابرسانایی
۳	۲-۱ ابرسانای $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$
۴	۱-۲-۱ ساختار بلوری $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$
۶	۲-۲-۱ تأثیر ضریب اکسیژن بر ساختار ترکیب $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$
۷	۱-۳ تاریخچه‌ی سیم‌ها و فیبرهای ابرسانا
۸	۱-۳-۱ روش پودر در لوله
۹	۲-۳-۱ ریستندگی محلول و ریستندگی خشک
۱۰	۱-۳-۲ لزوم ساخت نانوفیبرهای ابرسانا
۱۱	۱-۳-۳ چرا نانوفیبر $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$

فصل دوّم : نانو فیبرها

۱۴	۱-۲ تعریف
۱۴	۱-۱-۲ فیبرها
۱۴	۲-۱-۲ دسته‌بندی فیبرها
۱۵	۱-۲-۳ نانوفیبرها
۱۵	۱-۲-۴ نانوفیبرپلیمری
۱۵	۱-۲-۵ پلیمرها
۱۵	۲-۲ کاربردهای نانوفیبرهای پلیمری
۱۶	۲-۳ روش‌های ساخت نانوفیبرهای پلیمری
۱۶	۱-۳-۲ خودآرایی
۱۷	۲-۳-۲ کششی
۱۹	۳-۳-۲ جداسازی فازی
۲۰	۴-۳-۲ الگوسازی

فهرست مطالب

۲۱	۵-۳-۲ الکتروریسندگی
۲۵	۴-۲ بررسی پارامترهای مؤثر بر فرآیند الکتروریسندگی
۲۵	۴-۲-۱ غلظت / چسبندگی
۲۶	۴-۲-۲ رسانندگی محلول
۲۷	۴-۲-۳ کشش سطحی
۲۷	۴-۲-۴ جرم مولکولی پلیمر
۲۸	۴-۲-۵ آهنگ شار
۲۸	۶-۴-۲ شدت میدان الکتریکی (ولتاژ اعمالی)
۲۹	۷-۴-۲ فاصله‌ی بین نوک سرنگ تا جمع‌کننده
۲۹	۸-۴-۲ طرح نوک سرنگ
۳۰	۹-۴-۲ شکل و جنس جمع‌کننده
۳۱	۱۰-۴-۲ شرایط محیطی (دما، رطوبت، جریان هوا)
۳۲	۵-۲ نانوفیرهای سرامیکی
۳۳	۱-۵-۲ ساخت نانوفیرهای سرامیکی
۳۵	۲-۵-۲ کاربردهای نانوفیرهای سرامیکی

فصل سوم : کارهای آزمایشگاهی

۳۹	مقدمه
۳۹	۱-۳ مواد شیمیایی و تجهیزات مورد استفاده شده
۳۹	۱-۱-۳ مواد شیمیایی
۳۹	۱-۱-۱-۳ پلی‌وینیل الکل (PVA)
۴۰	۲-۱-۱-۳ پیش‌مواد فیرهای ابررسانای YBCO
۴۱	۲-۱-۳ تجهیزات الکتروریسندگی فیرها
۴۱	۱-۲-۱-۳ پمپ سرنگی
۴۲	۲-۲-۱-۳ منبع ولتاژ بسیار بالای DC
۴۳	۳-۲-۱-۳ طراحی سیستم الکتروریسندگی
۴۵	۲-۳ روش‌های مشخصه‌یابی در این پژوهش

۴۵	۱-۲-۳ پذیرفتاری مغناطیسی <i>ac</i>
۴۸	۲-۲-۳ میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
۴۸	۳-۲-۳ آنالیز حرارتی <i>TGA/DTA</i>
۴۸	۱-۳-۲-۳ آنالیز توزین حرارتی (TGA)
۴۹	۲-۳-۲-۳ آنالیز حرارتی تفاضلی (DTA)
۵۰	۴-۲-۳ پراش اشعه‌ی ایکس (XRD)
۵۱	۳-۳ روش کار
۵۱	۱-۳-۳ تهیه‌ی یک سل مناسب
۵۱	۱-۱-۳-۳ تهیه‌ی محلول PVA
۵۲	۲-۱-۳-۳ تهیه‌ی محلول پلیمر / استات‌ها
۵۳	۲-۳-۳ الکتروریسنگی محلول و به دست آوردن فیبر
۵۳	۳-۳-۳ پخت فیبرها
۵۵	۴-۳ بررسی کارهای انجام شده در این زمینه

فصل چهارم : بررسی و تحلیل کارهای آزمایشگاهی انجام شده

۶۱	مقدمه
۶۱	۱-۴ بررسی پارامتر غلظت محلول پلیمر / استات
۶۶	۲-۴ بررسی مشخصه‌یابی توزین حرارتی (TGA/DTA)
۷۱	۳-۴ بررسی دماهای مختلف پخت توسط الگوی پراش اشعه‌ی ایکس (XRD)
۷۸	۴-۴ بررسی فیبرهای ابرسانای ساخته شده در دمای ۹۳۰ °C
۸۱	۵-۴ تحلیل مشخصه‌یابی پذیرفتاری مغناطیسی <i>ac</i> فیبرهای ابرسانا
۸۵	۶-۴ تلاش‌های انجام شده برای ساخت نانوفیبر ابرسانای $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$
۸۵	۱-۶-۴ بررسی تأثیر دماهای مختلف آون بر ریخت‌شناسی نمونه‌ها بعد از پخت
۹۱	۲-۶-۴ بررسی ریخت‌شناسی نانوفیبرها قبل و بعد از تشکیل کامل فاز <i>YBCO</i>
۹۵	۳-۶-۴ بررسی تأثیر حضور بسترهای مختلف در ساخت نانوفیبر <i>YBCO</i>
۱۰۱	۴-۶-۴ بررسی تأثیر نسبت وزنی بین مخلوط استات و پلیمر خالص (<i>Ac/PVA</i>) در حضور بستر <i>Si</i>
۱۰۴	نتیجه‌گیری

فهرست مطالب

۱۰۶	پیشنهادات
۱۰۷	مراجع
۱۱۵	واژه‌نامه

فهرست شکل‌ها

فصل اول: ابررسانایی

- شکل (۱-۱) الف و ب) روش‌های نشان دادن ساختار بلوری پرووسکیت، روش (ب) حالت معمولی تری است ۴
- شکل (۲-۱) الف) ساختار ۳ پرووسکیت روی هم و تشکیل ساختار $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_9$, ب) کم کردن دو اتم اکسیژن و رسیدن به ساختار ایده‌آل ابررسانای $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7.8}$ ۴
- شکل (۳-۱) ساختار لایه‌ای $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7.8}$ ۵
- شکل (۴-۱) تکیاخته $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7.8}$ ۵
- شکل (۵-۱) دمای گذار ابررسانایی بر حسب غلظت اکسیژن در ساختار $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6+x}$ ۶
- شکل (۶-۱) طرحی از روش پودر در لوله ۸
- شکل (۷-۱) شماتیکی از روش‌های (a) ریسنندگی محلول (b) ریسنندگی خشک ۹

فصل دوّم: نانوفیبرها

- شکل (۱-۲) دسته‌بندی انواع فیبرها ۱۳
- شکل (۲-۲) کاربردهای نانوفیبرهای پلیمری ۱۴
- شکل (۳-۲) روش‌های ساخت نانوفیبرهای پلیمری ۱۵
- شکل (۴-۲) مولکول PA شامل یک سر آب‌گریز و یک سر آب‌دوست است ۱۶
- شکل (۵-۲) نانوفیبرهای تولید شده به روش خودآرایی ۱۶
- شکل (۶-۲) یکی از روش‌های ساخت نانوفیبرهای پلیمری روش کششی است ۱۷
- شکل (۷-۲) نانوفیبری با قطر حدود کمتر از 60 nm و طول 50 cm تولید شده به روش کششی ۱۷
- شکل (۸-۲) (الف) طرحی از فناوری کششی خودکار، (ب) نانوفیبرهای تولید شده با این روش ۱۷
- شکل (۹-۲) (الف) شماتیکی از روش جداسازی فازی، ب) تصویری از نانوفیبرهای تولید شده به این روش ۱۸

فهرست مطالب

شکل (۱۰-۲) مراحل ساخت نانوفیبرهای پلیمری از جنس پلی اکریلیک به روش الگوسازی ۱۹
شکل (۱۱-۲) نانوفیبرهای تولید شده به روش الگوسازی، (الف) قبل و (ب) بعد از عملیات سلریل ۲۰
شکل (۱۲-۲) دستگاه الکتروریسندگی ۲۰
شکل (۱۳-۲) طرحی از تشکیل مخروط تیلور (الف) بارهای القا شده‌ی ناشی از میدان الکتریکی، روی سطح محلول پلیمری قرار می‌گیرند، (ب) کشیدگی قطره‌ی معلق به علت حضور در میدان الکتریکی، (ج) تغییر شکل قطره‌ی معلق به صورت مخروط تیلور؛ به علت نیروی دافعه‌ی بارهای القا شده در نوک مخروط تیلور یک جت اولیه تشکیل می- ۲۱
شکل (۱۴-۲) تصویری از مخروط تیلور تشکیل شده در نوک سرنگ ۲۲
شکل (۱۵-۲) طرحی از مسیر جت ریسندگی ۲۲
شکل (۱۶-۲) افزایش غلظت باعث کاهش نواقص دانه تسبیحی می‌شود ۲۵
شکل (۱۷-۲) با استفاده از سرنگ‌های هم مرکز می‌توان فیبرهای توخالی تولید کرد ۲۹
شکل (۱۸-۲) (۱) دیسک چرخان با لبه تیز، (۲) جمع کننده‌های صفحه‌ای، (۳) جمع کننده‌های استوانه‌ای چرخان، (۴) صفحات باردار موازی ۳۰
شکل (۱۹-۲) تعداد انتشارات در حوزه‌ی الکتروریسندگی در سال‌های اخیر ۳۱
شکل (۲۰-۲) مراحل مختلف تهیی نانوفیبرهای سرامیکی ۳۲
شکل (۲۱-۲) نانوفیبر سرامیکی در مراحل مختلف ساخت ۳۳
شکل (۲۲-۲) آمار مقاله‌های منتشر شده از کاربردهای نانوفیبرهای سرامیکی الکتروریسندگی شده بین سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۱۲ ۴۲

فصل سوم : کارهای آزمایشگاهی

شکل (۱-۳) ساختار پلی‌وینیل الكل ۳۹
شکل (۲-۳) پمپ سرنگی مورد استفاده در این پژوهش ۴۱
شکل (۳-۳) منبع ولتاژ بسیار بالای DC مورد استفاده در این پژوهش ۴۲

شکل (۴-۳) دستگاه الکتروریستنگی استفاده شده در این پژوهش ۴۲
شکل (۵-۳) برای دور کردن پمپ سونگی از منبع ولتاژ بسیار بالا از قسمتی از ستسم بطول ۴۰cm استفاده شد. ۴۴
شکل (۶-۳) قسمت اصلی دستگاه مغناطیس سنج ac ۴۵
شکل (۷-۳) نمای کاملتری دستگاه مغناطیس سنج ac ۴۶
شکل (۸-۳) نمونه‌ای از منحنی‌های آنالیز توزین حرارتی و مشتق توزین حرارتی ۴۸
شکل (۹-۳) نمونه‌ای از یک منحنی آنالیز حرارتی تفاضلی (DTA) ۴۹
شکل (۱۰-۳) نمودار پخت فیبرهای YBa ₂ Cu ₃ O _{7-δ} ۵۳
شکل (۱۱-۳) تصویر نمونه، (الف) قبل و (ب) بعد از پخت ۵۳
شکل (۱۲-۳) نمای کلی ساخت فیبرهای سرامیکی YBa ₂ Cu ₃ O _{7-δ} به روش الکتروریستنگی ۵۴

فصل چهارم : بررسی و تحلیل کارهای آزمایشگاهی انجام شده

شکل (۱-۴) تصویر SEM فیبرهای الکتروریستنگی شده با غلظت ۵٪ وزنی پلیمر به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۶۱
شکل (۲-۴) تصویر SEM فیبرهای الکتروریستنگی شده با غلظت ۶٪ وزنی پلیمر به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۶۱
شکل (۳-۴) تصویر SEM فیبرهای الکتروریستنگی شده با غلظت ۷٪ وزنی پلیمر به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۶۲
شکل (۴-۴) تصویر SEM فیبرهای الکتروریستنگی شده با غلظت ۷/۲٪ وزنی پلیمر به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۶۲
شکل (۵-۴) تصویر SEM فیبرهای الکتروریستنگی شده با غلظت ۷/۵٪ وزنی پلیمر به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۶۳
شکل (۶-۴) تصویر SEM فیبرهای الکتروریستنگی شده با غلظت ۱۰٪ وزنی پلیمر به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۶۳
شکل (۷-۴) نمودار میانگین قطر فیبرها بر حسب غلظت محلول پلیمر / استات ۶۴

فهرست مطالب

شکل (۸-۴) نمودار آنالیز حرارتی فیبرهای PVA خالص	۶۶
شکل (۹-۴) نمودار آنالیز حرارتی فیبرهای ترکیبی پلیمر / استات	۶۷
شکل (۱۰-۴) نمودار آنالیز حرارتی فیبرهای ترکیبی پلیمر / استات و پلیمر خالص روی هم	۶۸
شکل (۱۱-۴) منحنی DTA فیبرهای ترکیبی پلیمر / استات	۶۹
شکل (۱۲-۴) الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به فیبرهای تولید شده در دمای ۷۰ °C	۷۲
شکل (۱۳-۴) الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به فیبرهای تولید شده در دمای ۳۰۰ °C	۷۲
شکل (۱۴-۴) الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به فیبرهای تولید شده در دمای ۴۰۰ °C	۷۳
شکل (۱۵-۴) الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به فیبرهای تولید شده در دمای ۵۰۰ °C	۷۳
شکل (۱۶-۴) الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به فیبرهای تولید شده در دمای ۷۰۰ °C	۷۴
شکل (۱۷-۴) الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به فیبرهای تولید شده در دمای ۸۰۰ °C	۷۴
شکل (۱۸-۴) الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به فیبرهای تولید شده در دمای ۹۰۰ °C	۷۵
شکل (۱۹-۴) الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به فیبرهای تولید شده در دمای ۹۳۰ °C	۷۵
شکل (۲۰-۴) الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به فیبرهای تولید شده در دماهای ۷۰، ۵۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۷۰۰، ۵۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ درجه سانتی گراد	۷۶
شکل (۲۱-۴) نمودار میانگین اندازه‌ی ریزبلورک‌ها بر حسب دمای پخت	۷۷
شکل (۲۲-۴) الگوی پراش اشعه ایکس مربوط به نمونه‌ی حجمی تولید شده در دمای ۹۳۰ °C	۷۸
شکل (۲۳-۴) تصویر SEM فیبرهای الکتروریستنگی شده‌ی بعد از پخت در دمای ۹۳۰ °C	۷۹
شکل (۲۴-۴) نمودار درصد توزیع (الف) قطر ب) طول فیبرها	۷۹
شکل (۲۵-۴) منحنی پذیرفتاری مغناطیسی ac فیبرهای ابرسانای YBCO	۸۲
شکل (۲۶-۴) قسمت حقیقی منحنی پذیرفتاری مغناطیسی با وضوح بیشتر	۸۲
شکل (۲۷-۴) مشتق قسمت حقیقی منحنی پذیرفتاری مغناطیسی	۸۳
شکل (۲۸-۴) تصویر نانوفیبرهای تولید شده (الف) بعد از خشک کردن در دمای ۷۰ °C، (ج) ۱۰۰ °C، (د) ۱۲۰ °C، (ه) ۱۴۰ °C و (و) ۱۶۰ °C به مدت ۱۲ ساعت	۸۴

شکل (۲۹-۴) تصویر SEM بعد از پخت فیبرهای خشک شده در دمای 70°C به مدت ۱۲ ساعت ۸۵
شکل (۳۰-۴) تصویر SEM بعد از پخت فیبرهای خشک شده در دمای 70°C با بزرگنمایی بیشتر ۸۵
شکل (۳۱-۴) تصویر SEM بعد از پخت فیبرهای خشک شده در دمای 100°C به مدت ۱۲ ساعت ۸۶
شکل (۳۲-۴) تصویر SEM بعد از پخت فیبرهای خشک شده در دمای 100°C با بزرگنمایی بیشتر ۸۶
شکل (۳۳-۴) تصویر SEM بعد از پخت فیبرهای خشک شده در دمای 120°C به مدت ۱۲ ساعت ۸۷
شکل (۳۴-۴) تصویر SEM بعد از پخت فیبرهای خشک شده در دمای 120°C با بزرگنمایی بیشتر ۸۷
شکل (۳۵-۴) تصویر SEM بعد از پخت فیبرهای خشک شده در دمای 140°C به مدت ۱۲ ساعت ۸۸
شکل (۳۶-۴) تصویر SEM بعد از پخت فیبرهای خشک شده در دمای 140°C با بزرگنمایی بیشتر ۸۸
شکل (۳۷-۴) تصویر SEM بعد از پخت فیبرهای خشک شده در دمای 160°C به مدت ۱۲ ساعت ۸۹
شکل (۳۸-۴) تصویر SEM بعد از پخت فیبرهای خشک شده در دمای 160°C با بزرگنمایی بیشتر ۸۹
شکل (۳۹-۴) تصویر SEM نانوفیبرها بعد از الکتروریستندگی به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۹۰
شکل (۴۰-۴) تصویر SEM نانوفیبرها بعد از پخت در دمای 80°C به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۹۱
شکل (۴۱-۴) تصویر SEM نانوفیبرها بعد از پخت در دمای 80°C با نمای کلی تر ۹۱
شکل (۴۲-۴) تصویر SEM فیبرها بعد از پخت در دمای 930°C ۹۲
شکل (۴۳-۴) تصویر SEM فیبرها بعد از پخت در دمای 930°C با بزرگنمایی بیشتر ۹۲
شکل (۴۴-۴) بسترهای Si روی ورقه‌ی Al (الف) قبل از الکتروریستندگی،(ب) ۱۵ دقیقه بعد از الکتروریستندگی ۹۴
شکل (۴۵-۴) تصویر SEM نانوفیبرها روی بستر آلومینیوم بعد از پخت در دمای 930°C ۹۶
شکل (۴۶-۴) تصویر SEM نانوفیبرها روی بستر آلومینیوم بعد از پخت در دمای 930°C با بزرگنمایی بیشتر ۹۶
شکل (۴۷-۴) تصویر SEM نانوفیبرها روی بستر سیلیکون بعد از پخت در دمای 930°C به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۹۷
شکل (۴۸-۴) تصویر SEM نانوفیبرها روی بستر سیلیکون بعد از پخت در دمای 930°C با بزرگنمایی بیشتر ۹۷
شکل (۴۹-۴) تصویر SEM نانوفیبرها روی بستر نقره بعد از پخت در دمای 930°C به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۹۸

فهرست مطالب

شکل (۵۰-۴) تصویر SEM نانوفیبرها روی بستر نقره بعد از پخت در دمای ۹۳۰ °C با نمای کلی تر ۹۸
شکل (۵۱-۴) تصویر SEM نانوفیبرها، بعد از پخت در دمای ۹۳۰ °C با نسبت $\frac{Ac}{PVA} = 2$ به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۱۰۰
شکل (۵۲-۴) تصویر SEM نانوفیبرها، بعد از پخت در دمای ۹۳۰ °C با نسبت $\frac{Ac}{PVA} = 2$ با نمای کلی تر ۱۰۱
شکل (۵۳-۴) تصویر SEM نانوفیبرها، بعد از پخت در دمای ۹۳۰ °C با نسبت $\frac{Ac}{PVA} = 1$ به همراه نمودار درصد توزیع قطر فیبرها ۱۰۱
شکل (۵۴-۴) تصویر SEM نانوفیبرها، بعد از پخت در دمای ۹۳۰ °C با نسبت $\frac{Ac}{PVA} = 1$ با نمای کلی تر ۱۰۲

فهرست جداول

فصل اوّل : ابررسانایی

۲	جدول (۱-۱) برندهای جایزه نوبل در حوزه ابررسانایی
۷	جدول (۲-۱) مقادیر a و b و c مربوط به ترکیب YBCO در فاز اورتورومبیک و تراگونال

فصل دوّم : نانوفیبرها

۲۳	جدول (۱-۲) مزایا و معایب روش‌های مختلف ساخت نانوفیبر پلیمری
۲۴	جدول (۲-۲) پارامترهای مؤثر بر فرآیند الکتروریسندگی
۳۵	جدول (۲-۳) تعدادی از نانوفیبرهای سرامیکی ساخته شده به روش الکتروریسندگی

فصل سوم : کارهای آزمایشگاهی

۴۰	جدول (۳-۱) خواص مواد شیمیایی استفاده شده در این پژوهش
۵۵	جدول (۳-۲) خلاصه‌ای از تمام مقالات کار شده در رابطه با ساخت نانوفیبر ابررسانای YBCO به روش الکتروریسندگی

فصل چهارم : بررسی و تحلیل کارهای آزمایشگاهی انجام شده

۶۴	جدول (۴-۱) داده‌های مربوط به اندازه میانگین قطر فیبرها و وضعیت ریخت‌شناسی آنها
۷۱	جدول (۴-۲) فازهای شناسایی شده در فیبرهای پلیمر / استات پخته شده در دماهای مختلف
۷۷	جدول (۴-۳) اندازه متوسط بلورک‌ها و ثابت شبکه نمونه‌ها در دماهای ۸۰۰ و ۹۳۰ درجه سانتی‌گراد
۸۰	جدول (۴-۴) اندازه متوسط بلورک‌ها و ثابت شبکه نمونه حجمی و فیبر پخت شده در دمای ۹۳۰ °C
۸۱	جدول (۴-۵) مقادیر T_{Cj} , T_P , T_C مربوط به نمودار پذیرفتاری مغناطیسی
۹۵	جدول (۴-۶) رسانندگی الکتریکی و دمای ذوب بسترهای

فَسْلُوف

اپریس سائنس

