

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانشگاه یزد

دانشکده فیزیک

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

فیزیک اتمی مولکولی

بررسی اثرهای گرمایی بر روی لیزر ND:YAG با دمش  
از پهلو

استاد راهنما : دکتر محسن حاتمی

استاد مشاور : دکتر علیرضا کشاورز

پژوهش و نگارش : مسلم گودرزی

مهرماه 1388

تقدیم به پدر مهربان

و مادر دلسوزم

.....

و

برداران و خواهران بزرگوارم.

## قدردانی و تشکر

پس از حمد و سپاس پروردگار متعال که بدون عنایت او هیچ توفیقی دستیافتنی نیست بر خود لازم می-  
دانم بپاس راهنماییها و شکیباییهای بیدریغ استاد بزرگوار و مهربانم جناب آقای دکتر محسن حاتمی که  
طی طریق این تحقیق را مرهون زحمات دلسوزانه و بیشائبه‌ی ایشان می‌دانم کمال قدردانی و تشکر را  
داشته باشم. همچنین از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر علی رضا کشاورز که زحمت راهنمایی و  
مشاوره‌ی این پژوهش را بر عهده داشتند صمیمانه تشکر کنم. در اینجا بر خود واجب می‌دانم که از جناب  
آقایان دکتر عباس بهجت و دکتر غضنفر میرجلیلی به خاطر قبول داوری این پایان‌نامه کمال تشکر را  
داشته باشم. همچنین از دوستان عزیزم فرزاد الماسی ، احسان حسین پور، محمد نریمانی و علی روشن به  
خاطر حضورشان بی‌نهایت سپاسگزاری می‌کنم. از همکلاسی‌های عزیزم سجاد روانخواه ، فرشید افتخاری ،  
علی پادگان‌ی ، علی هدایت الهی ، امید عباسی ، محمد رضا خلت ، علی امین ، رسول شریفی و بقیه‌ی  
دوستانی که اسمشان را به خاطر ندارم تقدیر و تشکر می‌کنم. لازم می‌دانم یادی کنم از دوستان دوران  
تحصیلیم علی شیخ محسنی، محمد رضا نصیب، مازیار زارع‌پور، مرتضی کریم‌آبادی، حسین حیدری،  
مجتبی محمدی، محمد حیدری و همچنین برادران بزرگوارم جناب آقایان حجت الله حسنی ، اردشیر  
بازدار و قهرمان محمدی که زحمات روزهای آخر پایان نامه بر دوش این عزیزان بود بینهایت تشکر کنم. و  
در پایان از الطاف همیشگی خانواده‌ام که در این راه بسیار دشوار یارایم بودند سپاسگزاری می‌کنم. امیدوارم  
خداوند توفیق جبران قطره‌ای هر چند ناچیز از مهربانیهایشان را به من عطا کند. آمین.

## چکیده

لیزرهای توان بالا با ویژگی‌های طیفی و مدی عالی برای تحقیقات در زمینه‌های اپتیک کوانتومی، اپتیک غیرخطی و تداخل سنجی و همچنین کاربردهایی در زمینه مسایل حساس و دقیق در پزشکی، نظامی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای آن‌که با افزایش توان لیزری کیفیت پرتو خروجی افت پیدا نکند باید به اختلالات ناشی از ناهنجاری‌های ترمو-اپتیکی و اپتیک غیرخطی توجه کرد. برای کاربردهایی که کیفیت پرتو خروجی مهم نیست می‌توان از پدیده‌های گرمایی صرف‌نظر کرد، ولی در کاربردهایی همچون مشاهده‌ی تداخل امواج گرانشی که کیفیت پرتو خروجی اهمیت دارد، بررسی این پدیده‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

در این پژوهش بررسی اثرهای گرمایی در لیزر Nd:YAG مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از نرم‌افزار مطلب، پروفایل‌های دمش گوسی و سوپرگوسی را شبیه‌سازی کرده و توزیع دمش را در لیزر بدست آورده‌ایم. سپس با روش تحلیلی با بدست آوردن توزیع دما، اثرهای گرمایی شامل گرادیان ضریب شکست، تنش گرمایی و اثر انتهایی را برای یک لیزر Nd:YAG که توسط چهار دیود لیزر به صورت همگن پمپ می‌شود بدست آورده‌ایم.

## فهرست مندرجات

1	لیزرهای حالت جامد 1
2	1.1 مقدمه
3	2.1 تاریخچه‌ی لیزرهای حالت جامد
6	3.1 ماده‌ی فعال لیزرهای حات جامد
7	1.3.1 ماده‌ی میزبان لیزری
9	2.3.1 یون‌های فعال
9	3.3.1 کریستال لیزری Nd:YAG
13	4.1 پروفایل دمش
13	1.4.1 پروفایل دمش همگن
14	2.4.1 پروفایل دمش تاپ - هت
15	3.4.1 پروفایل دمش گوسی
16	1.4.1 پروفایل دمش سوپر گوسی
17	5.1 دمش لیزرهای حالت جامد
18	1.5.1 دمش اپتیکی
18	1.1.5.1 انواع دمش اپتیکی
19	2.1.5.1 دمش با لامپ درخش
19	2.1.5.1 دمش دیودی
20	2.1.5.1 دمش دیودی طولی
20	2.1.5.1 دمش دیودی عرضی
21	6.1 نتیجه‌گیری
22	2 اثرهای گرمایی در لیزرهای حالت جامد

23	1.2	مقدمه
23	2.2	دلایل ایجاد گرما درون ماده‌ی لیزری و عوامل موثر بر آنها
28	3.2	وابستگی دمایی تغییرات ضریب شکست و اثر $\frac{dn}{dT}$
29	4.2	اثر انتهایی
30	5.2	استرس گرمایی القائی
32	6.2	نتیجه‌گیری
34	3	<b>شبیه‌سازی توزیع شدت پرتو دمشی درون کریستال لیزری</b>
35	1.3	مقدمه
35	2.3	توزیع شدت
37	3.3	شبیه‌سازی توزیع شدت برای ساختار چهارتایی
49	4.3	شبیه‌سازی توزیع شدت برای ساختار شش‌تایی
59	5.3	نتیجه‌گیری
60	4	<b>توزیع دما و اثرهای گرمایی</b>
61	1.4	مقدمه
61	2.4	تابع توزیع دما برای دمش همگن
67	1.2.4	پیدا کردن ثابتها از شرایط مرزی
67	1.1.2.4	پیوستگی دما بر روی مرز
68	2.1.2.4	پیوستگی گرادیان دما بر روی مرز
69	3.1.2.4	شرط سرمایش نیوتن
71	2.2.4	اثر $\frac{dn}{dT}$
72	3.2.4	اثر انتهایی
73	4.2.4	اثر دوشکستی

74	3.4 اعمال نتایج برای Nd:YAG
77	6.4 نتیجه‌گیری
78	<b>5 بحث و نتیجه‌گیری</b>
79	1.5 نتیجه‌گیری
83	2.5 محاسن محاسبات
83	3.5 معایب محاسبات
83	1.4 پیشنهاد برای کارهای آینده
85	<b>6 مراجع</b>



## فصل اول

### لیزرهای حالت جامد

## 1.1 مقدمه

لیزرهای حالت جامد به لیزرهایی اطلاق می‌گردد که ماده‌ی فعال لیزری در آنها جامد باشد. لیزرهای نیمه هادی هرچند دارای ماده‌ی فعال جامد هستند، اما چون دارای دمشی متفاوت با لیزرهای حالت جامد هستند در یک کلاس جداگانه دسته‌بندی می‌شوند. ماده‌ی فعال لیزرهای حالت جامد شامل شیشه‌ها و کریستال‌های بلورین به عنوان ماده‌ی میزبان که ناخالصی‌هایی نظیر خاک‌های کمیاب، یون‌های فلزات واسطه و غیره به عنوان ناخالصی به آنها اضافه می‌شوند. خیلی از ناخالصی‌ها از یون‌های عناصر خاکی کمیاب هستند. به خاطر اینکه حالت برانگیخته‌ی اینچنین یون‌هایی به طور شدید با نوسانات گرمایی شبکه بلوری کریستال (فونون‌ها) جفت نشده‌اند، بنابراین آستانه‌ی لیزری به طور نسبی با انرژی کمتری حاصل می‌شود. در لیزرهای حالت جامد یون‌های ناخالصی تزریق شده به عنوان ماده‌ی فعال لیزری عمل می‌کنند. در بیشتر لیزرهای حالت جامد تعدادی از یون‌های ماده‌ی فعال جایگزین تعدادی از یون‌های میزبان می‌شوند. معمولاً این یون‌ها شامل یون‌های عناصر خاکی کمیاب مثل  $\text{Nd}^{+3}$ ،  $\text{Er}^{+3}$ ،  $\text{Yb}^{+3}$  و ... و یون‌های فلزات واسطه نظیر  $\text{Cr}^{+3}$ ،  $\text{Ni}^{+3}$  و ... و یون‌های اکتانیدها مثل  $\text{U}^{+3}$  هستند.


گذارهایی که در عمل لیزر شرکت می‌کنند متعلق به لایه‌های داخلی پر نشده‌اند. بنابراین تحت تاثیر میدان بلور واقع نمی‌شوند و کاملاً تیزند. یعنی  $\tau$  زمان واهلش از تراز بالاتر به تراز پایین تر) بزرگ دارند، در نتیجه آهنگ دمش آستانه برای چنین لیزرهایی پایین است. ماده‌ی فعال در لیزرها باید دارای خواصی همچون سختی، بی اثر بودن از لحاظ شیمیایی، عدم وجود تنش درونی و تغییر در ضریب شکست و نیز به‌سادگی قابل تهیه باشند. کارایی،

پایداری و امکان دستیابی به توان‌های بالا باعث شده که لیزرهای حالت جامد از اهمیت بالاتری نسبت به سایر لیزرها برخوردار شوند. لیزرهای حالت جامد به صورت پیوسته (CW)، شبه پیوسته (QCW) و پالسی عمل می‌کنند. در دمش لیزرهای حالت جامد بیشتر از لیزرهای نیم‌رسانا استفاده می‌کنند. چرا که طیف گسیلی لیزرهای نیم‌رسانا با باند جذبی بلورهای لیزری همخوانی خوبی دارند. بنابراین پرتو دمش به طور موثرتری در عمل لیزر و ایجاد جمعیت معکوس شرکت می‌کنند. ولی لامپ‌های درخش به علت پهنای بسیار بزرگ طیفی آنها پرتو دمش به طور موثری نمی‌توانند در ایجاد جمعیت معکوس شرکت کنند. یکی از محاسن استفاده از لیزرهای نیم‌رسانا برای دمش لیزرهای حالت جامد کاهش مقدار گرمایی است که در بلور ایجاد می‌شود. این ناشی از همخوانی خوب طیف گسیلی لیزرهای نیمه رسانا با باند جذبی بلورهای حالت جامد می‌باشد.

## 2.1 تاریخچه‌ی لیزرهای حالت جامد

در سال 1960 میلادی برای اولین بار Newman از لیزرهای نیم‌رسانا برای دمش لیزرهای حالت جامد استفاده کرد [1]. او متوجه شد که تابشی نزدیک 808 نانومتر از نیم‌رسانای GaAs می‌تواند فلورسانسی با طول موج 1/06 میکرون از ماده‌ی Nd:CaWO<sub>4</sub> بدست آورد. مدت کوتاهی بعد از او Keyes و Quist اولین لیزر حالت جامد را توسط اولین دیود GaAs توصیف کردند [2]. بعد از این کارهای اولیه توجه طراحان لیزر به مواد لیزری نظیر یون

$Nd^{3+}$  جلب شد. زیرا این یون جذب بسار بالایی در طول موجهای گسلیلی از نیمرساناها و لیزرهای نیمرسانای GaAs، GaAlAs و GaAsP دارد. در شکل (1-1) طیف جذبی دو مادهی مختلف که  $Nd^{3+}$  در آن تزریق شده است را مشاهده می‌کنیم.



شکل (1-1): طیف جذبی دو مادهی لیزری که  $Nd^{3+}$  در آنها تزریق شدن است [3]

Ross اولین دمش دیود لیزری Nd:YAG را که به وسیلهی دیود لیزر GaAs با دمش انتهایی شروع به کار می‌کرد را شرح داد [4]. تحقیقات زیادی در زمینهی دمش دیودی لیزر Nd:YAG در دمای اتاق [5 و 6] و نزدیک به آن [7 و 8] انجام شده است. همچنین کار بر روی لیزر Nd:YAG با دمش انتهایی در کارهای Union Soviet انجام شده است [9-13]. برای حل معادلهی رسانش گرمایی برای دمش پیوسته و پالسی بر روی میله‌های لیزری استوانه‌ای

با دمش انتهایی یک راه حل تحلیلی توسط Farrukh ارائه شد [14]. در مقاله-  
ی ایشان شرایط مرزی همرفتی پایه و اساس کار بود.

در کارهای پژوهشی Tidewell [15] از مشتقات z در معادله‌ی رسانش  
گرمایی صرف نظر شد و یک توزیع دمایی کاملاً لگاریتمی به دست آمد. به  
دنبال آن در پژوهش Macdonald [16] برای فواصل کانونی ایجاد شده درون  
کریستال لیزری به سبب آثار گرمایی یک معادله بدست آمد. در کارهای  
پژوهشی W.Koechner [17] اثرات ترمو-اپتیکی به وجود آمده در لیزرهای  
Nd:YAG بررسی شد و به معادلات لازم برای این آثار دست یافته شد. کار ما  
در این پژوهش بر اساس همین معادلات است. در دو کار تحقیقاتی دیگر  
David.C.Brown [18] آثار غیرخطی ناشی از گرمای تولیدی در لیزر  
Nd:YAG را محاسبه کرد.

در سال 1988 بالاترین بازده یک لیزر حالت جامد که توسط دیود  
لیزرها دمیده می‌شد 12% بازده الکتریکی به اپتیکی گزارش شده است [19].  
ساختار دیگری در سال 1992 گزارش شد که دارای بازده الکتریکی 10% و  
بازده اپتیکی 28% بود [20]. ساختار دیگری در سال 1997 ارائه شد که دارای  
بازدهی الکتریکی 30/3% و بازده اپتیکی 52/2% بود [21]. در سال 2000  
عدسی گرمایی در یک لیزر ی که از چهار طرف توسط آرایه‌های لیزری دمیده  
می‌شد بررسی شد [22]. در سال 2007 Massudi اثرات گرمایی را بر روی  
لیزر Nd:YAG بررسی کرد و از روش عددی برای حل معادله‌ی رسانش  
گرمایی استفاده کرد [23 و 24].

### 3.1 مادهی فعال لیزرهای حالت جامد

مواد فعال برای عمل لیزر باید خطوط فلوئورسان تیزی داشته باشند. و دارای باندهای جذب قوی و به طور منطقی یک کارایی کوانتومی بالا برای گذارهای فلوئورسانی مفید داشته باشند. این خواص به طور کلی در جامدهای شیشه و کریستال‌های بلورین که با مقادیر کمی از عناصری دیگر آلوده شده باشد مشاهده شده است و گذارهای اپتیکی بین گذارهای داخلی و غیره کامل لایه‌های الکترونی‌شان اتفاق می‌افتد. فلزات واسطه، عناصر خاکی کمیاب و خانواده‌ی اکتانیدها برای این منظور مفید هستند. بیشتر پرتوهای گسیلی لیزرهای حالت جامد در ناحیه‌ی طیفی گذارهای خاک‌های کمیاب، فلزات واسطه و خانواده‌ی اکتانیدها قرار دارند. یعنی پرتو خروجی این لیزرها به واسطه‌ی گذارهایی است که یون‌های فعال در بلور انجام می‌دهد. بیشتر لیزرهای حالت جامد پرتوهای گسیلی‌شان در ناحیه‌ی طیفی 400 نانومتر تا 3 میکرومتر قرار دارند که بر گذارهای 4f-4f عناصر خاکی و گذارهای 3d-3d فلزات واسطه بنا شده‌است. گذارهای لیزری به عمر تراز بالایی لیزر، سطح مقطع گسیل و پهنای باند بهره<sup>1</sup> بستگی دارد. خواص طیف‌نگاری گذارهای لیزری روش طراحی و عمل سیستم‌های لیزری را توضیح می‌دهد. قرار گرفتن تراز پایینی لیزر در دیاگرام انرژی نوع لیزر را از لحاظ سه‌ترازی، چهارترازی، شبه سه‌ترازی و شبه چهارترازی مشخص می‌کند. عوامل اصلی برای عملکرد مناسب لیزر حالت جامد سه مورد است. ماده‌ی میزبان، یون‌های فعال و فرایند دمش. بنابراین یک ماده‌ی فعال لیزر دارای دو مشخصه‌ی خاص است. ماده‌ی

---

<sup>1</sup> Gain

میزبان ویونهای حساس و فعال که در ادامه به تشریح آنها می‌پردازیم [25].

### 1.3.1 ماده‌ی میزبان

ماده‌ی میزبان لیزرهای حالت جامد به طور کلی به دو نوع جامد بلورین و شیشه‌ها تقسیم می‌شوند. ماده‌ی میزبان لیزری باید از خواص اپتیکی، مکانیکی و گرمایی برخوردار باشد تا در شرایط کاری شدید لیزرهای کاربردی مقاومت کنند. در انتخاب یک کریستال میزبان مناسب برای یون‌های فعال لیزری باید به نکات کلیدی زیر توجه کرد.

1. کریستال باید دارای خواص اپتیکی مطلوبی باشد چرا که تغییرات در ضریب شکست منجر به انتشار ناهمگن نور در کریستال می‌شود و کیفیت پرتو خروجی را کاهش می‌دهد.

2. کریستال باید دارای خواص مکانیکی و گرمایی خوبی باشد تا اجازه‌ی توان بالا را به لیزر بدهد. خواص مهمی چون رسانندگی گرمایی بالا، سختی و استحکام لازم از جهت شکستگی را داشته باشد.

3. امکان رشد در مقیاس بالا را داشته باشد. یعنی به سادگی امکان تهیه‌ی آن وجود داشته باشد.

به توجه به موارد فوق انواع ماده‌ی میزبان لیزری را معرفی خواهیم کرد.

1. شیشه‌ها: یک نوع بسیار مهم از مواد میزبان برای خاک‌های کمیاب و به

طور مشخص  $Nd^{+3}$  هستند. مزیت بزرگ آنها در مقایسه با مواد شفاف طراحی در اندازه‌های مختلف می‌باشد. شیشه هدایت گرمایی خیلی کمی دارد که همین عامل زمانی که در یک توان بالا کار می‌کنند باعث ایجاد دوشکستی القائی و اعوجاج اپتیکی در میله‌های لیزری شیشه‌ای می‌شود.

2. اکسیدها: تعداد زیادی از میزبان‌های بلورین از زمانی که لیزر یاقوت کشف شد مورد استفاده قرار گرفتند. میزبان‌های بلورین به طور کلی به خاطر رسانندگی گرمایی بالاتر، پهنای باند فلوئورسانی باریکتر و مهم‌تر از آن سختی‌شان نسبت به شیشه‌ها برتری دارند.

3. یاقوت کبود: یاقوت کبود ( $Al_2O_3$ ) اولین ماده‌ی میزبان لیزری بود که به کار برده شد. یاقوت کبود یک میزبان سخت با هدایت گرمایی بالا که فلزات واسطه به سهولت می‌توانند جایگزین Al شوند. یاقوت کبود امروزه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و با وارد کردن ناخالصی تیتانیوم از آن به عنوان یک لیزر تنظیم‌پذیر (Tunable) استفاده می‌شود.

4. گارانت‌ها: بیشتر میزبان‌های مفید لیزری از ترکیبات گارانت هستند. مانند ایتیریم - آلومینیوم - گارانت،  $Y_3Al_5O_{12}$  (YAG)، گادولینیم گالیوم گارانت،  $Gd_3Ga_5O_{12}$  (GGG) و غیره. این گارانت‌ها بسیاری از خواص لازم برای مواد میزبان لیزری را دارند. آنها پایدار، سخت، از لحاظ اپتیکی همسانگرد و رسانندگی گرمایی خوبی دارند. ماده‌ی میزبان YAG برای یون‌هایی مثل  $Nd^{+3}$ ،  $Tm^{+3}$ ،  $Er^{+3}$  و غیره ماده‌ی میزبان خوبی به شمار می‌رود.

از دیگر مواد میزبان می‌توان به (5) فسفات‌ها و سلیکات‌ها، (6) اکسید



سولفیدها، 7) فلوراید‌ها، 8) سرامیک‌ها، 9) آلومینوتها، و غیره اشاره کرد.

### 2.3.1 یون‌های فعال

یون‌های فعال در لیزرهای حالت جامد نقش اساسی دارند. آنها به مواد میزبان اضافه می‌شوند و نقش ماده‌ی فعال را ایفا می‌کنند. در ادامه ما فقط به معرفی یون‌های فعال می‌پردازیم.

1. یون‌های خاک‌های کمیاب: در این گروه از یون‌ها به بعضی یون-

های پرکاربرد بر می‌خوریم. مثل  $\text{Nd}^{+3}$ ،  $\text{Er}^{+3}$ ،  $\text{Ho}^{+3}$ ،  $\text{Tm}^{+3}$  و غیره.

2. یون‌های اکتانیدها: بیشتر عناصر این گروه رادیواکتیو هستند و

فقط اورانیوم در  $\text{CaF}_2$  به طور موفقیت آمیزی در لیزر به کار می‌رود.

3. یون‌های فلزات واسطه: مهمترین یون‌ها در این گروه یون‌های  $\text{Cr}^{+3}$

و  $\text{Ti}^{+3}$  هستند.

حال که به مطالعه‌ی ماده‌ی فعال لیزرهای حالت جامد، ماده‌ی میزبان

لیزری و یون‌های فعال پرداختیم. سعی خواهیم کرد به معرفی یکی از

مهمترین کریستال‌های لیزری یعنی کریستال لیزری Nd:YAG که این

پژوهش بر اساس خواص همین کریستال انجام شده بپردازیم.

### 3.3.1 کریستال لیزری Nd:YAG

این کریستال در دهه‌ی 60 قرن گذشته کشف شد. نئودیمیم آلوده شده در ایتیریم آلومینیوم گارانت (Nd:YAG) به طور گسترده به عنوان کریستال لیزرهای حالت جامد به کار می‌روند. YAG میزبان سختی است و دارای کیفیت اپتیکی خوب و رسانندگی گرمایی بالایی هستند. علاوه بر این، ساختار مربعی YAG یک پهنای باریک فلوئورسانی را مطرح می‌کند که این باعث بهره‌ی بالا و حالت آستانه‌ی پایین برای عمل لیزر می‌شود. در کریستال Nd:YAG نئودیمیم سه ظرفیتی جایگزین ایتیریم سه ظرفیتی می‌شود.

کریستال Nd:YAG طیف مناسب و خواص لیزری خوبی را از خود نمایش داده است. ساختار YAG برای دماهای زیر نقطه‌ی ذوب پایدار است. سختی و استحکام آن از یاقوت کمتر است ولی فرایندهای ایجاد شده‌ی معمولی در لیزر هیچ مشکلی را از جهت شکستگی بوجود نمی‌آورد. در جدول (1-1) خواص گرمایی Nd:YAG را مشاهده می‌کنیم.

جدول (1-1) : خواص گرمایی کریستال لیزری Nd:YAG [۲۵]

Property	units	300 K	200K	100K
Thermal Conductivity	$W\text{ Cm}^{-1}\text{K}^{-1}$	0.14	0.21	0.58
Specific heat	$Ws\text{ g}^{-1}\text{K}^{-1}$	0.59	0.43	0.13
Thermal diffusivity	$\text{Cm}^2\text{S}^{-1}$	0.046	0.10	0.92
Thermal expansion	$\text{K}^{-1}\cdot 10^{-6}$	7.5	5.8	4.25
$\partial n / \partial T$	$\text{K}^{-1}$	$7.3\cdot 10^{-6}$	-	-

همچنین در جدول (2-1) خواص فیزیکی و اپتیکی مربوط به کریستال Nd:YAG آورده شده است.


جدول (2-1) : خواص فیزیکی و اپتیکی کریستال Nd:YAG [۲۵]

Chemical formula	Nd:Y <sub>3</sub> Al <sub>5</sub> O <sub>12</sub>
Weight % Nd	0.725
Atomic % Nd	1.0
Nd atoms/cm <sup>3</sup>	1.38 × 10 <sup>20</sup>
Melting point	1970°C
Knoop hardness (kg/mm <sup>2</sup> )	1320
Density	4.56 g/cm <sup>3</sup>
Tensile strength	200 MPa
Modulus of elasticity	310 Gpa
Poisson ratio	0.30
Thermal expansion coefficient	
[100] orientation	8.2 × 10 <sup>-6</sup> /°C,
[110] orientation	7.7 × 10 <sup>-6</sup> /°C,
[111] orientation	7.8 × 10 <sup>-6</sup> /°C,
Linewidth	120 GHz
Stimulated emission cross section	
R <sub>2</sub> – Y <sub>3</sub>	σ = 6.5 × 10 <sup>-19</sup> cm <sup>2</sup>
<sup>4</sup> F <sub>3/2</sub> – <sup>4</sup> I <sub>11/2</sub>	σ = 2.8 × 10 <sup>-19</sup> cm <sup>2</sup>
Fluorescence lifetime	230 μs
Photon energy at 1.06 μm	hν = 1.86 × 10 <sup>-19</sup> J
Index of refraction	1.82 (at 1.0 μm)

YAG خالص بی رنگ است و از لحاظ اپتیکی همسانگرد است که این ویژگی به علت ساختار مربعی گارانت می باشد.

شکل (2-1) ترازهای انرژی Nd:YAG را نمایش می دهد. شکافت استارک در سمت راست شکل (2-1) مشخص است. در سمت چپ شکل گذارهای اصلی لیزر Nd:YAG نمایش داده شده است و مشخص است که

گذار اصلی در طول موج 1064 نانومتر اتفاق می افتد.



شکل (2-1): دیاگرام انرژی مربوط به گذارهای لیزری کریستال Nd:YAG [۲۵]

خطوط تیره گذارهایی را نشان می دهد که به طول موج های 1/3

میکرومتر و 946 نانومتر منجر می شود.

گذار لیزری 1064 نانومتر بین تراز بالایی استارک  $4F_{3/2}$  (زیر تراز  $R_2$ ) و تراز

استارک  $4I_{11/2}$  (زیر تراز  $Y_3$ ) رخ می دهد. دردمای اتاق فقط 40% از جمعیت