



1. V 4 8 9

۱۷۱۱۱۰۱۸۴۷
۷۷۱۴۵



دانشگاه مازندران
دانشکده علوم پایه

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک حالت جامد

موضوع:

تولید نانولوله‌های کربنی به روش رسوب گذاری بخار شیمیایی و
بررسی ساخت فیلترهای نانومتری

اساتید راهنما:

دکتر علی اصغر حسینی

دکتر اصغر صدیق زاده

اساتید داور:

دکتر علی توفیقی

دکتر علی بهاری

نگارش:

سمیرا محمدی

شهریورماه ۸۷

۱۰۷۶۵۹

سپاسگزاری

خدایا، تو پیشاپیش من گام برداشتی و راهم را هموار کردی؛

نامت را بر زبانم جاری کن و مهرت را بر قلبم بنشان تا به چشمه‌های بکر رحمت
دست یابم، در مسیر دانش الهی گام بردارم و در راه شناخت تو متعالی شوم.

تقدیر و سپاس فراوان از اساتید بزرگوار و ارجمندم آقایان دکتر حسینی و دکتر
صدیق‌زاده که در تمامی مراحل این پروژه راهنمایم بودند.

و سپاس از همکار گرامی جناب آقای سلطانی.

سپاس از سرکار خانم وطن‌خواه،

جناب آقای لاهوتی،

جناب آقای اسدی

و سپاس از همه‌ی آنان که مرا علم آموختند.

پدر و مادر عزیزم؛

چه می‌توانم بگویم که کلمات را یارای وصف مهربانیهایتان نیست،

پس سکوت می‌کنم

تا تپش‌های قلبم را بشنوید

که با هر ضربه، شما را سپاس می‌گوید.

چکیده:

سیستم‌های نانومتری به علت خواص منحصر بفرد ایتیکی، الکتریکی، شیمیایی و کاتالیستی مورد توجه وسیعی در جمع صاحب‌نظران علوم و صنایع پیشرو قرار گرفته‌اند.

نانولوله‌های کربنی (CNT) نیز به دلیل داشتن خواص منحصر بفرد مکانیکی، شیمیایی و الکتریکی مانند استحکام مکانیکی، مقاومت در محیط‌های داغ و میزان بالای تخلخل در واحد حجم دارای کاربردهای وسیعی می‌باشند. نسبت بالای طول به قطر، دیواره‌های گرافیتی آب‌گریز و قطر داخلی نانومقیاس منجر به پدیده‌ی بی‌نظیر انتقال آب و گاز با راندمان بالا در سرتاسر نانولوله‌های کربنی می‌شود؛ طوریکه مولکول‌های آب و گاز در سرتاسر خلل و فرج نانولوله‌ها در مقایسه با خلل و فرج‌های تقریباً با همان اندازه، بسیار سریعتر حرکت می‌کنند. بنابراین استفاده از نانولوله‌ها برای ساخت فیلترها می‌تواند صنایع فیلتراسیون را متحول کند. می‌توان انتظار داشت که فیلترهای ساخته‌شده از نانولوله‌های کربنی دارای مزیت‌های زیادی مانند سهولت در تمیز کردن، افزایش استحکام، قابلیت استفاده مجدد و مقاومت آنها در برابر گرما باشند. همچنین، اگر چه حفرات نانولوله‌های کربنی به طور قابل توجهی کوچک هستند؛ اما فیلترهای آنها به دلیل داشتن سطح داخلی صاف، شدت جریان بیشتر یا یکسانی نسبت به تخلخل‌های بسیار بزرگ‌تر از خود عبور می‌دهند و دارای مزیت بالایی نسبت به آنها هستند.

در این پروژه تحقیقاتی که قسمتی از طرح ساخت نانوفیلترها می‌باشد، نانولوله‌های کربنی به روش رسوب شیمیایی بخار بر روی پایه‌های کاتالیستی (CCVD) رشد داده شدند و سپس با استفاده از نانولوله‌های حاصل، ساخت فیلترهای نانولوله‌ای، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. زیرلایه‌ای که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفت، از جنس سیلیکون نوع P با جهت‌گیری (۱۰۰) با قطر ۳ اینچ انتخاب شده‌است. برای رشد CNT ابتدا زیر لایه را به روش اکسایش مرطوب اکسید نموده و برای حصول اطمینان از تشکیل لایه اکسیدی روی زیرلایه، آن را با طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز مورد بررسی قرار دادیم. سپس ضخامت لایه اکسیدی با دستگاه پس پراکندگی رادرفورد (RBS) محاسبه شد. بعد از آن کاتالیزورها با روش تبخیر حرارتی زوی زیر لایه نشانده شدند. ضخامت لایه کاتالیستی نیز با دستگاه RBS بدست آمد. مرحله رشد نانولوله‌ها در راکتور CVD، لوله کوارتزی بطول یک متر در کوره لوله‌ای الکتریکی، صورت گرفته و منبع کربنی و گاز واکنشی مورد استفاده به ترتیب استیلن و آرگون می‌باشند. تأثیر پارامترهایی مانند آماده‌سازی زیرلایه در حضور آمونیاک، نوع کاتالیزور، ضخامت لایه کاتالیستی و دما بر رشد CNT ها مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی نمونه‌های سنتز شده با طیف‌سنجی رامان و میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) جریان 80 mlit/min برای آمونیاک (در بین جریان‌های صفر، ۳۰ و ۸۰ میلی‌لیتر بر دقیقه) و کاتالیزور نیکل (بین کاتالیزورهای نیکل و کبالت) با ضخامت $17/52$ (در بین ضخامت‌های ۶، ۸/۸۷، ۱۴/۲۴، ۱۷/۵۲ نانومتر) و دمای 580°C (در بین دماهای ۵۸۰، ۶۵۰، ۷۵۰ و ۸۵۰ درجه سانتی‌گراد) مناسب تشخیص داده شدند. تصاویر TEM نشان‌دهنده رشد نانولوله‌های چند جداره با قطری بین ۹ تا ۱۰۰ نانومتر، در این پروژه می‌باشد. این پروژه در آزمایشگاه مهندسی محیط زیست واقع در آزمایشگاه جابربن حیان پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای انجام شد. طیف سنجی رامان در پژوهشگاه لیزر و RBS در پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای، SEM و TEM در پژوهشگاه مواد کرج انجام شد.

واژه‌های کلیدی:

نانولوله‌های کربنی (CNT)، فیلترهای نانولوله‌ای، رسوب شیمیایی فاز بخار روی پایه‌های کاتالیستی (CCVD)

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱.....	فصل اول- نانولوله‌های کربنی	
۱.....	۱-۱ تاریخچه فناوری نانو	
۴.....	۲-۱ نانو ساختارها	
۴.....	۱-۲-۱ نانوذرات	
۵.....	۱-۱-۲-۱ نانوذرات نیمه‌هادی	
۷.....	۲-۱-۲-۱ نانوذرات سرمیگی	
۹.....	۳-۱-۲-۱ نانوذرات فلزی	
۱۰.....	۲-۲-۱ نانوکپسول‌ها	
۱۲.....	۳-۲-۱ نانوسیم‌ها	
۱۴.....	۳-۱ گروه‌های تجمعی کربن	
۱۷.....	۱-۳-۱ الماس	
۱۸.....	۲-۳-۱ گرافیت	
۱۸.....	۳-۳-۱ کربن بی‌شکل	
۱۹.....	۴-۳-۱ فولرین‌ها	
۲۰.....	۵-۳-۱ نانو اسفنج‌ها	
۲۱.....	۶-۳-۱ نانو میله‌های الماسی متراکم	
۲۲.....	۷-۳-۱ کربن با ساختار شیشه‌ای	
۲۳.....	۸-۳-۱ لونسدیلیت	
۲۳.....	۹-۳-۱ کیوآیت	
۲۴.....	۴-۱ تاریخچه نانولوله‌های کربنی	
۳۱.....	۵-۱ مشخصات نانولوله‌های کربنی	

۳۲	۶-۱	کشف نانولوله‌های کربنی
۳۴	۷-۱	انواع نانولوله‌های کربنی
۳۴	۱-۷-۱	نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره
۳۶	۲-۷-۱	نانولوله‌های کربنی چند دیواره
۳۷	۳-۷-۱	فولریت
۳۷	۴-۷-۱	نانوچنبره
۳۷	۵-۷-۱	نانوخوشه‌ها
۳۸	۶-۷-۱	نانوجوانه‌ها
۳۹	۷-۷-۱	نانولوله‌های معدنی
۴۰	۸-۱	خواص نانولوله‌های کربنی
۴۲	۱-۸-۱	خواص مکانیکی
۴۳	۲-۸-۱	خواص الکترونی
۴۳	۳-۸-۱	خواص گرمایی
۴۴	۹-۱	عیوب در نانولوله‌های کربنی
۴۴	۱-۹-۱	تأثیر عیوب بر استحکام کششی
۴۵	۲-۹-۱	تأثیر عیوب بر خواص الکترونی
۴۵	۱۰-۱	روشهای تولید نانولوله‌های کربنی
۴۶	۱-۱۰-۱	تخلیه الکتریکی
۴۶	۲-۱۰-۱	تبخیر لیزری
۴۷	۳-۱۰-۱	فرآیند فروریزش ساختاری نامتناسب منوکسید کربن در فشار بالا
۴۸	۴-۱۰-۱	رسوب گذاری بخار شیمیایی
۴۹	۵-۱۰-۱	شکل گیری فولرین و نانولوله‌ها بصورت ذاتی و تصادفی
۵۰	۱۱-۱	کاربردهای نانولوله‌های کربنی

۵۰ ساختاری	۱-۱۱-۱
۵۲ الکترومغناطیس	۲-۱۱-۱
۵۷ شیمیایی	۳-۱۱-۱
۵۷ مکانیکی	۴-۱۱-۱
۵۸ مدارهای الکتریکی	۵-۱۱-۱
۵۸ حسگرها	۶-۱۱-۱
۵۹ حسگرهای زیستی	۱-۶-۱۱-۱
۵۹ حمل و نقل مولکولی	۲-۶-۱۱-۱
۶۰ داربست بافتی	۳-۶-۱۱-۱
۶۲ کاربردهای بیولوژیکی	۷-۱۱-۱
۶۲ استحکامدهی کامپوزیت‌ها	۸-۱۱-۱
۶۴	فصل دوم- سنتز نانولوله‌های کربنی به روش CVD	
۶۴ مقدمه	۱-۲
۶۶ رسوب‌گذاری بخار شیمیایی و مروری بر منابع	۲-۲
۷۵ مکانیزم رشد نانولوله‌های کربنی در فرآیند CVD	۳-۲
۸۱	فصل سوم- بررسی سیستم‌های پالایش آلاینده‌های گازی	
۸۱ مقدمه	۱-۳
۸۲ سیستم‌های پالایش هوا	۲-۳
۸۳ نشست‌دهنده‌های وزنی	۱-۲-۳
۸۳ جداسازی ایترسی	۲-۲-۳
۸۴ جداسازی سانتریفیوژ (نیروی مرکز گرا)	۳-۲-۳
۸۵ شوینده‌های تر	۴-۲-۳
۸۵ نشست‌دهنده‌های الکتروستاتیکی	۵-۲-۳

۸۶	فیلترها	۶-۲-۳
۸۶	تئوری فیلتراسیون	۳-۳
۸۷	انواع روش‌های فیلتراسیون	۱-۳-۳
۸۹	مکانیزم‌های مؤثر در فرآیند فیلتراسیون	۲-۳-۳
۸۹	پخش	۱-۲-۳-۳
۹۰	اینرسی	۲-۲-۳-۳
۹۱	برخورد مستقیم	۳-۲-۳-۳
۹۱	پارامترهای مهم یک فیلتر	۳-۳-۳
۹۱	کارایی فیلتر	۱-۳-۳-۳
۹۲	نفوذپذیری	۲-۳-۳-۳
۹۲	افت فشار	۳-۳-۳-۳
۹۲	عمر مفید	۴-۳-۳-۳
۹۳	انواع فیلترها	۴-۳
۹۳	دسته‌بندی فیلترها بر مبنای ساختار	۱-۴-۳
۹۷	دسته‌بندی فیلترها بر مبنای نحوه عملکرد و نحوه ساخت	۲-۴-۳
۹۸	صافی‌ها	۱-۲-۴-۳
۹۹	غربال‌ها	۲-۲-۴-۳
۹۹	فیلترهای کارتریجی	۳-۲-۴-۳
۱۰۳	نشست‌دهنده‌های الکتروستاتیکی	۴-۲-۴-۳
۱۰۴	فیلترهای شمعی	۵-۲-۴-۳
۱۰۵	فیلترهای مغناطیسی	۶-۲-۴-۳
۱۰۷	فیلترهای کیسه‌ای	۷-۲-۴-۳
۱۰۸	فیلترهای لایه‌نشانی شده	۸-۲-۴-۳

۱۰۹.....	فیلترهای پرسی	۹-۲-۴-۳
۱۱۱.....	فیلترهای استوانه‌ای چرخان	۱۰-۲-۴-۳
۱۱۴.....	فیلترهای دیسکی چرخان	۱۱-۲-۴-۳
۱۱۶.....	فیلترهای کفه‌ای چرخان	۱۲-۲-۴-۳
۱۱۷.....	فیلترهای تسمه‌ای	۱۳-۲-۴-۳
۱۱۸.....	فیلترهای ورقه‌ای	۱۴-۲-۴-۳
۱۲۰.....	فیلترهای زیتتر شده	۱۵-۲-۴-۳
۱۲۲.....	مروری بر تحقیقات صورت گرفته در رابطه با فیلترهای نانولوله‌ای	۵-۲
۱۲۲.....	نانوغربال‌ها	۱-۵-۳
۱۲۳.....	غشاهای نانولوله‌ای	۲-۵-۳
۱۲۴.....	فیلترهای تقویت شده با زمینه فلزی	۳-۵-۳
۱۲۶.....	فصل چهارم- روش کار تجربی- آماده‌سازی زیرلایه	
۱۲۶.....	مقدمه	۱-۴
۱۲۷.....	شستشوی زیرلایه	۲-۴
۱۲۸.....	اکسایش زیرلایه	۳-۴
۱۳۲.....	لایه‌نشانی	۴-۴
۱۳۶.....	فصل پنجم- روش کار تجربی- سنتز نانولوله‌های کربنی	
۱۳۶.....	مقدمه	۱-۵
۱۳۷.....	شرح دستگاه	۲-۵
۱۳۷.....	روش انجام آزمایش	۳-۵
۱۵۳.....	میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)	۱-۳-۵
۱۵۵.....	غشای نانومتری	۴-۵

فصل ششم - نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۶ نتیجه گیری ۱۶۱

۲-۶ پیشنهادات ۱۶۳

منابع و مراجع ۱۶۴

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۵۱	شکل ۱-۱- آسانسور فضایی
۵۳	شکل ۲-۱- باکی کاغذها
۷۹	شکل ۱-۲- نمودار میزان مصرف اتیلن بر حسب زمان ماندگاری
۸۰	شکل ۲-۲- فرم کلی از مکانیزم رشد نانولوله‌های کربنی با روش <i>CVD</i>
۸۳	شکل ۱-۳- طرح کلی از نشست‌دهنده وزنی
۸۴	شکل ۲-۳- طرح کلی از سایکلون
۸۵	شکل ۳-۳- طرح کلی از نشست‌دهنده الکتروستاتیکی
۸۶	شکل ۴-۳- مراحل باردار کردن و نشست ذرات تحت تأثیر میدان‌های الکتروستاتیکی
۸۶	شکل ۵-۳- طرح کلی از فرآیند فیلتراسیون
۸۷	شکل ۶-۳- طرح کلی از فیلتراسیون سطحی و عمقی
۸۸	شکل ۷-۳- طرح کلی از روش انتهای بسته
۸۸	شکل ۸-۳- طرح کلی از روش شار عرضی
۹۰	شکل ۹-۳- طرح کلی از مکانیزم پخش
۹۰	شکل ۱۰-۳- طرح کلی از مکانیزم اینرسی
۹۱	شکل ۱۱-۳- طرح کلی از مکانیزم برخورد مستقیم
۹۲	شکل ۱۲-۳- طرح کلی از چگونگی تغییر فشار در فیلتر
۹۴	شکل ۱۳-۳- تصویر <i>SEM</i> از بستر فیلتر ساچمه‌ای
۹۵	شکل ۱۴-۳- تصویر <i>SEM</i> از بستر فیلتر غشایی
۹۵	شکل ۱۵-۳- تصویر <i>SEM</i> از بستر فیلتر الیافی
۹۷	شکل ۱۶-۳- طرح کلی از فیلتر هپا
۹۹	شکل ۱۷-۳- نمونه‌ای از فیلتر کارتریجی

- شکل ۳-۱۸- نمونه‌ای از فیلتر کارتریجی چین خورده ۱۰۱
- شکل ۳-۱۹- نمونه‌ای از فیلتر کارتریجی چین خورده‌ی ساخته شده از پلی‌پروپیلن ۱۰۲
- شکل ۳-۲۰- نمونه‌ای از فیلتر شمعی ۱۰۴
- شکل ۳-۲۱- طرح کلی از فیلتر مغناطیسی ۱۰۶
- شکل ۳-۲۲- نمونه‌ای از فیلتر کیسه‌ای ۱۰۷
- شکل ۳-۲۳- طرح کلی از فیلتر لایه‌نشانی شده ۱۰۸
- شکل ۳-۲۴- طرح کلی از فیلتر پرسی ۱۰۹
- شکل ۳-۲۵- طرح کلی از فیلتر استوانه‌ای چرخان ۱۱۱
- شکل ۳-۲۶- طرح کلی از فیلتر دیسکی چرخان ۱۱۴
- شکل ۳-۲۷- نمونه‌ای از فیلتر کفه‌ای چرخان ۱۱۶
- شکل ۳-۲۸- طرح کلی از فیلتر تسمه‌ای ۱۱۷
- شکل ۳-۲۹- طرح کلی از فیلتر ورقه‌ای ۱۱۸
- شکل ۳-۳۰- طرح کلی از دستگاه *CVD* برای ساخت نانو غربال ۱۲۲
- شکل ۳-۳۱- (الف) تصویر *SEM* از نانولوله‌های رشد داده شده با تقارن دایروی در مقیاس 1 mm که استوانه‌ی تو خالی را تشکیل دادند. (ب) تصویر ماکرولوله ۱۲۳
- شکل ۳-۳۲- تصویر *SEM* از فیلتر فلزی (الف) الیاف فولاد ضد زنگ (ب) الیاف فولاد ضد زنگ پوشانده شده با نانولوله‌های کربنی ۱۲۴
- شکل ۴-۱- طرح کلی از اکسیداسیون زیرلایه سیلیکون ۱۲۹
- شکل ۴-۲- نمودار *FTIR* مربوط به زیرلایه اکسید شده ۱۳۱
- شکل ۴-۳- طرح کلی از دستگاه تبخیر در خلاء ۱۳۴
- شکل ۵-۱- طرح کلی از دستگاه *CVD* ۱۳۸
- شکل ۵-۲- تصویر *SEM* مربوط به نمونه سنتز شده بدون حضور آمونیاک ۱۴۰
- شکل ۵-۳- تصویر *SEM* مربوط به نمونه سنتز شده در جریان 30 mlit/min آمونیاک ۱۴۱

- شکل ۵-۴- تصویر SEM مربوط به نمونه سنتز شده در جریان 80 mlit/min آمونیاک ۱۴۱
- شکل ۵-۵- نمودار رامان مربوط به نمونه ۳ در حضور آمونیاک با جریان 80 mlit/min ۱۴۲
- شکل ۵-۶- تصویر SEM مربوط به نمونه سنتز شده روی زیرلایه پوشانده شده با نیکل ۱۴۴
- شکل ۵-۷- تصویر SEM مربوط به نمونه سنتز شده روی زیرلایه پوشانده شده با کبالت ۱۴۵
- شکل ۵-۸- نمودار رامان مربوط به نمونه‌های سنتز شده روی زیرلایه‌های پوشانده شده با کبالت و نیکل ۱۴۵
- شکل ۵-۹- تصاویر SEM مربوط به نمونه سنتز شده روی زیرلایه پوشانده شده با نیکل با ضخامت $14/24 \text{ nm}$ ۱۴۷
- شکل ۵-۱۰- تصاویر SEM مربوط به نمونه سنتز شده روی زیرلایه پوشانده شده با نیکل با ضخامت $17/52 \text{ nm}$ ۱۴۸
- شکل ۵-۱۱- تصاویر SEM مربوط به نمونه سنتز شده روی زیرلایه پوشانده شده با نیکل با ضخامت $28/47 \text{ nm}$ ۱۴۹
- شکل ۵-۱۲- طیف رامان مربوط به آزمایش‌های تعیین ضخامت ۱۵۰
- شکل ۵-۱۳- تصاویر SEM مربوط به نمونه‌های ۹ تا ۱۲ به ترتیب با دماهای رشد 750 ، 650 ، 580 و 850 درجه سانتی‌گراد ۱۵۲
- شکل ۵-۱۴- طیف رامان مربوط به آزمایش‌های تعیین دما ۱۵۳
- شکل ۵-۱۵- تصاویر TEM مربوط به نمونه‌ی ۴ ۱۵۴
- شکل ۵-۱۶- نمودار زمانی فرآیند زیتتر کردن قرص‌ها ۱۵۶
- شکل ۵-۱۷- تصویر SEM نمونه‌ها قبیل از زیتتر شدن ۱۵۷
- شکل ۵-۱۸- تصویر SEM نمونه‌ها بعد از فرآیند CVD ۱۵۸
- شکل ۵-۱۹- تصویر SEM از تخلخل‌ها بعد از رشد نانولوله ۱۵۹

فهرست جدول‌ها

عنوان	صفحه
جدول ۱-۱- تاریخچه فناوری نانو.....	۳
جدول ۲-۱- نمایش آرایش پیوندهای مختلف کربن- کربن.....	۱۷
جدول ۳-۱- تاریخچه فعالیت‌هایی که از ابتدا در زمینه شناخت ، ساخت و تکامل نانولوله‌های کربنی صورت گرفته است.....	۲۷
جدول ۱-۴- ضخامت لایه اکسیدی محاسبه شده با روش پس پراکنندگی رادرفورد.....	۱۳۰
جدول ۲-۴- مشخصه مربوط به طیف مادون قرمز پیوندها.....	۱۳۱
جدول ۳-۴- نقطه ذوب و جریان کاتالیست‌های مصرفی.....	۱۳۵
جدول ۴-۴- ضخامت لایه‌های کاتالیوری مورد مطالعه.....	۱۳۵
جدول ۱-۵- برچسب نمونه‌ها بر حسب جریان آمونیاک.....	۱۴۰
جدول ۲-۵- میزان جریان و مدت زمان مصرف گازها.....	۱۴۰
جدول ۳-۵- بر چسب نمونه‌ها بر حسب نوع کاتالیزور.....	۱۴۳
جدول ۴-۵- میزان جریان و مدت زمان حضور گازها در محیط.....	۱۴۳
جدول ۵-۵- بر چسب نمونه‌ها بر حسب ضخامت کاتالیزور نیکل.....	۱۴۶
جدول ۶-۵- میزان جریان و مدت زمان حضور گازها در محیط.....	۱۴۶
جدول ۷-۵- بر چسب نمونه‌ها بر حسب دمای رشد نانولوله‌ها.....	۱۵۱
جدول ۸-۵- درصد کبالت مخلوط شده با پودر پیرکس با دانه‌بندی ۶۰-۷۰ میکرون.....	۱۵۵
جدول ۱-۶- مشخصات مربوط به نمونه‌های سنتز شده.....	۱۶۲

لیست علائم و اختصارات

<i>cm</i>	سانتی متر (<i>centimeter</i>)
<i>nm</i>	نانومتر (<i>nanometer</i>)
$^{\circ}\text{C}$	درجه سانتی گراد (<i>centigrad degrees</i>)
<i>CVD</i>	رسوب گذاری بخار شیمیایی (<i>chemical vapor deposition</i>)
<i>CNT</i>	نانولوله کربنی (<i>carbon nanotube</i>)
<i>SEM</i>	میکروسکوپ الکترون رویشی (<i>scanning electron microscopy</i>)
<i>TEM</i>	میکروسکوپ الکترون عبوری (<i>transmission electron microscopy</i>)
<i>RBS</i>	پس پراکندگی رادرفورد (<i>rutherford backscattering spectrometry</i>)
<i>FTIR</i>	طیف سنجی تبدیل فوری مادون قرمز (<i>fourier transform infrared spectroscopy</i>)
<i>ppm</i>	قسمت در میلیون (<i>part per milion</i>)
<i>sccm</i>	سانتی متر مکعب بر دقیقه (<i>Standard Cubic Centimeter per Minutes</i>)

فصل اول - نانولوله‌های کربنی

۱-۱ - تاریخچه فناوری نانو

در حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح دموکریتیوس فیلسوف یونانی، اولین کسی بود که واژه اتم را که

به معنی تقسیم نشدنی در زبان یونانی است، برای توصیف ذرات سازندهٔ مواد بکار برد. به همین دلیل برخی او

را پدر فناوری و علوم نانو نامیدند [۱]. نقطهٔ شروع و توسعهٔ اولیه نانو به طور دقیق مشخص نیست. شاید

بتوان گفت شیشه گران قرون وسطایی، اولین نانوفناوریست‌ها بوده‌اند که از شیشه‌های رنگی با رنگهای جذاب

در ساخت شیشه‌های کلیسا استفاده کردند. دلیل ایجاد چنین رنگی به استفاده از نانو ذرات طلا برمی‌گردد.

بنابراین می‌توان گفت، مواد در ابعاد نانو دارای خواصی هستند که در ابعاد میکرو فاقد آن می‌باشند. رنگدانه‌های تزئینی جام مشهور لیکرگوس در روم باستان (قرن چهارم بعد از میلاد) را نیز می‌توان نمونه‌ای از استفاده نانو ذرات فلزی به حساب آورد. با تغییر جهت تابش نور، رنگهای متفاوتی در این جام ایجاد می‌شود، طوریکه نور انعکاس یافته از آن سبز بوده و اگر نوری از درون آن بتابد، به رنگ قرمز دیده می‌شود. بعد از آنالیز این شیشه دریافتند که مقادیر بسیار اندکی از بلورهای فلزی با ابعاد کمتر از ۷۰۰ نانومتر که حاوی نانوذرات نقره و طلا با نسبت مولی ۱۴ به ۱ هستند، در ساخت این جام مورد استفاده قرار گرفته‌شده‌است که حضور این نانو بلورها باعث تغییر رنگ ویژه‌ی جام لیکرگوس گشته است.

در نهایت ریچارد فاینمن با انتشار مقاله خود درباره آینده فناوری نانو در سال ۱۹۵۹ خود را به عنوان پایه‌گذار علم نانو به جهانیان معرفی کرد هر چند که دانشمندان دیگری نیز به موفقیت‌هایی دست یافتند. سالی که او جایزه نوبل را دریافت کرد، در یک جلسه سخنرانی ایده فناوری نانو را برای عموم آشکار و حتی توسعه بیشتر آن را نیز پیش بینی نمود.

برخی از رویدادهای مهم تاریخی در شکل‌گیری فناوری علوم نانو در جدول ۱-۲ ذکر شده‌است.

جدول ۱-۱: تاریخچه فناوری نانو [۱]

تاریخ	رویدادهای مهم
۱۸۷۵	کشف محلول کلوئیدی طلا توسط مایکل فارادی
۱۹۰۵	تشریح رفتار محلولهای کلوئیدی توسط آلبرت انیشتین
۱۹۳۲	ایجاد لایه های اتمی به ضخامت یک ملکول توسط لانگمویر ^۱
۱۹۵۹	مطرح نمودن ایده "فضای زیاد در سطوح پایین" را برای کار با مواد در مقیاس نانو توسط فاینمن
۱۹۷۴	برای اولین بار واژه فناوری نانو توسط نوریو تانیگوچی بر زبانها جاری شد.
۱۹۸۱	"آی.بی.ام" ^۲ میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) اختراع کرد که به کمک آن می توان اتمها را تک تک جایجا کرد.
۱۹۸۵	کشف ساختار جدیدی از کربن C ^{۶۰} (فولرین)
۱۹۹۰	شرکت "آی.بی.ام" توانایی کنترل نحوه آرایش اتمها را به نمایش گذاشت.
۱۹۹۱	کشف نانولوله های کربنی توسط ایجیما
۱۹۹۳	تولید اولین نقاط کوانتومی با کیفیت بالا
۱۹۹۷	ساخت اولین نانو ترانزیستور
۲۰۰۰	ساخت اولین موتور "دی.ان.ای" ^۳
۲۰۰۱	ساخت یک مدل آزمایشگاهی سلول سوخت با استفاده از نانو لوله
۲۰۰۲	ورود شلوارهای ضد لک به بازار
۲۰۰۳	تولید نمونه های آزمایشگاهی نانوسلولهای خورشیدی
۲۰۰۴	تحقیق و توسعه برای پیشرفت در عرصه فناوری نانو ادامه دارد.

¹Langmuir

²IBM

³DNA

۱-۲- نانوساختارها

نانوساختارها به ساختارهای بسیار ریز با ابعاد نانومتری، اطلاق می‌شود. طبق تعریف به مواد و

ساختارهایی که در یکی از رده‌بندیهای زیر قرار بگیرند، نانوساختار می‌گویند:

۱. نانوساختارهای صفربعدی: ساختارهایی که در هر سه بعد، کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشند؛ مانند

نقاط کوانتومی.

۲. نانوساختارهای تک‌بعدی: به مواد و ساختارهایی اطلاق می‌شود که دو بعد از سه بعد آن

کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشد؛ مانند نانوسیمها و نانولوله‌ها.

۳. نانوساختارهای دوبعدی: به مواد و ساختارهایی می‌گویند که دارای یک بعد کمتر از ۱۰۰

نانومتر باشد؛ مانند لایه‌های نازک.

با توجه به مطالب فوق، به تعریف برخی از این نانوساختارها نظیر نانوذرات، نانوکپسول‌ها، نانوسیمها و

نانولوله‌ها می‌پردازیم:

۱-۲-۱- نانوذرات

یکی از رایج‌ترین عناصر در فناوری نانو، نانوذرات می‌باشند که بدلیل داشتن خواص قابل توجه، در صنایع

شیمیایی، پزشکی، دارویی، الکترونیک و کشاورزی بطور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند.