

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی



IMAM KHOMEINI  
INTERNATIONAL UNIVERSITY

دانشکده فنی و مهندسی

# بررسی سولفورزدایی زغال سنگ پروده طبس با استفاده از بیوفلوئاسیون

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته‌ی معدن گرایش فرآوری مواد  
معدنی

الهام آبائی

استاد راهنما:

دکتر عزت‌اله مظفری

شهریور ۹۲

## فهرست جداول

- جدول (۱-۱) ترکیب و دامنه‌های خصوصیات برای درجه‌های مختلف زغال‌سنگ (۱۵)
- جدول (۲-۱) طبقه‌بندی انواع زغال کک بر اساس استاندارد سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS)، با توجه به میزان خاکستر و گوگرد (۱۵)
- جدول (۳-۱) طبقه‌بندی انواع زغال کک بر اساس استانداردهای روسی ۷۲-۱۰۵۸۳ و ۷۵-۷۰۵۹ با توجه به میزان خاکستر و گوگرد (۱۶)
- جدول (۴-۱) مقادیر میانگین شکل‌های مختلف گوگرد در زغال‌های ایالات متحده به تفکیک منطقه (۱۸)
- جدول (۵-۱) شکل‌های شناخته شده سولفید آهن که پتانسیل حضور در زغال را دارند (۲۰)
- جدول (۱-۲) انواع محیط‌های کشت و اجزای تشکیل دهنده آنها (۷۳)
- جدول (۱-۴) آنالیز زغال‌سنگ پروده طیس از معدن مهرآذین (۸۸)
- جدول (۱-۴) آنالیز نمونه زغال‌سنگ مورد استفاده در تست‌های زیستی تشخیصی (۹۶)
- جدول (۲-۴) آنالیز خوراک آزمایش‌های فلوتاسیون زیستی مربوط به طراحی آزمایش (۱۰۲)

## فهرست اشکال

شکل (۱-۱) نسبت گوگرد پیریتی به گوگرد آلی به صورت تابعی از محتوای گوگرد کلی (۱۹)

شکل (۲-۱) سازوکار روش آگلومراسیون کرووی نفتی (۲۶)

شکل (۳-۱) رسوبات تریاسیک ژوراسیک ایران: حوزه زغالی پروده (پروده I و II: قرمز؛ پروده III: زرد؛ پروده IV: سبز؛ پروده V: آبی) (۳۵)

شکل (۱-۳) منحنی رشد باکتری‌ها در بازه زمانی ۱۰ روزه (۸۰)

شکل (۲-۳) تغییرات غلظت باکتری با افزایش میزان زغال‌سنگ (۸۲)

شکل (۳-۳) منحنی رشد باکتری در محیط کشت با ۱۷ درصد جامد (۸۳)

شکل (۴-۳) منحنی تغییرات pH محیط کشت باکتری با ۱۷ درصد جامد (۸۳)

شکل (۵-۳) منحنی رشد باکتری‌های بومی همراه با زغال‌سنگ (۸۵)

شکل (۶-۳) منحنی تغییرات pH محیط کشت باکتری بومی با ۱۷ درصد جامد (۸۵)

شکل (۱-۴) بازیابی مواد سوختی، خاکستر و گوگرد در فلوتاسیون معمولی زغال‌سنگ (۹۱)

شکل (۲-۴) مقایسه بازیابی ماده سوختی، گوگرد و خاکستر با افزایش میزان گازوئیل (۹۲)

شکل (۳-۴) مقایسه میان اندیس بازیابی، اندیس جدایش زغال‌سنگ و ضریب پرعیارکردن زغال‌سنگ در مقادیر مختلف گازوئیل (۹۴)

شکل (۴-۴) تاثیر زمان آماده‌سازی بر بازیابی گوگرد، خاکستر و ماده سوختی در فلوتاسیون مرسوم (۹۵)

شکل (۵-۴) تاثیر زمان آماده‌سازی را بر اندیس بازیابی، اندیس جدایش زغال‌سنگ و ضریب پرعیار-کردن (۹۶)

شکل (۶-۴) بازیابی ماده سوختی، خاکستر و گوگرد در فلوتاسیون زیستی (۹۸)

شکل (۷-۴) مقایسه بازیابی گوگرد، خاکستر و مواد سوختی در فلوتاسیون معمولی و زیستی زغال-سنگ (۹۹)

شکل (۸-۴) مقایسه اندیس بازیابی، اندیس جدایش زغال‌سنگ و ضریب پرعیارکردن روش همزنی با شیکر و همزنی مکانیکی (۱۰۰)

شکل (۹-۴) مقایسه بازیابی مواد سوختی، خاکستر و گوگرد روش همزنی با شیکر و همزنی مکانیکی (۱۰۰)

شکل (۱۰-۴) اثر استفاده از مخمر در فلوتاسیون زیستی (۱۰۱)

شکل (۱۱-۴) اثر استفاده از مخمر در اندیس بازیابی، اندیس جدایش زغال‌سنگ و ضریب پرعیار-کردن (۱۰۲)

شکل (۱۲-۴) صفحه مربوط داده‌های نرم‌افزار طراحی آزمایش در نرم افزار Dx.7.0.0 (۱۰۳)

شکل (۱۳-۴) مقادیر محاسبه شده F- Value و P- Value در جدول ANOVA برای بازیابی زغال‌سنگ در نرم‌افزار DX. 7.0.0 (۱۰۴)

شکل (۱۴-۴) اثر غلظت کلکتور در بازیابی ماده سوختی در فلوتاسیون زیستی زغال‌سنگ (۱۰۵)

شکل (۱۵-۴) اثر متقابل غلظت کلکتور و زمان کف‌گیری روی بازیابی ماده سوختی (۱۰۶)

شکل (۱۶-۴) مدل سه بعدی اثر غلظت کلکتور و زمان کف‌گیری روی بازیابی ماده سوختی (۱۰۶)

شکل (۱۷-۴) نمودار سه‌بعدی اثر غلظت کلکتور و زمان آماده‌سازی روی بازیابی زغال‌سنگ (۱۰۷)

شکل (۱۸-۴) محاسبه مقادیر F- Value و P- Value در جدول ANOVA برای بازیابی گوگرد در نرم‌افزار DX.7.0.0 (۱۰۸)

شکل (۱۹-۴) اثر غلظت کلکتور روی بازیابی گوگرد در فلوتاسیون زیستی زغال‌سنگ (۱۰۹)

شکل (۲۰-۴) اثر متقابل غلظت کلکتور و زمان کف‌گیری روی بازیابی گوگرد (۱۱۰)

شکل (۲۱-۴) نمای سه‌بعدی اثر متقابل غلظت کلکتور و زمان کف‌گیری روی بازیابی گوگرد (۱۱۰)

شکل (۲۲-۴) اثر مدت زمان کف‌گیری روی بازیابی گوگرد (۱۱۱)

شکل (۲۳-۴) اثر مدت زمان آماده‌سازی روی بازیابی گوگرد (۱۱۱)

شکل (۲۴-۴) اثر غلظت کلکتور روی بازیابی خاکستر در فلوتاسیون زیستی زغال‌سنگ (۱۱۲)

شکل (۲۵-۴) اثر زمان آماده‌سازی روی بازیابی خاکستر در فلوتاسیون زیستی زغال‌سنگ (۱۱۳)

شکل (۲۶-۴) اثر زمان کف‌گیری روی بازیابی خاکستر در فلوتاسیون زیستی زغال‌سنگ (۱۱۳)

شکل (۲۷-۴) محاسبه مقادیر F- Value و P- Value در جدول ANOVA برای عیار گوگرد در نرم-

افزار DX.7.0.0 (۱۱۵)

شکل (۲۸-۴) اثر غلظت کلکتور روی عیار گوگرد در کنسانتره فلوتاسیون زیستی (۱۱۶)

شکل (۲۹-۴) اثر متقابل غلظت کلکتور و زمان کف‌گیری روی عیار گوگرد در کنسانتره فلوتاسیون

زیستی (۱۱۶)

شکل (۳۰-۴) اثر متقابل زمان کف‌گیری و غلظت کلکتور روی عیار گوگرد در کنسانتره فلوتاسیون

زیستی (۱۱۷)

شکل (۳۱-۴) اثر زمان آماده‌سازی روی عیار گوگرد در کنسانتره فلوتاسیون زیستی (۱۱۷)

شکل (۳۲-۴) مقایسه اندیس بازیابی، اندیس جدایش زغال‌سنگ و ضریب پرعیارکردن در فلوتاسیون

معمولی و زیستی در شرایط یکسان (۱۱۸)

## فهرست مطالب

### فصل اول: کلیات

- ۱-۱- مقدمه ۲
- ۲-۱- تشکیل ذخایر زغال سنگ ۳
- ۳-۱- سن زمین شناسی ذخایر زغال سنگ ۳
- ۴-۱- حجم مواد اولیه مورد نیاز برای تشکیل زغال سنگ ۳
- ۵-۱- منشأ و طرز تشکیل زغال سنگ ۴
- ۱-۵-۱- تجمع گیاهان به حد وفور ۴
- ۲-۵-۱- تغییرات فیزیکی و شیمیایی گیاهان جمع آوری شده ۴
- ۳-۵-۱- مرحله متامورفیزم ۵
- ۶-۱- شرایط محیطی لازم برای تشکیل ذخایر زغال سنگ ۵
- ۷-۱- خواص انواع زغال سنگ ۶
- ۸-۱- کاربردهای زغال سنگ ۶
- ۱-۸-۱- صنعت تولید فولاد ۷
- ۱-۱-۸-۱- دلایل تهیه کک ۷
- ۲-۱-۸-۱- اهداف کاربرد کک در کوره بلند ۸
- ۹-۱- منابع و ذخایر زغال سنگ ۹

- ۱۰-۱-۱۰ طبقه‌بندی زغال سنگ
- ۱۰-۱-۱۰-۱ عوامل موثر در طبقه‌بندی زغال سنگ
- ۱۰-۱-۱۰-۱-۱ درجه زغال‌شدگی
- ۱۰-۱-۱۰-۱-۲ رطوبت
- ۱۰-۱-۱۰-۱-۳ مواد فرار
- ۱۰-۱-۱۰-۱-۴ خاکستر
- ۱۰-۱-۱۰-۱-۵ میزان کک‌شوندگی
- ۱۰-۱-۱۰-۱-۶ قابلیت بازتاب نور
- ۱۰-۱-۱۰-۱-۷ ارزش حرارتی
- ۱۱-۱-۱۱ طبقه‌بندی زغال سنگ براساس درجه کک‌شوندگی
- ۱۱-۱-۱۱-۱ زغال سنگ شعله‌خیز
- ۱۱-۱-۱۱-۲ زغال سنگ شعله‌خیز گازدار
- ۱۱-۱-۱۱-۳ زغال سنگ گازدار
- ۱۱-۱-۱۱-۴ زغال سنگ چرب
- ۱۱-۱-۱۱-۵ زغال کک‌شو
- ۱۱-۱-۱۱-۶ زغال لاغر
- ۱۱-۱-۱۱-۷ زغال سنگ آنتراسیت
- ۱۲-۱-۱۲ مواد معدنی موجود در زغال سنگ

- ۱۴-۱-۱۲-۱ ترکیب زغال سنگ
- ۱۷-۱-۱۳-۱ گوگرد در زغال سنگ
- ۱۷-۱-۱۳-۱-۱ انواع گوگرد در زغال سنگ
- ۱۹-۱-۱۳-۱-۱ گوگرد آلی
- ۱۹-۱-۱۳-۲-۱ گوگرد پیریتی
- ۲۱-۱-۱۳-۲-۱-۱ ریخت شناسی و پیدایش پیریت
- ۲۲-۱-۱۳-۲-۲-۱ تفاوت پیریت زغالی و پیریت معدنی
- ۲۲-۱-۱۴-۱ حذف گوگرد معدنی از زغال سنگ
- ۲۳-۱-۱۴-۱ روش های شیمیایی و زیستی
- ۲۴-۱-۱۴-۲-۱ روش های ثقلی
- ۲۴-۱-۱۴-۳-۱ جدایش مغناطیسی و الکتروستاتیکی
- ۲۵-۱-۱۴-۴-۱ آگلومراسیون کروی نفتی
- ۲۷-۱-۱۴-۵-۱ فلوتاسیون
- ۲۹-۱-۱۵-۱ روش های استاندارد آزمایشگاهی جهت آنالیز کمی و کیفی زغال سنگ
- ۲۹-۱-۱۵-۱-۱ آنالیز رطوبت کلی D3173
- ۳۰-۱-۱۵-۲-۱ آنالیز خاکستر
- ۳۰-۱-۱۵-۳-۱ آنالیز مواد فرار
- ۳۱-۱-۱۵-۴-۱ آنالیز گوگرد کلی روش اسچکا



۳۳ ۵-۱۵-۱- آنالیز گوگرد سولفاتی و پیریتی (Iso 157)

۳۴ ۱-۱۶- منطقه زغالی طبس

## فصل دوم: تاریخچه روش‌های زیستی حذف گوگرد

۳۷ ۲-۱- مقدمه

۳۸ ۲-۲- سازوکار بازداشت پیریت توسط باکتری

۳۹ ۲-۲-۱- سازوکار اکسیداسیون پیریت

۴۲ ۲-۳- تشکیل جاروسیت

۴۳ ۲-۴- تاریخچه گوگردزدایی باکتریایی

۵۲ ۲-۵- تاریخچه زیست فلوتاسیون زغال سنگ

۵۴ ۲-۶- تجارب به دست آمده از آزمایشات گوگردزدایی میکروبی زغال سنگ

۶۳ ۲-۷- تاریخچه استفاده از باکتری‌ها در فرآوری مواد معدنی

۶۵ ۲-۸- باکتری‌های اعتدال دوست

۶۵ ۲-۸-۱- اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس

۶۶ ۲-۸-۲- اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس

۶۷ ۲-۸-۳- لپتوسفریلیوم فرواکسیدانس

۶۸ ۲-۹- عوامل موثر در اکسایش باکتریایی و استخراج فلزات

۶۸ ۲-۹-۱- دما

۶۹	۲-۹-۲- اسیدپتیه محیط
۶۹	۲-۹-۳- پتانسیل اکسایش کاهش
۶۹	۲-۹-۴- دی اکسید کربن
۷۰	۲-۹-۵- عناصر غذایی
۷۱	۲-۹-۶- محیط کشت 9k
۷۱	۲-۹-۷- کشت ترکیبی

### فصل سوم: کشت و سازگارسازی باکتری‌ها

۷۵	۳-۱- مقدمه
۷۸	۳-۲- کشت و آماده‌سازی باکتری‌ها
۷۹	۳-۲-۱- شمارش باکتری‌ها
۸۰	۳-۲-۲- سازگارسازی باکتری‌ها با زغال سنگ پروده طبس
۸۳	۳-۲-۳- باکتری‌های بومی همراه با زغال سنگ
۸۵	۳-۳- نتیجه گیری

### فصل چهارم: آزمایش‌های فلوتاسیون زیستی و نتایج آنها

۸۷	۴-۱- گوگردزدایی زغال سنگ طبس با استفاده از روش فلوتاسیون مرسوم
۸۷	۴-۱-۱- هدف از انجام آزمایش‌ها

- ۸۸ ۴-۱-۲- مواد و لوازم
- ۸۹ ۴-۱-۳- نحوه انجام آزمایش‌ها
- ۸۹ ۴-۱-۴- ارایه نتایج
- ۹۱ ۴-۱-۴-۱- بررسی اثر کلکتور
- ۹۳ ۴-۱-۴-۲- بررسی اثر مدت زمان آماده‌سازی
- ۹۵ ۴-۲- گوگردزدایی زغال‌سنگ طبس با استفاده از روش فلوتاسیون زیستی
- ۹۵ ۴-۲-۱- نحوه انجام آزمایش‌ها
- ۹۸ ۴-۲-۲- بررسی اثر نوع همزن آماده‌ساز
- ۹۹ ۴-۲-۳- بررسی اثر استفاده از مخمر در فلوتاسیون زیستی
- ۱۰۱ ۴-۳- طراحی آزمایش به منظور بررسی پارامترهای موثر در فلوتاسیون زیستی
- ۱۰۲ ۴-۳-۱- بررسی اثر پارامترهای مختلف روی بازیابی ماده سوختی
- ۱۰۶ ۴-۳-۲- بررسی اثر پارامترهای مختلف روی بازیابی گوگرد
- ۱۱۱ ۴-۳-۳- بررسی اثر پارامترهای مختلف روی بازیابی خاکستر
- ۱۱۳ ۴-۳-۴- بررسی اثر پارامترهای مختلف روی عیار گوگرد
- ۱۱۷ ۴-۴- بحث و مقایسه نتایج به دست آمده

## فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

- ۱۲۰ ۵-۱- نتیجه‌گیری

۱۲۱

۱۲۳

۲-۵- پیشنهادات

فهرست منابع

## چکیده

کک به عنوان سوخت جهانی برای تهیه فولاد در کوره بلند استفاده می شود. وجود گوگرد در زغال-سنگ یکی از مشکلات عمده استفاده از زغال سنگ در کاربردهای کک سازی و سوختی است چراکه باعث شکنندگی فولاد می شود. علاوه بر این، دی اکسید گوگرد متصاعد شده ناشی از سوخت کک، آسیب های زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد. از اینرو حذف گوگرد قبل از سوختن زغال سنگ امری ضروری است. در این مطالعه ترکیبی از باکتری های تیوباسیلوس فرواکسیدانس، تیوباسیلوس تیواکسیدانس و لپتوسفریلیوم فرواکسیدانس به عنوان بازداشت کننده پیریت در فلوتاسیون زغال سنگ مورد استفاده قرار گرفت. رفتار فلوتاسیون پیریت و زغال سنگ با استفاده از روش فلوتاسیون مستقیم در دو حالت فلوتاسیون مرسوم و در حضور باکتری ها با هم مقایسه شد. همچنین اثر غلظت کلکتور، زمان آماده سازی و زمان کف گیری مورد بررسی قرار گرفت.

بازیابی گوگرد در فلوتاسیون زیستی زغال سنگ نسبت به فلوتاسیون مرسوم کاهش یافت و همچنین نتایج نشان داد فلوتاسیون زیستی حساسیت بالایی نسبت به غلظت گازوئیل دارد. زمان آماده سازی تاثیر چندانی روی بازیابی ماده سوختی و گوگرد نداشت که تاییدکننده این مطلب است که سازوکار عملکرد باکتری ها از نوع جذب است.

کلمات کلیدی: تیوباسیلوس تیواکسیدانس، تیوباسیلوس فرواکسیدانس، لپتوسفریلیوم فرواکسیدانس، فلوتاسیون زیستی، بازیابی گوگرد، غلظت گازوئیل، زمان کف گیری، زغال سنگ پروده.

**فصل اول**

**کلیات**

### ۱-۱- مقدمه

زغال سنگ چند قرن قبل از میلاد مسیح شناخته شده بود، ولی برای اولین بار چینی‌ها از آن به عنوان مواد سوخت استفاده کردند. مارکوپولو در سال ۱۲۸۰ میلادی از زغال سنگ به عنوان یکی از عجایب یاد کرده است. نام آنتراکس که به زبان یونانی جسم سوزنده و شعله‌ور معنی می‌دهد، توسط یکی از شاگردان ارسطو مطرح و بعدها نام آنتراسیت از آن مشتق شد.

زغال سنگ مانند گرافیت و الماس شکل دیگری از کربن نیست بلکه ترکیب پیچیده‌ای از مواد شیمیایی آلی محتوای کربن، هیدروژن، اکسیژن به همراه نیتروژن، گوگرد (به میزان کم) و بعضی از عناصر دیگر (به میزان بسیار کم) است. در حقیقت زغال سنگ ماده‌ای سیاه و قهوه‌ای و سوخت فسیلی غیر متجانسی است که از تغییر شکل بقایای گیاهی تحت شرایط مختلف رطوبت، دما، فشار و زمان در بین لایه‌های رسوبی سنگ‌ها، طی دوران‌های مختلف زمین‌شناسی به وجود آمده است. بنابراین بسته به شرایط محیط، نوع گیاه و میزان تغییر شکل حاصله، محصولات تولید شده طیف وسیعی دارند و ممکن است شامل موادی مانند اسید هیومیک، پیت، لیگنیتیک (لیگنیت و یا زغال قهوه‌ای)، نیمه بیتومینه، بیتومینه، نیمه آنتراسیت، آنتراسیت و فوق آنتراسیت نیز باشد. شایان ذکر است مرحله تشکیل پیت تا آنتراسیت را مرحله زغال و یا زغال‌شدگی می‌نامند. درجه زغال‌شدگی از لیگنیت به آنتراسیت افزایش می‌یابد و به عبارتی میزان کربن افزایش ولی اکسیژن و هیدروژن و واکنش‌دهی محصولات تولید شده کاهش می‌یابد. معمولاً تبدیل گیاه به زغال سنگ، طی دو مرحله بیوشیمیایی (تشکیل پیت) و ژئوشیمیایی به شرح زیر صورت می‌گیرد:

- در مرحله بیوشیمیایی، گیاهان و مواد آلی در محیط‌هایی رسوبی برای مدت زمان بسیار طولانی انباشته می‌شوند و با گذشت زمان دستخوش تغییراتی قرار می‌گیرند، بدین ترتیب که میزان اکسیژن به حداقل ممکن می‌رسد ولی میزان کربن افزایش می‌یابد. محصول حاصل شده در این مرحله به پیت معروف است.
- در مرحله دوم، پیت تحت شرایط متفاوت دما، رطوبت، فشار و دیگر پارامترهای تغییر ماهیت می‌دهد و انواع زغال سنگ‌های امروزی تشکیل می‌شود [۱]. زغال سنگ، سنگی است رسوبی، قابل احتراق و آلی (عمدتاً از کربن، هیدروژن، نیتروژن، و اکسیژن تشکیل شده

است) که از بقای گیاهان اولیه به وجود آمده است [۲۱].

### ۲-۱- تشکیل ذخایر زغال سنگ

گیاهان اولیه که در باتلاق و مرداب‌ها جمع شده و گل ولای و سایر رسوبات بر روی آنها انباشته شده است و در اثر حرکت پوسته زمین به اعماق زیاد منتقل شده و تحت درجه حرارت، فشار و طی زمان طولانی (۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون سال) قرار می‌گیرند، ابتدا به پیت و سپس به لیگنیت، نیمه‌بیتومینی، بیتومینی و در نهایت به آنتراسیت تبدیل شده است [۲۱].

### ۳-۱- سن زمین‌شناسی ذخایر زغال سنگ

تشکیل ذخایر زغال سنگ به دوره دونین و نزدیک به ۴۰۰ میلیون سال قبل می‌رسد و عموماً در طول دوره کربونیفر (۲۸۰ تا ۳۵۰ میلیون سال قبل)، دوره پرمین کربونیفر (۲۲۵ تا ۳۵۰ میلیون سال قبل) و در دوره ترشیری (۱۰۵ تا ۱۰۰ میلیون سال قبل) صورت گرفته است [۲۱].

### ۴-۱- حجم مواد اولیه مورد نیاز برای تشکیل زغال سنگ

مطالعات نشان داده می‌دهد که برای تشکیل ۳۰ سانتی‌متر زغال سنگ بیتومینی به ۹۰ سانتی‌متر تا ۱/۲ متر گیاه نیاز است. این مسئله نشان می‌دهد که برای تشکیل ذخیره‌ای بزرگ از زغال سنگ علاوه بر شرایط دما و فشار، چه حجمی از گیاهان مورد نیاز است [۲۱].



## ۱-۵- منشأ و طرز تشکیل زغال سنگ

به طور کلی زغال سنگ‌ها، سنگ‌های رسوبی و سوختنی هستند که از بقایای گیاهان، تحت شرایط خاصی تشکیل شده‌اند و همواره حاوی مقادیری از کانی‌های مختلف هستند. جهت تشکیل زغال سنگ سه مرحله تشخیص داده شده است:

### ۱-۵-۱- تجمع گیاهان به حد وفور

تنوع و فراوانی گیاهان در دوره‌های مختلف زمین‌شناسی متفاوت است و تشکیل زغال سنگ در هر دوره بستگی به تنوع و فراوانی گیاهان آن دوره دارد. به طوری که از دوره پرکامبرین بقایای گیاهان اولیه و آنگال‌ها<sup>۱</sup> به صورت لایه‌های بسیار نازک زغال سنگ در منطقه هورن<sup>۲</sup> میشیگان به صورت آنتراسیت<sup>۳</sup> باقیمانده است و در آلمان در منطقه راین قطعات زغال سنگ در لابلای ورقه‌های شیست مربوط به دونین زیرین مشاهده شده است. در دوره کربونیفر گیاهان به حد وفور وجود داشته و جنگل‌ها قسمت اعظم کره زمین را می‌پوشانید، بنابراین مهم‌ترین ذخایر زغال سنگ دنیا در این دوره تشکیل شده است. در دوران دوم خصوصاً دوره ژوراسیک گیاهان فراوان‌تر شده و شرایط جهت تشکیل زغال سنگ مساعد شده است. به طوری که بسیاری از ذخایر زغال سنگ ایران در این دوره تشکیل شده‌اند. در دوره کرتاسه شرایط برای تشکیل زغال سنگ نامساعد بود ولی در دوران سوم مجدداً برای تشکیل این ماده معدنی مساعد شده است.

### ۱-۵-۲- تغییرات فیزیکی و شیمیایی گیاهان جمع آوری شده

قسمت‌های مختلف گیاهان انباشته شده در گودال‌ها و مرداب‌ها به کمک قارچ‌ها و باکتری‌ها در شرایط غیرهوازی تجزیه می‌شوند و پس از مدفون شدن به وسیله رسوبات ثانوی تحت تأثیر فشار و

<sup>۱</sup> Algal Coal

<sup>۲</sup> Horn

<sup>۳</sup> Anthracite

حرارت قرار می گیرند و بر اثر تجزیه و تخمیر بقایای گیاهان آلی، زغال سنگ های هوموسی<sup>۱</sup> و از بقایای آگال ها، باکتری ها و اسپرها، زغال های ساپروپلی به وجود می آید. ماده اولیه هوموسی، هیدروکربورها و ماده اولیه ساپروپل ها، بیتومین ها، چربی ها و پروتئین ها هستند. تغییرات شیمیایی و فیزیکی، تکنیکی را که منجر به تشکیل زغال سنگ از تورب<sup>۲</sup> می شود درجه زغالی شدن<sup>۳</sup> می نامند و با رده<sup>۴</sup> مشخص می کنند. رده<sup>۵</sup>، درجه دگرگونی<sup>۶</sup> است که در مورد زغال سنگ به کار برده می شود.

### ۱-۵-۳- مرحله دگرگونی

از تشکیل تورب تا مرحله تشکیل زغال سنگ ها، مراحل طی می شود که مراحل دگرگونی زغال سنگ نامیده می شود. این مرحله با قرار گرفتن تدریجی رسوبات روی تورب و افزایش فشار و حرارت و تغییرات فیزیکی و شیمیایی حاصل می شود و زغال سنگ قهوه ای از تورب در عمق های کم و حرارت معمولی به دست می آید.

با فرو نشستن قابل ملاحظه سطح زمین و قرار گرفتن رسوبات به اندازه ۱۰ الی ۲۰ هزار متر روی هم سنگ های رسوبی، رگه های زغال نارس تحت شرایط ترمودینامیکی یعنی حرارت و فشار زیاد قرار می گیرند و زغال قهوه ای<sup>۷</sup> را دگرگون کرده به زغال بیتومینه<sup>۸</sup> یا قیردار و با ادامه آن و با حرارت زیادتر به آنتراسیت تبدیل می کنند [۱ و ۲].

### ۱-۶- شرایط محیطی لازم برای تشکیل ذخایر زغال سنگ

- محیط باتلاقی یا مردابی و شرایط آب و هوایی مناسب جهت رشد گیاهان
- توپوگرافی مناسب جهت جای گرفتن حجم عظیمی از گیاهان

<sup>1</sup> Humus

<sup>2</sup> Peat

<sup>3</sup> Degree Of Calcification

<sup>4</sup> Rank

<sup>5</sup> Rank

<sup>6</sup> Metamorphism

<sup>7</sup> Lignite

<sup>8</sup> Bituminous Coal

- نزدیک بودن منطقه تشکیل به سطح دریا تا به هنگام بالا آمدن سطح دریا، مواد رسوبی و گیاهان به قعر دریا منتقل شده و تحت فشار و دما قرارگیرند.
- محیطی مناسب جهت فعالیت ریزموجودات زنده و تشکیل پیت [۲].

### ۷-۱- خواص انواع زغال سنگ

- زغال‌های با درجه زغال شدگی پایین (لیگنیت و نیمه بیتومینی) عموماً نرم خردشونده، دارای ظاهری کدر، رطوبتی بالا و انرژی بالا هستند.
- زغال‌های با درجه زغال شدگی بالا (بیتومینی و آنتراسیت) سخت‌تر و دارای جلای شیشه‌ای، درصد رطوبت پایین و انرژی بالا هستند.
- افزایش درجه زغال‌شدگی با افزایش در میزان کربن و انرژی و کاهش در میزان رطوبت همراه است و آنتراسیت با بیشترین میزان کربن و انرژی و کمترین درصد رطوبت به عنوان بهترین نوع زغال مطرح هستند [۱ و ۲].

### ۸-۱- کاربردهای زغال سنگ

زغال سنگ را می‌توان در صنایع مختلف استفاده کرد. امروزه ۳۷ درصد الکتریسیته تولیدی در دنیا وابسته به زغال سنگ است. تعدادی از کشورهای دنیا وابستگی شدیدی به زغال سنگ در تولید الکتریسیته دارند. طبق آمار منتشر شده در سال ۱۹۹۸ میلادی، در لهستان (۹۶٪)، آفریقای جنوبی (۹۰٪)، استرالیا (۸۶٪)، چین (۸۱٪)، هند (۷۵٪)، جمهوری چک (۷۴٪)، یونان (۷۰٪ در صد)، دانمارک (۵۹٪) و آمریکا (۵۶٪) الکتریسیته تولیدی از زغال سنگ بوده است [۱ و ۲]. بخشی از کاربردهای زغال سنگ در صنایع گوناگون به شرح زیر است:

### ۱-۸-۱- صنعت تولید فولاد

از سال ۱۸۴۱ میلادی کک به عنوان سوخت جهانی برای تهیه چدن در کوره بلند مورد استفاده قرار گرفت. امروزه حدود ۷۰ درصد فولاد تولیدی در دنیا وابسته به زغال سنگ است و ۱۷ درصد زغال سخت تولیدی در دنیا به مصرف فولادسازی رسیده است. در سال ۱۹۹۸ میلادی کل فولاد تولیدی در دنیا معادل ۷۷۰ میلیون تن بود که برای تولید آن ۶۰۰ میلیون تن زغال مصرف شده است. تقریباً به ازای تولید هر ۱۰۰۰ کیلوگرم فولاد، ۶۳۰ کیلوگرم زغال سنگ مصرف می شود. کک از حرارت دادن زغال سنگ در غیاب هوا به دست می آید که به صورت کلوخه های متخلخل و سخت است. زغال کک-شو باید حاوی درصد پایینی از گوگرد و فسفر باشد. این گونه زغال ها عموماً گران تر از زغال حرارتی هستند [۲۱].

### ۱-۸-۱-۱- دلایل تهیه کک

از آنجایی که زغال ها دارای خواص و ارزش حرارتی متفاوت هستند، بنابراین باید سوختی داشت تا مشخصات آن نسبتاً ثابت باشد. اکثر زغال ها مقاومت کافی در مقابل فشار و اصطکاک ندارند و در کوره بلند نرم می شوند. زغال سنگ دارای مواد آلی باارزشی است که می توان طی کک سازی مقداری از آنها را استحصال کرد و سوزاندن آن باعث اتلاف این مواد می شود. در فرآیند کک سازی، زغال به ابعاد حداکثر ۳ میلی متر خرد شده و به بالای کوره کک سازی تغذیه و در غیاب هوا تا دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۸ تا ۲۰ ساعت حرارت داده می شود. مواد فرار زغال طی این فرآیند از آن خارج شده و از آن قطران بنزول تهیه می شود. مقداری از این قطران و بنزول مجدداً به عنوان سوخت جهت حرارت دهی به کوره کک سازی و همچنین در کوره بلند استفاده می شود. قطران ماده سیاه رنگی با چگالی ۱/۱۶ تا ۱/۲ است که متجاوز از ۱۰ هزار ماده شیمیایی از جمله دارو، رنگ، چسب، پلاستیک، مواد آرایشی و عایق را می توان از آن تهیه کرد و در واقع خوراک صنایع پتروشیمی است.