

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کلیه امتیازهای این پایان‌نامه به دانشگاه بوعلی سینا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام یا بخشی از مطالب این پایان‌نامه در مجلات، کنفرانس‌ها و یا سخنرانی‌ها، باید نام دانشگاه بوعلی سینا یا استاد راهنمای پایان‌نامه و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب مجوز کتبی از دفتر تحصیلات تكمیلی دانشگاه ثبت شود. در غیر این صورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. درج آدرس‌های ذیل در کلیه مقالات خارجی و داخلی مستخرج از تمام یا بخشی از مطالب این پایان‌نامه در مجلات، کنفرانس‌ها و یا سخنرانی‌ها الزامی می‌باشد.

مقالات خارجی

....., Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

مقالات داخلی

.....، گروه، دانشکده، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.



دانشکده بُرگانی

دانشکده شیمی

گروه شیمی فیزیک

پایاننامه ارائه شده به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی لازم جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته شیمی (گرایش شیمی فیزیک)

عنوان:

مطالعه جذب سطحی برخی از آفتکش‌ها از محیط آب توسط کربن گرافیتی
نانوساختار

استاد راهنما:

پروفسور سعید عزیزان

نگارش:

مریم خوشنود

آذرماه ۱۳۹۰



دانشکده شیمی
گروه شیمی فیزیک

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته شیمی (گرایش شیمی فیزیک)

عنوان:

مطالعه جذب سطحی برخی از آفتکش‌ها از محیط آب توسط کربن گرافیتی نانوساختار

استاد راهنما:

پروفسور سعید عزیزیان

پژوهشگر:

مریم خوشنود

کمیته ارزیابی پایان نامه:

- ۱- استاد راهنما: پروفسور سعید عزیزیان..... استاد شیمی فیزیک
- ۲- استاد مدعو: پروفسور حسین ایلوخانی..... استاد شیمی فیزیک
- ۳- استاد مدعو: دکتر جلال ارجمندی..... استادیار شیمی فیزیک

صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی گرایش فیزیک

با عنوان:

مطالعه جذب سطحی برخی از آفتکش‌ها از محیط آب توسط کربن گرافیتی نانوساختار

جلسه دفاع از پایان نامه خانم/ آقای	مریم خوشنود	به ارزش	۶	واحد در
روز	یکشنبه	مورخ	۹۰/۹/۲۰	ساعت ۱۱ در محل آمفی تئاتر ۲
حضور	هیأت	داوران	برگزار گردید	که پس از بررسی‌های لازم، پایان نامه نامبرده
با نمره به عدد				مورد ارزیابی
قرار گرفت.				[] و با درجه [] به حروف []

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	مرتبه علمی	امضاء
۱	سعید عزیزان	استاد راهنما	استاد	
۲	حسین ایلوخانی	داور داخلی/خارجی	استاد	
۳	جلال ارجمندی	داور داخلی/خارجی	استادیار	
۴	طیبیه مدرکیان	★ مسئول تحصیلات تمکیلی دانشکده	استاد	

نچیزتر از آن است که تقدیم را شایسته باشد ولی مطابق مرسوم و به پاس ارج نهادن به زحماتی که

جبرانشان هرگز برایم میسر نخواهد بود، تقدیم می دارم:

تقدیم به:

پدر و مادر عزیزم که سایه شان بر سرم همه محراست و نثارم به پایشان همه شرم وجودشان کوایی

است بر مهربانی خداوند.

تقدیم به استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقا پروفور عزیزیان آن که کوهر علم خویش را به تقواو
حالات انسانی آراسته و با قامی استوار به قله‌ای رفیع دانش و آراستگی کام نهاده وجود پر برکتش

محراب حرمت ارزشهاي والايم انساني است.

تقدیر و تشكر

پاں خداوندی هست که رحمت و نشانگی خود را از من در تمام مرحله زندگی دینه ننمود. اکنون که بالطف و عنایت پروردگار، مرحله ای

دیگر از زندگی ام را پشت سر کرده است ام بر خود می دانم از تمام کسانی که دیگر نمودند این مرحله مرا یاری نمودند قدردانی نمایم.

از استاد راهنمای عزیزم جناب آقا پروفور عزیزیان که کاستی های مربا صبر فراوان تحمل نمودند و باز محبت بی دینه، تلاش های بی وقفه

و راهنمایی های ارزشمند ایشان این پژوهه به انجام رسید، سعیانه سپاس گذارم.

از استاد بزرگوارم جناب آقا پروفور ایلوخانی و جناب آقا دکتر ارجمندی که زحمت قرائت و داوری این پایان نامه را زیر فتد

نهایت سپاس گذاری را دارم. همچنین از کلیه استادی که اقداری که در این دوره تحصیلی از محضر درس ایشان بره مند شدم کمال تشكر

را دارم.

از دوستان عزیزم در خواجه و آزمایشگاه های تحقیقاتی شیمی فنریک، شیمی آلمی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی کاربردی پاسکلارم.

درنهایت سپاس از هر یاری دهنده ای که وسعت همراهی اش حتی به قدر کحطایی مربا سپاسی ابدی موظف نمود.



دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه بوعالی سینا

مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی

عنوان:

مطالعه جذب سطحی برخی از آفتکش‌ها از محیط آب توسط کربن گرافیتی نانوساختار

نام نویسنده: مریم خوشنود

نام استاد/استادی راهنمای: دکتر سعید عزیزیان

دانشکده: شیمی	گروه آموزشی: شیمی فیزیک
رشته تحصیلی: شیمی	گرایش تحصیلی: شیمی فیزیک
تاریخ تصویب: ۸۹/۸/۲۳	تاریخ دفاع: ۹۰/۹/۲۰
تعداد صفحات: ۹۷	مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

چکیده:

-۱- در این پژوهش از کاغذ صافی و پنبه به عنوان مواد اولیه ارزان قیمت برای تهیه کربن گرافیتی نانوساختار، با هدف حذف ۴۲-۴-۱- کلروفنوکسی استیک اسید و دیورن از محلول‌های آبی استفاده شد. مزیت کربن گرافیتی نانوساختار تهیه شده خاصیت مغناطیسی آن بوده که منجر به جداسازی راحت جاذب از محلول با استفاده از یک آهنربا می‌شود. برای بررسی برخی از خصوصیات مواد اولیه از تکنیک‌های XRD و FT-IR استفاده شد. با استفاده از تکنیک‌های FT-IR، TEM، XRD و جذب واجذب سطحی N_2 ، برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی هر دو جاذب تهیه شده، بررسی گردید. جذب سطحی هر دو آفت-کش ۲-۴-۱- دی کلروفنوکسی استیک اسید و دیورن از دو دیدگاه تعادلی و سینتیکی بر روی دو جاذب تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های تجربی تعادلی با ایزوترم‌های لانگمویر، فرون‌دلیچ، لانگمویر-فرون‌دلیچ، ردیچ-پترسون، ثاث، تمکین و لانگمویر توسعه یافته بررسی شدند. نتایج حاصل نشان دهنده ناهمگنی سطح (با توزیع انرژی جذب مختلف) برای جذب سطحی این دو آفتکش بر روی دو جاذب تهیه شده می‌باشد. داده‌های تجربی سینتیکی با مدل‌های شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، الیویچ، مرتبه مختلط ۱و۲، شبه مرتبه ۱ام، شبه مرتبه ۲ام توسعه یافته و معادله سرعت چند نمایی مورد بررسی قرار گرفتند. کربن گرافیتی نانوساختار تهیه شده از کاغذ صافی ظرفیت جذب بیشتری (بیش از دو برابر) برای جذب سطحی هر دو آفتکش از محلول آبی نسبت به کربن گرافیتی نانوساختار تهیه شده از پنبه، نشان می‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که سرعت جذب سطحی هر دو آفتکش بر روی جاذب تهیه شده از کاغذ صافی (بویژه در زمان‌های اولیه جذب سطحی) بیشتر از جاذب تهیه شده از پنبه است. اثر pH اولیه محلول‌ها بر روی درصد حذف هر دو آفتکش نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

واژه‌های کلیدی: جذب سطحی، ۲-۴-۱- دی کلروفنوکسی استیک اسید، دیورن، کربن گرافیتی نانوساختار، کاغذ صافی، پنبه

فصل اول: مقدمه و مروری بر کارهای انجام شده

۱	۱-۱ آفتکش.....
۲	۲-۱ جذب سطحی.....
۳	۳-۲ جذب سطحی تعادلی.....
۴	۴-۱-۱ ایزوترم جذب سطحی.....
۴	۴-۲-۳-۱ ایزوبار جذب سطحی.....
۵	۵-۱ ایزوستر جذب سطحی.....
۶	۶-۱ معادلات ایزوترم‌های جذب سطحی.....
۶	۶-۱-۱ ایزوترم‌های دو پارامتری.....
۶	۶-۱-۱-۱ ایزوترم لانگمویر.....
۷	۷-۱-۱-۲ ایزوترم فروندلیچ.....
۸	۸-۱-۱-۳ ایزوترم تمکین.....
۸	۸-۱-۲-۱ ایزوترم سه پارامتری.....
۸	۸-۱-۲-۱ ایزوترم لانگمویر فروندلیچ (معادله سیپس).....
۹	۹-۱-۲-۱ ایزوترم ردلیچ- پترسون.....
۹	۹-۱-۲-۱-۱ ایزوترم تلث.....
۱۰	۱۰-۱-۲-۱ ایزوترم لانگمویر توسعه یافته.....
۱۰	۱۰-۱-۵-۱ سینتیک جذب سطحی.....
۱۰	۱۰-۱-۵-۱ معادله سرعت شبه مرتبه اول (معادله سرعت لاگرگن).....
۱۱	۱۱-۱-۵-۱ معادله سرعت شبه مرتبه دوم.....
۱۲	۱۲-۱-۵-۱ معادله سرعت شبه مرتبه اول و دوم.....
۱۲	۱۲-۱-۵-۱ معادله سرعت شبه مرتبه چند نمایی.....
۱۳	۱۳-۱-۵-۱ معادله سرعت مرتبه مخلوط ۱ و ۲.....
۱۳	۱۳-۱-۵-۱ معادله سرعت شبه مرتبه ۷ام.....
۱۴	۱۴-۱-۵-۱ معادله سرعت شبه مرتبه ۷ام اصلاح شده.....
۱۴	۱۴-۱-۵-۱ کربن.....
۱۵	۱۵-۱-۵-۱ کربن غیرمتبلور (آمورف).....
۱۶	۱۶-۱-۵-۱ الماس.....
۱۷	۱۷-۱-۵-۱ فلورن.....

۱۸.....	۴-۵ گرافیت.....
۱۹.....	۱-۶ کربن گرافیتی نانوساختار.....
۲۱.....	۱-۷ مروری بر کارهای انجام شده
فصل دوم: کارهای تجربی	
۲۸.....	۱-۲ مواد.....
۳۱.....	۲-۲ دستگاهها.....
۳۱.....	۳-۲ تهیه کربن گرافیتی نانو ساختار.....
۳۲.....	۴-۲ بررسی برخی از خصوصیات پنبه، کاغذ صافی و جاذب‌های تهیه شده.....
۳۲.....	۴-۲-۱ تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM).....
۳۳.....	۴-۲-۲ جذب و اجذب سطحی گاز نیتروژن.....
۳۳.....	۴-۲-۳ توزیع سایز حفره‌ها.....
۳۳.....	۴-۲-۴ FT-IR طیف.....
۳۳.....	۴-۲-۵ XRD طیف.....
۳۳.....	۵-۲ آزمایش‌های بررسی ظرفیت جنب‌ها.....
۳۴.....	۶-۲ رسم نمودار استاندارد خطی.....
۳۵.....	۷-۲ آزمایشهای جذب سطحی.....
۳۵.....	۷-۲-۱ آزمایش جذب سطحی تعادلی.....
۳۶.....	۷-۲-۲ آزمایش سینتیکی جذب سطحی.....
۳۶.....	۸-۲ بررسی اثر pH بر جذب سطحی.....
فصل سوم: بحث و نتیجه‌گیری	
۳۹.....	۱-۳ بررسی برخی از خصوصیات مواد اولیه و جاذب‌های تهیه شده.....
۳۹.....	۱-۳-۱ XRD طیف.....
۴۳.....	۱-۳-۲ FT-IR طیف.....
۴۷.....	۱-۳-۳ تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM).....
۴۸.....	۱-۳-۴ ایزوترم جذب و اجذب سطحی نیتروژن.....
۵۰.....	۱-۳-۵ توزیع سایز حفره‌ها.....
۵۱.....	۲-۳ بررسی جذب سطحی ۲و۴-دی کلروفنوكسی استیک اسید بر روی P و GCN-C.....
۵۱.....	۲-۳-۱ نتایج آزمایش تعادلی جذب سطحی ۲و۴-دی کلروفنوكسی استیک اسید بر روی P و GCN-C.....
۵۶.....	۲-۲-۳ بررسی سینتیکی جذب سطحی ۲و۴-دی کلروفنوكسی استیک اسید بر روی P و GCN-C.....
۵۶.....	۲-۲-۳-۱ نتایج آزمایش سینتیکی جذب سطحی ۲و۴-دی کلروفنوكسی استیک اسید بر روی P و GCN-C.....

۶۱	۲-۲-۲ نتایج آزمایش سینتیکی جذب سطحی ۲ و ۴ دی کلرو فنوكسی استیک اسید بر روی GCN-C
۶۸	۳-۳ بررسی جذب سطحی دیورن بر روی GCN-P و GCN-C
۶۸	۱-۳-۳ نتایج آزمایش تعادلی جذب سطحی دیورن بر روی P و C GCN-P و GCN-C
۷۱	۲-۳-۳ بررسی سینتیکی جذب سطحی دیورن بر روی P و C GCN-P و GCN-C
۷۱	۱-۲-۳-۳ نتایج آزمایش سینتیکی جذب سطحی دیورن بر روی P GCN-P و GCN-C
۷۶	۲-۲-۳-۳ نتایج آزمایش سینتیکی جذب سطحی دیورن بر روی C GCN-C
۸۱	۴-۳ بررسی ظرفیت جذب ها
۸۵	۵-۳ مقایسه سینتیک جذب سطحی دو جذب شونده بر روی دو جاذب تهیه شده
۸۵	۶-۳ مقایسه درصد حذف آفتکشها از محلول آبی با استفاده از مواد اولیه و هر دو جاذب تهیه شده
۸۶	۷-۳ بررسی اثر pH بر جذب سطحی
۸۶	۱-۷-۳ بررسی اثر pH بر جذب سطحی ۲ و ۴ دی کلروفنوكسی استیک اسید بر روی P و C GCN-C
۸۷	۲-۷-۳ بررسی اثر pH بر جذب سطحی دیورن بر روی P و C GCN-C
۸۹	۸-۳ نتیجهگیری
۹۱	منابع

جدول ۲-۱: مشخصات آفتکش‌های مورداستفاده	۳۰
جدول ۳-۱: معادلات غیر خطی ایزوترم‌های تعادلی بهکار رفته برای برازش داده‌های تجربی	۵۲
جدول ۳-۲: مقادیر پارامترهای بدست آمده از ایزوترم‌های مختلف برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی‌کلرو فنوكسی استیک اسید بر روی GCN-P	۵۴
جدول ۳-۳: مقادیر پارامترهای بدست آمده از ایزوترم‌های مختلف برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی‌کلرو فنوكسی استیک اسید بر روی GCN-C	۵۵
جدول ۳-۴: معادلات غیر خطی مدل‌های سینتیکی بهکار رفته برای برازش داده‌های تجربی	۵۷
جدول ۳-۵: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل‌های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی‌کلروفنوكسی استیک اسید بر روی GCN-P با غلظت اولیه ۱۰ mg/L	۵۸
جدول ۳-۶: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل‌های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی‌کلروفنوكسی استیک اسید بر روی GCN-P با غلظت اولیه ۳۰ mg/L	۵۹
جدول ۳-۷: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل‌های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی‌کلروفنوكسی استیک اسید بر روی GCN-P با غلظت اولیه ۶۰ mg/L	۶۰
جدول ۳-۸: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل‌های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی‌کلروفنوكسی استیک اسید بر روی GCN-C با غلظت اولیه ۱۰ mg/L	۶۳
جدول ۳-۹: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل‌های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی‌کلروفنوكسی استیک اسید بر روی GCN-C با غلظت اولیه ۳۰ mg/L	۶۴
جدول ۳-۱۰: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل‌های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی‌کلروفنوكسی استیک اسید بر روی GCN-C با غلظت اولیه ۶۰ mg/L	۶۵
جدول ۳-۱۱: مقادیر پارامترهای بدست آمده از ایزوترم‌های مختلف برای جذب سطحی تعادلی دیورن بر روی GCN-P	۶۹
جدول ۳-۱۲: مقادیر پارامترهای بدست آمده از ایزوترم‌های مختلف برای جذب سطحی تعادلی دیورن بر روی GCN-C	۷۰
جدول ۳-۱۳: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل‌های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی دیورن بر روی GCN-P با غلظت اولیه ۵ mg/L	۷۳
جدول ۳-۱۴: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل‌های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی دیورن بر روی GCN-P با غلظت اولیه ۱۰ mg/L	۷۴
جدول ۳-۱۵: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل‌های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی دیورن بر روی GCN-P با غلظت اولیه ۲۰ mg/L	۷۵
جدول ۳-۱۶: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل-های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی دیورن بر روی GCN-C با غلظت اولیه ۵ mg/L	۷۷
جدول ۳-۱۷: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل‌های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی دیورن بر روی GCN-C با غلظت اولیه ۱۰ mg/L	۷۸
جدول ۳-۱۸: مقادیر پارامترهای بدست آمده از مدل‌های سینتیکی مختلف برای جذب سطحی دیورن بر روی GCN-C با غلظت اولیه ۲۰ mg/L	۷۹
جدول ۳-۱۹: مثالهایی از مقادیر q_m بدست آمده برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی‌کلرو فنوكسی استیک اسید و دیورن بر روی جاذبه‌ای مختلف توسط دیگر محققان	۸۳
جدول ۳-۲۰: مقادیر درصد حذف‌های (%) بدست آمده بر روی پنبه، کاغذ صافی، GCN-C و GCN-P برای هر دو آفتکش	۸۵

..... ۴	شکل ۱-۱: نمودار ایزوترم جذب سطحی.
..... ۵	شکل ۲-۱: نمودار ایزوبار جذب سطحی.
..... ۵	شکل ۳-۱: نمودار ایزوستر جذب سطحی.
..... ۱۶	شکل ۴-۱: تصویر TEM از کربن فعال (کربن آمورف) بدست آمده از پوست درخت انگور.
..... ۱۷	شکل ۵-۱: ساختار الماس.
..... ۱۷	شکل ۶-۱: مولکول C_{60} .
..... ۱۸	شکل ۷-۱: نانوللهای چند دیواره و تک دیواره.
..... ۱۹	شکل ۸-۱: نحوه قرار گرفتن اتم‌های کربن در گرافیت.
..... ۲۰	شکل ۹-۱: تصاویر میکروسکوپ الکترونی (TEM) کربن گرافیتی نانو ساختار تهیه شده از طریق پرتوافکنی ماکروویو با استفاده از زیست توده.
..... ۲۸	شکل ۱-۲: ساختار مولکولی ۲ و ۴ دی‌کلروفنوکسی استیک اسید.
..... ۲۹	شکل ۲-۲: ساختمان مولکولی دیورن.
..... ۲۹	شکل ۳-۲: طیف UV-Vis ۲ و ۴ دی‌کلرو فنوکسی استیک اسید با غلظت 50 mg/L .
..... ۳۰	شکل ۴-۲: طیف UV-Vis دیورن با غلظت 10 mg/L .
..... ۳۴	شکل ۲-۵: نمودار مربوط به استاندارد خطی برای محلول آبی ۲ و ۴-دی‌کلرو فنوکسی استیک اسید.
..... ۳۵	شکل ۲-۶: نمودار مربوط به استاندارد خطی برای محلول آبی دیورن.
..... ۴۰	شکل ۱-۳: طیف XRD مربوط به کاغذ صافی.
..... ۴۱	شکل ۲-۳: طیف XRD مربوط به چسب شیشه‌ای.
..... ۴۱	شکل ۳-۳: طیف XRD مربوط به پنبه و چسب شیشه‌ای.
..... ۴۲	شکل ۴-۳: طیف XRD مربوط به GCN-P.
..... ۴۲	شکل ۵-۳: طیف XRD مربوط به GCN-C.
..... ۴۳	شکل ۶-۳: طیف XRD مربوط به کربن گرافیتی نانو ساختار سنتر شده توسط یانگ و همکارانش.
..... ۴۵	شکل ۷-۳: طیف FT-IR مربوط به کاغذ صافی.
..... ۴۵	شکل ۸-۳: طیف FT-IR مربوط به پنبه.
..... ۴۶	شکل ۹-۳: طیف FT-IR مربوط به GCN-P.
..... ۴۶	شکل ۱۰-۱: طیف FT-IR مربوط به GCN-C.
..... ۴۷	شکل ۱۱-۱: تصویر TEM مربوط به GCN-P.
..... ۴۸	شکل ۱۲-۱: تصویر TEM مربوط به GCN-C.
..... ۴۹	شکل ۱۳-۱: ایزوترم جذب و اجذب سطحی نیتروژن بر روی GCN-P.
..... ۴۹	شکل ۱۴-۳: ایزوترم جذب و اجذب سطحی نیتروژن بر روی GCN-C.
..... ۵۰	شکل ۱۵-۱: نمودار توزیع سایز حفره‌ها برای نمونه‌ی GCN-P با استفاده از روش BJH.
..... ۵۱	شکل ۱۶-۱: نمودار سایز حفره‌ها برای نمونه‌ی GCN-C با استفاده از روش BJH.
..... ۵۲	شکل ۱۷-۱: داده‌های تجربی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط ایزوترم R-P برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی‌کلروفنوکسی استیک اسید بر روی GCN-P و GCN-C.
..... ۵۷	شکل ۱۸-۱: داده‌های تجربی و مقادیر پیش‌بینی شده با مدل سینتیکی الوبیچ برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی‌کلروفنوکسی استیک اسید بر روی GCN-P با غلظتهای اولیه 10 mg/L , 30 mg/L و 60 mg/L .

شکل ۱۹-۳: داده‌های تجربی و مقادیر پیش‌بینی شده با مدل سینتیکی M-exp برای جذب سطحی ۲ و ۴ دی کلروفنوكسی استیک اسید بر روی GCN-C با غلظت‌های اولیه 10 mg/L ، 30 mg/L و 60 mg/L ۶۱
شکل ۲۰-۳: نمودار t/q_t بر حسب t برای جذب ۲ و ۴ دی کلروفنوكسی استیک اسید بر روی GCN-C با غلظت/L 30 mg/L (فلش نشان داده شده، محل نقطه شکست است) ۶۲
شکل ۲۱-۳: منحنی تغییرات ماده جذب شده بر روی P-GCN و C-GCN با زمان در غلظت اولیه 60 mg/L از ۲ و ۴ دی کلروفنوكسی استیک اسید ۶۶
شکل ۲۲-۳: منحنی تغییرات ماده جذب شده بر روی P-GCN و C-GCN با زمان در غلظت اولیه 30 mg/L از ۲ و ۴ دی کلروفنوكسی استیک اسید ۶۷
شکل ۲۳-۳: منحنی تغییرات ماده جذب شده بر روی P-GCN و C-GCN با زمان در غلظت اولیه 10 mg/L از ۲ و ۴ دی کلروفنوكسی استیک اسید ۶۷
شکل ۲۴-۳: داده‌های تجربی و مقادیر پیش‌بینی شده توسط ایزوترم Toth و L-F به ترتیب برای جذب سطحی تعادلی دیورن بر روی (الف) P-GCN و (ب) C-GCN ۶۸
شکل ۲۵-۳: داده‌های تجربی و مقادیر پیش‌بینی شده با مدل سینتیکی M-exp برای جذب سطحی دیورن بر روی P با غلظتهای اولیه 5 mg/L ، 10 mg/L و 20 mg/L ۷۲
شکل ۲۶-۳: داده‌های تجربی و مقادیر پیش‌بینی شده با مدل سینتیکی Elovich برای جذب سطحی دیورن بر روی C-GCN با غلظتهای اولیه 5 mg/L ، 10 mg/L و 20 mg/L ۷۶
شکل ۲۷-۳: منحنی تغییرات ماده جذب شده بر روی P-GCN و C-GCN با زمان در غلظت اولیه 5 mg/L از دیورن ۸۰
شکل ۲۸-۳: منحنی تغییرات ماده جذب شده بر روی P-GCN و C-GCN با زمان در غلظت اولیه 10 mg/L از دیورن ۸۱
شکل ۲۹-۳: منحنی تغییرات ماده جذب شده بر روی P-GCN و C-GCN با زمان در غلظت اولیه 20 mg/L از دیورن ۸۱
شکل ۳۰-۳: تصویر (الف) جاذب P-GCN در محلول آبی و تصویر (ب) جذب همان جاذب توسط آهنربا از محلول ۸۴
شکل ۳۱-۳: اثر pH اولیه محلول بر روی درصد حذف ۲ و ۴ دی کلروفنوكسی استیک اسید توسط P-GCN و C ۸۶
شکل ۳۲-۳: اثر pH بر روی درصد حذف دیورن توسط C-GCN و P-GCN ۸۷
شکل ۳۳-۳: ترکیب درصد اجزاء دیورن در گستره pH بین 0 تا 12 ۸۸

برای کمک به تولید مواد غذایی بیشتر و دارای کیفیت بالاتر، کشاورزی باید به روش علمی جدید انجام گیرد و در این صورت به انواع مواد شیمیایی کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی گوناگون، انواع داروی بیماری‌های گیاهی، آفتکش‌ها و بسیاری دیگر از این قبیل نیاز است. از طرفی هر ماده شیمیایی که وارد محیط زیست می‌شود تاثیرات مخربی روی آن دارد. سومون دفع آفات نیز به علت آنکه از مواد شیمیایی ساخته شده‌اند، از این امر مستثنی نیستند. این مواد بر روی موجودات خاکی اثرات زیانباری دارند. همچنین موجب تغییر رفتار پرندگان و گیاه‌خواران می‌شوند. مشکل دیگری که آفتکش‌ها دارند تاثیر بر سلامت انسان است. این تاثیر ناشی از شرایط مختلف تماس مستقیم و غیر مستقیم انسان با آفتکش‌ها می‌باشد به طوری که مستعدترین افراد کارگرانی هستند که با سمپاشی به طور دستی و با استفاده از سمپاش در معرض سومون آفتکش قرار می‌گیرند. همچنین آفتکش‌ها به طور غیرمستقیم از طریق ورود به آب آشامیدنی و آلوده کردن آن می‌توانند مشکلات جدی از نظر زیست محیطی و سلامتی برای انسان بوجود آورند. بنابراین یافتن روش‌هایی ارزان با کارایی بالا برای حذف آفتکش‌ها از محیط آبی از اهمیت بسزایی برخوردار است. تکنیک‌های مختلفی برای حذف این آلاینده‌ها از محلول‌های آبی وجود دارد. از جمله ساده‌ترین این روش‌ها جذب سطحی است. برای انجام این فرایند به ماده‌ای تحت عنوان جاذب نیاز است. جاذب ماده‌ایست که عمل جذب ذرات جسم جذب شونده بر روی سطح آن اتفاق می‌افتد. از جمله پرکاربردترین جاذب‌ها، کربن در اشکال مختلف آلوتروپ‌هایش می‌باشد. ولی به علت گران قیمت بودن مواد اولیه و یا هزینه‌بر بودن فرایند تهیه، این جاذب‌ها قیمت بالایی دارند. اخیراً مطالعات زیادی در خصوص تهیه این جاذب‌ها با استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت شده است. از طرفی با توجه به رشد روزافزون در عرصه فناوری نانو، امروزه جنبه کاربردی این علم اهمیت فراوانی دارد و تولید مواد نانو با خواص کاربردی جدید برای تجزیه‌ی آلاینده‌های محیط زیست مورد توجه واقع شده است. بنابراین استفاده از ساختارهای نانو مقیاس به علت داشتن ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی مهم از جمله افزایش مساحت سطح جاذب، کاربرد

گستردگی پیدا کرده است. در این پژوهش با استفاده از کاغذ صافی و پنبه، کربن گرافیتی نانوساختار تهیه شده و سپس حذف دو آفتکش ۴۰-۲ دی کلروفنوكسی استیک اسید و دیورن که از پرکاربردترین آفتکش‌ها هستند، از محلول آبی بر روی جاذب‌های تهیه شده مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول توضیح مختصری راجع به فرایند جذب سطحی ارائه گردیده و سپس برخی از ایزوترم‌ها و مدل‌های سینتیکی استفاده شده در این پژوهش، معرفی شده‌اند. همچنین پس از معرفی آلوتروپ‌های کربن، تعدادی از روش‌های تهیه کربن گرافیتی نانوساختار شرح داده شده است.

در فصل دوم مواد و آزمایش تهیه کربن گرافیتی نانوساختار، تکنیک‌های بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه و جاذب‌های تهیه شده و همچنین مواد، دستگاه‌ها و آزمایش‌های مربوط به بررسی جذب سطحی هر دو آفتکش مذکور، شرح داده شده است.

در فصل سوم ابتدا به بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی بدست آمده برای مواد اولیه و جاذب‌های تهیه شده پرداخته شده و سپس داده‌های حاصل از انجام آزمایش‌های جذب سطحی در قالب نمودارها ارائه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

فصل اول:

مقدمه و مروري بر کارهای انجام شده

۱-۱ آفت‌کش^۱

بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش کاربرد فلزات سنگین، آفت‌کش‌ها، آنتی بیوتیک‌ها، پلاستیک‌ها و دیگر آلاینده‌های شیمیایی و کشاورزی اثرات زیست محیطی متعددی از جمله انواع آلودگی‌های آب و خاک بوجود آمده است. مبارزه شیمیایی نه تنها بهترین بلکه در عمل نیرومندترین سلاح مبارزه با آفات است. آفت‌کش‌ها به گروهی از مواد شیمیایی اطلاق می‌شوند که به منظور از بین بردن انواع آفتها از قبیل انواع حشرات، علفهای هرز، قارچ‌های زیان‌آور و امثال آن تهیه و تولید می‌شوند. از خصوصیات یک آفت‌کش شیمیایی ایده‌آل می‌توان به مقرن به صرفه بودن از نظر اقتصادی، عدم تأثیر نامطلوب بر محصول سمپاشی شده و عدم ایجاد طعم و بوی نامطبوع در محصولات و مواد غذایی اشاره کرد. ولی وجود بیش از حد مجاز آفت‌کش‌ها در آب باعث آلودگی آب شده و مشکلاتی در خصوص سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده بوجود می‌آورد[۱]. به گونه‌ای که سازمان بهداشت جهانی^۲ سالانه میزان حداکثر غلظت مجاز آفت‌کش‌ها را در آب آشامیدنی اعلام می‌کند[۲ و ۱]. بنابراین حذف این مواد از آب از اهمیت زیادی برخوردار است. تکنیک‌های زیادی برای حذف این مواد از آب وجود دارد از جمله، تجزیه زیستی^۳[۳]، تجزیه نوری^۴[۴]، اکسیداسیون الکتروشیمیایی بهبودیافته^۵[۵]، حذف با زئولیت‌ها[۶] و غیره. اکثر این روش‌ها ملزم به صرف هزینه‌های زیاد است. یکی از روش‌های ساده و مقرن به صرفه، جذب سطحی^{۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰} است که اخیراً به خاطر کارایی آن به طور گسترده استفاده می‌شود.

۱-۲ جذب سطحی

جذب سطحی پدیده‌ای است که در آن یک گاز یا مایع بر روی سطح یک جامد یا مایع به عنوان یک جاذب تجمع می‌یابد که در این حالت به آنها مولکول یا اتم‌های جذب شده گفته می‌شود[۹].

1. Pesticide

2. World Health Organization

3. Biodegradation

4. Photodegradation

5. Enhanced electrochemical oxidation

6. Adsorption

فرایندهای جذب و اجذب سطحی در بسیاری از سیستم‌های ناهمگن حائز اهمیت‌اند [۱۰]. میزان جذب برروی جاذب به پارامترهای مختلفی مانند سطح جاذب، دما، فشار یا غلظت و ماهیت شیمیایی جذب شونده و جاذب بستگی دارد [۹]. با افزایش سطح جاذب میزان جذب افزایش می‌یابد [۱۱]. پدیده جذب سطحی نقش مهمی در علوم مختلف نظریه‌های نانو، مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی مواد، شیمی فیزیک، بیوتکنولوژی، زیست‌شناسی و شیمی محیط زیست ایفا می‌کند [۹]. در جذب سطحی بر روی جامدات چنانچه جذب شونده توسط نیروهای نسبتاً ضعیف واندروالسی مانند نیروهای درگیر در میان گازها، به سطح متصل باشد، به آن جذب سطحی فیزیکی می‌گویند. همانطور که می‌دانیم این نیروها ناشی از ممان دوقطبی دائمی، ممان دوقطبی القایی یا لحظه‌ای (نیروهای لاندنی) می‌باشند [۱۲]. در جذب سطحی شیمیایی برهمنشی از نیروهای قوی‌تری نظریه مبادله و یا به اشتراک گذاشتن الکترون می‌باشد. در آنجا پیوند تشکیل شده بین جاذب و جذب شونده در اصل یک پیوند شیمیایی است. در نتیجه جذب شیمیایی بسیار قوی‌تر از جذب فیزیکی است [۱۲ و ۱۳]. این دو نوع جذب در چندین مورد با هم تفاوت دارند که مهمترین آنها گرمای جذب سطحی می‌باشد. گرمای جذب سطحی در جذب سطحی فیزیکی شبیه گرمای میان بوده و معمولاً $10 - 20 \text{ kJ/mol}$ است ولی در جذب سطحی شیمیایی مقدار آن $40 - 400 \text{ kJ/mol}$ است. همچنین جذب سطحی فیزیکی می‌تواند به صورت تک لایه یا چند لایه رخ دهد و برگشت پذیر است ولی جذب سطحی شیمیایی به شکل تک لایه بوده و ذرات جذب شونده معمولاً به راحتی واجذب نمی‌شوند [۱۲].

۱-۳- جذب سطحی تعادلی^۱

در فرایند جذب سطحی در لحظه تعادل سرعت جذب و سرعت اجذب با هم برابرند. برای یک سیستم جاذب-جذب شونده مقدار ماده جذب شده بر واحد جرم جاذب در حالت تعادل (q_e) تابعی از دما و فشار تعادلی (p_e) (یا غلظت تعادلی) است.

1. Equilibrium adsorption

$$q_e = f(p_e, T) \quad (1-1)$$


تعادل جذب سطحی به سه طریق قابل بررسی می باشد [۱۲].

۱-۳-۱ ایزوترم جذب سطحی^۱

با فرض ثابت بودن دما، ارتباط بین مقدار ماده جذب شده و فشار تعادلی (یا غلظت تعادلی)، در یک سیستم جاذب- جذب شونده را ایزوترم جذب سطحی می گویند.

$$q_e = f(p_e) \quad \text{یا} \quad q_e = f(C_e) \quad (2-1)$$

در شکل ۱-۱ نمودار یک ایزوترم جذب سطحی آمده است.



شکل ۱-۱: نمودار ایزوترم جذب سطحی

۱-۳-۲ ایزوبار جذب سطحی^۲

زمانیکه فشار تعادلی ثابت نگه داشته شود مقدار ماده جذب شده به صورت تابعی از دما تغییر خواهد کرد. در این حالت یک ایزوبار جذب سطحی بدست می آید.

$$q_e = f(T) \quad (3-1)$$

1. Adsorption isotherm
2. Adsorption isobar