

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و  
نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه  
متعلق به دانشگاه رازی است



دانشگاه رازی  
دانشکده شیمی

پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری رشته ی شیمی کاربردی

**عنوان پایان نامه:**

**تهیه کاتالیست های بر پایه ی آهن و کبالت و کاربرد آن ها برای تبدیل گاز سنتز به  
هیدروکربن ها**

اساتید راهنما:

دکتر محمد مهدی خدایی

دکتر مصطفی فیضی

نگارش:

جهانگیر شاهمرادی

اسفندماه ۱۳۹۱



دانشکده شیمی

## پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری رشته ی شیمی کاربردی

نام دانشجو:

جهانگیر شاهمرادی

تحت عنوان:

**تهیه کاتالیست های بر پایه ی آهن و کبالت و کاربرد آن ها برای تبدیل گاز سنتز به هیدروکربن ها**

در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه به تصویب نهایی رسید.

امضاء	با مرتبه ی علمی استاد	دکتر محمد مهدی خدایی	۱- استاد راهنما
امضاء	با مرتبه ی علمی استادیار	دکتر مصطفی فیضی	۲- استاد راهنما
امضاء	با مرتبه ی علمی استاد	دکتر مسعود رحیمی	۳- استاد داور خارج گروه
امضاء	با مرتبه ی علمی استاد	دکتر محمد جوشقانی	۴- استاد داور داخل گروه
امضاء	با مرتبه ی علمی دانشیار	دکتر محسن ایراندوست	۵- استاد داور داخل گروه
امضاء	با مرتبه ی علمی استادیار	دکتر علی اکبر زینتی زاده	۶- استاد داور داخل گروه



**Faculty of Chemistry**

**PhD Thesis**

**Preparation and application of Fe and Co-based catalysts for  
conversion of synthesis gas to hydrocarbons**

**By:  
Jahangir Shahmoradi**

**Evaluated and approved by thesis committee:**

**Supervisor: Dr. Mohammad Mehdi Khodaei**

**Supervisor: Dr. Mostafa Feizi**

**External Examiner: Dr. Masoud Rahimi**

**Internal Examiner: Dr. Mohammad Joshaghani**

**Internal Examiner: Dr. Mohsen Irandust**

**Internal Examiner: Dr. Ali Akbar Zinati Zadeh**

**March 2013**



Razi University

**Faculty of Chemistry**

**PhD Thesis**

**Title of the thesis:**

**Preparation and application of Fe and Co-based catalysts for  
conversion of synthesis gas to hydrocarbons**

**Supervisor:**

**Dr. Mohammad Mehdi Khodaei  
Dr. Mostafa Feizi**

**By:**

**Jahangir Shahmoradi**

**March 2013**

## فهرست

صفحه	فصل اول
۲	۱-۱- تاریخچه.....
۳	۲-۱- مکانیسم سنتز فیشر- تروپش.....
۸	۳-۱- اجزاء کاتالیست.....
۸	۱-۳-۱- اجزاء فعال.....
۹	۲-۳-۱- محمل.....
۱۱	۱-۲-۳-۱- کاتالیست‌های محمل شده.....
۱۲	۳-۳-۱- تقویت کننده‌ها.....
۱۳	۱-۳-۳-۱- تقویت کننده‌های قلیایی.....
۱۳	۴-۱- عوامل قابل تغییر در آزمون کاتالیست.....
۱۳	۱-۴-۱- اثر دما.....
۱۴	۲-۴-۱- اثر فشار.....
۱۴	۳-۴-۱- اثر ترکیب گاز سنتز (نسبت $H_2/CO$ ).....
۱۴	۴-۴-۱- سرعت فضایی.....
۱۷	۵-۱- خواص و مشخصات کاتالیست صنعتی.....
۱۷	۱-۵-۱- فعالیت.....
۱۸	۲-۵-۱- گزینش پذیری.....
۱۸	۳-۵-۱- پایداری.....
۱۸	۴-۵-۱- مقاومت مکانیکی.....
۱۹	۵-۵-۱- مشخصات حرارتی.....
۱۹	۶-۵-۱- امکان بازیافت.....
۱۹	۶-۱- غیر فعال شدن کاتالیست ها.....
۲۰	۱-۶-۱- مسموم شدن.....
۲۲	۱-۱-۶-۱- مسموم شدن دائمی و موقت.....
۲۲	۲-۱-۶-۱- مسموم شدن گزینشی و غیرگزینشی.....
۲۳	۲-۶-۱- کلوخه شدن.....

۲۴	..... ۷-۱- چند مثال کاربردی از عملکرد کاتالیست های ناهمگن در صنعت.
۲۵	..... ۸-۱- جذب شیمیایی در سطوح فلزات.
۲۶	..... ۹-۱- معادلات ایزوترم.
۲۷	..... ۱-۹-۱- ایزوترم جذب لانگمیر.
۲۹	..... ۲-۹-۱- ایزوترم جذب فرنلیش.
۲۹	..... ۳-۹-۱- ایزوترم BET
۳۰	..... ۱۰-۱- اهداف پروژه.

## فصل دوم

۳۳	..... ۱-۲- مقدمه
۳۳	..... ۲-۲- تهیه نانوکاتالیست ها.
۳۳	..... ۱-۲-۲- اصول کلی تهیه نانوکاتالیست ها به روش همرسوبی.
۳۴	..... ۱-۲-۲-۱- رسوب گیری.
۳۵	..... ۲-۲-۱-۲- ته نشینی و صاف کردن.
۳۵	..... ۳-۲-۱-۲- شستشوی رسوب.
۳۵	..... ۴-۲-۱-۲- خشک کردن.
۳۶	..... ۵-۲-۱-۲- کلسیناسیون.
۳۷	..... ۲-۲-۲- ساخت کاتالیست با روش های مرطوب.
۳۷	..... ۱-۲-۲-۲- فرایند تلقیح (بارور سازی).
۳۷	..... ۲-۲-۲-۲- تلقیح مرطوب یا تر.
۳۸	..... ۳-۲-۲-۲- تلقیح خشک.
۳۸	..... ۴-۲-۲-۲- تلقیح متوالی یا پی در پی.
۳۹	..... ۵-۲-۲-۲- تلقیح همزمان.

## فصل سوم

۴۱	..... ۱-۳- واحد آزمایشگاهی آزمون کاتالیست.
۴۲	..... ۲-۳- خواص و مشخصات کاتالیست.
۴۴	..... ۱-۲-۳- تهیهی نانو کاتالیست های ارتقاء یافته آهن حاوی فلز دوم.
۴۵	..... ۲-۲-۳- تعیین درصد وزنی بهینه از آهن و منگنز.
۴۶	..... ۳-۲-۳- اثر زمان کلسیناسیون بر عملکرد نانوکاتالیست.
۴۷	..... ۴-۲-۳- اثر سرعت گرم شدن در کلسیناسیون بر عملکرد نانوکاتالیست.



۴۹	..... اثر دمای کلسیناسیون بر عملکرد نانوکاتالیست.....
۵۰	..... بررسی اثر تقویت کننده بر عملکرد نانوکاتالیست.....
۵۲	..... بررسی شرایط عملیاتی بر عملکرد نانوکاتالیست.....
۵۲	..... بررسی اثر سرعت فضایی (GHSV) بر عملکرد کاتالیست.....
۵۳	..... بررسی اثر دمای واکنش بر عملکرد.....
۵۴	..... تهیه‌ی نانو کاتالیست‌های آهن با بررسی نسبت‌های وزنی مختلف از آهن نسبت به محمل ZSM-5.....
۵۵	..... شناسایی پیش‌ساز نانوکاتالیست آهن محمل شده بر روی ZSM-5.....
۵۸	..... شناسایی کاتالیست‌های قبل از آزمون راکتوری.....
۶۱	..... شناسایی کاتالیست‌های تهیه شده بعد از آزمون راکتوری.....
۶۳	..... نتیجه گیری.....

#### فصل چهارم

۶۵	
۶۶	..... ۱-۴- تهیه‌ی نانوکاتالیست‌های آهن-نیکل با بررسی نسبت‌های وزنی مختلف از آهن-نیکل نسبت به محمل آلومینا.
۶۶	..... ۲- بررسی اثر مقدار آهن-نیکل بر عملکرد نانوکاتالیست.....
۶۸	..... ۱-۲-۴- شناسایی پیش‌ساز کاتالیست آهن-نیکل محمل شده بر روی آلومینا.....
۷۱	..... ۲-۲-۴- تهیه کاتالیست‌های ارتقاء یافته توسط $(NH_4)_2S$ و $K_2S$ .....
۷۲	..... ۱-۲-۲-۴- شناسایی پیش‌سازها و کاتالیست‌های ارتقا یافته توسط $(NH_4)_2S$ و $K_2S$ .....
۷۶	..... ۳-۲-۴- تعیین درصد وزنی بهینه از $K_2S$ .....
۷۷	..... ۴-۲-۴- بررسی اثر دمای واکنش بر عملکرد کاتالیست.....
۷۸	..... ۵-۲-۴- بررسی اثر فشار کل راکتور بر عملکرد کاتالیست در شرایط بهینه راکتوری.....
۸۰	..... ۳-۴- نتیجه گیری.....

#### فصل پنجم

۸۲	..... ۱-۵- تهیه نانوکاتالیست‌های کبالت ساپورت شده.....
۸۲	..... ۲-۵- اثر ساپورت‌های مختلف بر فعالیت کاتالیتیکی نانوکاتالیست‌های کبالت.....
۸۴	..... ۳-۵- بررسی اثر مقدار کبالت بر عملکرد نانوکاتالیست.....
۸۵	..... ۴-۵- شناسایی سری پیش‌سازها و کاتالیست‌های کبالت با ساپورت‌های مختلف.....
۸۷	..... ۵-۵- بررسی اثر تقویت کننده های مختلف و مقادیر آنها بر عملکرد نانوکاتالیست کبالت ساپورت شده بر روی تیتان.....
۸۹	..... ۱-۵-۵- محدودیت‌های ترمودینامیکی.....
۹۶	..... ۶-۵- بررسی و تعیین مشخصات پیش ساز نانوکاتالیست‌های تقویت شده با مقادیر مختلف از فلز روی.....

۹۹	.....۷-۵ بررسی و تعیین مشخصات نانوکاتالیست‌های تقویت شده با مقادیر مختلف از فلز روی
۱۰۱	.....۸-۵ بررسی اندازه ذرات نانوکاتالیست‌های تقویت شده با Zn به کمک تکنیک XRD
۱۰۳	.....۹-۵ بررسی اثر نوع جو کلسیناسیون بر عملکرد کاتالیست
۱۰۴	.....۱۰-۵ اثر زمان کلسیناسیون بر عملکرد کاتالیست
۱۰۶	.....۱۱-۵ بررسی اثر GHSV خوراک بر عملکرد کاتالیست 2 Co/TiO <sub>2</sub> 40wt حاوی 6% wt Zn
۱۰۷	.....۱۲-۵ بررسی اثر دمای واکنش بر عملکرد کاتالیست
۱۰۸	.....۱۳-۵ بررسی اثر فشار بر عملکرد کاتالیست 2 Co/TiO <sub>2</sub> 40wt حاوی 6% wt Zn
۱۱۰	.....۱۴-۵ تعیین مشخصات نانوکاتالیست‌های کبالت تقویت شده با مقادیر مختلف از فلز روی (بعد از واکنش)
۱۱۳	.....۱۵-۵ نتیجه گیری کلی

#### فصل ششم

۱۱۴	
۱۱۵	.....۱-۶ نتیجه گیری
۱۱۶	.....۲-۶ دستاوردهای حاصل تحقیق
۱۱۷	.....۳-۶ پیشنهادات

#### پیوست

۱۱۸	
۱۱۹	.....مقدمه
۱۱۹	.....پ-۱ کاربرد دستگاه کاتالیز ساخته شده
۱۲۰	.....پ-۲ مشخصات دستگاه کاتالیز

## فهرست شکل ها

صفحه	عنوان
۴.....	شکل (۱-۱) مکانیسم کاربرد پیشنهاد شده توسط فیشر و تروپش [۷]
۴.....	شکل (۲-۱) فعالیت فلزات مختلف در سنتز فیشر - تروپش بر حسب موقعیت آن‌ها در جدول تناوبی [۱۰]
۵.....	شکل (۳-۱) مکانیسم هیدروکسی کاربن [۷]
۷.....	شکل (۴-۱) مسیرهای رشد زنجیر و واکنش‌های ثانویه اولفین‌ها در سنتز فیشر - تروپش [۱۲]
۱۵.....	شکل (۵-۱) اثر زمان بازداری بر روی گزینش‌پذیری $C_5^+$ متان n- بوتان، ۱- بوتن [۵۱]
۱۶.....	شکل (۶-۱) نمودار توزیع فلوری- شولز- هرینگتن- آندرسون [۵۲]
۲۲.....	شکل (۷-۱) مدلی برای مسموم شدن یک سطح فلزی کاتالیستی توسط اتم‌های گوگرد [۵۸]
۳۸.....	شکل (۱-۲) دستگاه مورد استفاده در تهیه کاتالیست‌ها به روش تلقیح مرطوب [۱۰]
۴۱.....	شکل (۱-۳) شمای سامانه‌ی آزمایشگاهی برای بررسی عملکرد کاتالیست‌ها و نانوکاتالیست‌ها
۴۳.....	شکل (۲-۳) نمودار داده‌های مربوط به عملکرد کاتالیست‌های با نسبت‌های وزنی مختلف از آهن
۴۴.....	شکل (۳-۳) منحنی مربوط به اثر نسبت‌های وزنی مختلف از آهن بر فعالیت کاتالیست
۴۶.....	شکل (۴-۳) نمودارهای مربوط به عملکرد کاتالیست‌های با نسبت درصدهای وزنی مختلف از آهن و منگنز
۴۶.....	شکل (۵-۳) نمودار اثر کاتالیست‌های با نسبت درصدهای وزنی مختلف از آهن و منگنز بر فعالیت کاتالیست
۴۷.....	شکل (۶-۳) نمودار عملکرد نانوکاتالیست $Fe_{0.3}Mn_{0.7}$ تهیه شده در زمان‌های کلسیناسیون متفاوت
۴۸.....	شکل (۷-۳) عملکرد نانوکاتالیست $Fe_{0.3}Mn_{0.7}$ تهیه شده در سرعت‌های گرم شدن متفاوت بر فعالیت کاتالیست
۴۸.....	شکل (۸-۳) عملکرد نانوکاتالیست‌های $Fe_{0.3}Mn_{0.7}$ تهیه شده در سرعت‌های گرم شدن متفاوت
۴۹.....	شکل (۹-۳) نمودار عملکرد نانوکاتالیست $Fe_{0.3}Mn_{0.7}$ تهیه شده در دماهای کلسیناسیون مختلف بر فعالیت کاتالیست

- شکل (۳-۱۰) نمودار مربوط به اثر نانوکاتالیست حاوی تقویت کننده‌های مختلف بر فعالیت کاتالیست ..... ۵۰
- شکل (۳-۱۱) نمودار مربوط به اثر مقادیر مختلف از پتاسیم بر فعالیت نانوکاتالیست ..... ۵۱
- شکل (۳-۱۲) نمودارهای مربوط به عملکرد نانوکاتالیست حاوی مقادیر مختلف از پتاسیم ..... ۵۲
- شکل (۳-۱۳) نمودارهای مربوط به اثر سرعت‌های فضایی مختلف بر نانوکاتالیست ..... ۵۳
- شکل (۳-۱۴) نمودارهای مربوط به عملکرد نانوکاتالیست بهینه در سرعت‌های فضایی مختلف ..... ۵۳
- شکل (۳-۱۵) نمودار های مربوط به عملکرد نانوکاتالیست بهینه در دماهای مختلف ..... ۵۴
- شکل (۳-۱۶) نمودار های مربوط به عملکرد نانوکاتالیست بهینه در دماهای مختلف ..... ۵۴
- شکل (۳-۱۷) طیف XRD مربوط به پیش‌ساز کاتالیست حاوی ۸٪ وزنی از آهن ..... ۵۵
- شکل (۳-۱۸) نمودارهای TGA/DSC پیش‌ساز حاوی ۸ درصد وزنی آهن ..... ۵۶
- شکل (۳-۱۹) نتایج اندازه گیری‌های سطح ویژه پیش‌سازها با درصدهای مختلف از آهن ..... ۵۷
- شکل (۳-۲۰) نتایج اندازه گیری‌های قطر حفرات پیش‌سازها با درصدهای مختلف از آهن ..... ۵۷
- شکل (۳-۲۱) نتایج اندازه گیری‌های حجم حفرات پیش‌سازها با درصدهای مختلف از آهن ..... ۵۷
- شکل (۳-۲۲) منحنی تغییرات سطح ویژه کاتالیست‌های قبل از آزمون با درصدهای وزنی مختلف از آهن ..... ۵۸
- شکل (۳-۲۳) منحنی تغییرات قطر حفرات کاتالیست‌های قبل از آزمون با درصدهای وزنی مختلف از آهن ..... ۵۹
- شکل (۳-۲۴) منحنی تغییرات حجم حفرات کاتالیست‌های قبل از آزمون با درصدهای وزنی مختلف از آهن ..... ۵۹
- شکل (۳-۲۵) طیف XRD برای کاتالیست‌های قبل از آزمون با درصدهای وزنی مختلف از آهن ..... ۶۰
- شکل (۳-۲۶) منحنی مربوط به اندازه‌ی ذرات کاتالیست‌ها با درصدهای وزنی مختلف از آهن ..... ۶۱
- شکل (۳-۲۷) طیف XRD مربوط به کاتالیست حاوی ۸٪ وزن آهن بعد از آزمون راکتوری ..... ۶۲
- شکل (۳-۲۸) منحنی تغییرات قطر حفرات کاتالیست‌های بعد از آزمون با درصدهای مختلف از آهن ..... ۶۲
- شکل (۳-۲۹) منحنی تغییرات سطح ویژه کاتالیست‌های بعد از آزمون با درصدهای مختلف از آهن ..... ۶۳
- شکل (۳-۳۰) منحنی تغییرات حجم حفرات کاتالیست‌های بعد از آزمون با درصدهای مختلف از آهن ..... ۶۳
- شکل (۴-۱) اثر مقادیر مختلف آهن-نیکل (بر حسب درصد وزنی آلومینا) بر فعالیت ..... ۶۷
- شکل (۴-۲) نمودارهای عملکرد کاتالیست های با مقادیر مختلف آهن-نیکل (بر حسب درصد وزنی آلومینا) ..... ۶۷

- شکل (۳-۴) منحنی‌های TGA/DSC پیش‌ساز حاوی ۱۶ درصد وزنی از آهن-نیکل ..... ۶۸
- شکل (۴-۴) نتایج اندازه‌گیری‌های سطح ویژه پیش‌سازهای، کاتالیست‌های با درصدهای مختلف از آهن-نیکل ۶۹
- شکل (۵-۴) نتایج اندازه‌گیری‌های سطح ویژه کاتالیست‌های قبل از تست راکتوری با درصدهای مختلف از آهن-نیکل ..... ۷۰
- شکل (۶-۴) نتایج اندازه‌گیری‌های سطح ویژه کاتالیست‌های بعد از تست راکتوری با درصدهای مختلف از آهن-نیکل ..... ۷۰
- شکل (۷-۴) داده‌های مربوط به عملکرد کاتالیست‌های ارتقا یافته توسط  $K_2S$  و  $(NH_4)_2S$  ..... ۷۲
- شکل (۸-۴) طیف XRD مربوط به کاتالیست بدون تقویت‌کننده و حاوی تقویت‌کننده  $K_2S$  ..... ۷۲
- شکل (۹-۴) نمودار اندازه‌گیری‌های سطح ویژه پیش‌کاتالیست‌های ارتقا نیافته و ارتقا یافته ..... ۷۳
- شکل (۱۰-۴) نمودار اندازه‌گیری‌های حجم حفره پیش‌کاتالیست‌های ارتقا نیافته و ارتقا یافته ..... ۷۳
- شکل (۱۱-۴) نمودار اندازه‌گیری‌های متوسط اندازه حفرات پیش‌کاتالیست‌های ارتقا نیافته و ارتقا یافته ..... ۷۴
- شکل (۱۲-۴) تصاویر میکروسکوپ الکترونی (a) پیش‌ساز، (b) کاتالیست قبل از تست و (c) کاتالیست بعد از تست ..... ۷۵
- شکل (۱۳-۴) طیف XRD مربوط به کاتالیست  $16wt.\%Fe-Ni/Al_2O_3$  و ارتقا یافته توسط  $(0.10 wt.\%)K_2S$  بعد از واکنش ..... ۷۵
- شکل (۱۴-۴) نمودارهای مربوط به عملکرد کاتالیست‌های با نسبت درصدهای وزنی مختلف از  $K_2S$  ..... ۷۶
- شکل (۱۵-۴) نمودار مربوط به اثر نسبت درصدهای وزنی مختلف از  $K_2S$  بر فعالیت کاتالیست ..... ۷۷
- شکل (۱۶-۴) نمودار مربوط به اثر دما بر فعالیت کاتالیست بهینه ..... ۷۸
- شکل (۱۷-۴) نمودار مربوط به عملکرد کاتالیست بهینه در دماهای مختلف ..... ۷۸
- شکل (۱۸-۴) نمودار مربوط به اثر فشارهای کل مختلف بر فعالیت کاتالیست بهینه ..... ۷۹
- شکل (۱۹-۴) نمودارهای عملکرد کاتالیست بهینه در فشارهای کل مختلف ..... ۸۰
- شکل (۱-۵) نمودار اثر ساپورت‌های مختلف بر فعالیت کاتالیست ..... ۸۳
- شکل (۲-۵) نمودارهای عملکرد کاتالیست‌های با ساپورت‌های مختلف ..... ۸۳
- شکل (۳-۵) اثر مقادیر مختلف کبالت بر فعالیت کاتالیست ..... ۸۵

- شکل (۴-۵) نمودارهای عملکرد کاتالیست‌های با مقادیر مختلف کبالت (بر حسب درصد وزنی)..... ۸۵
- شکل (۵-۵) طیف XRD و فازهای شناسایی شده برای کاتالیست کبالت با ساپورت‌های متفاوت ..... ۸۶
- شکل (۶-۵) طیف XRD و فازهای شناسایی شده برای پیش ساز کاتالیست کبالت با ساپورت  $\text{TiO}_2$  ..... ۸۶
- شکل (۷-۵) طیف XRD مربوط به کاتالیست  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  ..... ۸۷
- شکل (۸-۵) طیف XRD مربوط به کاتالیست بعد از تست حاوی  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  ..... ۸۷
- شکل (۹-۵) نمودار اثر کاتالیست مقادیر مختلف از تقویت‌کننده پتاسیم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ\text{C}$  بر فعالیت کاتالیست  $40\text{ wt}\% \text{Co/TiO}_2$  ..... ۸۹
- شکل (۱۰-۵) نمودارهای عملکرد کاتالیست  $40\text{ wt}\% \text{Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت‌کننده پتاسیم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ\text{C}$  ..... ۹۰
- شکل (۱۱-۵) نمودار تغییرات فعالیت کاتالیست  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت‌کننده سریم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ\text{C}$  ..... ۹۱
- شکل (۱۲-۵) نمودار عملکرد کاتالیست  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت‌کننده سریم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ\text{C}$  ..... ۹۱
- شکل (۱۳-۵) نمودار تغییرات فعالیت کاتالیست  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت‌کننده لیتیم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ\text{C}$  ..... ۹۲
- شکل (۱۴-۵) نمودارهای عملکرد کاتالیست  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت‌کننده لیتیم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ\text{C}$  ..... ۹۲
- شکل (۱۵-۵) نمودار تغییرات کاتالیست  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت‌کننده روی (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ\text{C}$  ..... ۹۳
- شکل (۱۶-۵) نمودارهای عملکرد کاتالیست  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت‌کننده روی (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ\text{C}$  ..... ۹۴
- شکل (۱۷-۵) نمودار تغییرات فعالیت کاتالیست  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت‌کننده روییدیم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ\text{C}$  ..... ۹۵
- شکل (۱۸-۵) نمودارهای عملکرد کاتالیست  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت‌کننده روییدیم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ\text{C}$  ..... ۹۵

- شکل (۱۹-۵) طیف XRD مربوط به پیش ساز کاتالیست‌های  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  حاوی مقادیر مختلف فلز روی ۹۶.....
- شکل (۲۰-۵) نمودار اثر مقادیر مختلف Zn (بر حسب درصد وزنی) بر سطح ویژه کاتالیست در پیش سازها ۹۷.....
- شکل (۲۱-۵) نمودار اثر مقادیر مختلف Zn (بر حسب درصد وزنی) بر حجم حفرات کاتالیست در پیش سازها ۹۷.....
- شکل (۲۲-۵) ترموگرام TGA مربوط به پیش ساز کاتالیست حاوی  $6\text{ wt}\% \text{Zn}$  ۹۸.....
- شکل (۲۳-۵) طیف XRD مربوط به کاتالیست‌های  $40\text{ wt}\% \text{CO/TiO}_2$  حاوی مقادیر مختلف فلز روی ۹۹.....
- شکل (۲۴-۵) نمودار مربوط به اندازه‌گیری های سطح ویژه کاتالیست ها با مقادیر مختلف Zn ۱۰۰.....
- شکل (۲۵-۵) نمودار مربوط به اندازه‌گیری های قطر حفرات کاتالیست‌ها با مقادیر مختلف Zn ۱۰۰.....
- شکل (۲۶-۵) نمودار مربوط به اندازه‌گیری‌های حجم حفرات کاتالیست ها با مقادیر مختلف Zn ۱۰۱.....
- شکل (۲۷-۵) توزیع اندازه قطر حفره‌ها مربوط به کاتالیست‌های  $40\text{ wt.}\% \text{Co/ TiO}_2$  و کاتالیست حاوی  $6\% \text{Zn}$  ۱۰۱.....
- شکل (۲۸-۵) (a) نحوه تاثیر تقویت کننده روی بر میزان پخش ذرات کبالت و (b) نحوه هیدروژناسیون و یا دهیدروژناسیون محصولات مربوط به کاتالیست‌های  $40\text{ wt.}\% \text{Co/ TiO}_2$  و کاتالیست حاوی  $6\% \text{Zn}$  ۱۰۲.....
- شکل (۲۹-۵) منحنی TPR کاتالیست (a)  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  و (b) کاتالیست حاوی  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  تقویت شده با روی ۱۰۲.....
- شکل (۳۰-۵) عملکرد کاتالیست حاوی  $40\text{ wt.}\% \text{Co/TiO}_2$  تقویت شده با  $6\%$  روی کلسینه شده در جوهای مختلف در زمان ۶ ساعت، سرعت گرم شدن  $3\text{ }^\circ\text{Cmin}^{-1}$  و دمای  $600\text{ }^\circ\text{C}$  ( $\text{H}_2/\text{CO}=2/1$  و  $T=220\text{ }^\circ\text{C}$  و  $P=1\text{ bar}$ ) ۱۰۴.....
- شکل (۳۱-۵) نمودار اثر زمان‌های کلسیناسیون متفاوت بر عملکرد کاتالیست بهینه ۱۰۵.....
- شکل (۳۲-۵) نمودارهای عملکرد کاتالیست بهینه تهیه شده در زمان‌های کلسیناسیون متفاوت ۱۰۵.....
- شکل (۳۳-۵) نمودار اثر GHSV های مختلف بر فعالیت کاتالیست بهینه ۱۰۶.....
- شکل (۳۴-۵) نمودارهای مربوط به عملکرد کاتالیست بهینه در GHSV های مختلف ۱۰۷.....
- شکل (۳۵-۵) اثر دماهای مختلف بر فعالیت کاتالیست ۱۰۸.....
- شکل (۳۶-۵) نمودارهای مربوط به عملکرد کاتالیست در دماهای مختلف ۱۰۸.....
- شکل (۳۷-۵) نمودار اثر فشارهای مختلف بر کاتالیست حاوی  $6\% \text{Zn}$  ۱۰۹.....

- شکل (۳۸-۵) نمودارهای مربوط به عملکرد کاتالیست حاوی 6% wt Zn در فشارهای مختلف ..... ۱۰۹
- شکل (۳۹-۵) طیف XRD برای کاتالیست‌های بعد از تست با درصدهای وزنی مختلف از فلز روی ..... ۱۱۰
- شکل (۴۰-۵) طیف XRD و فازهای شناسایی شده برای کاتالیست بعد از تست تقویت شده با ۶ درصد وزنی از روی ..... ۱۱۱
- شکل (۴۱-۵) نمودارهای مربوط به اندازه‌گیری‌های سطح کاتالیست‌ها با مقادیر مختلف Zn ..... ۱۱۲
- شکل (۴۲-۵) نمودار مربوط به اندازه‌گیری‌های قطر حفرات کاتالیست‌ها با مقادیر مختلف Zn ..... ۱۱۳
- شکل (۴۳-۵) نمودار مربوط به اندازه‌گیری‌های حجم حفرات کاتالیست‌ها با مقادیر مختلف Zn ..... ۱۱۳
- شکل (پ-۱) رگلاتورهای استیلی ..... ۱۲۱
- شکل (پ-۲) دستگاه Back pressure regulator ..... ۱۲۱
- شکل (پ-۳) Pressure transmitter ..... ۱۲۲
- شکل (پ-۴) Relief valve ..... ۱۲۲
- شکل (پ-۵) سیستم Double checking ..... ۱۲۳
- شکل (پ-۶) کوره الکتریکی تیوبی-عمودی ..... ۱۲۴
- شکل (پ-۷) کنترل کننده های جرمی (MFC) ..... ۱۲۵
- شکل (پ-۸) کنترل پانل چهار کاناله ..... ۱۲۶
- شکل (پ-۹) شیرهای یکطرفه ..... ۱۲۶
- شکل (پ-۱۰) محفظه های اختلاط ..... ۱۲۷
- شکل (پ-۱۱) تله گاز - مایع ..... ۱۲۷
- شکل (پ-۱۲) شیرهای تیوبی ..... ۱۲۸
- شکل (پ-۱۳) فیلترهای جداکننده ذرات معلق موجود در گازهای خوراک ..... ۱۲۸
- شکل (پ-۱۴) تصویر دستگاه کاتالیست ساخته شده ..... ۱۲۹



## فهرست جدول

عنوان	صفحه
جدول (۱-۱) انواع محمل‌های اکسیدی با نقطه ذوب بالا [۲۴]	۱۰
جدول (۲-۱) نتایج مربوط به عملکرد کاتالیست‌های آهن محمل شده [۱۹]	۱۱
جدول (۳-۱) انواع مکانیسم‌های غیرفعال شدن کاتالیست‌ها [۵۸]	۲۰
جدول (۴-۱) انواع سم کاتالیست‌ها در فرآیندهای مهم صنعتی [۵۷]	۲۳
جدول (۱-۳) داده‌های مربوط به عملکرد کاتالیست‌های با نسبت‌های وزنی مختلف از آهن	۴۳
جدول (۲-۳) داده‌های مربوط به عملکرد کاتالیست‌های با فلزات مختلف	۴۵
جدول (۳-۳) داده‌های مربوط به عملکرد کاتالیست‌های با نسبت درصد‌های وزنی مختلف از آهن و منگنز	۴۵
جدول (۴-۳) عملکرد نانو کاتالیست $Fe_{0.7} / Mn_{0.3}$ تهیه شده در زمان‌های کلسیناسیون متفاوت	۴۷
جدول (۵-۳) عملکرد نانو کاتالیست $Fe_{0.7} / Mn_{0.3}$ تهیه شده در سرعت‌های گرم شدن متفاوت	۴۸
جدول (۶-۳) عملکرد نانو کاتالیست $Fe_{0.7} / Mn_{0.3}$ تهیه شده در دماهای کلسیناسیون مختلف	۴۹
جدول (۷-۳) نتایج مربوط به عملکرد نانو کاتالیست حاوی تقویت کننده‌های مختلف	۵۰
جدول (۸-۳) نتایج مربوط به عملکرد نانو کاتالیست حاوی مقادیر مختلف از پتاسیم	۵۱
جدول (۹-۳) نتایج مربوط به عملکرد نانو کاتالیست بهینه در سرعت‌های فضایی مختلف	۵۲
جدول (۱۰-۳) نتایج مربوط به عملکرد نانو کاتالیست بهینه در دماهای مختلف	۵۴
جدول (۱۱-۳) نتایج اندازه‌گیری‌های سطح ویژه پیش‌سازها با درصد‌های مختلف از آهن	۵۶
جدول (۱۲-۳) نتایج اندازه‌گیری‌های سطح ویژه کاتالیست‌های قبل از آزمون با درصد‌های وزنی مختلف از آهن	۵۸
جدول (۱۳-۳) نتایج مربوط به اندازه‌ی ذرات کاتالیست‌ها با درصد‌های وزنی مختلف از آهن	۶۱

- جدول (۳-۱۴) نتایج اندازه گیری‌های سطح ویژه کاتالیست‌های بعد از آزمون با درصدهای مختلف از آهن ..... ۶۲
- جدول (۳-۱۵) شرایط ساخت کاتالیست بهینه شده آهن-منگنز ..... ۶۴
- جدول (۳-۱۶) شرایط عملیاتی بهینه برای کاتالیست آهن-منگنز ..... ۶۴
- جدول (۴-۱) عملکرد کاتالیست‌های با مقادیر مختلف آهن-نیکل (بر حسب درصد وزنی آلومینا) ..... ۶۷
- جدول (۴-۲) نتایج اندازه گیری‌های سطح ویژه پیش‌سازها، کاتالیست‌های قبل و بعد از تست راکتوری با درصدهای مختلف از آهن-نیکل ..... ۶۹
- جدول (۴-۳) نتایج اندازه گیری‌های سطح ویژه پیش کاتالیست‌های ارتقا نیافته و ارتقا یافته ..... ۷۳
- جدول (۴-۴) داده های مربوط به عملکرد کاتالیست‌های با نسبت درصدهای وزنی مختلف از  $K_2S$  ..... ۷۶
- جدول (۴-۵) نتایج مربوط به عملکرد کاتالیست بهینه در دماهای مختلف ..... ۷۷
- جدول (۴-۶) بررسی عملکرد کاتالیست بهینه در فشارهای کل مختلف ..... ۷۹
- جدول (۴-۷) شرایط ساخت کاتالیست بهینه شده آهن-نیکل ..... ۸۰
- جدول (۴-۸) شرایط عملیاتی بهینه برای کاتالیست آهن-نیکل ..... ۸۱
- جدول (۵-۱) عملکرد کاتالیست با ساپورت های مختلف ..... ۸۲
- جدول (۵-۲) عملکرد کاتالیست‌های با مقادیر مختلف کبالت (بر حسب درصد وزنی) ..... ۸۴
- جدول (۵-۳) عملکرد کاتالیست  $40 \text{ wt}\% \text{ Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت کننده پتاسیم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ \text{C}$  ..... ۸۹
- جدول (۵-۴) عملکرد کاتالیست  $40 \text{ wt}\% \text{ Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت کننده سریم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ \text{C}$  ..... ۹۰
- جدول (۵-۵) عملکرد کاتالیست  $40 \text{ wt}\% \text{ Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت کننده لیتیم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ \text{C}$  ..... ۹۱
- جدول (۵-۶) عملکرد کاتالیست  $40 \text{ wt}\% \text{ Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت کننده روی (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ \text{C}$  ..... ۹۳
- جدول (۵-۷) عملکرد کاتالیست  $40 \text{ wt}\% \text{ Co/TiO}_2$  با مقادیر مختلف از تقویت کننده روبیدیم (بر حسب درصد وزنی) در دمای  $220^\circ \text{C}$  ..... ۹۴

- جدول (۵-۸) نتایج مربوط به اندازه‌گیری‌های سطح پیش‌سازها با مقادیر مختلف Zn ..... ۹۷
- جدول (۵-۹) نتایج مربوط به اندازه‌گیری‌های سطح کاتالیست‌ها با مقادیر مختلف Zn ..... ۱۰۰
- جدول (۵-۱۰) نتایج مربوط به اندازه ذرات کاتالیست‌ها با مقادیر مختلف Zn (بر حسب درصد وزنی) ..... ۱۰۲
- جدول (۵-۱۱) عملکرد کاتالیست حاوی 40 wt.%Co/TiO<sub>2</sub> تقویت شده با ۶٪ وزنی از Zn در زمان‌های کلسیناسیون متفاوت ..... ۱۰۵
- جدول (۵-۱۲) نتایج مربوط به عملکرد کاتالیست بهینه در GHSV‌های مختلف ..... ۱۰۶
- جدول (۵-۱۳) نتایج مربوط به عملکرد کاتالیست در دماهای مختلف ..... ۱۰۷
- جدول (۵-۱۴) نتایج مربوط به عملکرد کاتالیست حاوی 6% wt Zn در فشارهای مختلف ..... ۱۰۹
- جدول (۵-۱۵) نتایج مربوط به اندازه‌گیری‌های سطح کاتالیست‌ها با مقادیر مختلف Zn ..... ۱۱۲

## چکیده

در این پروژه تحقیقاتی، دو دسته از کاتالیست های دو فلزی حاوی مخلوط اکسیدی از آهن- منگنز و آهن - نیکل و نیز کاتالیست ارتقاء یافته تک فلزی کبالت به روش های هم رسوبی و تلقیح تهیه شدند. تمامی کاتالیست های تهیه شده برای تولید اولفین های سبک در آزمایشگاه توسط دستگاه تست کاتالیست مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پروژه ضمن شناسایی و آنالیز کلیه پیش سازها و کاتالیست ها قبل و بعد از آزمون های راکتوری توسط روش هایی مانند XRD, TGA/DSC, BET, TPR اثر شرایط تهیه و همچنین اثر شرایط عملیاتی مانند دمای واکنش، فشار واکنش، نسبت های مولی خوراک، GHSV و شرایط کلسیناسیون برای دستیابی به شرایط بهینه تولید اولفین های سبک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که در مورد کاتالیست های آهن - منگنز ساپورت شده بر روی زئولیت ZSM-5 که به روش تلقیح سنتز شده بود، نسبت ۷۰٪ آهن و ۳۰٪ منگنز تقویت شده با ۲ درصد وزنی از پتاسیم، فعالیت و گزینش پذیری بالایی برای تولید اولفین های سبک (۵۳/۱٪) دارد. شرایط عملیاتی بهینه برای این کاتالیست عبارت بود از نسبت  $H_2/CO=2/1$ ،  $GHSV=2600h^{-1}$ ، دما  $270^{\circ}C$  و فشار یک بار.

در سری کاتالیست های دو فلزی آهن - نیکل تهیه شده به روش هم رسوبی کاتالیست حاوی 16wt%Fe- Ni/AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub> که توسط ۰/۱۵ درصد پتاسیم سولفید ارتقاء داده شده بود، در شرایط عملیاتی  $GHSV=3000h^{-1}$  و دمای  $340^{\circ}C$  و  $H_2/CO=2/1$  و فشار ۱ بار بالاترین گزینش پذیری را نسبت به اولفین های سبک از خود نشان داد.

همچنین در این کار تحقیقاتی کاتالیست کبالت ساپورت شده بر روی TiO<sub>2</sub> که به روش هم رسوبی تهیه گردید مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان داد کاتالیست حاوی ۴۰ wt%Co/TiO<sub>2</sub> که با ۶ wt% روی تقویت شده بود به عنوان کاتالیست بهینه برای تولید هیدروکربن ها خصوصاً اولفین های سبک می باشد.

**کلمات کلیدی:** آهن- منگنز، آهن- نیکل، اولفین های سبک، شرایط عملیاتی، روش فیشر تروپش، عملکرد

کاتالیست.