



دانشکده مهندسی

گروه مهندسی عمران

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه

عنوان:

ارزیابی آزمایشگاهی اثر رژیم حرارتی بر خواص لایه های سطحی بتن های حجیم

استاد راهنما:

دکتر محمود نیلی

پژوهشگر:

محسن دایی چینی

خرداد ماه ۱۳۸۹

همه امتیازهای این پایان نامه به دانشگاه بوعلی سینا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام یا بخشی از مطالب پایان نامه در مجلات، کنفرانس ها و یا سخنرانی ها، باید نام دانشگاه بوعلی (یا استاد یا اساتید راهنمای پایان نامه) و نام دانشجو با ذکر ماخذ و ضمن کسب مجوز کتبی از دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ثبت شود. در غیر این صورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

در مراحل انجام این پژوهش مقالات زیر تدوین گردید:

۱- ارائه مقاله شفاهی در پنجمین کنگره ملی عمران

۲- ارائه مقاله شفاهی و دریافت لوح تقدیر در اولین نشست تخصصی آب منطقه‌ای همدان

۳- پذیرش اصل مقاله در ۹امین کنگره بین المللی مهندسی عمران پیشرفته ACE 2010

۴- ارائه مقاله پوستری در هفته پژوهش در دانشگاه بوعلی



و ردای

ش و پاس ذات پاک و یاز و دی قلم، رات و اسان، ات ید و اورا زور عم و داتش یرات.

اک و ق و رون ان و نر یا ام، و دض و دام از مان مورای ان رت ایاری در
مام.

از اتاد ز ام ناب آ می د مریی پاس ز مات و تلاش می و شای و ع مات اقدرشان و ردای و ام.

از اساید روار ناب آ می د مرر ضایا و و ناب آ می د مررن ز ست داوری ان پیمان راز و مام.

ن از اساید و ه ندی ان دا ه و عی نا مرشان ب داتش و ده ام ردای و مام.



قدم

رر روارو بام

وما بان وود وزم

وام را نا یدر





دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله / پایان نامه تحصیلی

عنوان:

ارزیابی آزمایشگاهی اثر رژیم حرارتی بر خواص لایه های سطحی بتن های حجیم

نام نویسنده: محسن دایی چینی

نام استاد راهنما: دکتر محمود نیلی

دانشکده: مهندسی

گروه آموزشی: عمران

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

گرایش تحصیلی: سازه

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تاریخ تصویب: ۸۷/۷/۲۹

تاریخ دفاع: ۸۹/۳/۱۶

تعداد صفحات: ۱۴۸

چکیده:

لایه های سطحی در بتن های حجیم تحت شرایط نسبتاً پیچیده رژیم حرارتی - رطوبتی از یک سو و شوک حرارتی پس از قالب برداری از سوی دیگر قرار می گیرند. با افزایش رده مقاومتی بتن و یا افزایش میزان سیمان مصرفی این پدیده بحرانی تر می گردد. در تحقیق حاضر شرایط واقعی هیدراسیون سیمان در لایه های سطحی بتن حجیم مدل سازی آزمایشگاهی شده است. سه رژیم حرارتی با دمای حداکثر ۴۹، ۶۱ و ۷۳ درجه سلسیوس در طول مدت ۲۴ ساعت بر روی نمونه های بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ و ۰/۴۶ اعمال گردیده است. نمونه ها پس از تحمل رژیم حرارتی به محیط آزمایشگاه منتقل و تا سنین آزمایش نگهداری شده اند. برای مقایسه نمونه هایی نیز در شرایط استاندارد و خشک تهیه شده اند. در صد میکروسیلیس مصرفی ۰، ۵، و ۸٪ می باشند. نتایج نشان می دهد که بتن های حاوی میکروسیلیس به شدت متأثر از شرایط نگهداری می باشند. مقاومت فشاری طولانی مدت نمونه های حاوی میکروسیلیس در شرایط خشک در مقایسه با نمونه های استاندارد کاهش قابل توجه یافته اند. اعمال رژیم حرارتی با پیک دمایی ۷۳ و ۶۱ درجه سلسیوس باعث کسب مقاومت ۱ روزه قابل توجهی می شود از سوی دیگر روند کسب مقاومت و دوام را در طولانی مدت کاهش می دهد. با افزایش در صد میکروسیلیس مقاومت طولانی مدت نمونه های حرارتی نسبت به نمونه هایی که در شرایط استاندارد نگهداری شده اند کاهش بیشتری می یابد. دمای زیاد نمونه های فاقد میکروسیلیس سبب افزایش نفوذپذیری و کاهش دوام می گردد بنابراین بر اساس نتایج حاضر ارزیابی روند خواص مقاومتی و دوامی در لایه سطحی بتن حجیم به دلیل قرار گرفتن در دمای قابل توجه از طریق نگهداری نمونه در شرایط استاندارد قابل اعتماد نمی باشد و لحاظ نمودن اثر دما و رطوبت در نمونه های حاوی میکروسیلیس بر اساس نتایج حاصل از این پایان نامه توصیه می گردد.

واژه های کلیدی: لایه سطحی، رژیم حرارتی، بتن حجیم، میکروسیلیس

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه.....	۱
۱-۱- کلیات.....	۲
۲-۱- دامنه و اهداف پژوهش.....	۵
فصل دوم: پیشینه و مرور تحقیقات انجام شده.....	۷
۱-۲- هیدراسیون سیمان.....	۹
۱-۱-۲- واکنش‌های هیدراسیون سیمان.....	۱۲
۲-۲- حرارت هیدراسیون سیمان.....	۱۳
۳-۲- عوامل اثر گذار بر حرارت هیدراسیون.....	۱۵
۱-۳-۲- سیمان.....	۱۵
۲-۳-۲- نسبت آب به سیمان.....	۱۸
۳-۳-۲- دمای بتن‌ریزی و دمای اولیه.....	۱۸
۴-۳-۲- مواد سیمانی جایگزین.....	۱۹
۵-۳-۲- افزودنی شیمیایی.....	۲۱
۴-۲- حرارت هیدراسیون کل.....	۲۲
۵-۲- خواص بتن و بلوغ.....	۲۳
۶-۲- تأثیر دمای عمل‌آوری بر ریز ساختار سیمان هیدراته.....	۲۶
۷-۲- اثر دمای عمل‌آوری بر افزایش مقاومت بتن.....	۲۷
۱-۷-۲- عوامل کاهش مقاومت دراز مدت بتن تحت عمل‌آوری با دمای زیاد.....	۳۵
۸-۲- اثر دما بر دوام بتن.....	۳۷
۹-۲- تأخیر در تشکیل اترینگایت.....	۴۲
۱-۹-۲- تشکیل اترینگایت در بتن تازه.....	۴۳
۲-۹-۲- تشکیل اترینگایت در بتن سخت شده.....	۴۴
۳-۹-۲- نقش اجزاء مخلوط بتن در پدیده DEF.....	۴۶
۱-۳-۹-۲- نوع و ترکیب سیمان.....	۴۶
۲-۳-۹-۲- سنگدانه.....	۴۷
۳-۳-۹-۲- نسبت آب به سیمان.....	۴۸
۴-۳-۹-۲- حفرات هوا.....	۴۸
۱۰-۲- چند فاکتور مهم در عمل‌آوری بتن در دمای زیاد.....	۴۹
فصل سوم: مصالح مصرفی و طراحی آزمایش‌ها.....	۵۲
۱-۳- مقدمه.....	۵۳
۲-۳- مشخصات مصالح مصرفی.....	۵۵
۱-۲-۳- سنگدانه.....	۵۵

۵۵ ۳-۲-۱-۱- ماسه
۵۶ ۳-۲-۱-۲- شن
۵۷ ۳-۲-۲- مواد سیمانی
۵۹ ۳-۲-۳- فوق روان کننده
۵۹ ۳-۲-۴- آب
۵۹ ۳-۳- طراحی اختلاط مواد و مصالح
۵۹ ۳-۳-۱- نسبت آب به سیمان
۵۹ ۳-۳-۲- نسبت سنگدانه‌ها
۶۰ ۳-۳-۳- عیار مصرفی سیمان
۶۱ ۳-۳-۴- روش محاسبه طرح اختلاط
۶۴ ۳-۳-۵- نحوه اختلاط مواد و مصالح بکار رفته
۶۵ ۳-۴- نمونه‌گیری از بتن تازه و آزمایش‌ها
۶۶ ۳-۴-۱- نمونه‌گیری به منظور مطالعه تأثیر عمل‌آوری تحت رژیم حرارتی
۶۷ ۳-۴-۱-۱- تشریح نرم افزار Jumo Dicon 40x/50x
۷۲ ۳-۴-۱-۲- نمونه‌گیری و روش نگهداری
۷۳ ۳-۴-۱-۳- آزمایش تعیین مقاومت فشاری
۷۴ ۳-۴-۱-۴- آزمایش تعیین جذب آب حجمی
۷۵ ۳-۴-۱-۵- آزمایش تعیین مقاومت ویژه الکتریکی
۷۷ ۳-۴-۱-۶- آزمایش تعیین جذب آب مویینه
۸۰ ۳-۴-۱-۷- آزمایش تعیین جذب آب اولیه سطحی

۸۱ فصل چهارم: نتایج آزمایش‌ها و تفسیر آنها

۸۲ ۴-۱- مقدمه
۸۳ ۴-۲- مقاومت فشاری
۸۵ ۴-۲-۱- تأثیر شرایط عمل‌آوری بر مقاومت فشاری
۹۳ ۴-۲-۲- اثر رطوبت عمل‌آوری بر مقاومت فشاری
۹۴ ۴-۲-۳- اثر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری
۹۸ ۴-۲-۴- اثر نسبت آب به سیمان بر مقاومت فشاری
۱۰۰ ۴-۲-۵- بررسی روش‌های بلوغ بر در بتن‌های تحت دمای زیاد
۱۰۹ ۴-۳- جذب آب حجمی
۱۰۹ ۴-۳-۱- اثر شرایط عمل‌آوری بر جذب آب حجمی
۱۱۳ ۴-۳-۲- اثر میکروسیلیس بر جذب آب حجمی
۱۱۵ ۴-۴- جذب آب مویینه
۱۱۶ ۴-۴-۱- اثر شرایط عمل‌آوری بر جذب آب مویینه
۱۱۷ ۴-۴-۲- اثر میکروسیلیس بر جذب آب مویینه
۱۲۲ ۴-۵- جذب آب سطحی اولیه

- ۱۲۲-۴-۵-۱- اثر شرایط عمل‌آوری بر جذب آب سطحی اولیه.....
- ۱۲۵-۴-۵-۲- اثر میکروسیلیس بر جذب آب سطحی اولیه.....
- ۱۲۸-۴-۵-۳- اثر نسبت آب به سیمان بر جذب آب اولیه سطحی.....
- ۱۳۰-۴-۶- مقاومت ویژه الکتریکی.....
- ۱۳۰-۴-۶-۱- اثر شرایط عمل‌آوری بر مقاومت ویژه الکتریکی.....
- ۱۳۴-۴-۶-۲- اثر میکروسیلیس بر مقاومت ویژه الکتریکی.....
- ۱۳۷-۴-۶-۳- اثر نسبت آب به سیمان بر مقاومت ویژه الکتریکی.....

- ۱۳۸- فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها.....
- ۱۳۹-۵-۱- نتیجه گیری.....
- ۱۴۲-۵-۲- پیشنهادها برای تحقیقات آینده.....
- ۱۴۴- فهرست مراجع.....

فهرست جداول

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: پیشینه و مرور تحقیقات انجام شده

- جدول ۱-۲- تأثیر دمای عمل آوری بر ساختار منافذ ۳۸
- جدول ۲-۲- مشخصات طرح‌ها و نحوه انجام آزمایش ۳۹
- جدول ۳-۲- مقاومت فشاری بتن‌های عمل آوری شده در دماهای مختلف و ذخیره شده در اطاق رطوبت تا زمان آزمایش ۴۱
- جدول ۴-۲- تغییر در مقاومت فشاری نمونه‌ها تحت عمل آوری حرارتی بر حسب درصدی از مقاومت نمونه‌های عمل آوری شده در دمای ۲۳ درجه سانتیگراد ۴۱

فصل سوم: مصالح مصرفی و طراحی آزمایش‌ها

- جدول ۱-۳- نتایج آزمایش دانه‌بندی مصالح سنگی ۵۶
- جدول ۲-۳- مشخصات فیزیکی مصالح سنگی ۵۶
- جدول ۳-۳- مشخصات سیمان استفاده شده در طرح‌های اختلاط ۵۸
- جدول ۴-۳- مشخصات سیلیکافیوم استفاده شده در طرح اختلاط ۵۸
- جدول ۵-۳- سهم هر یک از مصالح سنگی در یک متر مکعب بتن به همراه چگالی متوسط آنها ۶۰
- جدول ۶-۳- جزئیات طرح مخلوط‌ها و نسبت مواد در نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ ۶۲
- جدول ۷-۳- جزئیات طرح مخلوط‌ها و نسبت مواد در نسبت آب به سیمان ۰/۴۶ ۶۳

فصل چهارم: نتایج آزمایش‌ها و تفسیر آنها

- جدول ۱-۴- نتایج آزمایش مقاومت فشاری با نسبت آب به سیمان ۰/۴۶ ۸۴
- جدول ۲-۴- نتایج آزمایش مقاومت فشاری با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ ۸۵
- جدول ۳-۴- بلوغ محاسبه شده به روش Arrhenius و Saul ۱۰۲
- جدول ۴-۴- ضرایب فرمول ۱۰۷
- جدول ۵-۴- نتایج آزمایش جذب آب حجمی در بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ ۱۱۰
- جدول ۶-۴- نتایج آزمایش جذب آب حجمی در بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۴۶ ۱۱۰
- جدول ۷-۴- نتایج آزمایش جذب آب موئینه در بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶ ۱۱۵
- جدول ۸-۴- نتایج آزمایش جذب آب موئینه در بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۴۶ ۱۱۷
- جدول ۹-۴- میانگین نتایج جذب آب سطحی اولیه ۱۲۲
- جدول ۱۰-۴- میانگین نتایج آزمایش مقاومت ویژه الکتریکی ۱۳۰

فهرست اشکال

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: پیشینه و مرور تحقیقات انجام شده

- شکل ۱-۲- ترک حرارتی داخلی..... ۱۰
- شکل ۲-۲- ترک حرارتی داخلی..... ۱۱
- شکل ۳-۲- مرحله بندی نرخ تولید حرارت بتن ناشی از هیدراسیون سیمان..... ۱۳
- شکل ۴-۲- تأثیر نوع سیمان بر دمای آدیاباتیک و تولید حرارت بتن..... ۱۶
- شکل ۵-۲- تأثیر ترکیبات شیمیایی سیمان بر حرارت زایی..... ۱۶
- شکل ۶-۲- تأثیر مقدار گچ و نرمی بر حرارت زایی سیمان..... ۱۷
- شکل ۷-۲- تأثیر نسبت آب به سیمان بر حرارت زایی بتن..... ۱۸
- شکل ۸-۲- تأثیر دمای محیط و دمای بتن ریزی بر حرارت زایی بتن..... ۱۹
- شکل ۹-۲- تأثیر جایگزینی میکروسیلیس به جای بخشی از سیمان بر حرارت زایی..... ۲۰
- شکل ۱۰-۲- تأثیر درصدهای مختلف فوق روان کننده بر افزایش دمای اولیه بتن..... ۲۲
- شکل ۱۱-۲- تعریف شماتیک بلوغ بتن..... ۲۴
- شکل ۱۲-۲- اثر دمای عمل آوری بر افزایش مقاومت بتن..... ۲۸
- شکل ۱۳-۲- اثر درجه حرارت بر مقاومت فشاری..... ۳۰
- شکل ۱۴-۲- رابطه بین مقاومت فشاری و زمان و دمای عمل آوردن..... ۳۰
- شکل ۱۵-۲- رابطه بین مقاومت فشاری و زمان و دمای عمل آوردن..... ۳۱
- شکل ۱۶-۲- تأثیر درجه حرارت بر رابطه بین مقاومت و بلوغ..... ۳۲
- شکل ۱۷-۲- اثر درجه حرارت در جریان اولین ۲۸ روز پس از درجا ریختن بر مقاومت..... ۳۳
- شکل ۱۸-۲- نحوه اعمال دمای عمل آوری بر نمونه های بتنی..... ۳۹
- شکل ۱۹-۲- مقاومت فشاری نمونه های عمل آوری شده در دماهای مختلف..... ۴۰
- شکل ۲۰-۲- کسب مقاومت فشاری بتن با سیمان معمولی در شرایط مختلف عمل آوری..... ۴۱

فصل سوم: مصالح مصرفی و طراحی آزمایش ها

- شکل ۱-۳- نمودار جریان تحقیق و مسیر مطالعات و برنامه ریزی آزمایش ها..... ۵۵
- شکل ۲-۳- منحنی های دانه بندی مصالح سنگی..... ۵۷
- شکل ۳-۳- بررسی انطباق بین دانه بندی انتخاب شده و محدوده های پیشنهاد شده بر اساس طرح مخلوط ملی ایران..... ۶۰
- شکل ۴-۳- (الف) بتن ساخته شده با میکسر، (ب) اسلامپ بتن ساده (ج) میکسر مورد استفاده برای ساخت بتن..... ۶۴
- شکل ۵-۳- محفظه طراحی شده جهت اعمال شرایط رژیم حرارتی به نمونه های بتنی..... ۶۶
- شکل ۶-۳- رژیم های حرارتی اعمال شده به نمونه های بتن..... ۶۷

- شکل ۳-۷- محفظه طراحی شده جهت نگهداری و اعمال شرایط رژیم حرارتی به نمونه‌های بتنی..... ۶۷
- شکل ۳-۸- گزینه‌های قابل انتخاب..... ۶۷
- شکل ۳-۹- برقرای ارتباط بین کامپیوتر و دستگاه کنترل دما..... ۶۸
- شکل ۳-۱۰- کابل اتصال PC به دستگاه کنترل کننده دما (PLC)..... ۶۸
- شکل ۳-۱۱- تنظیم برنامه زمانی و دمایی رژیم حرارتی اعمالی..... ۶۹
- شکل ۳-۱۲- انتخاب نام برنامه اجرایی..... ۷۰
- شکل ۳-۱۳- دستگاه کنترل کننده دما (PLC)..... ۷۰
- شکل ۳-۱۴- صفحه مربوط به ثبت اطلاعات دمایی..... ۷۱
- شکل ۳-۱۵- ثبت اطلاعات دمایی رژیم حرارتی با حداکثر دمای ۷۳ درجه سانتیگراد..... ۷۱
- شکل ۳-۱۶- (الف) شکل جک ADR 2000 KN، (ب) انجام آزمایش مقاومت فشاری..... ۷۳
- شکل ۳-۱۷- خشک کردن نمونه‌ها در آون و غوطه‌ور کردن آنها در آب جهت انجام آزمایش جذب آب حجمی..... ۷۵
- شکل ۳-۱۸- انجام آزمایش مقاومت الکتریکی..... ۷۶
- شکل ۳-۱۹- چگونگی غوطه‌ور شدن آزمون‌ها برای تعیین جذب آب آنها..... ۷۷
- شکل ۳-۲۰- با ترسیم نقاط به دست آمده در دستگاه $i - \sqrt{t}$ و برازش خط مستقیم از این نقاط..... ۷۹
- شکل ۳-۲۱- دستگاه سنجش جذب آب اولیه سطحی..... ۸۰

فصل چهارم: نتایج آزمایش‌ها و تفسیر آنها

- شکل ۴-۱- مقاومت فشاری در نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۸۷
- شکل ۴-۲- مقاومت فشاری در نسبت آب به سیمان ۰/۴۶..... ۸۸
- شکل ۴-۳- اثر دمای عمل‌آوری بر افزایش مقاومت بتن..... ۸۹
- شکل ۴-۴- افزایش مقاومت اولیه و کاهش مقاومت نهایی در دمای بالا در بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۹۰
- شکل ۴-۵- افزایش مقاومت اولیه و کاهش مقاومت نهایی در دمای بالا در بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۴۶..... ۹۱
- شکل ۴-۶- تأثیر رطوبت عمل‌آوری بر رشد مقاومت بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۹۳
- شکل ۴-۷- اثر میکروسیلیس در زمان و دماهای متفاوت در بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۹۵
- شکل ۴-۸- اثر میکروسیلیس در زمان و دماهای متفاوت در بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۴۶..... ۹۶
- شکل ۴-۹- اثر درصد میکروسیلیس در مقاومت ۹۱ روزه..... ۹۷
- شکل ۴-۱۰- اثر نسبت آب به سیمان در مقاومت ۹۱ روزه..... ۹۸
- شکل ۴-۱۱- اثر نسبت آب به سیمان در سنین مختلف در ۰/۵٪ و ۰/۱٪ میکروسیلیس..... ۹۹
- شکل ۴-۱۲- رابطه بلوغ و مقاومت فشاری به روش Arrhenius در نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۱۰۳
- شکل ۴-۱۳- رابطه بلوغ و مقاومت فشاری به روش Arrhenius در نسبت آب به سیمان ۰/۴۶..... ۱۰۴
- شکل ۴-۱۴- رابطه بلوغ و مقاومت فشاری به روش Saul در نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۱۰۵
- شکل ۴-۱۵- رابطه بلوغ و مقاومت فشاری به روش Saul در نسبت آب به سیمان ۰/۴۶..... ۱۰۶
- شکل ۴-۱۶- مقایسه مقاومت بدست آمده از فرمول با مقاومت‌های بدست آمده از آزمایش..... ۱۰۸

- شکل ۴-۱۷- آهنگ جذب آب نمونه‌های بتن عمل‌آوری شده با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۱۱۱
- شکل ۴-۱۸- آهنگ جذب آب نمونه‌های بتن عمل‌آوری شده با نسبت آب به سیمان ۰/۴۶..... ۱۱۲
- شکل ۴-۱۹- جذب آب اولیه و نهایی نمونه‌های بتن عمل‌آوری شده با درصدهای متفاوت میکروسیلیس..... ۱۱۴
- شکل ۴-۲۰- جذب آب مویینه بتن با نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۱۱۸
- شکل ۴-۲۱- ضرایب جذب آب مویینه حاصله از برازش خطی داده‌های آزمایش جذب آب مویینه..... ۱۱۹
- شکل ۴-۲۲- خطوط برازش شده از مقادیر جذب آب مویینه مخلوط‌های دارای نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۱۲۰
- شکل ۴-۲۳- خطوط برازش شده از مقادیر جذب آب مویینه مخلوط‌های دارای نسبت آب به سیمان ۰/۴۶..... ۱۲۱
- شکل ۴-۲۴- تغییرات جذب آب اولیه سطحی با شرایط متفاوت عمل‌آوری در زمان‌های مختلف برای مخلوط‌های دارای نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۱۲۳
- شکل ۴-۲۵- تغییرات جذب آب سطحی با شرایط متفاوت عمل‌آوری در زمان‌های مختلف برای مخلوط‌های دارای نسبت آب به سیمان ۰/۴۶..... ۱۲۴
- شکل ۴-۲۶- تغییرات جذب آب سطحی در زمان ۱۰ دقیقه با درصدهای متفاوت میکروسیلیس..... ۱۲۵
- شکل ۴-۲۷- تغییرات جذب آب سطحی با درصدهای مختلف میکروسیلیس در زمان‌های مختلف برای مخلوط‌های دارای نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۱۲۶
- شکل ۴-۲۸- تغییرات جذب آب سطحی با درصدهای مختلف میکروسیلیس در زمان‌های مختلف برای مخلوط‌های دارای نسبت آب به سیمان ۰/۴۶..... ۱۲۷
- شکل ۴-۲۹- تأثیر نسبت آب به سیمان بر جذب آب سطحی بدون پوزولان تحت شرایط عمل‌آوری مختلف..... ۱۲۸
- شکل ۴-۳۰- تأثیر نسبت آب به سیمان بر جذب آب سطحی بتن حاوی ۸٪ پوزولان تحت شرایط عمل‌آوری مختلف..... ۱۲۹
- شکل ۴-۳۱- تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی با زمان برای مخلوط‌های دارای نسبت آب به سیمان ۰/۳۶..... ۱۳۲
- شکل ۴-۳۲- تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی با زمان برای مخلوط‌های دارای نسبت آب به سیمان ۰/۴۶..... ۱۳۳
- شکل ۴-۳۳- تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی ۹۱ روزه با تغییر میزان میکروسیلیس..... ۱۳۴
- شکل ۴-۳۴- تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی با شرایط متفاوت عمل‌آوری و درصدهای مختلف میکروسیلیس..... ۱۳۵
- شکل ۴-۳۵- تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی با شرایط متفاوت عمل‌آوری و درصدهای مختلف میکروسیلیس برای مخلوط‌های دارای نسبت آب به سیمان ۰/۴۶..... ۱۳۶
- شکل ۴-۳۶- تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی با شرایط متفاوت عمل‌آوری و ۵٪ میکروسیلیس..... ۱۳۷

مقدمه

۱-۱- کلیات

در اجزاء سازه‌های بتنی با ابعاد متعارف، بیشتر گرمای ایجاد شده در اثر هیدراسیون سیمان، سریعاً دفع می‌شود و دما به‌طور جزئی تغییر می‌کند. به همین دلیل در این‌گونه سازه‌ها نسبتاً مسائل حرارتی کمتر بوجود می‌آید. از سوی دیگر با افزایش ضخامت، صعود کنترل نشده دما در بتن حجیم تقریباً آدیاباتیک^۱ خواهد بود (گرما از بدنه سازه متناسب با معکوسی از مربع کوچکترین بعد سازه دفع می‌شود). این امر بروز اختلاف دمای زیاد را قوت می‌بخشد که اگر کنترل نشود، می‌تواند مشکلات دوام و مقاومت را در سازه بوجود آورده و سازه را تخریب نماید (Chini and Acquaye, 2004).

^۱. Adiabatic

تعریف بتن حجیم

کمیته ACI 116، بتن حجیم را به عنوان یک بتن در یک سازه بزرگ، (مثلاً یک تیر، ستون، پایه، آب بند یا سد) تعریف کرده است به گونه‌ای که حجم این بتن به اندازه‌ای است که نیاز به ابزار خاصی برای مقابله با تولید حرارت و در نتیجه تغییر حجم دارد.

آیین نامه بتن ایران مبحث دوم (نشریه شماره ۳۴۴)، هر حجمی از بتن (معمولاً با ابعاد بزرگ) که نیازمند تدابیر ویژه برای کاهش ترک خوردگی ناشی از گرمای آب‌گیری (هیدراسیون) سیمان باشد را بتن حجیم نامیده است.

در آیین نامه بتن ژاپن (*JASS 5*)، بتن حجیم به قطعه بتنی اطلاق می‌شود که اختلاف دما میان سطح (لایه خارجی) و لایه داخلی آن به بیشتر از ۲۵ درجه سانتیگراد برسد. این اختلاف دما معادل حداقل بعد ۸۰۰ میلیمتر یا بیشتر می‌باشد.

اداره راه فلوریدا (*FDOT*)، حداکثر اختلاف دمایی مجاز بین بخش‌های هسته و پوسته در حین عمل‌آوری بتن حجیم را 20°C تعیین کرده است ولی حداکثر دمای عمل‌آوری را مشخص نکرده است. در پروژه‌های بتن حجیم دمای هسته به حدود 77°C تا 94°C می‌رسد، به علاوه در بتن در نتیجه عمل‌آوری در دمای زیاد، ساختار منافذ درشت‌تر و تخلخل کلی افزایش می‌یابد.

مسئله نگران‌کننده دیگر در عمل‌آوری در دمای زیاد، به تأخیر افتادن تشکیل اترینگایت (*Delay Ettringite Formation*) می‌باشد. اترینگایت جزء متشکله معمول و ظاهراً بی‌ضرر هیدراسیون سیمان پرتلند است. تشکیل اترینگایت در مراحل آغازین هیدراسیون دارای تأثیر مثبت در گیرش سیمان است، هر چند که در بتن سخت شده نقش مخربی را ایفا می‌کند.

با گسترش روز افزون استفاده از بتن مقاومت زیاد، سازه‌های بتنی نظیر پایه پل‌ها، پی (شالوده)، پل‌ها و تکیه‌گاه‌های بتنی نیز می‌توانند به عنوان "سازه‌های بتن حجیم" تعریف شوند. زیرا حجم زیاد سیمان و بتن منجر به تولید حرارت قابل توجه می‌گردد. گزارشات مهندسیین مجری سازه‌های بتنی حجیم حاکی از آن است که دمای هسته سازه حجیم گاهی تا حدود 94°C افزایش می‌یابد. نکته قابل توجه در سازه‌های حجیم اختلاف دمای بین پوسته و هسته می‌باشد. این بدان دلیل است که پوسته

سازه در اثر تماس مستقیم با محیط به سرعت دچار کاهش دما می‌گردد، در صورتیکه دمای هسته به دلیل خواص هدایت گرمایی کم بتن ممکن است به مدت طولانی تحت دمای حداکثر قرار داشته باشد. بروز اختلاف دمای پوسته و هسته (گرادیان حرارتی) باعث بروز تنش کششی می‌گردد که گاهی از مقاومت کششی بتن تجاوز می‌نماید و باعث ترک خوردگی می‌گردد. بررسی این موضوع مهم از جنبه‌های سرویس دهی سازه قابل توجه است و تحقیقات وسیع محققین در این رابطه هنوز ادامه دارد. افزایش دمای بتن حجیم به عوامل متعددی از جمله دمای بتن‌ریزی، نسبت حجم به سطح قطعه، ترکیبات شیمیایی سیمان (C_3S و C_3A)، نسبت آب به سیمان، میزان سیمان مصرفی، نوع سیمان، نرمی سیمان و دمای عمل‌آوری بستگی دارد.

جهت جلوگیری از افزایش دما در هسته سازه‌های بتنی معمولاً با هدف کنترل گرادیان حرارتی در محدوده $20^{\circ}C$ اقدامات زیادی صورت پذیرفته است. در این راستا از روشهای زیر جهت دستیابی به کاهش دما استفاده می‌گردد:

۱. سیمان با حرارت‌زایی کم یا سیمان مخلوط شده با پوزولان استفاده شود

۲. کاهش دمای اولیه بتن تا حدود $10^{\circ}C$ بوسیله سرد کردن مواد و مصالح بتن

۳. پس سرمایش با استفاده از لوله‌های سرد کننده تعبیه شده در بتن

۴. بتن‌ریزی با اندازه‌های کوچکتر از $1/5$ متر انجام گیرد

۵. پوزولان - حرارت هیدراسیون پوزولان‌ها تقریباً 25% تا 50% سیمان است

۱-۲- اهداف و دامنه پژوهش

بررسی و مرور مقالات و گزارش‌ها نشان می‌دهد که افزایش دما باعث بهبود مقاومت اولیه و کاهش مقاومت بلند مدت می‌گردد. به علاوه، سرعت انتشار محصولات هیدراسیون در دمای بالا، اجازه توزیع یکنواخت خمیر در برگیرنده ملات سیمان را در این اعضاء نمی‌دهد. در نتیجه محصولات متراکم هیدراسیون اطراف دانه‌های سیمان می‌گیرد و از ادامه هیدراسیون در مرکز دانه‌های سیمان جلوگیری به عمل می‌آید این مسأله باعث افزایش تخلخل و حجم حفرات می‌گردد و در نتیجه تأثیر منفی بر مقاومت و دوام سازه‌های بتنی خواهد داشت.

از سوی دیگر دمای عمل‌آوری زیاد در بتن سبب، تأخیر در تشکیل اترینگایت^۱ می‌گردد. هنگامی که سیمان هیدراته می‌شود اترینگایت بصورت بلند و سوزنی شکل تشکیل می‌شود به محض از دست دادن آب، اترینگایت به شکل کوتاه و صفحه‌ای در می‌آید. در عمل‌آوری با دمای زیاد شکل کوتاه اترینگایت به شکل بلند بر می‌گردد و در طولانی مدت باعث پیدایش ترکهای ریز می‌شود.

در بعضی استانداردها در صورتی که در محفظه مناسب و کنترل محیط برای جلوگیری از شوک حرارتی و کمترین افت رطوبت انجام شود، بیشترین دمای عمل‌آوری را 60°C تا 70°C تعیین کرده‌اند. در پژوهش حاضر به خصوصیات مقاومتی و دوامی پوسته در بتن حجیم پرداخته شده است و جهت این موضوع سه مدل حرارت (مبتنی بر واقعیت) با دمای پیک 49°C ، 61°C و 73°C استفاده شده است و نمونه‌های بتنی در مدل‌های فوق به مدت ۲۴ ساعت نگهداری شده‌اند و سپس تا سن آزمایش در محیط آزمایشگاه رها شده‌اند.

نسبت‌های آب به سیمان $0/36$ و $0/46$ و از میکروسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان به میزان $0/5\%$ ، $0/8\%$ استفاده شده است.

آزمایش‌های انجام گرفته عبارتند از: مقاومت فشاری، جذب آب موئینه، جذب آب حجمی، جذب آب سطحی اولیه و مقاومت الکتریکی.

پیشینه و مرور تحقیقات انجام شده