

وزارت علوم تحقیقات و فناوری



دانشگاه دامغان
دانشکده شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی (گرایش آلی)

سنتز و شناسایی پلی (۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) خالص و
نانوکامپوزیت پلی (۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) /نقره در
حلال های آلی دوتایی

توسط :

حسین معرف

استاد راهنما :

دکتر حسین بهنیا فر

شهریور ماه ۱۳۹۱

به نام خدایی که در این برده است

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه دامغان
دانشکده شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی (گرایش آلی)

سنتز و شناسایی پلی (۳،۴-اتیلن دی اکسی تیوفن) خالص
و نانو کامپوزیت پلی (۳،۴-اتیلن دی اکسی تیوفن) / نقره در
حلال‌های آلی دوتایی

توسط :

حسین معرف

استاد راهنما :

دکتر حسین بهنیا فر

شهریور ماه ۱۳۹۱

به نام خدا

سنتز و شناسایی پلی (۴،۳-تیلن دی اکسی تیوفن) خالص و نانوکامپوزیت
پلی (۴،۳-تیلن دی اکسی تیوفن)/نقره در حلال های آلی دوتایی

به وسیله ی:

حسین معرف

پایان نامه

ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی
از فعالیت های لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد شیمی

در رشته ی:

شیمی (گرایش آلی)

از دانشگاه دامغان

ارزیابی و تأیید شده توسط کمیته داوران با درجه : عالی

- ۱- دکتر حسین بهنیاافر، دانشیار شیمی پلیمر- آلی دانشکده شیمی دانشگاه دامغان (استاد راهنما)
- ۲- دکتر علیرضا پورعلی، دانشیار شیمی آلی دانشکده شیمی دانشگاه دامغان (استاد داور)
- ۳- دکتر حمزه کیانی، استادیار شیمی آلی دانشکده شیمی دانشگاه دامغان (استاد داور)
- ۴- دکتر بیتا شفاعتیان، استادیار شیمی معدنی دانشکده شیمی دانشگاه دامغان (نماینده تحصیلات تکمیلی)

شهریور ۱۳۹۱

الهی برد تو رو سیاهی نشسته خسته با حال تباہی
بدرگاہ تو با این چشم گریان گلنده سر که ای بی پناہی
ترحم کن بر این محزون نالان نما از مرحمت بر او نگاہی

الهی درجات پدر و مادرم را مزید کردن که اگر ایشان احسن نمی بودند
من حسن نمی شدم

تقدیم به

مادر عزیزم

پدر بزرگوارم

سیاسگزاری

«الْحَمْدُ لِلَّهِ غَيْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَ لَا مَخْلُوقٍ مِنْ نِعْمَتِهِ، وَ لَا مَأْيُوسٍ مِنْ مَغْفِرَتِهِ، وَ لَا مُسْتَنْكَفٍ عَنِ عِبَادَتِهِ، الَّذِي لَا تَبْرَحُ مِنْهُ رَحْمَةٌ، وَ لَا تُفْقَدُ لَهُ نِعْمَةٌ»

نهج البلاغة - الخطب ۴۵

بار خدایا، من انسانم... به آن گونه که تو آفریدی. نمی‌توانم مثل فرشتگان پاک و آسمانی باشم، گاه فریب می‌خورم و گاه فریب می‌دهم، گاهی ناشکر می‌شوم، و گاهی خودخواهی وجودم را فرا می‌گیرد. اما همیشه پشیمان می‌شوم و به سوی تو باز می‌گردم چون آغوش تو همیشه باز است. پس این بار نیز دست نیاز را به سوی درگاه تو دراز می‌کنم و از کسی خواسته‌هایم را طلب می‌کنم، که هیچگاه بر سرم منت نمی‌گذارد...
خدایا شکر به خاطر وجودت و این که همیشه هستی.

اجازه می‌خواهم با زبانی ساده و بی‌ریا از زحمات بی‌وقفه‌ی استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر حسین بهنیا فر که در طول تحصیل کارشناسی ارشد نسبت به اینجانب داشتند سپاس و قدردانی نمایم و از خداوند منان آرزوی بهترین‌ها را برایشان داشته باشم.

از اساتید داوران، جناب آقایان دکتر پورعلی و دکتر کیانی به دلیل قبول زحمت مطالعه‌ی دقیق پایان‌نامه و سرکار خانم دکتر شفاعتیان نماینده‌ی تحصیلات تکمیلی به دلیل شرکت در جلسه‌ی دفاعیه، نهایت قدردانی را می‌نمایم.

چکیده

سنتز و شناسایی پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) خالص و نانوکامپوزیت پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن)/نقره در حلال های آلی دوتایی

به وسیله ی

حسین معرف

در این پژوهش تلاش نمودیم روشی جدید، ساده و موثر برای تهیه ی پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) (PEDOT) خالص و نیز نانوامیزه پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن)/نقره (PEDOT/Ag) از طریق اکسایش شیمیایی مونومر ۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن (EDOT) در سامانه های متشکل از حلال های آلی دوتایی امتزاج پذیر ارائه دهیم. بکارگیری حلال های دوتایی امتزاج پذیر این امتیاز ویژه را دارد که حلالیت بالای اکسیدکننده (آهن(III) کلراید) در حلال استونیتریل (CH_3CN) که محلول آن به آرامی تحت شرایط دمایی و زمانی مناسب به ظرف محتوی محلول مونومر در کلروفرم اضافه می شود، باعث می گردد تا محصول حاصل با ویژگی هایی برتر از نظر مورفولوژی و مقاومت گرمایی تشکیل شود. در این پژوهش سه محصول تولید شد: (۱) PEDOT خالص در حلال واحد کلروفرم (CHCl_3) (۲) PEDOT خالص در حلال دوتایی استونیتریل/کلروفرم ($\text{CH}_3\text{CN}/\text{CHCl}_3$) (۳) نانوامیزه ی PEDOT/Ag در حلال دوتایی استونیتریل/کلروفرم ($\text{CH}_3\text{CN}/\text{CHCl}_3$). برای تهیه ی نانوامیزه (محصول شماره ۳)، در ابتدا PEDOT در حلال دی متیل سولفوکسید (DMSO) حل شد. در ادامه نانوپودر Ag که قبلا در آزمایشگاه با شروع از AgNO_3 آن را تهیه نمودیم با عمل سونیکاسیون در حمام اولتراسونیک در محلول PEDOT در DMSO به طور یکنواخت توزیع شد. با افزودن متانول به عنوان ناحلال رسوب نانوامیزه پدیدار شد که در ادامه صاف، شستشو و خشک گردید. نتایج طیفسنجی مادون قرمز (FT-IR) و فرابنفش مرئی (UV-vis) نمونه ها ساختار شیمیایی پلیمرهای تهیه شده را مورد تایید قرار داد. از تکنیک میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) برای بررسی چگونگی توزیع نانوذره ها در بستر نانوامیزه استفاده شد. از تکنیک های میکروسکوپ الکترونی پیمایشی (SEM)، پراکندگی اشعه X (XRD) و گرماورزی حرارتی (TGA) نیز به ترتیب برای بررسی مورفولوژی سطح، اندازه گیری سایز دقیق نانوذره ها و مقاومت حرارتی محصول بهره گرفته شد.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	فصل اول: پیش گفتار
۲	۱-۱- پلی (۳،۴-اتیلن دی اکسی تیوفن) (PEDOT).....
۹	۲-۱- تهیه پلی (۳،۴-اتیلن دی اکسی تیوفن)
۹	۱-۲-۱- سنتز الکتروشیمیایی PEDOT
۱۵	۲-۲-۱- سنتز شیمیایی PEDOT
۲۳	۳-۱- کاربردهای PEDOT و نانوامیزه های آن.....
۲۴	۱-۳-۱- محرک ها.....
۲۶	۲-۳-۱- خازن ها.....
۲۸	۳-۳-۱- پیل های فوتوولتائیک.....
۳۰	۴-۳-۱- حسگرها
۳۱	۴-۱- نانوذره های نقره.....
۳۵	۵-۱- پژوهش های اخیر پیرامون PEDOT.....
۴۴	۶-۱- هدف طرح پژوهشی جاری.....
	فصل دوم: بخش تجربی
۴۷	۱-۲- مواد شیمیایی.....
۴۷	۲-۲- دستگاهوری.....
۴۹	۳-۲- تهیه ی پلی (۳،۴-اتیلن دی اکسی تیوفن) (PEDOT).....
۴۹	۱-۳-۲- تهیه ی PEDOT در تک حلال کلروفرم.....

۴۹ ۲-۳-۲ تهیهی PEDOT در حلال‌های دوتایی کلروفرم/استونیتریل
۵۰ ۴-۲ تهیهی نانوپودر نقره
۵۰ ۵-۲ تهیه نانوامیزه پلی(۳،۴- اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)/نقره
فصل سوم: بحث و نتیجه‌گیری	
۵۴ ۱-۳ PEDOT تهیه‌شده در تک حلال کلروفرم
۵۵ ۳-۱-۱ FT-IR
۵۶ ۳-۱-۲ UV-vis
۵۷ ۳-۱-۳ XRD
۵۸ ۳-۱-۴ SEM
۶۰ ۳-۱-۵ TGA
۶۰ ۲-۳ PEDOT تهیه‌شده در حلال‌های دوتایی کلروفرم/استونیتریل
۶۲ ۳-۲-۱ FT-IR
۶۳ ۳-۲-۲ UV-vis
۶۴ ۳-۲-۳ XRD
۶۵ ۳-۲-۴ SEM
۶۷ ۳-۲-۵ TGA
۶۸ ۳-۳ نانوامیزه PEDOT/Ag در حلال‌های دوتایی کلروفرم/استونیتریل
۷۰ ۳-۳-۱ FT-IR
۷۱ ۳-۳-۲ UV-vis
۷۲ ۳-۳-۳ XRD
۷۳ ۳-۳-۴ SEM
۷۴ ۳-۳-۵ TEM
۷۶ ۳-۳-۶ TGA
۷۷ ۴-۳ نتیجه‌گیری
۸۳ منابع

۹۶ پیوست ۱

۹۷ پیوست ۲

فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
۱۶	جدول ۱-۱: نیم‌واکنش کاهش برای تعدادی از اکسیدکننده‌ها.....
۲۲	جدول ۱-۲: مقایسه سامانه‌های مختلف پلیمری شدن
۷۸	جدول ۱-۳: آنالیز حرارتی در دماهای متفاوت

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۳	شکل ۱-۱: ساختار شیمیایی PEDOT
۳	شکل ۱-۲: الف) ساختار آروماتیک ب) ساختار کینوئید
۵	شکل ۱-۳: طیف FT-IR مربوط به پلی(۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)
	شکل ۱-۴: طیف UV-vis مربوط به پلی(۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن) تهیه شده با روش
۷	الکتروشیمیایی در پتانسیل‌های الف) $V / 0.8 -$ و ب) $V / 0.8 +$
۷	شکل ۱-۵: ترموگرام TGA مربوط به پلی(۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)
۸	شکل ۱-۶: دیفرکتوگرام XRD پلی(۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)
	شکل ۱-۷: تصویر SEM برای پلی(۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن) تهیه شده با روش الکتروشیمیایی در
۸	حلال استونیتریل و الکترولیت آبی
	شکل ۱-۸: سامانه‌ی سه-الکترودی برای یک سنتز الکتروشیمیایی: الکتروودکار، الکتروودکمکی
۱۱	والکتروود مرجع
۱۴	شکل ۱-۹: مکانیسم تهیه‌ی الکتروشیمیایی پلی(۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)
۱۵	شکل ۱-۱۰: نمایش سنتز عمومی شیمیایی PEDOT
۱۷	شکل ۱-۱۱: مکانیسم اکسایش شیمیایی PEDOT
۱۸	شکل ۱-۱۲: الف) ساختار بنزوئید ب) ساختار کینوئید
	شکل ۱-۱۳: الف) تغییر طول در سیگنال خروجی محرک سه-لایه ۵ میلی‌متری با ولتاژهای چرخه‌ای

	برای ردوکس ۳۰۰، ۱۵۰۰ و ۶۰۰ ثانیه‌ای (ب) کشش محرک برای فیلم‌های پلی‌پیرول، دولایه و سه-لایه
۲۵ لایه بعنوان تابعی از سرعت پیمایش
۲۷ شکل ۱-۱۴: خازن‌های به‌کاربرده شده از PEDOT با پوشش Ta/Ta ₂ O ₅
۲۸ شکل ۱-۱۵: دولایه‌ی نیمه‌رسانای پیل فوتوولتائیک
۲۹ شکل ۱-۱۶: نمونه‌ای از پیل‌های انرژی خورشیدی
۳۰ شکل ۱-۱۷: استفاده‌ی PEDOT:PSS در پیل‌های انرژی خورشیدی
۳۳ شکل ۱-۱۸: تصاویر TEM نانوذرات نقره خالص در ۱۰۰ nm و ۲۰ nm
۳۳ شکل ۱-۱۹: طیف UV-vis مربوط به نانوذره نقره
۳۴ شکل ۱-۲۰: دیفرکتوگرام XRD نقره خالص
۳۴ شکل ۱-۲۱: تصویر TEM نانوامیزه پلی(۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)/نقره
۳۵ شکل ۱-۲۲: میکروگراف SEM نانوامیزه پلی(۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)/نقره
۳۶ شکل ۱-۲۳: ساختار دوپه‌شده PSS با PEDOT
۳۷ شکل ۱-۲۴: الف) پلی(استایرن سولفونیک اسید) (ب) پلی(استایرن-بوتادی‌ان-استایرن)
۳۸ شکل ۱-۲۵: طیف FT-IR، SBS الف) قبل (ب) بعد از سولفونه کردن
۳۸ شکل ۱-۲۶: طیف ¹ H-NMR، SBS الف) قبل (ب) بعد از سولفونه شدن
۳۹ شکل ۱-۲۷: تصاویر میکروسکوپی نانولوله‌ی الف) SEM (ب) TEM
۴۰ شکل ۱-۲۸: نانوذرات نقره پخش شده روی نانولوله‌ی PEDOT
۴۱ شکل ۱-۲۹: شماتیکی از سنتز نانوفیبر PEDOT در مایسل‌های سورفکتانت استوانه‌ای
۴۲ شکل ۱-۳۰: الف) تصاویر SEM (ب) تصاویر TEM نانوفیبر پلی(۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن) ..
۴۳ شکل ۱-۳۱: مکانیسم تهیه‌ی نانوامیزه Ag/PEDOT
۴۳ شکل ۱-۳۲: تصاویر SEM الف) نانوذره Ag (ب) نانوامیزه Ag/PEDOT
۴۴ شکل ۱-۳۳: تصاویر TEM الف) نانوذره Ag (ب) نانوامیزه Ag/PEDOT
۵۴ شکل ۳-۱: نمایش فرمولی از تهیه‌ی شیمیایی PEDOT

- شکل ۳-۲: مسیر تهیهی PEDOT خالص در تک حلال کلروفرم..... ۵۵
- شکل ۳-۳: طیف FT-IR پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) تهیه شده در تک حلال کلروفرم..... ۵۶
- شکل ۳-۴: طیف UV-vis پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) تهیه شده در تک حلال کلروفرم.. ۵۷
- شکل ۳-۵: دیفرکتوگرام XRD، PEDOT تهیه شده در تک حلال کلروفرم..... ۵۸
- شکل ۳-۶: میکروگراف SEM پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) تهیه شده در تک حلال کلروفرم.... ۵۹
- شکل ۳-۷: ترموگرام پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) تهیه شده در تک حلال کلروفرم..... ۶۰
- شکل ۳-۸: مسیر تهیهی PEDOT خالص در سامانهی دو حلالی کلروفرم/استونیتریل..... ۶۱
- شکل ۳-۹: طیف FT-IR پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) تهیه شده در حلال های کلروفرم/استونیتریل..... ۶۳
- شکل ۳-۱۰: طیف UV-vis پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) تهیه شده در حلال های کلروفرم/استونیتریل..... ۶۴
- شکل ۳-۱۱: دیفرکتوگرام XRD پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) تهیه شده در حلال های کلروفرم/استونیتریل..... ۶۵
- شکل ۳-۱۲: میکروگراف SEM پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) تهیه شده در حلال های کلروفرم/استونیتریل..... ۶۶
- شکل ۳-۱۳: ترموگرام TGA پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن) تهیه شده در حلال های کلروفرم/استونیتریل..... ۶۷
- شکل ۳-۱۴: دیفرکتوگرام XRD نانوذره جامد نقره..... ۶۹
- شکل ۳-۱۵: مسیر تهیهی PEDOT/Ag در سامانهی دو حلالی کلروفرم/استونیتریل..... ۷۰
- شکل ۳-۱۶: طیف FT-IR نانوامیزه ی پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن)/نقره..... ۷۱
- شکل ۳-۱۷: طیف UV-vis نانوامیزه ی پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن)/نقره..... ۷۲
- شکل ۳-۱۸: دیفرکتوگرام XRD پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن)/نقره..... ۷۳
- شکل ۳-۱۹: میکروگراف SEM نانوامیزه ی پلی(۴،۳-اتیلن دی اکسی تیوفن)/نقره..... ۷۴

- شکل ۳-۲۰: میکروگراف TEM نانوامیزه‌ی پلی(۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)/نقره ۷۵
- شکل ۳-۲۱: ترموگرام TGA نانوامیزه‌ی پلی(۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)/نقره ۷۶
- شکل ۳-۲۲: مقایسه‌ی TGA (الف) PEDOT خالص تک حلاله (ب) PEDOT خالص دو حلاله (ج) PEDOT/Ag در سامانه‌ی دو حلاله ۷۸
- شکل ۳-۲۳: مقایسه SEM (الف) PEDOT خالص در تک حلال کلروفرم (ب) PEDOT خالص در حلال‌های دو تایی کلروفرم/استونیتریل (ج) نانوامیزه‌ی PEDOT/Ag در حلال‌های دو تایی ۸۰
- شکل ۳-۲۴: مقایسه‌ی XRD (الف) PEDOT خالص تک حلاله (ب) PEDOT خالص دو حلاله (ج) PEDOT/Ag دو حلاله ۸۱
- شکل ۳-۲۵: مقایسه‌ی FT-IR (الف) PEDOT خالص تک حلاله (ب) PEDOT خالص دو حلاله (ج) PEDOT/Ag در سامانه‌ی دو حلاله ۸۲
- شکل ۳-۲۶: مقایسه‌ی طیف فرابنفش-مرئی (الف) PEDOT خالص در تک حلال کلروفرم (ب) PEDOT خالص در حلال دو تایی و (ج) نانوامیزه‌ی PEDOT/Ag در حلال دو تایی ۸۲

فصل اول

مقدمه

پیش‌گفتار

در چند دهه‌ی گذشته تقسیم‌بندی رفتار الکتریکی اجسام محدود به این بود که مواد آلی به‌طور معمول نارسانا هستند. عنوان پلیمرهای رسانای الکتریسیته در سی سال پیش زمانی که اغلب افراد پلیمرها را در رده‌ی اجسام نارسانا طبقه‌بندی می‌کردند غیر قابل باور بود. طی قرن‌ها، خواصی همچون سختی، مقاومت، شکل‌پذیری و رسانایی منحصر به فلزها بود، اما امروزه این خواص، بسیاری از پلیمرها را نیز در بر می‌گیرد. به خاطر توانایی بارز پلیمرها در تولید فیلم، ورق و یا الیاف و خواص انعطاف‌پذیری، شکل‌پذیری و سبک بودن آنها، امکان تولید اجسام پلیمری که رسانشی مشابه با فلزها داشته باشند از زمان‌های گذشته از آرزوهای بشر بوده است. پلیمرهای رسانای واقعی زمانی پا به عرصه نهادند که یکی از دانشجویان تسوکوبا^۱ به نام شیراکاوا^۲ در انیستیتو تکنولوژی توکیو سعی در تولید پلی‌استیلن از گاز استیلن داشت. پلی‌استیلن برای اولین بار به صورت پودر سیاهی در سال ۱۹۵۵ تولید شده بود. شیراکاوا به طور ناخواسته تحت شرایط خاص به جای فیلم سیاه رنگ پلی‌استیلن، فیلم نقره‌ای رنگی از آن تهیه کرده بود. زمانی که وی دستورالعمل شیمیایی را به دقت بررسی نمود متوجه شد که به اشتباه به مقدار هزار مرتبه از کاتالیزگر بیشتر استفاده کرده است [۱]. آن زمان بیشتر کارها چه عملی و چه نظری روی پلی‌استیلن صورت می‌گرفت. اما به دلیل عدم کارایی این ماده از نظر خواص مکانیکی و شیمیایی درخور کاربردهای تکنولوژیکی زیادی نبوده است. از چند سال گذشته

¹ Tesokoba


² Shirakawa

ترکیب‌های پلی‌هتروآروماتیک به ویژه پلی‌تیوفن و مشتقاتش مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند. زیرا این ترکیب‌ها انعطاف‌پذیری، رسانش الکتریکی، پایداری گرمایی زیاد، آسانی پلیمرشدن، واکنش‌پذیری، خصوصیات مغناطیسی، نوری و پایداری شیمیایی به نسبت بیشتری در مقایسه با پلی‌استیلن دارند [۲]. یکی از مشتقات بسیار مهم تیوفن، ۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن می‌باشد که در ادامه به بحث و بررسی این مشتق تیوفن می‌پردازیم.


۱-۱- پلی (۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن)

اگر چه پلی‌تیوفن در مقایسه با سایر پلیمرهای رسانا پایدار است اما کاهش هدایت آن، در طی یک زمان طولانی، کاربردهای صنعتی آن را محدود می‌کند. توانمندی تیوفن برای اکسایش را می‌توان با کاهش پتانسیل اکسایشی آن بهبود بخشید که این کار می‌تواند با معرفی گروه‌های آلکوکسی (گروه‌های اتری) که خاصیت الکترون‌دهندگی دارند انجام شود. تیوفن استخلاف‌دار می‌تواند با پتانسیلی بسیار کم‌تر از خود تیوفن پلیمر شود. پلیمرهای حاصل در حالت دوپه-شده‌ی آنیونی، به‌ویژه وقتی اطراف زنجیر اصلی استخلاف بلند نباشد، بسیار رساناتر هستند. تیوفن استخلاف‌شده با اتر بیشتر ترکیب‌هایی مانند ۳-آلکوکسی‌تیوفن، ۴،۳-دی‌آلکوکسی‌تیوفن و ۴،۳-(کراون‌اتر) تیوفن را در بر می‌گیرد. پلی‌تیوفن‌های شامل استخلاف‌های بلند مانند n -هگزیل یا دودسیل دارای زنجیرهای درشت مولکولی پیچ‌خورده می‌باشند که در نتیجه‌ی آن هدایت الکتریکی کمتری مشاهده می‌شود. از این‌رو، یک زنجیر پلیمری تیوفن با استخلاف جانبی کوتاه‌تر اتری مانند ۴،۳-(کراون‌اتر) تیوفن توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است [۳]. در نیمه دوم سال ۱۹۸۰، دانشمندانی که در پژوهشکده‌ی بایر در آلمان به کار مشغول بودند، مشتق جدیدی از پلی تیوفن به نام پلی (۴،۳-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن) را ساختند. این پلیمر که با نام اختصاری PEDOT (یا PEDT) نمایش داده می‌شود در ابتدا پلیمری غیر-

قابل حل بود ولی ویژگی‌های جالب زیادی داشت. به‌عنوان مثال می‌توان به رسانایی بالا، شفافیت فیلم پلیمر در حالت اکسیدشده، خواص الکتروشیمیایی و ساختار منظم آن اشاره نمود [۴]. با توجه به تقارنی که در ساختار مونومر یعنی ۳،۴-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن دیده می‌شود تنها یک موقعیت برای جفت شدن واحدهای مونومری و تبدیل آن‌ها به پلیمر وجود دارد. به‌علاوه، PEDOT از نظر شیمیایی و گرمایی استحکام بالایی دارد که این استحکام بالا به ساختار حلقه‌ای واحدهای تکراری در پلیمر نسبت داده می‌شود. ضمن اینکه، الکترون‌دهندگی اتم‌های اکسیژن متصل به حلقه‌های تیوفنی باعث پایداری بار مثبت در ساختار پلیمر می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود PEDOT دارای معایب کمتری در قیاس با خود پلی تیوفن باشد. به همین دلیل مطالعات گسترده‌ای نیز پیرامون این پلیمر انجام شده است که به دنبال آن نتایج زیادی به‌دست آمده است. ساختار پلی(۳،۴-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن) را می‌توان در شکل ۱-۱ مشاهده نمود. شکل ۲-۱ نمایشی دیگر از دو ساختار شیمیایی برای PEDOT است [۳].



شکل ۱-۱ ساختار شیمیایی PEDOT



شکل ۲-۱ الف) ساختار آروماتیک ب) ساختار کینوئید

اگرچه مطالعات انجام شده توسط لاپکوسکی^۱ و پرون^۲ بر اساس داده‌های طیف‌سنجی نشان می‌دهد که حالت پایه‌ی PEDOT با فرم کینوئیدی آن مطابقت دارد [۵] ولی نتیجه‌ی پژوهش انجام شده توسط دکیسی^۳ نشان داد که حالت پایه‌ی PEDOT دارای ساختار آروماتیک است که چنین حالتی برای پلی‌تیوفن استخلاف‌نشده نیز تأیید می‌شود [۶].

از حدود پنجاه سال قبل که نظریه‌پرداز کوانتوم و برنده‌ی جایزه نوبل، فیمن^۴ جرقه‌های رویکرد به سمت فناوری‌نانو را زد [۷]، علاوه بر فرم خالص PEDOT، نانوامیزه‌های آن که امروزه کاربرد گسترده‌ای در تکنولوژی برتر دارند مورد اقبال پژوهشگران زیادی قرار گرفته‌اند. درواقع نانوامیزه‌ها، مواد مرکبی هستند که ابعاد لاقل یکی از اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ها در محدوده‌ی نانومتر قرار گرفته باشد. دو خاصیت منحصربه‌فرد نانوامیزه‌ها شامل موارد زیر می‌باشد: (الف) در یک نانوامیزه به شکل نانوپودر نسبت سطح به حجم بسیار زیاد است و به‌طور معمول ریزساختارها شکل یکنواختی دارند. (ب) نانوامیزه‌ها خواص فیزیکی و مکانیکی نظیر استحکام، سختی و مقاومت حرارتی بالایی دارند [۸]. تاکنون نانوامیزه‌های فراوانی از PEDOT تهیه و معرفی شده‌اند. در این راستا تلاش‌های زیادی جهت تلفیق این پلیمر با انواع نانوذره‌ها شامل فلزها و اکسی‌فلزها صورت گرفته است. فلزهایی که معمولاً برای این منظور بررسی می‌شوند شامل فلزهای نجیب همچون طلا، پلاتین، پالادیم و در موارد زیادی نیز نقره می‌باشند. از سوی دیگر اکسی‌فلزهای رایج نیز شامل نانوپودرهایی از تیتانیوم‌دی‌اکسید (TiO_2) و یا سیلیکا (SiO_2) می‌باشند. به‌طور معمول پلی(۳،۴-اتیلن‌دی‌اکسی‌تیوفن) و نانوامیزه‌های آن با آنالیزهایی همچون FT-IR، UV-vis، TGA، XRD و SEM شناسایی می‌شوند. در ادامه به ارائه و بررسی تصاویری می‌پردازیم که PEDOT خالص را مورد شناسایی قرار می‌دهد. شکل ۱-۳ طیف فرسرخ PEDOT را نشان می‌دهد.

¹ Lapkowski

² Pron

³ Dkhissi

⁴ Feymen