

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٠٢٢٨٧



دانشگاه قم
دانشکده فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک

بررسی خواص و ساختار الکترونیکی نانولوله های کربنی

هادی انصاف

استاد راهنما

دکتر وحید دادمهر

(دانشگاه الزهراء)

۱۳۸۷ / ۲ / ۲۵

دی ماه ۱۳۸۶

۱۰۲۲۸۷

تقدیم به تمامی اعضای خانواده ام

با تشکر و قدردانی از زحمات استاد ارجمندم آقای دکتر وحید دادمهر که دلسوزانه مرا در تدوین این پایان نامه یاری دادند و همچنین با تقدیر و تشکر از دکتر ثابت داریانی و دکتر جعفر محمودی به خاطر قبول زحمت به عنوان اساتید ناظر در جلسه دفاع از پایان نامه. همچنین از دکتر محمد رحیم برد بار به خاطر راهنماییهای ارزنده شان در امر تحصیل کمال تشکر و تقدیر را دارم.

چکیده

از زمان کشف نانولوله‌های کربنی بوسیله Ijima، توجهات زیادی بر روی بررسی خواص و ساختار الکترونیکی آنها و کاربردهای آنها شده است. ساختار الکترونیکی نانولوله‌های کربنی بوسیله رشته‌ای از نوارها که از شرایط مرزی بر روی محیط نانولوله وجود دارد مشخص می‌شود. ساختارهای الکترونیکی انواع مختلفی از نانولوله‌های کربنی هم به کمک مدل بستگی قوی (TB) و هم بکمک نظریه تابعی چگالی (DFT) که در اینجا از نرم افزار VASP استفاده می‌کنیم بررسی شده‌اند. ساختار الکترونیکی نانو لوله‌های کربنی بوسیله قطر و کایرالیستی نانو لوله‌ها تعیین می‌شود. محاسبه ساختار نوار انرژی نانولوله‌ها در تقریب منطقه تا شده نشان می‌دهد که نانو لوله‌های (n,m) هم بصورت فلزی و هم بصورت نیمه رسانا عمل می‌کنند. با معرفی و به کارگیری مدل بستگی قوی sp^3s^* ساختار نواری و چگالی حالات الکترونیکی نانو لوله‌های کربنی را محاسبه می‌کنیم. در این مدل نانولوله‌های کربنی زیگ-زاگ فلزی کافی در حدود 7 meV تا 2 eV در نزدیکی سطح فرمی پیدا می‌کنند. با بکارگیری نرم افزار VASP که بر اساس نظریه تابع چگالی کار می‌کند بحث ساختار الکترونیکی نانو لوله‌ها را ادامه می‌دهم و می‌بینیم برخی از نانو لوله‌های زیگ-زاگ که تاکنون نیمه رسانا بودند به صورت فلزی عمل می‌کنند.

کلمات کلیدی: نانولوله‌های کربنی، ساختار الکترونیکی، گاف نواری، مدل بستگی قوی، نظریه

تابعی چگالی، VASP

فهرست مطالب

۱.....	فصل اول.....
۱.....	معرفی نانولوله‌های کربنی.....
۳.....	۱-۱ معرفی نانو لوله های کربنی.....
۵.....	۱-۱-۱ کاربردهای نانولوله ها.....
۵.....	۲-۱ روشهای تولید نانو لوله های کربنی.....
۵.....	۱-۲-۱ روش تخلیهء قوس الکتریکی.....
۸.....	۲-۲-۱ روش تابش لیزر.....
۹.....	۳-۲-۱ روش رسوب بخار شیمیایی (CVD).....
۱۰.....	۴-۲-۱ مکانیزم رشد نانو لوله‌های تک دیواره.....
۱۲.....	۳-۱ ساختار گرافیت دو بعدی.....
۱۳.....	۴-۱ ساختار نانولوله های کربنی.....
۱۳.....	۱-۴-۱ بردار کایرال \vec{C}_h
۱۶.....	۲-۴-۱ بردار انتقال: \vec{T}
۱۸.....	۴-۳-۱ بردار تقارن: \vec{R}
۲۰.....	۵-۱ شبکه وارون نانولوله های کربنی.....
۲۴.....	فصل دوم.....
۲۴.....	نوارهای انرژی.....
۲۵.....	۱-۲ پیوند انبوه اتمها.....
۲۵.....	۱-۱-۲ منشا نوارهای انرژی.....
۲۹.....	۲-۲ تراز فرمی.....
۳۰.....	۳-۲ بررسی تجربی نوارهای انرژی.....
۳۴.....	۴-۲ آمار کلاسیکی و کوانتومی.....
۳۸.....	۵-۲ رده بندی جامدات براساس نظریه نوری.....
۴۰.....	فصل سوم.....
۴۱.....	روش محاسبات به کمک تقریب بستگی قوی.....
۴۱.....	۱-۳ مدل بستگی قوی.....

۴۶	۲-۳ محاسبه بستگی قوی برای گرافن.....
۵۱	۱-۲-۳ تقارن در گرافن.....
۵۲	۳-۳ ساختار الکترونیکی نانولوله های کربنی تک دیواره.....
۵۳	۱-۳-۳ کوانتتس اطراف استوانه گرافن.....
۵۶	۲-۳-۳ تقریب منطقه تا شده.....
۵۷	۳-۳-۳ چگالی حالت و گاف نواری.....
۵۹	۴-۳ اثرات انحنا.....
۶۱	۱-۴-۳ مدل بستگی قوی SP^3S^*
۶۶	۵-۳ ناآراستیهای پنج وهفت ضلعی.....
۶۷	فصل چهارم.....
۶۷	نظریه تابع چگالی (DFT).....
۶۸	۱-۴ نظریه تابعی چگالی (DFT).....
۷۲	۱-۱-۴ معادلات کوهن وشم.....
۷۴	۲-۱-۴ تقریب چگالی موضعی (LDA).....
۷۵	۲-۴ روش موج تخت بزرگ شده (APW).....
۷۸	۱-۲-۴ توابع پایه در یک پتانسیل موفین - تین.....
۸۰	۲-۲-۴ پتانسیل کامل بلوری.....
۸۱	۳-۴ روش موج تخت راست هنجار شده (OPW).....
۸۴	۴-۴ روش شبه پتانسیل.....
۸۸	فصل پنجم.....
۸۸	نرم افزار VASP.....
۸۹	۱-۵ VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package).....
۸۹	۱-۱-۵ فایل های ورودی مهم نرم افزار VASP.....
۹۳	۲-۵-۴ فایل های خروجی مهم.....
۹۶	۳-۵-۴ جزئیات محاسبات:.....
۹۶	۴-۵-۴ محاسبه ساختار نواری نانو لوله های کربنی به کمک VASP.....
۱۰۲	فصل ششم.....
۱۰۳	بحث و بررسی نتایج.....
۱۰۴	۱-۶ نتایج بدست آمده از محاسبات.....

۱۲۳..... ۲-۶ پیشنهادات

۱۲۴..... مراجع

فهرست اشکال

صفحه

عنوان

۳	شکل ۱-۱ نانو لوله چند دیواره.....
۶	شکل ۲-۱ روش تخلیه قوس الکتریکی
۷	شکل ۳-۱ دستگاه تولید انبوه نانو لوله های کربنی
۹	شکل ۴-۱ روش تابش لیزر
۱۰	شکل ۵-۱ روش رسوب بخار شیمیایی
۱۱	شکل ۶-۱ مکانیسم رشد نانو لوله ها
۱۳	شکل ۷-۱ شبکه واقعی گرافن
۱۳	شکل ۸-۱ منطقه بریلوئن گرافن
۱۴	شکل ۹-۱ شبکه لانه زنبوری غیر پیچیده نانولوله
۱۵	شکل ۱۰-۱ دسته بندی نانولوله های کربنی بر اساس بردار کایرال.....
۲۰	شکل ۱۱-۱ عملگر تقارن
۲۱	شکل ۱۲-۱ سلول واحد نانولوله های (۸و۱۲)، (۱۰و۱۰) و (۰و۱۷)
۲۲	شکل ۱۳-۱ منطقه بریلوئن گرافن با نقاط بسیار متقارن.....
۲۲	شکل ۱۴-۱ منطقه بریلوئن یک نانو لوله (۷و۷).....
۲۲	شکل ۱۵-۱ منطقه بریلوئن یک نانو لوله (۰و۱۳)
۲۳	شکل ۱۶-۱ منطقه بریلوئن یک نانو لوله (۲و۴).....
۲۷	شکل ۱-۲ نمودار شکافته شدن ترازهای انرژی در اثر برهمکنش اتمهای مجاور
۲۸	شکل ۲-۲ همبستگی بین تراز های انرژی در اتم آزاد و نوارهای انرژی در یک جامد.....
۳۰	شکل ۳-۲ نمودار انرژی یک رسانا و نیمه رسانا
۳۱	شکل ۴-۲ گسیل یک فتون مربوط به پرتو X از یک اتم
۳۲	شکل ۵-۲ دستگاهی برای بررسی طیف پرتو X نرم در جامدات
۳۳	شکل ۶-۲ انرژی و طیف های پرتو X برای (الف) سدیم گازی (ب) سدیم جامد.....
۳۴	شکل ۷-۲ نتایج ریز چگالی سنجی از تصاویر طیفهای پرتو X جامدات.....
۳۵	شکل ۸-۲ نمودار تغییرات توزیع ماکسول-بولتزمن بر حسب دما.....
۳۷	شکل ۹-۲ تابع احتمال فرمی -دیراک در $T=0K$ و $T > 0K$
۳۸	شکل ۱۰-۲ توزیع نظری الکترونها در یک نوار انرژی

- شکل ۱-۳ هندسه شبکه گرافن ۴۷
- شکل ۲-۳ توابع موج پیوندی و ضد پیوندی در گرافن ۵۰
- شکل ۳-۳ رابطه پاشندگی گرافن ۵۰
- شکل ۴-۳ طرح دوره ای از انرژی حالت‌های ظرفیت در گرافن ۵۱
- شکل ۵-۳ تبهگنی تابع موج در گرافن ۵۲
- شکل ۶-۳ کوتا‌ش حالت‌های موج در اطراف یک استوانه گرافن ۵۳
- شکل ۷-۳ آرایه بندی متفاوت میان مخروط‌های پراکندگی در گرافن ۵۵
- شکل ۸-۳ انرژی نانولوله بر حسب چگالی حالت ۵۸
- شکل ۹-۳ گاف نواری نانولوله بر حسب قطر آنها ۵۹
- شکل ۱۰-۳ ساختار نواری نانولوله (۱۰،۱۰) در حین پنج ضلعی شدن سطح مقطع ۶۰
- شکل ۱۱-۳ ساختار نواری نانولوله های دسته صندلی با در نظر گرفتن اثرات انحنا ۶۲
- شکل ۱۲-۳ ساختار نواری نانولوله های زیگ-زاگ با در نظر گرفتن اثرات انحنا ۶۴
- شکل ۱۳-۳ چگالی حالات نانولوله های زیگ-زاگ با در نظر گرفتن اثرات انحنا ۶۴
- شکل ۱۴-۳ گاف نواری نانولوله بر حسب اندس n آنها در نظر گرفتن اثرات انحنا ۶۵
- شکل ۱۵-۳ گاف نواری نانولوله بر حسب قطر آنها در نظر گرفتن اثرات انحنا ۶۵
- شکل ۱-۴ نمونه ای از یک شبه پتانسیل در مقابل پتانسیل واقعی بلور ۸۷
- شکل ۱-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله دسته صندلی (۳و۳) به کمک مدل بستگی قوی .. ۱۰۵
- شکل ۲-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله زیگ-زاگ (۳و۰) به کمک مدل بستگی قوی... ۱۰۵
- شکل ۳-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله دسته صندلی (۴و۴) به کمک مدل بستگی قوی .. ۱۰۶
- شکل ۴-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله زیگ-زاگ (۴و۰) به کمک مدل بستگی قوی .. ۱۰۷
- شکل ۵-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله دسته صندلی (۵و۵) به کمک مدل بستگی قوی... ۱۰۷
- شکل ۶-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله زیگ-زاگ (۵و۰) به کمک مدل بستگی قوی... ۱۰۸
- شکل ۷-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله دسته صندلی (۶و۶) به کمک مدل بستگی قوی .. ۱۰۸
- شکل ۸-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله زیگ-زاگ (۶و۰) به کمک مدل بستگی قوی..... ۱۰۹
- شکل ۹-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله دسته صندلی (۷و۷) به کمک مدل بستگی قوی..... ۱۰۹
- شکل ۱۰-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله زیگ-زاگ (۷و۰) به کمک مدل بستگی قوی..... ۱۱۰
- شکل ۱۱-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله دسته صندلی (۸و۸) به کمک مدل بستگی قوی..... ۱۱۰
- شکل ۱۲-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله زیگ-زاگ (۸و۰) به کمک مدل بستگی قوی..... ۱۱۱
- شکل ۱۳-۶ ساختار نوار انرژی نانولوله دسته صندلی (۹و۹) به کمک مدل بستگی قوی..... ۱۱۱

- شکل ۶-۱۴ ساختار نوار انرژی نانولوله زیگ-زاگ (۹و۰) به کمک مدل بستگی قوی..... ۱۱۲
- شکل ۶-۱۵ ساختار نوار انرژی نانولوله دسته‌صندلی (۱۰و۱۰) به کمک مدل بستگی قوی ۱۱۳
- شکل ۶-۱۶ ساختار نوار انرژی نانولوله زیگ-زاگ (۱۰و۰) به کمک مدل بستگی قوی... ۱۱۳
- شکل ۶-۱۷ ساختار نوار انرژی نانولوله دسته‌صندلی (۱۱و۱۱) به کمک مدل بستگی قوی ۱۱۴
- شکل ۶-۱۸ ساختار نوار انرژی نانولوله زیگ-زاگ (۱۱و۰) به کمک مدل بستگی قوی.... ۱۱۴
- شکل ۶-۱۹ ساختار نوار انرژی نانولوله کایرال (۲و۲) به کمک مدل بستگی قوی ۱۱۵
- شکل ۶-۲۰ ساختار نوار انرژی نانولوله کایرال (۹و۶) به کمک مدل بستگی قوی..... ۱۱۵
- شکل ۶-۲۱ گاف نواری نانولوله‌های نیمه‌رسانا بر حسب قطر آنها در مدل بستگی قوی..... ۱۱۶
- شکل ۶-۲۲ چگالی حالات نانولوله دسته‌صندلی (۲و۲) به کمک VASP..... ۱۱۸
- شکل ۶-۲۳ چگالی حالات نانولوله زیگ-زاگ (۲و۰) به کمک VASP..... ۱۱۹
- شکل ۶-۲۴ چگالی حالات نانولوله زیگ-زاگ (۴و۰) به کمک VASP..... ۱۱۹
- شکل ۶-۲۵ ساختار نوار انرژی نانولوله دسته‌صندلی (۵و۰) به کمک VASP..... ۱۲۰
- شکل ۶-۲۶ ساختار نوار انرژی نانولوله دسته‌صندلی (۵و۵)..... ۱۲۱
- شکل ۶-۲۷ چگالی بار الکترونی نانولوله (۴و۴) به کمک VASP..... ۱۲۱


فصل اول

معرفی نانولوله‌های کربنی

۱-۱ معرفی نانو لوله های کربنی

در میان عناصر موجود در طبیعت کربن به دلیل داشتن توانایی ایجاد ساختارها و شکل گوناگون قطعاً یک استثناء به شمار می آید. نانولوله ها جزو جذاب ترین این ساختارها محسوب می شوند. نانولوله های کربنی، استوانه هایی تو خالی از تک ورقه های گرافیتی یا گرافن هستند که به شکل استوانه ای پیچیده شده اند. قطر نانو لوله های کربنی در حدود چند نانومتر و طولشان در حد میکرومتر بوده و خواص آنها به خواص الیاف گرافیتی ایده آل نزدیک است. نانو لوله ها به طور کاملاً اتفاقی توسط Igima sumio از آزمایشگاه NEC در ژاپن در سال ۱۹۹۱ و در حین مطالعه روی سطوح الکترودهای گرافیتی مورد استفاده در تخلیه قوس های الکتریکی، کشف شد. پس از کشف این ماده، محققان پیش بینی کردند که ساختار این ماده به گونه ای است که می تواند عرصه مطالعاتی وسیعی را در زمینه مواد نو فراهم سازد. در میان ساختارهای نانولوله های کربنی کشف شده، دو ساختار بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. این دو ساختار عبارتند از نانولوله های کربنی چند دیواره (MWNT) Multi walled carbon Nanotubes) که در سال ۱۹۹۱ کشف شدند و نانولوله های کربنی تک دیواره (SWNT) Single Walled carbon Nanotubes) که در سال ۱۹۹۳ کشف شدند. این دو، پتانسیل بالایی در کاربردهای مختلف صنعتی یافته اند. به عنوان مثال، نانولوله های چند دیواره در دستگاههای نشر میدانی (Field emitting)، به عنوان ناپروپ در میکروسکوپ های نیرو (Atomic Force Microscope) اتمی، به عنوان پایه در کاتالیست های هتروژن و میکرو الکترودها در واکنش های الکتروکاتالیستی کاربرد یافته اند. همچنین از کاربرد نانولوله های تک دیواره در دستگاههای الکترونیکی، ذخیره سازی گاز هیدروژن، سیم های کوانتومی، جذب گاز، به عنوان ماده ذخیره سازی الکترو شیمیایی، عامل تقویت کننده مواد کامپوزیتی، ذخیره سازی انرژی در ابرخازن ها و باتری های ثانویه و ترانزیستورها می توان نام برد. برخی از این کاربردها در آینده

نزدیک کاملاً صنعتی شده و به بازار راه می‌یابند. هر نانولوله تک دیواره از استوانه ای گرافیتی تشکیل شده که قطر این استوانه بین ۱ تا ۲ نانومتر است. نانولوله چند دیواره، دارای دیواره ای ضخیمتر بوده و شامل چند استوانه گرافیتی هم محور است که فاصله ای در حد ۳۴/ نانومتر از یکدیگر جدا شده‌اند. نانولوله‌های تک دیواره قطر یکنواختی دارند ولی به هنگام تشکیل، تمایل زیادی به فشردگی در کنار یکدیگر دارند. نانولوله‌ها دارای خواص ساختاری، مکانیکی و الکتریکی فوق العاده ای هستند که ناشی از خواص ویژه پیوندهای کربنی، طبیعت شبه تک بعدی ساختمانی و تقارن استوانه ای آنهاست. خواص مکانیکی نانولوله‌ها بطور گسترده ای مورد توجه محققان قرار گرفته است و نیروی محرکه برای گسترش روشهای رشد بوده است. گذشته از این خواص ساختاری مفید و بی نظیر مانند مدول یانگ بالا و استحکام کششی خوب این نانولوله‌ها نیز مورد توجه است. یک نانولوله تک دیواره می‌تواند به خوبی یک فلز و یا یک نیمه هادی و یا یک شبه فلز باشد البته با توجه به دو پارامتر اساسی ساختار نانولوله: قطر و اندازه آن



شکل (۱-۱)، تصویری از یک نانولوله چند دیواره

۱-۱-۱ کاربردهای نانولوله‌ها

اکثر کاربردها براساس ساختار الکترونیکی، استحکام مکانیکی، انعطاف پذیری و ابعاد نانولوله پیشنهاد شده است کاربرد الکترونیکی بر پایه نانولوله تک دیواره ای است؛ در حالی که در مورد سایر کاربردها، تفاوتی میان نوع چند دیواره ای و تک دیواره ای وجود ندارد. کاربرد نانولوله به

عنوان وسایل الکترونیکی کوچک مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. به عنوان مثال نوع تک دیواره ای که بین دو الکتروود فلزی قرار داده شده مشابه وسایل نیمه رسانای مرسوم است و عملکرد آن در حد وسایل موجود برآورده شده است (عملکرد از لحاظ سرعت سوئیچینگ). هنوز کاری جدی برای ساخت نانولوله به صورت ساختاری مشابه ساختارهای پیچیده مورد استفاده در صنعت امروزی نیمه هادی صورت نگرفته است. به علاوه نانولوله‌ها به عنوان گسیل دهنده الکترون در نظر گرفته شده اند. نانولوله‌ها می‌توانند به دلیل استحکام مکانیکی و الاستیسیته بالا به عنوان ناپروپ در میکروسکوپ‌های نیرو اتمی (AFM) به کار گرفته شوند.


ساخت کامپوزیت‌های با رسانایی (الکتریکی و گرمایی) بالا با استفاده از پلیمرهای پر شده با نانولوله در حال تحقیق است. کامپوزیت‌های نانولوله/PPV افزایش ۱۰۸ برابری رسانای الکتریکی از خود نشان داده اند. استفاده از نانولوله‌ها در زمینه‌های پلیمری جهت خواص اپتیکی غیر خطی، تکنولوژی غشا و مواد ایمپلانت برای کاربردهای بیولوژیکی پیشنهاد گردیده است. ساختار تو خالی نانولوله سبک بودن آن را به دنبال دارد. چگالی نوع چند دیواره ای، $1/8$ و نوع تک دیواره ای $0/8$ است، در نتیجه برای کاربرد در کامپوزیت‌ها و پیل‌های سوختی مفید خواهند بود. استحکام ویژه آنها حداقل 100 برابر فولاد است. نانولوله‌ها مقاومت خوبی در برابر مواد شیمیایی داشته و از پایداری گرمایی بالایی برخوردارند. اکسایش نانولوله‌ها از دو سر تیوپ آغاز می‌شود. این عمل باعث باز شدن تیوپ خواهد شد. نانولوله‌ها می‌توانند اتم‌های خارجی را در حفره‌های خود جای دهند به طوری که امکان ساخت نانو سیم‌های تک بعدی را فراهم می‌سازند. محاسبات اولیه نشان داده اند که نیروهای موئینه قوی در نانولوله‌ها وجود دارد به طوری که این مواد می‌توانند گازها و مایعات را در خود جای دهند، بنابراین می‌توان از نانولوله‌ها به عنوان قالب برای ساخت نانوسیم و کامپوزیت‌های تک بعدی با خواص مکانیکی و الکتریکی جالب استفاده کرد. از نانولوله چند دیواره ای به عنوان الکتروود در واکنش‌های

بیوالکترو شیمیایی استفاده شده است. نانولوله‌ها می‌توانند واکنش‌های احیای اکسیژن را کاتالیز کنند. سرعت انتقال الکترون در نانولوله‌ها بیشتر از الکترودهای کربنی است. توانایی کاتالیستی نانولوله پوشش داده شده با فلز بهتر از انواع کربن شیشه ای یا گرافیتی است. امکان استفاده از کاتالیزورهای نانولوله در تولید و ذخیره انرژی نیز پیشنهاد شده است. ذخیره هیدروژن در داخل حفرات نانولوله‌های تک دیواره ای امکان پذیر خواهد بود. هیدروژن در این نوع نانولوله چگالیده می‌شود. در صورتی که قطر مناسب برای گرفتن و آزاد کردن هیدروژن به دست آید، راندمان بالای ذخیره انرژی حاصل خواهد شد.

۱-۲ روشهای تولید نانولوله های کربنی


۱-۲-۱ روش تخلیه قوس الکتریکی

در این روش جریان زیادی از میان دو الکترود گرافیتی مخالف داخل یک گاز بی اثر مانند هلیوم عبور می‌کند. در حین تخلیه قوس الکتریکی، اتم‌های کربنی از آند تبخیر می‌شوند و بر روی کاتد شروع به رشد می‌کنند محصول روش تخلیه قوس الکتریکی، معمولاً محتوی نانولوله‌های چند دیواره می‌باشد که به شرایط آزمایشگاه مانند جریان قوس الکتریکی، فشار و نوع گاز بستگی دارد. عموماً این روش برای تولید نانولوله‌های چند دیواره که طول و قطرشان به ترتیب حدود ۱۰ میکرون و ۱۰ نانومتر باشد بکار برده می‌شود. در روش تخلیه قوس الکتریکی برای رشد و تشکیل نانولوله‌های تک دیواره، الکترودهای گرافیتی معمولاً توسط کاتالیست‌های فلزی مانند کبالت، مس و آهن باردار می‌شوند. در حین رشد مواد مقداری از عیوب بصورت پنتاگونال و هپتاگونال بروی دیواره نانولوله‌ها قابل مشاهده است. در این روش رشد، لایه‌های چندگانه گرافیت در شکل پلی هدرن تشکیل می‌شوند. تخلیص نانولوله‌ها بوسیله حرارت دادن مواد رشد یافته در محیط اکسیدان و اکسید شدن ذرات گرافیت صورت می‌گیرد.



شکل (۱-۲). روش تخلیه قوس الکتریکی برلی تولید نانو لوله های کربنی [۸]

یک روش قوس ساده وجود دارد که ترکیبات پیوسته ای از نانولوله های کربنی چند دیواره را تولید می کند. این روش تنها به یک منبع ولتاژ dc، یک الکترود گرافیتی و یک ظرف حاوی نیتروژن مایع نیاز دارد. در روش قوس الکتریکی معمول به مایع سرد کننده و گاز حاصل نیاز است همچنین بعد از هر مرحله ساخت، اتاق باید به منظور استخراج نانولوله ها باز شود ولی در اینجا نیازی به این مراحل نیست. در این روش واکنش در یک اسلوب پیوسته انجام می گیرد و می تواند برای سطحهای تولید صنعتی بکار برده شود. شکل زیر یک طرح از دستگاه ساخت را نشان می دهد. برای رشد نانولوله ها یک آند از جنس گرافیت درون یک ظرف حاوی نیتروژن مایع که حاوی یک کاتد گرافیتی یا مسی غیر مصرفی کوتاه است فرو برده می شود. الکترودها به یکدیگر متصل می شوند و یک قوس ایجاد می شود. نانولوله های تشکیل شده در منطقه قوس پلاسما پائین می افتند و در کف ظرف جمع می شوند. برای پیوستگی عمل، کف ظرف قیفی شکل ساخته می شود و با یک شیر محکم می شود که بطور اتوماتیک و پرپودیک باز می شود تا نانولوله ها را از ظرف خارج کند. سطح نیتروژن مایع در ظرف عایق بطور اتوماتیک با کاربرد یک حسگر کنترل می شود



شکل (۳-۱). دستگاه تولید انبوه نانولوله های کربنی [۳]

یک روش دیگر، تخلیه قوس به همراه دمای بالا میباشد. این روش که $HTPAD^1$


نام دارد می تواند نانولوله های کربنی دو جداره با کیفیت بالا تولید کند. در این روش از آلیاژ Y/Ni به عنوان کاتالیست در دمای $1250^{\circ}C$ استفاده می کنیم. نانولوله های تک دیواره می توانند بدون Y تولید شوند ولی برای تولید DWNTs حتماً باید Y را بکار برد که اهمیت Y را در تولید نانولوله های دو جداره نشان می دهد. $HTPAD$ می تواند نازکترین نانولوله های دو جداره (قطر خارجی آنها بین $1/6$ تا 2 نانومتر) را تولید کند در حالی که قطر خارجی نانولوله های دو جداره تولید شده به روشهای دیگر 2 تا 5 نانومتر است. بطور مختصر، دستگاه شامل یک کوره، یک تیوپ کوارتزی ($\theta=25nm$)، الکترودهای گرافیتی، یک دام آب سرد و یک دستگاه تولید HV که توانایی تولید $1/5kV$ و $100A$ را دارا می باشد. الکترودها از مخلوط پودرهای گرافیت، نیکل و ایتریوم به ابعاد $2 \times 5 \times 50 nm$ ساخته می شوند. یک جرقهء قوس

1) High temperature pulsed arc discharge

الکتریکی (۱۲۰ Hz, ۲۵۰ μs, ۱۸۰ A, ۷۰ V) میان الکترودها تولید می‌شود که کاتد را در دمای بالا (۱۲۵۰ °C) به شکل بخار در می‌آورد. بخار از گاز آرگون به عنوان گاز حاصل آهسته سرد می‌شود و تبدیل به نانولوله‌های دو جداره حاوی دوده می‌شود. کارایی محصولات DWNT‌ها بطور زیاد به غلظت Y بستگی دارد بطوریکه بهترین شرایط از ۲/۵٪ بدست می‌آید. اضافه کردن Y تا ۷/۵٪ کارایی تولیدات را کاهش می‌دهد و تقریباً همه مواد کربنی را به مواد بی شکل تبدیل می‌کند.

۱-۲-۲ روش تابش لیزر

در این روش اشعه قوی شده لیزر به طرف یک هدف کربنی که شامل ۵ در صد اتمی نیکل و کبالت است پرتاب می‌شوند. این هدف کربنی در کوره لوله ای شکل قرار گرفته است که تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد حرارت داده شده است (شکل ۱-۴). در حین تابش لیزریک جریان از گاز خنثی بدرون اتاقک رشد دمیده می‌شود تا اینکه نانولوله‌های تولید شده را حمل کند و آن را درون محفظه خنکی جمع آوری کند. نانولوله‌های تک دیواره با کیفیت بالا در حدود ۱-۱۵ گرم وزنی بوسیله اسمالی و همکارانش در روش رشد با لیزر بدست آمده. نانولوله‌های تک دیواره تولید شده اغلب بصورت رشته‌هایی سر بسته با نیروی و اندروالسی به یکدیگر متصل هستند. رشد نانولوله‌های تک دیواره بوسیله روشهای تخلیه قوس و تابش لیزر بخاطر نوع تولید مقداری فلورن و پلی هدرن گرافیتی همراه ذرات فلزی و کربن بی شکل به صورت ذرات و پوشش بر دیواره کناری نانولوله موجود می باشد.



شکل (۴-۱) روش تابش لیزر برای تولید نانو لوله های کربنی [۸]

۱-۲-۳ روش رسوب بخار شیمیایی (CVD)^۱

مراحل رشد شامل حرارت دادن مواد کاتالیزوری تا درجه حرارتهای بالا در یک محفظه لوله ای شکل و عبور یک گاز هیدروکربنی در سراسر لوله برای یک مدت زمان معین می باشد. مواد رشد یافته بر روی مواد کاتالیزوری با یک سیستم خنک کننده تا دمای اتاق جمع آوری می شوند. شکل (۱-۵). پارامترهای اساسی در این روش هیدروکربن مصرفی، در دمای رشد و کاتالیزور مصرفی می باشند. کاتالیزورها بر روی ماده تقویت کننده همانند آلومینا قرار می گیرند. مکانیزم CVD شامل جدا کردن مولکولهای هیدروکربن بوسیله فلز کاتالیزوری و حل شدن و به اشباع رسیدن مولکولهای کربن در ذره کاتالیزوری می باشد. رسوب کربن از ذرات فلز اشباع شده منجر به تشکیل جامدهای لوله ای شکل با ساختار SP^2 می شود. شکل لوله ای کربن از دیگر شکل های کربن مانند ورقه های گرافیتی مطلوبتر است. این به این دلیل است که ساختار لوله ای فاقد باندهای غیر پیوندی و معلق است که باعث می شود ساختار از انرژی کمتری برخوردار باشد. در دمای بالا کربن قابلیت انحلال بالایی در فلزات دارد که این امر منجر به تشکیل محلول فلز کربن می شود. یکی از چالشهای مهم در رابطه با روش رشد بخار شیمیایی برای تولید نانولوله های چند دیواره وجود چگالی بالایی از عیوب در ساختارشان است. آن

۱ Chemical Vapor Deposition