



دانشکده شیمی  
گروه شیمی فیزیک

رساله

برای دریافت درجه دکتری در رشته شیمی فیزیک

عنوان:

تهیه و بررسی تخریب آنزیمی و حرارتی فیلم نانوکامپوزیتی پلی وینیل الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز حاوی نانوذرات مونت موریلونیت سدیم

Preparation and study of Enzymatic and Thermal degradation of PVA/Starch/  
CMC nanocomposite film containing Montmorillonite nanoparticles

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد تقی تقی زاده

اساتید مشاور:

دکتر بابک قنبرزاده

دکتر عباس مهرداد

پژوهشگر:

نرگس صبوری

نام خانوادگی: صبوری	نام: نرگس
<b>عنوان پایانامه:</b> تهیه و بررسی تخریب آنزیمی و حرارتی فیلم نانوکامپوزیتی پلی‌وینیل‌الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز حاوی نانوذرات مونت‌موریلونیت سدیم	
<b>استاد راهنما:</b> دکتر محمد تقی تقی زاده <b>اساتید مشاور:</b> دکتر عباس مهرداد و دکتر بابک قنبرزاده	
<b>مقطع تحصیلی:</b> دکتری رشته: شیمی <b>گرایش:</b> شیمی فیزیک <b>دانشگاه:</b> تبریز <b>دانشکده:</b> شیمی <b>تاریخ فارغ تحصیلی:</b> <b>تعداد صفحه:</b> ۱۹۰	
<b>کلید واژه ها:</b> تخریب آنزیمی، تخریب گرمایی، خواص مکانیکی، نانوکامپوزیت، آلفا‌امیلاز، سلولاز، مونت موریلونیت	
<p style="text-align: right;"><b>چکیده:</b></p> <p>توسعه بعضی مواد که توانایی زیست‌تخریبی دارند و آلودگی محیط را به حداقل می‌رسانند بسیار اهمیت دارد. این مواد نه تنها باعث راحتی در زندگی می‌شوند بلکه بعد از استفاده اثر کمتری بر محیط می‌گذارند و در مدت زمان نسبتاً کمتری، این مواد به مولکولهای کوچکتر سازگار با محیط زیست تجزیه می‌شوند. در این تحقیق، ابتدا بلندهای پلی وینیل الکل (PVA) - نشاسته (S) - کربوکسی متیل سلولز (CMC) با درصدهای مختلفی از نشاسته و کربوکسی متیل سلولز بوسیله روش کاستینگ تهیه شده و خواص مکانیکی این بلندها بوسیله تست کشش اندازه گیری شد. نتایج آنالیز مکانیکی نشان داد که فیلم بیوکامپوزیتی با ۵۰ درصد پلی وینیل الکل، ۳۰ درصد نشاسته و ۲۰ درصد کربوکسی متیل سلولز دارای ۳ برابر استحکام کششی و ۱/۵ برابر انعطاف پذیری بیشتر می باشد بنابراین فیلم پلی وینیل الکل ۵۰٪ - نشاسته ۳۰٪ - کربوکسی متیل سلولز ۲۰٪ برای تهیه نانوکامپوزیت بکار گرفته شد. آزمون جذب آب بر روی فیلم های بیوکامپوزیتی تهیه شده با درصدهای مختلف از نشاسته و کربوکسی متیل سلولز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که فیلم دارای ۲۰٪ کربوکسی متیل سلولز دارای ۴ برابر جذب آب بیشتر می باشد. سپس نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل ۵۰ - نشاسته ۳۰ - کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با درصدهای وزنی مختلف مونت موریلونیت (۱، ۳ و ۵ درصد وزنی - وزنی) تهیه شد و آزمون پراکندگی اشعه ایکس بر روی نانوکامپوزیت تهیه شده انجام گرفت و مشاهده شد که لایه های مونت موریلونیت بصورت اکسفولیت (ورقه ای) در می آیند. تست مکانیکی بر روی نانوکامپوزیت های تهیه شده نیز انجام شد و مشاهده شد که فیلم دارای ۰.۵W/W مونت موریلونیت دارای استحکام کششی بالا و انعطاف پذیری پایین است چون مونت موریلونیت یک ماده معدنی است.</p>	

ادامه چکیده پایان نامه:

آزمون جذب آب بر روی نانوکامپوزیت های تهیه شده هم مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که جذب آب فیلم دارای ۰.۵٪ مونت موریلونیت، ۳۰٪ کاهش می یابد. خواص حرارتی فیلم های تهیه شده با درصدهای مختلف از نشاسته و کربوکسی متیل سلولز و با درصدهای مختلف از مونت موریلونیت با کالریمتری مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که با افزایش کربوکسی متیل سلولز و مونت موریلونیت دمای ذوب فیلم ها به ترتیب کاهش و افزایش نشان می دهند. رفتار تخریب آنزیمی فیلم های تهیه شده، با آنزیم های آلفاآمیلاز و سلولاز مورد مطالعه قرار گرفتند و تاثیر آنزیم های آلفاآمیلاز و سلولاز بر فیلم های نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل-نشاسته-کربوکسی متیل سلولز-خاک رس به وسیله آزمون های مختلف از جمله میزان کاهش وزن، اندازه گیری فندهای کاهش یافته، طیف سنجی تبدیل فوریه (FT-IR)، میکروسکوپ روبشی الکترونی (SEM) و اسپکتروسکوپی UV مورد بررسی قرار گرفت و نحوه تاثیر برخی از عوامل مانند: غلظت آنزیم، شرایط دمایی، pH و درصد نانوذره بر میزان تخریب نانوکامپوزیت ها بررسی شد. pH ایتیمم برای تخریب آنزیمی با آلفاآمیلاز و سلولاز به ترتیب ۷ و ۴/۸ بدست می آید و pH ایتیمم برای تخریب آنزیمی با آلفاآمیلاز و سلولاز بطور همزمان، ۶ می باشد. نتایج بررسی ها نشان دادند که اثر آنزیم آلفاآمیلاز و سلولاز بطور همزمان بیشتر از تک تک آنزیم ها می باشد برای مثال در فیلم پلی وینیل الکل ۵۰٪- نشاسته ۳۰٪- کربوکسی متیل سلولز ۲۰٪، میزان گلوکز تولیدی برای تخریب آنزیمی در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و با ۱ میلیگرم آلفاآمیلاز ۲۱۴  $\mu\text{g/ml}$ ، با ۱ میلیگرم سلولاز ۱۹۱  $\mu\text{g/ml}$  و با ۱ میلیگرم آلفاآمیلاز و سلولاز بطور همزمان ۵۵۱  $\mu\text{g/ml}$  می باشد. برای بررسی سرعت تخریب، مقادیر سرعت های اولیه بدست آمدند و این مقادیر نیز نتیجه را تأیید کردند. از روی مقادیر سرعت های اولیه انرژی فعال سازی برای تخریب آنزیمی بدست آمد و نتایج نشان داد که انرژی فعال سازی در حضور نانوذره بالاتر است که اثر مونت موریلونیت را در جلوگیری از تخریب آنزیمی نشان می دهد. همچنین بررسی ها نشان دادند که با افزایش مقدار نانوذره مونت موریلونیت از صفر به ۰.۵٪ وزنی-وزنی، سرعت تخریب آنزیمی کاهش نشان می دهد برای مثال در فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولز ۲۰، سرعت اولیه برای تخریب آنزیمی در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و با ۵ میلیگرم آلفاآمیلاز، ۲۶  $\mu\text{g/ml.h}$  و همین فیلم با ۰.۵٪ وزنی مونت موریلونیت ۲۱  $\mu\text{g/ml.h}$  می باشد. در نتایج تصاویر الکترونی نیز می توان دید که با افزایش مونت موریلونیت از وسعت تخریب کاسته شده است. خواص گرمایی بلندهای تهیه شده بوسیله آنالیز ترموگراویمتری مورد بررسی قرار گرفت و روش از اوا برای محاسبه انرژی فعال سازی تخریب گرمایی بلندها بکار برده شد و نتایج نشان دادند که انرژی فعال سازی در حضور ۲۰٪ کربوکسی متیل سلولز، ۶۹  $\text{kJ/mol}$  و در حضور ۰.۵٪ مونت موریلونیت، ۷۶  $\text{kJ/mol}$  می باشد.

## فصل اول: مقدمه و بررسی منابع

۲	۱-۱- آلودگی محیط زیست توسط پلیمرها
۴	۲-۱- پلیمرهای زیست تخریب ناپذیر
۵	۳-۱- پلیمرهای زیست تخریب پذیر
۵	۱-۳-۱- پلیمرهای زیست تخریب پذیر با منشا طبیعی
۶	۲-۳-۱- پلیمرهای زیست تخریب پذیر سنتزی
۶	۴-۱- روش های استفاده از بیوپلیمرها در بسته بندی
۶	۵-۱- روش های تولید بسته بندی های زیستی
۶	۱-۵-۱- روش خشک
۷	۲-۵-۱- روش مرطوب یا روش حلال
۷	۶-۱- کاربرد فیلم ها و پوشش های بیوپلیمری
۸	۷-۱- مواد بسته بندی بر پایه بیوپلیمر نشاسته
۸	۸-۱- ترکیب و ساختار نشاسته
۱۱	۹-۱- کاربرد نشاسته در تولید زیست پلاستیک ها
۱۱	۱-۹-۱- به عنوان ماده پرکننده
۱۱	۲-۹-۱- به عنوان یک پلیمر آلیاژ شونده
۱۱	۳-۹-۱- کوپلیمریزاسیون پیوندی
۱۱	۴-۹-۱- بعنوان یک پلیمر منفرد
۱۲	۱۰-۱- تولید فیلم نشاسته
۱۲	۱-۱۰-۱- روش کاستینگ (روش حلال)
۱۴	۲-۱۰-۱- روش ترموپلاستیک
۱۴	۱۱-۱- معایب و محدودیت های نشاسته در تولید مواد بسته بندی
۱۵	۱۲-۱- روش های بهبود خواص فیلم های نشاسته ای
۱۵	۱-۱۲-۱- اصلاح نشاسته
۱۶	۲-۱۲-۱- اختلاط نشاسته با پلیمرهای سنتزی
۱۷	۱-۱۲-۲- پلی وینیل الکل
۱۸	۳-۱۲-۱- اختلاط نشاسته با سایر بیوپلیمرها
۱۹	۱-۱۲-۳- سلولز
۲۲	۴-۱۲-۱- استفاده از نانورس در تولید فیلم نانوکامپوزیت
۲۶	۱-۱۲-۴- روش های تهیه فیلم نانوکامپوزیت
۳۱	۱۳-۱- کاربرد نانوکامپوزیتهای پلیمری

۳۱	۱۴-۱- روش های تخریب پلیمرهای زیست تخریب پذیر
۳۲	۱۴-۱-۱- تخریب از طریق نور
۳۲	۱۴-۱-۲- تخریب گرمایی
۳۲	۱۴-۱-۲-۱- واکنش های دپلمریزه شدن
۳۲	۱۴-۱-۲-۲- واکنش های حذفی
۳۲	۱۴-۱-۲-۳- واکنش های گروه استخلافی
۳۷	۱۴-۳- پایداری حرارتی نانوکامپوزیت های پلیمر-خاک رس
۳۹	۱۴-۴- تخریب شیمیایی
۳۹	۱۴-۵- تخریب از طریق میکروبی-آنزیمی
۴۰	۱۵-۱- آنزیم
۴۰	۱۵-۱-۱- عوامل موثر بر فعالیت آنزیمها
۴۰	۱۵-۲- هیدرولیز آنزیمی
۴۱	۱۶-۱- سلولازها و کاربردهای آنها
۴۱	۱۶-۱-۱- مکانیزم هیدرولیز سلولز
۴۳	۱۷-۱- آنزیم آلفا آمیلاز
۴۳	۱۷-۱-۱- استفاده از آنزیم آمیلاز در صنایع نشاسته
۴۴	۱۸-۱- تأثیر pH بر روی فعالیت آنزیم
۴۵	۱۹-۱- سنجش های کمی در هیدرولیز آنزیمی
۴۵	۲۰-۱- جمع آوری محصولات هیدرولیز
۴۵	۲۱-۱- پیشینه تحقیق در زمینه تخریب آنزیمی نشاسته
۴۶	۲۲-۱- پیشینه تحقیق در زمینه هیدرولیز آنزیمی کربوکسی متیل سلولز
۴۶	۲۳-۱- پیشینه تحقیق در زمینه تهیه بلند و نانوکامپوزیت ها و تخریب آنها
۵۶	۲۴-۱- هدف از کار پژوهشی حاضر
<b>فصل دوم: مواد و روشها</b>	
۵۹	۱-۲- مواد
۵۹	۲-۲- دستگاهها
۶۰	۳-۲- دستگاه FT-IR

۶۰	۴-۲- دستگاه میکروسکوپ الکترونی SEM
۶۰	۵-۲- دستگاه پراش اشعه ایکس XRD
۶۱	۶-۲- اندازه گیری ضخامت فیلم ها
۶۱	۷-۲- دستگاه TGA
۶۲	۸-۲- دستگاه DSC
۶۲	۹-۲- اندازه گیری خواص مکانیکی
۶۳	۱۰-۲- روش آماده سازی نمونه ها
۶۳	۱۰-۱- تهیه فیلم بیوکامپوزیت پلی وینیل الکل- نشاسته
۶۳	۱۰-۲- تهیه فیلم بیوکامپوزیت پلی وینیل الکل- نشاسته-کربوکسی متیل سلولز
۶۵	۱۰-۳- تهیه فیلم بیونانو کامپوزیتی مونت موریلونیتی پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰
۶۶	۱۱-۲- آزمون جذب آب برای بلندهای تهیه شده
۶۷	۱۲-۲- کارهای تجربی مربوط به تخریب
۶۷	۱۲-۲-۱- تخریب آنزیمی فیلم ها
۶۷	۱۲-۲-۱-۱- تعیین قند کاهشی
۶۹	۱۲-۲-۱-۲- کاهش وزن فیلم ها بر اثر تخریب آنزیمی
۶۹	۱۲-۲-۱-۳- تهیه معرف دی نیتروسالیسیلیک اسید
۶۹	۱۳-۲- تحلیل آماری

### فصل سوم: نتایج و بحث

۷۱	۱-۳- بررسی ویژگی های فیلم های تهیه شده
۷۱	۱-۱-۳- ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های تهیه شده
۷۳	۱-۲-۳- ویژگی های مکانیکی نانوکامپوزیت های تهیه شده
۷۶	۱-۳-۳- خواص حرارتی
۷۸	۱-۳-۴- آزمون پراش اشعه ایکس (XRD) بر روی فیلم های تهیه شده
۸۰	۲-۳- سنتتیک هیدرولیز آنزیمی

- ۳-۳-۸۱- هیدرولیز آنزیمی فیلم پلی وینیل الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز
- ۳-۳-۸۱- نحوه محاسبه غلظت گلوکز با روش دی نیتروسالیسیلیک اسید
- ۳-۴-۸۲- بررسی تخریب آنزیمی فیلم‌ها
- ۳-۴-۸۲- جذب آب
- ۳-۴-۸۲-۱-۱- بررسی جذب آب برای فیلم های پلی وینیل الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز با درصدهای مختلف از نشاسته و کربوکسی متیل سلولز
- ۳-۴-۸۵-۲-۱- بررسی جذب آب برای فیلم های پلی وینیل الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز - مونت موریلونیت با درصدهای مختلف از مونت موریلونیت
- ۳-۴-۸۸-۲- کاهش وزن فیلم‌ها
- ۳-۴-۸۸-۱-۲- کاهش وزن در اثر هیدرولیز با آنزیم آلفا آمیلاز
- ۳-۴-۹۷-۲-۲- کاهش وزن در اثر هیدرولیز با آنزیم سلولاز
- ۳-۴-۱۰۶-۳-۲- کاهش وزن در اثر هیدرولیز با آنزیم های آلفا آمیلاز و سلولاز
- ۳-۴-۱۱۲-۳- تعیین قند کاهشی حاصل از هیدرولیز آنزیمی
- ۳-۴-۱۱۲-۱-۳- تعیین قند کاهشی برای فیلم های پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با درصدهای مختلف از مونت موریلونیت در اثر هیدرولیز با آنزیم آلفا آمیلاز
- ۳-۴-۱۱۶-۲-۳- محاسبه انرژی فعالسازی برای تخریب آنزیمی با یک میلی گرم آنزیم آلفا آمیلاز
- ۳-۴-۱۲۲-۴-۴- تعیین قند کاهشی برای فیلم های پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با درصدهای مختلف از مونت موریلونیت در اثر هیدرولیز با آنزیم سلولاز
- ۳-۴-۱۲۶-۱-۴- محاسبه انرژی فعالسازی برای تخریب آنزیمی با یک میلی گرم آنزیم سلولاز
- ۳-۴-۱۳۱-۵-۴- تعیین قند کاهشی برای فیلم های پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با درصدهای مختلف از مونت موریلونیت در اثر هیدرولیز با آنزیم آلفا آمیلاز و سلولاز
- ۳-۴-۱۳۵-۶-۴- اثر pH بر روی تخریب آنزیمی
- ۳-۴-۱۳۵-۱-۶- اثر pH بر روی تخریب آنزیمی با آلفا آمیلاز
- ۳-۴-۱۳۶-۲-۶- اثر pH بر روی تخریب آنزیمی با سلولاز
- ۳-۴-۱۳۷-۳-۶- اثر pH بر روی تخریب آنزیمی با آمیلاز و سلولاز
- ۳-۴-۱۳۸-۵- تخریب گرمایی فیلم های تهیه شده

۱۳۸	۳-۵-۱- تخریب گرمایی فیلم های بیوکامپوزیت تهیه شده
۱۴۳	۳-۵-۲- محاسبه انرژی فعالسازی تخریب گرمایی
۱۴۴	۳-۵-۲-۱- محاسبه انرژی فعالسازی برای بیوکامپوزیت پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۵۰ بر اساس کاربرد معادله اوزاوا
۱۴۵	۳-۵-۲-۲- محاسبه انرژی فعالسازی برای بیوکامپوزیت پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۴۰-کربوکسی متیل سلولز ۱۰ بر اساس کاربرد معادله اوزاوا
۱۴۷	۳-۵-۲-۳- محاسبه انرژی فعالسازی برای بیوکامپوزیت پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ بر اساس کاربرد معادله اوزاوا
۱۴۹	۳-۵-۳- تخریب گرمایی فیلم های بیونانوکامپوزیت تهیه شده
۱۵۴	۳-۵-۴- محاسبه انرژی فعالسازی تخریب گرمایی برای نانوکامپوزیت های تهیه شده بر اساس کاربرد معادله اوزاوا
۱۵۴	۳-۵-۴-۱- محاسبه انرژی فعالسازی برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با $1W/W$ % مونت موریلونیت بر اساس کاربرد معادله اوزاوا
۱۵۶	۳-۵-۴-۲- محاسبه انرژی فعالسازی برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با $3W/W$ % مونت موریلونیت بر اساس کاربرد معادله اوزاوا
۱۵۷	۳-۵-۴-۳- محاسبه انرژی فعالسازی برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با $5W/W$ % مونت موریلونیت بر اساس کاربرد معادله اوزاوا
۱۵۹	۳-۶-۱- اسپکتروسکوپی FT-IR
۱۵۹	۳-۶-۱-۱- بررسی طیف نشاسته قبل و بعد از تخریب
۱۶۰	۳-۶-۲- بررسی طیف کربوکسی متیل سلولز قبل و بعد از تخریب
۱۶۲	۳-۶-۳- بررسی طیف FT-IR فیلم ها قبل و بعد از تخریب آنزیمی
۱۶۵	۳-۶-۴- طیف های FT-IR بعد از تخریب حرارتی
۱۶۶	۳-۷- تصویربرداری الکترونی (SEM)
۱۷۶	۳-۸- نتیجه گیری
۱۷۹	۳-۹- پیشنهادات برای کارهای پژوهشی آینده
۱۸۰	منابع



صفحه	عنوان
۱۰	شکل ۱-۱: ساختار نشاسته
۱۰	شکل ۲-۱: ساختار شیمیایی آمیلوز و آمیلوپکتین
۱۹	شکل ۳-۱: ساختار سلولز
۲۰	شکل ۴-۱: ساختار مشتقات سلولز
۲۰	شکل ۵-۱: ساختار کربوکسی متیل سلولز
۲۳	شکل ۶-۱: تولید فیلم نانوکامپوزیت از ترکیب سیلیکات های لایه ای و پلیمر
۲۴	شکل ۷-۱: ساختار لایه ای مونت موریلونیت اصلاح شده
۲۸	شکل ۸-۱: انواع ساختارهای پلیمر-خاک رس
۴۲	شکل ۹-۱: مراحل تبدیل سلولز به گلوکز
۴۴	شکل ۱۰-۱: تأثیر pH بر روی فعالیت ■ اندوگلوکاناز ♦ سلولاز در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد
۴۵	شکل ۱۱-۱: تأثیر دما بر روی فعالیت ■ اندوگلوکاناز ♦ سلولاز در pH = ۷
۶۳	شکل ۱-۲: تصویر SEM بلند پلی وینیل الکل- نشاسته ساخته شده در بزرگنمایی 7500x
۶۴	شکل ۲-۲: تصویر SEM بلند پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۴۰- کربوکسی متیل سلولز ۱۰ ساخته شده در بزرگنمایی 2000x
۶۵	شکل ۳-۲: تصویر SEM بلند پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولز ۲۰ ساخته شده در بزرگنمایی 2000x
۶۶	شکل ۴-۲: تصویر SEM بلند پلی وینیل الکل- نشاسته- کربوکسی متیل سلولز- مونت موریلونیت ۱٪ وزنی فیلم در بزرگنمایی 2000x
۶۸	شکل ۵-۲: هیدرولیز نشاسته به گلوکز
۶۸	شکل ۶-۲: تعیین قند کاهشی با استفاده از روش DNS
۷۲	شکل ۱-۳: منحنی های تنش به کرنش فیلم های پلی وینیل الکل- نشاسته حاوی درصد های مختلف از CMC
۷۳	شکل ۲-۳: تأثیر میزان CMC بر روی استحکام کششی نهایی (UTS)
۷۳	شکل ۳-۳: تأثیر میزان CMC بر روی کرنش تا نقطه شکست (SB)
۷۵	شکل ۴-۳: منحنی های تنش به کرنش فیلم های پلی وینیل الکل- نشاسته- کربوکسی متیل سلولز حاوی درصد های مختلف از مونت موریلونیت
۷۵	شکل ۵-۳: تأثیر میزان MMT بر روی استحکام کششی نهایی (UTS)

- شکل ۳-۶: تأثیر میزان MMT بر روی کرنش تا نقطه شکست (SB) ۷۶
- شکل ۳-۷: منحنی های DSC فیلم های PVA-S-CMC با غلظت های مختلف از CMC ۷۷
- شکل ۳-۸: منحنی های DSC فیلم های PVA-S-CMC-MMT با درصد های مختلف از مونت موریلونیت ۷۸
- شکل ۳-۹: منحنی های XRD نمونه ها از پایین به بالا: پودر نانورس طبیعی، پودر نانورس تیمار شده با امواج التراسوند، فیلم های بیونانو کامپوزیت دارای در صد های مختلف نانورس (۱، ۳ و ۵٪) ۷۹
- شکل ۳-۱۰: انتخاب روش در واکنش های آنزیمی: مکانیسم واکنش و پارامترهای سنتتیک ۸۰
- شکل ۳-۱۱: تعیین غلظت گلوکز با استفاده از معرف DNS ۸۱
- شکل ۳-۱۲: منحنی استاندارد گلوکز ۸۲
- شکل ۳-۱۳: نمودار جذب آب فیلم پلی وینیل الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز با درصد های وزنی مختلف از کربوکسی متیل سلولز ۸۴
- شکل ۳-۱۴: نمودار جذب آب فیلم پلی وینیل الکل ۵۰ - نشاسته ۳۰ - کربوکسی متیل سلولز ۲۰ - با درصد های وزنی مختلف از مونت موریلونیت ۸۶
- شکل ۳-۱۵: طرح شماتیک تاثیر سیلیکات های لایه ای بر روی خواص بازدارندگی پلیمرها ۸۷
- شکل ۳-۱۶: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰ - نشاسته ۵۰ در اثر تخریب با آنزیم آلفا آمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C ۸۹
- شکل ۳-۱۷: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰ - نشاسته ۳۰ - کربوکسی متیل سلولز ۲۰ در اثر تخریب با آنزیم آلفا آمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C ۹۱
- شکل ۳-۱۸: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰ - نشاسته ۳۰ - کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۱w/w٪ مونت موریلونیت در اثر تخریب با آنزیم آلفا آمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C ۹۳
- شکل ۳-۱۹: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰ - نشاسته ۳۰ - کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۳w/w٪ مونت موریلونیت در اثر تخریب با آنزیم آلفا آمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C ۹۴
- شکل ۳-۲۰: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰ - نشاسته ۳۰ - کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۵w/w٪ مونت موریلونیت در اثر تخریب با آنزیم آلفا آمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C ۹۶
- شکل ۳-۲۱: نمودار کاهش وزن فیلم ها با درصد های مختلف از نانوذره در دمای ۳۷°C و غلظت ۵mg آنزیم آلفا آمیلاز ۹۷
- شکل ۳-۲۲: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰ - نشاسته ۴۰ - کربوکسی متیل سلولز ۱۰ با آنزیم سلولاز ۹۸

در دو دمای  $25^{\circ}\text{C}$  و  $37^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۲۳: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با آنزیم سلولاز

در دو دمای  $25^{\circ}\text{C}$  و  $37^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۲۴: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با  $1\text{W/W}\%$

مونت موریلونیت با آنزیم سلولاز در دو دمای  $25^{\circ}\text{C}$  و  $37^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۲۵: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با  $3\text{W/W}\%$

مونت موریلونیت با آنزیم سلولاز در دو دمای  $25^{\circ}\text{C}$  و  $37^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۲۶: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با  $5\text{W/W}\%$

مونت موریلونیت با آنزیم سلولاز در دو دمای  $25^{\circ}\text{C}$  و  $37^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۲۷: نمودار کاهش وزن فیلم ها با درصد های مختلف از نانوذره در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  و غلظت  $5\text{mg}$  آنزیم

سلولاز

شکل ۳-۲۸: نمودار کاهش وزن فیلم ها با درصد های مختلف از نانوذره در دمای  $37^{\circ}\text{C}$  و در حضور آنزیم های

آلفا آمیلاز و سلولاز

شکل ۳-۲۹: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با آنزیم های

مختلف در دمای  $37^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۳۰: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با  $1\text{W/W}\%$

مونت موریلونیت با آنزیم های مختلف در دمای  $37^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۳۱: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با  $3\text{W/W}\%$

مونت موریلونیت با آنزیم های مختلف در دمای  $37^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۳۲: نمودار کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰- کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با  $5\text{W/W}\%$

مونت موریلونیت با آنزیم های مختلف در دمای  $37^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۳۳: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت تخریب با  $1\text{mg}$  آنزیم آلفا آمیلاز در دمای  $25^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۳۴: غلظت گلوکز به دست آمده از ۹ ساعت اولیه تخریب با  $1\text{mg}$  آنزیم آلفا آمیلاز در دمای  $25^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۳۵: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت تخریب با  $1\text{mg}$  آنزیم آلفا آمیلاز در دمای  $37^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۳۶: غلظت گلوکز به دست آمده از ۹ ساعت اولیه تخریب با  $1\text{mg}$  آنزیم آلفا آمیلاز در دمای  $37^{\circ}\text{C}$

شکل ۳-۳۷: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت تخریب با  $5\text{mg}$  آنزیم آلفا آمیلاز در دمای  $25^{\circ}\text{C}$

- شکل ۳-۳۸: غلظت گلوکز به دست آمده از ۹ ساعت اولیه تخریب با ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۲۵°C ۱۱۸
- شکل ۳-۳۹: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت تخریب با ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۳۷°C ۱۱۹
- شکل ۳-۴۰: غلظت گلوکز به دست آمده از ۹ ساعت اولیه تخریب با ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۳۷°C ۱۲۰
- شکل ۳-۴۱: سرعت تولید گلوکز از تخریب با آنزیم آلفاآمیلاز برای فیلم های تهیه شده در دماها و غلظتهای مختلف ۱۲۱
- شکل ۳-۴۲: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت تخریب با ۱mg آنزیم سلولاز در دمای ۲۵°C ۱۲۲
- شکل ۳-۴۳: غلظت گلوکز به دست آمده از ۹ ساعت اولیه تخریب با ۱mg آنزیم سلولاز در دمای ۲۵°C ۱۲۳
- شکل ۳-۴۴: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت تخریب با ۱mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C ۱۲۴
- شکل ۳-۴۵: غلظت گلوکز به دست آمده از ۹ ساعت اولیه تخریب با ۱mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C ۱۲۵
- شکل ۳-۴۶: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت تخریب با ۵mg آنزیم سلولاز در دمای ۲۵°C ۱۲۷
- شکل ۳-۴۷: غلظت گلوکز به دست آمده از ۹ ساعت اولیه تخریب با ۵mg آنزیم سلولاز در دمای ۲۵°C ۱۲۷
- شکل ۳-۴۸: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت تخریب با ۵mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C ۱۲۹
- شکل ۳-۴۹: غلظت گلوکز به دست آمده از ۹ ساعت اولیه تخریب با ۵mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C ۱۲۹
- شکل ۳-۵۰: سرعت تولید گلوکز از تخریب با آنزیم سلولاز برای فیلم های تهیه شده در دماها و غلظتهای مختلف ۱۳۰
- شکل ۳-۵۱: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت تخریب با ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز و ۱ mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C ۱۳۲
- شکل ۳-۵۲: غلظت گلوکز به دست آمده از ۹ ساعت اولیه تخریب با ۱ mg آنزیم آلفاآمیلاز و ۱ mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C ۱۳۲
- شکل ۳-۵۳: سرعت تولید گلوکز از تخریب با آنزیم آلفاآمیلاز و سلولاز برای فیلم های تهیه شده ۱۳۳
- شکل ۳-۵۴: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت اولیه تخریب با ۵ mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۳۷°C بر اساس تغییر pH ۱۳۵
- شکل ۳-۵۵: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت اولیه تخریب با ۵ mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C بر اساس تغییر pH ۱۳۶
- شکل ۳-۵۶: غلظت گلوکز به دست آمده از ۷۲ ساعت تخریب با ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز و سلولاز بطور جداگانه در دمای ۳۷°C بر اساس تغییر pH ۱۳۷
- شکل ۳-۵۷: منحنی های DTG برای پلی وینیل الکل، نشاسته و کربوکسی متیل سلولز در سرعت حرارتی ۱۳۸

- ۱۰ °C min<sup>-1</sup>
- ۱۳۹ شکل ۳-۵۸: منحنی های TGA و DTG برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۵۰ در سرعت حرارتی ۱۰ °C min<sup>-1</sup>
- ۱۳۹ شکل ۳-۵۹: منحنی های TGA و DTG برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۴۰-کربوکسی متیل سلولوز ۱۰ در سرعت حرارتی ۱۰ °C min<sup>-1</sup>
- ۱۴۰ شکل ۳-۶۰: منحنی های TGA و DTG برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ در سرعت حرارتی ۱۰ °C min<sup>-1</sup>
- ۱۴۰ شکل ۳-۶۱: منحنی های DTG برای فیلم پلی وینیل الکل-نشاسته-کربوکسی متیل سلولوز با درصدهای مختلف از نشاسته و کربوکسی متیل سلولوز در سرعت حرارتی ۱۰ °C min<sup>-1</sup>
- ۱۴۱ شکل ۳-۶۲: منحنی های DTG برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۵۰ در سرعت های حرارتی متفاوت ۷/۵-۱۵ °C min<sup>-1</sup>
- ۱۴۲ شکل ۳-۶۳: منحنی های DTG برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۴۰-کربوکسی متیل سلولوز ۱۰ در سرعت های حرارتی متفاوت ۷/۵-۱۵ °C min<sup>-1</sup>
- ۱۴۲ شکل ۳-۶۴: منحنی های DTG برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ در سرعت های حرارتی متفاوت ۷/۵-۱۵ °C min<sup>-1</sup>
- ۱۴۴ شکل ۳-۶۵: کاربرد معادله اوزاوا برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۵۰ در درجه تبدیل های مختلف ۰/۴ الی ۰/۶
- ۱۴۶ شکل ۳-۶۶: کاربرد معادله اوزاوا برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۴۰-کربوکسی متیل سلولوز ۱۰ در درجه تبدیل های مختلف ۰/۴ الی ۰/۶
- ۱۴۷ شکل ۳-۶۷: کاربرد معادله اوزاوا برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ در درجه تبدیل های مختلف ۰/۴ الی ۰/۶
- ۱۴۹ شکل ۳-۶۸: منحنی های TGA و DTG برای فیلم نانوبیوکامپوزیت پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با ۱w/w٪ مونت موریلونیت در سرعت حرارتی ۱۰ °C min<sup>-1</sup>
- ۱۵۰ شکل ۳-۶۹: منحنی های TGA و DTG برای فیلم نانوبیوکامپوزیت پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با ۳w/w٪ مونت موریلونیت در سرعت حرارتی ۱۰ °C min<sup>-1</sup>

- شکل ۳-۷۰: منحنی های TGA و DTG برای فیلم نانویوکامپوزیت پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۰.۵w/w مونت موریلونیت در سرعت حرارتی  $10^{\circ}\text{C min}^{-1}$
- شکل ۳-۷۱: منحنی های DTG برای فیلم نانویوکامپوزیت پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با درصدهای مختلف از مونت موریلونیت در سرعت حرارتی  $10^{\circ}\text{C min}^{-1}$
- شکل ۳-۷۲: اثر لایه های خاک رس بعنوان یک سد در برابر ترکیبات فرار تولید شده در طی تخریب گرمایی
- شکل ۳-۷۳: منحنی های DTG برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ - مونت موریلونیت ۱w/w٪ در سرعت های حرارتی متفاوت  $15-7^{\circ}\text{C min}^{-1}$
- شکل ۳-۷۴: منحنی های DTG برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ - مونت موریلونیت ۳w/w٪ در سرعت های حرارتی متفاوت  $15-7^{\circ}\text{C min}^{-1}$
- شکل ۳-۷۵: منحنی های DTG برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ - مونت موریلونیت ۵w/w٪ در سرعت های حرارتی متفاوت  $15-7^{\circ}\text{C min}^{-1}$
- شکل ۳-۷۶: کاربرد معادله اوزاوا برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۱w/w٪ مونت موریلونیت در درجه تبدیل های مختلف ۰/۴ الی ۰/۶
- شکل ۳-۷۷: کاربرد معادله اوزاوا برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۳w/w٪ مونت موریلونیت در درجه تبدیل های مختلف ۰/۴ الی ۰/۶
- شکل ۳-۷۸: کاربرد معادله اوزاوا برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۵w/w٪ مونت موریلونیت در درجه تبدیل های مختلف ۰/۴ الی ۰/۶
- شکل ۳-۷۹: طیف FT-IR نشاسته
- شکل ۳-۸۰: طیف FT-IR نشاسته بعد از تخریب آنزیمی
- شکل ۳-۸۱: طیف FT-IR کربوکسی متیل سلولز
- شکل ۳-۸۲: طیف FT-IR کربوکسی متیل سلولز هیدرولیز شده با آنزیم سلولاز به مدت ۴۰ دقیقه
- شکل ۳-۸۳: طیف FT-IR فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰
- شکل ۳-۸۴: طیف FT-IR فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ بعد از تخریب با آنزیم آلفا آمیلاز
- شکل ۳-۸۵: طیف FT-IR فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ بعد از تخریب با آنزیم سلولاز

- شکل ۳-۸۶: طیف FT-IR فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ بعد از تخریب با آنزیم های آلفاآمیلاز و سلولاز
- شکل ۳-۸۷: طیف FT-IR فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ بعد از تخریب حرارتی
- شکل ۳-۸۸: طیف FT-IR فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰-مونت موریلونیت ۱ w/w٪ بعد از تخریب حرارتی
- شکل ۳-۸۹: تصویربرداری SEM فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۵۰ با بزرگنمایی  $10\mu\text{m}$
- شکل ۳-۹۰: تصویربرداری SEM فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۵۰ بعد از تخریب با آنزیم آلفاآمیلاز با بزرگنمایی  $10\mu\text{m}$
- شکل ۳-۹۱: تصویربرداری SEM فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با بزرگنمایی  $10\mu\text{m}$
- شکل ۳-۹۲: تصویربرداری SEM فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ بعد از تاثیر ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز با بزرگنمایی  $10\mu\text{m}$
- شکل ۳-۹۳: تصویربرداری SEM فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ بعد از تاثیر ۵mg آنزیم سلولاز با بزرگنمایی  $10\mu\text{m}$
- شکل ۳-۹۴: تصویربرداری SEM فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ بعد از تاثیر ۱ mg آنزیم آلفاآمیلاز و ۱mg آنزیم سلولاز با بزرگنمایی  $10\mu\text{m}$
- شکل ۳-۹۵: تصویربرداری SEM فیلم پلی وینیل الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز - ۱w/w٪ مونت موریلونیت با بزرگنمایی  $10\mu\text{m}$
- شکل ۳-۹۶: تصویربرداری SEM فیلم پلی وینیل الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز - ۱w/w٪ مونت موریلونیت بعد از تاثیر ۱ mg آنزیم آلفاآمیلاز با بزرگنمایی  $10\mu\text{m}$
- شکل ۳-۹۷: تصویربرداری SEM فیلم پلی وینیل الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز - ۱w/w٪ مونت موریلونیت بعد از تاثیر ۵ mg آنزیم سلولاز با بزرگنمایی  $10\mu\text{m}$
- شکل ۳-۹۸: تصویربرداری SEM فیلم پلی وینیل الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز - ۱w/w٪ مونت موریلونیت بعد از تاثیر ۱ mg آنزیم آلفاآمیلاز و ۱ gm آنزیم سلولاز با بزرگنمایی  $10\mu\text{m}$
- شکل ۳-۹۹: تصویربرداری SEM فیلم پلی وینیل الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز - ۳w/w٪ مونت موریلونیت با بزرگنمایی  $10\mu\text{m}$

- شکل ۳-۱۰۰: تصویربرداری SEM فیلم پلی‌وینیل‌الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز-۳w/w٪  
 مونت موریلونیت بعد از تاثیر ۱ mg آنزیم آلفاآمیلاز با بزرگنمایی ۱۰μm
- شکل ۳-۱۰۱: تصویربرداری SEM فیلم پلی‌وینیل‌الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز-۳w/w٪  
 مونت موریلونیت بعد از تاثیر ۵ mg آنزیم سلولاز با بزرگنمایی ۱۰μm
- شکل ۳-۱۰۲: تصویربرداری SEM فیلم پلی‌وینیل‌الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز-۳w/w٪  
 مونت موریلونیت بعد از تاثیر ۱ mg آنزیم آلفاآمیلاز و ۱ mg آنزیم سلولاز با بزرگنمایی ۱۰μm
- شکل ۳-۱۰۳: تصویربرداری SEM فیلم پلی‌وینیل‌الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز-۵w/w٪  
 مونت موریلونیت با بزرگنمایی ۱۰μm
- شکل ۳-۱۰۴: تصویربرداری SEM فیلم پلی‌وینیل‌الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز-۵w/w٪  
 مونت موریلونیت بعد از تاثیر ۱ mg آنزیم آلفاآمیلاز با بزرگنمایی ۱۰μm
- شکل ۳-۱۰۵: تصویربرداری SEM فیلم پلی‌وینیل‌الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز-۵w/w٪  
 مونت موریلونیت بعد از تاثیر ۵ mg آنزیم سلولاز با بزرگنمایی ۱۰μm
- شکل ۳-۱۰۶: تصویربرداری SEM فیلم پلی‌وینیل‌الکل - نشاسته - کربوکسی متیل سلولز-۵w/w٪  
 مونت موریلونیت بعد از تاثیر ۱ mg آنزیم آلفاآمیلاز و ۱ mg آنزیم سلولاز با بزرگنمایی ۱۰μm



صفحه	عنوان
۳۶	جدول ۱-۱: روشهای معمول محاسبه پارامترهای سینتیکی بر اساس داده های ترموگراویمتری
۸۳	جدول ۱-۳: داده های مربوط به جذب آب در فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۵۰
۸۳	جدول ۲-۳: داده های مربوط به جذب آب در فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۴۰-کربوکسی متیل سلولز ۱۰
۸۳	جدول ۳-۳: داده های مربوط به جذب آب در فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰
۸۵	جدول ۴-۳: داده های مربوط به جذب آب در فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰-با ۱w/w٪ مونت موریلونیت
۸۵	جدول ۵-۳: داده های مربوط به جذب آب فیلم کربوکسی متیل سلولز ۲۰-نشاسته ۳۰-پلی وینیل الکل ۵۰-با ۳w/w٪ مونت موریلونیت
۸۶	جدول ۶-۳: داده های مربوط به جذب آب فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰-با ۵w/w٪ مونت موریلونیت
۸۸	جدول ۷-۳: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۵۰ با ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C
۸۹	جدول ۸-۳: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۵۰ با ۵gm آنزیم آلفاآمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C
۹۰	جدول ۹-۳: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C
۹۰	جدول ۱۰-۳: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C
۹۲	جدول ۱۱-۳: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۱w/w٪ مونت موریلونیت با ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C
۹۲	جدول ۱۲-۳: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۱w/w٪ مونت موریلونیت با ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C
۹۳	جدول ۱۳-۳: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۳w/w٪ مونت موریلونیت با ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C

- جدول ۳-۱۴: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با مونت موریلونیت با ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۹۴
- جدول ۳-۱۵: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با مونت موریلونیت با ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۹۵
- جدول ۳-۱۶: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با مونت موریلونیت با ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۹۵
- جدول ۳-۱۷: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۴۰-کربوکسی متیل سلولز ۱۰ با ۱mg آنزیم سلولاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۹۷
- جدول ۳-۱۸: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۴۰-کربوکسی متیل سلولز ۱۰ با ۵mg آنزیم سلولاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۹۸
- جدول ۳-۱۹: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۱ mg آنزیم سلولاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۹۹
- جدول ۳-۲۰: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۵ mg آنزیم سلولاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۹۹
- جدول ۳-۲۱: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با مونت موریلونیت با ۱ mg آنزیم سلولاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۱۰۱
- جدول ۳-۲۲: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با مونت موریلونیت با ۵ mg آنزیم سلولاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۱۰۱
- جدول ۳-۲۳: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با مونت موریلونیت با ۱ mg آنزیم سلولاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۱۰۲
- جدول ۳-۲۴: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با مونت موریلونیت با ۵ mg آنزیم سلولاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۱۰۳
- جدول ۳-۲۵: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با مونت موریلونیت با ۱ mg آنزیم سلولاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۱۰۴
- جدول ۳-۲۶: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰- نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با مونت موریلونیت با ۵ mg آنزیم سلولاز در دو دمای ۲۵°C و ۳۷°C  
۱۰۴

- جدول ۳-۲۷: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با ۱ میلی گرم آنزیم سلولاز و ۱ میلی گرم آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۳۷°C
- ۱۰۶
- جدول ۳-۲۸: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با ۱w/w٪ مونت موریلونیت با ۱ میلی گرم آنزیم سلولاز و ۱ میلی گرم آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۳۷°C
- ۱۰۷
- جدول ۳-۲۹: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با ۳w/w٪ مونت موریلونیت با ۱ میلی گرم آنزیم سلولاز و ۱ میلی گرم آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۳۷°C
- ۱۰۷
- جدول ۳-۳۰: داده های مربوط به کاهش وزن فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولوز ۲۰ با ۵w/w٪ مونت موریلونیت با ۱ میلی گرم آنزیم سلولاز و ۱ میلی گرم آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۳۷°C
- ۱۰۷
- جدول ۳-۳۱: داده های مربوط به جذب و غلظت گلوکز فیلمها در حضور ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۲۵°C
- ۱۱۲
- جدول ۳-۳۲: سرعت های اولیه تولید گلوکز برای فیلمها در حضور ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۲۵°C
- ۱۱۴
- جدول ۳-۳۳: داده های مربوط به جذب و غلظت گلوکز فیلمها در حضور ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۳۷°C
- ۱۱۴
- جدول ۳-۳۴: سرعت های اولیه تولید گلوکز برای فیلمها در حضور ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۳۷°C
- ۱۱۶
- جدول ۳-۳۵: انرژی فعالسازی برای تخریب آنزیمی فیلمها در حضور ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز
- ۱۱۶
- جدول ۳-۳۶: داده های مربوط به جذب و غلظت گلوکز فیلمها در حضور ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۲۵°C
- ۱۱۷
- جدول ۳-۳۷: سرعت های اولیه تولید گلوکز برای فیلمها در حضور ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۲۵°C
- ۱۱۸
- جدول ۳-۳۸: داده های مربوط به جذب و غلظت گلوکز فیلمها در حضور ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۳۷°C
- ۱۱۹
- جدول ۳-۳۹: سرعت های اولیه تولید گلوکز برای فیلمها در حضور ۵mg آنزیم آلفاآمیلاز در دمای ۳۷°C
- ۱۲۰
- جدول ۳-۴۰: داده های مربوط به جذب و غلظت گلوکز فیلمها در حضور ۱mg آنزیم سلولاز در دمای ۲۵°C
- ۱۲۲
- جدول ۳-۴۱: سرعت های اولیه تولید گلوکز برای فیلمها در حضور ۱mg آنزیم سلولاز در دمای ۲۵°C
- ۱۲۳
- جدول ۳-۴۲: داده های مربوط به جذب و غلظت گلوکز فیلمها در حضور ۱mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C
- ۱۲۴
- جدول ۳-۴۳: سرعت های اولیه تولید گلوکز برای فیلمها در حضور ۱mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C
- ۱۲۵
- جدول ۳-۴۴: انرژی فعالسازی برای تخریب آنزیمی فیلمها در حضور ۱mg آنزیم سلولاز
- ۱۲۶
- جدول ۳-۴۵: داده های مربوط به جذب و غلظت گلوکز فیلمها در حضور ۵mg آنزیم سلولاز در دمای ۲۵°C
- ۱۲۶
- جدول ۳-۴۶: سرعت های اولیه تولید گلوکز برای فیلمها در حضور ۵mg آنزیم سلولاز در دمای ۲۵°C
- ۱۲۸
- جدول ۳-۴۷: داده های مربوط به جذب و غلظت گلوکز فیلمها در حضور ۵mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C
- ۱۲۸
- جدول ۳-۴۸: سرعت های اولیه تولید گلوکز برای فیلمها در حضور ۵mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C
- ۱۳۰

- جدول ۳-۴۹: داده‌های مربوط به جذب و غلظت گلوکز فیلم‌ها در حضور ۱mg آنزیم آلفاآمیلاز و ۱mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C  
۱۳۱
- جدول ۳-۵۰: سرعت های اولیه تولید گلوکز برای فیلم‌ها در حضور ۱ mg آنزیم آلفاآمیلاز و ۱ mg آنزیم سلولاز در دمای ۳۷°C  
۱۳۳
- جدول ۳-۵۱: اثر pH بر روی تخریب آنزیمی با آلفاآمیلاز  
۱۳۵
- جدول ۳-۵۲: اثر pH بر روی تخریب آنزیمی با سلولاز  
۱۳۶
- جدول ۳-۵۳: موقعیت پیک های کاهش وزن برای بلندهای تهیه شده با درصدهای مختلف از کربوکسی متیل سلولز در سرعتهای حرارتی متفاوت  
۱۴۳
- جدول ۳-۵۴: کاربرد معادله اوزاوا را برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۵۰ در درجه تبدیل های مختلف  
۱۴۴
- جدول ۳-۵۵: محاسبه انرژی فعالسازی برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۵۰ به روش اوزاوا  
۱۴۵
- جدول ۳-۵۶: کاربرد معادله اوزاوا را برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۴۰-کربوکسی متیل سلولز ۱۰ در درجه تبدیل های مختلف  
۱۴۵
- جدول ۳-۵۷: محاسبه انرژی فعالسازی برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۴۰-کربوکسی متیل سلولز ۱۰ به روش اوزاوا  
۱۴۶
- جدول ۳-۵۸: کاربرد معادله اوزاوا را برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ در درجه تبدیل های مختلف  
۱۴۷
- جدول ۳-۵۹: محاسبه انرژی فعالسازی برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ به روش اوزاوا  
۱۴۸
- جدول ۳-۶۰: مقادیر انرژی فعالسازی محاسبه شده به روش اوزاوا برای فیلم های تهیه شده با درصدهای مختلف از نشاسته و کربوکسی متیل سلولز  
۱۴۸
- جدول ۳-۶۱: موقعیت پیک های کاهش وزن برای بلندهای تهیه شده با درصدهای مختلف از مونت موریلونیت در سرعتهای حرارتی متفاوت  
۱۵۴
- جدول ۳-۶۲: کاربرد معادله اوزاوا را برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۱W/W % مونت موریلونیت در درجه تبدیل های مختلف  
۱۵۴
- جدول ۳-۶۳: محاسبه انرژی فعالسازی برای فیلم پلی وینیل الکل ۵۰-نشاسته ۳۰-کربوکسی متیل سلولز ۲۰ با ۱W/W % مونت موریلونیت به روش اوزاوا  
۱۵۵