





دانشگاه کاشان

دانشکده‌ی شیمی، گروه شیمی معدنی

پایان نامه

جهت اخذ درجه‌ی دکتری

در رشته‌ی شیمی معدنی

عنوان:

**تهیه و شناسایی نانوساختارهای هیدروکسی آپاتیت در حضور لیگاندهای**

**کی‌لیت‌ساز حاوی اتمهای اکسیژن و نیتروژن**

استاد راهنما:

**پروفسور مسعود صلواتی نیاسری**

توسط:

**فاطمه مهندس**

شهریورماه ۹۳



دانشگاه کاشان  
دانشکده شیمی

بسمه تعالی

تاریخ: ۲۲-۴-۹۳  
شماره: ۹۳/۱۳۵۶۹  
پوست:

**فرم مربوط به نتیجه برگزاری امتحان دفاع از پایان نامه دانشجوی**

**مخصوص دانشجویان دوره دکتری Ph.D.**

امتحان دفاع از پایان نامه خانم فاطمه مهندس دانشجوی دوره دکتری رشته شیمی گرایش معدنی روز یکشنبه مورخ ۹۳/۰۶/۱۶ ساعت ۱ در سالن کنفرانس دانشکده علوم با حضور هیئت داوران تشکیل و نظرات کلی آن‌ها که در فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه دکتری نامبرده منعکس شده در جدول زیر مندرج گردید.

**اعضای هیأت داوران**

عنوان	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	امضاء
۱. استاد راهنما:	پروفسور مسعود صلواتی نیاسری	استاد	
۳. متخصص و صاحب نظر دکل دانشگاه:	دکتر سید ابوالقاسم کاهانی	استادیار	
۴. متخصص و صاحب نظر دکل دانشگاه:	دکتر محمدرضا منصورنیا	استادیار	
۵. متخصص و صاحب نظر کرج دانشگاه:	دکتر علیرضا بدیعی	دانشیار	
۶. نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه:	دکتر احمد اکبری	دانشیار	

با توجه به جمع بندی نظرات فوق پایان نامه خانم فاطمه مهندس

با نمره ۲۰ به عدد: بیست  
به حروف: بیست

و درجه عالی  بسیار خوب  خوب  قابل قبول  غیر قابل قبول کمتر از

اعلام می‌گردد.

منصور نیا

مدیر تحصیلات تکمیلی



آدرس: کاشان - بلوار قطب راودی

کد پستی: ۵۱۱۶۷-۸۷۳۱۷

تلفن: ۵۱۱۲۳۲۷-۵۱۱۲۳۲۷

http: www.kashanu.ac.ir

ماحصل آموخته‌هایم را تقدیم می‌کنم

به آنان که مهر آسمانی‌شان آرام بخش آلام زمینی‌ام است

## پدر و مادر عزیزم

به پاس عاطفه‌ی سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این روزگار سرد بهترین

پشتیبان است

به پاس قلب مهربان‌شان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناه‌شان به شجاعت

می‌گراید

و به پاس محبت‌های بی‌دریغشان که هرگز فروکش نمی‌کند...

## پروردگارا

سپاس می‌گویم که بر من منت نهادی و خلعت تحصیل علم را بر من پوشاندی و در قلبم چراغ معرفت را برافروختی تا از آن به خیر و صلاح خویش و دیگران الهام بگیرم. از تو می‌خواهم در قلبم ایمان و به راهم استواری عطا کنی و در تمام مراحل زندگی یاری‌ام کنی و لحظه‌ای مرا به خود وامگذاری.

اکنون که به یاری حق تعالی فعالیت‌های تحقیقاتی این رساله به سر منزل مقصود رسیده است، بر خود لازم می‌دانم تا مراتب تشکر و سپاس خود را از زحمات بی‌شائبه و الطاف استاد ارجمند **پروفسور مسعود صلواتی نیاسری** ابراز نمایم که این کار تحقیقاتی بدون راهنمایی‌های ایشان هرگز به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رسید. اگرچه زبانم به جهت تشکر و قدردانی در برابر مقام رفیع استادی ایشان قاصر است ولی همواره سلامتی، سعادت و موفقیت روزافزون این بزرگوار را از خداوند منان خواستارم.

هم‌چنین وظیفه دارم از لطف و عنایت اساتید بزرگوار **جناب آقای دکتر علیرضا بدیعی** دانشیار محترم دانشگاه تهران در سمت ممتحن خارج از دانشگاه و **جناب آقای دکتر سید ابوالقاسم کاهانی** و **جناب آقای دکتر محمدرضا منصورنیا** در سمت ممتحنین داخل دانشگاه تشکر و قدردانی نمایم که قبول زحمت کرده و این رساله را مورد ارزیابی قرار دادند. از طرفی بر خود لازم می‌دانم تا از حضور **جناب آقای دکتر احمد اکبری** در جلسه‌ی دفاعیه به عنوان نماینده‌ی تحصیلات تکمیلی سپاسگزاری نمایم.

## چکیده

هیدروکسی آپاتیت ( $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ , HAP) به عنوان یکی از مهم‌ترین ترکیبات کلسیم فسفات‌ها به دلیل داشتن فعالیت زیستی، خواص زیست‌سازگاری و زیست‌تخریب پذیری فوق العاده در تهیه‌ی کاشتنی‌های زیستی کاربرد وسیعی دارد. در این پژوهش، نانوساختارهای HAP طی یک روش هم‌رسوبی ساده با استفاده از  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  و  $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$  به ترتیب به عنوان منابع کلسیم و فسفر تهیه شدند. به منظور کنترل شکل و اندازه‌ی ذرات نانوساختارهای HAP، برای اولین بار از ترکیبات باز شیف به عنوان لیگاندهای کی‌لیت‌ساز استفاده شد. در تصاویر میکروسکوپ الکترونی مشاهده شد که نانوساختارهای صفر بعدی و یک بعدی به ترتیب در حضور لیگاندهای کی‌لیت‌ساز چهاردندانه و دودندانه تشکیل می‌شوند. همچنین فعالیت زیستی نانوساختارهای HAP در محیط آزمایشگاهی و در مایع شبیه‌سازی شده‌ی بدن نشان داد که نانوساختارهای یک بعدی (نانومیله‌ها) در مقایسه با نانوساختارهای صفر بعدی (نانوذرات) فعالیت زیستی بیشتری دارند. علاوه بر این، کامپوزیت‌های کیتوسان/گرافن اکسید/نانوذرات HAP و پلی اتیلن گلیکول/گرافن اکسید/نانومیله‌های HAP به روش خشک کردن سرمایشی ابتدا تهیه و سپس فعالیت زیستی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که کامپوزیت کیتوسان/گرافن اکسید/نانوذرات HAP تهیه شده با ساختار بسیار متخلخل می‌تواند یک داربست مناسب برای تشکیل استخوان در بدن باشد. مطالعات انجام شده در زمینه‌ی فعالیت زیستی نانوکامپوزیت‌ها نشان داد که این ترکیبات در مقایسه با نانوساختارهای خالص HAP از نظر زیستی فعال‌تر هستند. محصولات تهیه شده با روش‌های مختلفی شامل میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری (SEM, TEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف‌بینی مادون قرمز با تبدیل فوریه (FTIR) شناسایی شدند. الگوهای XRD نشان دادند که هیدروکسی آپاتیت تک فاز با روش هم‌رسوبی حاصل شده است.

**کلمات کلیدی:** نانوساختار، هیدروکسی آپاتیت، روش هم‌رسوبی، باز شیف.

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	۱- مقدمه
۱	۱-۱- آشنایی با مواد زیستی
۲	۲-۱- طبقه‌بندی مواد زیستی
۵	۳-۱- سیر تکاملی مواد زیستی
۵	۱-۳-۱- گذشته: خروج بافت
۶	۲-۳-۱- امروز: تعویض بافت
۶	۳-۳-۱- آینده: باز تولید بافت
۷	۴-۱- سرامیک‌های زیستی
۷	۱-۴-۱- تاریخچه‌ی کاربرد سرامیک‌های زیستی
۹	۲-۴-۱- طبقه‌بندی سرامیک‌های زیستی از نظر فعالیت شیمیایی در محیط زیستی
۱۱	۳-۴-۱- کلسیم فسفات‌ها
۱۳	۱-۳-۴-۱- تأثیر نسبت کلسیم به فسفر در تشکیل فازهای کلسیم فسفات
۱۶	۵-۱- هیدروکسی آپاتیت
۱۸	۱-۵-۱- خواص مکانیکی هیدروکسی آپاتیت
۲۰	۲-۵-۱- خواص شیمیایی هیدروکسی آپاتیت
۲۰	۳-۵-۱- برهم‌کنش سلولی هیدروکسی آپاتیت
۲۴	۴-۵-۱- کاربردهای هیدروکسی آپاتیت
۲۴	۱-۴-۵-۱- کاربردهای زیستی هیدروکسی آپاتیت
۳۰	۲-۴-۵-۱- کاربردهای غیرزیستی هیدروکسی آپاتیت
۳۰	۵-۵-۱- روش‌های تهیه‌ی نانوساختارهای هیدروکسی آپاتیت
۳۰	۱-۵-۵-۱- روش سونوشیمی
۳۲	۲-۵-۵-۱- روش سل-ژل
۳۴	۳-۵-۵-۱- روش هیدروترومال
۳۵	۴-۵-۵-۱- روش میکروامولسیون
۳۸	۵-۵-۵-۱- روش هم‌سویی
۴۳	۶-۱- ترکیبات باز شیف
۴۴	۱-۶-۱- تهیه‌ی ترکیبات باز شیف
۴۵	۲-۶-۱- نامگذاری اختصاری ترکیبات باز شیف
۴۵	۳-۶-۱- کمپلکس‌های باز شیف
۴۷	۲- بخش تجربی
۴۷	۱-۲- وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی
۴۷	۲-۲- مواد شیمیایی
۵۰	۳-۲- دستگاه‌های مورد استفاده برای شناسایی محصولات
۵۳	۴-۲- روش تهیه‌ی ترکیبات باز شیف

- ۵۷ ۵-۲ روش تهیهی نانوساختارهای هیدروکسی آپاتیت
- ۵۸ ۶-۲ روش تهیهی گرافن اکسید
- ۵۸ ۷-۲ روش تهیهی نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/گرافن اکسید/کیتوسان (CT/GO/HAP)
- ۵۹ ۸-۲ روش تهیهی نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/گرافن اکسید/پلی اتیلن گلیکول (PEG/GO/HAP)
- ۶۰ ۹-۲ روش انجام آزمایش‌های زیستی نانوساختارهای هیدروکسی آپاتیت و کامپوزیت‌های آنها
- ۶۰ ۱۰-۲ روش تهیهی محلول‌های SBF
- ۶۳ ۳- **بحث و نتیجه‌گیری**
- ۶۳ ۱-۳ شناسایی ترکیبات باز شیف
- ۶۳ ۱-۱-۳ شناسایی لیگاندهای تهیه شده با استیل استون
- ۷۹ ۲-۱-۳ شناسایی لیگاندهای تهیه شده با ۲-هیدروکسی بنزوفنون
- ۸۱ ۳-۱-۳ شناسایی لیگاندهای تهیه شده با سالیسیل آلدهید
- ۹۸ ۴-۱-۳ شناسایی لیگاندهای تهیه شده با ۲-هیدروکسی استوفنون
- ۱۱۲ ۵-۱-۳ شناسایی لیگاندهای تهیه شده با ۲-هیدروکسی-۱-نفتالدهید
- ۱۲۴ ۲-۳ شناسایی و بررسی خواص زیستی نانوساختارهای HAP
- ۱۲۴ ۱-۲-۳ شناسایی نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات استیل استون
- ۱۲۵ ۱-۱-۲-۳ نتایج XRD نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات استیل استون
- ۱۳۰ ۲-۱-۲-۳ نتایج FE-SEM و HR-TEM نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات استیل استون
- ۱۳۶ ۳-۱-۲-۳ نتایج FTIR نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات استیل استون
- ۱۴۰ ۴-۱-۲-۳ نتایج BET نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات استیل استون
- ۱۴۰ ۵-۱-۲-۳ نتایج EDS نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات استیل استون
- ۱۴۱ ۶-۱-۲-۳ مکانیسم پیشنهادی برای تشکیل و رشد نانوساختارهای HAP در حضور ترکیبات استیل استون
- ۱۴۴ ۲-۲-۳ شناسایی نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی بنزوفنون
- ۱۴۵ ۱-۲-۲-۳ نتایج XRD نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی بنزوفنون
- ۱۴۶ ۲-۲-۲-۳ نتایج FE-SEM، TEM و HR-TEM نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی بنزوفنون
- ۱۴۷ ۳-۲-۲-۳ نتایج FTIR نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی بنزوفنون
- ۱۴۷ ۴-۲-۲-۳ نتایج EDS نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی بنزوفنون
- ۱۴۹ ۵-۲-۲-۳ مکانیسم پیشنهادی برای تشکیل و رشد نانوساختارهای HAP در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی بنزوفنون
- ۱۵۱ ۳-۲-۳ شناسایی نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات سالیسیل آلدهید
- ۱۵۲ ۱-۳-۲-۳ نتایج XRD نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات سالیسیل آلدهید
- ۱۵۴ ۲-۳-۲-۳ نتایج FE-SEM و TEM نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات سالیسیل آلدهید
- ۱۵۸ ۳-۳-۲-۳ نتایج EDS نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات سالیسیل آلدهید
- ۱۵۹ ۴-۳-۲-۳ نتایج FTIR نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات سالیسیل آلدهید
- ۱۶۲ ۵-۳-۲-۳ بررسی خواص زیستی نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات سالیسیل آلدهید
- ۱۶۷ ۶-۳-۲-۳ مکانیسم پیشنهادی برای تشکیل و رشد نانوساختارهای HAP در حضور ترکیبات سالیسیل آلدهید



## آلدهید

- ۱۶۹ ۴-۲-۳- شناسایی نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی استوفنون
- ۱۶۹ ۱-۴-۲-۳- نتایج XRD نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی استوفنون
- ۱۷۱ ۲-۴-۲-۳- نتایج FE-SEM و TEM نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی استوفنون
- ۱۷۵ ۳-۴-۲-۳- نتایج EDS نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی استوفنون
- ۱۷۷ ۴-۴-۲-۳- نتایج FTIR نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی استوفنون
- ۱۷۷ ۵-۴-۲-۳- نتایج BET نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی استوفنون
- ۱۸۵ ۶-۴-۲-۳- مکانیسم پیشنهادی برای تشکیل و رشد نانوساختارهای HAP در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی استوفنون
- ۱۸۷ ۵-۲-۳- شناسایی نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی-۱-نفتالدهید
- ۱۸۷ ۱-۵-۲-۳- نتایج XRD نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی-۱-نفتالدهید
- ۱۸۸ ۲-۵-۲-۳- نتایج FE-SEM و TEM نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی-۱-نفتالدهید
- ۱۹۲ ۳-۵-۲-۳- نتایج FTIR نانوساختارهای HAP تهیه شده در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی-۱-نفتالدهید
- ۱۹۵ ۴-۵-۲-۳- مکانیسم پیشنهادی برای تشکیل و رشد نانوساختارهای HAP در حضور ترکیبات ۲-هیدروکسی-۱-نفتالدهید
- ۱۹۷ ۳-۳- شناسایی پودرهای HAP تهیه شده بدون استفاده از ترکیبات باز شیف (آزمایش شاهد)
- ۱۹۸ ۴-۳- شناسایی و بررسی خواص زیستی نانوکامپوزیت‌های هیدروکسی آپاتیت
- ۲۰۳ ۱-۴-۳- شناسایی نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/گرافن اکسید/کیتوسان (CT/GO/HAP)
- ۲۰۳ ۱-۱-۴-۳- نتایج SEM و TEM نانوکامپوزیت CT/GO/HAP
- ۲۰۶ ۲-۱-۴-۳- نتایج EDS نانوکامپوزیت CT/GO/HAP
- ۲۰۶ ۳-۱-۴-۳- نتایج XRD نانوکامپوزیت CT/GO/HAP
- ۲۰۹ ۴-۱-۴-۳- نتایج FTIR نانوکامپوزیت CT/GO/HAP
- ۲۱۰ ۵-۱-۴-۳- بررسی خواص زیستی نانوکامپوزیت CT/GO/HAP
- ۲۱۷ ۶-۱-۴-۳- بررسی خواص حرارتی نانوکامپوزیت CT/GO/HAP
- ۲۱۹ ۲-۴-۳- شناسایی نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/گرافن اکسید/پلی اتیلن گلیکول (PEG/GO/HAP)
- ۲۱۹ ۱-۲-۴-۳- نتایج TEM نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP
- ۲۲۰ ۲-۲-۴-۳- نتایج EDS نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP
- ۲۲۱ ۳-۲-۴-۳- نتایج XRD نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP
- ۲۲۳ ۴-۲-۴-۳- نتایج FTIR نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP
- ۲۲۵ ۵-۲-۴-۳- بررسی خواص زیستی نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP
- ۲۲۹ ۶-۲-۴-۳- بررسی خواص حرارتی نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP
- ۲۳۰ ۵-۳- نتیجه‌گیری
- ۲۳۲ منابع

## فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۴	شکل ۱-۱. (a) کاشتنی‌های فلزی مورد استفاده در بدن، (b) مفصل مصنوعی زانو، (c) کاشتنی‌های دندان.
۱۴	شکل ۲-۱. الگوی XRD محصولات دوفازی کلسیم فسفات کلسینه شده در دماهای مختلف [۲۵].
۱۵	شکل ۳-۱. الگوی XRD نانوپودرهای HAP و TCP در pH های مختلف [۲۶].
۱۵	شکل ۴-۱. نمودار بازدهی نانوپودرهای HAP و TCP به عنوان تابعی از pH محلول شامل مواد اولیه [۲۶].
۱۶	شکل ۵-۱. شبکه‌ی بلوری هیدروکسی آپاتیت حاوی یون‌های $Ca^{2+}$ ، $PO_4^{3-}$ و $OH^-$ [۲۸].
۱۷	شکل ۶-۱. نحوه‌ی اتصال یون‌های کلسیم در شبکه‌ی بلوری هیدروکسی آپاتیت [۲۸].
۲۳	شکل ۷-۱. مقایسه‌ی فعالیت زیست‌تخریب پذیری HAP خالص و HAP دوپ شده با MgO و ZnO [۵۴].
۲۸	شکل ۸-۱. تصاویر حاصل از میکروسکوپ نوری کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/پلی متیل متاکریلات تعیبه شده در مجموعه‌ی سگ پس از یک سال [۶۸].
۲۹	شکل ۹-۱. شماتیکی از برهم‌کنش ممکن بین کیتوسان، نانولوله‌های کربنی عامل دار شده و هیدروکسی آپاتیت [۷۴].
۳۱	شکل ۱۰-۱. الگوی XRD هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سونوشیمی در زمان‌های مختلف هم-زدن [۸۵].
۳۳	شکل ۱۱-۱. الگوی XRD سرامیک کلسینه شده در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳ ساعت [۸۹].
۳۵	شکل ۱۲-۱. ساختار دندیرم‌های استفاده شده در روش هیدروترمال برای تهیه نانومیله‌های HAP (a) ساختار با گروه کربوکسیلات و (b) ساختار با گروه هیدروکسی [۹۰].
۳۶	شکل ۱۳-۱. تصاویر TEM نانومیله‌های HAP تهیه شده به روش هیدروترمال: (a) در غیاب دندیرم، (b) در حضور دندیرم دارای گروه‌های کربوکسیلات و (c) در حضور دندیرم دارای گروه‌های هیدروکسی [۹۰].
۳۷	شکل ۱۴-۱. مکانیسم رشد بلورهای HAP در قطره‌ی ژلاتین [۹۱].
۳۷	شکل ۱۵-۱. تصاویر TEM نانوبلورهای سوزنی شکل HAP تهیه شده با روش میکروامولسیون [۹۱].
۴۰	شکل ۱۶-۱. تصاویر TEM نانومیله‌های HAP تهیه شده در حضور ترکیبات آلی مختلف و در غیاب آن‌ها [۹۲].
۴۲	شکل ۱۷-۱. تصاویر TEM نانومیله‌های HAP تهیه شده در حضور ترکیبات آلی مختلف و در غیاب آن‌ها [۹۴].
۴۴	شکل ۱۸-۱. واکنش کلی تهیه‌ی باز شیف.
۴۴	شکل ۱۹-۱. روش تهیه‌ی ترکیبات باز شیف.
۴۵	شکل ۲۰-۱. ساختار شیمیایی بازهای شیف سالن و ۳-متوکسی سالن.
۶۲	شکل ۱-۲. نحوه‌ی قرار گرفتن نمونه در محلول SBF.
۶۴	شکل ۱-۳. توتومری کتو-انول در لیگاند L1 (Hacacen).

۶۵	شکل ۳-۲. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند (Hacacen) L1
۶۶	شکل ۳-۳. طیف FTIR لیگاند (Hacacen) L1
۶۷	شکل ۳-۴. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند (Hacacpn) L2
۶۸	شکل ۳-۵. طیف FTIR لیگاند (Hacacpn) L2
۶۹	شکل ۳-۶. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L3
۷۰	شکل ۳-۷. طیف FTIR لیگاند L3
۷۱	شکل ۳-۸. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند (Hacacbn) L4
۷۲	شکل ۳-۹. طیف FTIR لیگاند (Hacacbn) L4
۷۳ و ۷۴	شکل ۳-۱۰. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L5
۷۵	شکل ۳-۱۱. طیف FTIR لیگاند L5
۷۶	شکل ۳-۱۲. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L6
۷۶	شکل ۳-۱۳. طیف FTIR لیگاند L6
۷۷	شکل ۳-۱۴. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L7
۷۷	شکل ۳-۱۵. طیف FTIR لیگاند L7
۷۸	شکل ۳-۱۶. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L8
۷۹	شکل ۳-۱۷. توتومری آمین-انامین در لیگاند L8
۷۹	شکل ۳-۱۸. طیف FTIR لیگاند L8
۸۰	شکل ۳-۱۹. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L9
۸۱	شکل ۳-۲۰. طیف FTIR لیگاند L9
۸۲	شکل ۳-۲۱. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L10
۸۳	شکل ۳-۲۲. طیف FTIR لیگاند L10
۸۴	شکل ۳-۲۳. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند (H <sub>2</sub> salen) L11
۸۵	شکل ۳-۲۴. طیف FTIR لیگاند (H <sub>2</sub> salen) L11
۸۶	شکل ۳-۲۵. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند (H <sub>2</sub> salophen) L12
۸۷	شکل ۳-۲۶. طیف FTIR لیگاند (H <sub>2</sub> salophen) L12
۸۷ و ۸۸	شکل ۳-۲۷. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند (H <sub>2</sub> salpn) L13
۸۹	شکل ۳-۲۸. طیف FTIR لیگاند (H <sub>2</sub> salpn) L13
۸۹	شکل ۳-۲۹. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L14
۹۰	شکل ۳-۳۰. طیف FTIR لیگاند L14
۹۱ و ۹۲	شکل ۳-۳۱. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند (H <sub>2</sub> salbn) L15
۹۳	شکل ۳-۳۲. طیف FTIR لیگاند (salbn) L15
۹۳	شکل ۳-۳۳. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L16
۹۴	شکل ۳-۳۴. طیف FTIR لیگاند L16
۹۵	شکل ۳-۳۵. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L17
۹۶	شکل ۳-۳۶. طیف FTIR لیگاند L17
۹۶ و ۹۷	شکل ۳-۳۷. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L18
۹۸	شکل ۳-۳۸. طیف FTIR لیگاند L18

۹۹	شکل ۳-۳۹. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L19
۱۰۰	شکل ۳-۴۰. طیف FTIR لیگاند L19
۱۰۱	شکل ۳-۴۱. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L20
۱۰۲	شکل ۳-۴۲. طیف FTIR لیگاند L20
۱۰۲ و ۱۰۳	شکل ۳-۴۳. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L21
۱۰۴	شکل ۳-۴۴. طیف FTIR لیگاند L21
۱۰۵	شکل ۳-۴۵. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L22
۱۰۶	شکل ۳-۴۶. طیف FTIR لیگاند L22
۱۰۶ و ۱۰۷	شکل ۳-۴۷. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L23
۱۰۸	شکل ۳-۴۸. طیف FTIR لیگاند L23
۱۰۹	شکل ۳-۴۹. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L24
۱۱۰	شکل ۳-۵۰. طیف FTIR لیگاند L24
۱۱۰ و ۱۱۱	شکل ۳-۵۱. طیف‌های $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L25
۱۱۲	شکل ۳-۵۲. طیف FTIR لیگاند L25
۱۱۳	شکل ۳-۵۳. طیف FTIR لیگاند L26
۱۱۴	شکل ۳-۵۴. طیف $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L27
۱۱۵	شکل ۳-۵۵. طیف FTIR لیگاند L27
۱۱۶	شکل ۳-۵۶. طیف $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L28
۱۱۷	شکل ۳-۵۷. طیف FTIR لیگاند L28
۱۱۸	شکل ۳-۵۸. طیف $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L29
۱۱۹	شکل ۳-۵۹. طیف FTIR لیگاند L29
۱۱۹	شکل ۳-۶۰. طیف FTIR لیگاند L30
۱۲۰	شکل ۳-۶۱. طیف $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L30
۱۲۱	شکل ۳-۶۲. طیف $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L31
۱۲۲	شکل ۳-۶۳. طیف FTIR لیگاند L31
۱۲۲ و ۱۲۳	شکل ۳-۶۴. طیف $^1\text{H-NMR}$ لیگاند L32
۱۲۴	شکل ۳-۶۵. طیف FTIR لیگاند L32
۱۲۵	شکل ۳-۶۶. ساختار ترکیبات باز شیف خانواده‌ی استیل استون و ایزومرهای آن‌ها.
۱۲۶ و ۱۲۷	شکل ۳-۶۷. الگوهای XRD نانوساختارهای HAP1-8. (الگوی XRD نمونه‌ی HAP8 در ناحیه $10 < 2\theta < 5$ در داخل شکل نشان داده شده است).
۱۳۱ و ۱۳۲	شکل ۳-۶۸. تصاویر FE-SEM نانوساختارهای HAP1-8. (a-d)
۱۳۳	شکل ۳-۶۹. نمودار توزیع اندازه‌ی ذرات، قطر و طول نانوساختارهای HAP1-8.
۱۳۵	شکل ۳-۷۰. تصاویر HR-TEM نانوساختارهای HAP1-8 (الگوهای SAED داخل تصاویر قرار گرفته است).
۱۳۶	شکل ۳-۷۱. تصاویر TEM نانوساختارهای HAP8.
۱۳۷ و ۱۳۸	شکل ۳-۷۲. طیف‌های FTIR نانوساختارهای HAP1-8.
۱۳۹	شکل ۳-۷۳. نمایش چهار ارتعاش فعال گروه $\text{PO}_4^{3-}$ در IR [۱۰۸].

- شکل ۳-۷۴. طیف EDS نانوساختار HAP8. ۱۴۱
- شکل ۳-۷۵. نحوه‌ی اتصال بازهای شیف خانواده‌ی استیل استون به شکل لیگاند کی لیت شونده‌ی چهار دندانه. ۱۴۲
- شکل ۳-۷۶. نحوه‌ی اتصال بازهای شیف خانواده‌ی استیل استون به شکل لیگاند کی لیت شونده‌ی دو دندانه. ۱۴۲
- شکل ۳-۷۷. ساختار لیگاندهای L9 و L10 برپایه‌ی ۲-هیدروکسی بنزوفنون. ۱۴۴
- شکل ۳-۷۸. الگوی XRD نانوساختارهای HAP9 و HAP10. ۱۴۵
- شکل ۳-۷۹. تصاویر FE-SEM و (a, b) تصاویر TEM نمونه‌های HAP9 و HAP10. ۱۴۶
- شکل ۳-۸۰. طیف‌های FTIR نانوساختارهای HAP9 و HAP10. ۱۴۸
- شکل ۳-۸۱. طیف‌های EDS نانوساختارهای HAP9 و HAP10. ۱۴۸
- شکل ۳-۸۲. شیوه‌های احتمالی برای اتصال لیگاندهای L9 و L10 به صورت دودندانه و چهاردندانه به یون‌های  $Ca^{2+}$ . ۱۵۰
- شکل ۳-۸۳. شماتیک رشد نانوساختارهای HAP8-HAP10 در حضور لیگاندهای L8-L10. ۱۵۰
- شکل ۳-۸۴. ساختار لیگاندهای L11-18 برپایه‌ی سالیسیل آلدهید. ۱۵۱
- شکل ۳-۸۵. الگوی XRD نانوساختارهای HAP14-16. ۱۵۳
- شکل ۳-۸۶. تصاویر FE-SEM نانوساختارهای HAP11-18. ۱۵۵ و ۱۵۶
- شکل ۳-۸۷. تصاویر TEM و HR-TEM نانوساختارهای HAP14 (الگوی SAED در قسمت a قرار گرفته است). ۱۵۷
- شکل ۳-۸۸. تصاویر TEM نانوساختارهای HAP15 (a) و HAP16 (b). ۱۵۸
- شکل ۳-۸۹. طیف‌های EDS نانوساختارهای HAP14 و HAP15. ۱۵۹
- شکل ۳-۹۰. طیف‌های FTIR نانوساختارهای HAP11-18. ۱۶۰ و ۱۶۱
- شکل ۳-۹۱. طیف FTIR نانوساختار HAP18 تهیه شده در جو نیتروژن. ۱۶۲
- شکل ۳-۹۲. الگوهای XRD نانوساختارهای HAP14-16 بعد از غوطه‌وری در SBF به مدت ۱۴ روز. ۱۶۳
- شکل ۳-۹۳. طیف‌های ATR-FTIR (a) نانوذرات، (b) نانومیله‌ها و (c) نانوباندل‌ها بعد از غوطه‌وری در SBF به مدت ۱۴ روز. ۱۶۴
- شکل ۳-۹۴. تصاویر SEM (a) نانوذرات، (b) نانومیله‌ها و (c) نانوباندل‌ها بعد از غوطه‌وری در SBF به مدت ۱۴ روز. ۱۶۶
- شکل ۳-۹۵. نمودارهای غلظت (a) کلسیم و (b) فسفر محلول‌های SBF بر حسب زمان غوطه‌وری برای نانوساختارهای HAP. ۱۶۷
- شکل ۳-۹۶. ساختار لیگاندهای L19-25 برپایه‌ی ۲-هیدروکسی استوفنون. ۱۶۸
- شکل ۳-۹۷. الگوهای XRD نانوساختارهای HAP19، HAP21، HAP22. ۱۷۰
- شکل ۳-۹۸. تصاویر FE-SEM نانوساختارهای HAP19-25. ۱۷۲ و ۱۷۳
- شکل ۳-۹۹. نمودار توزیع اندازه‌ی ذرات و قطر نانوساختارهای HAP19-25. ۱۷۴
- شکل ۳-۱۰۰. تصاویر TEM نانوساختارهای HAP19 (a) و HAP21 (b). ۱۷۵
- شکل ۳-۱۰۱. طیف‌های EDS نانوساختارهای HAP19، HAP23 و HAP24. ۱۷۶
- شکل ۳-۱۰۲. طیف‌های FTIR نانوساختارهای HAP19-25. ۱۷۸ و ۱۷۹
- شکل ۳-۱۰۳. نمودار BET بر اساس جذب یک تک لایه از مولکول‌های نیتروژن. ۱۸۰

- شکل ۳-۱۰۴. ایزوترم جذب و واجذب در BET. ۱۸۲
- شکل ۳-۱۰۵. انواع ایزوترم‌های جذب در BET [۱۲۹]. ۱۸۳
- شکل ۳-۱۰۶. ایزوترم‌های جذب-واجذب نانوذرات HAP21 و نانوباندل‌های HAP22. ۱۸۴
- شکل ۳-۱۰۷. نحوه‌ی اتصال بازهای شیف خانواده‌ی ۲-هیدروکسی استوفنون به یون‌های  $Ca^{2+}$ . ۱۸۶
- شکل ۳-۱۰۸. ساختار لیگاندهای L26-32 برپایه‌ی ۲-هیدروکسی-۱-نفتالدهید. ۱۸۷
- شکل ۳-۱۰۹. الگوهای XRD نانوساختارهای HAP27, HAP29, HAP30. ۱۸۹
- شکل ۳-۱۱۰. (a-g) تصاویر FE-SEM نانوساختارهای HAP26-32. ۱۹۰ و ۱۹۱
- شکل ۳-۱۱۱. (a, b) تصاویر TEM نانوذرات HAP27. ۱۹۲
- شکل ۳-۱۱۲. طیف‌های FTIR نانوساختارهای HAP26-32. ۱۹۳ و ۱۹۴
- شکل ۳-۱۱۳. (a, b) تصاویر SEM محصول آزمایش شاهد. ۱۹۶
- شکل ۳-۱۱۴. (a-d) تصاویر TEM محصول آزمایش شاهد. ۱۹۷
- شکل ۳-۱۱۵. الگوی XRD محصول آزمایش شاهد. ۱۹۸
- شکل ۳-۱۱۶. طیف FTIR محصول آزمایش شاهد. ۱۹۸
- شکل ۳-۱۱۷. ساختار پلیمرهای کیتین و کیتوسان. ۲۰۰
- شکل ۳-۱۱۸. ساختار گرافن اکسید تهیه شده به روش هامر. ۲۰۲
- شکل ۳-۱۱۹. تصاویر SEM (a, b) گرافن اکسید، (c) گرافیت و (d) گرافن [۱۰۲]. ۲۰۴
- شکل ۳-۱۲۰. (a-d) تصاویر SEM نانوکامپوزیت CT/GO/HAP. ۲۰۵
- شکل ۳-۱۲۱. (a-c) تصاویر TEM نانوکامپوزیت CT/GO/HAP. ۲۰۵
- شکل ۳-۱۲۲. طیف EDS نانوکامپوزیت CT/GO/HAP. ۲۰۶
- شکل ۳-۱۲۳. الگوی‌های XRD گرافن اکسید، کیتوسان، نانوذرات HAP و نانوکامپوزیت CT/GO/HAP. ۲۰۸
- شکل ۳-۱۲۴. طیف‌های FTIR گرافن اکسید، کیتوسان، نانوذرات HAP و نانوکامپوزیت CT/GO/HAP. ۲۱۱
- شکل ۳-۱۲۵. شماتیک تشکیل نانوکامپوزیت سه بعدی CT/GO/HAP. ۲۱۲
- شکل ۳-۱۲۶. تصاویر SEM (e) و TEM (f) کامپوزیت کیتوسان/گرافن اکسید/نانو هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش درجا [۱۶۱]. ۲۱۲
- شکل ۳-۱۲۷. الگوی XRD نانوکامپوزیت CT/GO/HAP بعد از غوطه‌وری در SBF به مدت ۱۴ روز. ۲۱۴
- شکل ۳-۱۲۸. طیف ATR-FTIR نانوکامپوزیت CT/GO/HAP بعد از غوطه‌وری در SBF به مدت ۱۴ روز. ۲۱۴
- شکل ۳-۱۲۹. (a-d) تصاویر SEM نانوکامپوزیت CT/GO/HAP با بزرگنمایی‌های مختلف بعد از غوطه‌وری در SBF به مدت ۱۴ روز. ۲۱۵
- شکل ۳-۱۳۰. نمودارهای غلظت (a) کلسیم و (b) فسفر محلول‌های SBF بر حسب زمان غوطه‌وری برای نانوکامپوزیت CT/GO/HAP و نانوذرات خالص HAP. ۲۱۶
- شکل ۳-۱۳۱. منحنی‌های TGA/DTG (a) گرافن اکسید و (b) نانوکامپوزیت CT/GO/HAP. ۲۱۸
- شکل ۳-۱۳۲. (a-c) تصاویر TEM نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP. ۲۲۰
- شکل ۳-۱۳۳. طیف EDS نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP. ۲۲۱
- شکل ۳-۱۳۴. الگوی‌های XRD گرافن اکسید، PEG، نانومیله‌های HAP و نانوکامپوزیت. ۲۲۲

PEG/GO/HAP

- شکل ۳-۱۳۵. طیف‌های FTIR گرافن اکسید، پلی اتیلن گلیکول، نانومیله‌های HAP و نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP
- شکل ۳-۱۳۶. شماتیک تشکیل نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP
- شکل ۳-۱۳۷. الگوی XRD نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP بعد از غوطه‌وری در SBF به مدت ۱۴ روز.
- شکل ۳-۱۳۸. طیف ATR-FTIR نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP بعد از غوطه‌وری در SBF به مدت ۱۴ روز.
- شکل ۳-۱۳۹. تصاویر SEM نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP با بزرگنمایی‌های مختلف بعد از غوطه‌وری در SBF به مدت ۱۴ روز.
- شکل ۳-۱۴۰. نمودارهای غلظت (a) کلسیم و (b) فسفر محلول‌های SBF بر حسب زمان غوطه‌وری برای نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP و نانومیله‌های خالص HAP.
- شکل ۳-۱۴۱. نمودارهای TGA/DTG نانوکامپوزیت PEG/GO/HAP تحت جو هوا.

## فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
۵	جدول ۱-۱. انواع مواد زیستی، مزایا، معایب و کاربرد آن‌ها [۷].
۱۰	جدول ۲-۱. انواع تماس بین بافت و سرامیک‌های زیستی [۲].
۱۲	جدول ۳-۱. انواع کلسیم فسفات‌ها و خواص آن‌ها [۲۰ و ۱۹].
۱۹	جدول ۴-۱. مقایسه‌ی خواص مکانیکی هیدروکسی آپاتیت چگال و مینای دندان [۳۵].
۱۹	جدول ۵-۱. مقایسه‌ی خواص مکانیکی چند ماده‌ی زیستی متداول [۳۸ و ۳۷].
۲۶	جدول ۶-۱. ترکیب شیمیایی استخوان [۶۱].
۲۶	جدول ۷-۱. خواص مکانیکی استخوان [۶۴ و ۶۳].
۴۱	جدول ۸-۱. مقایسه‌ی اندازه‌ی ذرات نانوپودرهای HAP تهیه شده با استفاده از واکنشگرهای پوشاننده مختلف [۹۳].
۴۷	جدول ۱-۲. وسایل و تجهیزات مورد استفاده در این پژوهش.
۴۸ و ۴۹	جدول ۲-۲. مواد شیمیایی لازم برای تهیه‌ی ترکیبات باز شیف.
۵۰	جدول ۳-۲. مواد شیمیایی لازم برای تهیه‌ی محلول SBF.
۵۲	جدول ۴-۲. روش‌های مورد استفاده جهت شناسایی نانو ساختارها و کامپوزیت‌های HAP و کاربرد آن‌ها.
۵۳-۵۶	جدول ۵-۲. ساختار شیمیایی و مواد اولیه برای تهیه‌ی کلیه‌ی ترکیبات باز شیف.
۶۱	جدول ۶-۲. ترتیب و مقدار مواد شیمیایی لازم برای تهیه‌ی ۱۰۰۰ میلی‌لیتر محلول SBF [۱۰۴].
۶۴	جدول ۱-۳. حالت فیزیکی، بازده و دی‌آمین‌های مورد استفاده در تهیه‌ی بازهای شیف استیل استون.
۸۰	جدول ۲-۳. حالت فیزیکی، بازده و دی‌آمین مورد استفاده در تهیه‌ی بازهای شیف ۲-هیدروکسی بنزوفنون.
۸۱ و ۸۲	جدول ۳-۳. حالت فیزیکی، بازده و دی‌آمین‌های مورد استفاده در تهیه‌ی بازهای شیف سالیسیل آلدهید.
۹۸	جدول ۴-۳. حالت فیزیکی، بازده و دی‌آمین‌های مورد استفاده در تهیه‌ی بازهای شیف ۲-هیدروکسی استوفنون.
۱۱۲	جدول ۵-۳. حالت فیزیکی، بازده و دی‌آمین‌های مورد استفاده در تهیه‌ی بازهای شیف ۲-هیدروکسی-۱- نفتالدهید.
۱۲۹	جدول ۶-۳. اندازه‌ی بلور، پارامترهای شبکه و حجم سلول واحد نانو ساختارهای HAP1-8
۱۴۰	جدول ۷-۳. نتایج BET نانو ساختارهای HAP1، HAP2 و HAP5.
۱۴۴	جدول ۸-۳. اندازه‌ی ذرات و مورفولوژی نانو ساختارهای HAP1-8 تهیه شده با ترکیبات استیل استون.
۱۵۰	جدول ۹-۳. اندازه‌ی ذرات و مورفولوژی نانو ساختارهای HAP9-8 و HAP10 تهیه شده با ترکیبات ۲-هیدروکسی بنزوفنون.
۱۵۲	جدول ۱۰-۳. اندازه‌ی بلور، پارامترهای شبکه و حجم سلول واحد نانو ساختارهای HAP14-16.
۱۶۸	جدول ۱۱-۳. اندازه‌ی ذرات و مورفولوژی نانو ساختارهای HAP11-18 تهیه شده با ترکیبات سالیسیل آلدهید.
۱۷۱	جدول ۱۲-۳. اندازه‌ی بلور و پارامترهای شبکه‌ی نانو ساختارهای HAP19، HAP21 و HAP22.
۱۸۵	جدول ۱۳-۳. نتایج BET نانو ساختارهای HAP21 و HAP22.
۱۸۶	جدول ۱۴-۳. اندازه‌ی ذرات و مورفولوژی نانو ساختارهای HAP19-25 تهیه شده با ترکیبات ۲-



هیدروکسی استوفنون.

جدول ۳-۱۵. اندازه‌ی بلور و پارامترهای شبکه‌ی نانوساختارهای HAP27، HAP29 و HAP30. ۱۹۰

جدول ۳-۱۶. اندازه‌ی ذرات و مورفولوژی نانوساختارهای HAP26-32 تهیه شده با ترکیبات ۲- ۱۹۵  
هیدروکسی-۱-نفتالدهید.

## ۱- مقدمه

### ۱-۱- آشنایی با مواد زیستی

امروزه تعداد بیمارانی که برای ترمیم اعضا، درمان بیماری‌ها و رفع نواقص اسکلت بدن خود نیاز به دریافت کاشتنی‌های زیست-پزشکی<sup>۱</sup> دارند، به طور پیوسته در حال افزایش است. با توسعه‌ی بیش از پیش نیاز به کاشتنی‌هایی با طول عمر طولانی، افزایش پایداری کاشتنی از لحاظ استحکام و مقاومت در برابر خوردگی در محیط بدن مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است [۱]. نخستین خصوصیتی که کاشتنی‌ها را از بقیه مواد متمایز می‌کند سازگاری زیستی آن‌ها است. سازگاری زیستی<sup>۲</sup> یا زیست‌سازگاری عبارت است از: توانایی یک ماده برای ایفای نقش در یک کاربرد ویژه و اجرای یک وظیفه‌ی خاص به گونه‌ای که توأم با دریافت پاسخ صحیح و مناسب از طرف بافت میزبان باشد. سازگاری زیستی به این معنی است که بافت بیمار در تماس با ماده زیست-پزشکی متحمل ناراحتی، سمیت، التهاب و تورم نگردد. ماده‌ای را می‌توان زیست‌سازگار نامید که در محیط زیستی (بیولوژیکی) کیفیت غیر مخرب داشته باشد. شایان ذکر است که این برهم‌کنش دو جانبه است. ماده ممکن است از طریق تأثیر محیط زیستی قرار گیرد و در عین حال محیط زیستی نیز ممکن است تحت اثر ماده واقع شود. بدیهی است که زیست‌سازگاری ضروری است که مواد زیستی باید علاوه بر شرایط و خواص لازم جهت اجرای نقش محول شده به آن‌ها داشته باشند. برای زیست‌سازگار بودن یک ماده‌ی زیست-پزشکی ضرورتی ندارد که آن ماده در بدن خنثی باشد (به این معنی که هیچ واکنشی نداشته باشد)، بلکه ماده‌ی زیست-پزشکی باید پاسخی فراهم سازد که هم مناسب موقعیت و هم مفید باشد. در طرف مقابل، مواد غیر زیست‌سازگار به موادی گفته می‌شود که موجب آزاد شدن مواد سمی در بدن می‌شوند و یا علیه آن‌ها آنتی ژن ترشح می‌شود [۲ و ۳].

---

<sup>1</sup> Biomedical Implants

<sup>2</sup> Biocompatibility

علاوه بر مواد زیست‌سازگار و غیر زیست‌سازگار، مواد زیست‌خنثی نیز وجود دارند که در بدن هیچ گونه عنصری را آزاد نمی‌سازند و برهم‌کنش مثبتی با بافت زنده ندارند. از انواع معمول مواد زیست‌خنثی می‌توان به تیتانیوم و آلیاژهای آن، سرامیک‌هایی نظیر آلومینا و زیرکونیا و برخی پلیمرها اشاره کرد. در مورد تیتانیوم و آلیاژهای آن اظهار نظرهای متفاوت وجود دارد. برخی محققان تیتانیوم را جزء مواد زیست‌فعال دسته‌بندی کرده‌اند، در حالی که بعضی منابع آن را زیست‌خنثی دانسته‌اند [۵ و ۴]. اگر تیتانیوم خالص بدون حضور لایه رویین از جنس تیتانیوم اکسید در نظر گرفته شود، ماده‌ای زیست‌خنثی است و برهم‌کنشی با بافت میزبان ندارد ولی از آنجا که لایه رویین تیتانیوم اکسید همواره و در هر محیطی که اندکی اکسیژن در آن وجود داشته باشد در کسری از ثانیه بر روی تیتانیوم تشکیل می‌شود موجب برهم‌کنش تیتانیوم با بافت اطراف شده و در نتیجه فعالیت زیستی از تیتانیوم مشاهده می‌گردد. دلیل اصلی وجود اختلاف نظر ذکر شده نیز آن است که در برخی مراجع تیتانیوم بدون لایه رویین در نظر گرفته شده است [۶].

## ۱-۲- طبقه‌بندی مواد زیستی

به طور کلی، مواد زیستی بر اساس جنس آن‌ها به چهار دسته طبقه‌بندی می‌شوند [۷]:

۱. پلیمرها

۲. فلزات

۳. سرامیک‌ها

۴. کامپوزیت‌ها

مواد زیستی پلیمری کاربرد وسیعی در کاشتنی‌ها دارند، زیرا تهیه‌ی این مواد به شکل رشته، فیلم، میله و مایعات ویسکوز به آسانی صورت می‌گیرد. برای اولین بار، از پلیمر هیدروژل پلی هیدروکسی اتیل متاکریلات به عنوان عدسی چشمی استفاده شد که قادر بود بیشتر از ۳۰ درصد وزن خود آب جذب کند. پس از آن، استفاده از پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی متیل آکریلات و پلی متیل

متآکریلات‌ها در کاشتنی‌های استخوانی، مفصل مصنوعی، دندان‌های مصنوعی و سیمان استخوانی مورد توجه قرار گرفت [۸].

فلزات در شکل‌ها و انواع مختلفی برای تهیه‌ی مواد زیستی به کار می‌روند. اولین فلزی که برای ساخت صفحه‌ها و پیچ‌های شکسته‌بندی استفاده شد فولاد وانادیم‌دار شرمین<sup>۱</sup> بود. فلزاتی که برای تهیه‌ی کاشتنی‌ها مصرف می‌شوند اغلب از جنس کبالت، نیکل، کروم، تیتانیم، آهن و آلیاژهای آن‌ها هستند. زیست‌سازگاری فلزات کاشتنی مهمترین جنبه‌ی قابل توجه آن‌ها محسوب می‌شود، زیرا امکان خوردگی آن‌ها در محیط بدن وجود دارد. نتیجه‌ی فرآیند خوردگی موجب از دست رفتن و تضعیف کاشتنی می‌گردد. از سویی دیگر، مواد آزاد شده در اثر خوردگی می‌تواند باعث سمیت در بدن شود. بنابراین انتخاب کاشتنی‌های فلزی با توجه به کاربرد آن‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد [۹].

ملقمه<sup>۲</sup> آلیاژی است که به عنوان ماده پرکننده‌ی دندان استفاده می‌شود. یکی از اجزای ملقمه جیوه است که در دمای اتاق به صورت مایع است و می‌تواند با فلزات دیگری مثل نقره و قلع واکنش داده و یک توده‌ی خمیری تشکیل دهد. خمیر شکل‌پذیر پس از جاگذاری در حفره‌ی دندان با گذشت زمان سفت می‌شود و بدین ترتیب فرآیند پرکردن دندان صورت می‌گیرد.

سرامیک‌ها ترکیبات دیرگداز بلورین هستند که شامل ترکیبات معدنی مانند سیلیکات‌ها، اکسیدهای فلزی، کاربیدها و غیره هستند [۲ و ۱]. کلسیم فسفات‌ها دسته‌ی مهمی از مواد زیستی سرامیکی هستند که در ادامه بیشتر به انواع، خصوصیات و روش‌های تهیه آن‌ها پرداخته خواهد شد. شیشه-سرامیک‌ها به عنوان سرامیک‌های چندبلور<sup>۳</sup> شناخته می‌شوند. این دسته از مواد برپایه‌ی سیلیس قرار گرفته‌اند که اکسید سایر فلزات مانند کلسیم اکسید، منیزیم اکسید و حتی مقادیر کمی

---

<sup>1</sup> Sherman Vanadium Steel

<sup>2</sup> Amalgam

<sup>3</sup> Polycrystalline