

به نام خداوند جان و خرد



دانشکده مهندسی
گروه مکانیک

عنوان:

تأثیر ذرات نانو کربنات کلسیم بر کاهش سرعت پیش روی شعله بر روی پلی پروپیلن

مؤلف:

مجتبی ماموریان

ارائه شده جهت اخذ درجه دکتری
در رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

استاد راهنما:

دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی

اساتید مشاور:

دکتر محمد باقر آیانی

دکتر سید مجتبی زبرجد

تابستان ۱۳۸۸

تأثیر ذرات نانو کربنات کلسیم بر کاهش سرعت پیش روی شعله بر روی پلی پروپیلن

که توسط مجتبی مأمورین تهیه و به هیأت داوران ارائه گردیده است مورد تأیید کمیته تحصیلات تکمیلی گروه می باشد.

درجه ارزشیابی: عالی

تاریخ دفاع: ۱۳۸۸/۷/۲

اعضاء هیأت داوران:

<u>نام و نام خانوادگی</u>	<u>هیأت داوران</u>	<u>مرتبه علمی</u>	<u>دانشگاه</u>
۱- دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی	استاد راهنما	دانشیار	فردوسی مشهد
۲- دکتر محمد باقر آیانی	استاد مشاور	استادیار	فردوسی مشهد
۳- دکتر سیدمجتبی زبرجد	استاد مشاور	دانشیار	فردوسی مشهد
۴- دکتر فرامرز افشار طارمی	عضو مدعو	استاد	صنعتی امیرکبیر
۵- دکتر صادق تابع جماعت	عضو مدعو	دانشیار	صنعتی امیرکبیر
۶- دکتر غلامحسین ظهوری	عضو ممتحن	استاد	فردوسی مشهد
۷- دکتر محمد مقیمان	عضو ممتحن	استاد	فردوسی مشهد
۸- دکتر محسن قاضی خانی	عضو ممتحن	دانشیار	فردوسی مشهد
۹- دکتر محسن کهرم	نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه	دانشیار	فردوسی مشهد

تقدیم به:

همسر دلسوز و فرزندان عزیزم

که با صبر و متانت و بردباری وافر و با ایجاد محیطی آرام
در منزل، مشوق من بوده و من را در طول تحصیلات یاری
نمودند.

تشکر و قدردانی:

سپاس خداوند والا مقام و عظیم الشان را که به بندگانش قدرت تفکر و تعقل عطا نمود

بار الهی، مرابه نعمت های بیکرانیت توان شکر نیست. یاریم فرماتا معلوماتی را که به لطف و مرحمت اساتید ارزشمندم کسب نموده ام، گامی باشد برای تجلیل از تو و متعالی ساختن زندگی خود، خانواده ام و دیگران.

اکنون که به یاری ایزدمنان مراحل انجام این پایان نامه به اتمام رسیده است بر خود لازم می دانم که بنابه فرموده مولای متقیان حضرت علی (ع): "من علمنی حرفه صرینی عبداً" و همچنین روایتی از معصومین (ع): "آباءه الثلاثة ابوالولید وک، ابوالیحیو وک، ابوالنری وک" که حق استاد را همانند حق پدر بر فرزند می دانند، از کلیه افرادی که در طول دوران تحصیلات تکمیلی علی الخصوص انجام این پژوهش به نحوی از محبت ایشان برخوردار بوده ام تشکر و قدردانی نمایم.

در ابتدا از زحمات و حمایت های بی دریغ استاد کرامت در جناب آقای دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی استاد راهنمای این پژوهش که همواره مشوق و راهنمای من بودند قدردانی می نمایم. بی شک بدون راهنمایی های ارزشمند ایشان انجام این پایان نامه غیر ممکن بود. از جناب آقای دکتر سید مجتبی زربعد و دوست بسیار عزیز و استاد ارجمندم جناب آقای دکتر محمد باقر آینی اساتید مشاور این پایان نامه که همواره من را مدیون لطف، محبت و راهنمایی های خویش نموده اند سپاسگزارم.

از اساتید محترم آقایان دکتر صادق تابع جماعت و انشیر دانشگاه امیرکبیر، دکتر فرامرز افشار طارمی استاد دانشگاه امیرکبیر، دکتر غلامحسین ظهوری استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر محمد متقیان استاد دانشگاه فردوسی مشهد و آقای دکتر محسن قاضی خانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، اعضای محترم ممتحن پایان نامه و آقایان دکتر محسن کرم نایندة محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دکتر مهران که خدایان مدیر محترم گروه مکانیک که با ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات ارزشمند خویش سبب ارتقاء کیفیت این پژوهش شده اند بسیار سپاسگزارم.

از کلیه همکاران و دوستانی که سهمی در انجام این پژوهش داشته اند به خصوص دوست و همکار ارجمندم جناب آقای مهندس محمد رضا سامعی و همکاران ایشان در کارگاه های گروه مکانیک که در ساخت تجهیزات مورد نیاز کمک به سزایی نمودند کمال تشکر را داشته و برای تمام آن ها آرزوی موفقیت دارم.

در خاتمه بر خود واجب می دانم که از همسر صبور و فرزندان عزیزم که طبرغم تحمل تمامی مشکلات و سختی ها همواره مشوق و حامی من بودند تشکر خاص داشته باشم.

فهرست مطالب

فصل اول - پیشگفتار	۱
۱-۱ مقدمه	۱
۲-۱ رفتار پلیمر در قبال آتش	۴
۳-۱ پلیمرهای ذاتاً مقاوم در برابر آتش	۶
۴-۱ انواع افزودنی‌های تأخیر انداز شعله	۷
۵-۱ تجزیه حرارتی پلیمرها	۱۱
۶-۱ هدف رساله	۱۳
فصل دوم - مروری بر ادبیات فن	۱۶
۱-۲ مقدمه	۱۶
۲-۲ روش‌های تئوری	۱۷
۱-۲-۲ تجزیه حرارتی سوخت‌های جامد	۱۹
۲-۲-۲ فرایندهای فیزیکی و شیمیایی	۲۰
۳-۲-۲ سینیتیک	۲۱
۳-۲ ساز و کار کنترل آفروزش	۲۲
۱-۳-۲ آفروزش مشعلی	۲۳
۴-۲ پیش‌روی شعله بر روی سطح جامد	۲۴
۱-۴-۲ ساز و کار پیش‌روی شعله	۲۴
۲-۴-۲ خواص ماده و اندازه‌گیری آن‌ها در پیش‌روی شعله	۲۶
۵-۲ روش‌های آزمایشگاهی	۲۷

۳۲	۶-۲ افزودنی‌های تأخیر انداز شعله
۳۴	۷-۲ پلی پروپیلن (پی پی)
۳۵	۱-۷-۲ خصوصیات پی پی
۳۷	۲-۷-۲ "اف آر" های استفاده شده در پی پی
۴۳	فصل سوم - مدل های فیزیکی و ریاضی
۴۳	۱-۳ مقدمه
۴۴	۲-۳ مدل فیزیکی
۴۶	۳-۳ مدل ریاضی
۴۶	۱-۳-۳ مدل دیفرانسیلی
۵۰	۲-۳-۳ مدل کلی
۵۶	فصل چهارم - آزمایش تی جی ای و کالریمتر مخروطی
۵۶	۱-۴ مقدمه
۵۶	۲-۴ آزمایش تی جی ای و کاربرد آن
۵۷	۱-۲-۴ دستگاه تی جی ای و روش آزمایش
۵۹	۲-۲-۴ روش تجزیه و تحلیل
۶۸	۳-۴ آزمایش کالریمتر مخروطی
۷۱	۱-۳-۴ اندازه گیری نرخ حرارت آزاد شده (HRR)
۷۳	۲-۳-۴ کالیبراسیون و روش آزمایش
۷۶	۴-۴ عدم قطعیت در اندازه گیری
۷۷	۱-۴-۴ انواع خطاها
۷۹	۲-۴-۴ محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری
۸۳	۳-۴-۴ عدم قطعیت توسعه یافته

۸۳.....	۴-۴-۴ چگونگی گزارش عدم قطعیت، طبقه بندی و کاهش آن
۸۵.....	۵-۴-۴ چگونگی محاسبه عدم قطعیت و گزارش آن‌ها در پژوهش حاضر
۸۸.....	فصل پنجم - بررسی نتایج
۸۸.....	۱-۵ مقدمه
۸۸.....	۲-۵ نتایج آزمایش تی‌جی‌ای
۸۹.....	۱-۲-۵ مواد مورد آزمایش و دستگاه تی‌جی‌ای
۹۰.....	۲-۲-۵ اندازه‌گیری خواص ماده
۹۸.....	۳-۲-۵ پارامترهای دینامیکی حرارتی و چگونگی رفتار آن‌ها
۱۰۵.....	۳-۵ نتایج آزمایش کالریمتر مخروطی
۱۰۵.....	۱-۳-۵ خواص مواد مورد آزمایش
۱۰۸.....	۲-۳-۵ پیش‌گویی سرعت پیش‌روی شعله و تخمین مقیاس‌های طولی
۱۱۵.....	۳-۳-۵ نرخ حرارت آزاد شده
۱۱۵.....	۴-۳-۵ نرخ کاهش جرم (MLR)
۱۱۷.....	۵-۳-۵ محصولات احتراق
۱۱۹.....	۶-۳-۵ اثر ذرات نانو کربنات کلسیم در پی‌پی
۱۲۶.....	۴-۵ پیش‌گویی سرعت پیش‌روی شعله به وسیله حل تقریبی
۱۲۷.....	۱-۴-۵ روش انتگرالی
۱۲۸.....	۲-۴-۵ روش تحلیل مقیاسی
۱۳۸.....	فصل ششم - نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۳۸.....	۱-۶ نتیجه‌گیری
۱۴۰.....	۲-۶ پیشنهادات
۱۴۱.....	مراجع

پیوست‌ها.....	۱۵۲
پیوست الف - جداول	۱۵۲
پیوست ب ۱- واژگان فارسی	۱۵۵
پیوست ب ۲- واژگان انگلیسی	۱۶۲
فهرست مقالات منتشر شده	۱۶۹

فهرست علائم

A	سطح مقطع
a	نسبت وزنی تبدیل (درجه تجزیه حرارتی)
A_s	ضریب فرکانس فاز جامد
c	گرمای ویژه
c_p	گرمای ویژه در فشار ثابت
E	انرژی فعال سازی
F_d	ضریب ریزش
f	نسبت جرمی (درصد جرمی) ذرات نانو کربنات کلسیم
f_i	نسبت جرمی هر جزء
G_c	عکس مقاومت حرارتی سطح تماس ذرات به ازای واحد سطح
H	نرخ تبدیل
h	انتالپی در واحد جرم
h_c	ضریب انتقال حرارت همرفت
h_p	گرمای تجزیه حرارتی در واحد جرم
HRR	نرخ حرارت آزاد شده به ازای واحد سطح
K	ثابت نرخ واکنش
k	ضریب رسانش
k_u	فاکتور پوشش
L	مشخصه طولی
L_f	انتالپی تبخیر
MLR	نرخ جرم کاهش یافته (سوخته شده)
\dot{m}_e	شدت جریان جرم گازهای خروجی از دودکش
\dot{m}''	نرخ جرم بخار سوخت آزاد شده از سطح جامد به ازای واحد سطح
n	درجه واکنش
q	حرارت
q''	شار حرارتی
R	ثابت جهانی گازها
r	شعاع ذرات نانو کربنات کلسیم
S	چشمه یا چاه حرارتی

درجه حرارت	T
زمان	t
عدم قطعیت توسعه یافته	U
عدم قطعیت استاندارد	u
عدم قطعیت ترکیبی	u_c
سرعت	V
سرعت پیشروی شعله	V_f
وزن نمونه در لحظه t	W
کسر مولی لحظه‌ای اکسیژن موجود در گازهای خروجی از دودکش	X_{O_2}
کسر مولی اولیه اکسیژن موجود در گازهای خروجی از دودکش	$X_{O_2}^o$

حروف یونانی

α	ضریب نفوذ حرارتی
β	نرخ گرمادهی
δ	ضخامت نمونه
ΔH_c	حرارت احتراق (انتالپی احتراق)
ρ	جرم مخصوص
σ	انحراف استاندارد تخمین زده شده
φ	نسبت حجمی ذرات نانو کربنات کلسیم
φ_i	نسبت حجمی هر جزء

زیر نویس

c	ماده مرکب
Ca	کربنات کلسیم
d	رسانش
f	نهایی
F	شعله
g	فاز گازی
i	اولیه
ig	افروزش
m	ذوب
max	بیشینه
net	خالص
p	پیرولیز
pp	پلی پروپیلن
e	تابش
s	فاز جامد
st	ذخیره
v	بخار سوخت
$void$	فضای تهی
∞	شرایط محیط در دور دست

فهرست شکل‌ها

- شکل ۱-۱ تلفات ناشی از آتش سوزی در سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۹۵ در کشور انگلستان ۳
- شکل ۲-۱ نمای شمائی چرخه احتراق پلیمرها ۵
- شکل ۱-۳ نمای شمائی مدل فیزیکی ۴۵
- شکل ۲-۳ نمای شمائی انواع انرژی در فصل مشترک فازهای گاز و جامد ۴۷
- شکل ۳-۳ بقای انرژی در یک حجم محدود در فاز جامد ۴۸
- شکل ۴-۳ مدل ریاضی و حجم‌های کنترل در نواحی سه گانه ۵۲
- شکل ۱-۴ نمای شمائی دستگاه تی‌جی‌ای ۵۸
- شکل ۲-۴ منحنی نمونه تی‌جی‌وی تی‌جی ۶۰
- شکل ۳-۴ نمونه منحنی به روش ویاژو کین ۶۳
- شکل ۴-۴ نمونه منحنی به روش اواف‌دبلیو ۶۵
- شکل ۵-۴ نمای شمائی کالریمتر مخروطی ۷۰
- شکل ۶-۴ دستگاه کالریمتر ساخته شده در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ۷۵
- شکل ۷-۴ نمونه قرار گرفته بین دو گیره ۷۵
- شکل ۸-۴ توزیع معمولی یا گوسی ۷۹
- شکل ۹-۴ توزیع مربعی ۷۹

- شکل ۴-۱۰ عدم قطعیت و محدوده‌های آن ۸۵
- شکل ۵-۱ الف عکس‌سای‌ام از مادهٔ مرکب پی‌پی (۱۰٪ ذرات نانو کربنات کلسیم) ۹۰
- شکل ۵-۱ ب نمایی از دستگاه تی‌جی‌ای ۹۰
- شکل ۵-۲ تغییرات درصد جرم باقیمانده و نرخ جرم کاهش یافته نسبت به درجه حرارت ۹۱
در نرخ‌گرمادهی ۵ K/min (الف پی‌ام‌ام، ب پی‌پی خالص)
- شکل ۵-۳ الف اثر نرخ گرمادهی بر تغییرات جرم باقیمانده نسبت به درجه حرارت ۹۴
برای پی‌ام‌ام
- شکل ۵-۳ ب اثر نرخ گرمادهی بر تغییرات جرم باقیمانده نسبت به درجه حرارت ۹۴
برای پی‌پی خالص
- شکل ۵-۴ الف اثر نرخ گرمادهی بر تغییرات نرخ جرم کاهش یافته نسبت به درجه حرارت ۹۶
برای پی‌ام‌ام
- شکل ۵-۴ ب اثر نرخ گرمادهی بر تغییرات نرخ جرم کاهش یافته نسبت به درجه حرارت ۹۶
برای پی‌پی خالص
- شکل ۵-۵ الف اثر نرخ گرمادهی بر تغییرات نرخ تبدیل نسبت به درجه حرارت ۹۷
برای پی‌ام‌ام
- شکل ۵-۵ ب اثر نرخ گرمادهی بر تغییرات نرخ تبدیل نسبت به درجه حرارت ۹۷
برای پی‌پی خالص
- شکل ۵-۶ تغییرات $\ln\beta$ بر حسب $1/T$ در نسبت‌های وزنی متفاوت برای پی‌ام‌ام ۱۰۱
- شکل ۵-۷ تغییرات $\ln\beta$ بر حسب $1/T$ در نسبت‌های وزنی متفاوت برای پی‌پی خالص ۹۹
- شکل ۵-۸ تغییرات انرژی فعال‌سازی بر حسب نسبت وزنی برای پی‌ام‌ام و پی‌پی خالص ۱۰۰

- شکل ۵-۹ الف تغییرات $\text{Ln}\beta$ بر حسب $(H_{\max})^{0.5}$ برای پی پی خالص ۱۰۲
- شکل ۵-۹ ب تغییرات $\text{Ln}\beta$ بر حسب $(H_{\max})^{0.5}$ برای پی‌ام‌ام ۱۰۲
- شکل ۵-۱۰ الف اثر ذرات نانو کربنات کلسیم بر تغییرات جرم باقیمانده نسبت به ۱۰۴
درجه حرارت برای پی پی در نرخ گرما دهی ۵ K/min
- شکل ۵-۱۰ ب اثر ذرات نانو کربنات کلسیم بر تغییرات نرخ جرم کاهش یافته نسبت به ۱۰۴
درجه حرارت برای پی پی در نرخ گرما دهی ۵ K/min
- شکل ۵-۱۱ الف تغییرات ارتفاع پیشروی شعله نسبت به زمان برای ۱۱۰
پی‌ام‌ام (نسبت پهنا به ضخامت ۵)
- شکل ۵-۱۱ ب چگونگی پیشروی شعله در پی‌ام‌ام ۱۱۰
- شکل ۵-۱۲ تغییرات ارتفاع پیشروی شعله نسبت به زمان در ناحیه پایدار برای ۱۱۱
پی‌ام‌ام به ازای نسبت پهنا به ضخامت مختلف
- شکل ۵-۱۳ الف تغییرات سرعت پیشروی شعله بر حسب ضخامت برای نمونه پی‌ام‌ام ۱۱۳
- شکل ۵-۱۳ ب تغییرات سرعت پیشروی شعله بر حسب عکس ضخامت برای نمونه پی‌ام‌ام ۱۱۳
- شکل ۵-۱۴ الف تغییرات درجه حرارت نسبت به فاصله در ضخامت‌های مختلف (پی‌ام‌ام) ۱۱۴
- شکل ۵-۱۴ ب تغییرات درجه حرارت نسبت به فاصله در درصد‌های مختلف وزنی ذرات (پی پی) ۱۱۴
- شکل ۵-۱۵ تغییرات نرخ حرارت آزاد شده نسبت به زمان برای پی پی خالص ۱۱۶
- شکل ۵-۱۶ تغییرات نرخ کاهش جرم نسبت به زمان برای پی پی خالص ۱۱۶
- شکل ۵-۱۷ تغییرات گازهای موجود در محصولات احتراق خروجی از دودکش ۱۱۸
نسبت به زمان برای پی پی خالص
- شکل ۵-۱۸ اثر ذرات نانو کربنات کلسیم بر روی تغییرات ارتفاع پیشروی شعله نسبت به ۱۱۹
زمان برای ماده مرکب پی پی (با استفاده از روش فیلم برداری توسط دوربین)

شکل ۵-۱۹ تغییرات سرعت پیش‌روی شعله نسبت به درصد وزنی ذرات نانو کربنات کلسیم۱۲۰
برای ماده مرکب پی‌پی (با استفاده از روش فیلم برداری توسط دوربین)

شکل ۵-۲۰ اثر ذرات نانو کربنات کلسیم بر روی نرخ حرارت آزاد شده برای ماده مرکب پی‌پی۱۲۱

شکل ۵-۲۱ تغییرات گازهای محصولات احتراق خروجی از دودکش نسبت به زمان۱۲۳
برای ماده مرکب پی‌پی با ۵٪ ذرات نانو کربنات کلسیم (الف CO، ب CO₂، ج O₂)

شکل ۵-۲۲ تغییرات گازهای محصولات احتراق خروجی از دودکش نسبت به زمان۱۲۴
برای ماده مرکب پی‌پی با ۱۰٪ ذرات نانو کربنات کلسیم (الف CO، ب CO₂، ج O₂)

شکل ۵-۲۳ تغییرات گازهای محصولات احتراق خروجی از دودکش نسبت به زمان۱۲۵
برای ماده مرکب پی‌پی با ۱۵٪ ذرات نانو کربنات کلسیم (الف CO، ب CO₂، ج O₂)

شکل ۵-۲۴ تغییرات سرعت پیش‌روی شعله برای نمونه پی‌ام‌ام۱۳۵
(الف) برحسب ضخامت ورق، (ب) برحسب عکس ضخامت ورق

شکل ۵-۲۵ نحوه توزیع ذرات نانو کربنات کلسیم داخل پلیمر۱۳۶

شکل ۵-۲۶ تغییرات سرعت بی‌بعد پیش‌روی شعله نسبت به درصد ذرات۱۳۷
برای ماده مرکب پی‌پی با ذرات نانو کربنات کلسیم

چکیده

با توجه به کاربرد و استفاده گسترده پلی پروپیلن (پی پی) در زندگی روزانه و قابلیت اشتعالی بالایی که دارد، لزوم مطالعه دقیق رفتار احتراقی آن اجتناب ناپذیر است. مواد پلیمری در اثر جذب حرارت تجزیه شده و گازهای قابل احتراقی تولید می کنند که در صورت قرار گرفتن در شرایط مناسب شعله ور می شوند. نتایج پژوهش های متعدد آزمایشگاهی و تئوری نشان داده است که نرخ تجزیه حرارتی و یا به عبارت دیگر نرخ تولید گازهای قابل احتراق مهم ترین عامل در فرایند آفرزش پلیمرها می باشد. ایمنی مواد در برابر آتش را می توان به قدر کافی با افزایش مقاومت آفرزش، کاهش سرعت پیش روی شعله، کاهش نرخ حرارت آزاد شده و کاهش تولید گازهای خطرناک و محصولات احتراق و ترجیحاً بکار بستن تمام موارد افزایش داد.

استفاده از افزودنی های تأخیرانداز شعله بیشترین روش مشترک برای افزایش ایمنی در برابر آتش در محدوده وسیعی از محصولات پلیمری می باشد. به همین دلیل بررسی اثر مواد افزودنی جهت کنترل نرخ تجزیه حرارتی پلیمرها به گونه ای که بر روی خواص فیزیکی و قیمت محصول تمام شده حداقل تأثیر را داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. کربنات کلسیم ماده نسبتاً ارزانی است که در طبیعت به وفور وجود دارد و باعث پایداری حرارتی و تقویت کردن برخی خواص مکانیکی پلی پروپیلن می شود. یکی از کاربردهای مهم فناوری نانو بالا بردن مقاومت پلیمرها در برابر آتش و در نتیجه دیرسوز کردن آنها می باشد.

در این پژوهش اثر ذرات نانو کربنات کلسیم بر روی سرعت پیش روی شعله، نرخ حرارت آزاد شده، مقاومت آفرزش و تولید گازهای سمی از قبیل منو اکسید کربن در پلی پروپیلن به دو روش آزمایشگاهی و تئوری انجام شده است. نتایج روش آزمایشگاهی (انجام شده بر روی یک ورق قائم) نشان می دهند که افزایش درصد وزنی ذرات نانو کربنات کلسیم به پلی پروپیلن سرعت پیش روی شعله (حرکت شعله به سمت پایین)، نرخ حرارت آزاد شده بیشینه و منواکسید کربن تولید شده را کاهش می دهد در حالیکه باعث افزایش مقاومت آفرزش می گردد. نتایج روش تئوری نشان می دهند که سرعت پیش روی شعله با عکس ضخامت نمونه، خواص حرارتی ماده، ضریب ریزش ماده و درصد ماده افزودنی متناسب است. با مقایسه کردن نتایج تئوری و آزمایشگاهی با یکدیگر ضریب تناسب استخراج شده است.

Abstract

Due attention to application and wide used of polypropylene (PP) in daily life and to have a high flammability, the exact study of behavior of its combustion is avoidance. The polymeric materials is degraded with absorption the heat and released volatiles that to be flaming if to settle in the suitable conditions. The results of experimental and theoretical researches show that the rate of degradation (on the other hand the rate of release volatiles) is the most important factor in ignition processes of polymers. The fire safety of materials can be significantly enhanced by increased ignition resistance, reduced flame spread rates, reduced heat release rates, and reduced amount of toxic and smoke products, preferably simultaneously.

The most common approach to enhance fire safety performance is the use of flame retardant additives in large volume commodity polymers. For this reason, study of the effect of additives to be important for control the thermal degradation of polymers, so that they have minimum impact on physical properties and product cost.

Calcium carbonate (CaCO_3) is the relatively cheap mineral that exist an abundant in the earth's crust and it cause to improve some mechanical properties and thermal stability of PP. One of the important applications of Nano techniques is increased resistance of polymers against of fire and therefore decreased the flammability of them.

In the present work the effect of the CaCO_3 Nano particles in the polypropylene is studied on the flame spread rate, heat release rate, ignition resistance, and toxic and smoke production such as carbon mono oxide (CO) by experimental and theoretical model.

Experimental results (to be down on the vertical sheets) shows that the increase of the weight percentage of the CaCO_3 Nano particles in the PP/ CaCO_3 Nano composites decrease the flame spread rate (downward flame spread), maximum heat release rate, the carbon mono oxide while increased ignition resistance.

Theoretical results shows that the flame spread rate proportional to the inverse thicknesses of the sheet, thermal properties of the composites, the dropping factor, and the weight percentage of the additives. The proportion factor is obtained from comparison the experimental method with theoretical method.

فصل اول

پیشگفتار

۱-۱ مقدمه

بطور کلی آتش در زندگی بشر از دو منظر اثر مفید و اثر تخریبی آن قابل بررسی است.

الف- اثر مفید : بشر از قدیم‌الایام آتش را به عنوان یک عنصر مقدس، مرموز و هولناک شناخته است. ولیکن اندک‌اندک بر ترس خود غلبه پیدا کرد و توانست از انرژی حرارتی و نور آن به نحو مطلوب برای مسائلی از قبیل روشنائی، گرم کردن، طبخ غذا، ساختن ابزار و آلات و بهره برداری کند.

ب- اثر مخرب : از زمانی که انسان آتش را به عنوان یک عنصر شناخت با اثرات مخرب آن نیز مواجه شد و خود را برای مقابله با آن آماده نمود. خطرات آتش سوزی به گونه‌ای بود که گاهاً یک قوم و یا یک تمدن را از بین می‌برد.


آتش سوزی‌های غیر مترقبه در مدت زمان طولانی برای بشر مشکل آفرین بوده است. در جامعه مدرن کنونی محیط اطراف بوسیله مواد قابل اشتعال بسیاری احاطه شده است. این مواد شامل مواد طبیعی (سلولوزی) و یا پلیمرهای ساخته شده دست بشر است. خطرات بسیاری در اثر آتش‌سوزی در ساختمان‌های مختلف از منازل مسکونی تا ساختمان‌های اداری و استادیوم‌های بزرگ، وسایل حمل و نقل، صنایع و وجود دارد که نتیجه آن‌ها ایجاد صدمات مالی، جسمی، و روحی و روانی فراوانی می‌باشد. در قرن اخیر سازمان‌ها و ارگان‌های استاندارد جهانی از قبیل ایزو، ای‌اس‌تی‌ام و این‌اف‌پی‌ای توجه بسیار زیادی به مقابله در برابر تهدید آتش‌سوزی نشان داده‌اند. طی دو دهه اخیر مقررات اجرایی بین‌المللی ساختمان و آتش‌نشانی در کشورهای زیادی اجرا شده است که در نتیجه احتمال آتش‌سوزی و تلفات جانی و مالی ناشی از آن کاهش یافته است.

اجرای این مقررات ایمنی آتش (افاس‌ای) بیشتر از یک دهه در نیوزیلند، استرالیا، کانادا، انگلستان، ژاپن و وجود داشته است (باکوسکی^۱ و بابراسکاس^۲ ۱۹۹۰- ریچاردسون^۳ ۱۹۹۴). اما هنوز راه طولانی برای کامل شدن این مقررات در پیش روی بشر وجود دارد.

ارزش‌های مستقیم انسانی به علت از دست دادن خصوصیات فردی و یا مخارجی که به علت مقابله با آتش‌سوزی وارد شده است از نقطه نظر مادی غیر قابل محاسبه است و فقط می‌توان تا حدودی آن را تخمین زد. در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان صدمه وارده به صورت مستقیم و به علت از دست دادن دارایی‌های شخصی، مخارج آتش‌نشانی و هزینه مربوط به مداوای صدمه دیدگان حدود ۴۵۰ میلیون پوند در سال تخمین زده شده است و ارزش‌های غیر مستقیم بالغ بر ۱۹۰ میلیون پوند به این لیست اضافه خواهد شد (اروین^۴ ۲۰۰۰). شکل (۱-۱) تعداد و علت مرگ و میر سالانه در انگلستان را نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۹۸۵ الی ۱۹۹۵ روند کاهشی داشته است. با توجه به شکل واضح است که عمده تلفات به علت تأثیر ترکیب گازهای سمی و دوده در اثر آتش‌سوزی می‌باشد (اروین ۲۰۰۰).

همچنین طبق گزارش انجمن کانادایی آتش، در سال ۲۰۰۰ تعداد ۵۳۷۲۰ آتش‌سوزی در کانادا اتفاق افتاده که در اثر آن ۳۲۷ نفر فوت شده و ۲۴۹۰ نفر آسیب دیده‌اند (ترل فال^۵ ۲۰۰۵) و در سال ۲۰۰۱ تعداد ۵۵۳۲۳ آتش‌سوزی اتفاق افتاده که در اثر آن ۳۳۸ نفر فوت شده و ۲۳۱۰ نفر آسیب دیده‌اند و بیش از یک میلیارد دلار خسارت مالی به‌بار آورده‌است (کلینک^۶ ۲۰۰۶). جدول (۱-۱) آمار مربوط به خسارات ناشی از آتش‌سوزی را در سال‌های ۱۹۹۴ الی ۱۹۹۸ در کشور آمریکا نشان می‌دهد (کلینک ۲۰۰۶). داده‌های موجود در جدول حاکی از این است که درصد بالایی از مرگ و میر در اثر آتش‌سوزی در منازل اتفاق می‌افتد. بنابر پژوهش‌های انجام شده حدوداً ۲۰٪ افرادی که در اثر سقوط هواپیما کشته شده‌اند به علت آتش‌سوزی چندین تن مواد پلیمری بکار رفته در صندلی‌ها، درب‌ها، پنجره‌ها و سایر تجهیزات هواپیما بوده است (ژانگ^۷ ۲۰۰۴).

^۱ - Bukowski
^۲ - Babrauskas
^۳ - Richardson
^۴ - Irvine
^۵ - Threlfall
^۶ - Klinck
^۷ - Zhang



شکل ۱-۱ تلفات ناشی از آتش سوزی در سال های ۱۹۸۵-۱۹۹۵ در کشور انگلستان

بنابراین ضمن استفاده از تجهیزات مقاوم در برابر آتش، بایستی آگاهی‌های عمومی را نسبت به روش‌های مقابله با آتش بالا برد. در ۲۰ سال اخیر حدود ۵۰٪ از آتش‌سوزی‌ها کاسته شده است که مهم‌ترین دلایل آن عبارت است از:

جدول ۱-۱ آمار خسارات ناشی از آتش سوزی در سالهای ۱۹۹۴ الی ۱۹۹۸ در کشور آمریکا

محل	درصد مرگ و میر	درصد آتش سوزی
منازل و تعمیرگاه‌ها	۸۰	۲۲
حمل و نقل	۱۳/۴	۲۱/۲
ساختمان‌های عمومی	۲/۸	۳/۷
سایر سازه‌ها (پل‌ها و)	۱/۷	۱/۸
خارج از شهرها (جنگل‌ها، مراتع و)	۱/۳	۴۱/۴
محیط‌های صنعتی	۰/۸	۲/۱
سایر	-	۷/۸