



دانشکده مهندسی مکانیک

بررسی رفتار خزش سوپر آلیاژ

$Al-2\%Mn-2\%Ni-1\%Mg-(0-1-2)\%Si$

نگارش

محمد رضا هنرکار

استاد راهنمای اول: دکتر سید مهدی میراسماعیلی

استاد راهنمای دوم: دکتر بهرام نامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مواد

اردیبهشت ماه ۱۳۹۱



باسمه تعالی



مدیریت تحصیلات تکمیلی

تعهد نامه اصالت اثر

اینجانب محمدرضا هنرکار متعهد می شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است، مطابق مقررات ارجاع و فهرست منابع و مأخذ گردیده است. این پایان نامه / رساله قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارایه نشده است. در صورت اثبات تخلف (در هر زمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می باشد.

محمدرضا هنرکار

امضاء



دانشکده مهندسی مکانیک

بررسی رفتار خزش سوپر آلیاژ

$Al-2\%Mn-2\%Ni-1\%Mg-(0-1-2)\%Si$

نگارش

محمد رضا هنر کار

استاد راهنمای اول: دکتر سید مهدی میراسماعیلی

استاد راهنمای دوم: دکتر بهرام نامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مواد

اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

تائيد و تصويب پايان نامه توسط هيئت داوري

تقدیم بہ پدر و مادر و ہمہ عمر عزیزم

تشر و قدر دانی :

بدون شك انجام این پروژه مرهون زحمات و الطاف بزرگوارانی بوده که در این کوره راه پر مشقت، حقیر را صمیمانه یاری رسانده اند. خانواده عزیزتر از جانم که هیچگاه در این مدت طولانی مرا از محبت و صفای درونشان محروم نساختند. اساتید بزرگوارم آقایان دکتر سید مهدی میراسماعیلی و دکتر بهرام نامی، که در این مدت چراغ راه و راهنمای این رساله و زندگیم بودند و چه صبورانه شاگرد کوچکشان را یاور بوده، کاستی ها و نقص هایم را دلسوزانه بر طرف نموده و مرهم زخم های ناخوش زندگیم بودند. از جناب آقای دکتر غلامحسین پایگانه ریاست محترم دانشکده مهندسی مکانیک که در این مدت، زحمات زیادی را متقبل گشته و بنده را در انجام این پژوهش یاری و هدایت نمودند کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.

همچنین از اساتید و دوستان عزیزم آقایان دکتر امیر عابدی، مهندس محمدی، مهندس رنجبر، مهندس سلطانلو و همکلاسیهای گرامیم که در به اتمام رساندن این پروژه مرا همراهی نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته و از خداوند متعال برای این عزیزان آرزوی توفیق و سربلندی را دارم.

در پایان فرصت را غنیمت شمرده و از کلیه اساتید بزرگوارانی که افتخار شاگردی آنان را داشته ام، خاضعانه و از صمیم قلب تقدیر و تشکر می نمایم.

چکیده:

در تحقیق حاضر تاثیر سیلیسیم بر ریز ساختار و رفتار خزش فروروندگی سوپر آلیاژ ریختگی Al-۱/۶/Ni-۱/۶/Mn-۱/Mg در محدوده دمایی ۲۲۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد تحت تنشهای ۴۲۰-۵۳۰ MPa مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات ریز ساختاری نشان می دهد که با افزودن سیلیسیم به سوپر آلیاژ فوق تا ۱/۳ درصد وزنی نرخ های خزش حالت پایدار کاهش یافته و مقاومت به خزش به دلیل تشکیل ترکیب بین فلزی Mg₂Si بهبود می یابد. این در حالی است که افزودن سیلیسیم بیشتر به آلیاژ، علاوه بر اینکه باعث ایجاد تیغه های سیلیسیم با مورفولوژی نوک تیز در زمینه آلیاژ حاوی ۱/۳ درصد وزنی سیلیسیم و افزایش تمرکز تنش می شود، باعث افزایش مقدار و توزیع فاز Al_xMn_ySi_z با پایداری حرارتی نسبتا پایین شده و مقاومت به خزش نیز کاهش می یابد.

بر اساس رابطه خزش توانی حالت پایدار، توان تنشی (n) در اغلب سطوح تنشی در محدوده ۴-۷ بدست آمد. مقادیر انرژی فعالسازی خزش برای آلیاژ بدون حضور سیلیسیم در سطوح تنشی بالا بین ۸۱/۴۱-۸۷/۹۷ kJ/mol متغیر بود که با توجه به مقادیر (n)، بیانگر کنترل سرعت صعود نابجایی ها از طریق مکانیزم کانال نابجایی می باشد. این محدوده در سطوح تنشی پایین بین ۹۳/۵-۱۲۱/۹۴ kJ/mol بدست آمد که مابین انرژی فعالسازی نفوذ در خود آلومینیم در شبکه (۱۴۲ kJ/mol) و در کانال نابجایی ها (۸۲ kJ/mol) می باشد. بنابراین سرعت صعود نابجایی ها بوسیله دو مکانیزم نفوذ آلومینیم در شبکه و در کانال نابجایی به صورت موازی و هم زمان کنترل می شود. این در حالی است که مقادیر انرژی فعالسازی برای آلیاژهای حاوی مقادیر ۱/۳ %Si و ۲/۵ %Si در تمامی سطوح تنشی بین ۲۲۹/۷-۱۹۶/۹ متغیر بود که با توجه به مقادیر (n)، پیش بینی می شود کنترل سرعت صعود نابجایی ها با مد نظر قرار دادن تعداد زیاد ذرات بین فلزی، توسط نفوذ از طریق شبکه صورت گرفته باشد.

واژگان کلیدی:

سوپر آلیاژ Al-۱/۶/Ni-۱/۶/Mn-۱/Mg - خزش فروروندگی - انرژی فعالسازی - ریزساختار - سیلیسیم

فهرست مطالب

۱	فصل اول: مقدمه
۲	۱-۱- مقدمه
۴	فصل دوم: مروری بر منابع
۵	۱-۲- مقدمه‌ای بر خزش در فلزات.....
۸	۱-۲-۱- مکانیزم های خزش
۸	۱-۲-۱-۱- خزش نابجایی
۱۰	۱-۲-۱-۲- خزش نفوذی
۱۳	۱-۲-۱-۳- لغزش مرزدانه ای
۱۶	۱-۲-۲- فرآیندهای چند تایی.....
۱۷	۱-۲-۳- تنش آستانه ای
۲۰	۱-۲-۴- دیاگرام فرآیندهای تغییر شکل.....
۲۲	۱-۲-۵- روشهای بهبود خواص خزشی.....
۲۳	۱-۲-۶- خزش فروروندگی.....
۲۷	۱-۲-۷- تعیین مکانیزم خزش.....
۳۰	۲-۲- ویژگی های عمومی آلومینیم و آلیاژهای آن.....
۳۱	۲-۳- معرفی سوپر آلیاژهای Al-Ni-Mn-Mg.....
۳۳	۲-۳-۱- تاثیر عناصر آلیاژی و ترکیبات ایجاد شده در آلیاژ Al-Ni-Mn-Mg.....
۳۵	۲-۴- مروری بر رفتار خزشی آلومینیم و آلیاژهای آن.....
۴۰	۲-۵- سیستم های آلیاژی سه تایی در آلیاژ Al-Ni-Mn-Mg

۴۰Al-Mn-Ni سیستم آلیاژی ۱-۵-۲
۴۳Al-Mg-Ni سیستم آلیاژی ۲-۵-۲
۴۴Al-Mg-Mn سیستم آلیاژی ۳-۵-۲
۴۵Al-Ni-Si سیستم آلیاژی ۴-۵-۲
۴۶Al-Mg-Si سیستم آلیاژی ۵-۵-۲
۴۹Al-Mn-Si سیستم آلیاژی ۶-۵-۲

فصل سوم: روش تحقیق

۵۱	
۵۲مقدمه ۱-۳
۵۴آلیاژسازی ۲-۳
۵۴Al-۱/۶%/Ni-۱/۶%/Mn-۱%/Mg آلیاژ ۱-۲-۳
۵۵Al-۱/۶%/Ni-۱/۶%/Mn-۱%/Mg حاوی سیلیسیم ۲-۲-۳
۵۶تعیین ترکیب شیمیایی آلیاژها ۳-۳
۵۶آماده سازی نمونه های خزش ۴-۳
۵۸آزمایش خزش ۵-۳
۵۸دستگاه خزش فروروندگی ۱-۵-۳
۶۱کالیبراسیون دستگاه ۲-۵-۳
۶۱روش آزمایش ۳-۵-۳
۶۲متالوگرافی کیفی و بررسی ریز ساختار ۶-۳
۶۲سختی سنجی ۷-۳

فصل چهارم: نتایج و تحلیل آنها

۶۴ترکیب شیمیایی آلیاژهای تولید شده ۱-۴
۶۵ریزساختار آلیاژهای تولید شده در حالت ریختگی ۲-۴

۶۵مطالعات ریزساختاری قبل از آزمون خزش.....۴-۲-۱
۶۵ریزساختار آلیاژ Al-۱/۶/Ni-۱/۶/Mn-۱/Mg.....۴-۲-۱-۱
۶۹ریزساختار آلیاژ Al-۱/۶/Ni-۱/۶/Mn-۱/Mg حاوی ۱/۳ درصد وزنی سیلیسیم.....۴-۲-۱-۲
۷۳ریزساختار آلیاژ Al-۱/۶/Ni-۱/۶/Mn-۱/Mg حاوی ۲/۵ درصد وزنی سیلیسیم.....۴-۲-۱-۳
۷۶مطالعات ریزساختاری بعد از آزمون خزش.....۴-۲-۲
۷۹نتایج سختی سنجی.....۴-۳
۸۰خزش آلیاژهای Al-۱/۶/Ni-۱/۶/Mn-۱/Mg بدون سیلیسیم و حاوی مقادیر مختلف سیلیسیم.....۴-۴
۸۰بررسی منحنی های خزش.....۴-۴-۱
۸۸تعیین مکانیزم خزش.....۴-۴-۲
۹۳	فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۹۴نتیجه گیری.....۵-۱
۹۶پیشنهادات جهت تحقیقات آینده.....۵-۲
۹۷فهرست منابع.....

فهرست جداول

۵		جدول (۱-۲) محدوده دمایی که بالاتر از آن خزش فاکتور محدود کننده‌ای برای استفاده فلزات خالص و آلیاژهای مقاوم به حرارت است.....	
۳۲		جدول (۲-۲) خواص مکانیکی (کششی) و سختی آلیاژهای ریختگی Al-Ni-Mn با ترکیب های مختلف..	
۳۹		جدول (۳-۲) ترکیب آلیاژ ۲Al ₁₂ مورد استفاده در بررسی لیو.....	
۴۲		جدول (۴-۲) ترکیبات ایجاد شده و مشخصات متالورژیکی آلیاژهای Al-Ni-Mn بررسی شده در دمای ۶۲۰ درجه سانتی گراد.....	
۴۷		جدول (۵-۲) واکنش های فازی در سیستم سه گانه آلیاژ Al-Mg-Si.....	
۴۹		جدول (۶-۲) واکنش های محتمل در گوشه غنی از آلومینیم در سیستم آلیاژی Al-Mn-Si.....	
۵۴		جدول (۱-۳) عیار مواد اولیه استفاده شده برای تولید آلیاژهای مورد نظر.....	
۶۴		جدول (۱-۴) آنالیز شیمیایی آلیاژها (درصد وزنی) در تحقیق حاضر.....	
۶۶		جدول (۲-۴) ترکیب شیمیایی فازهای زمینه و Al ₃ Ni در آلیاژ (درصد اتمی).....	
۶۹		جدول (۳-۴) واکنشهای محتمل بین عناصر آلیاژی Al، Ni، Mg و Si طبق دیاگرام فاز سه تایی آلیاژهای Al-Ni-Si و Al-Mg-Si در محدوده درصد های مورد نیاز این پژوهش.....	
۷۲		جدول (۴-۴) ترکیب شیمیایی فازهای A، B، C و D موجود در آلیاژ Al-۱/۶%/Ni-۱/۶%/Mn-۱%/Mg بر اساس درصد اتمی.....	
۷۵		جدول (۵-۴) ترکیب شیمیایی فازهای A، B، C و D موجود در آلیاژ Al-۱/۶%/Ni-۱/۶%/Mn-۱%/Mg بر اساس درصد اتمی.....	
۷۸		جدول (۶-۴) ترکیب شیمیایی نقاط مشخص شده بر روی شکل (۴-۱۱) بر حسب درصد اتمی.....	
۷۹		جدول (۷-۴) نتایج سختی سنجی آلیاژ Al-۱/۶%/Ni-۱/۶%/Mn-۱%/Mg بدون سیلیسیم و حاوی مقادیر مختلف سیلیسیم.....	

فهرست تصاویر و نمودارها

۶	شما تیک یک منحنی ایده آل خزش.....	شکل (۲-۱)
۸	شما تیک خزش نابجایی شامل صعود و لغزش نابجایی ها.....	شکل (۲-۲)
۹	خزش قانون توانی شامل شکل گیری دانه ها توسط صعود ب) نقض قانون توانی.....	شکل (۲-۳)
۱۰	اصول خزش نفوذی.....	شکل (۲-۴)
۱۱	الف) شما تیک خزش نابارو-هرینگ ب) شما تیک خزش کوبل.....	شکل (۲-۵)
۱۲	شما تیک تغییرات لگاریتمی نرخ خزش پایدار در برابر تنش اعمالی برای فلزات.....	شکل (۲-۶)
۱۵	مراحل انجام لغزش مرزدانه ای الف) حالت قبل از خزش ب) در حین خزش.....	شکل (۲-۷)
۱۶	تغییر شکل دانه ها در اثر نفوذ در دانه و مرزدانه.....	شکل (۲-۸)
۱۷	کنترل پدیده خزش با دو فرآیند همزمان A و B در دو حالت سری و موازی.....	شکل (۲-۹)
۲۰	نمودار نرمالیزه شده برای آلومینیم خالص با ابعاد دانه ۱۰ میکرومتر.....	شکل (۲-۱۰)
۲۴	شما تیک تست خزش فرورونده با فرورونده استوانه ای.....	شکل (۲-۱۱)
۲۵	تصویر شما تیک دستگاه تست خزش فرورونده الف) نمای کلی ب) برش مقطعی کوره.....	شکل (۲-۱۲)
۲۶	محاسبه الگو کرنش پلاستیک در ناحیه نزدیک به لبه فرورونده.....	شکل (۲-۱۳)
۲۷	الف) ریزساختار آلیاژ مقاوم شده با فیبرهای آلومینا در مراحل پایانی آزمایش خزش فروروندگی و ب) ریزساختار ناحیه مجاور فرورونده با بزرگنمایی بالاتر.....	شکل (۲-۱۴)
۳۴	نحوه تأثیر سیلیسیم بر خواص مختلف آلومینیم در آلیاژهای Al-Si.....	شکل (۲-۱۵)
۳۷	نرخ کرنش پایدار به عنوان تابعی از تنش اعمالی برای آلیاژ هیپریوتکتیک و کامپوزیت	شکل (۲-۱۶)
۳۸	زمینه ۶۰۶۱ در دماهای مختلف.....	شکل (۲-۱۷)
۳۸	محاسبه تنش آستانه ای در دماهای مختلف برای دو دمای مختلف.....	شکل (۲-۱۷)
۴۱	گوشه غنی از آلومینیم دیاگرام فازی آلیاژ Al-Mn-Ni.....	شکل (۲-۱۸)
۴۱	دیاگرام فاز سه تایی آلیاژ Al-Mn-Ni.....	شکل (۲-۱۹)

۴۳Al-Mg-Ni آلیاژ سه تایی	شکل (۲ - ۲۰)
۴۵Al-Mg-Mn آلیاژ سه تایی	شکل (۲ - ۲۱)
۴۶(برش مقطع لیکوئیدوس) Al-Ni-Si آلیاژ سه تایی	شکل (۲ - ۲۲)
Al-Mg-Si آلیاژ (الف) (تصویر لیکوئیدوس ب) (تصویر سالییدوس ج) گوشه غنی از آلومینیم	شکل (۲ - ۲۳)
۴۸	
۵۰Al-Mn-Si آلیاژ (الف) (مقطع لیکوئیدوس (ب) توزیع فازها در حالت جامد..	شکل (۲ - ۲۴)
۵۳	شکل (۳ - ۱)
۵۴	شکل (۳ - ۲)
۵۷	شکل (۳ - ۳)
۵۷	شکل (۳ - ۴)
۵۸	شکل (۳ - ۵)
۶۰	شکل (۳ - ۶)
۶۰	شکل (۳ - ۷)
Al-۱/۶%/Ni-۱/۶%/Mn-۱%/Mg آلیاژ در دو بزرگنمایی	شکل (۴ - ۱)
۶۵	
Al-۱/۶%/Ni-۱/۶%/Mn-۱%/Mg آلیاژ (الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی	شکل (۴ - ۲)
۶۶	
Al _۳ Ni آلیاژ از فاز x اشعه نگاری طیف نگاری اشعه x از زمینه α (Al) و (ج) نتایج طیف نگاری اشعه x از فاز Al _۳ Ni	شکل (۴ - ۳)
۶۷	
Al-۱/۶%/Ni-۱/۶%/Mn-۱%/Mg آلیاژ (الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی بدون سیلیسیم به روش BSE به همراه نقشه توزیع عناصر	شکل (۴ - ۴)
۶۹	
Al-۱/۶%/Ni-۱/۶%/Mn-۱%/Mg آلیاژ (الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی حاوی ۱/۳ درصد وزنی سیلیسیم در دو بزرگنمایی مختلف	شکل (۴ - ۵)
۷۱	
Al-۱/۶%/Ni- Mg آلیاژ (الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی حاوی ۱/۳ درصد وزنی سیلیسیم به روش BSE به همراه نقشه توزیع عناصر	شکل (۴ - ۶)

- ۱٪Mn-۱/۶٪ حاوی ۱/۳ درصد وزنی سیلیسیم از (الف) فاز A ، (ب) فاز B ، (ج) فاز C و (د) فاز زمینه D..... ۷۲
- شکل (۴-۷) تصاویر میکروسکوپ نوری آلیاژ Al-۱/۶٪Ni-۱/۶٪Mn-۱٪Mg حاوی ۲/۵٪ وزنی سیلیسیم در دو بزرگنمایی مختلف..... ۷۳
- شکل (۴-۸) تصویر میکروسکوپ الکترونی آلیاژ Al-۱/۶٪Ni-۱/۶٪Mn-۱٪Mg حاوی ۲/۵ درصد وزنی سیلیسیم به روش BSE به همراه نقشه توزیع عناصر..... ۷۴
- شکل (۴-۹) نتایج طیف نگاری اشعه X توسط تصویر میکروسکوپ الکترونی آلیاژ Al-۱/۶٪Ni-۱/۶٪Mn-۱٪Mg حاوی ۲/۵ درصد وزنی سیلیسیم از (الف) فاز A ، (ب) فاز B ، (ج) فاز C و (د) فاز زمینه D..... ۷۵
- شکل (۴-۱۰) تصویر میکروسکوپ نوری منطقه زیر فرورونده پس از خزش در دمای °C ۲۵۰ و تحت تنش ۴۹۰ مگاپاسکال همراه با مناطق سه گانه..... ۷۶
- شکل (۴-۱۱) تصویر میکروسکوپ الکترونی منطقه زیر فرورونده پس از خزش در دمای °C ۲۵۰ و تحت تنش ۴۹۰ مگاپاسکال همراه با مناطق سه گانه..... ۷۷
- شکل (۴-۱۲) تصویر میکروسکوپ الکترونی منطقه زیر فرورونده پس از خزش در دمای °C ۲۵۰ و تحت تنش ۴۹۰ مگاپاسکال..... ۷۸
- شکل (۴-۱۳) منحنی تغییرات عمق فرورونده برحسب زمان در دمای ۵۰۳ K تحت تنشهای ۵۳۰ Mpa -۴۲۰ برای (الف) آلیاژ Al-۱/۶٪Ni-۱/۶٪Mn-۱٪Mg ، (ب) آلیاژ Al-۱/۶٪Ni-۱/۶٪Mn-۱٪Mg حاوی ۱٪Mg حاوی ۱/۳ درصد وزنی سیلیسیم و (ج) آلیاژ Al-۱/۶٪Ni-۱/۶٪Mn-۱٪Mg حاوی ۲/۵ درصد وزنی سیلیسیم..... ۸۲
- شکل (۴-۱۴) منحنی تغییرات عمق فرورونده برحسب زمان در تنش ثابت ۴۲۰ Mpa و تحت دماهای ۴۹۳-۵۲۳ برای (الف) آلیاژ Al-۱/۶٪Ni-۱/۶٪Mn-۱٪Mg ، (ب) آلیاژ Al-۱/۶٪Ni-۱/۶٪Mn-۱٪Mg حاوی ۱/۳ درصد وزنی سیلیسیم و (ج) آلیاژ Al-۱/۶٪Ni-۱/۶٪Mn-۱٪Mg حاوی ۲/۵ درصد وزنی سیلیسیم..... ۸۳
- شکل (۴-۱۵) منحنی تغییرات عمق فرورونده برحسب زمان برای آلیاژ Al-۱/۶٪Ni-۱/۶٪Mn-۱٪Mg حاوی ۲/۵ درصد وزنی سیلیسیم..... ۸۳

- بدون حضور سیلیسیم و حاوی مقادیر $1/3$ و $2/5$ درصد وزنی سیلیسیم در (الف) تنش
 ۸۴ ثابت 460 Mpa و دمای ثابت 503 K (ب) تنش ثابت 490 Mpa و دمای ثابت 493 K
- شکل (۴-۱۶) منحنی تغییرات نرخ کرنش خزشی ($\dot{\epsilon}$) بر حسب زمان تحت تنش های
 ۸۵ مختلف در دمای 503 K
- شکل (۴-۱۷) مقایسه نرخ خزش حالت پایدار تحت تنش های فشاری مختلف برای آلیاژهای بدون
 ۸۷ سیلیسیم و حاوی مقادیر مختلف سیلیسیم.....
- شکل (۴-۱۸) تغییرات $\text{Ln}(V_{\text{imp}})$ بر حسب $\text{Ln}(\sigma_{\text{imp}})$ در دماهای ثابت برای آلیاژ بدون سیلیسیم و
 حاوی مقادیر مختلف از درصد وزنی سیلیسیم در حالت ریختگی (الف) آلیاژ $\text{Al-}1/6\%/\text{Ni-}$
 $1/6\%/\text{Mn-}1\%/\text{Mg}$ بدون سیلیسیم، (ب) آلیاژ $\text{Al-}1/6\%/\text{Ni-}1/6\%/\text{Mn-}1\%/\text{Mg}$ حاوی $1/3$ درصد
 وزنی سیلیسیم، (ج) آلیاژ $\text{Al-}1/6\%/\text{Ni-}1/6\%/\text{Mn-}1\%/\text{Mg}$ حاوی $2/5$ درصد وزنی
 ۹۰ سیلیسیم.....
- شکل (۴-۱۹) تغییرات $\text{Ln}(V_{\text{imp}})$ بر حسب $1/T$ تحت تنش های ثابت برای آلیاژ بدون سیلیسیم و
 حاوی مقادیر مختلف از درصد وزنی سیلیسیم در حالت ریختگی (الف) آلیاژ $\text{Al-}1/6\%/\text{Ni-}$
 $1/6\%/\text{Mn-}1\%/\text{Mg}$ بدون سیلیسیم، (ب) آلیاژ $\text{Al-}1/6\%/\text{Ni-}1/6\%/\text{Mn-}1\%/\text{Mg}$ حاوی $1/3$
 درصد وزنی سیلیسیم، (ج) آلیاژ $\text{Al-}1/6\%/\text{Ni-}1/6\%/\text{Mn-}1\%/\text{Mg}$ حاوی $2/5$ درصد وزنی
 ۹۲ سیلیسیم.....

فصل اول

مقدمه

۱-۱- مقدمه

آلیاژهای پایه آلومینیم به واسطه خواص منحصر به فردی که دارند از پر کاربردترین آلیاژهای صنعتی در جهان محسوب می شوند که از جمله این خواص می توان به چگالی پایین، قدرت هدایت حرارتی و مقاومت به خوردگی بالا اشاره کرد [۱]. نقطه ضعف اصلی برخی آلیاژهای آلومینیم مقاومت خزشی کم و یا استحکام کم در دماهای بالای کاری است که با توجه به کاربرد آلیاژهای جدید که کار در دماهای بالاتر را ضروری کرده است، تلاش بسیار زیادی طی سالهای اخیر در رفع این نقیصه صورت پذیرفته است [۲]. همچنین استفاده از آلیاژهای آلومینیم در صنایع هوافضا و کاربردهای نظامی و حتی در تولید ظروف آشپزخانه که بایستی محصولات در دمای بالا نسبت به کاهش خواص مکانیکی، مقاومت نشان دهند نیاز به تحقیقات را بیشتر نمایان می کند.

حضور عناصری مثل منگنز و منیزیم باعث افزایش مقاومت به خوردگی آلیاژهای آلومینیم می شود و بالطبع آن سوپر آلیاژهای Al-Ni-Mn-Mg دارای خاصیت مقاومت به خوردگی بسیار مطلوبی می باشند. خاصیت یاد شده به همراه ثبات ابعادی بالا و عدم تغییر رنگ تحت دما و تنشهای بالا در دراز مدت باعث استفاده از این آلیاژ در تولید قطعات خودرو و فضاپیما و همچنین برخی از ملزومات از جمله شعله پخش کن های اجاق گاز شده است [۲]. حضور عنصر نیکل با تشکیل ترکیب بین فلزی Al_3Ni با پایداری حرارتی بالا و کاهش ضریب انبساط حرارتی، منگنز با دارا بودن انرژی نقص در چیده شدن پایین و تشکیل محلول جامد و همچنین منیزیم با تشکیل محلول جامد، باعث افزایش استحکام و مقاومت به خزش آلومینیم می شوند. در حضور سیلیسیم ترکیبات رسوبی و بین فلزی Mg_2Si و $Al_xMn_ySi_z$ تشکیل می شوند. افزودن سیلیسیم تا ۲/۵ درصد وزنی بر مقدار و اندازه ذرات فاز Mg_2Si تأثیری ندارد، درحالیکه بر مقدار و توزیع ترکیب $Al_xMn_ySi_z$ در ریزساختار اثر بسزایی دارد.

بر اساس پیش بینی ها افزودن سیلیسیم بیشتر به آلیاژ، علاوه بر اینکه باعث ایجاد تیغه های غنی از سیلیسیم در زمینه آلیاژ Si ۱/۳٪ Mg ۱/۶٪ Mn ۱/۶٪ Ni ۱/۶٪ Al و ایجاد تمرکز تنش و مقاومت به خزش آلیاژ می شود، باعث افزایش مقدار و توزیع فاز $Al_xMn_ySi_z$ با پایداری حرارتی کم شده و مقاومت به خزش کاهش می یابد. با این وجود پیش بینی می شود در اثر افزودن مقادیر کمتر سیلیسیم (تا ۱/۳ درصد

وزنی) خواص مقاومت به خزشی این آلیاژ نیز با توجه به کاهش تعداد ترکیبات با پایداری حرارتی کمتر در برابر نفوذ، لغزش و صعود نابجایی‌ها، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. بنابراین در این پژوهش تلاش بر آن است که با افزودن مقادیر مختلف سیلیسیم، رفتار خزشی آلیاژ بررسی شده و مکانیزم‌های حاکم بر خزش آن تعیین شود.

فصل دوم با عنوان مروری بر منابع شامل پنج مبحث مقدمه ای بر خزش در فلزات ، ویژگی های عمومی آلومینیم و آلیاژهای آن، معرفی سوپر آلیاژهای Al-Ni-Mn-Mg، مروری بر رفتار خزشی آلومینیم و آلیاژهای آن و سیستم های آلیاژی سه تایی در آلیاژ Al-Ni-Mn-Mg می باشد. در فصل سوم با عنوان روش تحقیق، آلیاژسازی، مراحل انجام آزمایش‌ها و آنالیزها، معرفی دستگاه تست خزش فرورونده و مطالعات ریزساختاری توضیح داده شده است. در فصل چهارم که با عنوان نتایج و تحلیل آنها مطرح شده است در سه بخش کلی بررسی ریزساختاری قبل و بعد از آزمایشات، بررسی منحنی های خزش و تحلیل آنها و تعیین مکانیزم خزش ارائه شده است. در فصل پنجم و انتهای هم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آورده شده است.

فصل دوم

مروری بر منابع