

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
دانشکده فنی مهندسی  
گروه سازه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  
رشته مهندسی عمران، سازه

# بررسی نظری پارامترهای مکانیک شکست بتن سبک سازه‌ای ساخته شده از سنگدانه‌های اسکوریا و پومیس

استاد راهنما

دکتر علیرضا انتظاری

پژوهشگر

حمید عمران زاده

بهمن / ۱۳۹۳

تبریز / ایران

**تقدیم به :**

**مادر عزیز و دلسوزم**

**که لحظه لحظه زندگی خود را مدیون دلگرمی و محبت‌های بی‌دریغ او**

**هستم**

## تشر و قدر دانی:

قسم به قلم، زبان قاصر از بیان سپاسی شایسته از تمام زحمات بی دریغ حامیانم می باشد. بدینوسیله از زحمات جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری که به عنوان استاد راهنمای پایان نامه، در تمام مراحل با راهنماییهای عالمانه و در اختیار قرار دادن اوقات ارزشمندشان جهت به ثمر رساندن این پایان نامه رهگشایم بودند، سپاسگزاری می نمایم.

حمید عمران زاده

بهمن ماه ۱۳۹۳

تبریز، ایران

## فهرست مطالب

ج	فهرست علائم و نشانه‌ها	.....
ح	فهرست جداول	.....
خ	فهرست اشکال	.....
یک	چکیده	.....

### فصل اول: مقدمه

۱	۱-۱ پیشگفتار	.....
۲	۲-۱ مزایای کاربرد بتن سبک	.....
۲	۳-۱ چگونگی تولید بتن سبک	.....
۳	۱-۳-۱ بتن سبک سازه‌ای	.....
۳	۴-۱ مکانیک شکست	.....
۴	۵-۱ تقسیم‌بندی پایان‌نامه	.....

### فصل دوم: بررسی منابع

۶	۱-۲ سنگدانه‌های اسکوریا و پومیس	.....
۹	۱-۱-۲ خصوصیات مکانیکی LWA	.....
۱۰	۲-۲ روشهای موجود در آیین‌نامه‌های طراحی سازه‌های بتنی برای شکست	.....
۱۰	۱-۲-۲ بررسی مساله شکست از دیدگاه تمرکز تنش	.....

- ۳-۲ مکانیک شکست..... ۱۲
- ۱-۳-۲ دسته‌بندی مواد..... ۱۲
- ۲-۳-۲ رویکردهای مکانیک شکست..... ۱۴
- ۴-۲ مفهوم مد شکست..... ۱۵
- ۱-۴-۲ انواع مدهای شکست..... ۱۵
- ۵-۲ مکانیک شکست الاستیک خطی..... ۱۶
- ۶-۲ ضریب شدت تنش..... ۱۷
- ۷-۲ معیار انرژی شکست (معیار نرخ رهایی انرژی)..... ۲۰
- ۸-۲ مکانیک شکست غیرخطی..... ۲۲
- ۹-۲ مفهوم انتگرال  $J$ ..... ۲۵
- ۱۰-۲ معیار بازشدگی ترک..... ۲۶
- ۱۱-۲ مدل‌های مکانیک شکستی غیرخطی بتن..... ۲۷
- ۱۲-۲ مدل ترک چسبنده..... ۳۰
- ۱-۱۲-۲ مدل ترک مجازی هیلربورگ..... ۳۱
- ۱۳-۲ اندازه‌گیری پارامترهای شکست بتن..... ۳۳
- ۱-۱۳-۲ روش RILEM برای اندازه‌گیری  $G_f$ ..... ۳۳
- ۲-۱۳-۲ آیین‌نامه بتن ژاپن برای اندازه‌گیری انرژی شکست کل  $G_f$ ..... ۳۴
- ۳-۱۳-۲ تعیین چقرمگی شکست ( $K_{Ic}$ )..... ۳۶
- ۴-۱۳-۲ روشهای غیرمستقیم..... ۳۸
- ۱۴-۲ انواع روشهای حل مسائل مهندسی..... ۳۹
- ۱-۱۴-۲ روشهای عددی در مکانیک شکست..... ۳۹
- ۱-۱-۱۴-۲ الگوی ترک گسسته..... ۴۰

۴۱	..... ۲-۱-۱۴-۲ الگوی ترک چسبیده
۴۲	..... ۳-۱-۱۴-۲ روشهای نرمی در مکانیک شکست
۴۳	..... ۴-۱-۱۴-۲ الگوی ترک پخش شده
۴۵	..... ۱۵-۲ تنش تکین در نوک ترک
۴۶	..... ۱۶-۲ اثر اندازه
۴۹	..... ۱-۱۶-۲ عوامل وابستگی مقاومت سازه به اندازهی آن
۴۹	..... ۱-۱-۱۶-۲ اثر اندازه آماری
۵۰	..... ۱-۱-۱۶-۲ اثر اندازه مکانیک شکست

## ۵۱ ..... فصل سوم: مواد و روشها

۵۱	..... ۱-۳ مقدمه
۵۱	..... ۲-۳ معرفی مصالح
۵۲	..... ۱-۲-۳ سنگدانه‌های سبک
۵۴	..... ۲-۲-۳ سنگدانه‌های طبیعی معمولی
۵۵	..... ۳-۲-۳ سیمان
۵۵	..... ۴-۲-۳ فوق روان کننده
۵۶	..... ۵-۲-۳ میکروسیلیس
۵۶	..... ۳-۳ تولید LWAC
۵۸	..... ۴-۳ تعیین پارامترهای مکانیک شکست نمونه‌های تجربی انتظاری (۱۳۹۱)
۵۹	..... ۱-۴-۳ روش آزمایش در کارهای تجربی انتظاری (۱۳۹۱)
۶۰	..... ۵-۳ واحد انتخابی در آباکوس
۶۱	..... ۶-۳ ماژولهای نرم‌افزار آباکوس

۶۱	.....	Part ۱-۶-۳
۶۲	.....	Property ۲-۶-۳
۶۷	.....	۱-۲-۶-۳ خواص الاستیک
۶۸	.....	۲-۲-۶-۳ خواص پلاستیک
۶۹	.....	۱-۲-۲-۶-۳ مدل ترک پخش شده
۶۹	.....	۱-۱-۲-۲-۶-۳ پارامترهای مدل ترک پخش شده
۷۰	.....	۲-۲-۲-۶-۳ مدل ترک ترد
۷۱	.....	۳-۲-۲-۶-۳ مدل پلاستیسیته آسیب بتن
۷۵	.....	۳-۲-۶-۳ خواص آسیب
۷۷	.....	۴-۲-۶-۳ اختصاص دادن ضخامت به نمونه‌ها
۷۷	.....	Assembly ۳-۶-۳
۷۹	.....	Step ۴-۶-۳
۸۱	.....	Interaction ۵-۶-۳
۸۳	.....	Load ۶-۶-۳
۸۴	.....	Mesh ۷-۶-۳
۸۴	.....	۱-۷-۶-۳ مش‌بندی مدل‌های بر مبنای ترک کانتوری
۸۸	.....	۲-۷-۶-۳ مش‌بندی مدل‌های بر مبنای ترک ناحیه غنی شده (XFEM)
۹۰	.....	۷-۳ مدل‌سازی اثر اندازه

### ۹۳ ..... فصل چهارم: بررسی نتایج

۹۳	.....	۱-۴ ماژول (Visualization)
۹۴	.....	۲-۴ منحنی بار- تغییر مکان قائم محل اعمال بار
۱۰۱	.....	۳-۴ منحنی بار- بازشدگی دهانه ترک



۱۰۷.....	۴-۴ محاسبه انرژی شکست در واحد سطح ترک ( $G_f$ )
۱۰۷.....	۱-۴-۴ روش کمیته RILEM جهت محاسبه انرژی شکست در واحد سطح ترک
۱۰۸.....	۲-۴-۴ روش آیین‌نامه بتن ژاپن (JCI) جهت محاسبه انرژی شکست در واحد سطح ترک
۱۱۰.....	۵-۴ محاسبه چقرمگی شکست
۱۱۰.....	۱-۵-۴ چقرمگی شکست غیرمستقیم
۱۱۲.....	۲-۵-۴ چقرمگی شکست
۱۱۲.....	۱-۲-۵-۴ چقرمگی شکست مدلسازیهای بر مبنای ترک کانتوری
۱۱۳.....	۲-۲-۵-۴ چقرمگی شکست از روی منحنی $P-\delta$ و منحنی P-CMOD
۱۱۵.....	۶-۴ بحث نتایج
۱۱۸.....	۷-۴ نتایج اثر اندازه روی چقرمگی شکست نمونه‌ها
۱۲۱.....	<b>فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات</b>
۱۲۱.....	۱-۵ نتیجه‌گیری
۱۲۴.....	۲-۵ پیشنهادات برای ادامه کار
۱۲۵.....	منابع و مآخذ
۱۲۸.....	ABSTRACT

## فهرست علائم و نشانه‌ها

$a$	طول ترک جدید
$a_0$	طول ترک اولیه
$a_c$	طول ترک بحرانی در لحظه شکست
$\beta_t$	ضریب قفل و بست دانه‌ای در حین رشد ترک
CMOD <sub>c</sub>	بازشدگی بحرانی دهانه ترک (در موقع خرابی)
CTOD <sub>c</sub>	بازشدگی بحرانی نوک ترک (در موقع خرابی)
D <sub>cr</sub>	درایه‌های ماتریس سختی مصالح ترک خورده
E	مدول الاستیسیته مصالح
E <sub>sec</sub>	مدول الاستیسیته سکانتی مصالح (از نقطه ابتدا تا نقطه بار حداکثر)
FPZ	منطقه فرآیند شکست
$f'_c$	مقاومت فشاری بتن
$f_c$	تنش فشاری بتن
$f_t$	مقاومت کششی بتن
$g_1(\alpha_c)$	تابع هندسی (ضریب شکل)
G <sub>F</sub>	انرژی شکست در واحد سطح ترک
G <sub>σ</sub>	انرژی لازم جهت غلبه بر تنشهای چسبنده در واحد سطح ترک
G <sub>IC</sub>	نرخ آزادسازی انرژی برای ایجاد سطوح جدید ترک در واحد سطح ترک
h	ارتفاع نمونه
ITZ	مرز تماس سنگدانه با ملات
K <sub>IC</sub>	چقرمگی شکست یا طاقت مصالح در مود اول شکست

چقرمگی شکست غیرمستقیم در مود اول شکست	$K'_{Ic}$
طول کلی تیر	L
سنگدانه‌های سبک وزن	LWA
بتن ساخته شده از سنگدانه‌های سبک	LWAC
سنگدانه پومیس	PA
مختصات قطبی جلوی نوک ترک	$r, \theta$
مقاومت رشد ترک	R
دهانه بارگذاری شده تیر	S
سنگدانه اسکوریا	SA
جابجایی در جهت x محورهای مختصات	u
جابجایی در جهت y محورهای مختصات	v
جابجایی در جهت z محورهای مختصات	w
مساحت زیر منحنی که از آزمایش حاصل شده است	$W_0$
مساحت زیر منحنی ناشی از وزن تیر	$W_1$
مساحت زیر منحنی ناشی از وزن تجهیزات نصب شده روی تیر	$W_2$
مساحت زیر منحنی کل	$W_t$
روش المان محدود توسعه یافته (غنی شده)	XFEM
مجموع انرژی پتانسیل جسم ترکدار	$\Pi$
انرژی سطحی الاستیک	$\gamma_s$
کار کرنش پلاستیک	$\gamma_p$

## فهرست جداول

- جدول ۱-۲- مقایسه خصوصیات شیمیایی و فیزیکی پومیس و سیمان (Khandaker, 2004)..... ۷
- جدول ۲-۲- محدوده چقرمگی شکست برای انواع مصالح (Wikipedia, 2014)..... ۳۸
- جدول ۱-۳- تجزیه شیمیایی مصالح مصرفی (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۵۳
- جدول ۲-۳- دانه‌بندی سنگدانه‌های سبک و معمولی بر حسب درصد وزنی رد شده (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۵۳
- جدول ۳-۳- مشخصات سنگدانه‌ها (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۵۵
- جدول ۴-۳- مقادیر اجزای تشکیل دهنده مخلوط‌های بتن سبک انتظاری (۱۳۹۱) بر حسب  $(\text{Kg}/\text{m}^3)$ ..... ۵۷
- جدول ۵-۳- اندازه نمونه‌های آزمایش خمش سه نقطه‌ای (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۵۸
- جدول ۶-۳- خصوصیات مکانیکی LWAC استفاده شده در آزمایش خمش سه نقطه‌ای (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۵۹
- جدول ۷-۳- سیستم واحدهای متری و میلی‌متری پیشنهادی جهت کاربرد در آباکوس (معیری و همکاران، ۱۳۹۲)..... ۶۰
- جدول ۸-۳- مدول الاستیسیته نمونه‌های مدلسازی شده در آباکوس..... ۶۷
- جدول ۹-۳- داده‌های تنش - کرنش پلاستیک معادل، ورودی در نرم‌افزار آباکوس..... ۷۱
- جدول ۱۰-۳- داده‌های ورودی مربوط به جابجایی بحرانی ( $U_{to}$ ) برای بیان نرم‌شوندگی کششی به آباکوس..... ۷۴
- جدول ۱۱-۳- داده‌های ورودی مربوط به معیار آسیب در آباکوس..... ۷۵
- جدول ۱۲-۳- ابعاد تیرهای مدلسازی شده در آباکوس جهت بررسی اثر اندازه..... ۹۱
- جدول ۱-۴- اطلاعات تعیین انرژی شکست (در واحد سطح ترک) به روش RILEM..... ۱۰۷
- جدول ۲-۴- اطلاعات تعیین انرژی شکست (در واحد سطح ترک) به روش JCI..... ۱۰۹
- جدول ۳-۴- تعیین چقرمگی شکست غیرمستقیم..... ۱۱۰
- جدول ۴-۴- چقرمگی شکست مدلهای بر اساس ترک کانتوری..... ۱۱۳
- جدول ۵-۴- چقرمگی شکست مدلهای بر اساس ترک غنی شده از روی نمودارهای  $P-\delta$  و  $P-CMOD$ ..... ۱۱۴
- جدول ۶-۴- چقرمگی شکست در مدلسازیهای اثر اندازه..... ۱۱۹

## فهرست اشکال

- شکل ۲-۱- سنگدانه‌های اسکوریا و پومیس (Anwar Hossain، 2004) ..... ۷
- شکل ۲-۲- ساختار درونی یک نوع مشخصی از LWA با چگالی متفاوت (Kilic و همکاران، 2009) ..... ۸
- شکل ۲-۳- مسیر رشد ترک در بتن معمولی و بتن ساخته شده از سنگدانه‌های سبک (Russell، 2009) ..... ۹
- شکل ۲-۴- نمونه‌ای از شکست سازه‌ها در اثر رشد ترک که طراحی آنها کاملاً بر مبنای آیین‌نامه‌های متعارف بود ..... ۱۰
- شکل ۲-۵- توزیع تنشها در حوالی سوراخ (میرزایی نصیرآباد و همکاران، ۱۳۸۸) ..... ۱۱
- شکل ۲-۶- منحنی تپ تنش- کرنش انواع مواد (انتظاری، ۱۳۹۱) ..... ۱۲
- شکل ۲-۷- دسته‌بندی مصالح از دیدگاه مکانیک شکست (Bazant، 2002) ..... ۱۳
- شکل ۲-۸- انواع مودهای شکست (Saouma، 2014) ..... ۱۶
- شکل ۲-۹- میدان تنش در حوالی نوک ترک برای رابطه ایروین (Saouma، 2012) ..... ۱۷
- شکل ۲-۱۰- پارامترهای تعیین رابطه چقرمگی تیر تحت خمش سه نقطه‌ای (Bazant، 2002) ..... ۱۹
- شکل ۲-۱۱- توجیه افزایش مقاومت رشد ترک در حین گسترش ترک (Kruzic، 2004) ..... ۲۱
- شکل ۲-۱۲- مکانیزم‌های جذب انرژی در طی رشد ترک بعلت ماهیت ناهمگنی مصالح (Kruzic، 2004) ..... ۲۳
- شکل ۲-۱۳- تخمین اندازه‌ی منطقه‌ی پلاستیک در جلوی نوک ترک بر اساس معادلات ایروین (Saouma، 2007) ..... ۲۳
- شکل ۲-۱۴- منطقه‌ی پلاستیک در جلوی نوک ترک بر اساس معیار وان‌مایرز (Saouma، 2007) ..... ۲۴
- شکل ۲-۱۵- منطقه‌ی پلاستیک در جلوی نوک ترک در مدلسازی نرم‌افزاری در حین رشد ترک (Saouma، 2007) ..... ۲۴
- شکل ۲-۱۶- تغییرات شکل منطقه‌ی پلاستیک در جلوی نوک ترک و در راستای عرض ترک (Kruzic، 2004) ..... ۲۵
- شکل ۲-۱۷- انتگرال  $J$  (Zhang، 1990) ..... ۲۵
- شکل ۲-۱۸- بازشدگی دهانه ترک (Tom، 2011) ..... ۲۶
- شکل ۲-۱۹- مدل ترک چسبنده (Gladwell، 2010) ..... ۳۰
- شکل ۲-۲۰- مدل ترک مجازی هیلربرگ (اصفهانی، ۱۳۸۶) ..... ۳۱
- شکل ۲-۲۱- انواع نرم‌شوندگی کششی در بتن (Ingraffea، 2010) ..... ۳۲
- شکل ۲-۲۲- پارامترهای آزمایش تعیین انرژی شکست به روش کمیته‌ی RILEM (RILEM، 2008) ..... ۳۴

- شکل ۲-۲۳- نحوه‌ی آزمایش P-CMOD (JCI، 2010)..... ۳۵
- شکل ۲-۲۴- الگوی ترک گسسته (Zhang و Chen، 2003)..... ۴۰
- شکل ۲-۲۵- الگوی ترک چسبنده (Ingraffea، 2010)..... ۴۱
- شکل ۲-۲۶- المانهای تکین در نوک ترک (Dominguez و همکاران، 1997)..... ۴۶
- شکل ۲-۲۷- آزمایش تعیین اثر اندازه (Planas و Bazant، 1998)..... ۴۷
- شکل ۲-۲۸- وابستگی مقاومت سازه به اندازه آن (Planas و Bazant، 1998)..... ۴۸
- شکل ۲-۲۹- وابستگی شکل‌پذیری سازه به اندازه آن (Planas و Bazant، 1998)..... ۴۸
- شکل ۲-۳۰- آزمایشات گریفیت روی فیبرهای شیشه (Bazant و Pang، 2006)..... ۵۰
- شکل ۳-۱- سنگدانه های اسکوریا و پومیس استفاده شده در کارهای تجربی انتظاری (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۵۲
- شکل ۳-۲- نحوه انجام آزمایش تعیین مقاومت دانه‌ای سنگدانه‌ها (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۵۴
- شکل ۳-۳- مشخصات آزمایش تیر شکافدار (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۵۹
- شکل ۳-۴- منحنی تیپ تنش- کرنش فشاری بتن معمولی (رمضانیاپور و شاه نظری، ۱۳۹۰)..... ۶۳
- شکل ۳-۵- مقایسه‌ی منحنی‌های تیپ تنش- کرنش بتن معمولی و بتن سبکدانه (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۶۴
- شکل ۳-۶- اختصاص خواص الاستیک به نمونه S8 در آباکوس..... ۶۸
- شکل ۳-۷- اختصاص خواص پلاستیک به نمونه S8 در آباکوس در هر دو روش مدلسازی ترک (کانتوری و غنی‌شده)..... ۷۲
- شکل ۳-۸- نحوه در نظر گرفتن نرم‌شوندگی کششی در نرم‌افزار آباکوس (Abaqus، 2014)..... ۷۳
- شکل ۳-۹- اختصاص خواص نرم‌شوندگی کششی به نمونه S8 در آباکوس در هر دو روش مدلسازی ترک (کانتوری و غنی‌شده)..... ۷۴
- شکل ۳-۱۰- اختصاص خواص آسیب به نمونه S8 در آباکوس در هر دو روش مدلسازی ترک (کانتوری و غنی‌شده)..... ۷۶
- شکل ۳-۱۱- اختصاص خواص گسترش آسیب به نمونه S8 در آباکوس تنها به مدل‌های بر مبنای ترک کانتوری..... ۷۶
- شکل ۳-۱۲- اختصاص ضخامت به همه‌ی تیرها (بجز مدل‌های اثر اندازه)..... ۷۷
- شکل ۳-۱۳- جایگذاری اجزا در محل خود در مدل‌های بر مبنای ترک کانتوری..... ۷۸

- شکل ۳-۱۴- جایگذاری اجزا در محل خود در مدل‌های بر مبنای ترک ناحیه غنی شده..... ۷۹
- شکل ۳-۱۵- مشخص کردن خروجی از نوع چقرمگی شکست در مدل‌های بر مبنای ترک کانتوری ..... ۸۱
- شکل ۳-۱۶- تماس غلتکها با وجوه تیر و مشخص کردن مکان ترک (مدل‌های ترک کانتوری)..... ۸۲
- شکل ۳-۱۷- اختصاص خاصیت تکین شدن به المانهای حوالی نوک ترک در مدل‌های ترک کانتوری ..... ۸۳
- شکل ۳-۱۸- اختصاص المانهای مثلثی به ناحیه داخل دایره اول در مدل‌های بر مبنای ترک کانتوری ..... ۸۵
- شکل ۳-۱۹- اختصاص المانهای مستطیلی از نوع Sweep به نواحی داخل سایر دایره‌ها در مدل‌های ترک کانتوری ..... ۸۵
- شکل ۳-۲۰- اختصاص المانهای مستطیلی از نوع Free و بصورت Medial axis به سایر نواحی تیر در مدل‌های بر مبنای ترک کانتوری ..... ۸۶
- شکل ۳-۲۱- مش بندی کل تیر در مدل‌های بر مبنای ترک کانتوری ..... ۸۶
- شکل ۳-۲۲- اختصاص المانهای درجه دو و شرایط کرنش مسطحه به تیر در مدل‌های بر مبنای ترک کانتوری..... ۸۷
- شکل ۳-۲۳- اختصاص المانهای مستطیلی از نوع Free و بصورت Medial axis به کل نواحی تیر در مدل‌های بر مبنای ترک ناحیه غنی شده ..... ۸۹
- شکل ۳-۲۴- مش بندی تیر در مدل‌های بر مبنای ناحیه غنی شده ..... ۹۰
- شکل ۳-۲۵- مدل‌های اثر اندازه در نرم افزار آباکوس..... ۹۲
- شکل ۴-۱- توزیع تنش در تیرهای مدل سازی شده بر مبنای ترک کانتوری..... ۹۳
- شکل ۴-۲- شکست تیرهای مدل سازی شده بر مبنای ترک غنی شده..... ۹۴
- شکل ۴-۳- منحنی بار- تغییر مکان تجربی نمونه ی S8 (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۹۵
- شکل ۴-۴- منحنی بار- تغییر مکان تجربی نمونه ی S15 (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۹۵
- شکل ۴-۵- منحنی بار- تغییر مکان تجربی نمونه ی P2 (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۹۶
- شکل ۴-۶- منحنی بار- تغییر مکان تجربی نمونه ی P8 (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۹۶
- شکل ۴-۷- منحنی بار- تغییر مکان نمونه ی S8 بدست آمده از آباکوس ..... ۹۷
- شکل ۴-۸- منحنی بار- تغییر مکان نمونه ی S15 بدست آمده از آباکوس ..... ۹۷
- شکل ۴-۹- منحنی بار- تغییر مکان نمونه ی P2 بدست آمده از آباکوس ..... ۹۸
- شکل ۴-۱۰- منحنی بار- تغییر مکان نمونه ی P8 بدست آمده از آباکوس ..... ۹۸

- شکل ۴-۱۱- منحنی بار- تغییر مکان نرم افزاری و تجربی نمونه S8..... ۹۹
- شکل ۴-۱۲- منحنی بار- تغییر مکان نرم افزاری و تجربی نمونه S15..... ۹۹
- شکل ۴-۱۳- منحنی بار- تغییر مکان نرم افزاری و تجربی نمونه P2..... ۱۰۰
- شکل ۴-۱۴- منحنی بار- تغییر مکان نرم افزاری و تجربی نمونه P8..... ۱۰۰
- شکل ۴-۱۵- منحنی بار- بازشدگی دهانه‌ی ترک تجربی نمونه‌ی S8 (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۱۰۱
- شکل ۴-۱۶- منحنی بار- بازشدگی دهانه‌ی ترک تجربی نمونه‌ی S15 (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۱۰۱
- شکل ۴-۱۷- منحنی بار- بازشدگی دهانه‌ی ترک تجربی نمونه‌ی P2 (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۱۰۲
- شکل ۴-۱۸- منحنی بار- بازشدگی دهانه‌ی ترک تجربی نمونه‌ی P8 (انتظاری، ۱۳۹۱)..... ۱۰۲
- شکل ۴-۱۹- منحنی بار- بازشدگی دهانه‌ی ترک نمونه‌ی S8 بدست آمده از آباکوس..... ۱۰۳
- شکل ۴-۲۰- منحنی بار- بازشدگی دهانه‌ی ترک نمونه‌ی S15 بدست آمده از آباکوس..... ۱۰۳
- شکل ۴-۲۱- منحنی بار- بازشدگی دهانه‌ی ترک نمونه‌ی P2 بدست آمده از آباکوس..... ۱۰۴
- شکل ۴-۲۲- منحنی بار- بازشدگی دهانه‌ی ترک نمونه‌ی P8 بدست آمده از آباکوس..... ۱۰۴
- شکل ۴-۲۳- منحنی بار- بازشدگی دهانه ترک نرم افزاری و تجربی نمونه S8..... ۱۰۵
- شکل ۴-۲۴- منحنی بار- بازشدگی دهانه ترک نرم افزاری و تجربی نمونه S15..... ۱۰۵
- شکل ۴-۲۵- منحنی بار- بازشدگی دهانه ترک نرم افزاری و تجربی نمونه P2..... ۱۰۶
- شکل ۴-۲۶- منحنی بار- بازشدگی دهانه ترک نرم افزاری و تجربی نمونه P8..... ۱۰۶
- شکل ۴-۲۷- مقایسه انرژی شکست (در واحد سطح ترک) نرم‌افزاری با مقادیر تجربی متناظر در روش RILEM..... ۱۰۸
- شکل ۴-۲۸- مقایسه انرژی شکست (در واحد سطح ترک) نرم‌افزاری با مقادیر تجربی متناظر در روش JCI..... ۱۰۹
- شکل ۴-۲۹- مقایسه‌ی چقرمگی شکست غیرمستقیم با مقادیر تجربی متناظر در روش RILEM..... ۱۱۱
- شکل ۴-۳۰- مقایسه‌ی چقرمگی شکست غیرمستقیم با مقادیر تجربی متناظر در روش JCI..... ۱۱۱
- شکل ۴-۳۱- چقرمگی شکست نمونه S8 در مدل‌سازی بر مبنای ترک کانتوری..... ۱۱۲
- شکل ۴-۳۲- مقایسه‌ی چقرمگی شکست مدل‌های بر اساس ترک کانتوری با مقادیر تجربی متناظر..... ۱۱۳
- شکل ۴-۳۳- مقایسه‌ی چقرمگی شکست از روی منحنی‌های  $(P-\delta)$  و  $(P-CMOD)$  مدل‌های بر اساس ترک غنی‌شده با مقادیر تجربی متناظر..... ۱۱۵



- شکل ۴-۳۴- نسبت مساحت زیر منحنی‌های  $(P - \delta)$  و  $(P - CMOD)$  عددی نرم‌افزاری به تجربی ..... ۱۱۶
- شکل ۴-۳۵- نسبت انرژی شکست (در واحد سطح ترک) عددی نرم‌افزاری به تجربی ..... ۱۱۷
- شکل ۴-۳۶- نسبت چقرمگی شکست غیرمستقیم عددی نرم‌افزاری به تجربی ..... ۱۱۷
- شکل ۴-۳۷- نسبت چقرمگی شکست روش عددی ترک کانتوری و روش ترک غنی شده به تجربی ..... ۱۱۸
- شکل ۴-۳۸- نمودار چقرمگی شکست در مقابل اندازه تیر ..... ۱۲۰

## چکیده

روشهای آیین‌نامه‌ای در مورد بحث ترک، فقط تا لحظه‌ی ایجاد آن محدود گشته‌اند و برای بیان معیاری برای رشد و گسترش ترک عاجز هستند. روش مکانیک شکست رویکردی است که به بررسی شکست و انهدام سازه‌ها در اثر رشد و گسترش ترکهای موجود در آن می‌پردازد، زیرا برای بیان واقع بینانه‌ی رشد ترک، بایستی از معیار انرژی که زیرشاخه‌ای از علم مکانیک شکست است استفاده نمود.

در این تحقیق پارامترهای مکانیک شکست (اعم از انرژی شکست و چقرمگی شکست یا طاقت مصالح) نمونه‌های تیر بتن سبک ساخته شده از سنگدانه‌های اسکوریا و پومیس با نرم‌افزار تخصصی آباکوس بدست آمده و با نتایج تجربی همان نمونه‌ها که توسط کارهای تجربی انتظاری بدست آمده بودند، مورد مقایسه قرار گرفته است. در ادامه اثر اندازه روی چقرمگی شکست با مدلسازی سه تیر دیگر با ابعاد متفاوت برای هر یک از نمونه‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است.

مدلسازی آزمایش خمش تیر سه‌نقطه‌ای برای هر یک از نمونه‌ها با هر دو روش ترک بر مبنای انتگرال کانتوری و ترک بر مبنای ناحیه غنی‌شده، صورت گرفته است. در روش ترک کانتوری، چقرمگی شکست نمونه‌ها بصورت مستقیم توسط خود نرم‌افزار محاسبه شده ولی در روش ترک غنی‌شده، منحنی بار- تغییرمکان و بار- بازشدگی دهانه ترک، برای هر نمونه رسم گردیده و از روی مساحت زیر این نمودارها، چقرمگی شکست و انرژی شکست برای آنها بدست آمده است. تمامی مدل‌هایی که به منظور بررسی اثر اندازه در آباکوس ایجاد شده است دقیقاً مشابه مدل‌های بر مبنای ترک کانتوری پیشین است و فقط هندسه آنها تغییر یافته است.

نتایج و نمودارهای حاصله از نرم‌افزار، انطباق خوبی با نتایج تجربی دارند و لذا پارامترهای مکانیک شکست بدست آمده از نرم‌افزار آباکوس، دارای صحت می‌باشند و بکارگیری روشهای این تحقیق برای سایر مصالح مشابه نیز می‌تواند قابل اعتماد باشد.

کلمات کلیدی: ترک کانتوری، ترک غنی شده، انرژی شکست، چقرمگی شکست، اسکوریا، پومیس، اثر اندازه

## فصل اول

### مقدمه

#### ۱-۱ پیشگفتار

بدون تردید، ماندگارترین نوع مصالح ساختمانی که از تخت جمشید ایران تا اهرام مصر سالیان سال پایدار مانده سنگ است. اما سنگ به صورت اولیه با توجه به شکل پذیری کم و حمل و نقل دشوار، نمی تواند به عنوان مصالح اصلی در ساختمانهای امروزی کاربرد داشته باشد و این امر باعث شد نوعی سنگ مصنوعی توسط بشر خلق گردد که علاوه بر داشتن خواص سنگ، مانند ماندگاری بالا و سازگاری با محیط اطراف، دارای قابلیت هایی مانند شکل پذیری مناسب و حمل آسان نیز باشد. امروزه این نوع مصالح را به نام بتن می شناسیم.

یکی از روشهای ساختمان سازی که امروزه در جهان به سرعت در حال توسعه است، ساختمانهای بتنی است. ساختمانهای بتنی نسبت به ساختمانهای فولادی، دارای مزایایی از قبیل مقاومت بیشتر در مقابل آتش سوزی و عوامل جوی (خورندگی)، آسان بودن امکان تهیه بتن به علت فراوانی مواد تشکیل دهنده آن و عایق بودن در مقابل حرارت و صوت می باشند. یکی از معایب مهم ساختمانهای بتنی، وزن بسیار زیاد ساختمان می باشد که با میزان تخریب ساختمان در اثر زلزله نسبت مستقیم دارد.

در دنیای پیشرفته ی امروزی و با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه های مختلف علمی، صنعت بتن نیز دچار تحول گردیده، تولید بتن سبک نیز حاصل همین پیشرفتهای می باشد؛ بتنی

که علاوه بر کاهش بار مرده‌ی ساختمان از نیروی وارد به سازه، در اثر شتاب زلزله می‌کاهد و در صورت تخریب، وزن آوار حاصل نیز کاهش می‌یابد که امروزه آن را بتن قرن می‌نامند.

## ۲-۱ مزایای کاربرد بتن سبک

- ۱) با کاهش بار وارد بر روی فونداسیون، موجب کوچکتر شدن ابعاد آن، کمتر شدن تعداد شمع‌ها و کاهش مقدار آرماتورها و به طبع آن اجرای سریع و آسانتر فونداسیون می‌گردد.
- ۲) کاهش بار مرده سبب کوچک تر شدن اعضا نگهدار می‌شود.
- ۳) کاهش بار مرده بصورت مستقیم باعث کاهش نیروهای لرزه‌ای وارد بر سازه می‌گردد.
- ۴) در گسترش پلها می‌توان با استفاده از مواد سبک مانند بتن سبک عرشه‌ی پل را جهت تحمل ترافیک بیشتر بزرگتر نمود، بدون اینکه تغییری در سازه و یا فونداسیون پل ایجاد شود.
- ۵) با توجه به مقاومت مطلوب بتن سبکدانه در برابر آتش‌سوزی، می‌توان از حداقل توصیه شده برای ضخامت بتن در کفها کاست (بیان شده در ACI-216).
- ۶) حمل و نقل قطعات پیش‌ساخته با بتن سبک بسیار راحت‌تر بوده و هزینه کمتری در بردارد.

## ۳-۱ چگونگی تولید بتن سبک

بتن دارای دو جز اصلی می باشد: ۱- خمیرسیمان ۲- سنگدانه

سبک‌سازی می‌تواند در هر دو جز صورت پذیرد. سبک‌سازی هر قسمت دارای ویژگیهای خاصی است و با استفاده از روشهای مختلفی صورت می‌گیرد.

اگر سبک‌سازی در خمیر سیمان صورت بپذیرد، با توجه به تخلخل بالای خمیر سیمان و مقاومت پایین آن، این نوع از بتن کمتر به عنوان سازه‌ای کاربرد خواهد داشت و این روش بیشتر در تولید مصالحی بکار می‌روند که نقش باربری کمی دارند (مثل دیوارهای جداکننده).