



دانشکده شیمی

گروه شیمی فیزیک

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی فیزیک

عنوان:

تأثیر برخی کربوکسیلیک اسیدها و مخلوط آنها با بازدارنده‌های معدنی بر بازدارندگی خوردگی فولاد نرم در محلول آب خنک‌کننده‌ی شبیه‌سازی شده

اساتید راهنما:

دکتر الناز اصغری

دکتر حبیب اشعثی سرخابی

استاد مشاور:

دکتر محمد تقی تقی زاده

پژوهشگر:

مریم قلی زاده خواجه

۱۳۹۲ بهمن

لهم إني
أعوذ بِكَ مِنْ أَنْتَ
أَنْتَ مَنْ
لَا يَرْجُو حِلَالَ
لَا يَرْجُو حِلَالَ

نام: مریم	نام خانوادگی: قلیزاده خواجه
عنوان پایان نامه: تأثیر برخی کربوکسیلیک اسیدها و مخلوط آنها با بازدارنده‌های معدنی بر بازدارندگی خوردگی فولاد نرم در محلول آب خنک‌کننده‌ی شبیه‌سازی شده	
استاد راهنما: دکتر الناز اصغری - دکتر حبیب اشعثی سرخابی	
استاد مشاور: دکتر محمد تقی تقی‌زاده	
دانشگاه: تبریز	قطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تعداد صفحه: ۹۲	دانشکده: شیمی
تاریخ فارغ التحصیلی: بهمن ۹۲	رشته: شیمی
<p>کلید واژه: فولاد نرم، خوردگی، بازدارنده‌ی آلی سبز، تارtarیک اسید(TA)، سولفات روی هفت آبه (ZSH)، اثر هم‌افزایی، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، امپدانس الکتروشیمیایی</p> <p>چکیده: فولاد کربنی از جمله فلزات مهم در ساخت سیستم‌های آب خنک‌کننده و مبدل‌های حرارتی در صنایع می‌باشد. این سیستم‌ها به شدت با پدیده‌ی خوردگی تحت سرعت حرکت سیال دست به گریبانند. از این‌رو تولید و استفاده از بازدارنده‌هایی که کارایی لازم را در این شرایط دارا هستند و همچنین از لحاظ دسترسی، اقتصاد و ایمنی مناسب می‌باشند بسیار مورد توجه می‌باشند. بکارگیری مخلوط بازدارنده‌ها گزینه‌ای معمول در فرمولاسیون‌های تجاری است که به طور انحصاری، تولید و در بازار به فروش می‌رسند. این بازدارنده‌ها که تحت نام‌های تجاری و برچسب‌های مختلف در دسترس هستند معمولاً اطلاعات اندکی درخصوص ترکیب خود در اختیار می‌گذارند. در پژوهه‌ی حاضر ترکیب تارtarیک اسید (TA) به عنوان بازدارنده‌ی آلی سبز و سولفات روی هفت آبه (ZSH) به عنوان بازدارنده‌ی معدنی تارtarیک اسید و هم سولفات روی به تنها‌ی بازدارنده‌ی مناسبی برای کنترل خوردگی در سیستم مورد مطالعه نمی‌باشند. بنابراین غلظت بهینه‌ی تارtarیک اسید در حالت سکون انتخاب شده و تأثیر افزودن</p>	

غلظت‌های مختلف سولفات روی به آن در حالت سکون و تحت سرعت‌های چرخش مختلف بررسی گردید. در این مطالعات از روش‌های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون و اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی استفاده گردید. راندمان بازدارندگی فولاد St-37 در محلول خنک‌کننده‌ی حاوی غلظت بهینه‌ی تاریک اسید(۱ میلی‌مولار) ۲۸٪ بوده است؛ بررسی‌های بازدارندگی خوردگی مخلوط تاریک اسید و سولفات روی نشان از اثرات بازدارندگی خوب داشت. با افزودن غلظت‌های ۰/۱، ۰/۵ و ۱ میلی‌مولار از سولفات روی به غلظت ۱ میلی‌مولار از تاریک اسید راندمان بازدارندگی میانگین هر سه مخلوط به ۷۰٪ رسید. همچنین افزایش غلظت سولفات روی تأثیر چندانی در راندمان بازدارندگی نداشت. بهبود بازدارندگی تاریک اسید در حضور سولفات روی به دلیل اثر هم‌افزایی آن‌ها باهم می‌باشد. وجود اثر هم‌افزایی بین این دو ماده با محاسبه‌ی پارامتر هم‌افزایی در حالت سکون تعیین گردید. بررسی مخلوط‌ها تحت شرایط هیدرودینامیک نشان داد که به دلیل افزایش در انتقال جرم اکسیژن، کمپلکس Zn^{2+} -تارتارات، و کاتیون‌های روی به سطح الکترود و رویین شدن سطح فلز، دانسیته‌های جریان خوردگی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و خوردگی فلز به میزان قابل ملاحظه‌ای کم می‌شود. در سرعت‌های چرخش ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ rpm راندمان بازدارندگی میانگین مخلوط‌ها به ۹۸٪ رسید.

پاسگزاری...

شکرشایان نثار از دستان که توفیق رارفیت راهنم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم.

بر خود لازم می دانم از کلیه کسانی که مراد تدوین و تکرارش این پایان نامه یاری نمودند صمیمانه شکر و قدردانی نمایم ذب خصوص از استاد راهنمای عزیزم سرکار خانم دکتر الناز اصغری و نیز استاد گران قدرم جناب آقا دکتر ارشدی به پاس محبت‌های سرشار و زحمات فراوان و بی دریشان کمال شکر و سپاسگزاری را داشته باشم. همچنین از جناب آقا دکتر تقی زاده که امر مشاوره‌ی این پایان نامه را بر عهده گرفته و نیز جناب آقا دکتر زعفرانی که علیرغم مشغله‌ای فراوان داوری این پایان نامه را تقبل فرموده کمال احتیان را دارم. از جناب آقا دکتر مهرداد، مدیریت محترم کروه شیخ فخریک و دیگر اساتید ارجمند کروه که در محضرشان کسب علم نمودم تقدیر و شکر می نمایم.

از پروردگار عزیز و دلوزم و خواهر و برادر همراهانم کمال شکر و سپاسگزاری را دارم. از دوستان و هم آزمایشگاهی های خوبم در آزمایشگاه پژوهشی الکتروشیکی خانم ه باقری، بد خشان، اسدزاده، ارجمند و آقایان رضایی مقدم، جراحیان و سلطانی و دیگر دوستان و عزیزانی که مراسمیانه و مشغله‌یاری نمودند قدردانی نمایم.



خدای را بسی سلکرم که از روی کرم پر و مادری فداکار نصیم ساخته تا در سایه‌ی درخت پبار وجودشان
بیاسایم و از ریشه‌ی آن هاشخ و برگ کیرم و از سایه‌ی وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نایم.
والدین که بودنشان تلخ افتخاری است بر سرم و نهشان دلیلی است بر بودنم چراکه این دو وجود پس از
پورده‌گاریهایی هستی ام بوده‌ام، دستم را کر فتن و راه رفتن را در این وادی زندگی پراز فراز و نشیب
آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند.

حال این برگ سبزی است تختی دویش تقدیم آنان....



فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول: پیشینه پژوهش

۲	۱-۱ سیستم‌های آب خنک‌کننده
۳	۱-۲ مشکلات معمول سیستم‌های آب خنک‌کننده
۴	۱-۲-۱ خوردگی
۵	۱-۲-۲ انواع خوردگی
۵	۱-۲-۳ عوامل موثر بر خوردگی
۸	۱-۲-۴ راه‌های کنترل خوردگی فلزات
۸	۱-۴-۱ حفاظت کاتدی
۹	۱-۴-۲-۱ حفاظت آندی
۹	۱-۴-۲-۲ پوشش‌های فلزی
۹	۱-۴-۲-۳ استفاده از بازدارنده‌های خوردگی
۱۳	۱-۴-۲-۴ ثر هم‌افزایی بازدارنده‌ها
۱۴	۱-۴-۲-۵ شرایط هیدرودینامیک و جریان سیال در مطالعات خوردگی
۱۴	۱-۵-۱ راه‌های شبیه‌سازی آزمایشگاهی شرایط هیدرودینامیک جهت مطالعات الکتروشیمیایی
۱۵	۱-۶ مروری بر مطالعات انجام گرفته در مورد بازدارنده‌های خوردگی در سیستم‌های آب خنک‌کننده
۲۵	۱-۷-۲ روش‌های عملی اعمال بازدارنده‌ها
۲۵	۱-۸-۲ هدف از کار پژوهشی حاضر

فهرست مطالب

فصل دوم: مواد و روش‌ها

۱-۲ مشخصات دستگاه‌ها و مواد به کار رفته ۲۸
۱-۱-۲ دستگاه‌ها ۲۸
۲-۱-۲ مواد به کار رفته ۲۸
۱-۲-۱-۲ فلز مورد مطالعه ۲۸
۲-۲-۱-۲ ساخت دیسک‌های چرخان از فلز مورد مطالعه ۲۹
۳-۲-۱-۲ مواد شیمیایی مورد استفاده ۲۹
۲-۲ روشن بررسی شرایط هیدرودینامیک محلول و انر همافزایی بازدارنده‌ها روی خوردگی و بازدارندگی در محیط آب خنک‌کننده‌ی شبیه سازی شده ۳۰
۱-۲-۲ محیط خورنده ۳۰
۲-۲-۲ بازدارنده‌های مورد استفاده ۳۱
۳-۲-۲ آماده‌سازی نمونه‌ها ۳۱
۴-۲-۲ روش‌های مورد استفاده در مطالعه خوردگی ۳۱
۱-۴-۲-۲ روش‌های الکتروشیمیایی ۳۱
۲-۴-۲-۲-۱-الف مطالعه تغییرات پتانسیل مدار باز با زمان ۳۲
۲-۴-۲-۲-۱-ب اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و تعیین عملکرد بازدارنده‌ی خوردگی ۳۳
۲-۴-۲-۲-۱-پ پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک و تعیین عملکرد بازدارنده‌ی خوردگی ۳۴
۲-۴-۲-۲-۲ بررسی مورفولوژی سطح به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM ۳۵

فهرست مطالب

۵-۲-۲ محاسبه پارامتر هم افزایی بازدارنده‌ها ۳۵

فصل سوم: نتایج و بحث

- ۱-۳ مطالعه‌ی تغییرات پتانسیل مدار باز با زمان برای فولاد St-37 در محلول آب خنک‌کننده‌ی شبیه‌سازی شده در غیاب و حضور بازدارنده ۳۸
- ۱-۱-۳ مطالعه‌ی اثر بازدارندگی غلظت‌های مختلف بازدارنده‌ی آلی تارتاریک اسید و بازدارنده‌ی معدنی سولفات روی به‌نهایی و باهم در حالت سکون ۲۸
- ۲-۱-۳ مطالعه‌ی اثر بازدارندگی بازدارنده‌ی آلی تارتاریک اسید (به غلظت ۱ میلی‌مولار) به‌نهایی و در حضور غلظت‌های مختلف بازدارنده‌ی معدنی سولفات روی تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۴۲
- ۲-۳ مطالعه‌ی اثر رفتار بازدارندگی در مقابل خوردگی فولاد St-37 در محلول آب خنک‌کننده به روش پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک ۴۵
- ۱-۲-۳ مطالعه‌ی اثر بازدارندگی غلظت‌های مختلف تارتاریک اسید و سولفات روی به‌نهایی و باهم در حالت سکون ۴۵
- ۲-۲-۳ مطالعه‌ی تأثیر شرایط هیدرودینامیک محلول بر رفتار بازدارندگی غلظت بهینه‌ی تارتاریک اسید به‌نهایی و در حضور غلظت‌های مختلف سولفات روی ۵۳
- ۳-۳ مطالعه‌ی اثر رفتار بازدارندگی در مقابل خوردگی فولاد St-37 در محلول آب خنک‌کننده به روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی ۶۴
- ۱-۳-۳ بررسی بازدارندگی محلول خنک‌کننده‌ی ساکن در غیاب و حضور غلظت‌های مختلف تارتارک اسید و سولفات روی به‌نهایی و باهم ۶۴
- ۲-۳-۳ بررسی رفتار بازدارندگی غلظت بهینه‌ی تارتاریک اسید به‌نهایی و با افزودن غلظت‌های مختلف سولفات روی به آن تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۶۹

فهرست مطالب

۴-۳ مورفولوژی سطح فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده در غیاب و حضور بازدارنده تحت شرایط سکون.	۷۷
نتیجه گیری
پیشنهادات برای کارهای بعدی
منابع مورد استفاده
ضمائیم
.....	۸۸
.....	۸۳
.....	۸۲

فهرست شکل ها

- شکل ۱-۱- تأثیر دما روی سرعت خوردگی فلزات فعال، روئین و فعال-روئین ۷
- شکل ۱-۲- تأثیر سرعت سیال روی خوردگی (الف) فلز فعال (ب) فلز فعال-روئین (ج) وقتی که فلز توسط لایه ای از محصولات خوردگی محافظت می شود ۸
- شکل ۱-۳- منحنی های پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک فولاد کربنی در غیاب و در حضور مخلوط سیتریک اسید / کوپلیمر اکریلات / ایزو تیازون HEDP ۱۷
- شکل ۱-۴- نمودارهای نایکوئیست فولاد نرم در غیاب و حضور علاوه های مختلف مولیبدات در شرایط سکون ۱۷
- شکل ۱-۵- نمودارهای نایکوئیست برای فولاد نرم در حضور مولیبدات به غلظت ۳۰۰ ppm و سرعت های چرخش مختلف ۱۸
- شکل ۱-۶- نمودارهای نایکوئیست بدست آمده از سطح فولاد معمولی در محلول خنک کننده در حضور بازدارنده های P₅ مولیبدات و مخلوط آنها ۲۰
- شکل ۱-۷- نمودارهای نایکوئیست فولاد معمولی در آب خنک کننده شیوه سازی شده حاوی غلظت M ۰/۵ mM فسفونات در سرعت های چرخش مختلف آب تحت پتانسیل مدار باز ۲۲
- شکل ۱-۸- منحنی های پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک برای فولاد کربنی در آب خنک کننده در غیاب و حضور غلظت های مختلف فنیل در ۲۵°C ۲۳
- شکل ۱-۹- ساختار مولکولی BPMG ۲۵
- شکل ۱-۱۰- شماتیک سه بعدی از دیسک چرخان بعد از عملیات ماشین کاری و ساخت ۲۹
- شکل ۱-۱۱- شماتیک سیستم سه الکترودی متصل شده به دستگاه دیسک چرخان و پتانسیو استا - گالوانو استا ۳۲
- شکل ۱-۱۲- تغییرات پتانسیل مدار باز الکترود St-37 با زمان در محلول آب خنک کننده ساکن در غیاب تار تاریک اسید و در حضور غلظت های مختلف آن ۳۹

فهرست شکل ها

شکل ۲-۳- تغییرات پتانسیل مدار باز الکترود St-37 با زمان در محلول آب خنک کننده ساکن در غیاب و حضور سولفات روی هفت آبه (ZSH) ۴۱
شکل ۳-۳- تغییرات پتانسیل مدار باز الکترود St-37 با زمان در محلول آب خنک کننده ساکن حاوی تارتریک اسید(میلی مولار) و غلظت های مختلف سولفات روی ۴۲
شکل ۴-۳- تغییرات پتانسیل مدار باز الکترود St-37 در محلول آب خنک کننده شبیه سازی شده با زمان تحت سرعت های چرخش مختلف الکترود ۴۳
شکل ۵-۳- تغییرات پتانسیل مدار باز الکترود St-37 در محلول آب خنک کننده شبیه سازی شده حاوی تارتریک اسید(میلی مولار) و غلظت های مختلف سولفات روی تحت سرعت چرخش ۲۰۰rpm ۴۴
شکل ۶-۳- تغییرات پتانسیل مدار باز الکترود St-37 در محلول آب خنک کننده شبیه سازی شده حاوی تارتریک اسید(میلی مولار) و غلظت های مختلف سولفات روی تحت سرعت چرخش ۱۵۰rpm ۴۴
شکل ۷-۳- نمودار شماتیک نشان دهنده نحوه اثر بازدارنده کاتدی در جابجایی پتانسیل خوردگی به مقادیر منفی ۴۵
شکل ۸-۳- منحنی های پلاریزاسیون خوردگی فولاد St-37 در آب خنک کننده ساکن در حضور غلظت های مختلف تارتریک اسید ۴۶
شکل ۹-۳- منحنی های پلاریزاسیون خوردگی فولاد St-37 در آب خنک کننده ساکن در غیاب و حضور سولفات روی هفت آبه (ZSH) ۴۸
شکل ۱۰-۳- ساختار مولکولی تارتریک اسید (الف) و سیتریک اسید (ب) ۴۹
شکل ۱۱-۳- منحنی های پلاریزاسیون خوردگی فولاد St-37 در آب خنک کننده ساکن حاوی غلظت ۱ میلی مولار از تارتریک اسید در غیاب و حضور غلظت های مختلف سولفات روی ۵۰
شکل ۱۲-۳- منحنی های پلاریزاسیون خوردگی فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده در غیاب بازدارنده تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۵۲

فهرست شکل ها

- شکل ۱۳-۳- منحنی های پلاریزاسیون خوردگی فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده در حضور تارتاریک اسید (به غلظت ۱ میلی مولار تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۵۵
- شکل ۱۴-۳- منحنی های پلاریزاسیون خوردگی فولاد St-37 در آب خنک کننده در حضور مخلوط تارتاریک اسید (۱ میلی مولار) و سولفات روی (۰/۱ میلی مولار) تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۵۷
- شکل ۱۵-۳- منحنی های پلاریزاسیون خوردگی فولاد St-37 در آب خنک کننده در حضور مخلوط تارتاریک اسید (۱ میلی مولار) و سولفات روی (۰/۵ میلی مولار) تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۵۷
- شکل ۱۶-۳- منحنی های پلاریزاسیون خوردگی فولاد St-37 در آب خنک کننده در حضور مخلوط تارتاریک اسید (۱ میلی مولار) و سولفات روی (۱ میلی مولار) تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۵۸
- شکل ۱۷-۳- منحنی های پلاریزاسیون خوردگی فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده در حضور تارتاریک اسید (به غلظت ۱ میلی مولار و غلظت های مختلف سولفات روی تحت سرعت چرخش ۱۵۰۰ rpm ۶۱
- شکل ۱۸-۳ نمودار تغییرات دانسیته‌ی جریان خوردگی فرمولاسیون‌های مختلف مخلوط در محلول آب خنک کننده با تغییر شرایط هیدرودینامیک محلول ۶۳
- شکل ۱۹-۳ نمودار تغییرات راندمان بازدارندگی فرمولاسیون‌های مختلف مخلوط در محلول آب خنک کننده با تغییر شرایط هیدرودینامیک محلول ۶۳
- شکل ۲۰-۳- نمودارهای امپدانس فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده‌ی حاوی تارتاریک اسید در غلظت‌های مختلف و تحت شرایط سکون ۶۰
- شکل ۲۱-۳- مدار معادل پیشنهادی برای نمودارهای نایکوئیست در آب خنک کننده در غیاب و حضور بازدارنده‌ها ۶۶
- شکل ۲۲-۳- نمودارهای امپدانس فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده‌ی ساکن حاوی غلظت ۱ میلی مولار تارتاریک اسید و غلظت‌های مختلف سولفات روی بهنهایی و باهم ۶۷

فهرست شکل ها

شکل ۲۳-۳- نمودارهای بدمقدار و بدفاز فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده‌ی ساکن حاوی غلظت ۱ میلی مolar تارتاریک اسید و غلظت‌های مختلف سولفات روی به‌نهایی و باهم ۶۷
شکل ۲۴-۳- نمودارهای امپدانس فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف و در غیاب بازدارنده ۶۹
شکل ۲۵-۳- نمودارهای امپدانس فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده‌ی حاوی تارتاریک اسید (به غلظت ۱ میلی Molar) تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۷۰
شکل ۲۶-۳- نمودارهای امپدانس فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده‌ی حاوی تارتاریک اسید (به غلظت ۱ میلی Molar) و سولفات روی (به غلظت ۰/۱ میلی مolar) تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۷۱
شکل ۲۷-۳- نمودارهای امپدانس فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده‌ی حاوی تارتاریک اسید (به غلظت ۱ میلی Molar) و سولفات روی (به غلظت ۰/۵ میلی مolar) تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۷۱
شکل ۲۸-۳- نمودارهای امپدانس فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده‌ی حاوی تارتاریک اسید (به غلظت ۱ میلی Molar) و سولفات روی (به غلظت ۱ میلی مolar) تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۷۲
شکل ۲۹-۳- نمودارهای امپدانس فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده‌ی حاوی تارتاریک اسید (به غلظت ۱ میلی Molar) و غلظت‌های مختلف سولفات روی تحت سرعت چرخش ۱۵۰۰ rpm ۷۵
شکل ۳۰-۳- نمودارهای بد مقدار و بد فاز فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده‌ی حاوی تارتاریک اسید (به غلظت ۱ میلی مolar) و غلظت‌های مختلف سولفات روی تحت سرعت چرخش ۱۵۰۰ rpm ۷۵
شکل ۳۱-۳- نمودار تغییرات مقاومت کل در برابر خوردگی فرمولاسیون‌های مختلف مخلوط در محلول آب خنک کننده با تغییر شرایط هیدرودینامیک محلول ۷۶
شکل ۳۲-۳- نمودار تغییرات راندمان فرمولاسیون‌های مختلف مخلوط در محلول آب خنک کننده با تغییر شرایط هیدرودینامیک محلول ۷۷

فهرست شکل ها

شکل ۳-۳۳- تصاویر SEM از سطح فولاد غوطهور در محلول آب خنک کننده تحت شرایط سکون در غیاب بازدارنده با دو بزرگنمایی	78
شکل ۳-۳۴- تصاویر SEM از سطح فولاد غوطهور در محلول آب خنک کننده تحت شرایط سکون در حضور ترکیب معدنی سولفات روی (۱/۰ میلی مولار) با دو بزرگنمایی	79
شکل ۳-۳۵- تصاویر SEM از سطح فولاد غوطهور در محلول آب خنک کننده تحت شرایط سکون در حضور ترکیب معدنی سولفات روی (۵/۰ میلی مولار) با دو بزرگنمایی	79
شکل ۳-۳۶- تصاویر SEM از سطح فولاد غوطهور در محلول آب خنک کننده تحت شرایط سکون در حضور آلی بازدارنده تارتاریک اسید (۱میلی مولار) با دو بزرگنمایی	80
شکل ۳-۳۷- تصاویر SEM از سطح فولاد غوطهور در محلول آب خنک کننده تحت شرایط سکون در حضور محلول با فرمولاسیون ۱ mM TA + 0.1 mM ZSH با دو بزرگنمایی	80
شکل ۳-۳۸- تصاویر SEM از سطح فولاد غوطهور در محلول آب خنک کننده تحت شرایط سکون در حضور محلول با فرمولاسیون ۱ mM TA + 0.5 mM ZSH با دو بزرگنمایی	81
شکل ۳-۳۹- تصاویر SEM از سطح فولاد غوطهور در محلول آب خنک کننده تحت شرایط سکون در حضور محلول با فرمولاسیون ۱ mM TA + 1mM ZSH با دو بزرگنمایی	81

فهرست جداول

جدول ۱-۲ آنالیز عنصری فلز St-37 بر حسب درصد وزنی ۲۸
جدول ۲-۲ مشخصات مواد مورد استفاده ۳۰
جدول ۲-۳ ترکیب محلول آب خنک کننده‌ی شبیه‌سازی شده ۳۰
جدول ۳-۱ پارامترهای الکتروشیمیایی پلاریزاسیون فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده در غیاب بازدارنده و در حضور غلظت‌های مختلف تارتاریک اسید و سولفات روی و فرمولاسیون‌های مختلف از مخلوط آن‌ها تحت شرایط سکون ۵۱
جدول ۳-۲ پارامترهای الکتروشیمیایی پلاریزاسیون فولاد St-37 در محلول آب خنک کننده در غیاب بازدارنده و در حضور تارتاریک اسید (به غلظت ۱ میلی مولار) و مخلوط آن با غلظت‌های مختلف سولفات روی تحت سرعت‌های مختلف چرخش الکترود ۵۹
جدول ۳-۳ پارامترهای سیتیکی حاصل از طیف‌سنگی امپدانس الکتروشیمیایی در غیاب و حضور تارتاریک اسید و سولفات روی و مخلوطی از این دو در حالت سکون ۶۸
جدول ۳-۴ پارامترهای سیتیکی حاصل از طیف‌سنگی امپدانس الکتروشیمیایی در غیاب و حضور غلظت بهینه‌ی تارتاریک اسید و مخلوط آن با غلظت‌های مختلف سولفات روی تحت شرایط هیدرودینامیک مختلف ۷۳

CPE	Constant Phase Element
EIS	Electrochemical Impedance Spectroscopy
FRA	Frequency Response Analyzer
SEM	Scanning Electron Microscopy
OCP	Open Circuit Potential
E_{corr}	Corrosion Potential
i_{corr}	Corrosion Current Density
R_{ct}	Charge Transfer Resistance
R_s	Solution Resistance
R_{ad}	Resistance of Adsorbed Layer
C_{dl}	Electrical Double Layer Capacitance
C_{ad}	Adsorption Layer Capacitance
S_I	Synergism parameter
TA	Tartaric Acid
ZSH	Zinc Sulfate Heptahydrate

فصل اول

پیشنهاد کروهش

۱-۱ سیستم‌های آب خنک‌کننده

سیستم‌های آب خنک‌کننده^۱، سیستم‌های مبادله کننده‌ی گرم‌ما متشکل از دستگاه تولیدکننده‌ی حرارت، دستگاه پس‌زنی حرارت و متصل به لوله‌ی کارچرخشی آب و پمپ‌های مرتبط، سوپاپ‌ها و سیستم کترل می‌باشد [۱]. این سیستم‌ها مهمترین تصحیح‌کننده‌ی دما و فشار می‌باشند. اغلب فرایندهای تولیدی صنعتی برای کارایی مناسب نیازمند آب خنک‌کننده هستند. کارخانجات فرایندهای شیمیایی، پتروشیمی، واحدهای الکتریکی در همه‌ی آنها سیستم آب خنک‌کننده نقش مهمی در کترل دماها و فشارها بوسیله‌ی انتقال حرارت از سیال گرم فرایند به آب خنک‌کننده دارد. در طی این عمل آب خنک‌کننده گرم می‌شود، و برای استفاده‌ی مجدد یا باید سرد شود و یا با آب جبرانی جایگزین شود [۲]. به طور معمول به عنوان سیال خنک‌کننده برای حذف حرارت زائد از سطوح انتقال حرارت از آب استفاده می‌شود [۴-۲]. البته از نانوسیال^۲ نیز بهدلیل دارا بودن ویژگی‌هایی نظیر بالا بودن ضریب انتقال حرارت، رسانندگی و ... استفاده می‌شود که بهبودهایی در زمینه‌ی افزایش کارایی و نیاز به سطح کمتر در مبدل حاصل می‌شود [۵].

فاکتورهایی که باعث می‌شود آب برای یک سیستم خنک‌کننده ترجیح داده شود عبارتند از [۳-۲]:

- دسترسی آسان، ارزان، و فراوان
- کاربرد آسان
- انتقال مقدار زیاد گرم‌ما در واحد حجم
- نداشتن خاصیت تراکم‌پذیری و منبسط شدن در دامنه‌ی کاربردی دمایی
- تخریب‌ناپذیر بودن
- مضر نبودن برای محیط زیست

¹ Cooling Water Systems

² Nano fluid

منابع آب خنک‌کننده شامل آب تازه^۱، آب پساب^۲ و آب شور است [۵]. آب تازه می‌تواند از آب‌های سطحی (رودخانه‌ها، چشمه‌ها و آبگیرها) یا از آب‌های زیرزمینی (آب چاههای کم عمق یا عمیق) تأمین گردد.

آب‌های سطحی (جاری)، دارای میزان پایین ترکیبات محلول و حاوی ذرات معلق بالا بوده و مستقیم تحت تأثیر بارش باران، فرسایش و سایر شرایط زیست محیطی قرار دارند.

آب‌های زیرزمینی، میزان ترکیبات محلول بالایی داشته، حاوی ذرات معلق کمتر و مقادیر زیادی آهن و منیزیم بوده و محتوای اکسیژن و گاز سولفید آن‌ها پایین می‌باشد [۳].

آب‌های شور و پساب‌ها، با توجه به ملاحظات زیست محیطی و هزینه و سهولت در دسترس بودن مورد توجه هستند. توجه دقیق به طراحی سیستم خنک‌کننده و تصفیه‌ی آب خنک‌کننده، برای عملکرد مطمئن و طولانی-مدت بسیار حیاتی است، زیرا مشکلاتی مانند خورندگی^۳ بالا و رسوب‌گذاری^۴ در این آب‌ها بیشتر است [۳]. آب دارای یک سری خصوصیات مانند هدایت الکتریکی، pH، خاصیت قلیایی^۵، سختی^۶، ذرات معلق^۷ و ترکیبات آلی و معدنی می‌باشد. هر کدام از این خصوصیات تأثیر مهمی را در خنک‌کننده‌گی آب دارند. هر خصوصیت شیمیایی آب تأثیر مستقیم روی چهار مسئله‌ی مهم سیستم خنک‌کننده که شامل خوردگی، پوسته‌ای شدن^۸، آلدگی^۹ و خوردگی میکروبی است، دارد [۲].

۱-۲ مشکلات معمول سیستم‌های آب خنک‌کننده

سامانه‌های آب خنک‌کننده شامل تعدادی فلزات و غیرفلزات غیرهمسان می‌باشند. کاتیون‌های فلزی که توسط آب از یک بخش از سامانه برداشته می‌شود ممکن است در جای دیگر در سامانه رسوب کرده و در تماس با ترکیباتی که آندی‌تر هستند، یک زوج گالوانیکی خوردگی را به وجود آورند که حمله خوردگی را شدیدتر می‌-

¹ Fresh Water

² Waste Water

³ Corrosion

⁴ Scale

⁵ Alkalinity

⁶ Hardness

⁷ Suspended Solids

⁸ Scaling

⁹ Fouling