



دانشگاه تبریز

دانشکده فنی مهندسی مکانیک

گروه مهندسی مواد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مواد گرایش سرامیک

عنوان

سنتز سرامیکهای اکسی نیتریدی بر پایه سیالون با استفاده از آندالوزیت

استاد راهنما

دکتر مهدی قاسمی کاکرودی

استاد مشاور

دکتر حسین آقاجانی

پژوهشگر

حسین جغتایی

بهمن ۹۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانشگاه تبریز

دانشکده فنی مهندسی مکانیک

گروه مهندسی مواد

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی مواد گرایش سرامیک

عنوان

سنتز سرامیکهای اکسی نیتریدی بر پایه سیالون با استفاده از آندالوزیت

استاد راهنما

دکتر مهدی قاسمی کاکرودی

استاد مشاور

دکتر حسین آقاجانی

پژوهشگر

حسین جغتایی

بهمن ۹۰

تقدیم به

مادری مهربان

او که آرامش زندگی از فداکاری‌ها، از خودگذشتگی‌ها و صبر
اوست.

پدری دلسوز

او که از هیچ زحمتی برای آسایشم دریغ نکرد و اسباب رشد و
بالندگی مرا فراهم نمود.

تقدیر و تشکر:

پروردگارا

مرا آفریدی و به من توان دادی تا با یاری تو زندگی کنم و مسیرهای زندگی را پیمایم.

الهی شکر تو را زبان نیست و فضل تو را کران.

از

استاد عزیز و مهربانم، جناب آقای دکتر مهدی قاسمی کاکرودی

برای تمامی محبت ها و حمایت هایشان، و دانش ناچیزی که در این زمینه دارم مدیون ایشان هستم.

از

استاد عزیز و مهربانم، جناب آقای دکتر حسین آقاجانی

که با صبر، حوصله و راهنمایی های ارزنده در این راه کمک کردند.

از

جناب آقای دکتر اکبری که زحمت داوری این پایان نامه را تقبل کردند.

نام خانوادگی دانشجو: جغتایی	نام: حسین
عنوان پایان نامه: سنتز سرامیک های اکسی نیتریدی بر پایه سیالون با استفاده از آندالوزیت	
استاد راهنما: دکتر مهدی قاسمی کاکرودی استاد مشاور: دکتر حسین آقاجانی	
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی مواد گرایش: سرامیک دانشگاه: تبریز دانشکده: مهندسی مکانیک تاریخ فارغ التحصیلی: ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ تعداد صفحه: ۱۰۲	
کلید واژه ها: سیالون، نیتروژن دهی، آلومینو ترمیک، سیلیکو ترمال، کربو ترمال، آندالوزیت	
<p style="text-align: right;">چکیده:</p> <p>سرامیک های اکسی نیتریدی سیالون دارای خواص مفید و کاربردهای فراوان در زمینه مهندسی است. این ماده را می توان با استفاده از روش های مختلف نیتروژن دهی ترکیبات آلومینو سیلیکاتی مانند آندالوزیت سنتز کرد. لذا در این پژوهش، روش های نیتروژن دهی کربو ترمال، آلومینو ترمیک و سیلیکو ترمال آندالوزیت به منظور سنتز سیالون و اثر عوامل گوناگون برای افزایش درصد این فاز مورد بررسی قرار گرفت. سپس به بررسی اثر پارامترهای مختلف مانند دما، زمان و نسبت سیلیسیم به آلومینیم ترکیب بر روی مقدار Z فاز β-سیالون و اثر مقدار Z بر روی پارامترهای شبکه پرداخته شد. نتایج این بررسی ها بیانگر این موضوع است که نیتروژن دهی سیلیکو ترمال نسبت به دو روش دیگر از لحاظ تولید سیالون راندمان بالاتری دارد، به طوری که در این روش ۱۰۰٪ فاز سیالون (O-سیالون و β-سیالون) تولید شد. با افزایش دما و کاهش نسبت سیلیسیم به آلومینیم ترکیب، مقدار Z فاز β-سیالون افزایش می یابد. همچنین یک رابطه خطی به صورت $ax+b$ بین پارامترهای شبکه و مقدار Z وجود دارد.</p>	

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	بخش اول: مقدمه و مروری بر منابع مطالعاتی
۲	فصل اول: مقدمه
۵	فصل دوم: مروری بر منابع مطالعاتی
۵	۱-۲-۱- نیتريد سيليسيم (Si_3N_4)
۹	۱-۲-۲-۱- سيالون
۹	۱-۲-۲-۱- تاريخچه
۱۰	۱-۲-۲-۱- معرفي سيالون
۱۱	۱-۲-۲-۱- فازهاي سيالوني
۱۱	۱-۲-۲-۱- β -سيالون
۱۳	۱-۲-۲-۱- α -سيالون
۱۶	۱-۲-۲-۱- O-سيالون
۱۶	۱-۲-۲-۱- X-سيالون
۲۰	۱-۲-۲-۱- چندگونه‌هاي سيالون
۲۱	۱-۲-۲-۱- خواص سيالون
۲۶	۱-۲-۲-۱- کاربردهاي سيالون
۲۹	۱-۲-۲-۱- مروري بر روش‌هاي سنتز سيالون
۲۹	۱-۲-۲-۱- روش نيتروژن‌دهي کربوترمال

صفحه	عنوان
۳۱	۱-۲-۲-۶-۲- روش نیتروژن دهی آلومینو ترمیک
۳۱	۱-۲-۲-۶-۳- روش نیتروژن دهی سیلیکوترمال
۳۳	۱-۲-۲-۶-۴- روش فعال سازی مکانیکی
۳۳	۱-۲-۲-۶-۵- نیتروژن دهی و عملیات حرارتی ترکیبات مختلف
۳۵	۱-۲-۲-۶-۶- سایر روش ها
۳۶	۱-۲-۲-۷- کامپوزیت های سیالون
۳۶	۱-۲-۲-۷-۱-β- سیالون / ZrO ₂
۳۷	۱-۲-۲-۷-۲-β- سیالون / SiC
۳۷	۱-۲-۲-۷-۳- آلومینا / سیالون
بخش دوم: مواد و روش های پژوهش	
۳۹	۳-۱- کلیات
۳۹	۳-۲- مواد اولیه
۴۱	۳-۳- تجهیزات مورد استفاده
۴۲	۳-۴- آماده سازی و عملیات حرارتی
۴۶	۳-۵- آزمایش ها
۴۶	۳-۵-۱- آنالیز کیفی و نیمه کمی XRD
۴۶	۳-۵-۲- درصد تغییرات وزن نمونه های قبل و بعد از پخت
۴۶	۳-۵-۳- چگالی حقیقی

بخش سوم: نتایج و بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل اول: نتایج و بحث

۴۹

۴-۱-۱- مقدمه

۴۹

۴-۲- بررسی عملیات حرارتی و نیتروژن‌دهی آندالوزیت

۴۹

۴-۳- نیتروژن‌دهی کربوترمال آندالوزیت

۵۲

۴-۴- نیتروژن‌دهی آلومینوترمیک آندالوزیت

۵۵

۴-۴-۱- اثر دما روی سنتز سیالون

۵۶

۴-۴-۱-۱- مطالعات فازی

۵۶

۴-۴-۱-۲- اثر دما بر روی درصد فازهای تشکیل شده

۶۱

۴-۴-۲- اثر زمان روی سنتز سیالون

۶۴

۴-۴-۲-۱- مطالعات فازی

۶۴

۴-۴-۲-۲- اثر زمان روی درصد فازهای تشکیل شده

۶۸

۴-۴-۳- بررسی اثر درصدهای مختلف وزنی آلومینیم

۷۰

۴-۴-۴- اثر دبی گاز نیتروژن

۷۳

۴-۴-۵- مقایسه بین نیتروژن‌دهی آلومینوترمیک آندالوزیت و آندالوزیت عملیات حرارتی شده در اتمسفر معمولی

۷۴

۴-۴-۶- اثر افزودن میکروسیلیس

۷۶

۴-۴-۶-۱- اثر افزودن میکروسیلیس به ترکیب آندالوزیت و آلومینیم

۷۶

۴-۴-۶-۲- اثر افزودن میکروسیلیس به ترکیب آندالوزیت و آلومینیم یک بار عملیات حرارتی و نیتروژن‌دهی شده

۷۹

صفحه	عنوان
۸۰	۴-۵- نیتروژن دهی سیلیکوترمال آندالوزیت
۸۱	۴-۵-۱- نیتروژن دهی سیلیکوترمال آندالوزیت
۸۵	۴-۵-۲- نیتروژن دهی سیلیکوترمال آندالوزیت یک بار عملیات حرارتی شده در اتمسفر معمولی
۸۷	۴-۶- بررسی مقدار Z فاز β - سیالون
۸۷	۴-۶-۱- اثر دما روی تغییرات مقدار Z فاز β - سیالون
۹۰	۴-۶-۲- اثر زمان روی تغییرات مقدار Z فاز β - سیالون
۹۰	۴-۶-۳- اثر نسبت سیلیسیم به آلومینیم روی تغییرات مقدار Z فاز β - سیالون
۹۱	۴-۷- رابطه مقدار Z با پارامترهای شبکه
۹۳	فصل دوم: نتیجه گیری
۹۵	فصل سوم: پیشنهادات
۹۶	منابع

فهرست جداول

صفحه	عنوان
۶	جدول (۱-۱): مشخصات کریستالوگرافی فازهای مختلف نیتريد سيليسيم
۱۷	جدول (۲-۱): تركيب‌های شيميايي X-سيالون
۲۰	جدول (۳-۱): فازهای مختلف چندگونه به همراه پارامترهای شبکه آنها
۲۵	جدول (۴-۱): خواص برخی از سرامیک‌های مهندسی
۴۰	جدول (۲-۱): مشخصات آندالوزیت مورد استفاده
۴۰	جدول (۲-۲): تركيب شيميايي آندالوزيت
۴۴	جدول (۳-۲): ترکیبات استفاده شده به همراه شرایط آنها
۷۰	جدول (۱-۳): نتایج حاصل از سنتز سیالون در بهینه‌سازی پارامترهای دما و زمان
۸۹	جدول (۲-۳): درصد تغییرات وزنی نسبی

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
۶	شکل (۱-۱): ساختار کریستالی $\gamma\text{-Si}_3\text{N}_4$
۷	شکل (۲-۱): ساختار فازهای $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ و $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$
۸	شکل (۳-۱): تفاوت ساختاری فازهای الف ($\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ و ب) $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$
۸	شکل (۴-۱): تصاویر SEM فازهای مختلف نیتريد سيليسيم الف ($\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ و ب) $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$
۱۰	شکل (۵-۱): سیستم Si-Al-O-N و زیر سیستم $\text{SiO}_2\text{-Si}_3\text{N}_4\text{-AlN-Al}_2\text{O}_3$
۱۱	شکل (۶-۱): دیاگرام فازی Si-Al-O-N در دمای ۱۷۰۰-۱۷۳۰ K
۱۲	شکل (۷-۱): ساختار β -سیالون با $Z=4$
۱۴	شکل (۸-۱): نمودار میزان انحلال کاتیون پایدار کننده به شعاع کاتیون در α -سیالون
۱۴	شکل (۹-۱): منشور سه بعدی Janecke برای سیستم Y-Si-Al-O-N
۱۸	شکل (۱۰-۱): فرمول‌های مختلف X-سیالون (نقاط سیاه) بر اساس جدول (۲-۲)
۱۹	شکل (۱۱-۱): مقایسه ساختار مولایت و X-سیالون
۱۹	شکل (۱۲-۱): ریزساختار سرامیک X-سیالون عملیات حرارتی شده در دمای ۱۵۲۳ K و به مدت ۱ ساعت در هوا. X، M و V به ترتیب نشان‌دهنده X-سیالون، مولایت و فاز آمورف غنی از سیلیس می‌باشد
۲۲	شکل (۱۳-۱): ثابت دی الکتریک β -سیالون به دما برای مقادیر مختلف Z
۲۳	شکل (۱۴-۱): تاثیر نرخ گرمایش بر روی شفافیت Li- α -سیالون الف (100 C.min^{-1} و ب) 300 C.min^{-1}
۲۳	شکل (۱۵-۱): نمودار تغییرات سختی و یکرز با دما برای برخی از سرامیک‌های بسیار سخت
۲۴	شکل (۱۶-۱): تاثیر متقابل بین X-سیالون و فولاد DIN42CrMo4 بعد از ۵ ساعت در دمای ۱۴۷۳ K

- شکل (۱-۱۷): برخی از کاربردهای سیالون الف) فویل‌های آب‌زدایی ورق، ب) نازل‌های ساچمه‌زنی و پ) گلوله‌های آسیا ۲۶
- شکل (۱-۱۸): برخی از کاربردهای سیالون الف) سنسورهای سطح، ب) لوله‌های گرمکن و بالا برنده و پ) ورق‌های محافظ ترموکوپل ۲۷
- شکل (۱-۱۹): برخی از کاربردهای سیالون الف) قالب‌های کشش و اکستروژن، ب) پین‌های اتصال موضعی برای جوشکاری و پ) ابزار برش ۲۷
- شکل (۱-۲۰): برخی از کاربردهای سیالون الف) شیرهای اندازه‌گیری و ب) هیدروسیکلون‌ها ۲۸
- شکل (۱-۲۱): برخی از کاربردهای سیالون الف) پیش برنده‌ها و ب) درزگیرهای مکانیکی ۲۸
- شکل (۱-۲۲): نمودار درصد وزنی به دما برای شکل‌گیری فاز α -سیالون ۳۴
- شکل (۱-۲۳): شماتیک کوره SHS ۳۶
- شکل (۲-۱): فلوچارت کلی آماده‌سازی و عملیات حرارتی نمونه‌ها ۴۲
- شکل (۳-۱): الگوهای XRD الف) آندالوزیت و ب) آندالوزیت عملیات حرارتی شده در حضور گاز نیتروژن ۵۰
- شکل (۳-۲): نمودار انرژی آزاد گیبس تشکیل استاندارد نسبت به دما ۵۱
- شکل (۳-۳): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده کربوترمال در زمان ثابت ۲ ساعت و دماهای: الف) ۱۵۲۳K، ب) ۱۶۲۳K، پ) ۱۷۲۳K، ت) ۱۸۲۳K و ث) ۱۹۲۳K ۵۲
- شکل (۳-۴): نمودار درصد فاز به دما در زمان ثابت ۲ ساعت ۵۳
- شکل (۳-۵): نمودار ستونی چگالی واقعی به دما ۵۵
- شکل (۳-۶): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده آلومینوترمیک در زمان ثابت ۱ ساعت و دماهای: الف) ۱۷۲۳K، ب) ۱۸۲۳K، پ) ۱۹۲۳K ۵۷
- شکل (۳-۷): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده آلومینوترمیک در زمان ثابت ۲ ساعت و دماهای: الف) ۱۵۲۳K، ب) ۱۶۲۳K، پ) ۱۷۲۳K، ت) ۱۸۲۳K و ث) ۱۹۲۳K ۵۸
- شکل (۳-۸): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده آلومینوترمیک در زمان ثابت ۳ ساعت و دماهای: الف) ۱۷۲۳K، ب) ۱۸۲۳K، پ) ۱۹۲۳K ۵۹

- شکل (۳-۹): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده آلومینوترمیک در زمان ثابت ۴ ساعت و دماهای: الف) ۱۷۲۳K، ب) ۱۸۲۳K، پ) ۱۹۲۳K
- شکل (۳-۱۰): نمودار درصد فاز به دما در زمان ثابت ۱ ساعت
- شکل (۳-۱۱): نمودار درصد فاز به دما در زمان ثابت ۲ ساعت
- شکل (۳-۱۲): نمودار درصد فاز به دما در زمان ثابت ۳ ساعت
- شکل (۳-۱۳): نمودار درصد فاز به دما در زمان ثابت ۴ ساعت
- شکل (۳-۱۴): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده آلومینوترمیک در دمای ثابت ۱۷۲۳K و در زمان‌های: الف) ۱ ساعت، ب) ۲ ساعت، پ) ۳ ساعت و ت) ۴ ساعت
- شکل (۳-۱۵): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده آلومینوترمیک در دمای ثابت ۱۸۲۳K و در زمان‌های: الف) ۱ ساعت، ب) ۲ ساعت، پ) ۳ ساعت و ت) ۴ ساعت
- شکل (۳-۱۶): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده آلومینوترمیک در دمای ثابت ۱۹۲۳K و در زمان‌های: الف) ۱ ساعت، ب) ۲ ساعت، پ) ۳ ساعت و ت) ۴ ساعت
- شکل (۳-۱۷): نمودار درصد فاز به زمان در دمای ثابت ۱۷۲۳K
- شکل (۳-۱۸): نمودار درصد فاز به زمان در دمای ثابت ۱۸۲۳K
- شکل (۳-۱۹): نمودار درصد فاز به زمان در دمای ثابت ۱۹۲۳K
- شکل (۳-۲۰): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده آلومینوترمیک در دمای ۱۸۲۳K و زمان ۳ ساعت برای درصدهای مختلف وزنی آلومینیم: الف) ۲۳٪، ب) ۲۵٪، پ) ۲۷٪
- شکل (۳-۲۱): نمودار ستونی درصد فاز به نسبت‌های مختلف آلومینیم به آندالوزیت
- شکل (۳-۲۲): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده آلومینوترمیک در دبی‌های مختلف گاز الف) $38 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ و ب) $760 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
- شکل (۳-۲۳): نمودار ستونی درصد فاز به دبی گاز نیتروژن (دبی بالا = HV و سرعت پایین = LV)
- شکل (۳-۲۴): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده آلومینوترمیک برای دو نوع آندالوزیت: الف) معمولی و ب) عملیات حرارتی شده در اتمسفر معمولی

- شکل (۳-۲۵): نمودار ستونی درصد فاز به نوع آندالوزیت (عملیات حرارتی شده=HT) ۷۶
- شکل (۳-۲۶): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده آلومینوترمیک برای نمونه‌ها با مقادیر میکروسیلیس متفاوت: الف) ۰، ب) wt% ۷۷
۱۸ و پ) wt% ۲۴
- شکل (۳-۲۷): نمودار ستونی درصد فاز به درصد وزنی اکسید سیلیسیم ۷۸
- شکل (۳-۲۸): الگوی XRD نیتروژن‌دهی ترکیب آندالوزیت و آلومینیم یک بار عملیات حرارتی و نیتروژن‌دهی شده برای نمونه‌ها با مقادیر میکروسیلیس متفاوت: الف) wt% ۱۸ و ب) wt% ۲۴ ۷۹
- شکل (۳-۲۹): نمودار ستونی درصد فاز به درصد وزنی اکسید سیلیسیم ۸۰
- شکل (۳-۳۰): الگوی XRD نمونه‌های نیتروژن‌دهی شده سیلیکوترمال آندالوزیت: الف) بدون کلرید آمونیم و ب) با کلرید آمونیم ۸۱
- شکل (۳-۳۱): نمودار ستونی برای نمونه‌های نیتروژن‌دهی سیلیکوترمال آندالوزیت در دو حالت بدون کلرید آمونیم و با کلرید آمونیم ۸۲
- شکل (۳-۳۲): تصویر SEM از مورفولوژی فازهای β -سیالون و O-سیالون ۸۳
- شکل (۳-۳۳): تصویر SEM از مورفولوژی فازها و آنالیز EDX مربوط به آن‌ها ۸۴
- شکل (۳-۳۴): تصاویر SEM از مورفولوژی فازهای β -سیالون و O-سیالون ۸۵
- شکل (۳-۳۵): الگوی XRD فازهای نمونه‌های نیتروژن‌دهی سیلیکوترمال آندالوزیت عملیات حرارتی شده در اتمسفر معمولی: الف) بدون کلرید آمونیم و ب) با کلرید آمونیم ۸۶
- شکل (۳-۳۶): نمودار ستونی برای نمونه‌های نیتروژن‌دهی سیلیکوترمال آندالوزیت عملیات حرارتی شده در اتمسفر معمولی در دو حالت بدون کلرید آمونیم و با کلرید آمونیم ۸۷
- شکل (۳-۳۷): نمودار تغییرات مقدار Z فاز β -سیالون نسبت به دما در زمان‌های الف) ۱ ساعت ب) ۲ ساعت پ) ۳ و ۴ ساعت ۸۸
- شکل (۳-۳۸): نمودار تغییرات مقدار Z فاز β -سیالون نسبت به زمان ۹۰
- شکل (۳-۳۹): نمودار پارامترهای شبکه نسبت به مقدار Z ۹۱

بخش اول:

مقدمه و مروری

بر منابع مطالعاتی

فصل اول: مقدمه

امروزه در کاربردهای دما بالا جایگزینی فلزات با سرامیک‌های پیشرفته بیش از پیش نمایان تر شده است. اصولاً مهم‌ترین مزایای سرامیک‌ها نسبت به دیگر مواد، دیرگدازی، سختی، مقاومت به خوردگی و استحکام مکانیکی و ترمومکانیکی بالای آنهاست. سرامیک‌های نیتریدی شاخه‌ای از سرامیک‌های پیشرفته هستند که معمولاً از سختی، نقطه ذوب، مقاومت شیمیایی و هدایت حرارتی بالا و ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی قابل توجه برخوردار هستند که از برخی از آنها می‌توان به VN و TaN ، HfN ، ZrN ، TiN ، BN ، AlN ، Si_3N_4 اشاره نمود. نیتريد سيليسيم (Si_3N_4)، یکی از سرامیک‌های نیتریدی است که به دلیل سختی بسیار بالا و حفظ این ویژگی در دماهای بسیار بالا مورد توجه زیادی قرار گرفته است. البته نیتريد سيليسيم دارای خواص دیگری چون مقاومت به سایش بالا، دارا بودن استحکام بالا در محدوده وسیع دمایی، هدایت حرارتی نسبتاً بالا، ضریب انبساط حرارتی پایین، مدول الاستیک بالا، مقاومت به شوک حرارتی عالی و توانایی تحمل کردن بارهای سازه‌ای در دمای بالا است. البته این سرامیک دارای نقاط ضعفی مانند مشکل شکل دهی و زینترپذیری است. به این علت نیتريد سيليسيم محدود به ساخت قطعات سرامیکی با اشکال ساده و دماهای بالای زینترینگ می‌شود. این معایب سبب شد که محققین به فکر ماده دیگری بیافتند که ضمن برخورداری خواص نیتريد سيليسيم، معایب آنرا نیز برطرف کند. این ماده ارزشمند سیالون¹ نام دارد. سیالون اکسی نیتريد مرکب آلومینیم و سیلیسیم است.

سیالون تمامی خواص نیتريد سيليسيم را دارا است و علاوه بر برطرف کردن مشکلات زینترینگ و شکل-

دهی، دارای چقرمگی، مقاومت به خوردگی (در برابر سرباره و مذاب‌های قلیایی) و مقاومت به اکسیداسیون

¹ Sialon

بالتر و از لحاظ ترمودینامیکی پایدارتر از نیتريدسیلیسیم است. به دلیل رفع مشکل زینترینگ و شکل دهی، قطعات ساخته شده محدود به اشکال ساده نیستند. علاوه بر آن، دمای پایین تر زینترینگ قطعات ساخته شده از سیالون، ریز دانه ترند و از استحکام بالاتری برخوردارند. به علت استفاده از روش های ساده تر شکل دهی و دمای زینترینگ پایین تر قیمت قطعه ساخته شده با سیالون کاهش می یابد.

یکی از مسائل مهمی که در رابطه با سیالون در دنیا مطرح است، تولید آن و مساله مهم تر تولید ارزان قیمت و با صرفه اقتصادی آن است. به این دلیل محققین زیادی روی سنتز سیالون با استفاده از کانه های آلومینوسیلیکاتی به دلیل فراوانی و ارزان بودن آنها، مانند کائولینیت ($2\text{SiO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)، پیروفیلیت ($4\text{SiO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)، سیلیمانیت ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$)، مونت موری لونیت ($4\text{SiO}_2 \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$) و ... کار کرده اند.

یکی از روش های مرسوم که برای سنتز سیالون از آلومینوسیلیکات ها صورت می گیرد، روش کربوترمال است. روش کربوترمال شامل حرارت دهی آلومینوسیلیکات در حضور کربن و در اتمسفر نیتروژن است. پژوهش های زیادی روی سنتز سیالون با استفاده از روش کربوترمال آلومینوسیلیکات ها به خصوص کائولینیت صورت گرفته است. این روش از لحاظ اقتصادی بسیار راضی کننده است ولی عیب بزرگ آن خلوص پایین محصول در این روش است.

با توجه به رویکرد دنیای امروز به سوی سرمایه های نوینی همچون سیالون، نیاز روزافزون به این مواد پیشرفته و وجود کانه آندالوزیت در داخل کشور، تحقیق حاضر بر سنتز سیالون با استفاده از آندالوزیت متمرکز شده است. آندالوزیت یک کانه آلومینوسیلیکاتی با آلومینای بالاست که در کشور ما معادن عظیمی از آن در استان همدان یافت می شود که به عنوان یک سرمایه ملی مطرح است و استفاده بهینه از آن ضروری

است.

در رابطه با سنتز سیالون به روش‌های دیگر مثل نیتروژن‌دهی آلومینوترمیک و سیلیکوترمال پژوهش‌های بسیار کمی تاکنون انجام شده است، لذا در این پژوهش علاوه بر روش نیتروژن‌دهی کربوترمال، از روش‌های نیتروژن‌دهی آلومینوترمیک و سیلیکوترمال برای سنتز پودر سیالون استفاده شده است و پارامترهای مختلف برای رسیدن به بیشترین مقدار سیالون بررسی شده است.

در بخش حاضر به معرفی و شناخت سیالون و فازهای آن، خواص، کاربرد و مروری بر پژوهش‌های انجام شده در رابطه با سنتز سیالون پرداخته شده است. در بخش دوم به مواد و روش‌های مورد استفاده و در بخش سوم به نتایج به دست آمده و بحث راجع به آن‌ها پرداخته شده است.

فصل دوم: مروری بر منابع مطالعاتی

۱-۲-۱- نیتريد سيليسيم (Si_3N_4)

سرامیک نیتريد سيليسيم شامل يك تركيب شيميايي از سيليسيم (Si) و نيتروژن (N) است. اين ماده سراميكي داراي پيوندهای کووالانسی و یونی است که میزان پیوندهای کووالانسی آن به حدود ۷۰٪ می‌رسد [۱]. ساختار کریستالی نیتريد سيليسيم به وسیله Hardie و Jack در سال ۱۹۵۷ و Turkdogan و همکارانش در سال ۱۹۵۸ مشخص شد [۲].

نیتريد سيليسيم داراي سه آلوتروپی α ، β و γ است. آلوتروپی‌های α و β داراي ساختار هگزاگونال و آلوتروپی γ داراي ساختار مکعبی اسپینلی است. در ساختار مکعبی اسپینلی γ دو اتم سيليسيم با عدد همسایگی ۶ در فضای هشت وجهی و يك اتم سيليسيم با عدد همسایگی ۴ در فضای چهاروجهی قرار دارند. همچنین اتم‌های نيتروژن در مکان‌های FCC قرار می‌گیرند. در شکل (۱-۱) تصویری از ساختار کریستالی $\gamma\text{-Si}_3\text{N}_4$ نشان داده شده است. در این شکل توپ‌های سفید و سیاه به ترتیب نشان‌دهنده اتم‌های سيليسيم و نيتروژن هستند [۲].

$\gamma\text{-Si}_3\text{N}_4$ در دمای بالای ۲۰۰۰K و فشار بالای ۱۵ GPa پایدار است [۲]. $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ و $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ معروف-ترین فازهای نیتريد سيليسيم هستند. هر دو فاز از اتصال چهاروجهی‌های SiN_4 به یکدیگر ساخته شده‌اند. اتم‌های سيليسيم و نيتروژن در $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ به صورت لایه‌های ABAB... و با فرمول پایه Si_6N_8 و در $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ به صورت لایه‌های ABCDABCD... و با فرمول پایه $\text{Si}_{12}\text{N}_{16}$ روی هم قرار گرفته‌اند [۱ و ۳]، به همین دلیل پارامتر c برای α دو برابر β است [۱].