



دانشکده فنی مهندسی
گروه عمران

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته عمران
گرایش سازه

عنوان:

بررسی تجربی نفوذپذیری بتن‌های عادی و خودتراکم

استاد راهنما:

دکتر محمد شریفی پور

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم خلیل‌زاده

نگارش:

اسماعیل منصوری ورنوسفادرانی

تابستان ۱۳۸۹

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات و
نوآوری های ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه
متعلق به دانشگاه رازی است.

فهرست مطالب

عنوان.....	صفحه.....
فصل اول: کلیات، تعاریف و اهداف پایان نامه.....	۱
پیشگفتار.....	۲
۱-۱- مقدمه.....	۴
۲-۱- تعاریف.....	۴
۳-۱- اهداف کلی پایان نامه.....	۱۲
فصل دوم مروری بر ساختار بتن و مطالعات انجام شده در خصوص بتن خودمتراکم و نفوذپذیری بتن.....	۱۴
۱-۲- مقدمه.....	۱۵
۲-۲- بتن تازه.....	۱۵
۳-۲- ساختار بتن.....	۱۶
۱-۳-۲- ساختمان ملکولی آب.....	۱۶
۲-۳-۲- ساختار فاز سنگدانه ها.....	۱۷
۳-۳-۲- ساختار خمیر سیمان هیدراته شده.....	۱۸
۴-۳-۲- ساختار فاز ناحیه انتقال.....	۱۹
۵-۳-۲- ساختار فیزیکی و شیمیایی بتن.....	۲۰
۶-۳-۲- ساختار حفره ها.....	۲۱
۴-۲- مکانیزم پدیده انتقال در بتن.....	۲۴
۱-۴-۲- مکانیزم انتقال در هوای مرطوب.....	۲۵
۵-۲- اندرکنش بین منافذ و آب.....	۲۵
۶-۲- تراوایی.....	۲۵
۱-۶-۲- تراوایی خمیر سیمان.....	۲۷
۲-۶-۲- تراوایی سنگدانه ها.....	۲۸
۳-۶-۲- تراوایی بتن.....	۲۹
۷-۲- نفوذپذیری بتن حاوی میکروسیلیس یا سیلیکافوم.....	۲۹
۱-۷-۲- مکانیزم رفتاری بتن میکروسیلیس در برابر نفوذپذیری.....	۳۱
۸-۲- خلاصه ای از نتایج بدست آمده بر روی نفوذپذیری در حالات مختلف در سطح جهان.....	۳۲
۹-۲- روش های ارتقاء کیفیت و نفوذپذیری بتن.....	۳۵
۱-۹-۲- عوامل موثر بر روی نفوذپذیری بتن.....	۳۵

۳۵۲-۹-۱-۱- اثر نسبت آب به سیمان (W/C)
۳۵۲-۹-۱-۲- اثر نوع سیمان بر روی نفوذپذیری
۳۶۲-۹-۱-۳- اثر مقدار سیمان بر روی نفوذپذیری
۳۶۲-۹-۱-۴- اثر نرمی سیمان
۳۶۲-۹-۱-۵- اثرات عمل آوری بر روی نفوذپذیری
۴۱ فصل سوم بتن خودتراکم و آزمایش‌های کنترل کیفیت بتن‌های معمولی و خودتراکم
۴۰۳-۱- مقدمه
۴۱۳-۲- تاریخچه بوجود آمدن بتن خودتراکم
۴۲۳-۳- تعریف بتن خودتراکم
۴۲۳-۴- فواید بتن خودتراکم
۴۳۳-۵- واژه‌شناسی مرتبط با بتن خودتراکم
۴۶ فصل چهارم معرفی مصالح مصرفی و تهیه طرح اختلاط بهینه بتن خود تراکم
۴۷۴-۱- مقدمه
۴۷۴-۲- مصالح مصرفی
۴۸۴-۲-۱- مصالح سنگی
۴۸۴-۲-۱-۱- مصالح سنگی ریزدانه (ماسه)
۵۰۴-۲-۱-۲- مصالح سنگی درشتدانه (شن)
۵۱۴-۲-۱-۳- نتایج آزمایش‌های انجام گرفته بر روی مصالح سنگی
۵۴۴-۲-۲- سیمان
۵۵۴-۲-۳- پوزولان طبیعی
۵۵۴-۲-۳-۱- طبقه بندی پوزولان‌های طبیعی
۵۶۴-۲-۳-۱- میکروسیلس
۵۶۴-۲-۳-۲- خاکستر بادی
۵۸۴-۲-۴- آب
۵۸۴-۲-۵- فوق‌روان‌کننده
۵۹۴-۲-۶- افزودنی اصلاح‌کننده لزجت (VMA)
۵۹۴-۳- روش محاسبه طرح اختلاط طبق ACI 211
۶۰۴-۳-۱- گام‌های تهیه طرح اختلاط بر اساس ACI 211
۶۰۴-۳-۲- اطلاعات و داده‌های تعیین نسبت‌های اختلاط

۶۱	۴-۴- طرح اختلاط اولیه بر اساس ACI 211 و طرح ملی ایران.....
۶۱	۴-۴-۱- محاسبه طرح اختلاط ACI 211 و طرح ملی ایران.....
۶۱	۴-۴-۲- روش اختلاط مصالح.....
۶۲	۴-۴-۳- مقادیر مصالح مصرفی در بتن معمولی طبق طرح ملی و ACI 211.....
۶۳	۴-۵- روش ساخت اولیه طرح اختلاط بر اساس اصلاح دانه بندی سنگدانه.....
۶۳	۴-۵-۱- پیش آزمایش های انجام شده جهت رسیدن به طرح بهینه اصلاح شده.....
۶۹	۴-۶- توضیح طرح Power 45.....
۷۱	فصل پنجم تهیه نمونه ها و انجام آزمایش های و ارائه نتایج آن.....
۷۲	۵-۱- مقدمه.....
۷۲	۵-۲- نامگذاری بتن عادی.....
۷۳	۵-۳- مراحل ساخت نمونه های شاهد بتن معمولی.....
۷۳	۵-۳-۱- مقادیر مصالح مصرفی در بتن معمولی طبق طرح دانه بندی اصلاح شده.....
۷۴	۵-۳-۲- نحوه ساخت بتن عادی.....
۷۶	۵-۳-۳- نتایج اسلامپ.....
۷۷	۵-۳-۴- مراحل نمونه گیری بتن های عادی.....
۷۸	۵-۳-۵- عمل آوری.....
۷۹	۵-۴- آزمایش های انجام گرفته بر روی بتن سخت شده.....
۷۹	۵-۴-۱- آزمایش مقاومت فشاری.....
۸۲	۵-۴-۲- آزمایش تعیین مقاومت کششی (برزیلی).....
۸۳	۵-۵- مراحل ساخت نمونه های بتن خودتراکم.....
۸۴	۵-۵-۱- نامگذاری مخلوط های بتنی خود تراکم و بتن عادی.....
۸۵	۵-۵-۲- طرح اختلاط بتن خودتراکم.....
۸۶	۵-۵-۳- روش ساخت مخلوط بتن خود تراکم.....
۸۶	۵-۵-۴- نتایج رئولوژی بتن خودتراکم.....
۸۸	۵-۵-۵- بتن خودتراکم بدون افزودنی معدنی.....
۸۹	۵-۵-۶- بررسی تاثیر خاکستر بادی بر خواص رئولوژی بتن خود تراکم.....
۹۰	۵-۵-۷- بررسی تاثیر استفاده دوگانه از میکروسیلیس و خاکستر بادی بر خواص رئولوژی بتن خودتراکم.....
۹۱	۵-۶- نتایج مقاومت فشاری و کششی بتن خودتراکم.....
۹۷	۵-۷- تعیین ضریب نفوذپذیری بتن در آزمایشگاه.....

۱۰۳	۸-۵- بحث و بررسی
۱۰۵	فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۰۶	۶-۱- نتیجه گیری
۱۰۷	۶-۲- پیشنهادات
۱۰۹	پیوست ۱
۱۱۸	پیوست ۲
۱۲۵	منابع و مراجع

فهرست شکل‌ها

عنوان.....	صفحه.....
شکل (۱-۲): نمایی شماتیک از سه فاز داخلی بتن.....	۲۰
شکل (۲-۲): پدیده انتقال در بتن.....	۲۲
شکل (۳-۲): قسمتی از سیمان پرتلند هیدراته نشده.....	۳۷
شکل (۴-۲): قسمتی از سیمان پرتلند هیدراته شده.....	۳۷
شکل (۱-۳): نمونه‌ای از یک رثومتر.....	۴۳
شکل (۲-۳): نمونه‌ای از تنش برشی کم.....	۴۴
شکل (۳-۳): نمونه‌ای از تنش برشی زیاد.....	۴۴
شکل (۱-۴): نمونه‌ای از ماسه مصرفی.....	۴۹
شکل (۲-۴): نمونه‌ای از مصالح سنگی درشت دانه (شن).....	۵۰
شکل (۳-۴): نمودار دانه‌بندی ماسه‌های D1، D2 و D3.....	۵۲
شکل (۴-۴): نمودار دانه‌بندی ماسه‌های ۱۳۱، ۱۴۱ و ۱۷۱.....	۵۲
شکل (۵-۴): نمودار منحنی دانه بندی شن‌های ۸-۵ و شن ۱۰-۸.....	۵۳
شکل (۶-۴): نمونه‌ای از بزرگ شده خاکستر بادی.....	۵۷
شکل (۷-۴): نمایی شماتیک از فرآیند.....	۵۹
شکل (۸-۴): نمودار منحنی دانه بندی ماسه طبق ASTM C33.....	۶۲
شکل (۹-۴): نمودار منحنی دانه بندی شن طبق ASTM C33.....	۶۲
شکل (۱۰-۴): نمودار منحنی ماسه اصلاح شده.....	۶۵
شکل (۱۱-۴): نمودار منحنی شن اصلاح شده.....	۶۵
شکل (۱۲-۴): مقایسه نمودارهای دانه بندی اصلاح شده با دانه بندی طرح ملی.....	۶۷
شکل (۱۳-۴): مقایسه نمودارهای دانه بندی اصلاح شده با دانه بندی طرح Power 45.....	۶۷
شکل (۱۴-۴): نمونه‌ای از آب انداختگی در قالب.....	۶۸
شکل (۱۵-۴): نمودار Power 45.....	۶۹
شکل (۱-۵): نمونه مخلوط شده قبل از اضافه کردن آب اختلاط.....	۷۵
شکل (۲-۵): مخلوط انجام شده پس از اضافه کردن آب.....	۷۶
شکل (۳-۵): نمودار اسلامپ‌های بدست آمده در بتن‌های عادی.....	۷۷
شکل (۴-۵): نمونه‌ای از بتن‌ریزی در قالب‌ها.....	۷۸
شکل (۵-۵): نحوه عمل‌آوری نمونه‌های مکعبی.....	۷۹
شکل (۶-۵): نمونه‌ای از انجام مقاومت فشاری.....	۸۰

- شکل (۷-۵): نمودار مقاومت‌های فشاری بتن عادی با عیارهای مختلف..... ۸۱
- شکل (۸-۵): نمونه‌ای از انجام مقاومت کششی..... ۸۲
- شکل (۹-۵): نمودار مقاومت کششی بتن با عیار سیمان مختلف..... ۸۳
- شکل (۱۰-۵): نمودار اسلامپ فلو بتن خودتراکم با عیارهای مختلف..... ۸۸
- شکل (۱۱-۵): آب‌انداختگی شدید در قالب..... ۸۹
- شکل (۱۲-۵): نمودار مقادیر اسلامپ فلو بتن خودتراکم با عیار سیمان مختلف و درصدهای ثابت از خاکستر بادی و میکروسیلیس..... ۹۰
- شکل (۱۳-۵): نمودار اسلامپ فلو عیار مختلف سیمان و استفاده دوگانه میکروسیلیس و خاکستر بادی..... ۹۱
- شکل (۱۴-۵): نمودار مقاومت فشاری بتن خودتراکم عیار ۴۰۰ با ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد میکروسیلیس..... ۹۳
- شکل (۱۵-۵): نمودار مقاومت فشاری بتن خودتراکم عیار ۴۵۰ با ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد میکروسیلیس..... ۹۴
- شکل (۱۶-۵): نمودار مقاومت فشاری بتن خودتراکم عیار ۵۰۰ با ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد میکروسیلیس..... ۹۴
- شکل (۱۷-۵): نمودار مقاومت فشاری بتن خودتراکم با عیار سیمان ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰..... ۹۵
- شکل (۱۸-۵): نمودار مقاومت فشاری بتن خودتراکم با عیار سیمان ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰ و مقدار ۵ درصد خاکستر بادی..... ۹۶
- شکل (۱۹-۵): نمودار مقاومت فشاری بتن خودتراکم با عیار سیمان ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰ و مقدار ۱۰ درصد دوگانه خاکستر بادی و میکروسیلیس..... ۹۷
- شکل (۲۰-۵): دستگاه برش نمونه بتنی..... ۹۸
- شکل (۲۱-۵): نمونه‌ای از عایق بندی نمونه استوانه‌ای..... ۹۹
- شکل (۲۲-۵): نمونه‌ای از سلول فشار قرار گرفته بر روی نمونه عایق بندی شده..... ۱۰۰
- شکل (۲۳-۵): نمونه‌ای از فشار آب حفره‌ای..... ۱۰۱
- شکل (۲۴-۵): نمودار ضریب نفوذپذیری بتن عادی و خودتراکم..... ۱۰۳

فهرست جدول‌ها

عنوان.....	صفحه
جدول (۱-۲): کاهش تراوایی خمیر سیمان ($W/C=0.7$) با پیشرفت هیدراسیون.....	۲۷
جدول (۲-۲): مقایسه تراوایی بین سنگدانه‌ها و خمیر سیمان.....	۲۸
جدول (۳-۲): نتایج بدست آمده بر روی نفوذپذیری توسط مانگات و مولی.....	۳۰
جدول (۴-۲): نتایج نفوذپذیری یون کلر توسط لی و روی.....	۳۱
جدول (۵-۲): خلاصه‌ای از نتایج نفوذپذیری بتن با کارایی بالا.....	۳۲
جدول (۶-۲): تاثیر افزایش فیلر مصرفی بر عمق نفوذ آب.....	۳۳
جدول (۷-۲): نتایج آزمایش عمق نفوذ آب را در سن ۲۸ روزه.....	۳۴
جدول (۱-۴): نتایج دانه‌بندی ماسه (درصد تجمعی عبوری).....	۵۱
جدول (۲-۴): نتایج دانه‌بندی شن (درصد تجمعی عبوری).....	۵۳
جدول (۳-۴): نتایج آزمایش‌های سنگدانه‌ها.....	۵۴
جدول (۴-۴): مشخصات شیمیایی سیمان پرتلند نوع II.....	۵۴
جدول (۵-۴): مشخصات فیزیکی سیمان پرتلند نوع II.....	۵۵
جدول (۶-۴): خواص شیمیایی میکروسلیس مصرفی.....	۵۷
جدول (۷-۴): ترکیبات شیمیایی خاکستر بادی.....	۵۸
جدول (۸-۴): مقادیر مصرفی در بتن معمولی.....	۶۳
جدول (۹-۴): طرح اختلاط نمونه‌های پیش‌آزمایش.....	۶۴
جدول (۱۰-۴): نسبت‌های انتخابی شن و ماسه از مصالح سنگی تهیه شده.....	۶۶
جدول (۱-۵): مشخصات طرح اختلاط نمونه‌های ساخته شده با عیارهای مختلف سیمان.....	۷۴
جدول (۲-۵): اسلامپ‌های بدست آمده از نمونه‌های ساخته شده.....	۷۶
جدول (۳-۵): مقاومت فشاری نمونه‌های انجام شده.....	۸۰
جدول (۴-۵): مقاومت کششی.....	۸۳
جدول (۵-۵): مقادیر مصالح مصرفی در بتن خود تراکم.....	۸۵
جدول (۶-۵): نتایج رئولوژیکی بتن خود تراکم.....	۸۷
جدول (۷-۵): نتایج مقاومت فشاری و کششی نمونه‌های بتن خود تراکم.....	۹۲
جدول (۸-۵): نتایج بدست آمده از نفوذپذیری شش نوع بتن.....	۱۰۲

فصل اول :

کلیات، تعاریف و اهداف پایان نامه

پیشگفتار :

امروزه بتن به عنوان یکی از پر مصرف‌ترین مصالح جهان و به عنوان ماده ساختمانی قرن بیست و یکم شناخته شده است. ساخت این ماده مرکب با استفاده از ارزانترین و در دسترس‌ترین مواد ساده از یک سو، انعطاف‌پذیری، خواص مقاومتی، و دوام آن از سوی دیگر و نیز استفاده از موادی در ساخت آن که به پاک‌سازی و کاهش آلودگی محیط زیست کمک می‌نماید، موجب آن شده است که بتن به عنوان مصالحی ممتاز مطرح شود.

علی‌رغم سادگی تهیه و ساخت بتن، به علت وجود مواد مختلف در آن و نیز اندرکنش این مواد به ویژه در ناحیه بین سنگدانه‌ها و خمیر، هنوز در این ماده و محصول نهایی حاصل از ساخت اجزای آن پیچیدگی‌ها و نادانستنی‌های فراوانی وجود دارد. با توجه به زنده بودن بتن و ادامه واکنش‌های سیمان در بتن به مرور زمان، تأثیرات محیطی وارده بر بتن، و تغییرات خواص آن با گذشت زمان، شناخت واقعی این ماده نیاز به نگرشی عمیق و وسیع دارد. بیشتر خواص این ماده به ریزساختار آن وابسته است و این ساختار با گذشت زمان و بر اثر عوامل مختلف تغییر می‌یابد.

با توجه به مطالب گفته شده، رسیدن به بتنی که هم از نظر مقاومتی و هم از نظر دوامی جایگاه مناسبی را در بر داشته باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، لذا در این پایان‌نامه سعی بر این شده است که یکی از مهم‌ترین مواردی که با دوام بتن ارتباط تنگاتنگی دارد را مورد ارزیابی قرار دهد.

نفوذپذیری از مهم‌ترین موارد بررسی مسایل مرتبط با دوام می‌باشد که در این پایان‌نامه به بررسی و مقایسه نفوذپذیری میان دو نوع بتن، خودتراکم و عادی پرداخته شده است.

موضوع مورد بررسی در این پایان‌نامه بررسی نفوذپذیری دو نوع بتن می‌باشد که این موضوع از نظر ساخت با استفاده از دانه بندی اصلاح شده، اصلاح سیمان مصرفی و همچنین ساخت بتن خودتراکم با دانه‌بندی متفاوت و انجام آزمایش نفوذپذیری با استفاده از دستگاه سه محوری طبق شرایط خاص و یکسان مبحثی نوین در زمینه دوام بتن‌های ذکر شده است.

در این پایان‌نامه چگونگی ساخت بتن‌های عادی طبق آیین‌نامه‌های موجود در ایران و ACI انجام شده است و پس از ساخت این بتن‌ها به رفع اشکالات کار پرداخته شده است و اصلاح دانه بندی انجام گرفته است و دست به بتن مطلوبی

پس از ساخت بتن عادی که هم از نظر ظاهری و هم از نظر مقاومتی مورد قبول قرار گرفت تهیه بتن خودتراکم انجام پذیرفت، برای ساخت این نوع بتن که نیاز به دانه بندی خاصی دارد استفاده از ریزدانه و فوق روان‌کننده خاص و همچنین مواد افزودنی معدنی لازم و اساسی می‌باشد.

تمامی شرایط عمل‌آوری در دو نوع بتن یکسان و طبق آیین‌نامه انجام گرفته است تا اینکه در روز آزمایش آزمایش مربوطه بر روی آن انجام گیرد.

ساخت و عمل‌آوری بتن برای رسیدن بتن، به شرایط مطلوب بسیار حیاتی و لازم است لذا پس از عمل‌آوری نمونه‌های بتنی می‌بایستی مهمترین و اساسی‌ترین بخش آن یعنی بدست آوردن مقاومت و نفوذپذیری را طبق آزمایش‌های استاندارد انجام شود.

آزمایش‌های مقاومتی طبق آیین نامه انجام گرفته است و آزمایش‌های دوامی (نفوذپذیری) با استفاده از دستگاه سه محوری و با فشار یکسان انجام شده است و محاسبات مربوط به مقدار نفوذپذیری طبق قانون داریسی بدست آمده است

۱-۱- مقدمه :

در میان مصالح ساختمانی که در طرح‌های مهندسی عمران در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند، بتن، بیشترین کاربرد را دارا می‌باشد. بتن یکی از پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی است. این ماده، معمولاً از مخلوط نمودن سیمان پرتلند، ماسه، سنگ شکسته و آب ساخته می‌شود. [۷]

در سال ۱۹۹۲ میلادی تنها در آمریکا ۶۳ میلیون تن سیمان پرتلند به ۵۰۰ میلیون تن بتن تبدیل شده است که این خود ۵ برابر مصرف فولاد، به صورت وزنی، در مدت مشابه بوده است. در اغلب کشورهای جهان نسبت مصرف بتن به فولاد از ۱۰ به ۱ نیز فراتر رفته است. کل بتنی که در سال ۹۱ میلادی در جهان مصرف شده است بالغ بر ۳ میلیارد تن یعنی یک تن به ازای هر نفر در جهان تخمین زده شده است تنها ماده ای را که بشر به این اندازه مصرف می‌کند آب است. [۷]

دلایل استفاده از بتن، بسیار است ولی از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان مقرون به صرفه بودن، وجود منابع فراوان مواد متشکل، سازگاری با محیط و مقاومت مطلوب را نام برد در صورتی که این عوامل مورد توجه قرار گیرند، می‌توان اطمینان یافت که بتن تولید شده، دارای کیفیت مطلوب است. در غیر اینصورت، کاربرد بتن نامناسب در سازه، باعث عملکرد نامطلوب آن می‌شود.

در سال‌های اخیر در کشورهای صنعتی بیش از ۵۰ درصد بودجه‌های عمرانی صرف تعمیر سازه‌های بتنی شده است. هر چند آمار دقیق در مورد کشور ما موجود نیست به هر حال وجود سازه‌های آسیب دیده بخصوص در مناطق جنوبی کشور و اجرای عملیات تعمیر در این سازه‌ها، خود گواه بر اختصاص یافتن بودجه هنگفت در این خصوص می‌باشد. دلیل اصلی این آسیب‌ها شرایط سخت و مهاجم اقلیمی و محیطی است.

در این بین در کنار واژه دوام، واژه نفوذپذیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر جا که مطلب در مورد دوام سازه‌ها باشد در کنار آن از مسئله نفوذپذیری نیز، سخن به میان آمده است و یکی از راه‌های اساسی، برای ساخت سازه‌ای بادوام جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب در بتن می‌باشد که این مسئله با کاهش نفوذپذیری با استفاده از عوامل مختلف امکان پذیر است.

۱-۲- تعاریف

در این بخش از پایان‌نامه، تعاریفی طبق تعاریف آیین‌نامه ACI 238.1R-08 و استاندارد ASTM C125 جهت آشنایی بیشتر موجود می‌باشد.

قوام^۱: به میزان مقاومت بتن تازه، ملات، دوغاب یا خمیر سیمان در مقابل تغییر شکل را قوام می‌نامند که شامل

دو حالت قوام معمولی و پلاستیک می‌باشد. [۲۰]

قوام، معمولی^۲: ۱- به قوامی که مخلوط در هنگام کار با آن نشان می‌دهد می‌گویند. ۲- قوام خمیر سیمان

محدودیت‌های مورد نظر در استاندارد را برآورده سازد. [۲۷]

قوام، پلاستیک^۳: به تغییر شکلی که می‌بایستی بصورت پیوسته در تمامی جهات بدون هیچگونه گسیختگی

ایجاد شود قوام پلاستیک گویند. [۲۰]

فاکتور قوام^۴: به مقدار روانی دوغاب (لزجت) و سهولت پمپ شدن در حفرات و شکاف‌ها را فاکتور قوام

می‌نامند که معمولاً پارامتری است که توسط مقادیر آزمایشگاهی در آزمایشگاه بدست می‌آید و با درجه پیچش

دستگاه ویسکومتر (در یک نمونه دوغاب) تعیین می‌گردد. [۲۰]

تراکم^۵: پدیده کاهش حجم فضاهای خالی در بتن را تراکم گویند که معمولاً بصورت مکانیکی اجرا

می‌گردد. [۲۰]

پرداخت کاری^۶: تراز کردن، صاف کردن، تراکم و به بیانی دیگر عمل آوردن سطوح بتنی تازه ریخته شده،

برای بدست آوردن شکل مناسب و استفاده بهینه از آن را پرداخت کاری گویند. [۲۰]

جداشدگی^۷: ۱- تمرکز غیریکنواخت ذرات در مخلوط بتن یا ملات را جداشدگی گویند. ۲- توزیع

غیریکنواخت اندازه ذرات در وزن سنگدانه را جداشدگی گویند. [۲۰]

¹-Consistency

² Consistency, Normal

³-Consistency, Plastic

⁴- Consistency, Factor

⁵-Consolidation

⁶-Finishing

⁷-Segregation

اسلامپ^۸: به اندازه قوام یا فرونشینی مخلوط بتن تازه، ملات و مخلوط گچ و سیمان، پس از برداشتن قیف ناقص گفته می‌شود. [۲۰]

پایداری^۹: تمایل نسبی برای نگهداری ذرات معلق جامد بصورت یکنواخت در مخلوط را پایداری می‌گویند.
پایداری دینامیکی^{۱۰}: پایداری مخلوط در طی ریختن، حمل و نقل، و جریان یافتن را پایداری دینامیکی گویند.

پایداری استاتیکی^{۱۱}: به پایداری مخلوط درجا، یعنی مخلوطی که در حالت ساکن آب‌انداختگی نداشته باشد پایداری استاتیکی می‌گویند.

لزجت^{۱۲}: مقدار مقاومت یک سیال در مقابل تغییر شکل تحت تنش برشی را ویسکوزیته گویند.
کارایی^{۱۳}: خصوصیتی از بتن، ملات و مخلوط‌های بتنی است که برای تعیین سهولت کار کردن در حین اختلاط، بتن‌ریزی، تراکم و پرداخت کاری به کار برده می‌شود. [۲۰]

مواد افزودنی^{۱۴}: به موادی به غیر از آب، سنگدانه، سیمان هیدرولیکی و الیاف مسلح که به عنوان جزیی از بتن یا ملات بلافاصله قبل یا در حین ساخت به بتن اضافه می‌گردد. [۲۰]

افزودنی زودگیر^{۱۵}: نوعی از افزودنی می‌باشد که مرحله گیرش و مقاومت‌دهی را سریع‌تر می‌نماید. [۲۰]
افزودنی حباب‌زا^{۱۶}: نوعی از افزودنی که منجر به ایجاد حباب‌های هوا در در بتن یا ملات در حین ساخت می‌گردد. [۲۸]

⁸-Slump

⁹-Stability

¹⁰-Stability, Dynamic

¹¹- Stability, Static

¹²-Viscosity

¹³-Workability

¹⁴-Admixtuer

¹⁵- Accelerating admixture

افزودنی کندگیرکننده^{۱۷}: نوعی از افزودنی که زمان گیرش بتن را کند می کند. [۲۰]

افزودنی کاهنده آب^{۱۸}: نوعی از افزودنی می باشد که اسلامپ بتن و ملات تازه را بدون افزایش آب، افزایش

یا با کاهش مقدار آب اولیه از اسلامپ اولیه در اثر عواملی به غیر از فاکتورهای نظیر نگهداری نماید. [۲۰]

سنگدانه^{۱۹}: مواد دانه دانه ای نظیر ماسه، شن، سنگ های خرد شده یا سرباره کوره ذوب آهن که با یک مواد

سیمانی متوسط برای شکل گیری سیمان هیدرولیکی بتن یا ملات استفاده می گردد. [۲۵]

درشت دانه^{۲۰}: به سنگدانه هایی که عمدتاً بر روی الک شماره ۴ باقی می ماند یا (۲) قسمتی از سنگدانه که بر

روی الک نمره ۴ باقی می ماند. (که در استاندارد چین آمده است که برای تعریف (۱) کل سنگدانه ها چه در

طبیعت و چه پس از خرد کردن آنها شامل این تعریف می گردد و برای توضیح (۲) به قسمتی از سنگدانه

اعمال می گردد که الزامات آن برای خصوصیات و دانه بندی سنگدانه در مشخصات فنی اعلام گردیده

است. [۲۵]

ریزدانه^{۲۱}: سنگدانه عبوری از الک ۳/۸ یا (۹/۵ میلیمتر) و تقریباً تمامی آن از الک نمره ۴ عبور نماید یا (۲)

قسمتی از سنگدانه که از الک نمره ۴ عبور و روی الک نمره ۲۰۰ باقی می ماند را ریزدانه گفته می شود. (بحث

برای تعریف (۱) به کل سنگدانه هایی که هم در طبیعت و هم پس از خرد کردن بدست می آیند اعمال می گردد.

و برای تعریف (۲) به قسمتی از سنگدانه اعمال می گردد که الزامات آن برای خصوصیات و دانه بندی سنگدانه

در مشخصات فنی اعلام گردیده است) [۲۵]

¹⁶- Air-entraining admixture

¹⁷-Retarding Admixture

¹⁸-Water Reducing Admixture

¹⁹-Aggregate

²⁰-Coarse aggregate

²¹-Fine Aggregate

سنگدانه سنگین وزن^{۲۲} سنگدانه‌های با دانسیته بالا نظیر باریت، ماگنتیت، لیمونیت، ایلمونیت، آهن یا فولاد را سنگدانه‌های سنگین وزن می‌گویند. [۲۵]

سنگدانه سبک وزن^{۲۳} سنگدانه‌های با دانسیته پایین که برای تولید بتن سبک استفاده می‌شوند نظیر پومیس، توف دایوتومیت، تفاله خاکستر آتش‌فشانی، رس منبسط شونده، اسلیت، شیل سیلیسی، پرلیت، سرباره و محصولات نهایی کک و ذغال‌سنگ. [۲۵]

هوای داخلی^{۲۴} حجم حباب‌های هوا در خمیر سیمان، ملات یا بتن، به علاوه حجم فضاهای خالی در ذرات سنگ‌دانه‌ها که معمولاً به عنوان درصدی از کل حجم خمیر، ملات و بتن بیان می‌گردد. [۲۵]

حجم هوا^{۲۵} فضایی از خمیر، ملات یا بتن که با هوا پر می‌گردد حجم حباب هوای محبوس عموماً حدود ۱ میلیمتر در عرض و با شکلی غیر منظم می‌باشد حباب هوای وارد شده بین ۱۰ و ۱۰۰۰ میکرومتر در قطر و حالت تقریباً کروی یا شبیه به آن دارد. [۲۵]

حباب‌های داخلی ممکن است شامل هوای اتمسفر در طی اختلاط یا دیگر گازها که توسط مواد شیمیایی یا دیگر فرایندها در بتن تازه انجام می‌گردد.

سرباره کوره^{۲۶} محصولی غیر فلزی که لزوماً شامل سیلیکات‌ها و آلومینوسیلیکات‌های کلسیم و دیگر پایه‌های آن می‌باشد که در شرایطی مشابه با ذوب آهن در کوره ایجاد می‌گردد. [۲۵]

دانسیته حجمی^{۲۷} جرم واحد حجم سنگدانه‌ها (که شامل حجم ذرات مجزا و حجم فضاهای بین آنها است). این واژه را نیز به جای کلمه وزن واحد جایگزین گردیده است. [۲۵]

²²-Heavy Weight aggregate

²³-Light Weight aggregate

²⁴- Air Content

²⁵-Air Void

²⁶- Blast furnace Slag

²⁷-Bulk density

وزن مخصوص^{۲۸} نسبت جرم به حجم مواد (شامل فضاهای نفوذپذیر و غیر نفوذپذیر در مصالح ولی شامل

فضاهای بین مصالح نمی‌شود) در یک دمای آزمایش گاهی به جرم آب معادل در همان دما می‌باشد. [۲۵]

وزن مخصوص (اشباع با سطح خشک)^{۲۹} نسبت جرم به حجم مواد شامل جرم آب در فضاهای خالی در

مصالح (اما شامل فضای بین ذرات نمی‌شود) در دمای آزمایش گاهی به جرم آب معادل با آن در همان دما

مواد سیمانی (هیدرولیکی)^{۳۰} یک ماده غیر آلی یا یک ترکیبی از مصالح غیر آلی که با آب واکنش شیمیایی

انجام داده و عمل گیرش و مقاومت دهی انجام می‌پذیرد و قابل کاربری در زیر آب می‌باشد.

بتن^{۳۱}: یک ماده ترکیبی که لزوماً شامل یک ماده چسبنده که در بین ذرات مدفون شده یا ذرات سنگ‌دانه

وجود دارد؛ در بتن سیمان هیدرولیکی چسباننده، از ترکیب سیمان هیدرولیکی و آب ساخته می‌شود. [۲۵]

نسبت آب به مواد سیمانی^{۳۲} به نسبت وزن آب (تنها آب واکنشی باشد و به غیر از آب جذبی سنگدانه‌ها

باشد) به وزن مواد سیمانی در بتن، ملات و دوغاب سیمان می‌گویند و غالباً با علامت اختصاری w/cm نوشته

می‌شود و بر حسب دهم خوانده می‌شود. [۲۵]

عمل آوری^{۳۳}: عملی که برای نگهداری شرایط دما و رطوبت در مخلوط سیمانی تازه ریخته شده برای انجام

واکنش‌هایی که سیمان هیدرولیکی و پوزولان‌ها دارند تا خصوصیات درونی آن‌ها گسترش و توسعه یابند را

عمل آوری می‌گویند. [۲۵]

مرکب عمل آوری^{۳۴}: مایعی است که به عنوان یک پوشش سطح برای بتن تازه ریخته شده اعمال می‌گردد و

باعث ایجاد غشایی می‌گردد که بخار شدن آب را به تاخیر می‌اندازد و در مواردی که از رنگدانه‌ها استفاده

می‌شود حرارت را منعکس می‌کند. [۲۵]

²⁸ - bulk specific gravity

²⁹ - Saturated surface dry

³⁰ - Cementation Material

³¹ - Concrete

³² - Water-Cementation Materials ratio

³³ - Curing

دانسیته^{۳۵}: جرم در واحد حجم (به واژه وزن واحد ترجیح دارد)

سرباره کوره منبسط‌شونده^{۳۶}: مواد سبک که از سرباره کوره مذاب با آب یا آب و عوامل دیگر نظیر بخار و

هوای محبوس یا هر دو بدست می‌آیند. [۲۵]

مدول نرمی^{۳۷}: فاکتوری که از جمع درصد تجمعی باقیمانده بر روی الک‌های زیر تقسیم بر ۱۰۰ بدست می‌آید

را درصد تجمعی گویند. [۲۵]

زمان گیرش^{۳۸}: مدت زمانی است که پس از اضافه کردن آب به سیمان می‌گذرد و سیمان به درجه‌ای از

صلبیت می‌رسد که با روش‌های خاص قابل اندازه‌گیری می‌باشد. [۲۵]

خاکستر بادی^{۳۹}: تفاله ریزی که از سوختن ذغال‌سنگ پودر شده بدست می‌آید و توسط گازهای دودکش از

ناحیه سوخت به سیستم برداشت ذرات انتقال می‌یابد. [۲۵]

بتن تازه^{۴۰}: بتنی است که دارای کارایی کافی جهت ریختن می‌باشد و با روش‌های مورد نظر تراکم یابد. [۲۵]

بتن معمولی^{۴۱}: بتن معمولی بتنی است که دارای مقاومتی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ مگاپاسکال می‌باشد. [۷]

دوغاب^{۴۲}: ترکیب سیمانی بدون یا با مواد افزودنی که برای پر کردن فضاها و اولیه خالی استفاده می‌گردد. [۲۵]

دوغاب سیمان هیدرولیکی^{۴۳}: دوغاب ساخته شده با سیمان هیدرولیکی

³⁴- Curing Compound

³⁵-Density

³⁶- expanded blast-furnace slag

³⁷-Fineness modulus

³⁸-Time of setting

³⁹-Fly Ash

⁴⁰-Fresh Concrete

⁴¹-Conventional Concrete

⁴²-Grout

⁴³- grout, hydraulic-cement

دوغاب منبسط شونده سیمان هیدرولیکی^{۴۴}: دوغاب سیمان هیدرولیکی حجمی را بوجود می‌آورد که در موقعی که بتن سخت شده تحت شرایط مقرر شده تست بزرگتر یا معادل حجم اولیه ثبت شده باشد و اغلب برای انتقال بار در اعضای باربر استفاده می‌گردد. [۲۵]

سیمان هیدرولیکی^{۴۵}: سیمانی است که گیرش و سخت‌شدگی آن توسط واکنش شیمیایی با آب انجام می‌پذیرد و مناسب جهت انجام کارهای زیر آب می‌باشد. [۲۵]

لایتنس^{۴۶}: لایه‌ای ضعیفی از مواد سیمانی و ریزدانه‌ها که در اثر آب افتادن به سمت سطح بتن انتقال می‌یابد. [۲۵]

بلوغ^{۴۷}: توسعه خصوصیات مواد سیمانی مخلوط بتنی. (این واژه به عنوان گسترش مقاومت فشاری نسبی بتن توضیح داده می‌شود اما به هر حال این واژه می‌تواند برای تکامل خصوصیات دیگری که بستگی به واکنش‌های شیمیایی مواد سیمانی دارد اعمال گردد، در هر سنی بلوغ بستگی به تاریخ عمل‌آوری دارد)

اندازه حداقل (سنگدانه)^{۴۸}: در مشخصات فنی برای یا توضیح سنگدانه کوچکترین الکی که در آن کل مقدار سنگدانه‌ها از آن عبور نماید. [۲۵]

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه^{۴۹}: کوچکترین الکی که کل مقدار سنگدانه‌ها از آن عبور می‌نماید.

(در این قسمت استاندارد دست به توضیحی زده است که این موضوع را مشخص می‌سازد که الزامی بر عبور کل دانه‌ها از کوچکترین الکی نمی‌باشد و خاطر نشان نموده است که بیشترین قسمت آن عبور نماید و درصدی را برای این قسمت مشخص نموده است) [۲۵]

دوام بتن^{۵۰}: دوام بتن با توانایی بتن در مقابل عوامل خارجی نظیر واکنش‌های هوزا، حمله‌های شیمیایی، سایش و هرگونه پروسه‌ای که منجر به خرابی بتن گردد تعیین می‌گردد. [۱۲]

⁴⁴ - grout (nonshrink), hydraulic-cement

⁴⁵ -Hydraulic Cement

⁴⁶ -Laitance

⁴⁷ -Maturity

⁴⁸ - minimum size (aggregate)

⁴⁹ -Maximum Nominal size aggregate