


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَالَّذِي يُضَوِّبُ الْمَوْتِ
وَالَّذِي يُضَوِّبُ الْمَوْتِ
وَالَّذِي يُضَوِّبُ الْمَوْتِ



دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده فنی و مهندسی
بخش مهندسی مواد

پایان نامه کارشناسی ارشد
بخش مهندسی مواد - نانوفناوری

عنوان

سنتر سبز نانو ذرات نقره و امکان به کارگیری
ترکیبی از این روش ها

نام دانشجو
سیده معصومه قاسمی نژاد

استاد راهنما
دکتر سید عباس شجاع الساداتی

بهمن 90



بسمه تعالی

تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه

خانم سیده معصومه قاسمی نژاد لیچایی پایان نامه ۶ واحدی خود را با عنوان مقایسه روش های سنتز سبز نانو ذرات نقره و بررسی امکان به کارگیری ترکیبی از این روشها در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ ارائه کردند.

اعضای هیات داوران نسخه نهایی این پایان نامه را از نظر فرم و محتوا تایید کرده و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه کارشناسی ارشد نانو فناوری - نانو فناوری پیشنهاد می کنند.

عضو هیات داوران	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	امضا
استاد راهنما	دکتر سید عباس شجاع الساداتی	استاد	
استاد ناظر	دکتر رسول صراف مأموری	دانشیار	
استاد ناظر	دکتر فریبا گنجی	استادیار	
استاد ناظر	دکتر ایران عالم زاده	استاد	
مدیر گروه (یا نماینده گروه تخصصی)	دکتر رسول صراف مأموری	دانشیار	

این سند به صورت رسمی صادر شده است.
با استناد به صورت رسمی صادر شده است.
اعضای هیات داوران
استاد راهنما
Jilae

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله)ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد سیده معصومه قاسمی نژادلیچائی در رشته مهندسی نانو فناوری است که در سال ۱۳۹۰ در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی جناب آقای دکتر سید عباس شجاع الساداتی از آن دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده رابه عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تأمین نماید.

ماده ۶: اینجانب سیده معصومه قاسمی نژادلیچائی دانشجوی رشته مهندسی نانو فناوری مقطع کارشناسی ارشد تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی:

سیده معصومه قاسمی نژادلیچائی

تاریخ و امضا:

دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی که با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد ذیل را رعایت نمایند:

ماده ۱- حقوق مادی و معنوی پایان‌نامه‌ها / رساله‌های مصوب دانشگاه متعلق به دانشگاه است و هرگونه بهره‌برداری از آن باید با ذکر نام دانشگاه و رعایت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب دانشگاه باشد.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و استاد راهنما مسئول مکاتبات مقاله باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه / رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب حاصل از نتایج پایان‌نامه / رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با مجوز کتبی صادره از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه و بر اساس آئین‌نامه‌های مصوب انجام می‌شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه / رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق حوزه پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این دستورالعمل در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و هرگونه تخلف از مفاد این دستورالعمل، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری می‌شود.

«اینجانب سیده معصومه قاسمی نژادلیچانی دانشجوی رشته مهندسی نانو فناوری ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۸ مقطع کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی متعهد می‌شوم کلیه نکات مندرج در آئین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته‌های علمی مستخرج از پایان‌نامه تحصیلی خود را رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین‌نامه فوق‌الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می‌دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع به نام بنده و یا هرگونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدین وسیله حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نمودم.»

نام و نام خانوادگی

سیده معصومه قاسمی نژادلیچانی

امضاء



چکیده

در این پژوهش، تولید نانو ذرات نقره با پنج روش سبز: پلی‌ساکارید، پلی‌ساکارید اصلاح شده، تالنز، میکروبی و ترکیبی جدید مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در بخش نخست، نانو ذرات نقره با روش پلی‌ساکارید، پلی‌ساکارید اصلاح شده، تالنز و میکروبی تولید شدند. سپس مشخصه‌های نانو ذرات نقره تولیدی با هر یک از این روش‌ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. با استفاده از آنالیزهای طیف سنجی UV-vis، DLS و SEM، مشخصه‌ی میانگین طول موج و شدت جذب باند رزونانس پلاسمون سطحی، اندازه، زمان پایداری، شکل و توزیع اندازه ذرات تعیین شد. میانگین اندازه نانو ذرات نقره تولید شده در روش‌های پلی‌ساکارید، پلی‌ساکارید اصلاح شده، تالنز و میکروبی به ترتیب 30، 20، 42 و 84 نانومتر است. همچنین زمان پایداری این ذرات به ترتیب 30، 60، 14 و 30 روز است. توزیع اندازه ذرات نیز (شاخص PDI حاصل از آنالیز DLS) به ترتیب برابر است با 0/28، 0/2، 0/4 و 0/21. بنابراین در روش پلی‌ساکارید اصلاح شده با استفاده از فشار و دمای بالا نانو ذرات کوچکتری تولید شده و همچنین این روش از نظر زمان پایداری، توزیع اندازه نانو ذرات نقره تولید شده، نسبت به روش‌های پلی‌ساکارید، تالنز و میکروبی بهتر است. در بخش دوم ساخت نانو ذرات نقره به روش ترکیبی جدید تولید شدند و مشخصه‌های این ذرات با نانو ذرات تولید شده با روش‌های میکروبی و پلی‌ساکارید اصلاح شده مقایسه شد. نتایج حاصل از طیف سنجی UV-vis نشان داد که نانو ذرات نقره کلوئیدی تولید شده با روش ترکیبی جدید در دمای 50°C و pH 6/8 دارای بیشترین شدت جذب باند رزونانس پلاسمون سطحی هستند. همچنین مدت پایداری این ذرات بیش از 60 روز است. میانگین و توزیع اندازه ذرات در این دما و pH با استفاده از آنالیز DLS، 15 نانومتر و 0/16 تعیین شد. نتایج حاصل از FTIR نشان دهنده آن است که گروه عاملی اصلی در روش میکروبی، گروه کربونیل و آمین بوده و در روش پلی‌ساکارید اصلاح شده گروه‌های هیدروکسیل، کربونیل و کربوکسیل است. در روش ترکیبی جدید، ترکیبی از این گروه‌های عاملی در فرایند تولید دخیل هستند

(گروه‌هاي عاملي کربونيل، کربوکسيل، هيدروکسيل و آمين). نتايج حاصل از XRD نشان دهنده بلورينگي بسيار کم نانو ذرات نقره توليدشده با روش پليساکاريده اصلاح شده است. ولي در روشهاي ميكروبي و ترکيبي جديد، بلورينگي نانوذرات نقره مناسب بوده و داراي ساختار FCC هستند. تصوير TEM نانوذرات نقره توليد شده با روشهاي پليساکاريده اصلاح شده و ترکيبي جديد نشان داد که شکل اين ذرات کروي بوده و از توزيع اندازه خوبي برخوردار هستند.

کلید واژه: روشهاي سبز، پليساکاريده، تالنز، نشاسته، روش ميكروبي

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

فصل اول: مروري بر منابع

1-1- فناوري نانو.....	5
2-1- نانو ذرات.....	6
1-2-1- نانو ذرات نقره.....	6
3-3-1- روشهاي ساخت نانو ذرات نقره.....	7
1-3-1- روشهاي شيميايي.....	8
2-3-1- روشهاي سبز.....	9
1-2-3-1- روش پلي ساکاريده.....	10
2-2-3-1- روش تابش.....	13
3-2-3-1- روش تالنز.....	16
4-2-3-1- روش پلي اکسو متالات.....	19

- 21 روش زیستی 5-2-3-1
- 25 خاصیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره 4-1
- 25 سازوکار فعالیت ضد میکروبی 1-4-1
- 2-4-1-2 تاثیر اندازه و شکل بر فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره 30
- 30 کاربرد نانو ذرات نقره 5-1
- 30 روش‌های آنالیز 6-1
- 32 ایمنی بکارگیری نانو ذرات نقره 7-1

فصل دوم: مواد و روش ها

- 36 مواد 1-2-1
- 36 مواد شیمیایی 1-1-2
- 37 مواد میکروبی 2-1-2
- 37 دستگاه ها 2-2-2
- 38 روش ها 3-2
- 38 روش پلی ساکارید 1-3-2
- 38 روش پلی ساکارید اصلاح شده 2-3-2
- 38 روش تالرز 3-3-2
- 39 تولید نمک آمونیوم نقره 1-3-3-2
- 39 تولید نانو ذرات نقره 2-3-3-2
- 39 روش میکروبی 4-3-2
- 1-4-3-2 رشد قارچ فوزاریوم اکسیسپورم در محیط کشت پوتیتو دکستروز آگار 39
- 2-4-3-2 رشد قارچ فوزاریوم اکسیسپورم در محیط کشت پوتیتو دکستروز براث 40
- 3-4-3-2 تولید نانو ذرات نقره 40
- 5-3-2 روش اصلاح شده 40
- 1-5-3-2 رشد قارچ فوزاریوم اکسیسپورم در محیط کشت پوتیتو دکستروز براث 41

- 41 2-5-3-2 تولید نانو ذرات نقره
- 41 6-3-2 روش اندازه گیری گلولز (DNS)
- 1-6-3-2 آماده سازی محلول دینیتروسالیسیلیک اسید
- 41 1 (DNS) %
- 2-6-3-2 ارزیابی آبکافت نشاسته با استفاده از محیط
- 42 کشت تخمیر شده
- 3-6-3-2 منحنی استاندارد گلوکز
- 43 4-2 ارزیابی ویژگی های نانو ذرات نقره تولید شده ...
- 2
- 43 1-4-2 طیف سنجی UV-vis
- 44 2-4-2 میکروسکوپ الکترونی روبشی میدان گسیل (FESEM)
- 44 3-4-2 طیف سنجی توزیع انرژی (EDX)
- 44 4-4-2 طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD)
- 44 5-4-2 طیف سنجی تبدیل فوریه قرمز (FTIR)
- 45 6-4-2 میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
- 45 7-4-2 تفرق نور پویا (DLS)

فصل سوم: نتایج و بحث

- 1-3-1 ارزیابی نانو ذرات تولید شده به روش پلی ساکارید و پلی ساکارید اصلاح شده
- 46 1-1-3-1 آنالیز با طیف سنجی UV-vis
- 46 2-1-3 آنالیز FESEM و EDX
- 49 3-1-3 آنالیز DLS
- 50 2-2 آنالیز نانو ذرات نقره تولید شده با روش تالرز
- 51 1-2-3 آنالیز با طیف سنجی UV-vis
- 52 2-2-3 آنالیز FESEM و EDX
- 54 3-2-3 آنالیز DLS
- 55 3-3 آنالیز نانو ذرات تولید شده با روش میکروبی ...
- 56 1-3-3 آنالیز با طیف سنجی UV-vis
- 56 2-3-3 آنالیز FESEM
- 58 3-3-3 آنالیز DLS

- 3-4- مقایسه مشخصه‌های نانو ذرات تولید شده با روش‌های مختلف سبز..... 59
- 3-5- ارزیابی نانو ذرات نقره تولید شده به روش ترکیبی جدید..... 61
- 3-5-1- تعیین بهترین دما و pH برای بیشترین فعالیت آلفا آمیلاز..... 62
- 3-5-2- آنالیز با طیف سنجی UV-vis 63
- 3-5-3- آنالیز DLS 65
- 3-5-4- مقایسه نتایج آنالیز FTIR نانو ذرات نقره تولید شده با استفاده از روش‌های پلی ساکارید اصلاح شده، میکروبی و روش ترکیبی جدید..... 66
- 3-5-5- مقایسه نتایج XRD نانو ذرات نقره تولید شده با استفاده از روش‌های پلی ساکارید اصلاح شده، میکروبی و روش ترکیبی جدید..... 67
- 3-5-6- مقایسه نتایج TEM نانو ذرات نقره تولیدی با استفاده از روش‌های پلی ساکارید اصلاح شده و روش ترکیبی جدید..... 68
- 3-6- مقایسه مشخصه‌های نانو ذرات تولید شده با روش پلی ساکارید اصلاح شده، میکروبی و ترکیبی جدید..... 69

فصل چهارم: نتیجه گیری

- 4-1- نتیجه‌گیری..... 72
- 4-2- پیشنهادها..... 74
- مراجع..... 75

فهرست شکل‌ها

عنوان

صفحه

- شکل 1-1: تصویر TEM نانو ذرات نقره آهار زده (خط افقی مقیاس برابر با 20 نانو متر است) 12
- شکل 1-2: نمایی از فرایند تولید سبز نانو ذرات نقره پایدار شده با نشاسته 12
- شکل 1-3: غلظت یون نقره آزاد و کمپلکس نقره - آمونیاک در مقابل غلظت آمونیاک. [نقره] = 0/001 مولار 15
- شکل 1-4: توزیع نرمال لگاریتمی اندازه نانو ذرات در pH- های مختلف برای گلوکز و مالتوز در غلظت 0/005 آمونیاک 15
- شکل 1-5: تصویر TEM نانو ذرات نقره (a) مکعب (b) مثلث (c) سیم (d) دسته ای از سیم 16
- شکل 1-6: (a) طیف SPR نانو ذرات نقره بدست آمده از نسبت های مختلف (b) تصویر TEM نانو ذرات نقره تولید شده (c) نمودار توزیع اندازه مربوط به تعداد 200 نانو ذرات نقره نشان داده شده در تصور TEM (d) بزرگنمایی یک نانو ذره نقره 21
- شکل 1-7: عکس میکروسکوپ الکترونی عبوری سلول ب. سابتیلایز در تعادل با یک میلی مولار یون نقره فلش نشان دهنده نقره آگلومره شده روی سلول می- باشد (خط تیره برابر با 100 نانومتر است) 23
- شکل 1-8: (A) TEM بخش نازکی از سلول سدومناس گونه‌ی AG259. ذرات بلوری بزرگ نقره و Ag₂S بین دیواره ی سلولی و غشاء پلاسمایی قرار می‌گیرد. (B) تنوعی از توپولوژی بلور یعنی مرفولوژی، اندازه و ترکیبات شیمیایی متفاوتی در سدومناس می‌تواند تولید شود. 23
- شکل 1-9: نمودار کمینه غلظت بازدارندگی (MIC) نانو ذرات نقره تولید شده با فرایند تالرز اصلاح شده با دی مالتوز و متعاقبا اصلاح با افزودن SDS، توئین 80 و PVP 360 با غلظت یک درصد وزنی 28

- شکل 1-10: خلاصه ای از حالت‌های بازدارندگی ای کولای با استفاده از یون و نانو ذرات نقره 29
- شکل 2-1: نمایی از مراحل روش میلر با استفاده از محلول DNS به منظور تعیین مقدار گلوکز بدست آمده از آبکافت نشاسته 42
- شکل 2-2: منحنی استاندارد 43
- شکل 3-1: طیف UV-vis نانو ذرات نقره کلئیدی تولیدی با نسبت‌های مختلف احیاءگر به نیترات نقره (1:1، 1:2 و 3:1) در روش پلی ساکارید 47
- شکل 3-2: طیف جذب نانو ذرات نقره تولیدی شده با روش-های الف-پلی ساکارید در زمان‌های مختلف فرایند تولید ب- پلی ساکارید اصلاح شده 48
- شکل 3-3: طیف جذب نانو ذرات نقره تولیدی شده با روش-های الف- پلی ساکارید پس از تولید و پس از گذشت یک ماه ب- پلی ساکارید اصلاح شده پس از تولید و پس از گذشت دو ماه 50
- شکل 3-4: تصویر SEM نانو ذرات نقره تولیدی شده با روش‌های الف- پلی ساکارید ب- پلی ساکارید اصلاح شده 51
- شکل 3-5: آنالیز EDX نانو ذرات نقره تولیدی شده با روش پلی ساکارید 51
- شکل 3-6: آنالیز DLS نانو ذرات نقره تولیدی شده با روش‌های الف- پلی ساکارید ب- پلی ساکارید اصلاح شده 52
- شکل 3-7: طیف UV-vis نانو ذرات نقره کلئیدی تولیدی با نسبت‌های مختلف احیاءگر به آمونیوم نقره (1:1، 1:2 و 3:1) در روش تالنز 53
- شکل 3-8: طیف جذب نانو ذرات نقره تولیدی شده با روش پلی ساکارید در زمان‌های مختلف فرایند تولید ... 54
- شکل 3-9: طیف جذب نانو ذرات نقره تولیدی شده با روش تالنز پس از تولید و پس از گذشت دو هفته 55
- شکل 3-10: الف- تصویر SEM ب- آنالیز EDX نانو ذرات نقره تولیدی با روش تالنز 56
- شکل 3-11: آنالیز DLS نانو ذرات نقره تولیدی شده با روش تالنز 57

- شکل 3-12: طیف جذب نانو ذرات نقره توليدي با روش میکروبي در زمانهاي مختلف فرايند توليد 58
- شکل 3-13: طیف جذب نانو ذرات نقره توليدي شده با روش میکروبي پس از توليد و پس از گذشت یک ماه 58
- شکل 3-14: تصوير SEM نانو ذرات نقره توليدي با روش میکروبي 59
- شکل 3-15: آناليز DLS نانو ذرات نقره توليدي شده با روش میکروبي 60
- شکل 3-16: تعيين غلظت گلوکز در الف- دماهاي مختلف گرماگذاري ب- pHهاي مختلف مخلوط محيط کشت تخمير شده و نشاسته 63
- شکل 3-17: طیف سنجي UV-vis نانو ذرات نقره توليدي با روش اصلاح شده در pHهاي مختلف 5/5، 6، 6/4، 6/8 و 7/8 64
- شکل 3-18: طیف سنجي UV-vis نانو ذرات نقره توليدي به روش ترکيبي جديد در pHهاي مختلف 65
- شکل 3-19: طیف جذب نانو ذرات توليدي به روش ترکيبي جديد بلافاصله پس از توليد و پس از گذشت دو ماه 66
- شکل 3-20: توزيع اندازه نانو ذرات نقره توليدي در روش پلي ساکاريد اصلاح شده برحسب درصد پراکندگي 66
- شکل 3-21: طیف تبديل فوريه نانو ذرات نقره توليدي با روشهاي الف- پلي ساکاريد اصلاح شده ب- ترکيبي جديد پ- میکروبي 68
- شکل 3-22: طیف پراش اشعه ایکس نانو ذرات نقره توليد شده با روش الف- پلي ساکاريد اصلاح شده ب- ترکيبي جديد پ- میکروبي 69
- شکل 3-23: تصوير TEM نانو ذرات نقره توليد شده به روش الف-پلي ساکاريد اصلاح شده ب- ترکيبي جديد 70

فهرست جدول‌ها

عنوان

صفحه

- جدول 1-1: غلظت بازدارندگی کمینه و غلظت ضد باکتریایی کمینه نانو ذرات نقره شناخته شده با احیاء $[Ag(NH_3)_2]^+$ از طریق نمونه‌های مختلف ساکارید احیاء‌کننده (غلظت آمونیاک برای تشکیل آمونیوم نقره 0/005 مولار در لیتر است) 27
- جدول 1-2: مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایش‌ها 36
- جدول 2-2: دستگاه‌های مورد استفاده در آزمایش‌ها 37
- جدول 1-3: مشخصه‌های نانو ذرات نقره تولیدی به روش‌های مختلف سبز 63
- جدول 2-3: مقایسه مشخصه‌ی نانو ذرات نقره تولیدی به روش‌های پلی ساکارید اصلاح شده، میکروبی و ترکیبی جدید 72

مقدمه

کاربرد مواد در مقیاس نانو و نانو ساختارها، معمولاً در محدوده‌ی 1 تا 100 نانومتر، منجر به ظهور حوزه جدیدی از علم فناوری با عنوان علم نانو و نانو فناوری شده است. نانومواد راه حل بسیاری از چالش‌های

فني و محيطي در زمينه تبديل انرژي خورشيدي، کاتاليسٲ، دارو و تصفيه آب است. مواد در مقياس نانو اغلب خواص منحصر به فرد و قابل توجهي در زمينه هاي فيزيکي، شيميائي و زيستي در مقابل مواد در مقياس بزرگ دارند. توليد نانو ذرات فلزي نجيب براي برنامه هاي کاربردي از قبيل کاتاليسٲ، الکترونيک، نوري، محيطي و فناوري زيستي همواره مورد توجه است. نقره، طلا و مس عمدتاً براي توليد نانو ذرات با توزيع اندازه مناسب و پايدار مورد استفاده قرار مي گيرند. اين ذرات معمولاً در زمينه هايي مانند عکاسي، کاتاليسٲ، برچسب زني زيستي، فوتونيک، الکترونیک نوري و "رديابي پراکندي رامن ارتقاء يافته ي سطحی"¹ مورد استفاده مي شود. به علاوه نانو ذرات فلزي در محدوده ي نور مرئي تا ماوراء بنفش، جذب رزونانس پلاسمون سطحی دارند. باند پلاسمون سطحی از حضور منسجم الکترون هاي آزاد در باند هدايت (که به علت اندازه کوچک ذرات است) ناشي مي شود. اين باند به اندازه ذرات، محيط شيميائي، ترکيبات جذب شده در سطح و ثابت الکتريکي وابسته است. يک مشخصه منحصر به فرد نانو ذرات فلزي اين است که تغيير در جذب و يا طول موج باند پلاسمون سطحی معياري از اندازه، شکل و ويژگي دروني نانو ذرات است. عموماً نانو ذرات فلزي با روش هاي شيميائي و فيزيکي توليد مي شوند. روش هاي شيميائي مانند احياء شيميائي، الکتروشيميائي و احياء فوتوشيميائي به طور گسترده اي استفاده مي شود. مطالعات نشان مي دهد که اندازه، شکل، پايداري و خواص نانو ذرات فلزي به شدت تحت تاثير شرايط آزمايشگاهي، سرعت ميانکنش يون هاي فلزي با عامل احياء گر و فرايند جذب

¹- Surface-Enhanced Raman Scattering(SERS)

عامل پایدارکننده بر نانو ذرات فلزی است. بنابراین طراحی روش تولید که کنترل کننده اندازه، شکل، پایداری و ویژگی‌های نانو ذرات است، مهمترین مسئله مورد توجه می‌باشد.

نانو ذرات نقره به علت خواص متمایز و منحصر به فرد مانند هدایت خوب، پایداری شیمیایی، کاتالیستی و خواص ضد باکتری به شدت مورد توجه است. به عنوان مثال، نانو ذرات نقره به عنوان عامل ضد باکتری در طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی از جمله مواد ضد عفونی کننده ابزارهای پزشکی و لوازم خانگی برای تصویه آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین به واسطه خاصیت الکتروشیمیایی خود در ساخت نانوحسگرها بکار می‌رود. کاربرد نانو ذرات نقره در حسگرهای زیستی و سایر کاربردهای آن در فناوری‌های پزشکی نیازمند استفاده از مواد سازگار به محیط است. یکی از روش‌های رایج تولید نانو ذرات نقره کلوئیدی و پایدار در آب یا حلال‌های آلی، احیاء شیمیایی است. معمولاً در احیاء شیمیایی از احیاء‌گرهای بروهیدارت، سیترات، آسکوربات و هیدروژن عنصری استفاده می‌شود. همه این مواد شیمیایی بسیار واکنش پذیر بوده و خطرات بالقوه زیستی و زیست محیطی دارند. بنابراین به منظور توجه بیشتر به حذف یا کمینه‌سازی ضایعات و استفاده از فرایندهای پایدار، رویکرد شیمی سبز توسعه یافت. افزایش آگاهی در مورد شیمی سبز و سایر فرایندهای زیستی وابسته به افزایش علاقه به توسعه روش‌های سازگار با محیط تولید نانو ذرات است. این روش‌ها دارای مزایای زیادی از قبیل سادگی، کم هزینه و اقتصادی بودن، سازگار برای کاربرد در داروسازی و زیست پزشکی و توانایی تولید در مقیاس تجاری هستند. اخیراً روش‌های سبز برای تولید نانو ذرات

فلزي در حال توسعه است. استفاده از پلیمرهای طبیعی مانند کیتوسان و نشاسته به عنوان عامل پایدارکننده و احیاءگر برای تولید نانو ذرات نقره از جمله این روش-ها است. علاوه بر آن در سالهای اخیر استفاده از عصاره برگ گیاه، عصاره قارچ و نشاسته برای تولید نانو ذرات نقره استفاده شده است.

با توجه به ضرورت مقایسه قابلیت روشهای سبز برای تولید نانو ذرات نقره، در این پژوهش ابتدا نانو ذرات نقره کلوئیدی با استفاده از روشهای پلی ساکارید، پلی ساکارید اصلاح شده، تالنز و میکروبی تولید شد. سپس مشخصه‌های نانو ذرات نقره (طول موج و شدت جذب باند پلاسمون سطحی، میانگین اندازه، توزیع اندازه، شکل و پایداری) تولید شده با استفاده از هر کدام از این روشها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با بررسی این مشخصه‌ها چهار روش سبز مقایسه شد. همچنین به دلیل وجود برخی از مشکلات و معایب در روش میکروبی، روش ترکیبی جدید برای تولید نانوذرات نقره ایجاد شد. جهت بررسی و ارزیابی بیشتر این روش، مشخصه‌های نانو ذرات نقره کلوئیدی تولید شده در روش ترکیبی جدید با مشخصه-های ذرات تولیدی در روش میکروبی و پلی ساکارید اصلاح شده مقایسه شد.

در این پایان‌نامه، در فصل اول مروری بر پژوهش‌های پیشین، کلیاتی راجع به نانو فناوری، نانو ذرات فلزی و نانو ذرات نقره ارائه شده است. در ادامه روش‌های رایج و روش سبز تولید نانو ذرات نقره، کاربرد نانو-ذرات نقره و اثرات محیطی این ذرات به تفصیل شرح داده شد. در فصل دوم مواد، تجهیزات و روش‌های مورد استفاده در این پژوهش آورده شده و در فصل سوم نتایج حاصل از تولید نانو ذرات نقره با هرکدام از روش‌های سبز یاد

شده، مقایسه این روشها و تولید نانو ذرات نقره با روش ترکیبی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت با نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها پایان‌نامه خاتمه می‌یابد.

فصل اول

مروري بر پژوهش-

هاي

پيشين

1 1 فناوری نانو

فناوري نانو يك تخصص بين رشته اي است مرتبط با علوم فيزيك، شيمي، مواد، الكترونيك، زيستي، دارو مي باشد. نانو كلمه اي يوناني به معني كوچك است و براي تعيين

مقدار يك ميليارديم يا 10^{-9} از يك كميت استفاده مي‌شود. اولين بار ريچارد فيمن²، فيزيكدان، در سال 1959 طي سخنراني خود درباره‌ي امکان راه اندازي فرايندي براي دستكاري اتم‌ها و مولكول‌ها با استفاده از ابزارهاي دقيق مفهوم اوليه فناوري نانو را بيان كرد [1].

در سال 1974، نوريو تانيگوچي³، استاد دانشگاه علوم توکيو، نخستين بار واژه "فناوري نانو" را بكار برد. او در مقاله‌اي با نام "مفهوم اساسي فناوري نانو" اشاره مي‌کند که فناوري نانو اساساً مجموعه‌اي از فرايندهاي: تفکيک، ادغام و تشکيل مواد در حد يك اتم يا يك مولكول است [2].

"فناوري نانو" به کارگيري علوم مختلف براي کنترل مواد در مقياس مولكولي مي‌باشد. سلول زنده بهترين مثال از ماشين‌هايي است که در مقياس نانو عمل کرده و وظائفي را در محدوده‌ي توليد انرژي تا استخراج ماده هدف با بازدهي بالا انجام مي‌دهد. ريبوزوم⁴، هيستون⁵ و کروماتين⁶، دستگاه کلژي⁷، ساختار دروني ميتوکندري⁸ و ATP که به سلول انرژي مي‌دهد، داراي ساختار نانويي بوده و با بازدهي بالا کار مي‌کنند [2].

1 2 نانو ذرات

برخلاف مواد توده‌اي، نانو ذرات داراي خواص فيزيکي، شيميايي، الکتریکي، مکانیکي، مغناطيسي، حرارتي، دي الکتریک و زیستی منحصر به فردي مي‌باشد. کاهش ابعاد

¹- Richard Feynman

²- Nario Taniguchi

³- ribosome

⁴- histones

⁵- chermatin

⁶- Golgi

⁸- mitochondrion