

اول دقتر به نام ایزدانا

صانع پروردگار حی توانا

اکبر و اعظم خدای عالم و آدم

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

از درخشندگی و بنده نوازی

مرغ هوار انصیب و ماهی دریا

اعضای هیأت داوران نسخه نهایی پایان نامه آقای/ خانم

تحت عنوان:

را از نظر شکل (فرم) و محتوی بررسی نموده و پذیرش آن را برای دریافت درجه کارشناسی ارشد پیشنهاد می کنند.

ردیف	اعضای هیأت داوران	نام و نام خانوادگی	رتبه علمی	امضا
۱	استاد راهنما			
۲	استاد مشاور			
۳	نماینده تحصیلات تکمیلی			
۴	استاد ناظر			
۵	استاد ناظر			

آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه

تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهش‌های علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرح‌های تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجوی مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب و یا نرم افزار و یا آثار ویژه حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آیین‌نامه های مصوب انجام شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه / رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این آیین‌نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۸۷/۴/۱ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۸۷/۴/۲۳ در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۸۷/۷/۱۵ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم‌الاجرا است.



دانشکده علوم پایه

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فیزیک (اتمی - مولکولی)

عنوان:

بررسی طیف‌سنجی پراکندگی لیزری رامان نانوکامپوزیت $MWCNT-TiO_2$ آلاینده شده با نانوذرات

فلزی

نگارش:

مریم یوسف‌پور

استاد راهنما:

دکتر رسول ملک‌فر

بهمن ۱۳۸۸

تقدیم بہ:

روان پاک پیدرودل مہربان مادرم

تقدیر و سپاسگزاری:

سپاس و ستایش معبود یگانه را که پرتو الطاف بی‌شمارش بر لحظه لحظه زندگی‌ام ساطع و آشکار است، حمد و ثنا می‌گذارم او را که فکرت و اندیشه را در بستر روحم روان ساخت و بهره‌گیری از خوان گسترده-ی دانش اساتیدم را نصیب و روزی‌ام گردانید.

«آموزش باید به گونه‌ای باشد که آنچه ارائه می‌شود به عنوان یک هدیه ارزشمند تلقی شود نه یک وظیفه سخت و دشوار.»

آلبرت انشتین

سپاس و تشکر من تقدیم تمامی اساتید گرانمایه‌ای که با حمیت و جدیت مرا به دقت، اندیشه، درک و تعمق وا داشته‌اند و دوستان خوبم که در این مسیر دشوار همراهیم کردند.

چکیده:

در این پژوهش ابتدا سه نانوکامپوزیت آلاینده شده با نانوذرات فلزی ساخته شده و مشخصه یابی شدند
نانوکامپوزیت آلاینده شده عبارتند از:

۱. نانوکامپوزیت $MWCNT-TiO_2$ آلاینده شده با نانوذرات پلاتین،

۲. نانوکامپوزیت $MWCNT-TiO_2$ آلاینده شده با نانوذرات نقره،

۳. نانوکامپوزیت $MWCNT-TiO_2$ آلاینده شده با نانوذرات سولفید روی.

نانوکامپوزیت $MWCNT-TiO_2$ از روش سل-ژل استفاده شده است. برای آرایش با نانوذرات سولفید روی از روش سل-ژل و نانوذرات پلاتین از روش Polyol و برای آرایش نانوذرات نقره از روش کاهش استفاده شده است. برای اطمینان از حضور عناصر تشکیل دهنده نانوکامپوزیت‌ها از تجزیه و تحلیل پراش اشعه ایکس (XRD) و آنالیز EDX استفاده شده است و به کمک عکسبرداری میکروسکوپی الکترونی روبشی SEM از سطح نمونه‌ها، اندازه نانوکامپوزیت تعیین و مشخص شده است با استفاده از طیف‌سنجی UV/Vis خواص نوری و گاف نواری نانوکامپوزیت‌ها بررسی شده، علاوه بر آن از همه نمونه‌های فوق طیف رامان گرفته شده که حضور نانوذرات فلزی را نشان می‌دهند که این حضور، باعث جابجایی و نوعی لختی در طیف‌ها شده است.

کلمات کلیدی: ۱- نانوذرات TiO_2 ۲- نانوکامپوزیت ۳- طیف سنجی رامان.

فهرست مطالب

فصل ۱ معرفی ساختارهای دی اکسید تیتانیوم، نانولوله های کربنی، نانوکامپوزیت ها و کاربردهای آنها.....	۱
۱.۱ مقدمه	۲
۱.۲ آشنایی با TiO_2 و کاربردهای آن	۲
۱.۳ ساختارهای مختلف دی اکسید تیتانیوم.....	۴
۱.۴ خاصیت آبدوستی TiO_2	۵
۱.۵ خاصیت فوتوکاتالیستی	۸
۱.۶ ارتباط بین خاصیت فوتوکاتالیستی و خاصیت آبدوستی دی اکسید تیتانیوم.....	۸
۱.۷ آشنایی با نانولوله های کربنی و کاربردهای آن.....	۹
۱.۷.۱ پیوند بین اتم های کربن	۹
۱.۸ ساختارهای کربنی	۱۰
۱.۹ آشنایی با نانوکامپوزیت ها، خواص و کاربردهای آنها.....	۱۴
۱.۹.۱ نانوکامپوزیت ها.....	۱۴
۱.۱۰ طبقه بندی نانوکامپوزیت ها.....	۱۶
۱.۱۰.۱ نانوکامپوزیت های پایه پلیمری.....	۱۷
۱.۱۰.۱.۲ فرایند الکتروریسی	۱۸
۱.۱۰.۲ نانوکامپوزیت های پایه سرامیکی.....	۱۹
۱.۱۰.۳ سایر نانو کامپوزیت ها.....	۲۰
۱.۱۰.۴ معرفی چند کاربرد نانوکامپوزیت ها.....	۲۴
۱.۱۰.۵ مزایا و معایب نانوکامپوزیت ها.....	۲۶

۲۸	فصل ۲ روش های ساخت نانوکامپوزیت MWCNT-TiO ₂
۲۹	۲.۱ مقدمه
۲۹	۲.۲ روش های ساخت
۲۹	۲.۲.۱ روش CVD
۳۰	۲.۲.۲ روش محلولی- ژلهای
۳۳	۲.۳ تعاریف
۳۳	۲.۴ انواع کلئید ها
۳۴	۲.۴.۱ ژل
۳۵	۲.۴.۲ مروری بر سازوکار تهیه ی سل
۳۷	۲.۵ آرایش فلزی نانوکامپوزیت
۴۰	فصل ۳ روش های ساخت و مشخصه یابی نمونه ها
۴۱	۳.۱ مقدمه
۴۱	۳.۲ روش ساخت نانو کامپوزیت و نانوذرات
۴۳	۳.۲.۱ تهیه کلئید نقره به روش لی و میسل
۴۴	۳.۲.۲ تهیه نانو ذرات پلاتین با استفاده از فرایند Polyol
۴۴	۳.۳ تهیه نانوکامپوزیت آلاینده شده با نانوذرات فلزی
۴۴	۳.۳.۱ نانوکامپوزیت آلاینده شده با نانوذرات پلاتین
۴۶	۳.۴ طبقه بندی روش های تعیین مشخصات مواد بر اساس نحوه ی عملکرد
۴۶	۳.۴.۱ روش های میکروسکوپی
۵۰	۳.۴.۲ آنالیز شیمیایی در میکروسکوپ الکترونی، EDX
۵۲	۳.۵ روشهای طیف سنجی
۵۲	۳.۵.۱ طیف سنجی پراکندگی لیزری رامان
۶۶	۳.۶ پراش اشعه ایکس (XRD)

۳.۶.۱	پراش اشعه ی X نانولوله های کربنی.....	۷۱
۳.۶.۲	پراش اشعه ی X نانوذرات TiO_2	۷۱
۳.۷	طیف سنجی جذبی UV/Vis.....	۷۲
فصل ۴	نتایج مشخصه یابی های نمونه ها.....	۷۴
۴.۱	تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEM.....	۷۵
۴.۲	بررسی تصاویر EDX نمونه ها.....	۸۱
۴.۳	بررسی طیف XRD نمونه ها.....	۸۵
۴.۳.۱	معرفی قله های اصلی نانو کامپوزیت $MWCNT-TiO_2$	۸۶
۴.۳.۲	بررسی قله های اصلی مربوط به نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات فلزی.....	۸۹
۴.۴	بررسی طیف رامان نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات فلزی.....	۹۱
۴.۴.۱	بررسی طیف رامان نانو لوله های کربنی و TiO_2	۹۱
۴.۴.۲	بررسی طیف رامان نانو کامپوزیت $MWCNT-TiO_2$	۹۱
۴.۴.۳	بررسی طیف رامان نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات پلاتین.....	۹۳
۴.۴.۴	بررسی طیف رامان نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات نقره.....	۹۶
۴.۵	بررسی طیف رامان نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات ZnS	۹۸
۴.۶	بررسی طیف UV.....	۱۰۱
فصل ۵	جمع بندی و نتیجه گیری.....	۱۱۰
۵.۱	نتایج حاصل از بررسی طیف Raman نمونهها.....	۱۱۱
۵.۲	نتایج حاصل از بررسی طیف UV نمونه ها.....	۱۱۳
۵.۳	نتایج حاصل از بررسی طیف XRD نمونه ها.....	۱۱۳
۵.۴	نتایج حاصل از بررسی طیف SEM و EDX نمونه ها.....	۱۱۴
۵.۵	پیشنهادها.....	۱۱۴

فهرست جدول ها

جدول ۱-۱ مشخصات عمومی سه فاز بلوری طبیعی دی اکسید تیتانیوم..... ۶

جدول ۱-۴ گاف نواری نانو کامپوزیت $MWCNT-TiO_2$ و نانو کامپوزیت آلییده شده با مقادیر مختلف نانو ذرات پلاتین .. ۱۰۴

جدول ۲-۴ گاف نواری نانو کامپوزیت $MWCNT-TiO_2$ و نانو کامپوزیت آلییده شده با مقادیر مختلف نانو ذرات نقره ۱۰۶

فهرست شکل ها

- شکل ۱-۱ ساختار شبه پایدار دی اکسید تیتانیوم (آنا تاژ (1))..... ۵
- شکل ۱-۲ هیبریداسیون های اتم کربن و شکل های وابسته آنها (2)..... ۱۱
- شکل ۳-۱ ساختار لایه های گرافیت..... ۱۲
- شکل ۴-۱ ساختار فولرین C_{60} ۱۳
- شکل ۱-۲ ذخیره سازی هیدروژن در نانو کامپوزیت $CNT-TiO_2(21)$ ۳۰
- شکل ۱-۳ محلول کلونید نقره سیتراتی..... ۴۴
- شکل ۲-۳ میکروسکوپ الکترونیکی..... ۴۹
- شکل ۳-۳ شماتیکی از انواع پراکندگی (21)..... ۵۳
- شکل ۴-۳ تصویر دستگاه رامان..... ۵۶
- شکل ۵-۳ قله های مربوط به طیف رامان نانولوله های کربنی (2)..... ۶۳
- شکل ۶-۳ تصویر شماتیکی از ارتعاش های اتمی در MWCNT..... ۶۴
- شکل ۷-۳ تصویر دستگاه XRD..... ۷۰
- شکل ۸-۳ پهنای پیک در نصف ارتفاع..... ۷۱
- شکل ۹-۳ دستگاه طیف سنجی UV/VIS..... ۷۳
- شکل ۱-۴ تصویر SEM نانولوله های چند دیواره ی کربنی با مقیاس $1 \mu m$ ۷۵
- شکل ۲-۴ تصویر SEM نانو کامپوزیت $MWCNT-TiO_2$ نمونه ی با نسبت $X=20$ و با مقیاس 500 nm ۷۶
- شکل ۳-۴ تصویر SEM در مقیاس $1 \mu m$ میکرو متر از نانو کامپوزیت آلاییده شده با نانو ذرات پلاتین..... ۷۷
- شکل ۴-۴ تصویر SEM در مقیاس 500 nm نانومتر از نانو کامپوزیت آلاییده شده با نانو ذرات پلاتین..... ۷۸
- شکل ۵-۴ تصویر SEM در مقیاس 500 nm نانومتر از نانو کامپوزیت آلاییده شده با نانو ذرات نقره..... ۷۸
- شکل ۶-۴ تصویر SEM در مقیاس 500 nm نانومتر از نانو کامپوزیت آلاییده شده با نانو ذرات نقره..... ۷۹
- شکل ۷-۴ تصویر SEM در مقیاس 500 nm نانومتر از نانو کامپوزیت آلاییده شده با نانو ذرات سولفید روی با $PH=5$ ۸۰
- شکل ۸-۴ تصویر SEM در مقیاس 500 nm نانومتر از نانو کامپوزیت آلاییده شده با نانو ذرات سولفید روی با $PH=8$ ۸۰
- شکل ۹-۴ تصویر آنالیزی EDX از نانو کامپوزیت آلاییده شده با نانو ذرات پلاتین..... ۸۲
- شکل ۱۰-۴ تصویر آنالیزی EDX از نانو کامپوزیت آلاییده شده با نانو ذرات نقره..... ۸۳
- شکل ۱۱-۴ تصویر آنالیزی EDX از نانو کامپوزیت آلاییده شده با نانو ذرات نقره..... ۸۴
- شکل ۱۲-۴ طیف XRD نانولوله ی چند دیواره..... ۸۸

- شکل ۴-۱۳ طیف XRD نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ ۸۸
- شکل ۴-۱۵ طیف مربوط به XRD نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ آلیایده شده با نانو ذرات پلاتین ۸۹
- شکل ۴-۱۵ طیف مربوط به XRD نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ آلیایده شده با نانو ذرات پلاتین ۹۰
- شکل ۴-۱۶ طیف مربوط به XRD نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ آلیایده شده با نانو ذرات ZNS ۹۱
- شکل ۴-۱۷ طیف رامان مربوط به نانو لوله های کربن ۹۲
- شکل ۴-۱۸ طیف رامان مربوط به فاز آاناتاز نانو ذرات TiO₂ ۹۲
- شکل ۴-۱۹ طیف مربوط به نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ ۹۳
- شکل ۴-۲۰ طیف رامان مربوط به نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات پلاتین با مقدار ۱ میلی لیتر ۹۵
- شکل ۴-۲۱ طیف رامان مربوط به نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات پلاتین با مقدار ۲ میلی لیتر ۹۵
- شکل ۴-۲۳ طیف رامان مربوط به نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات پلاتین با مقدار ۴ میلی لیتر ۹۶
- شکل ۴-۲۳ طیف رامان مربوط به نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات نقره با مقدار ۱ میلی لیتر ۹۷
- شکل ۴-۲۴ طیف رامان مربوط به نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات نقره با مقدار ۲ میلی لیتر ۹۸
- شکل ۴-۲۵ طیف رامان مربوط به نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات نقره با مقدار ۳ میلی لیتر ۹۸
- شکل ۴-۲۶ طیف رامان نانو کامپوزیت MWCNT\TiO₂\ZNS با PH=۵ و نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ ۱۰۰
- شکل ۴-۲۷ طیف رامان نانو کامپوزیت MWCNT\TiO₂\ZNS با PH=۸ و نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ ۱۰۰
- شکل ۴-۲۸ طیف UV جذبی مربوط به نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ در ناحیه UV/Vis./NIR ۱۰۱
- شکل ۴-۲۹ طیف UV جذبی مربوط به نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ آلیایده شده با ۱ میلی لیتر نانو ذرات پلاتین ۱۰۲
- شکل ۴-۳۰ طیف UV جذبی مربوط به نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ آلیایده شده با ۲ میلی لیتر نانو ذرات پلاتین ۱۰۳
- شکل ۴-۳۱ طیف UV جذبی مربوط به نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ آلیایده شده با ۴ میلی لیتر نانو ذرات پلاتین ۱۰۳
- شکل ۴-۳۲ طیف UV جذبی مربوط به نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ آلیایده شده با ۱ میلی لیتر نانو ذرات نقره ۱۰۵
- شکل ۴-۳۳ طیف UV جذبی مربوط به نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ آلیایده شده با ۲ میلی لیتر نانو ذرات نقره ۱۰۵
- شکل ۴-۳۴ طیف UV جذبی مربوط به نانو کامپوزیت MWCNT-TiO₂ آلیایده شده با ۳ میلی لیتر نانو ذرات نقره ۱۰۶
- شکل ۴-۳۵ طیف UV جذبی مربوط به نانو ذرات ZNS در ناحیه UV/Vis./NIR ۱۰۸
- شکل ۴-۳۶ طیف جذبی UV-Vis نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات ZNS با PH=۵ ۱۰۹
- شکل ۴-۳۷ طیف جذبی UV-Vis نانو کامپوزیت آلیایده شده با نانو ذرات ZNS با PH=۸ ۱۰۹

فصل ۱ معرفی ساختارهای دی اکسید تیتانیوم،

نانولوله های کربنی، نانوکامپوزیت ها و

کاربردهای آنها

۱.۱ مقدمه

در قرن بیست و یکم نانوذرات نقش مهمی در بسیاری از زمینه‌ها مثل فیزیک، شیمی و سایر علوم تجربی پیدا کرده‌اند. علم نانو شامل موادی با بعضی ویژگی‌های خاص می‌شود که مربوط به ساختار درونی این مواد است که حداقل از یک بعد به ۱۰ تا ۱۰۰ نانومتر محدود شده‌اند.

نانوذرات می‌توانند به دلیل محدودیت اندازه، خواص شیمیایی یکسان و به دلیل شکل، نسبت سطح به حجم بسیار بالا، تشدید الکترون پلاسمون و اثر محدودیت کوانتومی‌شان، خواص اپتیکی یکسانی را از خود نشان دهند.

ما برای ایجاد تغییر و بهینه کردن خواص فیزیکی و شیمیایی مواد، آن‌ها را ترکیب یا کامپوزیت می‌کنیم. نانوکامپوزیت نیز همان کامپوزیت است که یک یا چند جزء از آن، ابعاد کمتر از ۱۰۰ نانومتر دارد. در پایان نامه‌ی حاضر به ساخت و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیتی متشکل از نانوذرات TiO_2 به عنوان ماده‌ی پایه یا همان ماتریس و نانولوله‌های چند لایه به عنوان فاز تقویت کننده و نانو ذرات فلزی برای بهبود برخی خواص این نانوکامپوزیت پرداخته شده است.

۱.۲ آشنایی با TiO_2 و کاربردهای آن

تیتانیوم یکی از عناصر شیمیایی گروه چهار جدول تناوبی است. علامت اختصاری آن Ti و عدد اتمی آن ۲۲ است. رنگ آن سفید متالیک بوده و از آن در آلیاژهای بسیار محکم و سبک (به همراه آهن و آلومینیوم) استفاده می‌شود زیرا از لحاظ استحکام مانند فولاد است، اما از لحاظ وزنی ۴۵ درصد از آن سبکتر است. در مقایسه با آلومینیوم ۶۰ درصد سنگینتر است. دیگر ویژگی مهم تیتانیوم پایداری خوب آن در مقابل خوردگی^۱ و زنگ زدگی است که از این لحاظ می‌توان آن را با فلز پلاتین مقایسه کرد. آرایش الکترونی تیتانیوم در لایه‌ی آخر بصورت $3d^2 4s^2$ است. انرژی لازم برای برداشتن این چهار الکترون لایه‌ی

^۱ Corrosion

ظرفیت زیاد است به همین دلیل یون TiO_2 وجود ندارد. ترکیبات تیتانیوم (IV) کووالانسی هستند. بین یونهای Ti^{IV} و Sn^{IV} شباهت‌هایی وجود دارد و شعاع یونی آنها برابر است. مثلاً TiO_2 (روتایل) با SnO_2 (کاستریت^۱) هم ساختار است. پودر هر دو کانی نامبرده سفید رنگ بوده بطور مشابه در گرما زردرنگ می‌شوند [1].

تتراکلریدتیتانیم، نظیر $SnCl_4$ ، مایعی قابل تقطیر است که به سهولت به وسیله‌ی آب هیدرولیز می‌گردد. برومید و یدید تیتانیوم، شبکه‌های بلوری مولکولی تشکیل می‌دهند. این ترکیبات با هالیدهای نظیر از گروه IVB هم ساختار هستند [2]. تیتانیوم در قشر زمین نسبتاً فراوان است (۶ درصد). کانی‌های عمده‌ی آن ایلمنیت $FeTiO_3$ و روتایل هستند. تیتانیوم را نمی‌توان به وسیله‌ی احیاء TiO_2 با کربن به دست آورد، زیرا طی این عمل یک کاربید بسیار پایدار (TiC) تولید می‌شود. برای تهیه آن از روش نسبتاً گران کرول استفاده می‌شود. در این روش ایلمنیت یا روتایل را در دمای بالا با کلر ترکیب می‌کنند تا $TiCl_4$ بدست آید. سپس به روش تقطیر $TiCl_4$ از ناخالصیهایی نظیر $FeCl_3$ عاری می‌گردد. $TiCl_4$ خالص شده، توسط منیزیم در دمای $800^\circ C$ در فضای آرگون احیا شده تیتانیوم به صورت توده‌های اسفنجی حاصل می‌شود. ناخالصیهایی مثل منیزیم و یا کلرید منیزیم با تبخیر در $1000^\circ C$ جدا می‌شوند و توده اسفنجی حاصل در کوره‌ی قوسی، ذوب و به شمش Ti تبدیل می‌شود. مرحله اخیر در فضای آرگون یا هلیوم اجرا می‌شود زیرا تیتانیوم در دمای ذوب به سهولت با اکسیژن و نیتروژن ترکیب می‌شود [2].

¹ Cassiterite

۱.۳ ساختارهای مختلف دی اکسید تیتانیوم

دی اکسید تیتانیوم که نام‌های دیگر آن، «تیتانیا»^۱ و یا اکسید تیتانیوم (IV) است، صورت طبیعی اکسید فلز تیتانیوم با فرمول شیمیایی TiO_2 می‌باشد. دی اکسید تیتانیوم به صورت خالص در طبیعت یافت نمی‌شود بلکه باید به صورت سنگ معدن استخراج شود. کانی‌های تیتان دار، روتایل^۲، بروکایت^۳، گایکیلایت^۴، پیروفانایت^۵ و ایلمنایت^۶ می‌باشد (Fujishima, 1999) [3]. ولی دو سنگ معدنی مهم، روتایل و ایلمنیت بوده، دی اکسید تیتانیوم از آنها استخراج می‌شود. ایلمنیت در حقیقت تیتانات آهن (II) می‌باشد که در بسیاری از نقاط جهان مثل هندوستان، نروژ، آمریکا، کانادا و سوئد یافت می‌شود. روتایل، دی اکسید طبیعی تیتانیوم است که برای جداسازی آن از سایر مواد از روش کلرینه کردن استفاده می‌شود. معمولاً حالت طبیعی آن، به علت وجود ناخالصیهایی مثل آهن، رنگی و گاهی اوقات حتی سیاه رنگ است. خالص‌ترین فرم TiO_2 را می‌توان در ماسه ساحلی روتایل^۷ یافت [2]. دی اکسید تیتانیوم آلوتروپ است و اشکال بلوری گوناگونی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: روتایل، آناتاز^۸ و بروکایت که در زیر تنها فاز آناتاز از میان ساختارهای آن شرح داده شده است [3]. آناتاز، دارای ساختار چهار وجهی است و سلول واحد اولیه‌ی آن شامل شش اتم می‌باشد. ساختار این فاز شبه پایدار دی اکسید تیتانیوم در شکل ۱-۱ ارائه شده است. پارامترهای شبکه برای آناتاز عبارتند از: $c = 9.430 \text{ \AA}$ ، $a = b = 3.7710 \text{ \AA}$ و گاف ممنوعه‌ی آناتاز $E_g = 3.05 \text{ eV}$ می‌باشد [4]. در دمای بالاتر از 700°C آناتاز به روتایل تبدیل می‌شود [5]. دمایی که در آن تغییر فاز صورت می‌گیرد به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از عوامل موثر در فرآیند تغییر فاز از

¹ Titania

² Rutile

³ Brookite z

⁴ Geikielite


⁵ Pyrophanite

⁶ Ilmenite

⁷ Rutile Beach Sand

⁸ Anatase

آناتاز به روتایل، اندازه‌ی ذرات می‌باشد. در یک کار پژوهشی، س.شاه^۱ و همکارانش با بررسی سه لایه‌ی نازک آناتاز با اندازه‌ی ذرات متفاوت ۱۲، ۱۷ و ۲۳ نانومتر مشاهده کردند که با افزایش دما لایه‌ای که اندازه‌ی ذرات آن کوچکتر است سریعتر و آسانتر برسد انرژی لازم برای تغییر فاز غلبه می‌کند و انرژی فعال سازی کوچکتری دارد. همچنین نشان داده شد که تغییر فاز از لایه‌های داخلی شروع می‌شود و جهت فرآیند تغییر فاز از درون به سمت بیرون لایه‌ی نازک آناتاز است [5]. مقایسه‌ای از خواص فیزیکی



شکل ۱-۱ ساختار شبه پایدار دی اکسید تیتانیوم (آناتاز) [1]

سه فاز نامبرده شده برای تیتانیوم در جدول ۱-۱ آورده شده است.

۱.۴ خاصیت آبدوستی TiO_2

در سال ۱۹۹۵ یک پدیده جدید در موسسه تحقیقاتی Toto کشف گردید. وقتی که شیشه با دی‌اکسید تیتانیوم پوشش داده شد و در معرض نور قرار گرفت، قطره‌های آب روی سطح شکل کروی خود را

¹ S. Shah

حفظ نکرده و در روی سطح کاملاً به شکل هموار و صاف قرار گرفتند. سطح یک رفتار ابرآبدوستی از خود نشان داد که این را پروفیسور فوجی شیما و گروه او توسط میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) مشاهده کردند که به طور جزئی نیز تابش نور ماوراء بنفش (UV) باعث جدا کردن اتم‌های اکسیژن از سطح دی‌اکسیدتیتانیم شده بود. ناحیه‌ای که اتم‌های اکسیژن جدا شده بودند، آبدوست بود در حالی که ناحیه‌ای که هیچ اتم اکسیژنی از سطح جدا نبود آبگریز بود. قطره‌های آب شکل کروی خود را از دست داده و به صورت کاملاً مسطح در آمده و یک فیلم آب را تشکیل می‌دهند و به این پدیده ابرآبدوستی گویند [6].

جدول ۱-۱ مشخصات عمومی سه فاز بلوری طبیعی دی‌اکسید تیتانیوم

Crystal Name	Rutile	Anatase	Brookite
Molecular Weight(gr)	79.88	79.88	79.88
Density(gr/cc)	4.25	3.9	4.11
Structure	Tetragonal	Body Centered Tetragonal	Orthorhombic
Cleavage	[110] Distinct	[101]Perfect, [001]Distinct	[120]Indistinct
E_g (eV)	3.29	3.05	-