



دانشکده شیمی
گروه شیمی کاربردی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی کاربردی

عنوان

تثبیت نانو ذرات ZnO بر روی الکتروود استیل ضدزنگ به روش
الکتروفورز و حذف ماده رنگزای **Reactive Navy Blue SP-BR**
توسط آن در حضور میدان الکتریکی

استاد راهنما

دکتر سهیل عابر

استاد مشاور

دکتر علیرضا ختائی

پژوهشگر

رباب سلطانی جیقه

بهمن 1389

نام خانوادگی دانشجو: سلطانی جیقه	نام: رباب
عنوان پایان نامه: تثبیت نانو ذرات ZnO بر روی الکتروود استیل ضدزنگ به روش الکتروفورز و حذف ماده رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط آن در حضور میدان الکتریکی	
استاد راهنما: دکتر سهیل عابر استاد مشاور: دکتر علیرضا ختائی	
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: شیمی گرایش: شیمی کاربردی دانشگاه: دانشگاه تبریز	
دانشکده: دانشکده شیمی تاریخ فارغ التحصیلی: 1389/11/20 تعداد صفحه: 127	
کلید واژه ها: تثبیت؛ فرآیند فتوکاتالیستی ارتقا یافته با میدان الکتریکی؛ فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته؛ مدل لانگمیر – هنشلوود؛ Reactive Navy Blue SP-BR	
<p>چکیده:</p> <p>باز ترکیبی بین الکترون - حفره های تولید شده توسط نور، عامل اصلی در کاهش بازده فرآیندهای فتوکاتالیستی است. در سال های اخیر تلاش های زیادی در جهت کاهش باز ترکیبی بین الکترون و حفره انجام شده است. اعمال میدان الکتریکی به آندی که ذرات فتوکاتالیست روی آن تثبیت شده، می تواند به طور مؤثری باز ترکیبی بین الکترون و حفره را کاهش داده و راندمان فرآیند فتوکاتالیستی را افزایش دهد. برای بررسی اثر میدان الکتریکی بر روی حذف فتوکاتالیستی، ماده نیمه رسانای اکسید روی به عنوان فتوکاتالیست انتخاب و روی الکتروود استیل ضدزنگ تثبیت شد. روش مورد استفاده برای تثبیت نانوذرات اکسید روی، فرآیند الکتروفورز بود و تصاویر SEM از سطح الکتروود قبل و بعد از تثبیت نشان داد که ذرات اکسید روی به طور یکنواخت تمام سطح فلز را می پوشانند. ماده رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR به عنوان ماده آلاینده در بررسی اثر میدان الکتریکی بر حذف فتوکاتالیستی توسط فیلم اکسیدروی تثبیت شده، انتخاب شد. در این مطالعه اثر پارامترهای مختلف مانند غلظت اولیه آلاینده، ولتاژ اعمالی و جنس الکتروود کار بر روی فرآیند فتوکاتالیستی در حضور میدان الکتریکی بررسی شد. سینتیک حذف ماده رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR با استفاده از مدل لانگمیر - هنشلوود توضیح داده شده است. مقادیر ثابت تعادل جذب سطحی (K_{ads}) و ثابت سرعت سینتیکی واکنش سطحی (k_c) برای حذف فتوکاتالیستی در حضور میدان برابر با $0/157 \text{ mg}^{-1}$ و $0/359 \text{ mg l}^{-1} \text{ min}^{-1}$ به دست آمد. نانوذرات تیتانیم دی اکسید نیز بر روی الکتروود استیل ضدزنگ به روش الکتروفورز تثبیت و اثر میدان الکتریکی بر حذف فتوکاتالیستی آنها نیز بررسی شد. اثر پارامترهایی مانند غلظت اولیه آلاینده، ولتاژ اعمالی و جنس الکتروود کار برای حذف فتوکاتالیستی در حضور میدان الکتریکی برای فیلم تیتانیم دی اکسید نیز بررسی گردید.</p>	

Surname: Soltani-Jigheh	Name: Robab
Thesis title: Immobilization of ZnO nanoparticales on stainless steel electrode and investigation of Reactive Navy Blue SP-BR dye removal in the presence of electrical field	
Supervisor: Dr. S. Aber	Advisor: Dr. A. R. Khataee
Degree: Master of Science	Major: Chemistry
University: University of Tabriz	Faculty: Chemistry
Pages: 127	Field: Applied Chemistry
Graduation date: 2011/01/09	
Keywords: Immobilization, Electro-assisted Photocatalysis, Advanced Oxidation Processes, Langmuir-Hinshelwood model, Reactive Navy Blue SP-BR	
<p>Abstract</p> <p>Recombination between photogenerated electron-holes is the main factor that limits photocatalytic efficiency. Recently many efforts have been done to reduce the recombination between electron-holes. Applying an electrical field across an anode on which the photocatalyst particles are immobilized can effectively reduce the recombination between electron-holes and increase photocatalytic efficiency. To investigate the effect of electrical field on photocatalytic degradation, ZnO semiconductor was used as a photocatalyst material and was immobilized on stainless steel. The Electrophoretic deposition method was used for immobilizing the ZnO particles. The SEM images from steel surface before and after immobilization showed that ZnO particles cover the whole metal surface. The Reactive Navy Blue SP-BR dye was used as a model contaminant to investigate the effect of electrical field in the photocatalytic degradation by immobilized ZnO film. In the present study, the effects of operational parameters such as initial pollutant concentration, applied voltage and the material of the working electrode on the electro-assisted photocatalysis process were discussed. The degradation of Reactive Navy Blue SP-BR dye was explained using Langmuir-Hinshelwood model. The values of adsorption equilibrium constant (K_{ads}) and the kinetic rate constant of surface reaction (k_c) for electro-assisted degradation were calculated. The values were $k_{ads} = 0.157 \text{ mg}^{-1} \text{ l}$ and $k_c = 0.359 \text{ mg l}^{-1} \text{ min}^{-1}$. As an additional work TiO_2 nanoparticles were immobilized on the stainless steel electrode by electrophoresis method and the effect of electrical field on its photocatalytic degradation was investigated. The effect of some operational parameters such as initial pollutant concentration, the applied voltage and the material of the working electrode in electro-assisted photocatalytic degradation by TiO_2 film were studied, too.</p>	



University of Tabriz
Faculty of Chemistry
Department of Applied Chemistry

**Dissertation for Receipt of a Master's Degree in
Applied Chemistry**

Title

**Immobilization of ZnO nanoparticles on stainless steel
electrode and investigation of Reactive Navy Blue SP-BR dye
removal in the presence of electrical field**

Supervisor
Dr. S. Aber

Advisor
Dr. A. R. Khataee

Researcher
Robab Soltani-Jigheh

February 2011

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
1	1-1- مقدمه
2	1-2- آلاینده‌های رنگی
2	1-2-1- مواد رنگزای راکتیو
3	1-2-2- مواد رنگزای آزو
3	1-2-3- Reactive Navy Blue SP-BR
5	4- فتوکاتالیست و فرآیند فتوکاتالیستی
7	5- اکسید روی
8	6- تثبیت نانوذرات فتوکاتالیستی
8	1-6-1- الکتروفورز
9	7-1- فرآیند فتوکاتالیستی ارتقا یافته توسط میدان الکتریکی
10	1-7-1- مکانیسم فرآیند اکسایش فتوکاتالیستی ارتقا یافته توسط میدان الکتریکی
	8-1- بررسی سینتیک رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط فرآیندهای فتوکاتالیستی، الکترواکسیداسیون و فتوکاتالیست ارتقا یافته توسط میدان الکتریکی
12	
14	9-1- استیل ضدزنگ 304
15	10-1- ولتامتری با روبش خطی پتانسیل
15	11-1- مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه حذف آلاینده‌ها توسط فرآیند EAP
20	12-1- اهداف پروژه حاضر

فصل دوم: مواد و روش‌ها

22	1-2- مواد مورد استفاده
----	------------------------

22	2-2- دستگاه های مورد استفاده
23	2-2- راکتور مورد استفاده برای واکنش فتوکاتالیستی ارتقا یافته توسط میدان الکتریکی
25	3-2- روش تثبیت با الکتروفورز
25	2-1-3-2- آماده سازی الکترودها
25	2-1-1-3-2- آماده سازی الکترودهای استیل ضدزنگ، آلومینیوم و مس
25	2-1-3-2- آماده سازی الکترودهای تیتانیم
25	2-3-2- روش تهیه سوسپانسیون برای تثبیت توسط فرآیند الکتروفورز
25	2-1-2-3-2- تهیه سوسپانسیون برای تثبیت نانو ذرات ZnO
26	2-2-3-2- تهیه سوسپانسیون برای تثبیت نانو ذرات TiO ₂
26	3-3-2- تثبیت نانوذرات روی سطح الکترودها کاتد
26	2-1-3-3-2- تثبیت نانو ذرات ZnO روی الکترودهای استیل ضدزنگ، تیتانیم، آلومینیوم و مس
27	2-3-3-2- تثبیت نانوذرات TiO ₂ روی الکترودهای استیل ضدزنگ و تیتانیم
27	4-2- روش تهیه محلول مادر Reactive Navy Blue SP-BR
27	5-2- روش اندازه گیری غلظت Reactive Navy Blue SP-BR در محلول آبی
29	6-2- روش رنگزدایی از محلول حاوی ماده ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR
29	1-6-2- روش رنگزدایی از محلول حاوی ماده ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط فرآیند EAP
30	2-6-2- روش رنگزدایی از محلول حاوی ماده ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط فرآیند PC
30	3-6-2- روش رنگزدایی از محلول حاوی ماده ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط فرآیند EO
31	4-6-2- تعریف کسر تبدیل
31	7-2- آزمایش بررسی پایداری تثبیت
32	8-2- آزمایش بررسی نقش فتولیز در رنگزدایی از محلول حاوی ماده ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR

9-2- آزمایش‌های مربوط به بررسی پارامترهای مؤثر بر رنگ‌دایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط فرآیندهای PC، EAP و EO 32

9-2-1- آزمایش بررسی اثر غلظت اولیه ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR بر روی فرآیندهای PC، EAP و EO 33

9-2-2- آزمایش بررسی اثر مقدار اختلاف پتانسیل اعمالی بر روی فرآیند EAP و EO 33

9-2-3- آزمایش بررسی اثر جنس الکتروود بر روی فرآیند EAP 33

10-2- آزمایش اثبات جداسازی الکترون و حفره طی فرآیند EAP 33

11-2- انجام تست ولتامتری خطی 34

12-2- روش توصیف نانوذرات اولیه با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) 34

13-2- روش توصیف نانو ذرات قبل و بعد از عمل تثبیت با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 35

14-2- روش توصیف نانوذرات اولیه با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 36

فصل سوم: نتایج و بحث

1-3- آنالیز نانوذرات اکسیدروی اولیه 37

1-3-1- تعیین میانگین اندازه کریستالی نانوذرات اکسید روی اولیه توسط پراش اشعه X 37

1-3-2- بررسی نانوذرات اکسیدروی اولیه با استفاده از تصویر SEM 38

1-3-3- بررسی نانوذرات اکسیدروی اولیه با استفاده از تصویر TEM 38

2-3- بررسی میزان و نحوه‌ی تثبیت نانوذرات اکسید روی تثبیت شده روی الکتروود استیل ضدزنگ 39

3-3- بررسی پایداری فیلم ZnO تثبیت شده روی الکتروود استیل ضدزنگ 40

4-3- بررسی نقش فتولیز در رنگ‌دایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR 41

5-3- بررسی نتایج تست ولتامتری خطی 43

6-3- بررسی عوامل مؤثر در رنگ‌دایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR از توسط الکتروود ZnO/Steel و با استفاده از فرآیندهای PC، EAP و EO 45

45	3-6-1-1- اثر غلظت‌های اولیه مختلف از آلاینده
45	3-6-1-1-1- بررسی تأثیر غلظت‌های اولیه مختلف از Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن توسط الکتروود ZnO/Steel و با استفاده از فرآیند PC
47	3-6-1-2- بررسی تأثیر غلظت‌های اولیه مختلف از Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن توسط الکتروود ZnO/Steel و با استفاده از فرآیند EO
49	3-6-1-3- بررسی تأثیر غلظت‌های اولیه مختلف از Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن توسط الکتروود ZnO/Steel و با استفاده از فرآیند EAP
51	3-6-1-4- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود ZnO/Steel در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP با غلظت‌های مختلف از آلاینده
54	3-6-2- بررسی تأثیر مقدار اختلاف پتانسیل اعمالی
54	3-6-2-1- بررسی تأثیر اختلاف پتانسیل‌های اعمالی مختلف در رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود ZnO/Steel و با استفاده از فرآیند EO
56	3-6-2-2- بررسی تأثیر اختلاف پتانسیل‌های اعمالی مختلف در رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود ZnO/Steel و با استفاده از فرآیند EAP
59	3-6-2-3- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود ZnO/Steel در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP با اختلاف پتانسیل‌های مختلف اعمالی
60	3-6-3- بررسی تأثیر جنس بستر فتوکاتالیست
60	3-6-3-1- الکتروود مس
63	3-6-3-2- الکتروود آلومینیوم
64	3-6-3-3- الکتروود تیتانیم
65	3-6-3-3- الف- رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR با استفاده از الکتروود ZnO/Ti در سیستم PC
65	3-6-3-3- ب- رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR با استفاده از الکتروود ZnO/Ti در سیستم EO
66	3-6-3-3- پ- رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR با استفاده از الکتروود ZnO/Ti در سیستم EAP

3-3-6-3-ت - مقایسه رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزا با استفاده از الکتروود ZnO/Ti در سه سیستم PC، EO و EAP	68
7-3- بررسی جداسازی الکترون از حفره در فرآیند رنگزدایی فتوکاتالیستی در حضور میدان الکتریکی	69
8-3- بررسی سینتیک رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود ZnO/Steel و با استفاده از فرآیندهای PC، EAP و EO	71
3-8-1- بررسی تأثیر اختلاف پتانسیل‌های اعمالی مختلف بر ثابت سرعت ظاهری واکنش رنگزدایی فتوکاتالیستی ارتقا یافته توسط میدان الکتریکی	81
3-8-2- بررسی تأثیر جنس الکتروود بستر فتوکاتالیست ZnO بر ثابت سرعت ظاهری واکنش رنگزدایی فتوکاتالیستی ارتقا یافته توسط میدان الکتریکی	82
9-3- محاسبه انرژی الکتریکی مصرفی در رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط ZnO/Steel الکتروود و با استفاده از فرآیندهای PC، EAP و EO	83
3-9-1- محاسبه انرژی الکتریکی مصرفی در رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود ZnO/Steel و با استفاده از فرآیند PC	83
3-9-2- محاسبه انرژی الکتریکی مصرفی در رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود ZnO/Steel و با استفاده از فرآیند EO	84
3-9-3- محاسبه انرژی الکتریکی مصرفی در رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود ZnO/Steel و با استفاده از فرآیند EAP	85
3-10-10- آنالیز ذرات تیتانیم دی‌اکسید اولیه	85
3-10-1- تعیین میانگین اندازه کریستالی نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید اولیه توسط پراش اشعه X	85
3-10-2- بررسی نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید اولیه با استفاده از تصویر SEM	86
3-11- بررسی میزان و نحوه تثبیت نانوذرات تیتانیم دی‌اکسید تثبیت شده روی الکتروود استیل ضدزنگ	87
3-12- بررسی عوامل مؤثر در رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود TiO ₂ /Steel و با استفاده از فرآیندهای PC، EAP و EO	88
3-12-1- اثر غلظت‌های اولیه مختلف از آلاینده‌ها	88
3-12-1-1- بررسی تأثیر غلظت‌های اولیه مختلف از Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن توسط الکتروود TiO ₂ /Steel و با استفاده از فرآیند PC	89

3-12-1-2-2- بررسی تأثیر غلظت‌های اولیه مختلف از Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن توسط الکتروود $TiO_2/Steel$ و با استفاده از فرآیند EO	90
3-12-1-3- بررسی تأثیر غلظت‌های اولیه مختلف از Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن توسط الکتروود $TiO_2/Steel$ و با استفاده از فرآیند EAP	92
3-12-1-4- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط $TiO_2/Steel$ در سه سیستم مختلف PC, EO و EAP با غلظت‌های مختلف از آلاینده	94
3-12-2- بررسی تأثیر مقدار اختلاف پتانسیل اعمالی	96
3-12-2-1- بررسی تأثیر اختلاف پتانسیل‌های اعمالی مختلف در رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود $TiO_2/Steel$ و با استفاده از فرآیند EO	97
3-12-2-2- بررسی تأثیر اختلاف پتانسیل‌های اعمالی مختلف در رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود $TiO_2/Steel$ و با استفاده از فرآیند EAP	98
3-12-2-3- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف PC, EO و EAP با اختلاف پتانسیل‌های مختلف اعمالی	100
3-12-3- بررسی تأثیر جنس بستر فتوکاتالیست	102
3-12-3-1- الکتروود تیتانیم	102
3-12-3-1- الف- رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزا با استفاده از الکتروود TiO_2/Ti در سیستم PC	102
3-12-3-1- ب- رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزا با استفاده از الکتروود TiO_2/Ti در سیستم EO	103
3-12-3-1- پ- رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزا با استفاده از الکتروود TiO_2/Ti در سیستم EAP	104
3-12-3-1- ت- مقایسه رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزا با استفاده از الکتروود TiO_2/Ti در سه سیستم PC, EO و EAP	105
3-13- بررسی سینتیک رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود $TiO_2/Steel$ و با استفاده از فرآیندهای PC, EAP و EO	106
3-13-1- بررسی تأثیر اختلاف پتانسیل‌های اعمالی مختلف بر ثابت سرعت ظاهری واکنش رنگزدایی فتوکاتالیستی ارتقا یافته توسط میدان الکتریکی	115

3-13-2- بررسی تأثیر جنس الکتروود بستر فتوکاتالیست ZnO بر ثابت سرعت ظاهری واکنش رنگزدایی فتوکاتالیستی ارتقا یافته توسط میدان الکتریکی	117
3-14- محاسبه انرژی الکتریکی مصرفی در فرآیند رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط TiO_2 و با استفاده از فرآیندهای EO، PC و EAP	118
نتیجه گیری	119
پیشنهادها	120
منابع	121

فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
4	جدول 1-1- فرمول ساختاری و خصوصیات ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR
14	جدول 2-1- ترکیب شیمیایی استیل ضدزنگ 304
42	جدول 1-3- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند فتولیز (شرایط عمل: بدون الکتروود ZnO/Steel و $\Delta V = 0V$ ، تنها تحت تابش نور UV)
46	جدول 2-3- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند PC (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V = 0V$)
48	جدول 3-3- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EO (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تاریکی، $\Delta V = 4V$)
50	جدول 4-3- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V = 4V$)
55	جدول 5-3- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EO (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تاریکی، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$)
57	جدول 6-3- کسر تبدیل رنگ Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$)
63	جدول 7-3- ساختار رنگ‌های مختلف مورد استفاده در بررسی تشکیل کمپلکس مس با آنها
65	جدول 8-3- کسر تبدیل ماده رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند PC (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Ti، تحت تابش نور UV، $\Delta V = 0V$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-] = 15\ mg\ l^{-1}$)
66	جدول 9-3- کسر تبدیل ماده رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EO (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Ti، تحت تاریکی، $\Delta V = 4V$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-] = 15\ mg\ l^{-1}$)

- جدول 3-10- کسر تبدیل رنگ Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Ti تحت تابش نور UV، $\Delta V=4V$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) (BR)₀ 67
- جدول 3-11- مقدار k_{obs} برای رنگزدایی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود ZnO/Steel طی فرآیند PC در غلظت‌های مختلف از آلاینده (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V=0V$) 72
- جدول 3-12- مقدار k_{obs} برای رنگزدایی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود ZnO/Steel طی فرآیند EO در غلظت‌های مختلف از آلاینده، (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تاریکی، $\Delta V=4V$) 72
- جدول 3-13- مقدار k_{obs} برای رنگزدایی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکتروود ZnO/Steel طی فرآیند EAP در غلظت‌های مختلف از آلاینده، (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V=4V$) 73
- جدول 3-14- مقدار k_{obs} برای واکنش رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP، (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 74
- جدول 3-15- مقادیر ثابت‌های لانگمیر-هنشلوود برای سیستم‌های PC، EO و EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$ ، برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=4\ V$) 76
- جدول 3-16- مقدار k_{obs} برای اختلاف پتانسیل‌های مختلف اعمالی در سیستم EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 81
- جدول 3-17- مقدار k_{obs} برای الکتروود کار با جنس متفاوت در سیستم EAP (شرایط عمل: فتوکاتالیست ZnO تحت تابش نور UV، $\Delta V=4\ V$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 82
- جدول 3-18- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند PC (شرایط عمل: الکتروود TiO₂/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V=0\ V$) 89
- جدول 3-19- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EO (شرایط عمل: الکتروود TiO₂/Steel تحت تاریکی، $\Delta V=4V$) 91

جدول 3-20- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EAP (شرایط عمل: الکتروود $\text{TiO}_2/\text{Steel}$ تحت تابش نور UV، $\Delta V=4V$) 93

جدول 3-21- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EO (شرایط عمل: الکتروود $\text{TiO}_2/\text{Steel}$ تحت تاریکی، $[\text{Reactive Navy Blue SP-BR}]_0 = 15 \text{ mg l}^{-1}$) 97

جدول 3-22- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EAP (شرایط عمل: الکتروود $\text{TiO}_2/\text{Steel}$ تحت تابش نور UV، $[\text{Reactive Navy Blue SP-BR}]_0 = 15 \text{ mg l}^{-1}$) 99

جدول 3-23- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند PC (شرایط عمل: الکتروود TiO_2/Ti ، تحت تابش نور UV، $\Delta V=0V$ ، $[\text{Reactive Navy Blue SP-} = 15 \text{ mg l}^{-1}$ ، $[\text{BR}]_0$) 103

جدول 3-24- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EO (شرایط عمل: الکتروود TiO_2/Ti ، تحت تاریکی، $\Delta V=4V$ ، $[\text{Reactive Navy Blue SP-BR}]_0 = 15 \text{ mg l}^{-1}$) 103

جدول 3-25- کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در فواصل زمانی مشخص طی فرآیند EAP (شرایط عمل: الکتروود TiO_2/Ti ، تحت تابش نور UV، $\Delta V=4V$ ، $[\text{Reactive Navy Blue} = 15 \text{ mg l}^{-1}$ ، $[\text{SP-BR}]_0$) 104

جدول 3-26- مقدار k_{obs} برای رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR طی فرآیند PC در غلظت‌های مختلف از آلاینده، (شرایط عمل: الکتروود $\text{TiO}_2/\text{Steel}$ تحت تابش نور UV، V ، $\Delta V=0$) 107

جدول 3-27- مقدار k_{obs} برای رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR طی فرآیند EO در غلظت‌های مختلف از آلاینده، (شرایط عمل: الکتروود $\text{TiO}_2/\text{Steel}$ تحت تاریکی، $\Delta V=4V$) 107

جدول 3-28- مقدار k_{obs} برای رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR طی فرآیند EAP در غلظت‌های مختلف از آلاینده، (شرایط عمل: الکتروود $\text{TiO}_2/\text{Steel}$ تحت تابش نور UV، V ، $\Delta V=4$) 108

جدول 3-29- مقدار k_{obs} برای واکنش رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP- در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP، (شرایط عمل: الکتروود $TiO_2/Steel$ ، $[Reactive] = 15 \text{ mg l}^{-1}$ ، $[Navy\ Blue\ SP-BR]_0$ برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=4V$) 109

جدول 3-30- مقادیر ثابت‌های لانگمیر- هنشلوود برای سیستم‌های PC، EO و EAP (شرایط عمل: الکتروود $TiO_2/Steel$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15 \text{ mg l}^{-1}$ ، برای سیستم‌های EO و EAP مقدار V $\Delta V=4$) 111

جدول 3-31- مقدار k_{obs} برای اختلاف پتانسیل‌های مختلف اعمالی در سیستم EAP (شرایط عمل: الکتروود $TiO_2/Steel$ تحت تابش نور UV، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15 \text{ mg l}^{-1}$) 116

جدول 3-32- مقدار k_{obs} برای الکتروود کار با جنس متفاوت در سیستم EAP (شرایط عمل: فتوکاتالیست TiO_2 تحت تابش نور UV، $\Delta V=4V$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15 \text{ mg l}^{-1}$) 118

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل 1-1- مکانیسم عمومی پیشنهادی برای فتوکاتالیست	7
شکل 2-1- سیستم فتوکاتالیستی مورد استفاده در آزمایش فن و همکارانش	16
شکل 3-1- نتایج کورتیس و همکارانش در غیر فعال‌سازی کریپتوسپوریدیوم با استفاده از راکتور تیتانیم دی‌اکسید ارتقا یافته با میدان الکتریکی	18
شکل 4-1- سیستم PEEF مورد استفاده توسط جیانگ و همکارانش	19
شکل 1-2- راکتور مورد استفاده برای رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزا با استفاده از فرآیند EAP، شامل: (1) الکتروود کاتد، (2) الکتروود آند، (3) پایه چوبی، (4) لامپ UV، (5) همزن مغناطیسی، (6) منبع اعمال اختلاف پتانسیل، (7) آمپرومتر (جریان‌سنج)	24
شکل 2-2: طیف جذبی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در $pH = 5/4$ و $C_0 = 20 \text{ mg l}^{-1}$	28
شکل 3-2- نمودار کالیبراسیون محلول Reactive Navy Blue SP-BR در طول موج 597 nm و $pH = 5/4$	29
شکل 1-3- طیف XRD نمونه‌ی اکسیدروی فلوکا (ماده‌ی اولیه)	37
شکل 2-3- تصویر SEM نمونه‌ی اکسیدروی فلوکا (ماده‌ی اولیه)	38
شکل 3-3- تصویر TEM نمونه‌ی اکسیدروی فلوکا (ماده‌ی اولیه)	39
شکل 4-3- تصاویر SEM از روی سطح فلز استیل ضدزنگ (الف) قبل از تثبیت اکسید روی (ب) بعد از تثبیت اکسید روی	40
شکل 5-3- بررسی میزان پایداری فیلم اکسید روی تثبیت شده روی استیل ضدزنگ پس از شرکت در n آزمایش رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزا در دو سیستم PC و EAP (شرایط عمل: برای هر دو سیستم الکتروود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15 \text{ mg l}^{-1}$ ، برای سیستم EAP مقدار $\Delta V = 4V$)	41
شکل 6-3- ولتامتری خطی برای محلول آب سه بار تقطیر با آند ZnO/steel، کاتد استیل ضدزنگ و کالومل اشباع به عنوان شاهد (شرایط عمل: محدوده ولتاژ -1 mv تا $+2 \text{ mv}$ و سرعت اسکن 30 mv/s و	44
	$[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 0 \text{ mg l}^{-1}$)

- شکل 3-7- ولتاژمتری خطی برای محلول رنگ با آند ZnO/steel، کاتد استیل ضدزنگ و کالومل اشباع به عنوان شاهد (شرایط عمل: محدوده ولتاژ -1 mv تا +2 mv و سرعت اسکن 30 mv/s و $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 44
- شکل 3-8- اثر غلظت‌های اولیه مختلف ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن طی فرآیند PC (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V=0\ V$) 47
- شکل 3-9- اثر غلظت‌های اولیه مختلف ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن طی فرآیند EO (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تاریکی، $\Delta V=4\ V$) 49
- شکل 3-10- اثر غلظت‌های اولیه مختلف ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن طی فرآیند EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V=4\ V$) 51
- شکل 3-11- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP- = 5\ mg\ l^{-1}, ZnO/Steel, BR]_0$ برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=4\ V$) 52
- شکل 3-12- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP- = 10\ mg\ l^{-1}, ZnO/Steel, BR]_0$ برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=4\ V$) 52
- شکل 3-13- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP- = 15\ mg\ l^{-1}, ZnO/Steel, BR]_0$ برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=4\ V$) 53
- شکل 3-14- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP- = 20\ mg\ l^{-1}, ZnO/Steel, BR]_0$ برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=4\ V$) 53
- شکل 3-15- اثر اختلاف پتانسیل‌های اعمالی مختلف در رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR طی فرآیند EO (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تاریکی، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 56

- شکل 3-16- اثر اختلاف پتانسیل‌های اعمالی مختلف در رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR طی فرآیند EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 58
- شکل 3-17- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف EO,PC و EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-] = 15\ mg\ l^{-1}$ ، $BR]_0$ برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=2\ V$) 59
- شکل 3-18- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف EO,PC و EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-] = 15\ mg\ l^{-1}$ ، $BR]_0$ برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=3\ V$) 60
- شکل 3-19- ساختار ماده‌ی رنگزای C.I. Direct Blue 1 (بالا) و کمپلکس C.I. Direct Blue 76 (پایین) 61
- شکل 3-20- تصاویر SEM از روی سطح فلز تیتانیوم (الف) قبل از تثبیت اکسید روی (ب) بعد از تثبیت اکسید روی 64
- شکل 3-21- مقایسه کسر تبدیل ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR با استفاده از الکترودهای ZnO/Steel و ZnO/Ti در سیستم EAP، (شرایط عمل: تحت تابش نور UV، $\Delta V=4\ V$) 67
- شکل 3-22- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف EO,PC و EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Ti، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=4\ V$) 68
- شکل 3-23- منحنی‌های جریان - پتانسیل الکتروود ZnO/Steel (a): تحت نور UV (b): تحت تاریکی (c): تفاضل منحنی‌های (a) و (b)، (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0=15\ mg\ l^{-1}$) 70
- شکل 3-24- منحنی‌های جریان - پتانسیل الکتروود استیل ضدزنگ (a): تحت نور UV (b): تحت تاریکی (c): تفاضل منحنی‌های (a) و (b)، (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0=15\ mg\ l^{-1}$) 70

- شکل 3-25- تعیین مقدار k_{obs} برای رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکترود ZnO/Steel طی فرآیند PC در غلظت‌های مختلف از آلاینده، (شرایط عمل: الکترود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V=0V$) 71
- شکل 3-26- تعیین مقدار k_{obs} برای رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکترود ZnO/Steel طی فرآیند EO در غلظت‌های مختلف از آلاینده، (شرایط عمل: الکترود ZnO/Steel تحت تاریکی، $\Delta V=4V$) 72
- شکل 3-27- تعیین مقدار k_{obs} برای رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR توسط الکترود ZnO/Steel طی فرآیند EAP در غلظت‌های مختلف از آلاینده، (شرایط عمل: الکترود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V=4V$) 73
- شکل 3-28- مقایسه k_{obs} برای واکنش رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP، (شرایط عمل: الکترود ZnO/Steel، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 74
- شکل 3-29- تغییرات $1/k_{obs}$ بر حسب غلظت اولیه Reactive Navy Blue SP-BR طی فرآیند PC (شرایط عمل: الکترود ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V=0V$) 75
- شکل 3-30- تغییرات $1/k_{obs}$ بر حسب غلظت اولیه Reactive Navy Blue SP-BR طی فرآیند EO (شرایط عمل: الکترود ZnO/Steel تحت تاریکی، $\Delta V=4V$) 75
- شکل 3-31- تغییرات $1/k_{obs}$ بر حسب غلظت اولیه Reactive Navy Blue SP-BR طی فرآیند EAP (شرایط عمل: فیلم فتوکاتالیست ZnO/Steel، تحت تابش نور UV، $\Delta V=4V$) 76
- شکل 3-32- تغییرات k_{obs} بر حسب غلظت اولیه Reactive Navy Blue SP-BR طی فرآیند PC (شرایط عمل: الکترود ZnO/Steel، تحت تابش نور UV، $\Delta V=0V$) 77
- شکل 3-33- تغییرات k_{obs} بر حسب غلظت اولیه Reactive Navy Blue SP-BR طی فرآیند EO (شرایط عمل: الکترود ZnO/Steel، تحت تاریکی، $\Delta V=4V$) 78
- شکل 3-34- تغییرات k_{obs} بر حسب غلظت اولیه Reactive Navy Blue SP-BR طی فرآیند EAP (شرایط عمل: فیلم فتوکاتالیست ZnO/Steel، تحت تابش نور UV، $\Delta V=4V$) 78
- شکل 3-35- مقایسه مقادیر C/C_0 تجربی با مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل (شرایط عمل: فیلم فتوکاتالیست ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V=0V$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 79

- شکل 3-36- مقایسه مقادیر C/C_0 تجربی با مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل (شرایط عمل: فیلم فتوکاتالیست ZnO/Steel تحت تاریکی، $\Delta V=4V$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 80
- شکل 3-37- مقایسه مقادیر C/C_0 تجربی با مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل (شرایط عمل: فیلم فتوکاتالیست ZnO/Steel تحت تابش نور UV، $\Delta V=4V$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 80
- شکل 3-38- اثر اختلاف پتانسیل‌های مختلف بر ثابت سرعت ظاهری (k_{obs}) در سیستم EAP (شرایط عمل: الکتروود ZnO/Steel، تحت تابش نور UV، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 81
- شکل 3-39- اثر جنس الکتروود کار بر ثابت سرعت ظاهری (k_{obs}) در سیستم EAP (شرایط عمل: فتوکاتالیست ZnO تحت تابش نور UV، $\Delta V=4\ V$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP-BR]_0 = 15\ mg\ l^{-1}$) 82
- شکل 3-40- طیف نمونه تیتانیم دی‌اکسید مرک (نمونه اولیه) 86
- شکل 3-41- تصویر SEM نمونه‌ی تیتانیم دی‌اکسید مرک (ماده‌ی اولیه) 87
- شکل 3-42- تصاویر SEM از روی سطح فلز استیل ضدزنگ (الف) قبل از تثبیت تیتانیم دی‌اکسید (ب) بعد از تثبیت تیتانیم دی‌اکسید 88
- شکل 3-43- اثر غلظت‌های اولیه مختلف ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن طی فرآیند PC (شرایط عمل: الکتروود $TiO_2/Steel$ تحت تابش نور UV، $\Delta V=0\ V$) 90
- شکل 3-44- اثر غلظت‌های اولیه مختلف ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن طی فرآیند EO (شرایط عمل: الکتروود $TiO_2/Steel$ تحت تاریکی، $\Delta V=4V$) 92
- شکل 3-45- اثر غلظت‌های اولیه مختلف ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در رنگزدایی از محلول حاوی آن طی فرآیند EAP (شرایط عمل: الکتروود $TiO_2/Steel$ تحت تابش نور UV، $\Delta V=4\ V$) 94
- شکل 3-46- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP (شرایط عمل: الکتروود $TiO_2/Steel$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP- = 5\ mg\ l^{-1}$ ، $BR]_0$ برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=4\ V$) 95
- شکل 3-47- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP (شرایط عمل: الکتروود $TiO_2/Steel$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP- = 10\ mg\ l^{-1}$ ، $BR]_0$ برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=4\ V$) 95
- شکل 3-48- مقایسه میزان رنگزدایی از محلول حاوی ماده‌ی رنگزای Reactive Navy Blue SP-BR در سه سیستم مختلف PC، EO و EAP (شرایط عمل: الکتروود $TiO_2/Steel$ ، $[Reactive\ Navy\ Blue\ SP- = 15\ mg\ l^{-1}$ ، $BR]_0$ برای سیستم‌های EO و EAP مقدار $\Delta V=4\ V$) 96