

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ver 0.5

# سلال

دانشکده فنی

گروه مهندسی عمران

گرایش سازه

بررسی اثر فیبرهای پلی پروپیلن بر رفتار فیزیکی و مکانیکی بتن های SCC حاوی

نانو سیلیس

از

امیر حسن بروزگر

استاد راهنمای

دکتر علی صدر متازی

۱۷/۱۷/۱۰

استادان مشاور

دکتر مرتضی حسنعلی بیگی

دکتر اکبر خدا پرست حقی



دی ۱۳۸۸

۱۴۱۷۳۵

تقدیم به حامیم ، به پدرم ، به قدمهای خسته اش

به هستیم ، به مادرم ، به دعاهای بی دریغش

و تقدیم به همسرم

امروز که در ظل توجهات حضرت حق تعالی و با توکل به او توانستم تلاشی سخت اما شیرین را به پایان برسانم، برخود لازم می داشم که به حدیث "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" فرستاده اش جامه عمل بپوشانم. پیش از همه از آقای دکتر صدر متباری به خاطر همه راهنماییها و هدایتها یستان در طول این مدت کمال تشکر را دارم و از استاد محترم آقایان دکتر خدابرست حقی و دکتر حسنعلی بیگی که از مشورت با آنها بهره جسته ام، صمیمانه سپاسگزارم.

به آقایان دکتر رنجبر و دکتر رزاقی که زحمت بازخوانی این پایان نامه را بر عهده داشته و با نظرات ارزنده، موجبات غنای بیش از پیش آن را فراهم نمودند، سپاس فراوان می گوییم. از کارکنان آزمایشگاه فنی دانشگاه گیلان که از مساعدت های آنها برخوردار بوده ام، متشکرم. و در پایان تنها می توانم بگویم به همسرم، سرکار خانم مهندس خادمی، که همه سختیها و ناملایمتهای این مسیر را به جان خریده و دم بر نیاوردن، مدیونم.

## فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
چکیده فارسی	۱
چکیده انگلیسی	۲
فصل اول - مقدمه	
۱-۱ مقدمه	۲
۲-۱ اهداف پژوهش	۲
۳-۱ ساختار کلی پایان نامه	۳
فصل دوم - مطالعه ای در تحقیقات انجام شده	
۱-۲ مقدمه	۶
۲-۲ اثر نانو مواد بر خمیر سیمان	۶
۳-۲ اثر نانو مواد بر خواص ملات سیمانی	۸
۴-۲ اثر نانو مواد بر خواص بتون	۱۱
۵-۲ استفاده از الیاف پلی پروپیلن در ماتریس های سیمانی	۱۵
۶-۲ پیوند الیاف پلی پروپیلن با خمیر سیمان	۲۰
فصل سوم - خصوصیات مصالح	
۳-۱ نانو مواد	۲۴
۳-۲ نانو سیلیس	۲۵
۳-۲-۱ مشخصات نانو سیلیس مصرفی	۲۵
۳-۲-۲ میکروسیلیس	۲۶
۳-۲-۳ فعال و انفعالات شیمیایی میکروسیلیس	۲۷
۳-۴ خاکستر پوسته شلتونک برنج	۲۸
۳-۵ سیمان	۲۹
۳-۶ الیاف پلی پروپیلن	۲۹
۳-۶-۱ مزایای الیاف پلی پروپیلن نسبت به آرماتور حرارتی (مش ضد ترک)	۳۲
۳-۶-۲ روش مصرف	۳۳

۳۴.....	۳-۶ مشخصات الیاف مصرفی
۳۴.....	۷-۳ فوق روان کننده
۳۵.....	۸-۳ سنجکانه
۳۶.....	۹-۳ آب
 فصل چهارم- بررسی نتایج آزمایشگاهی	
۳۸.....	۱-۴ مقدمه
۳۸.....	۲-۴ برنامه آزمایشگاهی
۴۰.....	۳-۴ ساخت نمونه ها
۴۱.....	۴-۴ آزمایشها
۴۱.....	۱-۴ جریان اسلامپ
۴۲.....	۲-۴-۴ قیف
۴۳.....	۳-۴-۴ جعبه I
۴۴.....	۴-۴ مقاومت فشاری
۴۵.....	۵-۴ مقاومت کششی
۴۵.....	۱-۵-۴-۴ شکافتن یا دو نیم شدن برزیلی
۴۶.....	۲-۵-۴-۴ مقاومت خمی
۴۷.....	۶-۴ مدلول الاستیسیته
۴۸.....	۷-۴ التراسونیک (UPV)
۵۰.....	۸-۴-۴ جذب آب
۵۰.....	۹-۴ انقباض
۵۱.....	۱۰-۴ عکس برداری توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM)
۵۳.....	۴-۵ نتایج آزمایش ها
۵۳.....	۱-۵-۴ آزمایش های بتن تازه
۵۴.....	۲-۵-۴ مقاومت فشاری
۵۶.....	۱-۲-۵-۴ چگونگی عملکرد نانوسیلیس در بهبود مقاومت مکانیکی بتن های SCC فاقد الیاف پلی پروپیلن
۶۱.....	۳-۵-۴ شکافتن یا دو نیم شدن برزیلی

۶۳.....	۴-۴ مقاومت خمشی .....
۶۹.....	۱-۴-۵-۴ چگونگی عملکرد الیاف پلی پروپیلن در بهبود مقاومت مکانیکی بتن ها .....
۷۰.....	۲-۴-۵-۴ چگونگی تاثیر نانو سیلیس در بهبود کارایی الیاف پلی پروپیلن در افزایش مقاومت مکانیکی نمونه ها .....
۷۱.....	۴-۵-۵ مدلول الاستیسیته .....
۷۲.....	۶-۵-۵ التراسونیک (UPV) .....
۷۴.....	۴-۵-۷ جذب آب .....
۷۷.....	۴-۵-۸ انقباض .....
۸۳.....	۴-۵-۹ عکس برداری توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) .....
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات	
۸۷.....	۱-۵ نتیجه گیری .....
۸۹.....	۲-۵ پیشنهادات .....
۹۰.....	مراجع و مأخذ .....

## فهرست جداول

عنوان	شماره صفحه
۱-۲ نتایج آزمایش نفوذ اب	۱۴
۱-۳ مشخصات نانو سیلیس مورد استفاده در آزمایش ها	۲۶
۲-۳ آنالیز شیمیایی میکرو سیلیس و خاکستر پوسته شلتوك برنج	۲۸
۳-۳ خصوصیات الیاف مختلف	۳۱
۴-۳ مشخصات الیاف پلی پروپیلن	۳۴
۵-۳ مشخصات فوق روان کننده مصرفي	۳۵
۶-۳ دانه بندی شن و ماسه طبق استاندارد ASTM C ۳۳	۳۶
۱-۴ مشخصات طرح های اختلاط	۳۹
۲-۴ علائم اختصاری طرح های اختلاط	۴۰
۳-۴ خطای مجاز برای زمان آزمایش نمونه های بتن فشاری و خمثی	۴۵
۴-۴ نتایج آزمایش های بتن تازه	۵۴
۵-۴ مقادیر مقاومت فشاری و میانگین درصد افزایش مقاومت فشاری با افزودن الیاف	۵۹
۶-۴ نسبت مقاومت فشاری به مقاومت کششی در سن ۲۸ روزگی	۶۲
۷-۴ مقادیر مقاومت خمثی و میانگین درصد افزایش مقاومت خمثی با افزودن الیاف	۷۷
۸-۴ طبقه بندی کیفیت بتن بر اساس سرعت پالس	۷۳
۹-۴ درصد جذب اب کلیه نمونه ها	۷۵

## فهرست اشکال

عنوان	شماره صفحه
۱-۲ کریستال های هیدروکسید کلسیم در سطح تماس بین خمیر سیمان و سنگدانه در نمونه های ۲۸ روزه: الف) خمیر سیمان حاوی ۳ درصد نانو سیلیس ب) خمیر سیمان حاوی ۳ درصد میکروسیلیس ج) خمیر سیمان معمولی	۷
۲-۲ تغییرات مقاومت فشاری خمیر سیمان با درصد های مختلف نانو سیلیس	۸
۳-۲ تغییرات مقاومت الکتریکی با افزایش تنفس فشاری در ملات های حاوی درصد های مختلف نانو اکسید آهن: الف) ۰ درصد ب) ۳ درصد ج) ۵ درصد	۹
۴-۲ مقاومت فشاری ملات های حاوی مقادیر مختلف خاکستر بادی/ خاکستر لجن فاضلاب و نانو سیلیس در سن روزه ۲۸	۱۰
۵-۲ تصویر ذرات نانو سیلیس در مقایسه با میکروسیلیس مورد استفاده در آزمایشات Wan J0 (الف) میکروسیلیس، ب) نانو سیلیس	۱۰
۶-۲ مقاومت خمثی ملات های حاوی الف) سیمان معمولی ب) میکروسیلیس	۱۱
۷-۲ الف) کاهش وزن وابسته به زمان ، ب) مدول الاستیستیه دینامیکی نسبی وابسته به زمان بعد از چندین سیکل یخ زدن و ذوب شدن بتن	۱۲
۸-۲ میزان گرمای حاصل از هیدراتاسیون با گذشت زمان ب) مقاومت فشاری	۱۳
۹-۲ اثر الیاف پلی پروپیلن در محدود کردن انقباض ملات های ساخته شده با سیمان های مختلف الف). سیمان پرتلند ب) سیمان قلیایی رویاره ای	۱۶
۱۰-۲ مقاومت فشاری محدود نشده نمونه های رس مسلح شده به الیاف پلی پروپیلن	۱۸
۱۱-۲ اثر الیاف در محدود کردن عرض ترک ها	۱۸
۱۲-۲ اثر استفاده از الیاف مختلف بر رفتار خمثی بتن	۱۹
۱۳-۲ اثر خراش های ایجاد شده در اثر فرایند اختلاط با سیمان و سنگدانه ها بر افزایش زبری الیاف	۲۲
۱۴-۲ نفوذ دانه های سیمان به درون بافت سطحی الیاف پلی پروپیلن پس از عمل آسیاب	۲۲
۱-۳ الیاف پلی پروپیلن مصرفی در آزمایش (۶ میلیمتر)	۳۴
۲-۳ نمودار دانه بندی الف) شن ، ب) ماسه ( بر اساس ASTM C۳۳ )	۳۶
۴-۴ مخروط اسلامپ و صفحه پایه	۴۲
۴-۴ قیف	۴۳
۴-۴ جعبه	۴۴
۴-۴ جک هیدرولیکی مورد استفاده در آزمایش مقاومت فشاری بتن	۴۵

۴-۵ نمونه قرار گرفته در دستگاه بارگذاری به منظور تعیین مقاومت کششی حاصل از روش دونیم شدن برزیلی ..... ۴۶
۴-۶ نحوه انجام آزمایش مقاومت خمثی (مدول گسیختگی) ..... ۴۷
۴-۷ آزمایش تعیین مدول الاستیستیته ..... ۴۸
۴-۸ دستگاه التراسونیک مورد استفاده در آزمایش ..... ۴۹
۴-۹ گیج و دستگاه نصب پولکهای انقباض ..... ۵۱
۴-۱۰ تصویر یک میکروسکوپ الکترونی (SEM) ..... ۵۳
۴-۱۱ اثر نانو سیلیس بر مقاومت فشاری بتن SCC کترل ..... ۵۵
۴-۱۲ اثر نانو سیلیس بر مقاومت فشاری بتن SCC حاوی میکروسیلیس ..... ۵۵
۴-۱۳ اثر نانو سیلیس بر مقاومت فشاری بتن SCC حاوی خاکستر پوسته شلتوك برنج ..... ۵۵
۴-۱۴ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری بتن SCC کترل ..... ۵۷
۴-۱۵ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری بتن SCC حاوی میکروسیلیس ..... ۵۷
۴-۱۶ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری بتن SCC حاوی خاکستر پوسته شلتوك برنج ..... ۵۷
۴-۱۷ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری بتن SCC حاوی نانو سیلیس ..... ۵۸
۴-۱۸ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری بتن SCC حاوی میکروسیلیس و نانو سیلیس ..... ۵۸
۴-۱۹ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری بتن SCC حاوی خاکستر پوسته شلتوك برنج و نانو سیلیس ..... ۵۸
۴-۲۰ مقاومت فشاری کلیه نمونه ها ..... ۶۰
۴-۲۱ نمونه مکعبی بتن خودتراکم الیافی بعد از رسیدن به حداقل مقاومت فشاری ..... ۶۱
۴-۲۲ تغییرات مقاومت کششی با مقاومت فشاری نمونه ها و رابطه بین آنها در سن ۲۸ روزگی ..... ۶۲
۴-۲۳ اثر نانو سیلیس بر مقاومت خمثی بتن SCC کترل ..... ۶۳
۴-۲۴ اثر نانو سیلیس بر مقاومت خمثی بتن SCC حاوی میکروسیلیس ..... ۶۴
۴-۲۵ اثر نانو سیلیس بر مقاومت خمثی بتن SCC حاوی خاکستر پوسته شلتوك برنج ..... ۶۴
۴-۲۶ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت خمثی بتن SCC کترل ..... ۶۵
۴-۲۷ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت خمثی بتن SCC حاوی میکروسیلیس ..... ۶۵
۴-۲۸ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت خمثی بتن SCC حاوی خاکستر پوسته شلتوك برنج ..... ۶۵
۴-۲۹ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت خمثی بتن SCC حاوی نانو سیلیس ..... ۶۶
۴-۳۰ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت خمثی بتن SCC حاوی میکروسیلیس و نانو سیلیس ..... ۶۶
۴-۳۱ اثر الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت خمثی بتن SCC حاوی خاکستر پوسته شلتوك برنج و نانو سیلیس ..... ۶۶
۴-۳۲ مقاومت خمثی کلیه نمونه ها ..... ۶۸

۴-۳۳ تصویر میکروسکوپیک از الیاف پلی پروپیلن پس از اختلاط با سنگدانه و سیمان: الف)	۵۰۰	برابر
ب) ۲۰۰۰ ..... ۷۰		برابر
۴-۳۴ تغییرات مدول الاستیسیته با مقاومت فشاری نمونه ها و رابطه بین آنها در سن ۲۸ روزگی ..... ۷۲		
۴-۳۵ رابطه بین مقاومت فشاری و سرعت امواج مافق صوت در سن ۷ روزه ..... ۷۳		
۴-۳۶ رابطه بین مقاومت فشاری و سرعت امواج مافق صوت در سن ۲۸ روزه ..... ۷۳		
۴-۳۷ رابطه بین مقاومت فشاری و سرعت امواج مافق صوت در سن ۶۰ روزه ..... ۷۴		
۴-۳۸ روند تغییرات مقدار جذب اب نمونه ها در سن ۲۸ روزه ..... ۷۶		
۴-۳۹ روند تغییرات مقامت فشاری نمونه ها در سن ۲۸ روزه ..... ۷۶		
۴-۴۰ روند تغییرات مقامت خمثی نمونه ها در سن ۲۸ روزه ..... ۷۶		
۴-۴۱ اثر نانو سیلیس بر انقباض بتن SCC کنترل ..... ۷۷		
۴-۴۲ اثر نانو سیلیس بر انقباض بتن SCC حاوی میکروسیلیس ..... ۷۷		
۴-۴۳ اثر نانو سیلیس بر انقباض بتن SCC حاوی خاکستر پوسته شلتوك برنج ..... ۷۷		
۴-۴۴ اثر الیاف پلی پروپیلن بر انقباض بتن SCC کنترل ..... ۷۹		
۴-۴۵ اثر الیاف پلی پروپیلن بر انقباض بتن SCC حاوی میکروسیلیس ..... ۷۹		
۴-۴۶ اثر الیاف پلی پروپیلن بر انقباض بتن SCC حاوی خاکستر پوسته شلتوك برنج ..... ۷۹		
۴-۴۷ اثر الیاف پلی پروپیلن بر انقباض بتن SCC حاوی میکرو سیلیس و نانو سیلیس ..... ۸۰		
۴-۴۸ اثر الیاف پلی پروپیلن بر انقباض بتن SCC حاوی خاکستر پوسته شلتوك برنج و نانو سیلیس ..... ۸۰		
۴-۴۹ اثر الیاف پلی پروپیلن بر انقباض بتن SCC حاوی نانو سیلیس ..... ۸۰		
۴-۵۰ میزان انقباض کلیه نمونه ها ..... ۸۲		
۴-۵۱ میکروساختار خمیر سیمان حاوی الف) سیمان معمولی ، ب) خاکستر پوسته برنج و ج) میکروسیلیس ..... ۸۳		
۴-۵۲ میکروساختار خمیر سیمان حاوی الف) ۷ درصد نانو سیلیس، ب) خاکستر پوسته برنج و نانو سیلیس و ج) میکروسیلیس و نانو سیلیس ..... ۸۴		

پرسی اثر فیبرهای پلی پروپیلن بر رفتار فیزیکی و مکانیکی بتن های SCC حاوی نانو سیلیس

امیرحسن برزگر

در سال های اخیر استفاده از نانو ذرات بدليل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی منحصر بفرد مواد نانومقایس بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از بین نانوذرات، نانو سیلیس بدليل فعالیت پوزولانی، دارای پتانسیل بالای جهت استفاده در بتن ها می باشد و بنظر می رسد استفاده از نانو سیلیس بتواند موجبات بهبود بیش از پیش خواص مکانیکی و دوام مصالح با پایه سیمانی را فراهم آورد. مسلح کردن بتن توسط الیاف، اغلب بعنوان مسلح سازی ثانویه و بمنظور افزایش استحکام و مقاومت بتن های شکننده، استفاده می شود. تحقیق حاضر نتایج یک بررسی آزمایشگاهی را در مورد اثر الیاف پلی پروپیلن بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی بتنهای خود متراکم (SCC) حاوی نانو سیلیس، نشان می دهد. همه اختلاطها براساس نسبت آب به مصالح سیمانی  $3/4$  ، مقدار مصالح سیمانی  $40 \text{ kg/m}^3$  طرح ریزی گشتند. همچنین قطر جریان اسلامپ همه اختلاط ها، با استفاده از مقادیر مختلف فوق روان کننده، در محدوده  $69 \pm 2$  سانتیمتر نگه داشته شد. ویژگی های بتن تازه برای قطر جریان اسلامپ، زمان جریان قیف  $7\text{V}$  و نسبت ارتفاع جعبه  $L/A$  آزمایش شدند. بعلاوه اینکه خصوصیات بتن سخت شده شامل مقاومت فشاری، خمشی و سرعت عبور امواج التراسونیک (UPV) در سنین  $28/7$  و  $60$  روزه تعیین گشتند. آزمایش های شکافتن یا دونیم شدن برزیلی، مدول الاستیسیته و جذب آب در سن  $28$  روزه صورت پذیرفت. همچنین انقباض خشک نمونه ها تا سن  $42$  روزه اندازه گیری شد. عکسبرداری توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) (بمنظور ارزیابی اثر نانو سیلیس روی میکروساختار کمپوزیت های سیمانی انجام شد. بتن های حاوی مواد پوزولانی فعال علیرغم دارا بودن خصوصیات مقاومتی مطلوب، عملکرد ضعیفی در ارتباط با شکل پذیری دارند. بنظر می رسد نانو سیلیس بدليل ذرات بسیار ریز و فعالیت پوزولانی بالا توانایی ایجاد میکروساختار لازم برای برقراری پیوند بهتر بین الیاف و ماتریس را داشته باشد. نتایج نشان می دهد که نانو سیلیس اثر قابل توجهی در بهبود مقاومت مکانیکی بتن دارد. کارایی الیاف پلی پروپیلن در بهبود خصوصیات بتن نیز با حضور نانو سیلیس بهبود می یابد.

کلیدواژه: بتن خود متراکم، الیاف پلی پروپیلن، نانو سیلیس، مقاومت مکانیکی، انقباض

## Abstract

Assessment of the effect of polypropylene fibers on physical and mechanical characteristics of self-compacting concrete (SCC) with nano-SiO<sub>2</sub> particles

Amirhasan Barzegar

In recent years the use of nano particles has gained enormous attention due to unique physical and chemical properties of nano scale size materials. Among nano particles nano-sio<sub>2</sub> due to pozzolanic reaction has a high potential to be used in concretes and it seems that application of nano-sio<sub>2</sub> can provide further improvements in strength and durability of cement based materials. Fiber reinforcement is often used as secondary reinforcement to increase both the toughness and strength of brittle concretes. This research presents the results of experimental investigation on the effect of polypropylene fiber (PP) on the physical and mechanical properties of self-compacting concrete (SCC) containing nano-sio<sub>2</sub>. All the mixtures were designed with the constant water/binder ratio of 0.43, a total binder content of 450 kg/m<sup>3</sup> and also the slump flow diameter of all mixtures was kept constant at about 69±2cm by using the superplasticizer at varying amounts. Fresh properties of the SCCs were tested for slump flow diameter, V-funnel flow time and L-box height ratio. Furthermore the hardened properties of the concretes including compressive, flexural strength and ultrasonic pulse velocity (UPV) at 7, 28 and 60 days were determined. The split tensile strength, modulus of elasticity and water absorption tests were carried out at 28 days. The drying shrinkage of specimens was also measured up to the age of 42 days. Scanning electron microscopy (SEM) was also conducted to evaluate the effect of nano-sio<sub>2</sub> on microstructure of cement composites. Despite having beneficial properties, SCCs containing active pozzolanic materials have poor performance in the case of ductility. It seems that nano-sio<sub>2</sub> due to extremely fine size and high pozzolanic activity has a potential to provide better fiber/matrix bond. Results showed that nano-sio<sub>2</sub> significantly improved the strength and permeability of SCCs. Presence of nano-sio<sub>2</sub> enhanced the polypropylene fibers effectiveness in improving concrete characteristics.

Key words: Self-Compacting concrete, Polypropylene fibers, Nano-SiO<sub>2</sub>, Mechanical strength, shrinkage

# فصل اول

مقدمه

## ۱-۱ مقدمه

بتن به عنوان یکی از رایج ترین مصالح ساختمانی است. تولید و مصرف آن همگام با پیشرفت تکنولوژی در پروژه های مختلف با درجه اهمیت های متفاوت، از یک ساختمان مسکونی در مساحت های کم تا پروژه های عظیم و زیر بنایی نظری نیروگاه های اتمی، سد ها و تونل های آبرسانی، اسکله ها، پل ها و ... که به عنوان سرمایه های ملی هر کشور تلقی می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد.

جایگزین کردن بتن با مصالح دیگر به لحاظ کاربرد متنوع آن تقریباً غیر ممکن و نشدنی است. از طرفی توجه به بتن از توجه به مواد تشکیل دهنده آن امری تفکیک نپذیر است. کارایی و خواص بتن تا حد زیادی به مقدار و ابعاد ریز ساختارهای به کار رفته در آن وابسته است. ذرات در ابعاد نانو خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متفاوت و منحصر به فردی از خود نشان می دهند. از این رو به نظر می رسد استفاده از سیمانی میتی بر نانو مواد، منجر به تولید بتن با خواص مقاومتی بالا و نفوذپذیری بسیار پایین گردد [۱].

## ۲-۱ اهداف پژوهش

امروزه به منظور دست یابی به مقاومت و پایایی بیشتر علاوه بر مواد متشکله اصلی بتن، یعنی آب، سیمان و سنگدانه، از مواد دیگری در بتن استفاده می شود که مواد پوزولانی نامیده می شوند. در حقیقت از این مواد می توان به عنوان یک عامل چهارم در تولید بتن نام برد. ضمن اینکه مواد پوزولانی، دوام و کیفیت بتن را در شرایط مختلف تأمین می کنند. استفاده موفق از این مواد به مقدار زیادی به غنای دانش فنی در ارتباط با استفاده از آنها در حین اجرا و نگهداری پس از اجرا بستگی دارد.

از جمله مواد پوزولانی بسیار جدیدی که به مدد پیشرفت های اخیر در عرصه فناوری نانو حاصل شده است، نانو سیلیس می باشد. تاکنون تحقیقات محدودی در ارتباط با ویژگی ها و خصوصیات بتن های حاوی این پوزولان انجام شده است. نظر به اهمیت شناخت مسایل مربوط به استفاده از این ماده افزودنی در بتن و آشنایی با روش های صحیح مصرف و ویژگی های مثبت و منفی آن، ضروریست که تحقیقات اساسی در این زمینه انجام پذیرد. چرا که شناخت این ماده سبب می شود که از آن بتوان به نحو مطلوب جهت بهبود کیفیت و دوام بتن استفاده نمود.

بر این اساس در تحقیق حاضر، خواص بتن های SCC حاوی نانو سیلیس مورد بررسی قرار گرفت.

استفاده از مخلوط های دوتایی و حتی سه تایی در مواد چسباننده<sup>۱</sup> (سیمانی) از جمله راهکار های است که می تواند در جهت کاهش تخلخل و افزایش تراکم مورد استفاده قرار گیرد. این تکنیک یعنی استفاده از پودر ریز دانه به همراه پودر درشت دانه در ساختار چسباننده ها، از جمله تکنیک های متداول در صنعت سرامیک می باشد و به نظر می رسد بتوان از آن در جهت بهبود خصوصیات کامپوزیت های سیمانی استفاده کرد. علاوه از این تکنیک در ساخت بتن به وفور استفاده می شود چرا که استفاده از ریز دانه (ماسه) به همراه درشت دانه (شن) و انتخاب نسبت اختلاط بینه آن دو، مصدق کاملی از استفاده از تکنیک مذکور در مقیاس ماکرو می باشد. بر این اساس در ادامه اختلاط نانو سیلیس با میکروسیلیس و خاکستر پوسته شلتور برنج نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نانو سیلیس به صورت جایگزین بخشی از مواد سیمانی در نمونه های بتونی مورد استفاده قرار گرفت.

سالهای است که الیاف پلی پروپیلن مسلح سازی بتن ها به منظور بهبود خصوصیات مکانیکی و افزایش شکان پذیری مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعات متعددی در زمینه اثر الیاف بر خواص مکانیکی بتن صورت گرفته است. در حالی که برخی از مطالعات حاکی از اثر مثبت الیاف پلی پروپیلن در بهبود خواص مکانیکی می باشد، مطالعات دیگر حضور الیاف را در افزایش خصوصیات مکانیکی بی اثر می دانند. به نظر می رسد پیوند ضعیف بین الیاف و ماتریس از جمله عوامل محدود کننده اثر بخشی الیاف پلی پروپیلن باشد. در بخش دوم تحقیقات، اثر الیاف پلی پروپیلن بر خصوصیات بتن SCC بررسی گردید. همچنین اثر استفاده از سیمان های مخلوط متفاوت، (به عبارت دیگر اثر افزایش تراکم ماتریس سیمانی و درنتیجه بهبود پیوند بین الیاف و ماتریس) بر میزان کارایی مسلح سازی با الیاف پلی پروپیلن، نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

### ۳-۱ ساختار کلی پایان نامه

رساله حاضر مشتمل بر پنج فصل می باشد. فصل اول به بیان اهداف تحقیق اختصاص داده شده است. فصل دوم به تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده از نانو سیلیس در مصالح سیمانی اختصاص داده شده و در ادامه به مطالعه متون علمی و مقالات مرتبط با بکارگیری الیاف پلی پروپیلن در ماتریس های سیمانی پرداخته شده است. در فصل سوم به خصوصیات مواد و مصالح مورد استفاده در انجام آزمایشات پرداخته شده است. فصل چهارم به آزمایشات و بیان نتایج حاصل از انجام آنها

اختصاص داده شده است. در این فصل توضیحاتی در مورد مصالح مصرفی و چگونگی انجام آزمایشات بیان شده است.

همچنین خواص مختلف سیمان‌های مخلوط حاوی نانو سیلیس در بتن SCC مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر الیاف پلی پروپیلن بر بتن‌های ساخته شده با نانو سیلیس مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا در برخی موارد توضیحاتی در جهت توجیه مشاهدات بر اساس مطالعات صورت گرفته در متون علمی و مقالات، ارائه شده است. در فصل پایانی (پنجم) نیز، نتایج قابل استخراج از بررسی داده‌های آزمایشگاهی ارائه و پیشنهاداتی در جهت ادامه تحقیقات داده شده است.

# فصل دوم

مطالعه ای در تحقیقات انجام شده

## ۱-۲ مقدمه :

پژوهش های انجام شده در زمینه بهره گیری از نانو مواد در مصالح سیمانی چون خمیر سیمان، ملات و بتن بسیار محدود بوده است. آنچه مسلم است تحقیقات صورت گرفته عموماً بر استفاده از نانو<sub>2</sub>O، نانو<sub>2</sub>TiO و نانو<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub> متمرکز بوده است. از بین نانو مواد مذکور، نانو<sub>2</sub>SiO<sub>2</sub> به دلیل دارا بودن خواص پوزولانی از جایگاه بهتری برخوردار بوده و عملکرد مناسب تری را از خود نشان داده است. در زمینه استفاده از الیاف پلی پروپیلن در ماتریس های سیمانی تحقیقات بیشتری صورت گرفته، اما در زمینه اثر بخشی الیاف بر خواص مکانیکی و شکل پذیری، اختلاف نظر هایی وجود دارد. برخی از تحقیقات از افزایش پارامتر های مکانیکی خبر داده اند، در حالی که در برخی دیگر اثر الیاف بسیار ناچیز دانسته شده است. در هر حال مخالفان عدم برقراری پیوند مناسب را از جمله عوامل موثر بر عملکرد ضعیف الیاف پلی پروپیلن در ماتریس های سیمانی می پنداشند.


## ۲-۲ اثر نانو مواد بر خمیر سیمان :

کوینگ و همکاران [۲] به بررسی خصوصیات خمیر سیمان حاوی نانوسیلیس (Nano-SiO<sub>2</sub>) در مقایسه با میکروسیلیس<sup>۱</sup> پرداختند. بدین منظور از نانو ذرات دی اکسید سیلیس با قطر متوسط ۱۵ نانومتر استفاده کردند. درصد های جایگزینی نانو سیلیس ۱، ۲، ۳ و ۵ درصد نسبت به وزن سیمان مصرفی و درصد های جایگزینی میکروسیلیس نیز ۲، ۳ و ۵ درصد نسبت به وزن سیمان مصرفی در نظر گرفته شد. پس از بررسی مقاومت فشاری در سنین مختلف دریافتند که نانو سیلیس دارای واکنش پذیری بیشتر و فعالیت پوزولانی بهتری خصوصاً در سنین اولیه می باشد. بررسی میزان کریستال های هیدروکسید کلسیم (CH) موجود در سطح مشترک خمیر سیمان و سنگدانه توسط اشعه ایکس نشان داد که میزان کریستال های هیدروکسید کلسیم در نمونه حاوی نانو سیلیس به شدت کاهش یافت. نانوسیلیس با مصرف کریستال های ضعیف CH و ایجاد ژل سیلکات کلسیم هیدراته (CSH) باعث بهبود ساختار میکروسکوپیک سطح تماس گردید. مشاهده عکس های گرفته شده توسط میکروسکوپ الکترونی<sup>۲</sup> (SEM) نیز مovid کاهش اندازه و مقدار کریستال های هیدروکسید کلسیم در

<sup>1</sup> Silica fume

<sup>2</sup> Scanning electron microscopy

سطح تماس بود (شکل ۲-۱). آنها سطح مخصوص بیشتر نانو سیلیس را در مقایسه با میکروسیلیس، عامل اصلی واکنش پذیری بیشتر این مواد معرفی کرده و اظهار داشتند واکنش پذیری به مساحت رویه مربوط می شود. مواد دارای مساحت رویه



شکل ۲-۱ کریستال های هیدروکسید کلسیم در سطح تماس بین خمیر سیمان و سگدانه در نمونه های ۲۸ روزه: (الف) خمیر سیمان حاوی ۳ درصد نانو سیلیس (ب) خمیر سیمان حاوی ۳ درصد میکروسیلیس (ج) خمیر سیمان معمولی [۲]

بیشتر، مکان های بیشتری برای پیوند، بر هم کنش و واکنش با سایر عوامل شیمیایی خواهد داشت. هرچه اندازه ذره کوچکتر

شود، مساحت رویه بیشتر می گردد با این فرض که کل جرم ماده بدون تغییر باقی بماند. بنابراین با کوچکتر شدن اندازه

ذرات تا مقیاس نانو، مواد بیشترین مساحت رویه و بیشترین واکنش پذیری ممکن را بدست می آورند. از این رو، وجود اتم-

های بیشمار در محیط واکنش باعث می شود تا مرحله اول واکنش پوزولانی نانو سیلیس یعنی ترکیب سیلیس با آب و تشکیل

هیدروکسید سیلیس (شکل ۲-۱) بسیار سریعتر از واکنش مشابه در مورد میکروسیلیس رخ دهد [۳].


شیخ و همکاران [۴] در تحقیقات خود با بهره گیری از نانوسیلیسی به صورت محلول در آب و قطر متوسط ذرات ۲۰ نانومتر

به بررسی تأثیر درصد های مختلف (۰/۲، ۰/۴، ۰/۶ و ۰/۸) نانو سیلیس بر مقاومت فشاری خمیر سیمان پرداخته و ۰/۶

درصد (نسبت به وزن سیمان) را به عنوان درصد بهیته نانوسیلیس در کامپوزیت های سیمانی معرفی کردند (شکل ۲-۲). آنها

با بهره گیری از شیوه نفوذ جیوه (MIP) نشان دادند که استفاده از نانو سیلیس موجب افزایش تراکم سیلیکات های هیدراته

موجود در خمیر سیمان می گردد.



(۱-۲)



(۲-۲)