



دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده عمران

پایان نامه کارشناسی ارشد

عمران-سازه

عنوان:

مقایسه رفتار

تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP

با تیر بتنی مسلح شده با میلگرد فولادی

نگارش:

کاوه کشمیری

۸۹۰۰۵۱۴

استاد راهنمای:

دکتر مصطفی رضوانی شریف

۱۳۹۱ بهمن

فهرست مطالب

۱.....	۱- مروری بر ادبیات فنی
۱.....	۱-۱- مقدمه
۲.....	۱-۲- بحث های زیست محیطی
۲.....	۱-۳- وسعت کاربرد میلگرد FRP
۳.....	۱-۴- ساختار کامپوزیت های FRP
۳.....	۱-۴-۱- اجزاء FRP
۵.....	۱-۵- انواع محصولات FRP
۶.....	۱-۶- مشخصات محصولات FRP
۱۰.....	۱-۷- ویژگی های ماده FRP
۱۰.....	۱-۸- خواص فیزیکی
۱۰.....	۱-۸-۱- چگالی
۱۱.....	۱-۸-۲- ضریب انبساط حرارتی
۱۱.....	۱-۹- خواص و رفتار مکانیکی میلگرد FRP
۱۴.....	۱-۱۰- پیشینه کاربرد
۱۶.....	۱-۱۱- ضرورت تحقیق
۱۶.....	۱-۱۲- هدف تحقیق
۱۶.....	۱-۱۳- فصل بندی
۱۷.....	۲- طراحی تیرمسلح شده با میلگرد FRP
۱۷.....	۲-۱- معرفی
۱۷.....	۲-۲- مشخصات میلگرد های FRP
۱۷.....	۲-۳- مبانی طراحی بتن مسلح شده با میلگرد FRP

۱۷.....	- ضرایب مقاومت ۲ -۳ -۱ -۱
۱۹.....	-۱ -۳ -۲ - ضریب کاهش مقاومت برای تعیین ظرفیت خمشی
۱۹.....	-۲ -۳ -۱ - ضریب کاهش مقاومت برای تعیین ظرفیت برشی
۲۰.....	-۳ -۱ -۳ -۲ - تعیین ضرایب مقاومت خمشی
۲۰.....	-۲ -۳ - تعيين مشخصات تضمين شده ميلگردد FRP
۲۱.....	-۳ -۲ - مشخصات طراحی ميلگردد
۲۲.....	-۲ -۴ - مقاومت کششی ميلگردد در قسمت خم شده
۲۳.....	-۲ -۵ - طراحی خمشی تیر با ميلگردد FRP
۲۳.....	-۲ -۵ -۱ - فلسفه طراحی
۲۴.....	-۲ -۵ -۲ - فرضيات مورد استفاده در طراحی
۲۴.....	-۲ -۵ -۳ - مقاومت خمشی
۲۴.....	-۲ -۵ -۴ -۱ - مود خرابی
۲۵.....	-۲ -۵ -۳ -۲ - ظرفیت خمشی اسمی در حالت مقطع زیاد تقویت شده
۲۶.....	-۲ -۵ -۳ -۳ - ظرفیت خمشی اسمی در حالت مقطع کم تقویت شده
۲۷.....	-۲ -۵ -۳ -۴ - حد اقل ميلگردد خمشی
۲۸.....	-۲ -۶ - طراحی برای حالت بهره برداری
۲۸.....	-۲ -۶ -۱ - ترک خوردنگی
۳۰.....	-۲ -۶ -۲ - تغيير شكل ها
۳۱.....	-۲ -۶ -۲ -۱ - حداقل ضخامت توصیه شده برای طراحی تیر با ميلگردد FRP
۳۲.....	-۲ -۶ -۲ -۲ - ممان ايترسي موثر
۳۳.....	-۲ -۶ -۲ -۳ - محاسبه تغيير شكل (روش مستقيم)
۳۵.....	-۲ -۷ - ۲ - ۷ - ۱ - گسيختگي خزشی و خستگی
۳۶.....	-۲ -۷ - ۱ - محدوديت تنش گسيختگي خزشی
۳۶.....	-۲ -۷ - ۲ - محدوديت هاي تنش خستگی

۳۸.....	۳- صحت سنجی مدل سازی انجام شده در این تحقیق
۳۸.....	۳-۱- معرفی
۳۹.....	۳-۲- مشخصات مصالح
۳۹.....	۳-۳- فرآیند آزمایش
۴۰	۳-۴- نتیجه آزمایش
۴۰	۳-۵- مدل سازی غیر خطی
۴۱.....	۳-۵-۱- سختی خمشی مقطع ترک خورده
۴۱.....	۳-۵-۱-۱- سختی موثر اولیه
۴۱.....	۳-۵-۲- تحلیل ممان - انحناء مقطع
۴۳.....	۳-۵-۳- روش مورد استفاده در SAP2000 برای ترسیم منحنی ممان - انحناء
۴۴.....	۳-۵-۳-۱- تعداد نقاط موجود روی منحنی ممان انحناء
۴۴.....	۳-۵-۳-۲- انحنای های در نظر گرفته شده توسط برنامه برای ترسیم منحنی
۴۵.....	۳-۵-۴- مشخصات بتن برای تحلیل ممان - انحناء
۴۵.....	۳-۵-۴-۱- منحنی تنش - کرنش برای بتن محصور شده
۴۷.....	۳-۵-۴-۲- منحنی تنش - کرنش برای بتن محصور شده
۴۸.....	۳-۵-۴-۲-۱- مقاومت فشاری بتن محصور شده
۵۰	۳-۵-۴-۲-۲- تعیین کرنش نهایی بتن محصور شده
۵۲.....	۳-۵-۵-۵- ایده آل سازی ۲ خطی منحنی ممان - انحناء
۵۴.....	۳-۵-۶- مدل سازی با SAP2000
۵۷.....	۴- مقایسه رفتار تیر بتونی مسلح شده با میلگرد FRP با تیر بتونی مسلح شده با میلگرد فولادی
۵۷.....	۴-۱- مشخصات مصالح
۵۸.....	۴-۲- برنامه نویسی انجام شده برای طراحی تیرها
۵۸.....	۴-۳- تیرهای مورد بررسی در این تحقیق
۵۸.....	۴-۳-۱- تیر دو ساده با میلگرد FRP و بارگذاری مرکز در وسط دهانه

۴-۳-۱-۱-۱-۱-۵۸	- تیر با میلگرد FRP با طول دهانه ۲ متر
۴-۳-۱-۳-۱-۶۰	- تیر با میلگرد FRP با طول دهانه ۳ متر
۴-۳-۱-۳-۱-۶۲	- تیر با میلگرد FRP با طول دهانه ۴ متر.....
۴-۳-۱-۳-۱-۶۳	- تیر با میلگرد F با طول دهانه ۵ متر
۴-۳-۱-۳-۱-۶۵	- تیر با میلگرد FRP با طول دهانه ۶ متر
۴-۳-۲-۲-۱-۶۵	- تیرهای دو سر ساده با میلگرد S340 و بارگذاری مت مرکز در وسط دهانه.....
۴-۳-۲-۳-۱-۶۶	- تیر با میلگرد S340 با طول دهانه ۲ متر
۴-۳-۲-۳-۱-۶۷	- تیر با میلگرد S340 با طول دهانه ۳ متر
۴-۳-۲-۳-۱-۶۹	- تیر با میلگرد S340 با طول دهانه ۴ متر
۴-۳-۲-۳-۱-۷۰	- تیر با میلگرد S340 با طول دهانه ۵ متر
۴-۳-۲-۳-۱-۷۱	- تیر با میلگرد S340 با طول دهانه ۶ متر
۴-۳-۳-۱-۷۱	- مقایسه نمودارهای بار-تغییر مکان تیرها.....
۴-۳-۳-۱-۷۲	- نمودار بار-تغییر مکان تیرهای با دهانه ۲ متر.....
۴-۳-۳-۲-۱-۷۲	- نمودار بار-تغییر مکان تیرهای با دهانه ۳ متر.....
۴-۳-۳-۲-۱-۷۳	- نمودار بار-تغییر مکان تیرهای با دهانه ۴ متر.....
۴-۳-۳-۲-۱-۷۳	- نمودار بار-تغییر مکان تیرهای با دهانه ۵ متر.....
۴-۳-۳-۲-۱-۷۴	- نمودار بار-تغییر مکان تیرهای با دهانه ۶ متر.....
۷۵	نتیجه گیری
۷۶	پیشنهادات برای مطالعات آینده.....
۷۷	مراجع.....
۷۸	پیوست الف: نتایج برنامه‌های طراحی

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ : آرماتورهای GFRP در ساخت عرشه پل Crowchild در کالگری، آلبرت.....	۱۴
شکل ۲-۱ : آرماتورهای GFRP مورد استفاده در کارخانه ای در بریتیش کلمبیا.....	۱۴
شکل ۱-۳: عرشه مسلح ساخته شده در لیما، اوهایو	۱۵
شکل ۱-۴: میله های GFRP مورد استفاده در پلی در اوهایو	۱۵
شکل ۱-۵: نمای عرضی میله های GFRP در عرشه پل Sierrita de la Cruz Creek	۱۵
شکل ۲-۱: میلگرد GFRP قبل و بعد از آزمایش کشش.....	۱۸
شکل ۲-۲: نمودار تنش-کرنش انواع میلگرد FRP	۱۸
شکل ۲-۳: میلگردهای دارای خم	۲۳
شکل ۲-۴ : خرایی تیر با مقطع زیاد تقویت شده.....	۲۵
شکل ۲-۶ : توزیع تنش و کرنش برای مقطع کم تقویت شده.....	۲۵
شکل ۷-۲: محاسبه β در مقطع	۲۶
شکل ۷-۲: توزیع تنش و کرنش الاستیک	۳۰
شکل ۳-۱: جزئیات تیر مورد آزمایش و مقطع آن.....	۳۶
شکل ۳-۲: چیدمان آزمایش.....	۳۸
شکل ۳-۳: نمودار بار- تغییر مکان حاصل از کار آزمایشگاهی.....	۳۹
شکل ۴-۳ : مدل رفتاری مورد استفاده در FEMA356	۴۰
شکل ۵-۳: توزیع تنش و کرنش در مقطع تحت خمش.....	۴۰
شکل ۶-۳: تصاعد حسابی مورد استفاده توسط برنامه	۴۲
شکل ۷-۳: منحنی تنش - کرنش بتن در فشار بر اساس مدل مندر.....	۴۵

..... ۴۶	شکل ۳-۸: منحنی تنش-کرنش بتن محصور شده
..... ۴۷	شکل ۳-۹: منحنی تنش-کرنش بتن محصور شده
..... ۴۹	شکل ۳-۱۰: تعیین مقاومت فشاری بتن محصور شده با استفاده از تنش های محصور
..... ۵۱	شکل ۳-۱۱: منحنی تنش-کرنش بتن محصور شده و مح
..... ۵۳	شکل ۳-۱۲: منحنی ممان - انحناء
..... ۵۳	شکل ۳-۱۳: قسمت اولیه منحنی ممان - انحناء
..... ۵۴	شکل ۳-۱۴: نمودار حاصل از تحلیل ممان- انحناء مقطع
..... ۵۴	شکل ۳-۱۵: مشخصات مفصل پلاستیک
..... ۵۵	شکل ۳-۱۶: نمودار بار- تغییر مکان در نقطه وسط تیر
..... ۵۶	شکل ۳-۱۷: مقایسه نتایج حاصل از تحلیل با نتایج آزمایشگاهی
..... ۵۸	شکل ۴-۱: نمودار ایدهآل سازی شده ممان-انحناء مقطع تیر ۲ متری با میلگرد FRP
..... ۵۹	شکل ۴-۲: نمودار ممان- دوران مقطع تیر با طول دهانه ۲ متر با میلگرد FRP
..... ۶۰	شکل ۴-۳: نمودار ایدهآل سازی شده ممان-انحناء مقطع تیر ۳ متری با میلگرد FRP
..... ۶۱	شکل ۴-۴: نمودار ممان- دوران مقطع تیر با طول دهانه ۳ متر با میلگرد FRP
..... ۶۱	شکل ۴-۵: نمودار ایدهآل سازی شده ممان-انحناء مقطع تیر ۴ متری با میلگرد FRP
..... ۶۲	شکل ۴-۶: نمودار ممان- دوران مقطع تیر با طول دهانه ۴ متر با میلگرد FRP
..... ۶۳	شکل ۴-۷: نمودار ایدهآل سازی شده ممان-انحناء مقطع تیر ۵ متری با میلگرد FRP
..... ۶۳	شکل ۴-۸: نمودار ممان- دوران مقطع تیر با طول دهانه ۵ متر با میلگرد FRP
..... ۶۴	شکل ۴-۹: نمودار ایدهآل سازی شده ممان-انحناء مقطع تیر ۶ متری با میلگرد FRP
..... ۶۵	شکل ۴-۱۰: نمودار ممان- دوران مقطع تیر با طول دهانه ۶ متر با میلگرد FRP

شکل ۱۱-۴: نمودار ایدهآل‌سازی شده ممان-انحناء مقطع تیر ۲ متری با میلگرد S340	۶۵
شکل ۱۲-۴: نمودار ممان-دوران مقطع تیر با طول دهانه ۲ متر با میلگرد S340	۶۶
شکل ۱۳-۴: نمودار ایدهآل‌سازی شده ممان-انحناء مقطع تیر ۳ متری با میلگرد S340	۶۷
شکل ۱۴-۴: نمودار ممان-دوران مقطع تیر با طول دهانه ۳ متر با میلگرد S340	۶۷
شکل ۱۵-۴: نمودار ایدهآل‌سازی شده ممان-انحناء مقطع تیر ۴ متری با میلگرد	۶۸
شکل ۱۶-۴: نمودار ممان-دوران مقطع تیر با طول دهانه ۴ متر با میلگر	۶۸
شکل ۱۷-۴: نمودار ایدهآل‌سازی شده ممان-انحناء مقطع تیر ۵ متری با میلگرد S340	۶۹
شکل ۱۸-۴: نمودار ممان-دوران مقطع تیر با طول دهانه ۵ متر با میلگر	۷۰
شکل ۱۹-۴: نمودار ایدهآل‌سازی شده ممان-انحناء مقطع تیر ۶ متری با میلگرد S340	۷۰
شکل ۲۰-۴: نمودار ممان-دوران مقطع تیر با طول دهانه ۶ متر با میلگرد S340	۷۱
شکل ۲۱-۴: نمودار بار-تغییر مکان تیرهای ۲ متری	۷۲
شکل ۲۲-۴: نمودار بار-تغییر مکان تیرهای ۳ متری	۷۲
شکل ۲۳-۴: نمودار بار-تغییر مکان تیرهای ۴ متری	۷۳
شکل ۲۴-۴: نمودار بار-تغییر مکان تیرهای ۵ متری	۷۳
شکل ۲۵-۴: نمودار بار-تغییر مکان تیرهای ۶ متری	۷۳

فصل اول

مروری بر ادبیات فنی

: ۱-۱ مقدمه -

ویژگی های خاص مواد^۱ FRP موجب افزایش کاربرد این مصالح شده است. در ابتدا به عنوان مواد مورد استفاده در تقویت خمی پل های بتن آرمه و همچنین به شکل دوربیج برای محصور^۲ کردن ستون های بتن آرمه مورد استفاده قرار می گرفتند، به دنبال تلاش های تحقیقاتی اولیه، از اواسط دهه ۱۹۸۰ توسعه بسیار زیادی در زمینه استفاده از این مواد در مقاوم سازی سازه های مختلف به وجود آمد، به طوری که دامنه کاربردهای آن به سازه هایی با مصالح بنایی، چوبی و حتی فلزی نیز گسترش یافته است. موارد کاربرد این مواد در مقاوم سازی، تعمیر و یا بهسازی سازه ها از چند مورد محدود در دهه گذشته، به هزاران مورد در حال حاضر رسیده است. اجزاء سازه ای مختلفی شامل تیر، دال، ستون ، دیوارهای برشی، اتصالات، دودکش، طاق، گنبد و خرپا تا کنون توسط این مواد مقاوم شده اند. مقاومت در برابر خوردگی یکی از ویژگی های مهم آن است که باعث کاربرد آن در سازه هایی شده است که در معرض خوردگی قرار دارند. در سازه های حساس به تداخل میدان مغناطیسی همچون اتاق MRI بیمارستان نیز خاصیت غیر مغناطیسی این میلگردها باعث کاربرد منحصر به فرد آنها شده است. در سال ۱۹۸۳، اولین پروژه توسط وزارت حمل و

¹-Fiber reinforced polymer

²-confinement

نقل آمریکا در "انتقال فناوری کامپوزیت به طراحی وساخت پل ها " تامین مالی شد. شرکت مارشال-وگا از بانیان توسعه اولیه مسلح سازی با^۱ GFRP در ایالات متحده بود. در ابتدا این میله‌ها یک جایگزین مناسب برای فولاد به عنوان مسلح کننده در بتن به دلیل ویژگی ناسازگاری انبساط حرارتی بین بتن و فولاد در نظر گرفته شد. بازار دهه ۱۹۸۰ خواستار آرماتور غیر فلزی برای فناوری‌های پیشرفته خاص بود. بیشترین تقاضا برای آرماتور غیر هادی در مراکز دارای تجهیزات پزشکی^۲ MRI بود. بدین ترتیب آرماتور FRP، آرماتور استاندارد در ساخت این نوع سازه‌ها شد. سایر کاربردهای این میلگردها همچنان که مزایای استفاده از این آرماتورها بهتر شناخته می‌شد و به طور خاص در سازه‌های دریایی، باند فروندگاه و آزمایشگاه الکترونیک توسعه یافت. علاوه بر این با مشاهده خوردگی در آرماتورها با پوشش اپوکسی، انگیزه برای یافتن روش‌های جایگزین برای جلوگیری از خوردگی را افزایش داد.

۲-۱ - بحث‌های زیست محیطی

یکی از موضوعات مهم در خصوص تاثیر سازه‌های کامپوزیتی بر محیط زیست، امکان بازیافت این سازه‌ها می‌باشد. موانعی در برابر بازیافت کامپوزیت‌ها وجود دارند که از آن جمله می‌توان به عدم وجود بازار مناسب برای کامپوزیت‌های بازیافتی، هزینه بازیافت نسبتاً بالا و همچنین عدم وجود زیر ساخت‌های لازم در بخش بازیافت اشاره کرد.

۳-۱ - وسعت کاربرد میلگردد FRP

استفاده از این میلگردها برای مسلح سازی بتن در حال گسترش است. از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ مطالعاتی بر روی امکان استفاده از این میلگردها در ساخت اعضای سازه‌های بتونی انجام شد که منجر به استفاده از این میلگردها با قطر کم (حدود ۶ میلی متر) از جنس میلگردهای شیشه‌ای شد. در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلگردهای شیشه‌ای به منظور کاربرد در مهندسی سازه به تولید انبوه رسید. در اواخر دهه ۱۹۸۰ استفاده از این میلگردها در ساخت عرضه پل‌های بزرگراه‌ها گسترش بیشتری یافت. ACI اولین راهنمای طراحی سازه

^۱-Glass Fiber Reinforced Polymer

^۲-Magnetic Resonance Imaging

های بتن مسلح با استفاده از میلگرد FRP را در سال ۲۰۰۱ تحت عنوان ACI440.1R منتشر کرد. این راهنما در سال ۲۰۰۳ مورد ویرایش قرار گرفت و در حال حاضر جدیدترین ویرایش این راهنما است که در سال ۲۰۰۶ منتشر شده است. هم‌زمان با استفاده از این میلگردها در ایالات متحده آمریکا تلاش‌هایی در ژاپن نیز در حال انجام بود که نتیجه آن تولید شبکه‌هایی موسوم به NEFMAC^۱ بود.

۴-۱- ساختار کامپوزیت‌های FRP

مواد FRP از قرار گرفتن الیاف^۲ های متواالی و متعدد در یک ماتریس رزین^۳ ساخته می‌شوند.

۴-۱-۱- اجزاء FRP

این مواد از دو جزء اساسی یعنی الیاف و ماتریس رزین (ماده چسبانده) تشکیل می‌شوند. الیاف‌ها که اصولاً الاستیک، ترد و بسیار مقاوم هستند، جزء اصلی بار بر در این ماده محسوب می‌شوند. بسته به نوع الیاف، قطر این الیاف‌ها در محدوده ۵ تا ۲۵ میکرون متغیر است.

الیاف ممکن است از جنس شیشه، کربن، آرامید و یا ویلیون باشد که در این صورت محصولات کامپوزیت مربوطه به ترتیب به نام‌های VFRP^۴, AFRP^۵, CFRP^۶, GFRP^۷ شناخته می‌شود.

نقش اصلی ماتریس عبارت است از:

- انتقال برش از الیاف به ماده مجاور
- محافظت از الیاف در شرایط محیطی
- جلوگیری از خسارات مکانیکی وارد بر الیاف

^۱ - New Fiber Composite Material For Reinforced Concrete

^۲ -Fiber

^۳ -Resin Matrix

^۴ -Glass Fiber reinforced polymer

^۵ -Carbon Fiber reinforced polymer

^۶ -Aramid Fiber reinforced polymer

^۷ -Vinyl Fiber reinforced polymer

- کنترل کمانش موضعی الیاف تحت فشار

به طور کلی FRP ها بر اساس الیاف تشکیل دهنده آنها به ۳ دسته زیر تقسیم می شوند:

CFRP با الیاف از جنس کربن -

GFRP با الیاف از جنس شیشه -

AFRP با الیاف از جنس آرامید -

مزایای استفاده از FRP:

۱- وزن کم (چگالی آن در حدود ۲۰٪ فولاد است)

۲- مقاومت در برابر خوردگی

۳- نفوذ ناپذیری مغناطیسی

۴- امکان تقویت به صورت خارجی

۵- حمل و نقل آسان و سرعت اجرای بالا به دلیل وزن کم

الیاف های شیشه در چهار دسته طبقه بندی می شوند :

E-GLASS • متدائل ترین الیاف شیشه در بازار با محتوای قلیایی کم، که در صنعت ساختمان به

کار می رود.

Z-GLASS • با مقاومت بالا در مقابل حمله قلیایی ها، که در تولید بتن الیافی به کار گرفته می

شود.

A-GLASS • با مقادیر زیاد قلیایی که امروزه تقریباً از رده خارج شده است.

S-GLASS • در تکنولوژی هوا فضا و تحقیقات فضایی به کار گرفته می شود. دارای مقاومت و

ضریب ارتجاعی بسیار بالایی است.

الیاف کربن در دو دسته طبقه بندی می شوند:

- الیاف کربنی از نو^۱ PAN

در سه نوع مختلف هستند. تیپ ۱ که ترددترین نوع است و دارای بالاترین ضریب ارجاعی است. تیپ ۲ که مقاوم ترین نوع الیاف کربن است و نهایتاً تیپ ۳ که نرمترین نوع الیاف کربنی با مقاومتی بین تیپ ۱ است..

- الیاف با اساس قیری^۲

اساساً از تقطیر زغال سنگ حاصل می شود. این الیاف از نوع PAN ارزان تر بوده و مقاومت و ضریب ارجاعی کمتری نسبت به آنها دارد. الیاف کربن مقاومت بسیار خوبی در مقابل محیط های قلیایی و اسیدی داشته و در شرایط سخت محیطی از نظر شیمیایی کاملاً پایدار هستند.

الیاف آرامید

آرامید، یک کلمه اختصاری از آروماتیک پلی آمید است. آرامید اساساً الیاف ساخته دست بشر است که برای اولین بار توسط یک شرکت آلمانی تحت نام کولار^۳ تولید شد. چهار نوع کولار وجود دارد که از بین آنها کولار ۴۹ برای مسلح کردن بتن مناسب است.

۱-۵- انواع محصولات FRP

- میله های کامپوزیتی: میله های ساخته شده از کامپوزیت های FRP هستند که در مسلح سازی سازه های بتنی استفاده می شود. کاربرد این میله ها به دلیل عدم خوردگی، مساله کربناسیون و کلراسیون را که از جمله مهمترین عوامل مخرب در سازه های بتن آرمه هستند، به کلی حل خواهند نمود.

¹-Poly Acrylo Nitrile

²-pitch based

³-Kevlar

- شبکه های کامپوزیتی: شبکه های کامپوزیتی مخصوصاً لایه های FRP در

دو و یا در سه جهت ایجاد می شوند. نمونه ای از این محصول شبکه کامپوزیتی NEFMAC است

که از الیافهای کربن، شیشه یا آرامید و رزین وینیل استر تولید می شود و برای مسلح کردن بتن

مناسب است.

- کابل، طناب و تاندن های پیش تنیدگی: مخصوصاً لایه های کامپوزیتی FRP ولی به

صورت انعطاف پذیر هستند، که در سازه های کابلی و بتن تنیده در محیط های دریایی و خورنده

کاربرد دارند. این محصولات در اجزاء پیش تنیده در مجاورت آب نیز بکار گرفته می شوند.

- ورقه های کامپوزیتی: ورقه های با ضخامت چند میلیمتر از جنس FRP هستند. این ورقه ها با

چسب های مستحکم و مناسب به سطح بتن چسبانده می شوند. ورقه های FRP پوشش مناسبی

جهت ایزوله کردن سازه های آبی از محیط خورنده مجاور هستند. همچنین از ورقه های کامپوزیتی

جهت تعمیر و تقویت سازه های آسیب دیده (ناشی از زلزله و یا ناشی از خوردگی آب های

یون دار) استفاده می شوند.

۶-۱ مشخصات محصولات FRP

• مقاومت

مصالح FRP معمولاً مقاومت کششی بسیار بالایی دارند، که از مقاومت کششی فولاد به مراتب بیشتر است.

مقاومت کششی بالای میلگرد های FRP کاربرد آنها را برای سازه های بتن آرمه، خصوصاً برای سازه های

پیش تنیده بسیار مناسب نموده است. مقاومت کششی مصالح FRP اساساً به مقاومت کششی، نسبت

حجمی، اندازه و سطح مقطع الیاف های بکار رفته در آنها بستگی دارد. مقاومت کششی محصولات FRP

برای میله های با الیاف کربن ۱۱۰۰ تا ۲۲۰۰ مگا پاسکال، برای میله های با الیاف شیشه ۹۰۰ تا ۱۱۰۰

مگاپاسکال و برای میله های با الیاف آرامید ۱۳۵۰ تا ۱۶۵۰ مگا پاسکال گزارش شده است، با این وجود

برای بعضی از این محصولات حتی مقاومت های بالاتر از ۱۶۵۰ مگا پاسکال نیز گزارش شده است. توجه شود

که به طور کلی مقاومت فشاری میله های کامپوزیتی FRP از مقاومت کششی آنها کمتر است.

• مدول ارتجاعی

مدول ارتجاعی محصولات FRP اکثراً در محدوده قابل قبولی قرار دارد، اگر چه اصولاً کمتر از مدول ارتجاعی فولاد است.

• وزن مخصوص

وزن مخصوص محصولات کامپوزیتی FRP به مرتب کمتر از وزن مخصوص فولاد است، به عنوان نمونه وزن مخصوص کامپوزیتهای CFRP یک سوم وزن مخصوص فولاد است. نسبت بالای مقاومت به وزن در کامپوزیت های FRP از مزایای عمدۀ آنها در کاربردشان به عنوان مسلح کننده بتن محسوب می شود.

• عایق بودن

مصالح FRP خاصیت عایق بودن بسیار عالی دارند. به بیان دیگر، این مواد از نظر مغناطیسی و الکتریکی خنثی بوده و عایق محسوب می شوند. بنابر این استفاده از بتن مسلح به میله های FRP در قسمت هایی از بیمارستان که نسبت به امواج مغناطیسی حساس هستند و در مسیرهای هدایتی قطارهای شناور مغناطیسی، و همچنین در باند فرودگاه ها و مراکز رادار بسیار سودمند خواهد بود.

• خستگی

خستگی خاصیتی است که در بسیاری از مصالح ساختمانی وجود داشته و در نظر گرفتن آن ممکن است به شکست غیرمنتظره خصوصاً در اجزایی که در معرض سطوح بالایی از بارها و نقش های تناوبی قرار دارند، منجر شود.

در مقایسه با فولاد، رفتار مصالح FRP در پدیده خستگی بسیار عالی است، به عنوان نمونه برای تنش های کمتر از یک دوم مقاومت نهایی، مواد FRP در اثر خستگی گسیخته نمی شوند.

• خرس

پدیده گسیختگی ناشی از خزش اساساً در تمام مصالح ساختمانی وجود دارد، با این وجود چنانچه کرنش ناشی از خزش جزء کوچکی از کرنش الاستیک باشد، عملأً بوجود نمی آید. در مجموع رفتار خزش کامپوزیت ها بسیار خوب است، به بیان دیگر، اکثر کامپوزیت های در دسترس، دچار خزش نمی شوند.

• چسبندگی با بتن

خصوصیت چسبندگی برای هر ماده ای که به عنوان مسلح کننده بتن بکار رود، بسیار مهم تلقی می شود. در مورد میله های کامپوزیتی FRP اگر چه در بررسی اولیه، مقاومت چسبندگی ضعیفی برای کامپوزیت های از الیاف شیشه گزارش شده بود، تحقیقات اخیر در دنیا ، مقاومت چسبندگی خوب و قابل قبولی را برای میله های کامپوزیتی FRP گزارش می کند.

• خم شدن

چنانچه کامپوزیت های FRP در بتن مسلح بکار گرفته شوند، به جهت مهار میلگردهای طولی، میلگردهای عرضی و تنگ ها، لازم است در انتهای خم شوند. با این وجود عمل خم کردن میله های FRP بسیار دشوارتر از خم کردن میلگردهای فولادی بوده و در حال حاضر برای مصالح موجود FRP نمی توان خم کردن را در کارگاه انجام داد.

• انبساط حرارتی

خصوصیات انبساط حرارتی فولاد و بتن بسیار به هم نزدیک هستند. ضریب انبساط حرارتی میله های FRP اغلب از بتن متفاوت است . بدترین حالت مربوط به آرامید است که ضریب انبساط حرارتی آن منفی است.

• دوام کامپوزیت های FRP

کامپوزیت های FRP شاخه جدیدی از مصالح محسوب می شوند که دوام آنها دلیل اصلی و اولیه برای کاربرد آنها در محدوده وسیعی از عناصر سازه ای شده است. به همین جهت است که از آنها نه تنها در صنعت ساختمان، بلکه در فضا پیما، بال هواپیما، درهای هواپیما، اتومبیل، مخازن محتوى گاز مایع،

نردهان و حتی راکت تنیس استفاده می شود. بنابراین از نقطه نظر مهندسی نه تنها مساله مقاومت و سختی، بلکه مساله دوام آنها تحت شرایط مورد انتظار کاملاً مهم جلوه می کند.

mekanizm hāyi ke dōam kāmipozīt hā rā kāntrol mī kīnd ubārānd az:

- تغییرات شیمیایی یا فیزیکی ماتریس پلیمر
- از دست رفتن چسبندگی بین الیاف و ماتریس
- کاهش در مقاومت و سختی الیاف
- پیر شدگی فیزیکی ماتریس پلیمر

نقش ماتریس پلیمر و تغییرات آن یکی از جنبه های مهمی است که باید در مساله دوام کامپوزیت ها باید در نظر گرفته شود. نقش اولیه ماتریس در کامپوزیت انتقال بین الیاف ها، محافظت از سطح الیاف در مقابل ساییدگی مکانیکی و ایجاد مانعی در مقابل محیط نا مناسب است. همچنین ماتریس نقش به سزایی در انتقال تنش برشی در صفحه کامپوزیت ایفا می کند. بنابراین چنانچه ماتریس پلیمر خواص خود را با زمان تغییر دهد، باید مورد توجه قرار گیرد. برای کلیه پلیمرها کاملاً طبیعی است که تغییر فوق العاده آهسته ای در ساختار شیمیایی (مولکولی) خود داشته باشند. این تغییر با محیط و بیشتر با درجه حرارت و رطوبت کنترل می شود. این پروسه تحت نام پیر شدگی نامیده می شود. تاثیرات پیر شدگی در اکثر کامپوزیت های ترموالاستیک متداول، در مقایسه با کامپوزیت های ترمومپلاستیک خفیف تر است. در اثر پیر شدگی فیزیکی، بعضی از پلیمر ها ممکن است سخت تر و تردتر شوند. نتیجه این مسئله تاثیر در خواص غالب ماتریس و از جمله رفتار برشی کامپوزیت خواهد بود. با این وجود در اکثر موارد این تاثیرات بحرانی نیست، زیرا در نهایت روند انتقال بار اصلی از طریق الیاف ها رخ داده و تاثیرات پیر شدگی بر الیاف ها فوق العاده جزیی است.

- تاثیر رطوبت

بسیاری از کامپوزیت های با ماتریس پلیمری در مجاورت هوای مرطوب و یا محیط های مرطوب، با جذب سطحی سریع رطوبت و پخش آن، رطوبت را به خود می گیرند. معمولاً درصد رطوبت ابتدا با گذشت زمان افزایش یافته و در نهایت پس از چندین روز تماس با محیط مرطوب به نقطه اشباع(تعادل) می رسد. زمانی

که طول می کشد تا کامپوزیت به نقطه اشبع برسد به ضخامت کامپوزیت و میزان رطوبت محیط بستگی دارد. خشک کردن کامپوزیت می تواند این روند را معکوس کند. اما ممکن است منجر به حصول کامل خواص اولیه نگردد. جذب آب به وسیله کامپوزیت از قانون عمومی انتشار فیک^۱ تعییت کرده و با جذر زمان متناسب است. از طرفی سرعت دقیق جذب رطوبت به عواملی همچون میزان خلل و فرج، نوع الیاف، نوع رزین، جهت و ساختار الیاف، درجه حرارت، سطح نقش وارده و حضور ریزترک ها بستگی دارد.

۷-۱- ویژگی های ماده FRP

در این قسمت خواص فیزیکی و مکانیکی میله های FRP مسلح کننده به منظور درک بنیادین از رفتار این میله ها و ویژگی هایی که استفاده از آنها در سازه های بتی را تحت تاثیر قرار می دهد، ارائه می شود. علاوه بر این، اثرات عواملی همچون تاریخچه و طول مدت بارگذاری ، درجه حرارت و رطوبت روی خواص میله های FRP مورد بحث قرار می گیرد. عواملی مانند حجم فیبر، نوع رزین، جهت فیبر، اثرات ابعادی و کنترل کیفیت در طول ساخت نقش عمدہ ای در تعریف ویژگی های میله FRP دارند. ویژگی های ماده ذکر شده در این قسمت به عنوان ویژگی های عمومی FRP می باشد و ممکن است در مورد تمام محصولات تجاری موجود در بازار یکسان نباشد.

۸-۱- خواص فیزیکی

۸-۱-۱- چگالی

چگالی میله های FRP همانطور که در جدول ۱-۱ مشاهده می شود بین $1/25$ تا $2/1$ گرم بر سانتی متر مکعب یعنی معادل یک ششم تا یک چهارم فولاد است. وزن کمتر FRP نسبت به فولاد سبب کاهش هزینه حمل و نقل و سهولت جابه جایی میله های FRP در محل انجام پروژه می شود.

^۱ - Fick's Law

فولاد	GFRP	CFRP	AFRP	واحد
۷/۹	۲/۱-۱/۲۵	۱/۶ - ۱/۵	۱/۴-۱/۲۵	گرم بر سانتی متر مکعب

جدول ۱-۱: چگالی انواع میله های مسلح کننده

۲-۸-۱ ضریب انبساط حرارتی

ضریب انبساط حرارتی میله های FRP در جهت طولی و عرضی بسته به نوع الیاف، رزین، و نسبت حجمی فیبر متفاوت است. ضریب انبساط حرارتی طولی تحت تاثیر خواص الیاف است در حالی که ضریب انبساط حرارتی عرضی تحت تاثیر خواص رزین است. باید توجه داشت که ضریب انبساط حرارتی منفی نشان می دهد که ماده با افزایش دما منقبض می شود و با کاهش دما انبساط می یابد. ضرایب انبساط حرارتی طولی و عرضی میله های مسلح کننده در جدول ۲-۱ آمده است.

جهت	فولاد	GFRP	CFRP	AFRP	واحد
ضریب انبساط حرارتی طولی	۱۱/۷	۱۰ تا ۶	۰-۹	-۲ تا ۶	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
ضریب انبساط حرارتی عرضی	۱۱/۷	۲۳ تا ۲۱	۷۴ تا ۱۰۴	۸۰ تا ۶۰	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$

جدول ۲-۱: ضرایب انبساط حرارتی طولی و عرضی میله های مسلح کننده

۱-۹- خواص و رفتار مکانیکی میلگرد FRP

رفتار کششی: هنگامی که میله FRP در کشش بارگذاری می شود، هیچ گونه رفتار پلاستیک (تسlijm) تا قبل از گسیختگی نشان نمی دهد. رفتار کششی میله های FRP یک رابطه تنفس کرنش الاستیک خطی تا لحظه شکست می باشد. خواص کششی برخی از میله های FRP معمول در جدول ۱-۳ آمده است.

	فولاد	GFRP	CFRP	AFRP
تنش تسلیم اسمی (MPa)	۵۱۲ تا ۲۷۶	-	-	-
مقاومت کششی (MPa)	۶۹۰ تا ۴۸۳	۱۶۰۰ تا ۴۸۳	۳۶۹۰ تا ۱۶۰۰	۲۵۴۰ تا ۱۷۲۰
مدول ارتجاعی (GPa)	۲۰۰	۵۱ تا ۳۵	۵۸۰ تا ۱۲۰	۱۲۵ تا ۴۱
کرنش تسلیم %	۰/۲۵ تا ۰/۱۴	-	-	-

جدول ۱-۳: مشخصات کششی میله های مسلح کننده

مقاومت کششی و سختی میله FRP وابسته به عوامل متعددی است. از آنجا که در میله FRP جزء اصلی برابر الیاف است، نسبت حجم فیبر به حجم کلی FRP به طور قابل توجهی خواص کششی میله FRP را تحت تاثیر قرار می دهد. تنوع سختی و مقاومت در میله با نسبت فیبر به حجم مختلف، حتی در میله ها با قطر، ظاهر و ترکیبات یکسان رخ می دهد. همچنانی سرعت گیرش، فرآیند تولید و کنترل کیفیت تولید در خصوصیات مکانیکی میله تاثیرگذار است.

بر خلاف فولاد، مقاومت کششی میلگرد FRP می تواند بر حسب قطر متفاوت باشد . به عنوان مثال میله های GFRP تولید شده مختلف نشان می دهد همچنانکه قطر از ۹.۵ تا ۲۲.۲ میلی متر افزایش می یابد مقاومت کششی تا ۴۰٪ کاهش می یابد. از سوی دیگر به نظر می رسد تغییرات سطح مقطع مقاومت رشته های به هم پیچیده CFRP را تحت تاثیر قرار دهد. نشان داده شده است که حساسیت میله های AFRP به