

دانشگاه پیام نور

دانشگاه علوم پایه

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته شیمی تجزیه

گروه شیمی

عنوان پایان نامه:

حذف نیترات از محلولهای آبی با استفاده از نانو ذرات آهن

نگه داشته شده روی ZSM5

فوزیه الها می

استادان راهنمای


دکتر زهرا رمضانی

دکتر مرضیه شکر ریز

استاد مشا ور

دکتر محمدرضا با عزت

شهریورماه ۱۳۹۲



دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم پایه

مرکز شیراز

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته شیمی تجزیه

گروه شیمی

عنوان پایان نامه:

حذف نیترات از محلولهای آبی با استفاده از نانو ذرات آهن

نگه داشته شده روی ZSM5

فوزیه الها می

استادان راهنمای

دکتر زهرا رمضانی

دکتر مرضیه شکرریز

استاد مشا ور

دکتر محمدرضا با عزت

شهریورماه ۱۳۹۲

تاریخ : ۹۲/۰۶/۲۸

شماره : ۰۵/۱۶۲۷۷

پیوست :



دانشگاه پیام نور شیراز
با اسم تعالیٰ

(Ψ)

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور استان فارس

صور تجلسه دفاع از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

جلسه دفاع از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خانم فوزیه الهامی دانشجوی رشته شیمی تجزیه به شماره دانشجویی ۸۹۰۰۶۶۰۷۶ با عنوان:

" حذف نیترات از محلول‌های آبی با استفاده از نانوذرات آهن نگه داشته شده بر روی ZSM5 "

با حضور هیات داوران در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ساعت ۸ در محل ساختمان غدیر دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد و هیأت داوران پس از بررسی، پایان‌نامه‌ی مذکور را شایسته‌ی نمره به عدد ۱۹...^{۱۹} به حروف با درجه^{عالی}..... تشخیص داد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	هیات داوران	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه	امضاء
۱	دکتر زهرا رمضانی	راهنمای اول	دانشیار	علوم پزشکی جندی شپور اهواز	
۲	دکتر مرضیه شکرریز	راهنمای دوم	استاد دیار	پژوهشگاه صنعت نفت تهران	
۳	دکتر محمدرضا باعزم	مشاور	استاد دیار	پیام‌نور شیراز	
۴	دکتر حسین توکلی	داور	استاد	پیام‌نور شیراز	
۵	امیر اکبری	نماینده تحصیلات تکمیلی	مربی	پیام‌نور شیراز	

رئیس اداره‌ی تحصیلات تکمیلی



شیراز- شهرک کلستان بلوار دهخدا
قبل از نمایشگاه بین المللی
تلفن : ۰۷۱۱ - ۶۲۲۲۲۵۵
دورنگار : ۰۷۱۱ - ۶۲۲۲۲۴۹
صندوق پستی : ۷۱۹۵۵ - ۱۳۶۸
www.spnu.ac.ir

Email : admin@spnu.ac.ir

اینجانب فوزیه الهامی دانشجوی ورودی سال ۱۳۸۹ مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه گواهی می‌نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشه دیگری بهره گرفته‌ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و مأخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده‌ام. بدینه است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می‌دانم و جوابگوی آن خواهم بود.

نام و نام خانوادگی دانشجو

فوزیه الهامی

تاریخ و امضاء

۹۲/۶/۲۸

اینجانب فوزیه الهامی دانشجوی ورودی سال ۱۳۸۹ مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه گواهی می‌نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله، کتاب، و... نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنمای، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله، کتاب و.... به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنمای مبادرت نمایم.

نام و نام خانوادگی دانشجو

فوزیه الهامی

تاریخ و امضاء

۹۲/۶/۲۸

کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می‌باشد.

تّعديم به:

پردم که سید موی گشت تا سید روی شوم

مادم که شمع شد تارو شنای از آن من باشد

برادران و خواهرانم که سک صورم هستند

همسرم به حاضر تمام محبتیاش

گلهاي، هيشه بهار زندگيم، هر آن و هر آنای نازين

و تامی عزیزائی که مراد این راه یاری نمودند.

مشکر و پاسکنزاری:

پاس بیکران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشدیده و دراه علم و دانش رئنونان شد و به بمنشی رهوان علم و دانش مفتخرا نمود، آموختن علم و معرفت را روزیان ساخت. کنون که در آستانه زرایی نبوده بپاس نعمت بی حد پروردگار برخواه لازم می دانم پاس کذار تمام عزیزانی باشم که دوران دانش آموزی همواره مشوق و پیشی از نم بوده اند و در بر برخختی ها و ملایات یاریم نموده اند.

از استاد محترم دکتر حسین توکلی که با اورسی این پایان نامه به شایستگی درجهت اعلای آن کوشیدن پاس کذاری می نایم.

بهچنین از زحات استاد محترم، به خصوص خانم دکتر زهار مصافی (استاد اینها) و خانم دکتر مرضیه سکریریز (استاد اینها) و آقای کترجمدرضا باعثت (استاد مشاور) که همواره تا آخرین خطبه راهنمایی خود خختی های راه را برایم هموارتر نمودند مشکر و قدردانی فراوان دارم.

از همکاری آقای مهندس زارع مدیریت امور آب و خاک و رسوب سازمان آب و برق و آقای روشنگر و به ویژه سرکار خانم مریم احمدی کارشناس مسئول و سایر همکارانشان صمیمانه مشکر می کنم و برای آنها موقیت روز افرون آرزو دارم.

از سرکار خانم حیده میرزا عبد الهی دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز شیراز و سایر دوستان که در این راه مریاری نمودند صمیمانه قدردانی می شود.

از جناب آقای تاج محمد طیبی مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان رامهرم و سایر همکاران که همکاری لازم را باینجانب داشتهند مشکر فراوان دارم.

با احترام

فوزیه الهمامی

چکیده

یون نیترات از جمله مهم ترین آلاینده‌های منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می‌باشد که در اثر ورود فاضلابهای خام انسانی، صنعتی و فاضلابهای کشاورزی به آب‌های سطحی وارد منابع آبی می‌شوند. حضور آن در آب باعث آلودگی شیمیایی و کاهش کیفیت آب و محدودیت استفاده از آن منبع می‌شود. هدف از انجام این کار تعیین کارایی حذف نیترات از محلولهای آبی با استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی نگه داشته شده روی ZSM5 است. بدین منظور اثر متغیرهایی از قبیل pH، زمان تماس، میزان ZSM5-NZVI، غلاظت نیترات و حجم محلول نیترات در حذف مورد بررسی قرار گرفت و شرایط اپتیمم برای هر یک از متغیرها تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که حداقل حذف نیترات در pH برابر ۲/۵، زمان تماس ۴۰ دقیقه، تحت تأثیر مقدار ZSM5- NZVI ۰/۵۵ گرم در غلاظت نیترات 1 mg l^{-1} و حجم 100 ml بیش از ۹۷٪ است. بعداز بررسی ایزو ترم های جذبی لانگمویر، فرندلیچ، تمکین و دویین - رادوشکویچ نشان داده شد که ایزو ترم لانگمویر ($R^2 = ۰/۹۳۸۶$) بیشترین تطابق را با داده‌های این مطالعه داشته و در نتیجه الگوی جذبی مناسب است همچنین مطالعات سیستیک نشان داده که جذب نیترات توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی نگه داشته شده روی ZSM5 از سنتیک درجه ۲ تبعیت می‌کند ($R^2 = ۰/۹۹۹۸$). متدهای مورد نظر در حذف نیترات از آب‌های زیرزمینی آلوده به نیترات مورداستفاده قرار گرفته شد و در صد حذف نیترات ۹۲/۹۸ درصد بدست آمد که نشان از کارآیی حذف نیترات با استفاده از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی نگه داشته شده روی ZSM5 می‌باشد.

واژگان کلیدی: حذف نیترات - نانوذرات آهن نگه داشته شده بر روی ZSM5 - اسپکترو فتو متری -

ZSM5

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
<u>فصل اول: مقدمه و معرفی</u>	
۱-۱ مقدمه.....	۲
۱-۲-۱ نانو و نانو تکنولوژی	۲
۱-۲-۲-۱ روش‌های ساخت نانو ذرات.....	۳
۱-۲-۳-۱ خردایش و کار مکانیکی.....	۴
۱-۲-۳-۲-۱ سنتز شیمیایی	۴
۱-۲-۳-۲-۱ سل-ژل.....	۴
۱-۲-۳-۲-۱ واکنش‌های جامد- مایع.....	۵
۱-۲-۴-۱ تعیین مشخصات نانوذرات.....	۵
۱-۴-۲-۱ میکروسکوپ الکترونی روبشی	۵
۱-۴-۲-۱ میکروسکوپ الکترونی عبوری	۶
۱-۴-۲-۱ میکروسکوپ نیروی اتمی.....	۷
۱-۴-۲-۱ میکروسکوپ پیمایشگر تونلی.....	۷
۱-۴-۲-۱ طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز.....	۸
۱-۳-۱ زئولیت	۸
۱-۳-۱-۱ کانی های گروه زئولیت.....	۹

۱۲.....	۴-۱- تعادل جذب و ایزوترم های جذب.....
۱۳.....	۱-۴-۱- ایزوترم لانگمیر.....
۱۴.....	۱-۴-۲- ایزوترم فرنند لیچ.....
۱۵.....	۱-۴-۳- ایزوترم تمکین.....
۱۶.....	۱-۴-۴- ایزوترم دوبینین - رادوشکویچ.....
۱۷.....	۱-۵- معادلات جذب.....
۱۷.....	۱-۶- مطالعات سیتیکی.....
۱۹.....	۱-۶-۱- مدل سیتیکی الویچ.....
۱۹.....	۱-۶-۲- مدل انتشار (نفوذ) درون ذره‌ای (مدل موریس - وبر).....
۲۰.....	۱-۷- نیترات و منابع تولید آن.....
۲۱.....	۱-۸-۱- مضرات نیترات.....
۲۱.....	۱-۸-۱-۱- عارضه متهمو گلوینیمیا.....
۲۲.....	۱-۸-۱-۲- سرطانزایی.....
۲۲.....	۱-۸-۱-۳- اثرات غیرسرطانی مصرف نیترات.....
۲۳.....	۱-۹- روش‌های حذف نیترات.....
۲۴.....	۱-۱۰- آهن.....
۲۴.....	۱-۱۱- کاربردهای نانوذرات آهن صفر ظرفیتی.....

فصل دوم پیشینه تحقیق

مروری بر کارهای انجام شده برروی حذف نیترات با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی ۲۷

فصل سوم: نتایج

۳۱.....	۱-۳ - مقدمه.....
۳۱.....	۲-۳ - نیترات، ویژگی ها و ساختار شیمیایی.....
۳۳.....	۳-۳ - مواد محلولها ی مورد نیاز.....
۳۳.....	۳-۳-۱ - محلول ذخیره نیترات
۳۳.....	۳-۳-۲ - محلول کاری.....
۳۳.....	۴-۳ - تنظیم pH نمونه
۳۴	۵-۳ - دستگاه ها و سایل مورد استفاده.....
۳۵.....	۶-۳ - تعیین خصوصیات نانو ذرات.....
۳۶.....	۷-۳ - آماده سازی نمونه جهت میکروسکوپ نیروی اتمی
۴۰	۸-۳ - اپتیمم کردن شرایط.....
۴۰	۹-۳ - روش کار

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

۴۲.....	۱-۴ - بررسی پارامترهای موثر بر حذف
۴۲.....	۱-۱-۴ - اثر pH بر حذف نیترات از محلولهای آبی
۴۳.....	۲-۱-۴ - اثر مقدار ZSM5- NZVI

۴۵.....	۱-۳- اثر حجم نیترات بر میزان حذف آن
۴۶.....	۱-۴- اثر زمان تماس
۴۸.....	۱-۵- اثر غلظت نیترات بر میزان حذف آن
۵۱.....	۲-۴- شرایط نهایی بهینه.....
۵۱.....	۳-۴- محاسبه انحراف استاندارد نسبی
۵۳.....	۴-۴- میزان حذف نیترات در پنج نمونه حقیقی مختلف به صورت رندوم
	۴-۵- تعیین مقدار آهن موجود در محلول آبی بعد از تماس با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی ثبت شده
۵۴.....	روی ZSM5
۵۴.....	۴-۶- ایزو ترم های جذبی
۶۰.....	۷-۴- سیستیک های جذبی
۶۲.....	۱-۴- نتیجه گیری
۷۱.....	فهرست منابع.....

فهرست جدول ها

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
--------------	-------------

جدول ۱-۴- داده های تجربی بررسی اثر pH بر حذف نیترات از محلولهای آبی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی ثبت شده روی ZSM5 شرایط: ۵۰/۰ میلی لیتر محلول ۱۰۰/۰ میلی گرم بر لیتر نیترات، ZSM5- NZVI ۰/۵۵ گرم ۴۰ دقیقه هم زدن در سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه ۴۲.....

جدول ۴-۲- داده های تجربی بررسی اثر مقدار ZSM5-NZVI نano ذرات آهن صفر ظرفیتی تثیت شده روی ZSM5، شرایط: ۵۰/۰ میلی لیتر محلول ۵۰/۰ میلی گرم بر لیتر نیترات و pH = ۲/۵، ۴۰ دقیقه هم زدن در سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه.....

جدول ۴-۳- داده های تجربی بررسی اثر میزان حجم اولیه محلول نیترات بر حذف نیترات توسط ZSM5- NZVI ، شرایط: ۵۰/۰ میلی گرم بر لیتر، pH = ۲/۵ ۰/۵۵ گرم در ۴۰ دقیقه هم زدن با سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه.....

جدول ۴-۴- داده های تجربی بررسی اثر زمان بر حذف نیترات ، شرایط: ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول ۵۰ میلی گرم بر لیتر نیترات و pH = ۲/۵ ۰/۵۵ گرم در سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه.....

جدول ۴-۵- داده های تجربی بررسی اثر میزان غلظت ZSM5- NZVI بر حذف نیترات ، شرایط: ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول، و pH = ۲/۵ ۰/۵۵ گرم جاذب در سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه محلول.....

جدول ۴-۶- شرایط بهینه

جدول ۴-۷- بررسی تکرار پذیری نمونه های ۱۰/۰ میلی گرم بر لیترو ۱۰/۰ میلی گرم بر لیتر نیترات در شرایط بهینه ، ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول ، pH = ۲/۵ ۰/۵۵ گرم جاذب ، زمان تماس ۴۰ دقیقه، هم زدن با سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه.....

جدول ۴-۸- بررسی تکرار پذیری نمونه های ۵۰/۰ میلی گرم بر لیترو ۱۰/۰ میلی گرم بر لیتر نیترات در شرایط بهینه (۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول ، pH = ۲/۵ ۰/۵۵ گرم جاذب ، زمان تماس ۴۰ دقیقه، هم زدن با سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه.....

جدول ۴-۹- میزان حذف نیترات در محلول های آب های سطحی آلوده به نیترات توسط روش پیشنهادی ، شرایط: ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول ازنمونه حقیقی، pH=۲/۵ ۰/۵۵ گرم ZSM5- NZVI در ۴۰ دقیقه هم زدن با سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه.....

جدول ۴-۱۰- جدول مربوط به اطلاعات فاکتورهای محاسبه شده شرایط: ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول ، pH = ۲/۵ ۰/۵۵ گرم ZSM5- NZVI با سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه.....

جدول ۱۱-۴- مقایسه پارامترهای ایزوترمی برای حذف نیترات بر روی ZSM5- NZVI با اعمال شرایط بهینه ۵۸

جدول ۱۲-۴- جدول مربوط به اطلاعات فاکتورهای محاسبه شده شرایط: $100/0$ میلی لیتر محلول ، $pH = ۲/۵$ گرم $۰/۵۵$ دور بر دقیقه ZSM5- NZVI با سرعت ۲۹۵ دست آمده از مدل سیتیکی الیچ و مدل نفوذ درون ذرهای برای غلظت اولیه نیترات ۶۰

جدول ۱۳-۴- مقایسه ثابت‌های سرعت درجه اول و درجه دوم ، مقادیر q_e تجربی ، پارامترهای به دست آمده از مدل سیتیکی الیچ و مدل نفوذ درون ذرهای برای غلظت اولیه نیترات ۶۳

فهرست شکل‌ها

صفحه عنوان

شکل ۱-۳ فرم‌های مختلف رزنانسی آنیون نیترات ۳۱

شکل ۲-۳- طیف جذبی FT-IR (a)، نانوذرات آهن صفر ظرفیتی ثبیت شده روی ZSM5 و (b) ZSM5 به تنها ۳۵

شکل ۳-۳- تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) ذرات ZSM5 ۳۶

شکل (۴-۳): نحوه تعیین اندازه ذره ای در میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) برای ذرات ZSM5 ۳۷
شکل (۵-۳): تصویر میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی ثبیت شده روی ZSM5- NZVI ۳۷

شکل (۶-۳): نحوه تعیین اندازه ذره ای توسط میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) برای نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی ثبیت شده روی ZSM5- NZVI ۳۸

شکل (۷-۳): طیف XRD مربوط به ZSM5 ۳۹

شکل (۸-۳): طیف XRD مربوط به نانو ذرات آهن ثبیت شده روی ZSM5- NZVI ۴۰

- شكل ۴-۱**- اثر pH محیط بر حذف نیترات توسط نانوذرات از محلولهای آبی با استفاده از نانوذرات آهن صفرظرفیتی ثبیت شده روی ZSM5 شرایط: ۵۰/۰ میلی لیتر محلول ۱۰۰/۰ میلی گرم بر لیتر نیترات، ۴۳..... ۰/۵۵ گرم ZSM5-NZVI ۴۰ دقيقه هم زدن در سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه
- شكل ۴-۲**- اثر مقدار (نانو ذرات آهن صفرظرفیتی ثبیت شده روی ZSM5)، شرایط: ۵۰/۰ میلی لیتر محلول ۵۰/۰ میلی گرم بر لیتر نیترات و $pH = ۲/۵$ ، ۴۰ دقيقه هم زدن در سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه ۴۴.....
- شكل ۴-۳**- اثر حجم اولیه محلول نیترات بر روی حذف نیترات توسط ZSM5-NZVI شرایط: ۵۰/۰ میلی گرم بر لیتر، $pH = ۲/۵$ ۰/۵۵ گرم ZSM5-NZVI در ۴۰ دقيقه هم زدن با سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه ۴۶.....
- شكل ۴-۴**- اثر زمان هم زدن بر روی حذف نیترات بر روی ZSM5-NZVI جدید، شرایط: ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول ۵۰/۰ میلی گرم بر لیتر، ۰/۵۵ گرم ZSM5-NZVI و ۴۰ دقيقه هم زدن در سرعت ۴۸..... ۲۹۵ دور بر دقیقه
- شكل ۴-۵**- اثر غلاظت نیترات بر روی میزان حذف نیترات در شرایط بهینه با استفاده از ZSM5-NZVI شرایط: ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول، $pH = ۲/۵$ ۰/۵۵ گرم ZSM5-NZVI با سرعت ۲۹۵ دور بر ۵۰ دقيقه
- شكل ۴-۶**- نمودار لانگمویر در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برای حذف نیترات آب توسط ZSM5-NZVI مورد مطالعه. (زمان تماس: ۴۰ دقيقه، $pH = ۲/۵$ ، مقدار ۰/۵۵ گرم با سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه) ۵۶.....
- شكل ۴-۷**- نمودار فرننلیچ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برای حذف نیترات آب توسط ZSM5-NZVI مورد مطالعه. (زمان تماس: ۴۰ دقيقه، $pH = ۲/۵$ ، مقدار ۰/۵۵ گرم با سرعت ۲۹۵ دور بر ۵۶ دقيقه)

شکل ۸-۴- نمودار تمکین در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برای حذف نیترات آب توسط ZSM5- NZVI مورد مطالعه.(زمان تماس : ۴۰ دقیقه ، pH=۲/۵، مقدار ۰/۵۵ گرم با سرعت ۵۷ دور بر دقیقه ۲۹۵

شکل ۹- نمودار دوبینن -رادوشکوویچ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برای حذف نیترات آب توسط ZSM5- NZVI مورد مطالعه.(زمان تماس : ۴۰ دقیقه ، pH=۲/۵، مقدار ۰/۵۵ گرم با سرعت ۵۷ دور بر دقیقه) ۲۹۵

شکل ۱۰-۴- نمودار سینتیک درجه اول در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برای حذف نیترات بر روی ZSM5- NZVI ، شرایط: ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول ۵۰/۰ میلی گرم بر لیتر نیترات ، ۰/۵۵ گرم ۶۱ در سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه ZSM5- NZVI

شکل ۱۱-۴- نمودار سینتیک درجه دوم در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برای حذف نیترات بر روی ZSM5- NZVI ، شرایط: ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول ۵۰/۰ میلی گرم بر لیتر نیترات ، ۰/۵۵ گرم ۶۱ در سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه ZSM5- NZVI

شکل ۱۲-۴- نمودار نفوذ درون ذره‌ای در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برای حذف نیترات بر روی ZSM5- NZVI ، شرایط: ۰۰/۰ میلی لیتر محلول ۵۰/۰ میلی گرم بر لیتر نیترات ، ۰/۵۵ گرم ۶۲ در سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه ZSM5- NZVI

شکل ۱۳-۴- نمودار الویچ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برای حذف نیترات بر روی ZSM5- NZVI ، شرایط ۱۰۰/۰ میلی لیتر محلول ۵۰/۰ میلی گرم بر لیتر نیترات ، ۰/۵۵ گرم ۶۲ در سرعت ۲۹۵ دور بر دقیقه

پیوستها

عنوان

صفحه

..... ۶۵	منحنی کالیبراسیون روش اسکرینگ (دو جذبی)
..... ۶۵	جدول (ب-۱) جذب غلظتهای مختلف منحنی کالیبراسیون
..... ۳۱	شکل (ب-۱): منحنی کالیبراسیون نیترات به روش اسکرینگ (دو جذبی) در ناحیه غلظتی ۰/۴۴ تا ۰/۰
..... ۶۶	میلی گرم بر لیتر در طول موجهای ۲۲۰ نانومتر و ۲۷۵ نانومتر
..... ۶۶	محاسبات آماری
..... ۶۶	محاسبه شبیه خط
..... ۶۷	محاسبه ضریب همبستگی (r)
..... ۶۷	محاسبه حد تشخیص LOD
..... ۶۸	جدول (ب-۲) نتایج میزان جذب حاصل از ۹ نمونه شاهد
..... ۶۸	منحنی کالیبراسیون روش اسکرینگ مشتق دوم
..... ۶۹	جدول (ب-۳) نتایج مربوط به منحنی کالیبراسیون روش اسکرینگ مشتق دوم
..... ۰/۲۴۴	شکل (ب-۲): منحنی کالیبراسیون نیترات به روش اسکرینگ مشتق دوم در ناحیه غلظتی ۰/۰ تا ۰/۰۲۴۴
..... ۰/۱۶۵۹	میلی گرم بر لیتر در طول موجهای ۲۲۰ نانومتر و ۲۵۰ نانومتر
..... ۷۰	جدول (ب-۴) نتایج میزان جذب حاصل از ۷ نمونه شاهد

فصل اول

مقد ۴۵، معرفی

۱-۱ مقدمه

نقشه شروع و توسعه اولیه فناوری نانو به طور دقیق مشخص نیست. شاید بتوان گفت که اولین نانوتکنولوژیست‌ها، شیشه‌گران قرون وسطایی بوده‌اند که از قالب‌های قدیمی برای شکل‌دادن شیشه استفاده می‌کرده‌اند. البته این شیشه‌گران نمی‌دانستند که چرا با اضافه کردن طلا به شیشه رنگ آن تغییر می‌کند. در آن زمان برای ساخت شیشه‌های کلیساها قرون وسطایی از ذرات نانومتری طلا استفاده می‌شد و با این کار شیشه‌های رنگی بسیار جذابی تهیه می‌گردید. درواقع یافتن مثال‌هایی برای استفاده از نانوذرات فلزی چندان سخت نیست. رنگدانه‌های تریینی جام مشهور لیکرگوس در روم باستان (قرن چهارم بعد از میلاد) نمونه‌ای از آن می‌باشد. ریچارد فاینمن^۱ به عنوان پایه‌گذار این علم جایزه نوبل را در فیزیک دریافت کرد[۱].

از اوایل دهه ۹۰ میلادی نظریه فاینمن، گستره فناوری نانورا در پیش روی بشر قرار داد نا به عنوان یکی از محدود علوم جدید و نوین، بشر را وارد یک عرصه نو ظهور رقابت نماید. فناوری نانو که خود شالوده‌ای از چندین حوزه‌ی علمی دیگر از جمله فیزیک، شیمی، مواد، زیست‌شناسی و غیره به حساب می‌آید، امروزه راه خود را به سراسر عرصه‌ی علمی بشر گشوده و نوید بخش آینه‌ای پربار برای تولیدات ارزان‌تر، با کیفیت تر و ایمن تر می‌باشد. فناوری نانو از یک علم صرف‌آداشگاهی فاصله گرفته و دامنه تحقیقات بر روی نانو مواد و شیوه‌های تولید و بهره‌گیری از آنها چند سالی است که وارد عرصه‌ی صنعت شده و از آن طریق پیش از پیش به زندگی انسان راه پیدا کرده است. تولید پیل‌های خورشیدی، دارورسانی به مراکز بیماری در بدن، تولید نانو کامپوزیت‌ها و حافظه‌های نانو لوله‌ای، ساخت سطوح آبگریزو خود تمیز کننده و ابداع اندام‌های مصنوعی با فناوری نانو، تنها بخش کوچکی از آن چیزی است که فناوری نانو برای دنیای امروزی به ارمغان آورده است[۲].

^۱Richard Feynman

۱-۲- نانو و نانوتکنولوژی

تعاریف بسیاری از علوم و فناوری نانو وجود دارد (N&N)^۱ که اکثریت آن به اندازه مواد تأکید دارد (معمولًاً بین ۱ و ۱۰۰ نانومتر). پیشوند نانو در اصل یک کلمه یونانی است. معادل لاتین این کلمه Dwarf به معنی کوتوله و قدکوتاه است.^[۳] نانوتکنولوژی، توسعه‌ی تحقیقات و فناوری در سطوح اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی با طول تقریبی از ۱تا ۱۰۰ نانومتر است که به منظور فراهم آوردن شناخت اصولی از پدیده‌ها و مواد در مقیاس نانو و به منظور ایجاد واستفاده از ساختارها، قطعات و سیستم‌هایی است که به خاطر اندازه‌ی کوچک و یا متوسط خود، دارای خواص و عملکردهای جدیدی هستند.

ماده‌ی نانوساختار^۲ به هر ماده‌ای اطلاق می‌گردد که حداقل یکی از ابعاد آن در مقیاس نانومتری (زیر ۱۰۰ نانومتر) باشد. مواد در مقیاس نانومتری رفتار کاملاً متفاوتی از خود بروز داده و مواد توده‌ای در مقیاس‌های کوچک رفتار غیرکنترل شده و نامنظمی دارند. همان‌طور که ذرات کوچک‌تر می‌شوند خواص ماده تغییر می‌کند (فلزات سخت تر و سرامیک‌ها نرم‌تر می‌شوند). برخی از مخلوط‌ها مانند آلیاژها تا نقطه‌ی سختی شان افزایش می‌یابد و سپس دوباره نرم‌تر می‌شوند. موادی که دارای ساختار اتمی دقیق هستند (نظیر نانو ذرات)، نسبت به مواد توده‌ای مشابه که ساختار و ترکیب اتمی در آن‌ها به صورت تصادفی تغییر می‌کند، خواص کاملاً متفاوتی از خود نشان می‌دهند.

۱-۲-۲- روش‌های ساخت نانو ذرات

با توجه به گستردگی نانوذرات و موارد کاربرد آن‌ها، تولید آن‌ها با روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد که انتخاب روش بستگی به نوع ماده و کاربرد آن دارد. در تولید نانوذرات از دو روش اصلی روش‌های شیمیایی و فیزیکی می‌توان استفاده کرد.^[۱]

^۱ Nanoscience and Nanotechnology

^۲ NanoCrystalline materials