

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش شیمی فیزیک

عنوان:

تبدیل کاتالیستی متانول به دی متیل اتر (DME)

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن پیروی

استاد مشاور:

دکتر رستم مندگاریان

دانشجو:

وحید زارعی

۱۳۸۸/۱۰/۲۷

کتابخانه و اسناد مرکز علمی پژوهش
شهرستان مازان

۱۲۹۳۹۶

تاریخ
شماره
پیوست

« صورتجلسه دفاع پایان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد »

ان ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳ اوین

۲۹۹۰۱

بازگشت به مجوز دفاع شماره ۲۰۰۱/د مورخ ۸۸/۶۱ جلسه هیأت
داوران ارزیابی پایان نامه آقای وحید زارعی به شماره شناسنامه ۱۸۱ صادره از
مرودشت متولد ۱۳۶۲ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شیمی - شیمی
فیزیک
با عنوان :

تبدیل کاتالیستی متانول به دی متیل اتر (DME)

به راهنمایی:

آقای دکتر محمدحسن پیروی

طبق دعوت قبلی در تاریخ ۸۸/۶۱ تشکیل گردید و براساس رأی
هیأت داور و با عنایت به ماده ۲۰ آئین نامه کارشناسی ارشد مورخ
۷۵/۱۰/۲۵ پایان نامه مزبور با نمره ۱۹/۸۸ درجه ۳ مورد تصویب قرار گرفت.

۱- استاد راهنما: آقای دکتر محمدحسن پیروی

۲- استاد مشاور: آقای دکتر رستم منگوریان

۳- استاد داور: آقای دکتر مهدی رشیدزاده

۴- استاد داور و نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر منصور زاهدی

به خاطر محبت های بی‌کمی که مرا توان جبران آن نیست

تقدیم به:

پدرم، اسوه تلاش و نیک اندیشی

مادرم، اسوه صداقت و فداکاری

که مهر و محبت شان را بی دریغ نشرم کردند تا با آن رشد کنم و درس بگیرم و صداقت بیاموزم.

برادران و خواهران عزیزم

که همراهم، همیشگی زندگی ام بودند و حضورشان پایه دلگرمی ام بوده است.

خداوند را شاکرم که به من فرصت گام برداشتن در مسیر علم را هدیه داد و از تمامی بزرگانی که با علم و اندیشه خود مرا دریغ نمودن این مسیریاری نمودند، سپاسگزارم. اگر چه بیان یک عبارت کوتاه برای پاس داشتن زحمات کسانی که در این مقطع تحصیلی همراهی ام کردند کافی نیست اما بر خود می دانم:

در ابتدا از پدر و مادرم سپاسگزارم چرا که کمک های همه جانبه آنان، همواره همراه من بوده است.

از استاد راهنمای عزیزم و بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد حسن پیروی که با ارائه رهنمودهای ارزنده خود همیشه راهنمای من بودند، بی نهایت سپاسگزارم.

از استاد مشاور محترم جناب آقای دکتر رستم مندگاریان که در تمام این مدت مشاوره های ارزنده ایشان روشنگر راهم بوده، صمیمانه سپاسگزارم.

از اساتید محترم، جناب آقای دکتر زاهدی و جناب آقای دکتر رشیدزاده که داوری این پایان نامه را پذیرفتند و مرا از نظرات و راهنمایی های ارزشمند خود بهره مند ساختند، تشکر می کنم.

همچنین از تمامی دوستان خوبم و هم آزمایشگاهی های عزیزم، آقایان و خانم های: محمد رضا طوسی، بهروز صبوری، طوبی حموله، رضا صادقی، امیر رخشانی، حسن قرأت، احسان خضری، الیاس نظرپرور، ابراهیم

چو بداری، روح الله احمدی، ارسلان نیک پسند، راحیل حسینی، فائزہ مفیدی، ندا ابو لفتحی، نیرہ حاج
ملک، فرناز حیدرزادہ، فاطمہ بہمنی، سجاد کشی پور، حامد روحی، عزت اللہ بخشی، امید صادقی، غلامحسین
محمد نژاد، وحید امانی، یوسف فضائلی، قاسم باخدا، حمید عابدی، ہادی حسینی، ہمدی صفائی، حامد توکل،
حسین خانلری، حمید منجم، شہرام صدیقی، ہمدی حاج محمدی، حسن خدا بندہ، علی سزاوار، وسام محمد
کریم و...

پنچین از احد کشاورز، مرداد کاوسی، امین زارعی، شہرام شہواری، مجتبی زارعی و
الہام زارعی، لیلا حسن شاہی، شہدخت حسن شاہی، سعیدہ روستائی کمال شکر و قدردانی را
دارم.

در نہایت سلامتی و موفقیت، بکلی عزیزان را از دانای مہربان خواستارم.

این پایان نامه از حمایت مالی شرکت پژوهش و فناوری پروشیمی برخوردار بوده

است و بدین وسیله از زحمات جناب آقای دکتر صاحب‌دل فر، رئیس بخش کاتالیست

و جناب آقای مهندس باکری، مشاور صنعتی شرکت پژوهش و فناوری پروشیمی

ممنون و قدردانی می‌شود.

به نام خدا

چکیده

در این تحقیق زئولیت Y با استفاده از سدیم سیلیکات و سدیم آلومینات به ترتیب حاوی مقادیر $(13.6\%Na_2O, 28.8\%SiO_2)$ و $(41\%Na_2O, 51\%Al_2O_3)$ بدست آمد. سپس با محلول نیترات آمونیوم در دمای $100^\circ C$ به مدت ۳۰ دقیقه سه بار تبادل یون می شود در مرحله بعدی کلسینه کردن تا فرم هیدروژنه زئولیت (HY) بدست آید.

سپس با استفاده از نمک نیترات هر یک از فلزات Ni, Na, Zr, Al, Zn به روش هم رسوبی کاتالیست هایی با نسبت ۵ درصد وزنی از اکسید فلز هر یک از نمونه ها تهیه شد. در مرحله دوم کاتالیست هایی شبیه مرحله قبل تهیه شد با این تفاوت که با تغییر نسبت Si/Al در مرحله تولید زئولیت Y، تاثیر نسبت Si/Al بر روی واکنش آبگیری از متانول و تولید دی متیل اتر بررسی شد.

آزمایشات راکتوری در راکتور بستر ثابت که به طور مستقیم به GC متصل است انجام گرفت. خوراک، متانول، با فلوی 2 cc/h تزریق شد تمام واکنش ها در محدوده دمایی $250-450^\circ C$ انجام گرفت. فلوی نیتروژن به عنوان گاز حامل در تمامی واکنش ها 20 cc/h در نظر گرفته شد و گزینش پذیری و درصد تبدیل تمام کاتالیست ها محاسبه و با هم مقایسه شدند. بهترین کاتالیست برای انجام واکنش آبگیری از متانول و تولید دی متیل اتر، کاتالیست Ni-HY که دارای نسبت Si/Al پایین تر می باشد گزارش شد.

کلید واژه ها: زئولیت Y، کاتالیست، متانول، دی متیل اتر، آبگیری

فهرست مطالب

فصل اول: زئولیت

- ۱-۱) تاریخچه ۲
- ۲-۱) ساختار زئولیت ها ۳
- ۳-۱) طبقه بندی زئولیت ها ۶
- ۴-۱) سیستم کانالها در ساختمان زئولیتها ۱۱
- ۵-۱) مواضع کاتیونی در ساختمان زئولیتها : ۱۳
- ۶-۱) سنتز زئولیت ها ۱۵
- ۷-۱) انواع زئولیت ۱۷
- ۸-۱) تفاوت زئولیت های سنتزی و طبیعی ۱۹
- ۹-۱) زئولیت Y ۱۹
- ۱۰-۱) پارامترهای موثر بر سنتز زئولیت ۲۳
- ۱-۱۰-۱) ترکیب مولی ۲۳
- ۲-۱۰-۱) پیرسازی ۲۴
- ۳-۱۰-۱) میزان قلیایی ۲۵
- ۴-۱۰-۱) درجه حرارت و زمان ۲۹
- ۵-۱۰-۱) جوانه زایی ۳۱
- ۱۱-۱) خواص فیزیکی زئولیتها ۳۳


۳۳(۱-۱۱-۱) خواص فیزیکی
۳۷(۲-۱۱-۱) خواص شیمیایی زئولیت ها
۴۰(۱۲-۱) ویژگی ها و موارد استفاده زئولیت ها
۴۱(۱۳-۱) کاربردهای صنعتی زئولیت ها
۴۴(۱-۲) متانول
۴۴(۱-۱-۲) نگاه کلی
۴۵(۲-۱-۲) تاریخچه
۴۶(۳-۱-۲) تولید
۴۷(۴-۱-۲) کاربرد
۴۸(۵-۱-۲) خواص فیزیکی متانول
۴۹(۶-۱-۲) نکات ایمنی
۴۹(۲-۲) دی متیل اتر
۴۹(۱-۲-۲) نگاه کلی
۵۱(۲-۲-۲) تاریخچه
۵۱(۳-۲-۲) دی متیل اتر در ایران و جهان
۵۴(۴-۲-۲) خواص فیزیکی و شیمیایی دی متیل اتر
۶۰(۵-۲-۲) ایمنی
۶۱(۶-۲-۲) کاربرد
۶۲(۷-۲-۲) DME گرید سوخت

- ۶۳ (۸-۲-۲) بازارهای بالقوه ی دی میتیل اتر
- ۷۲ (۹-۲-۲) چگونگی حمل و ذخیره سازی DME
- ۷۳ (۱۰-۲-۲) تاسیسات تخلیه ی DME و ترمینال دریافت آن در خشکی
- ۷۳ (۱۱-۲-۲) وضعیت تولید
- ۷۹ (۱۲-۲-۲) نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی شرکت Haldor-Topsoe
- ۸۰ (۱۳-۲-۲) فواید و موارد استفاده دی میتیل اتر
- ۸۱ (۱۴-۲-۲) مراحل انجام یک واکنش کاتالیستی
- ۸۱ (۱۵-۲-۲) بررسی مدل سنتیکی فرایند آگیری از متانول و تولید دی میتیل اتر
- ۹۰ (۱-۳) تهیه کاتالیست
- ۹۱ (۲-۳) مراحل تهیه ی زئولیت NaY
- ۹۲ (۳-۳) تهیه زئولیت Y
- ۹۴ (۴-۳) ساخت زئولیت HY از زئولیت NaY
- ۹۵ (۵-۳) ساخت کاتالیست
- ۹۶ (۶-۳) نتایج طیف XRD
- ۹۸ (۷-۳) تست راکتوری
- ۹۹ (۸-۳) تعیین و تشخیص اجزای خارج شده از رآکتور بعنوان محصولات
- ۱۰۰ (۹-۳) تولید دی میتیل اتر در آزمایشگاه و مشخص کردن پیک آن در GC
- ۱۰۳ (۱۰-۳) نتایج نهایی
- ۱۱-۳) تاثیر تغییر نسبت Si/Al در زئولیت NaY در فرایند آگیری از متانول و تبدیل آن به دی میتیل اتر
- ۱۱۲ (DME)

۱۱۹.....	تأثیر نسبت Si/Al (۱۲-۳)
۱۲۰.....	تأثیر کاتیون (۱۳-۳)
۱۲۲.....	بحث و نتیجه گیری پیرامون بهترین شرایط برای ساخت زئولیت (۱-۴)
۱۲۸.....	نتایجی که می توان از بخش آزمایشات راکتوری استخراج نمود (۲-۴)
۱۳۱.....	پیشنهادات برای آینده (۳-۴)
۱۳۲.....	مراجع

فصل اول

زئولیت



(۱-۱) تاریخچه

زئولیت ها خانواده بزرگی از کانی های آلومینوسیلیکاته را تشکیل می دهند که از قرن ۱۸ میلادی برای دانشمندان و معدن شناسان شناخته شده بودند ولی تا حدود ۷۰ سال پیش کار علمی و یا عملی قابل توجهی بر روی آن ها انجام نشده بود. بعدها و پس از شناخت خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد آنها، توجه بسیاری از محققان به این رشته علمی جلب گردید به گونه ای که طی ۳۰ سال گذشته گسترش فوق العاده ای در زمینه علوم زئولیت ها پدید آمده است.

اصطلاح زئولیت به وسیله یک معدن شناس سوئدی در سال ۱۷۵۶ میلادی پیشنهاد شد که در اصل از واژه های یونانی "زین"^۱ به معنی جوشان و "لیتوس"^۲ به معنی سنگ تشکیل شده و برای این دسته از کانی ها که در اثر افزایش دما جوشان به نظر رسیده و بخار آب تولید می کردند، به کار گرفته شده است. کشف خاصیت دهیدراسیون بدون تخریب ساختمان بلوری زئولیت ها توسط دامور در سال ۱۸۵۷ و عدم عبور برخی از مایعات مانند بنزین، الکل، کلروفرم و جیوه از زئولیت های دهیدراته توسط فریدل در سال ۱۸۹۶ شیمیدان ها را به مطالعه این نوع کانی ها ترغیب نمود. در سال ۱۹۰۹ جذب سطحی گاز هیدروژن، آمونیاک، هیدروژن سولفید و هوا بر روی شابازیت^۳ توسط گرادجین^۴ و در سال ۱۹۲۵ خاصیت جذب سطحی مولکول های کوچک و دفع مواد آلی بزرگتر به

^۱ -Zein

^۲ -Lithos

^۳ -Chabazite

^۴ -Gradjean

وسیله زئولیت های دهیدراته توسط ویگل و اشنهف^۱ گزارش شد. تاکنون بیش از ۴۰ نوع زئولیت مختلف از طبیعت کشف شده است و نزدیک به ۱۵۰ زئولیت مصنوعی سنتز شده است [۱].

جدول (۱-۱): برخی از زئولیت های طبیعی و مصنوعی [۲]

زئولیت	فرمول اکسید
طبیعی:	
آنالسیم	$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
شابازیت	$\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot 6,5\text{H}_2\text{O}$
موردنیت	$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{SiO}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
فرجاسیت	$(\text{Na}_2, \text{Ca}, \text{Mg}, \text{K}_2)\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4,5\text{SiO}_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
کلینوپتیلولیت	$(\text{Na}_2, \text{K}_2)\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{SiO}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$
مصنوعی:	
A	$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 4,5\text{H}_2\text{O}$
L	$(\text{K}_2, \text{Na}_2)\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
P	$\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2-5\text{SiO}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
ZSM-5	$(\text{TPA}, \text{Na})_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 5-10\text{SiO}_2 \cdot \text{YH}_2\text{O}$

(۲-۱) ساختار زئولیت ها

زئولیت ها در اصل آلومینوسیلیکات های دهیدراته بلوری عناصر گروه I و II اصلی جدول تناوبی شامل سدیم، منیزیم، کلسیم، استرانسیم و باریم می باشند. شبکه زئولیت از نقطه نظر ساختمانی

^۱ -Weigle & Stenhoff

چار چوبی^۱ آلومینوسیلیکاتی است که از یک شبکه سه بعدی بی پایان از چهار وجهی های SiO_4 و AlO_4 که به وسیله اکسیژن هایشان به هم متصل شده اند، به طوری که هیچ اکسیژن غیر مشترکی موجود نمی باشد تشکیل شده است [۳].

بنابراین ساختار هر ژئولیت از شبکه های ساختمانی چهار وجهی، $(T=Si, Al) TO_4$ تشکیل شده است. یک گروه تتراهدرال SiO_4 به تنهایی بار $=4$ دارد، اما در جامدی با نسبت O/T برابر ۲ (همانگونه که در تمام ساختارهای ژئولیت دیده می شود) این واحد خنثی است، زیرا هر اتم اکسیژن پلی بین اتم های T است. در مقابل، بار الکتریکی واحدهای AlO_4 معادل -1 است. بنابراین شبکه ژئولیت در کل دارای بار منفی است. این بارهای منفی می توانند از طریق کاتیون های آلی یا معدنی جبران شوند [۴].

شبکه شامل کانال ها و حفرات به هم متصل شده هستند که به وسیله کاتیون ها و یا مولکول های آب اشغال شده است. کاتیون ها کاملا متحرک هستند و معمولا امکان تعویض با کاتیون های دیگر را دارند. آب داخل شبکه بلورین ژئولیت ها در انواع بسیاری از آن می توانند به صورت برگشت پذیر خارج شوند، اما در برخی از انواع ژئولیت ها، چه از نوع ژئولیت طبیعی و چه انواع سنتزی، تعویض یونی و یا آبدایی ممکن است تغییر ساختاری در شبکه ایجاد کند. در هیدراتاسیون غیر برگشت پذیر ساختار شبکه ای و مواضع کاتیون های فلزی به هم می ریزد بنابراین ساختاری که حتی به طور جزئی به هم ریخته است، آبدایی کاملا برگشت پذیر نیست. در کاربردهای که از ژئولیت ها به عنوان غربال مولکولی استفاده می شوند، ساختمان ژئولیت بعد از آبدایی کامل باید بدون تغییر باقی بماند [۵].

¹ -Framework

از لحاظ بلورشناسی بهترین فرمول ساختمانی بر ای بیان سلول واحد زئولیت ها عبارت است از :



که M نشان دهنده کاتیون موجود در شبکه با ظرفیت n و w تعداد مو لکول های آب است. مجموع x+y نمایانگر تعداد کل چهاروجهی های موجود در سلول واحد یک زئولیت بوده و جزء موجود در داخل کروشه [] بیانگر ترکیب چارچوب زئولیت ها می باشد. نسبت y/x در مورد بیشتر زئولیت ها طبیعی و زئولیت های محتوی سیلیس کم و متوسط مقادیر ۵-۱ و در مورد زئولیت ها با سیلیس بالا ۱۰۰-۱۰ می باشد [۳].

از لحاظ شیمیایی زئولیت ها با نسبت Si/Al موجود در چارچوب یونی آن ها از یکدیگر متمایز می شوند. این نسبت بین ۱، در زئولیت نوع A و بینهایت در سیلیکالیت^۱ (یک نوع سیلیس بلوری اصلاح شده و عاری از آلومینیم) متغییر است [۶]. دامنه تغییرات Si/Al در برخی از زئولیت ها در جدول ۱-۲ نشان داده شده است [۷].

^۱-Silicalite


جدول ۱-۲: دامنه تغییرات Si/Al در برخی از زئولیت‌ها [۷]

نام زئولیت	دامنه تغییرات Si/Al در برخی از زئولیت‌ها
A	۱
چابازیت	2.3-2.5
آنالیم	1.5-3
ZSM-5	10-500
Y	1.5-3
X	1-1.5
سودالیت	۱

(۳-۱) طبقه بندی زئولیت‌ها

از لحاظ ساختاری، زئولیت‌ها پلیمرهای بلورین هستند که در سه جهت توسط تتراهدرال TO_4 (واحدهای اولیه ^۱) ساخته شده و توسط اتم‌های اکسیژن که متعلق به تتراهدرال‌ها است به هم متصل شده‌اند. این ساختار باعث ایجاد واحدهای ساختمانی ثانویه ^۲(SBU) می‌شود که از سلول‌های واحد واحد ساده ترند. در نهایت یک شبکه گسترده به وسیله تکرار سلول‌های واحد ایجاد می‌شوند.

^۱-Primary Building Units (PBUs)^۲-Secondary Building Units (PBUs)




شکل (۱-۱): نمایش چهاروجهی های TO_4 در زئولیت ها (واحدهای ساختاری اولیه)

بنابراین واحد اولیه ساختار زئولیت، تتراهدرال های $[SiO_4]^{4-}$ و $[AlO_4]^{5-}$ هستند که به فرم واحد های ساختمانی ثانویه در کنارهم قرار گرفته اند و SBUها برای ایجاد یک شبکه بهم وصل شده و می تواند به فرم ساده چندوجهی های مثل مکعبی، منشور های شش وجهی و یا هشت وجهی باشند. وبا ترکیب بیشتر آنها حالت نهایی ایجاد می گردد که می تواند به دو دسته باشد:

۱. سیستمی شامل کانالهای یک بعدی

۲. سیستمی مرکب از خلل و فرج های داخلی که قفسها را به هم متصل می کند [۴].



شکل (۱-۲): نمایش قفس ها در زئولیت ها

تاکنون روش های گوناگونی برای طبقه بندی ساختمانی زئولیت ها بر اساس خواص مورفولوژی ارائه شده است، ولی طبقه بندی های جدید بر اساس توپولوژی های شناخته شده زئولیت ها انجام می شود. برک^۱ دسته بندی خود را بر اساس توپولوژی چارچوب زئولیت ها برای ساختارهای شناخته شده انجام داد. او زئولیت ها را در ۷ گروه تقسیم بندی کرد که در هر گروه زئولیت هایی با واحد ساختمانی ثانویه عمومی با آرایش خاص چهاروجهی های $(Al, Si)O_4$ قرار دارند. در این دسته بندی از توزیع Si-Al صرف نظر شده است. در ابتدا ۸ ساختار مختلف برای SBU ها در نظر گرفته شد، ولی امروزه تعداد این ساختارها به ۱۶ عدد رسیده است که می توان در شکل (۱-۳) ملاحظه نمود [۸].

^۱ -Breck