

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه مازندران

دانشکده شیمی، گروه شیمی آلی

موضوع:

ستتر و شناسایی پلی آمیدها و پلی ایمید های محلول و مقاوم حرارتی

و

مطالعه سینتیک پخت و تخریب حرارتی رزین اپوکسی با استفاده از دی آمین
آروماتیک جدید در حضور نانو سیلیکا

استاد راهنما:

دکتر موسی قائمی

استاد مشاور:

دکتر مسلم منصور لکورج

اساتید مدعو:

دکتر سکینه اصغری دکتر رحمان حسین زاده

دانشجو:

معصومه بذار

شهریور 88

«من لم يشكِّر المخلوقَ لم يشكِّر الخالقَ»

سپاس خداوندی را که به ما توفیق علم اندوزی راعطا فرمود و ما را در این راه رهنمون ساخت.

شایسته است صمیمانه ترین مراتب سپاسگذاریم را حضور:

استاد راهنمای بزرگوارم آقای دکتر موسی قائمی، به پاس تمام الطاف و راهنمایی های مدبرانه

اشان و نیز به پاس همه آموخته هایم در طول اجرای این پروژه،

استاد مشاورم، آقای دکتر مسلم منصور لکورج، به پاس همه آموخته هایم در دوره کارشناسی

و کارشناسی ارشد،

اساتید مدعو، سرکار خانم دکتر اصغری و جناب آقای دکتر حسین زاده که زحمت بررسی این

پروژه را بر عهده داشته اند و نیز به پاس همه آموخته هایم در دوره کارشناسی و کارشناسی

ارشد،

جناب آقای دکتر صرافی نماینده تحصیلات تكمیلی،

و تمامی اساتید ، دوستان، دانشجویان و پرسنل زحمتکش دانشکده شیمی،

تقدیم نمایم.

معصومه بذار

شهریور 88

تقدیم: روح بلند پر مارم
دستان پر نمر مارم

چکیده

همانطور که می‌دانیم، پلی‌آمیدها و پلی‌ایمیدهای آروماتیک میله‌ای سخت، بخار خواص مکانیکی و حرارتی و همچنین خواص ریخت‌شناسی منحصر به فرد، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. بهر حال بخار نامحلول بودن در حللهای آلی و همچنین نقطه ذوب و دمای تبدیل شیشه‌ای بالا، فرایند‌پذیری این مواد مشکل می‌باشد. قسمتی از این مسئله مربوط به پیوندهای هیدروژنی قوی و برهمکنشهای دهنده/گیرنده گروههای آمیدی و ایمیدی می‌باشد که باعث استحکام زنجیر پلیمر می‌شوند. یکی از روش‌های مرسوم برای افزایش حلالیت پلیمر، وارد کردن گروههای حجمی آویزان در اسکلت پلیمر می‌باشد. این اصلاح باعث کاهش نقطه ذوب شده و در نتیجه منجر به تهیه پلیمر آمورف و محلول می‌شود. در این قسمت از پروژه، دی‌آمین آروماتیک(DQPB) در طی چهار مرحله ستز و در واکنش پلیمریزاسیون تراکمی با دی‌اسیدهای مختلف، به منظور تهیه پلی‌آمیدهای محلول و مقاوم حرارتی، ونیز در واکنش پلیمریزاسیون تراکمی با دی‌انیدریدهای آروماتیک مختلف، به منظور تهیه پلی‌ایمیدهای محلول و مقاوم حرارتی مورد استفاده قرار گرفت. دی‌آمین جدید، پلی‌آمیدها و پلی‌ایمیدهای ستزی توسط روش‌های مختلف طیف‌سنجدی از جمله FT-IR و NMR و همچنین آنالیز عنصری مورد شناسایی و خصوصیات پلیمرها از جمله ویسکوزیته، حلالیت، خصوصیات حرارتی و پایداری حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. رزینهای اپوکسی بعد از ترمومست شدن بخار خواص منحصر به فردشان بطور گسترده به عنوان پوشش و همچنین در کاربردهای ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. عوامل پخت آروماتیک باعث افزایش پایداری حرارتی، مقاومت شیمیایی و خواص مکانیکی رزین پخت شده می‌شوند. سینتیک واکنش پخت رزینهای اپوکسی با استفاده از تکنیکهای مختلف از جمله آنالیز حرارتی DSC مورد مطالعه قرار

می‌گیرد. خصوصیات سینتیکی رزینهای ترموموست یکی از مسائل اساسی برای فهم بهتر ارتباط بین ساختار، خواص و فرایندشدن، برای تولید و استفاده آنها به عنوان کامپوزیتهای با عملکرد بالا می-باشند. انرژی اکتیواسیون، فاکتور فرکانس و ثابت سرعت، پارامترهای مفیدی برای مطالعه کاربردهای اپوکسی می‌باشند، این داده‌های سینتیکی اطلاعاتی را برای چرخه‌های پخت رزینهای اپوکسی فراهم کرده و توانایی رزین پخت شده اپوکسی را بعد از استفاده تضمین می‌کند. در این قسمت از پژوهه، دی‌آمین آروماتیک(DQPB) به عنوان عوامل پخت رزین DGEBA مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز سینتیکی واکنش پخت با استفاده از روش دینامیک DSC انجام و مقادیر پارامترهای سینتیکی از جمله انرژی اکتیواسیون، فاکتور فرکانس و ثابت سرعت با استفاده از روش‌های غیر ایزوترمال مختلف از جمله کیسینجر¹ و ازاوا² محاسبه شد. همچنین واکنش پخت همین عامل پخت در حضور نانو سیلیکا مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای سینتیکی آن نیز محاسبه شده و با عامل پخت به تنها یی مقایسه شد. نتایج نشان میدهد که مقدار انرژی اکتیواسیون برای سیستم دارای ترکیب نانو کاهش یافت. پایداری حرارتی رزین پخت شده با DQPB توسط تکنیک TGA تحت گاز N₂ و با سرعت گرمایش 10°C/min مورد بررسی قرار گرفت و سینتیک تخریب آنها در حضور و عدم حضور ترکیب نانو مقایسه گردید.

واژه‌های کلیدی:

پلی آمید، پلی ایمید، ویسکوزیته، رزین ترموموست و نانو سیلیکا.

¹Kissinger

²Ozawa



دانشگاه مازندران

دانشکده شیمی، گروه شیمی آلی

موضوع:

ستز و شناسایی پلی آمیدها و پلی ایمید های محلول و مقاوم حرارتی

و

مطالعه سینتیک پخت و تخریب حرارتی رزین اپوکسی با استفاده از دی آمین
آروماتیک جدید در حضور نانو سیلیکا

استاد راهنما:

دکتر موسی قائمی

استاد مشاور:

دکتر مسلم منصور لکورج

دانشجو:

معصومه بذار

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	فصل اول: مقدمه و تئوری
1	الف) پلیمرهای تراکمی
1	1-1-1- مقدمه
1	1-2- پلی آمیدها
2	1-2-1- روش‌های سنتز پلی آمیدها
2	1-1-2-1- واکنش دی‌آمین و دی‌اسید کلرید در محلول و در دمای پایین
2	2-1-2-1- پلیمریزاسیون بین سطحی دی‌آمین و دی‌اسید کلرید
3	3-1-2-1- آمیدی کردن از طریق فسفریلاسیون
5	4-1-2-1- تهیه پلی آمید از واکنش دی‌ایزوسیانات با دی‌کربوکسیلیک اسید
5	5-1-2-1- روش‌های دیگر سنتز پلی آمیدها
7	3-1- پلی ایمیدها
8	1-3-1- سنتز پلی ایمیدها
8	1-1-3-1- روش دو مرحله‌ای از طریق پلی(آمیک اسید)
15	2-1-3-1- سنتز یک مرحله‌ای پلی ایمیدها
16	ب) رزین‌های اپوکسی
16	4-1- مفاهیم اساسی
17	1-4-1- تاریخچه
18	2-4-1- روش‌های سنتزی رزین‌های اپوکسی

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
20	3-4-1- خصوصیات مهم رزین های اپوکسی
22	4-4-1- کاربردهای رزین اپوکسی
23	5-4-1- شاخص های اساسی رزینهای اپوکسی
24	6-4-1- پخت رزین های اپوکسی
25	7-4-1- عوامل سخت کننده
29	8-4-1- سیتیک پخت رزین های اپوکسی
29	1-8-4-1- تعیین پارامتر های سیتیکی
30	2-8-4-1- کاربرد های DSC
31	3-8-4-1- کاربرد DSC در بررسی سیتیک پخت رزین های اپوکسی
31	4-8-4-1- روش ها برای تعیین پارامترهای سیتیکی رزین های ترموموست شونده با استفاده از داده های دینامیک
32	5-1- کامپوزیت
34	1-5-1- نانو سیلیکا
35	6-1- به کارگیری نانو سیلیکا در رزین اپوکسی
38	فصل دوم: بخش تجربی 2- بخش تجربی
38	1-2- دستگاهها و مواد مورد استفاده در این پروژه
38	1-1-2- دستگاهها

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
39	2-1-2- مواد شیمیایی
40	2-2- پلیمرهای تراکمی
40	1-2-2- ستز مونومر
40	1-1-2-2- ستز 3 و 5 دی آمینو (8- کوینولینوکسی) فنیل) بنزن آمید (DQPB
43	2-1-2-2- شناسایی مونومر
43	2-2-2- ستز پلیمرها
43	1-2-2-2- ستز پلی آمید های مختلف با استفاده از واکنش تراکمی دی کربوکسیلیک اسید های مختلف با دی آمین DQPB
44	2-2-2-2- ستز پلی ایمیدهای مختلف با استفاده از واکنش تراکمی دی اندیریدهای مختلف و دی آمین DQPB
45	3-2-2-2- شناسایی پلی آمیدها و پلی ایمیدهای ستز شده
45	4-2-2-2- بررسی حلالیت پلی آمیدها و پلی ایمیدهای ستز شده در حلالهای مختلف
45	5-2-2-2- تعیین ویسکوزیته ذاتی پلی آمیدها و پلی ایمیدهای ستز شده
45	6-2-2-2- بررسی خصوصیات حرارتی پلی آمیدها و پلی ایمیدهای ستز شده
47	3-2- رزین اپوکسی
47	1-3-2- شناسایی ترکیب نانو به وسیله دستگاه IR
47	2-3-2- بررسی تجربی پخت رزین اپوکسی توسط دی آمین ستز شده
47	1-2-3-2- اپوکسی اکی والانت رزین اپوکسی
48	2-2-3-2- خواص ظاهری رزین پخت شده توسط آمین مورد نظر

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
49	3-2-3-2 - تهیه ترموگرام های DSC از مخلوط رزین با غلظت استوکیومتری از آمین
50	4-2-3-2 - بررسی رفتار تجزیه حرارتی هاردنر و تأثیر حضور عامل نانو بر روی آن
50	5-2-3-2 - بررسی مورفولوژی رزین پخت شده با نانوسیلیکا
51	فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
51	3- بحث و نتیجه گیری
51	1-3 - پلیمرهای تراکمی
52	1-1-3 - سنتز 3 و 5 دی آمینو-N-(4-کوینولینوکسی)فنیل) بنزن آمید (DQPB
57	2-1-3 - تهیه و شناسایی پلی آمیدهای مختلف با استفاده از دی آمین DQPB و دی اسید کربوکسیلیک اسید های مختلف
60	3-1-3 - حلالت وویسکوزیته پلی آمیدهای سنتز شده
61	4-1-3 - خصوصیات گرمایی پلی آمیدهای سنتز شده
63	5-1-3 - تهیه و شناسایی پلی ایمیدهای مختلف با استفاده از دی آمین DQPB و دی انیدریدهای مختلف
65	6-1-3 - خصوصیات گرمایی پلی ایمیدهای سنتز شده
66	7-1-3 - حلالت وویسکوزیته پلی ایمیدهای سنتز شده
67	2-3 - رزین های اپوکسی
67	1-2-3 - خواص سیستم های رزین های اپوکسی پخت شده
67	2-2-3 - مدل های سیتیکی جهت مطالعات آنالیز حرارتی
69	3-2-3 - ترموگرامهای DSC

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
69	1-3-2-3 - بحث کلی پیرامون ترموگرامهای دینامیک تهیه شده
73	4-2-3 - پایداری حرارتی پلیمرهای ترموموست به دست آمده
74	5-2-3 - بررسی تخریب حرارتی رزین های اپوکسی پخت شده
75	1-5-2-3 - سینیتیک تخریب حرارتی رزین اپوکسی
76	2-5-2-3 - روشهای تعیین پارامترهای سینیتیکی تخریب حرارتی رزین های اپوکسی با استفاده از اطلاعات TGA
78	3-5-2-3 - بحث پیرامون ترموگرامهای تهیه شده
78	4-5-2-3 - نحوه محاسبه و دستیابی به پارامترهای سینیتیکی
78	1-4-5-2-3 - محاسبه انرژی اکتیواسیون
81	6-2-3 - مورفولوژی مواد پخت شده
82	3-3 - پیشنهادات
83	ضمامات
110	منابع

فهرست جداول

صفحه	عنوان
11	جدول 1-1- ثابت‌های سرعت واکنش‌های بالا
20	جدول 1-2- مقادیر تئوری برای تعیین خواص رزین‌ها
48	جدول 2-1- مشخصات دی‌آمین و غلظت مورد نیاز آن
49	جدول 2-2- زمان لازم برای پخت و دمای مربوط و رنگ ظاهری پلیمر سنتز شده
55	جدول 3-1- اطلاعات طیف سنجی حاصل از مونومر سنتز شده
59	جدول 3-2- آنالیز عنصری، بازده و اطلاعات طیفی پلی‌آمیدهای (DQPB+PDCAc)، (DQPB+SAc)، (DQPB+AAc)، (DQPB+IPAc)، (DQPB+TPAc)
61	جدول 3-3- مقادیر ویسکوزیته و حلالیت پلی‌آمیدهای (DQPB+TPAc)، (DQPB+PDCAc)، (DQPB+SAc)، (DQPB+AAc)، (DQPB+IPAc)
62	جدول 3-4- اطلاعات حاصل از ترموگرامهای TGA و DSC پلی‌آمیدهای (DQPB+PDCAc)، (DQPB+SAc)، (DQPB+AAc)، (DQPB+IPAc)، (DQPB+TPAc)
65	جدول 3-5- مشخصات پلی‌ایمیدهای (DQPB+BCDA)، (DQPB+PMDA) (DQPB+BTDA)
66	جدول 3-6- اطلاعات حاصل از ترموگرامهای TGA و DSC پلی‌ایمیدهای (PMDA+DQPB) (DQPB+BTDA)، (DQPB+BCDA)
67	جدول 3-7- مقادیر ویسکوزیته و حلالیت پلی‌ایمیدهای (DQPB+BCDA)، (PMDA+DQPB) (DQPB+BTDA)
71	جدول 3-8- داده‌های DSC برای رزین اپوکسی پخت شده با DQBP و تأثیر حضور ترکیب نانو در سرعتهای گرمادهی مختلف
73	جدول 3-9- مقادیر پارامترهای سیستیکی حاصل از نتایج DSC از دو سیستم DGEBA/DQPB و DGEBA/DQPB /NS
78	جدول 3-10- اطلاعات استخراج شده از ترموگرام‌های دینامیک TGA
80	جدول 3-11- مقادیر انرژی اکتیواسیون تخریب برای سیستم‌های رزین اپوکسی پخت شده

فهرست شکل‌ها

صفحه	عنوان
29	شکل 1-1- تأثیر عمل کاتالیستی نمک فلزی در تسريع باز کردن حلقه اپوکسید
35	شکل 1-2- سیلیس با ساختار متخلخل
36	شکل 1-3- طرح کلی فرایند سل - ژل
55	شکل 1-3- طیف FT-IR مونومر DQPB
56	شکل 2-3- طیف ^1H NMR مونومر DQPB
56	شکل 3-3- طیف ^{13}C NMR مونومر DQPB
58	شکل 3-4- طیف ^1H NMR پلی آمید (DQPB+PDCAc)
59	شکل 3-5- طیف FT-IR پلی آمید (DQPB+PDCAc)
64	شکل 3-6- طیف ^1H NMR پلی ایمید (PI-a)
69	شکل 3-7- ترموگرامهای دینامیک DSC از سیستم DGEBA/ DQPB با سرعت گرمادهی مختلف
72	شکل 3-8- نمودار Kissinger برای سیستم DGEBA/DQPB
72	شکل 3-9- نمودار Ozawa برای سیستم DGEBA/DQPB
74	شکل 3-10- ترموگرام TGA از نمونه پخت شده با DQPB در حضور عدم حضور NS
79	شکل 3-11- نمودار $\ln[\ln(1-a)]^{-1}$ بر حسب θ برای رزین اپوکسی پخت شده با DQPB
80	شکل 3-12- نمودار برویدو سیستم DQPB/DGEBA
81	شکل 3-13- تصویر SEM از توزیع یکنواخت از ذرات نانو سیلیکا در رزین

لیست علائم اختصاری

نام کامل	علامت اختصاری
Differential Scanning Calorimetric	DSC
Dynamic Mechanical Thermal Analysis	DMTA
Differential Thermal Analysis	DTA
Diglycidyl ether of bisphenol A	DGEBA
Thin Layer Chromatography	TLC
N,N-dimethyl acetamide	DMAc
hexamethyl phosphoramide	HMPA
N-methyl pyrrolidone	NMP
dimethyl sulfoxide	DMSO
N,N'-dimethyl formamide	DMF
tetrahydrofuran	THF
Thermogravimetry Analysis	TGA
bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride	BCDA
3,3',4,4'-benzophenone tetracarboxylic dianhydride	BTDA
Pyromellitic dianhydride	PMDA
3, 5-diamino-N-(4-(8-quinolinoxy)phenyl)benzene amide	DQPB
terephthalic acid	TPAc
isophthalic acid	IPAc


لیست علائم اختصاری

PDCAc	pyridine-2,6-dicarboxylic acid
AAc	adipic acid
SAC	sebacic acid
IDT	Initial decomposition temperature
EEM	Epoxide Equivalent Mass
DO	dioxane
Tg	Glass transition temperature
SEM	Scanning electron microscopy


فصل اول: مقدمه و تئوری

۱-۱-۱- مفاهیم اساسی :


رزین های اپوکسی عموماً ترکیباتی با بیش از یک گروه^۱- اپوکسی^۱ (صورت داخلی ، انتهایی ، یا در ساختمان حلقی) هستند که معمولاً حالت ترمoplastیک دارند و قادرند به کمک عوامل پخت^۲ مختلف به صورت ترموموست^۳ درآیند . این عوامل در حین عمل پخت (واکنش) با رزین اپوکسی باعث ایجاد اتصالات عرضی^۴ و یک شبکه سه بعدی^۵ شده و بدین ترتیب رزین سخت و در بعضی موارد سخت و شکننده می شود . در لحظه شروع پخت با شروع تشکیل پیوندهای عرضی ویسکوزیته پلیمر شدیداً افزایش می یابد . در حقیقت پلیمر به صورت ژل در می‌آید . بدین علت لحظه افزایش شدید ویسکوزیته را که مصادف با تشکیل ژل است نقطه ژل شدن^۶ گویند . رزین های اصلی را می توان به پنج دسته (بر مبنای گروه های شیمیایی) تقسیم بندی کرد :




الف - گلیسیدیل اترها :



ب - گلیسیدیل استرها :



ج - گلیسیدیل آمین ها :



د - آلیفاتیک خطی :

^۱ Oxiran
^۲ Cross – linking

^۳ Curing agentes
^۴ Network


^۵ Cured
^۶ Gel Point



ه- سیکلو آلیفاتیک

مهمترین گروه رزین های تجاري ، ترکيبات دی هيدروكسيل گليسيديل اترها می باشد و ۹۵%

رزينهای اپوكسي به وسیله بر هم کنش ابی كلرو هيذرین و دی فنیل پروپان (بیس فنل A) به دست میابند.



bisphenol A

اکثر واکنش های پخت رزین های اپوكسی گرمaza هستند و گرمای آزاد شده در طی فرایند پخت ،

اساس مطالعات سيتيکي با استفاده از روشهاي آناليز حرارتی ⁷DSC و ⁸DTA می باشند .

2-1- رزین های اپوكسی

1-2-1- تاریخچه

واکنش الفينها با اسيدها و همچنين هيپوكلورو اسيدها و دهيدروهالوژناسيون بعدی آنها که منجر به

تشكيل گروههای اپوكسی شد در ۱۹۰۹ به انعام رسید ، که اين خود گامي مؤثر در جهت پيشرفت و توسعه

گروههای اپوكسی بود . نخستين رزین اپوكسی در سال ۱۹۲۷ با استفاده از ابی كلروهيذرین ساخته شد.

واکنشهای رزین اپوكسی با ترکيبات حاوي هيدروژن فعال، به عنوان نخستين تكنولوجی در مورد رزین های

اپوكسی مورد توجه قرار گرفت. در اوخر ۱۹۵۰ و اوائل ۱۹۶۰ تعدادی رزین گليسيديل اتر جديد توسيط

شركت های نظير سيبة، شل^۹ و داو^{۱۰} به صورت تجاري عرضه گردید که اين خود آغازی در ساخت رزین

های مورد نظر از ابی كلروهيذرین و موادی نظير بیس فنل A بود [1] .


^۹ differential scanning calorimetry

^{۱۰} Differential Thermal Analysis

^۱Shell ^۱Dow

2-2-1- روش های سنتزی رزین های اپوکسی

الف : اولین روش مربوط به واکنش تراکمی بین اپی کلروهیدرین با ماده ای مناسب از نوع دی یا پلی هیدروکسیل یا مولکولی دیگر که دارای هیدروژن فعال است، در این روش به همراه رزین اپوکسی آب و نمک نیز تشکیل می گردد [1-2]. با توجه به احتمال وقوع واکنش زنجیری، در طی واکنشهای تهیه عملاً فرمول ساختاری زیر برای این ترکیب مطرح است:




DGEBA (composed principally of two homologs $n = 0$ and $n = 1$).

معمولأً رزین ها توسط نقطه ذوب ، ویسکوزیته و اکتی والان وزنی برای هر گروه اپوکسید (WPE) شناخته و از هم متمایز می شوند. این خواص توسط طول زنجیر و متوسط عددی وزن مولکولی (M_n) مشخص می شود . مقادیر تئوریک این خواص برای گستردگی از رزین ها از $n = 0$ تا $n = 7$ در جدول آمده است [3]


ب: از واکنش الفین ها با ترکیبات حاوی اکسیژن مانند پراسیدها رزین اپوکسی به دست

می آید [۱.۲] .




ج: دهیدروهالوژناسیون کلرو هیدرین های که روش تهیه آن ها غیر از مورد الف است [2-1]

¹Diglycidyl ether of bisphenol A




حد واسط فوق قبل از دهیدروهالوژناسیون با مولکول اپی کلروهیدرین وارد واکنش شده و

محصولی با جرم مولکولی بالاتر پدید می آورد :



(Chlorine-containing reaction product)

وقتی محصول اخیر تحت دهیدروهالوژناسیون قرار گیرد ترکیب دی اپوکسی کلردار خواهد بود.



(Chlorine-containing aliphatic diepoxy)

جدول 1-1- مقادیر تئوری برای تعیین خواص رزین ها

n	مقادیر	نسبت مولی بیس فنل A / اپی کلرو هیدرین	Mn	تعداد گروه های اپوکسید	تعداد گروه های هیدروکسیل	اکی والان وزنی اپوکسید
0	2:1		340	2	0	170
1	3:2		624	2	1	312
2	4:3		908	2	2	452
2	5:4		1192	2	3	596
4			1486	2	4	738
5	7:6		1760	2	5	880
6	8:7		2044	2	6	1022
7	9:8		2328	2	7	