



شماره پایان نامه: ۹۲۱۴۷۱۶۹

دانشگاه شهید چمران

دانشکده علوم

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش حالت جامد

عنوان:

بررسی امکان ساخت ابرخازن با الکترودهای ساخته شده از

نانوکامپوزیت پلی پیرول / نانولوله کربنی

استاد راهنما:

دکتر منصور فرید

استاد مشاور:

دکتر ایرج کاظمی نژاد

نگارنده:

الهام الهی اصل

شهریور ۱۳۹۲

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم که وجودشان همه عشق است و وجودم برایشان همه رنج،

تقدیم به

همسرم، که پاسگزار بودنش، مسم آن گونه که هست،

و تقدیم به

خوشید زندگیم، مهرسای عزیزم.

سپاس و ستایش پروردگلام را که بر من زندگانی بخشید و بر من توانایی لذت بردن از زیبایی های زندگی را هدیه کرد.

اکنون که به لطف کرم الهی انجام این تحقیق به پایان رسیده است بر خود واجب می دانم مراتب تقدیر و تشکر و قدر دانی خود را از زحمات تمام کسانی که در این راه مرا یاری نمودند و از دیبای علم خویش جرحه ای به کام مشتاق تحقیر ارزانی داشته اند، ابراز نمایم.

از خانواده عزیزم به ویژه پدر و مادر مهربانم که با تمام وجود فرزندم را در آغوش کرم خود پروراندند، بی نهایت سپاسگزارم. از بسم عزیزم ابراهیم محمودی نیاکه در تمام محظوظی های زندگی، پایه پای من قدم برداشت تا من در راه تحصیل دلسرد نشوم و با قلبی آکنده از عشق و معرفت، محیطی سرشار از امنیت و آرامش را فراهم آورده است، سپاسگزارم. از دختر دلبندم، مهربانه خاطر تمام کاستی هایم معذرت می خواهم و به خاطر صبوری هایم تشکر می کنم.

از استاد راهنمای گرامیم، جناب آقای دکتر منصور فرید، که با سه صدر، زحمت هدایت و راهنمایی این پایان نامه را پذیرفتند و به پیشبرد کار کمک نمودند و مساعدت های بی دریغشان در انجام این پایان نامه، همواره شامل حال اینجانب گردید، بچنین از استاد مشاور گرامیم جناب آقای دکتر ایرج کاظمی نژاد که با راهنمایی های روشنگرانه خود در حلقهای اینجانب در تکمیل پژوهش مذکور بوده اند تشکر و قدر دانی می نمایم.

از دوستان و هم کلاسی های مهربانم که روزی بی یادمذنی را در کنار آن پاسری کردم، به دلیل تمام دلگرمی ها و کمک هایشان تشکر می کنم.

در پایان مراتب تقدیر و تشکر را به سایر اساتیدی که در طول دوران تحصیل، افتخار علم آموزی از ایشان را داشته ام، ابراز می دارم.

از ستاد توسعه فناوری نانو به دلیل حمایت مالی این پروژه صمیمانه تشکر می نمایم.

به امید اینکه این تحقیق در راه ارتقاء علمی خوانندگان عزیز منید و مؤثر بوده و آغازی برای پیشرفت های چشمگیر آینده باشد.

الهام الهی اصل

شهریور ۱۳۹۲

نام خانوادگی: الهی اصل		نام: الهام	شماره دانشجویی: ۸۹۱۴۷۰۱
عنوان پایان نامه: بررسی امکان ساخت ابرخازن با الکترودهای ساخته شده از نانوکامپوزیت پلی پیرول/ نانولوله کربنی			
استاد راهنما: دکتر منصور فرید			
استاد مشاور: دکتر ایرج کاظمی نژاد			
درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد		رشته: فیزیک	گرایش: حالت جامد تجربی
دانشگاه: شهید چمران اهواز		دانشکده: علوم پایه	گروه: فیزیک
تاریخ فارغ التحصیلی: شهریورماه ۱۳۹۲		تعداد صفحه: ۱۰۰	
کلید واژه ها: ابرخازن، نانولوله کربنی، نانوکامپوزیت نانولوله کربنی / پلی پیرول، چرخه‌ی ولتاگرام.			
<p>چکیده</p> <p>در این پایان‌نامه، ماده‌ی فعال الکتروود ابرخازن از نانوکامپوزیت نانولوله کربنی / پلی پیرول تهیه و خواص الکتروشیمیایی آن بررسی شد. برای تهیه این الکتروود، ابتدا نانولوله‌های کربنی با اسید کلریدریک، خالص‌سازی و با مخلوط اسیدنیتریک و اسیدسولفوریک عاملدار شدند. این فرآیند باعث اتصال گروه‌های عاملی به نانولوله‌ها شده و پخش یکنواخت آن‌ها را در آب امکان‌پذیر می‌کند. هم‌چنین این فرآیند بر طول نانولوله‌ها تأثیر دارد و با افزایش مدت زمانی که نانولوله‌ها در اسیدسولفوریک و اسیدنیتریک رفلاکس می‌شوند، طول نانولوله کاهش می‌یابد. سپس از این نانولوله‌ها برای تولید نانوکامپوزیت‌هایی با ۲، ۵ و ۱۰ درصد از نانولوله‌های کربنی که طول‌های مختلفی دارند، استفاده شد. نانوکامپوزیت به دست آمده که به صورت پودری سیاه رنگ است، با استفاده از دستگاه پرس، به صورت قرصی نازک درآمد. سپس این قرص با چسب نقره بر روی لام شیشه‌ای متصل شد. الگوی پراش XRD نمونه‌ها بیانگر تولید پلی پیرول بود و تصاویر میکروسکوپ الکترونی، تشکیل ذرات پلی پیرول را روی دیواره‌های نانولوله‌ها نشان داد. این تصاویر نشان دادند که، با افزایش درصد آرایش نانولوله‌ها از ۰ تا ۱۰ درصد، اندازه ذرات پلی پیرول از ۱۴۰ به ۲۵ نانومتر کاهش و با افزایش زمان رفلاکس نانولوله‌ها از ۱۵ تا ۶۰ دقیقه، اندازه ذرات پلی پیرول از ۲۵ به ۳۷ نانومتر افزایش می‌یابند. رفتار الکتروشیمیایی کامپوزیت، با استفاده از چرخه‌ی ولتاگرام بررسی و مقدار ظرفیت ویژه ابرخازن ساخته شده با این الکتروود محاسبه شد. با افزایش آهنگ ولتاژ اعمال شده از ۵ تا ۱۰۰ میلی‌ولت بر ثانیه، مقدار ظرفیت ویژه ابرخازن از ۱۲۳ به ۲/۵ فاراد بر گرم و با افزایش زمان رفلاکس نانولوله‌ها از ۱۵ تا ۶۰ دقیقه، مقدار ظرفیت ویژه ابرخازن از ۱۲۳ به ۵۴ فاراد بر گرم رسید. و در نهایت بیشینه‌ی ظرفیت ویژه ۱۲۳ فاراد بر گرم، مربوط به الکتروودی بود که از نانوکامپوزیت ۲ درصد نانولوله کربنی که ۱۵ دقیقه رفلاکس شده بود، تهیه شده بود. آهنگ تغییر ولتاژ برای این الکتروود ۵ میلی‌ولت بر ثانیه بود.</p>			

پیشگفتار

با توجه به پایین آمدن سطح منابع ذخیره سوخت‌های فسیلی و آلودگی حاصل از مصرف این سوخت‌ها، لزوم یافتن منابع سوختی غیر فسیلی نیاز بشر را به منابع انرژی تجدید پذیر، دو چندان کرده است و به همین دلیل توجهی ویژه به سیستم‌های ذخیره‌ی انرژی الکتریکی مانند باتری‌ها و خازن‌های الکتروشیمیایی شده است. ابرخازن‌ها یکی از وسایل مهم در ذخیره انرژی به شمار می‌آیند. در این پروژه هدف، ساخت ابرخازن‌هایی بر پایه نانوکامپوزیت نانولوله کربنی / پلی پیرول است. در فصل‌های یک و دو، سعی شده است تا مباحث نظری مربوطه، توضیح داده شود. فصل یک شامل تعریفی از نانو تکنولوژی، معرفی نانولوله‌های کربنی و بررسی خواص آن‌ها، معرفی نانوکامپوزیت‌ها و روش‌های تولید کامپوزیت نانولوله کربنی / پلیمر می‌باشد. در فصل دو به معرفی ابرخازن، اجزای سازنده و انواع آن پرداخته شده است. فصل سوم روش ساخت نانوکامپوزیت، آماده سازی الکتروود ابرخازن و معرفی دستگاه‌های اندازه گیری انجام شده، می‌باشد. در فصل چهارم نیز از تکنیک‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس برای مطالعات ساختاری و از تکنیک ولتامتری چرخه‌ای برای بررسی الکتروشیمیایی در این پروژه استفاده شده است.

۱	<u>فصل اول: مقدمه‌ای بر نانولوله‌های کربنی / پلی‌پیرول</u>
۲	<u>۱-۱ نانوتکنولوژی</u>
۳	<u>۱-۱-۱ دسته بندی مواد در مقیاس نانو</u>
۴	<u>۲-۱ نانولوله‌های کربنی</u>
۴	<u>۱-۲-۱ کشف نانولوله‌های کربنی</u>
۵	<u>۲-۲-۱ ساختار نانولوله‌های کربنی</u>
۵	<u>۳-۲-۱ انواع نانولوله‌های کربنی</u>
۸	<u>۴-۲-۱ عیوب نانولوله‌های کربنی</u>
۸	<u>۵-۲-۱ روش‌های تولید نانولوله کربنی</u>
۹	<u>۶-۲-۱ خالص سازی نانولوله‌های کربنی</u>
۱۰	<u>۷-۲-۱ خواص نانولوله‌های کربنی</u>
۱۰	<u>۱-۷-۲-۱ هدایت الکتریکی</u>
۱۲	<u>۳-۱ نانوکامپوزیت‌ها</u>
۱۲	<u>۱-۳-۱ تعریف</u>
۱۳	<u>۲-۳-۱ تاثیر فناوری نانو در پلیمرها</u>
۱۳	<u>۳-۳-۱ پلیمر</u>
۱۴	<u>۴-۳-۱ پلیمرهای رسانا</u>
۱۵	<u>۵-۳-۱ روش‌های تولید پلی‌پیرول</u>
۱۵	<u>۶-۳-۱ بررسی ساخت نانوکامپوزیت</u>
۱۶	<u>۷-۳-۱ روش‌های تولید کامپوزیت نانولوله کربنی / پلیمر</u>
۱۷	<u>۸-۳-۱ کاربردهای پلیمرهای رسانای الکتریسیته</u>
۱۹	<u>فصل دوم: ابرخازن‌ها</u>
۲۱	<u>۱-۲ خازن</u>

۲۳ <u>۲-۲ ابرخازن</u>
۲۶ <u>۱-۲-۲ تاریخچه‌ی ابرخازن</u>
۲۷ <u>۲-۲-۲ اجزای سازنده‌ی ابرخازن</u>
۲۸ <u>الکتروُد</u>
۲۹ <u>جدا کننده</u>
۳۰ <u>سطح جمع کننده جریان</u>
۳۰ <u>۳-۲-۲ طبقه بندی ابرخازن‌ها</u>
۳۲ <u>۱-۳-۲-۲ خازن دو لایه الکتروشیمیایی (EDLC)</u>
۳۴ <u>خازن دو لایه الکتروشیمیایی با الکتروُدی از جنس کربن فعال شده</u>
۳۵ <u>خازن دو لایه الکتروشیمیایی با الکتروُدی از جنس کربن آیروژل</u>
۳۵ <u>خازن دو لایه الکتروشیمیایی با الکتروُدی از جنس نانولوله‌های کربنی</u>
۳۶ <u>۲-۳-۲-۲ شبه خازن</u>
۳۷ <u>شبه خازنی با الکتروُد پلیمر رسانا</u>
۳۷ <u>شبه خازنی با الکتروُد اکسید فلزی</u>
۳۸ <u>۳-۳-۲-۲ خازن‌های هیبریدی</u>
۳۸ <u>خازن هیبریدی با الکتروُد کامپوزیت</u>
۳۹ <u>خازن‌های هیبریدی با الکتروُد‌های نامتقارن</u>
۳۹ <u>خازن‌های هیبریدی با الکتروُد باتری گونه</u>
۴۰ <u>۴-۲-۲ نتیجه گیری کلی در مورد مواد</u>
۴۲ <u>۳ فصل سوم: ساخت الکتروُد و معرفی دستگاه‌های مورد استفاده</u>
۴۳ <u>۱-۳ خالص سازی و عاملدار کردن نانولوله‌های کربنی</u>
۴۶ <u>۲-۳ تولید نانوکامپوزیت نانولوله کربنی / پلی پیرول</u>
۴۶ <u>۱-۲-۳ تهیه اسیدکلریدریک ۰/۱ مولار</u>
۴۷ <u>۲-۲-۳ تعیین جرم نانولوله در کامپوزیت</u>

..... ۴۷	<u>۳-۲-۳ روش تولید نانوکامپوزیت</u>
..... ۴۹	<u>۳-۳ ساخت الکتروود ابرخازن</u>
..... ۵۱	<u>۴-۳ طیف سنج پرتو ایکس</u>
..... ۵۲	<u>۵-۳ میکروسکوپ الکترونی روبشی</u>
..... ۵۳	<u>۶-۳ اندازه‌گیری ظرفیت ویژه ابرخازن</u>
..... ۵۴	<u>۱-۶-۳ سل سه الکترودی</u>
..... ۵۸	<u>۴ فصل چهارم: نتایج و بحث</u>
..... ۵۹	<u>۱-۴ پراش پودری اشعه X نانوکامپوزیت</u>
..... ۶۲	<u>۲-۴ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)</u>
..... ۷۰	<u>۳-۴ چرخه‌ی ولتاگرام (CV)</u>
..... ۸۵	<u>نتیجه‌گیری</u>
..... ۸۷	<u>پیشنهادات</u>
..... ۸۷	<u>منابع</u>

فهرست اشکال

فصل اول

- شکل ۱-۱: نانولوله کربنی تک دیواره ۵
- شکل ۱-۲: بردار و زاویه‌ی پیشش ۷
- شکل ۱-۳: اشکال مختلف نانولوله کربنی (a) دسته مبل (b) زیگزاگ (c) ماریچی ۷
- شکل ۱-۴: اتصال Y زیگزاگی در یک SWNT (b) تصویر نانولوله دسته مبل متصل شده به زیگزاگ همراه با یک ۵ ضلعی و ۷ ضلعی ۸
- شکل ۱-۵: طرحی شماتیک از نانوکامپوزیت نانولوله‌های کربنی / پلی پیرول ۱۶

فصل دوم

- شکل ۲-۱: نمایی از یک خازن معمولی ۲۱
- شکل ۲-۲: مقایسه وسایل ذخیره انرژی از لحاظ مقدار چگالی انرژی و چگالی توان ۲۴
- شکل ۲-۳: خازن ساخته شده توسط شرکت جنرال الکتریک ۲۶
- شکل ۲-۴: وسیله ذخیره انرژی الکتریکی ارائه شده توسط SOHIO ۲۷
- شکل ۲-۵: اجزای سازنده‌ی ابرخازن ۲۸
- شکل ۲-۶: طبقه بندی ابرخازن‌ها ۳۲
- شکل ۲-۷: نمایی شماتیک از یک خازن دو لایه الکتروشیمیایی ۳۳
- شکل ۲-۸: مدل مدار معادل برای خازنی که از دو صفحه‌ی فلزی تشکیل شده است ۳۳
- شکل ۲-۹: الکترودی از جنس کربن فعال شده ۳۵
- شکل ۲-۱۰: الکترودی از جنس نانولوله کربنی ۳۶
- شکل ۲-۱۱: خازن هیبریدی باتری گونه با الکتروود مثبت از جنس کربن فعال شده و الکتروود منفی از جنس $LTOLi_4Ti_5O_{12}$ ۴۰

فصل سوم

- شکل ۳-۱: الف- دستگاه فیلتراسیون تحت خلأ ب- دستگاه رفلاکس ۴۵
- شکل ۳-۲: اتصال گروه‌های عاملی به نانولوله‌های کربنی ۴۶
- شکل ۳-۳: نحوه‌ی خشک کردن نانوکامپوزیت نانولوله کربنی / پلی پیرول ۴۹
- شکل ۳-۴: ایجاد پیوند هیدروژنی بین عامل کربوکسیل نانولوله و نیتروژن ۴۹
- شکل ۳-۵: الف- قالب استفاده شده در این تحقیق ب- دستگاه پرس ۵۰

شکل ۳-۶: الکتروود آماده شده در این تحقیق..... ۵۱

شکل ۳-۷: سیستم سه الکتروودی استفاده شده در این تحقیق..... ۵۴

شکل ۳-۸: سل سه الکتروودی..... ۵۵

فصل چهارم

شکل ۴-۱: الگوی پراش اشعه ایکس الف) نانولوله‌های کربنی و ب) پلی‌پیرول..... ۶۰

شکل ۴-۲: الگوی پراش اشعه ایکس الف) پلی‌پیرول ب، ج، د) به ترتیب پلی‌پیرول حاوی ۲، ۵ و ۱۰ درصد نانولوله کربنی که ۱۵ دقیقه رفلاکس شده است و) نانولوله‌های کربنی عاملدار شده..... ۶۲

شکل ۴-۳: تصاویری از SEM نانولوله‌های کربنی (a) نانولوله‌های خریداری شده از شرکت Shenzhen (b) نانولوله‌های خالص‌سازی شده..... ۶۲

شکل ۴-۴: تصاویر SEM نانولوله‌های کربنی عاملدار شده الف) ۱۵ دقیقه رفلاکس شده ب) ۳۰ دقیقه رفلاکس شده ج) ۶۰ دقیقه رفلاکس شده..... ۶۴

شکل ۴-۵: اندازه میانگین ذرات پلی‌پیرول موجود در نانوکامپوزیتی با نانولوله‌هایی که طی مدت زمان‌های مختلف رفلاکس شده‌اند، بر حسب درصد نانولوله‌ها..... ۶۶

شکل ۴-۶: تصویر SEM پلی‌پیرول..... ۶۶

شکل ۴-۷: تصاویر SEM نانوکامپوزیت‌هایی با نانولوله‌هایی که ۱۵ دقیقه رفلاکس شده‌اند، الف) کامپوزیت پلی‌پیرول / ۲٪ نانولوله کربنی ب) کامپوزیت پلی‌پیرول / ۵٪ نانولوله کربنی ج) کامپوزیت پلی‌پیرول / ۱۰٪ نانولوله کربنی..... ۶۷

شکل ۴-۸: تصاویر SEM نانوکامپوزیت‌هایی با نانولوله‌هایی که ۳۰ دقیقه رفلاکس شده‌اند، الف) کامپوزیت پلی‌پیرول / ۲٪ نانولوله کربنی ب) کامپوزیت پلی‌پیرول / ۵٪ نانولوله کربنی ج) کامپوزیت پلی‌پیرول / ۱۰٪ نانولوله کربنی..... ۶۸

شکل ۴-۹: تصاویر SEM نانوکامپوزیت‌هایی با نانولوله‌هایی که ۶۰ دقیقه رفلاکس شده‌اند، الف) کامپوزیت پلی‌پیرول / ۲٪ نانولوله کربنی ب) کامپوزیت پلی‌پیرول / ۵٪ نانولوله کربنی ج) کامپوزیت پلی‌پیرول / ۱۰٪ نانولوله کربنی..... ۶۹

شکل ۴-۱۰: نمودار CV نانوکامپوزیت پلی‌پیرول حاوی ۲ درصد نانولوله کربنی ۱۵ دقیقه رفلاکس..... ۷۱

شکل ۴-۱۱: نمودار CV نانوکامپوزیت پلی‌پیرول حاوی ۵ درصد نانولوله کربنی ۱۵ دقیقه رفلاکس..... ۷۱

شکل ۴-۱۲: نمودار CV نانوکامپوزیت پلی‌پیرول حاوی ۱۰ درصد نانولوله کربنی ۱۵ دقیقه رفلاکس..... ۷۲

شکل ۴-۱۳: نمودار CV نانوکامپوزیت پلی‌پیرول حاوی ۲ درصد نانولوله کربنی ۳۰ دقیقه رفلاکس..... ۷۲

شکل ۴-۱۴: نمودار CV نانوکامپوزیت پلی‌پیرول حاوی ۵ درصد نانولوله کربنی ۳۰ دقیقه رفلاکس..... ۷۳

شکل ۴-۱۵: نمودار CV نانوکامپوزیت پلی‌پیرول حاوی ۱۰ درصد نانولوله کربنی ۳۰ دقیقه رفلاکس..... ۷۳

- شکل ۴-۱۶: نمودار CV نانوکامپوزیت پلی‌پیرول حاوی ۲ درصد نانولوله کربنی ۶۰ دقیقه رفلاکس ۷۴
- شکل ۴-۱۷: نمودار CV نانوکامپوزیت پلی‌پیرول حاوی ۵ درصد نانولوله کربنی ۶۰ دقیقه رفلاکس ۷۴
- شکل ۴-۱۸: نمودار CV نانوکامپوزیت پلی‌پیرول حاوی ۱۰ درصد نانولوله کربنی ۶۰ دقیقه رفلاکس ۷۵
- شکل ۴-۱۹: نمودار CV با آهنگ ولتاژ ۵ میلی ولت بر ثانیه برای پلی‌پیرول حاوی ۲ درصد نانولوله کربنی با زمان‌های رفلاکس متفاوت ۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه..... ۷۸
- شکل ۴-۲۰: نمودار CV با آهنگ ولتاژ ۱۰ میلی ولت بر ثانیه برای پلی‌پیرول حاوی ۲ درصد نانولوله کربنی با زمان‌های رفلاکس متفاوت ۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه..... ۷۸
- شکل ۴-۲۱: نمودار CV با آهنگ ولتاژ ۵ میلی ولت بر ثانیه برای پلی‌پیرول حاوی ۵ درصد نانولوله کربنی با زمان‌های رفلاکس متفاوت ۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه..... ۷۸
- شکل ۴-۲۲: نمودار CV با آهنگ ولتاژ ۱۰ میلی ولت بر ثانیه برای پلی‌پیرول حاوی ۵ درصد نانولوله کربنی با زمان‌های رفلاکس متفاوت ۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه..... ۷۹
- شکل ۴-۲۳: نمودار CV با آهنگ ولتاژ ۵ میلی ولت بر ثانیه برای پلی‌پیرول حاوی ۱۰ درصد نانولوله کربنی با زمان‌های رفلاکس متفاوت ۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه..... ۷۹
- شکل ۴-۲۴: نمودار CV با آهنگ ولتاژ ۱۰ میلی ولت بر ثانیه برای پلی‌پیرول حاوی ۱۰ درصد نانولوله کربنی با زمان‌های رفلاکس متفاوت ۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه..... ۸۰
- شکل ۴-۲۵: مقادیر ظرفیت ویژه ابرخازن برحسب تغییر زمان رفلاکس نانولوله های کربنی (۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه) برای کامپوزیت پلی‌پیرول / ۲٪ نانولوله کربنی..... ۸۱
- شکل ۴-۲۶: مقادیر ظرفیت ویژه ابرخازن برحسب تغییر زمان رفلاکس نانولوله های کربنی (۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه) برای کامپوزیت پلی‌پیرول / ۵٪ نانولوله کربنی..... ۸۲
- شکل ۴-۲۷: مقادیر ظرفیت ویژه ابرخازن برحسب تغییر زمان رفلاکس نانولوله های کربنی (۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه) برای کامپوزیت پلی‌پیرول / ۱۰٪ نانولوله کربنی..... ۸۳

فهرست جداول

فصل چهارم

جدول ۴-۱: مکان و شدت قله‌های الگوی اشعه ایکس در نانوکامپوزیت‌های تولیدی با نانولوله‌هایی که ۱۵ دقیقه رفلاکس شده‌اند. ۶۱

جدول ۴-۲: اندازه میانگین ذرات پلی‌پیرول موجود در نانوکامپوزیتی با نانولوله‌هایی که طی مدت زمان‌های مختلف رفلاکس شده‌اند، بر حسب درصد نانولوله‌ها. ۶۵

جدول ۴-۳: اندازه ظرفیت ویژه ابرخازن تهیه شده از پلی‌پیرول حاوی درصدهای مختلف نانولوله کربنی که ۱۵ دقیقه رفلاکس شده بر حسب آهنگ و لتاژ. ۷۵

جدول ۴-۴: اندازه ظرفیت ویژه ابرخازن تهیه شده از پلی‌پیرول حاوی درصدهای مختلف نانولوله کربنی که ۳۰ دقیقه رفلاکس شده بر حسب آهنگ و لتاژ. ۷۵

جدول ۴-۵: اندازه ظرفیت ویژه ابرخازن تهیه شده از پلی‌پیرول حاوی درصدهای مختلف نانولوله کربنی که ۶۰ دقیقه رفلاکس شده بر حسب آهنگ و لتاژ. ۷۶

جدول ۴-۶: مقادیر ظرفیت ویژه ابرخازن با تغییر آهنگ و لتاژ اعمال شده و تغییر زمان رفلاکس نانولوله‌های کربنی (۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه) برای کامپوزیت پلی‌پیرول / ۲٪ نانولوله کربنی. ۸۱

جدول ۴-۷: مقادیر ظرفیت ویژه ابرخازن با تغییر آهنگ و لتاژ اعمال شده و تغییر زمان رفلاکس نانولوله‌های کربنی (۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه) برای کامپوزیت پلی‌پیرول / ۵٪ نانولوله کربنی. ۸۱

جدول ۴-۸: مقادیر ظرفیت ویژه ابرخازن با تغییر آهنگ و لتاژ اعمال شده و تغییر زمان رفلاکس نانولوله‌های کربنی (۱۵، ۳۰ و ۶۰ دقیقه) برای کامپوزیت پلی‌پیرول / ۱۰٪ نانولوله کربنی. ۸۲

فصل اول

مقدمه‌ای بر نانوتکنولوژی

فصل اول

در این فصل، پس از بیان تعریف مقدماتی از نانوتکنولوژی، به بررسی ساختار و خواص نانولوله‌های کربنی می‌پردازیم. سپس تعاریفی از نانوکامپوزیت، پلیمر، پلیمرهای رسانا و نانوکامپوزیت‌های نانولوله کربنی / پلی‌پیرول مطرح می‌شود.

نانوتکنولوژی

در سال ۱۹۶۰ ریچارد فاینمن^۱، در گردهمایی انجمن فیزیک آمریکا یک سخنرانی نظری و پیشگویانه با عنوان «فضای زیادی در پایین وجود دارد» ایراد کرد که در آن فرضیه‌ای راجع به امکان و ظرفیت موادی با اندازه‌ی نانو مطرح کرد. او خطوط حکاکی شده با پهنای چند اتم را که به کمک باریکه‌ای از الکترون‌ها ایجاد شده بود، تصویر و امکان لیتوگرافی باریکه‌ی الکترونی را که امروزه برای ساختن تراشه‌های سیلیکونی استفاده می‌شود، پیش‌بینی کرده بود. او پیشنهاد کرده بود که اتم‌های منفرد برای ساختن ساختارهای کوچک جدیدی که خواص بسیار متفاوتی دارند، به‌کار برده شوند. فاینمن ساختار مدارهایی در مقیاس نانومتری را که می‌توانند به عنوان عنصری در رایانه‌های قوی‌تر مورد استفاده قرار گیرند، تصور کرده بود. او مانند بسیاری از محققان فعلی فناوری‌نانو، وجود نانو ساختارها را در سامانه‌های زیستی تشخیص داده بود. تعداد زیادی از فرضیات فاینمن واقعیت یافته است، اما به دلیل شهرت وی به شوخ طبعی، تفکرات او به وسیله‌ی

1 Richard Feynman

دانشمندان هم عصرش جدی گرفته نشد [۱].

تاکنون تعاریف فراوانی برای نانوفناوری ارائه شده‌اند که به نظر می‌رسد تعریف زیر یکی از بهترین آن‌ها باشد:

«توسعه‌ی تحقیقات و فناوری در سطوح اتمی، مولکولی و ماکرومولکولی با طول تقریبی ۱ تا ۱۰۰ نانومتر، برای فراهم آوردن شناخت اصولی از پدیده‌ها و مواد در مقیاس نانو و با هدف ایجاد و استفاده از ساختارها، قطعات و سامانه‌هایی که به خاطر اندازه‌ی کوچک و یا متوسط خود خواص کاربردی جدیدی دارند» [۲].

دسته بندی مواد در مقیاس نانو

در مقیاس نانو، مواد دارای یک، دو و یا سه بعد در محدوده‌ی ۱ تا ۱۰۰ نانومتر هستند. بنابراین نانومواد را می‌توان در سه دسته‌ی زیر قرار داد:

۱- دو بعدی: نانو صفحه^۱ ماده‌ای با یک بعد در مقیاس نانو می‌باشد و بنابراین دو بعدی در نظر گرفته می‌شود.

۲- یک بعدی: ماده‌ای با دو بعد در مقیاس نانو، یک بعدی می‌باشد. نانولوله به عنوان نانورشته‌ی تو خالی^۲ و نانومیله و نانوسیم به صورت نانو رشته‌ی توپر تعریف می‌شوند.

۳- صفر بعدی: ماده‌ای که هر سه بعد آن در مقیاس نانو است و یا به عبارت دیگر، صفر بعدی است.

¹ Nanoplate

² Hollow

مواد با چنین ابعادی، خواص متفاوتی از خود نشان می‌دهند. دو دلیل عمده برای متمایز شدن خواص مواد در مقیاس نانو وجود دارد. اول افزایش قابل توجه نسبت سطح به حجم مواد است، که باعث بهبود استحکام و افزایش واکنش پذیری مواد می‌گردد. دلیل دوم، آشکار شدن اثرات کوانتومی در این مقیاس است، که تغییر خواص الکتریکی، اپتیکی و مغناطیسی مواد را ناشی می‌شود [۳].

چون هدف این تحقیق، استفاده از نانوکامپوزیت نانولوله کربنی^۱ / پلی‌پیرول^۲ جهت مواد فعال الکتروود در ساخت ابرخازن است، این مواد (نانولوله‌های کربنی و پلیمرهای رسانا^۳ و کامپوزیت این دو) به طور مفصل و با شرح بیشتر، توضیح داده می‌شود.

نانولوله‌های کربنی

کشف نانولوله‌های کربنی

در سال ۲۰۰۶، مارک مونتیوکس^۴ و ولادیمیر کوزنتسف^۵ در مقاله‌ای در نشریه کربن به بیان مبدأ و منشأ نانولوله‌ها پرداختند. اغلب مقالات معروف و علمی، کشف لوله‌های نانومتری توخالی کربن را به سومیو ایجیما^۶ از کمپانی الکتریکی نایپون^۷ در سال ۱۹۹۱ نسبت می‌دهند. لیکن تاریخ لوله‌های نانومتری گرافیتی به گذشته‌ای دور در سال ۱۹۵۲ برمی‌گردد. در آن سال رادشکوویچ^۸ و لویانویچ^۹ تصاویر واضحی از لوله‌های ۵۰ نانومتری کربنی را در مجله روسی، شیمی فیزیکی، به

^۱Carbon nanotubes(CNT)

^۲Polypyrrol

^۳Conducting polymer

^۴Marc Monthioun

^۵Valadimir Kuznetsov

^۶Sumio Iijima

^۷Nippon Electric Company (NEC)


^۸Radushkevich

^۹Lukyanovich

چاپ رساندند. ممکن است نانولوله‌های کربنی حتی قبل از آن سال ساخته شده بودند. ولی تا زمان اختراع میکروسکوپ الکترونی عبوری^۱ امکان مشاهده‌ی مستقیم این ساختارها فراهم نبوده است [۴].

ساختار نانولوله‌های کربنی

ساختارهای گوناگونی از نانولوله‌های کربنی وجود دارند. این ساختارهای متعدد خواص متفاوتی نیز دارند. اگرچه در واقع، نانولوله‌های کربنی از صفحات گرافیت پیچیده شده ساخته نشده‌اند، اما در نظر گرفتن نحوه‌ی پیچیده شدن صفحات گرافیت به صورت لوله روشی است که می‌تواند برای توصیف ساختارهای مختلف نانولوله‌های کربنی به کار رود. معمولاً نانولوله‌ها از هر دو طرف بسته‌اند و لذا شامل یک آرایش توپولوژیکی پنج ضلعی روی هر انتهای استوانه می‌باشند. اصولاً نانولوله‌ها استوانه‌هایی هستند که در هر انتها به یک ساختار نسبتاً بزرگ شبه فلورین متصل شده‌اند [۵].



شکل ۱-۱: نانولوله کربنی تک دیواره [۵].

انواع نانولوله‌های کربنی

نانولوله‌ها با تعداد لایه‌هایی که دیواره‌های استوانه‌ای آن‌ها را می‌سازند مشخص می‌شوند،

¹Transmission electron microscope (TEM)

نانولوله‌های کربنی تک دیواره^۱ و نانولوله‌های کربنی چند دیواره^۲.

برای توصیف ساختار نانولوله‌های تک جداره، دو پارامتر به کار برده می‌شوند. مطابق شکل (۲-۱) یکی بردار کایرال C_h است که از اتم اصلی شروع شده و به سمت اتم بعدی جهت گیری می‌نماید و به آن بردار لوله شدن نیز گفته می‌شود و طول آن معادل محیط دایره‌ی نانولوله است که با رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$C_h = na_1 + ma_2 = (n, m) \quad (1-1)$$

در اینجا a_1 و a_2 بردارهای شبکه گرافن و n و m عددهای صحیح هستند.

دیگری زاویه کایرال θ ، زاویه‌ی بین بردار کایرال C_h و جهت a_1 در شبکه‌ی گرافن است. به طور مشابه اعداد صحیح (n, m) نانولوله می‌توانند بر حسب قطر d_t و زاویه‌ی کایرال θ نشان داده شوند. قطر نانولوله d_t می‌تواند بر اساس اندیس‌های ساختاری (n, m) به صورت زیر نوشته شود:

$$d_t = \frac{C_h}{\pi} = \sqrt{3} a_{c-c} (m^2 + nm + n^2)^{1/2} / \pi \quad (2-1)$$


در این معادله a_{c-c} فاصله‌ی بین دو اتم C-C مجاور هم است و زاویه‌ی کایرال با معادله‌ی زیر بیان می‌گردد:

$$\theta = \tan^{-1} \left[\frac{\sqrt{3}m}{m + 2n} \right] \quad (3-1)$$

بنابراین یک نانولوله می‌تواند با اندیس‌های (n, m) یا معادل آن با θ و d_t مشخص شود.


¹single-walled carbon nanotube (SWCNT)

²multi-walled carbon nanotube (MWCNT)



شکل ۱-۲: بردار و زاویه‌ی پیچش [۵].

در صورتی که $n=m$ باشد، نانولوله دسته مبللی نامیده می‌شود و زیگزاگ حالتی است که $m=0$ باشد. در نانولوله دسته مبللی $\theta = 30^\circ$ و در نانولوله زیگزاگ $\theta = 0^\circ$ است. تمام حالت‌های دیگر به عنوان کایرال یا ساختارهای مارپیچی نامیده می‌شوند. در مورد نانولوله‌های کایرال $0^\circ < \theta < 30^\circ$ است.




شکل ۱-۳: اشکال مختلف نانولوله کربنی (a) دسته مبللی (b) زیگزاگ (c) مارپیچی [۶].

نانولوله‌های کربنی چند جداره را می‌توان به صورت لوله‌های گرافنی متراکم و نزدیک به هم با لایه‌های متعددی از ورق‌های گرافنی تعریف کرد که با حفره‌ای به قطر ۲ تا ۲۵ نانومتر هم‌مرکز با فاصله‌ی ۰/۳۴ نانومتر از هم جدا شده‌اند.

عیوب نانولوله‌های کربنی

در برخی از موارد علاوه بر ساختارهای ایده‌آل بدون عیب به‌طور خواسته یا ناخواسته، نانولوله‌های کربنی دارای ساختارهای معیوب می‌باشند. تغییر شکل‌هایی نظیر خمش و تغییر قطر ناگهانی نانولوله با جانشینی یک شش ضلعی با هفت ضلعی و یا پنج ضلعی بوجود می‌آیند. این تغییر شکل‌ها می‌توانند به سمت داخل و یا خارج نانولوله باشند. مشخصات الکتریکی نانولوله‌ها به شدت وابسته به این تغییر شکل‌ها می‌باشد. دسته دیگری از عیوب به واسطه ایجاد ناخالصی‌ها در حین و یا بعد از فرآیند رشد نانولوله‌ها بوجود می‌آیند. ترکیباتی که به صورت ناخالصی در شبکه اتمی نانولوله قرار می‌گیرند، می‌توانند ذرات کاتالیزور مورد استفاده برای انجام فرآیند باشند. عیوب پنج ضلعی و هفت ضلعی همچنین می‌تواند منجر به ایجاد ساختارهای جدیدی همچون ساختار شکل Y و شکل T با اتصالات نانولوله تک دیواره گردد.



شکل ۱-۴: (a) اتصال Y زیگزاگی در یک SWNT (b) تصویر نانولوله دسته مبلی متصل شده به زیگزاگ

همراه با یک ۵ ضلعی و ۷ ضلعی [۷].

روش‌های تولید نانولوله کربنی

پس از حرارت دادن اتم‌های کربن تا حدود ۳۰۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد، این اتم‌ها، دوباره