

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه تبریز

دانشکده شیمی

گروه شیمی آلی و بیوشیمی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی

عنوان

بررسی سنتز نانوکامپوزیت‌های رسانای الکتریکی بر پایه بسترهای پلی ساکاریدی

زیست سازگار

استاد راهنما

دکتر حسن نمازی

اساتید مشاور

دکتر ناصر ارسلانی

دکتر رضا تیموری مفرد

پژوهشگر

ماهرخ باقرشیرودی

بهمن ماه ۹۰

تقدیم به

پدر، مادر و خاله مهربان، دلسوز و فداکارم

که همواره در محله محله زندگیم

پشتیان، یاریگر و چراغ راهم بوده و هستند.

و خواهران مهربانم

که همواره بهترین مشوق برای ادامه راهم می باشند.

تقدیر و تشکر

از استاد راهنمای گرانقدر و محترم جناب آقای دکتر حسن نازی که امر سرپرستی این پیمان نامه را به عهده داشته و همواره با لطف و توجه مرا از راهنمایی های ارزشمند خود بهره مند ساخته اند.

از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر ناصر اسلانی و جناب آقای دکتر رضایتی مفرود که امر مشاوره این پیمان نامه را به عهده داشتند.

از جناب آقای دکتر حسین مصطفوی که زحمت داوری این پیمان نامه را به عهده داشتند.

کلیه اساتید محترم دانشکده شیبه ویژه اساتید محترم گروه شیبه آبی، جناب آقای دکتر علی اکبر انتظامی که از محضر علمی ایشان بهره بردم، جناب آقای دکتر عزیز شریب و جناب آقای دکتر کاظم دیندار صابزه خاطر راهنمایی های ایشان در طول دوران تحصیل.

ریاست محترم دانشکده شیبه جناب آقای دکتر میر قاسم حسینی، معاونت محترم پژوهشی جناب آقای دکتر رضایان معاونت محترم آموزشی جناب آقای دکتر ناصر اسلانی و مدیریت محترم گروه شیبه آبی جناب آقای دکتر رضایتی مفرود.

کارکنان و کارمندان بخش های مختلف دانشکده شیبه ویژه آزمایشگاه خدماتی جناب آقای دکتر زارعی، جناب آقای شریب و سرکار خانم سیستانی. همچنین کادر محترم آموزش، دبیرخانه، زیراکس، انبار مواد نگهدارنده خدمات.

دوست و بهکار محترم، سرکار خانم رقیه کبیری (دانشجوی دکتری) به خاطر راهنمایی ها و بهکاری های بی دریغ ایشان.

تامی دوستان، هم کلاسی ها و به ویژه بهکاران گرامی در آزمایشگاه تحقیقاتی که بوسیدرات و پلیمر های طبیعی، سرکار خانم کبیری، ناموری، بلالی و عبدالله زاده و آقایان: صفری راه

احمدی، طواری، حیدری، باقری و علامه به خاطر بهکاری صمیمانه شان.

نام خانوادگی دانشجو: باقرشیرودی		نام دانشجو: ماهرخ	
عنوان پایان نامه: بررسی سنتز نانوکامپوزیت های رسانای الکتریکی بر پایه بسترهای پلی ساکاریدی زیست سازگار			
استاد راهنما: دکتر حسن نمازی			
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد	رشته: شیمی	گرایش: آلی	دانشگاه: تبریز
دانشکده: شیمی		تاریخ فارغ التحصیلی: بهمن ماه ۹۰	تعداد صفحه: ۱۰۰
کلید واژه: نانوکامپوزیت، پلی آنیلین، نانوکریستال نشاسته، پوشش های نانوفیبری، پلی پیرول، رسانایی الکتریکی			
<p>چکیده:</p> <p>مواد کامپوزیتی جهت جبران کمبودهای یکدیگر و ایجاد ویژگی های تقویت شده و جدید سنتز می شوند. پلیمرهای مزدوج کاربردهای زیادی از جمله در بیوسنسورها دارا می باشند. پلیمرهای مزدوج، به ویژه پلی آنیلین و پلی پیرول، خواص آنتی آکسیدانی و کاربردهای پزشکی خوبی نیز دارند. اما، برای استفاده از این ویژگی ها باید زیست سازگاری پلیمرهای مزدوج، افزایش و سمیت آن ها کاهش یابد. نظریه ترکیب یک پلیمر طبیعی زیست تخریب پذیر و غیر سمی، با یک پلیمر سنتزی، نسبتاً جدید بوده و می تواند مسیر جدیدی در جهت تهیه مواد پیشرفته در آینده ایجاد نماید. در بخش اول از این کار پژوهشی ابتدا نانوکریستال های نشاسته با استفاده از نشاسته ذرت مومی تهیه شده و سپس نانوکامپوزیت آن ها با پلی آنیلین به روش پلیمریزاسیون اکسیداسیونی شیمیایی در محل، تحت شرایط مختلف پلیمریزاسیون از جمله دما، زمان، غلظت و نسبت اکسید کننده به مونومر، با چند نوع دوپه کننده تهیه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت اکسید کننده، دوپه کننده و زمان پلیمریزاسیون و کاهش دمای واکنش تا حد معین، هدایت نمونه ها افزایش خواهد یافت. همچنین نوع دوپه کننده مهمترین فاکتور تأثیر گذار بر روی رسانایی خواهد بود.</p> <p>در بخش دوم از کار پژوهشی، پوشش پلی آنیلین بر روی نانوکریستال های نشاسته به صورت نانوفیبر تهیه شد و مورفولوژی آن با پوشش پلی آنیلین به صورت نانوفیبر بر روی نانوکریستال های سلولز مقایسه شد و رسانایی آن ها نیز مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پوشش های نانوفیبری رسانایی بیشتری داشته و نانوکریستال های نشاسته در مقایسه با سلولز از پوشش کامل تری برخوردارند.</p> <p>در بخش سوم، نانوکامپوزیت نانوکریستال نشاسته با پلی پیرول نیز به طریق ذکر شده در مورد پلی آنیلین سنتز شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد پوشش پلی پیرول حاصل در ابعاد نانو بوده و رسانایی بهتری نسبت به پوشش پلی آنیلین دارا می باشد.</p> <p>خصوصیات و ساختار نانوکامپوزیت های تهیه شده با استفاده از تکنیک های UV-Vis, XRD, FT-IR, SEM, TGA, DSC مورد بررسی قرار گرفت. همچنین الکترو اکتیویته نمونه ها با استفاده از ولتامتری چرخه ای و هدایت نمونه ها با استفاده از هدایت سنج چهار نقطه ای اندازه گیری شد.</p>			

فهرست مطالب

فصل اول: بررسی منابع

- ۱-۱- پلیمرهای رسانای ذاتی..... ۱
- ۲-۱- پلی آنیلین: پیشینه و ساختار..... ۳
- ۳-۱- مفهوم دوپینگ..... ۶
- ۳-۱-۱- مکانیسم‌های دوپینگ..... ۷
- ۴-۱- عوامل مؤثر بر رسانایی..... ۱۳
- ۴-۱-۱- سطح دوپینگ..... ۱۳
- ۴-۱-۲- درجه بلورینگی..... ۱۴
- ۴-۱-۳- وزن مولکولی..... ۱۴
- ۴-۱-۴- سطح اکسیداسیون و آرایش مولکولی..... ۱۵
- ۵-۱- پلی پیرول..... ۱۶
- ۵-۱-۱- تهیه پلی پیرول..... ۱۶
- ۵-۱-۲- مکانیسم دوپینگ..... ۱۸
- ۶-۱- پلیمرهای رسانا در کاربردهای بیولوژیکی..... ۱۹
- ۶-۱-۱- ضرورت زیست تخریب پذیری..... ۲۰

- ۲۱ استفاده از بیوپلیمرها. ۱-۶-۲
- ۲۱ حوزه کاربردهای پلی آنیلین در پزشکی. ۱-۶-۳
- ۲۳ پلیمرهای رسانای نانوساختاری. ۱-۷
- ۲۵ پلیمرهای تجدید پذیر. ۱-۸
- ۲۵ نشاسته. ۱-۸-۱
- ۲۶ ساختار نشاسته. ۱-۸-۲
- ۲۷ آمیلوز. ۱-۸-۲-۱
- ۲۸ آمیلوپکتین. ۱-۸-۲-۲
- ۲۸ ساختار نیمه کریستالی. ۱-۸-۲-۳
- ۲۹ سلولز. ۱-۸-۳
- ۳۰ ساختار مولکولی. ۱-۸-۳-۱
- ۳۱ ساختار کریستالی. ۱-۸-۳-۲
- ۳۲ اهداف کار پژوهشی.

فصل دوم: مواد و روش ها

- ۳۳ مواد شیمیایی. ۱-۲-۱
- ۳۳ خالص سازی آنیلین و پیرول. ۱-۲-۱-۱

- ۳۳ ۲-۱-۲- آماده سازی کیسه دیالیزی
- ۳۴ ۲-۲- دستگاه‌ها و تجهیزات به کار رفته
- ۳۵ ۳-۲- تهیه نانوکریستال های نشاسته
- ۳۶ ۴-۲- روش عمومی تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین با نانوکریستال نشاسته
- ۵-۲- تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین و نانوکریستال نشاسته به صورت پوشش پلی آنیلین در حالت
نانوفیبر ۳۷
- ۳۸ ۶-۲- تهیه نانوکریستال های سلولز
- ۷-۲- تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین با نانوکریستال سلولز به صورت پوشش پلی آنیلین در حالت
نانوفیبر ۳۹
- ۳۹ ۸-۲- تهیه نانوکامپوزیت پلی پیرول و نانوکریستال نشاسته
- ۴۰ ۹-۲- چگونگی اندازه گیری هدایت الکتریکی نمونه ها
- ۴۱ ۱۰-۲- چگونگی بررسی الکترواکتیویته نمونه ها با استفاده از ولتامتری چرخه ای

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

- ۴۲ ۱-۳- بررسی واکنش های تهیه نانوکریستال نشاسته
- ۴۲ ۱-۱-۳- نانوکریستال های نشاسته
- ۴۴ ۲-۱-۳- تهیه نانوکریستال های نشاسته

- ۳-۱-۳- بررسی طیف FT-IR نانوکریستال های نشاسته..... ۴۷
- ۳-۱-۴- بررسی مورفولوژی نانوکریستال های نشاسته (SEM)..... ۴۸
- ۳-۱-۵- بررسی مورفولوژی نانوکریستال های نشاسته (TEM)..... ۵۱
- ۳-۱-۶- بررسی بلورینگی نانوکریستال های نشاسته..... ۵۲
- ۳-۲- بررسی واکنش تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته..... ۵۴
- ۳-۲-۱- بررسی تغییرات هدایت الکتریکی نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته و عوامل مؤثر بر آن..... ۵۵
- ۳-۲-۱-۱- بررسی تأثیر غلظت اکسید کننده و نسبت اکسید کننده به مونومر..... ۵۶
- ۳-۲-۱-۲- بررسی نسبت مونومر آنیلین به مونومر کربوهیدرات به کار رفته..... ۵۸
- ۳-۲-۱-۳- بررسی تأثیر غلظت اسید دوپه کننده..... ۵۹
- ۳-۲-۱-۴- بررسی تأثیر نوع اسید دوپه کننده..... ۶۰
- ۳-۲-۱-۵- بررسی تأثیر زمان پلیمریزاسیون..... ۶۲
- ۳-۲-۱-۶- بررسی تأثیر دمای پلیمریزاسیون..... ۶۳
- ۳-۲-۱-۷- شرایط بهینه برای تهیه نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته..... ۶۴
- ۳-۲-۲- بررسی تأثیر پوشش پلی آنیلین در حالت نانوفیبر بر روی مورفولوژی و رسانایی..... ۶۵
- ۳-۲-۳- بررسی طیف FT-IR نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته..... ۷۰

۷۲	۳-۲-۴- بررسی مورفولوژی نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته (SEM).....
۷۳	۳-۲-۵- بررسی بلورینگی نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته.....
۷۴	۳-۲-۶- بررسی طیف UV-Vis نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته.....
	۳-۲-۷- بررسی الکترواکتیویته نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته به روش ولتامتری
۷۷	چرخه‌ای.....
۸۱	۳-۲-۸- بررسی رفتار حرارتی (DSC-TGA) نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته.....
۸۶	۳-۳- بررسی واکنش تهیه نانوکامپوزیت پلی پیروول / نانوکریستال نشاسته.....
۸۷	۳-۳-۱- بررسی طیف FT-IR نانوکامپوزیت پلی پیروول / نانوکریستال نشاسته.....
۸۸	۳-۳-۲- بررسی مورفولوژی نانوکامپوزیت پلی پیروول / نانوکریستال نشاسته (SEM).....
۹۱	۳-۳-۳- بررسی رسانایی نانوکامپوزیت پلی پیروول / نانوکریستال نشاسته.....
۹۲	۳-۳-۴- بررسی رفتار حرارتی نانوکامپوزیت پلی پیروول / نانوکریستال نشاسته.....
۹۳	نتیجه‌گیری.....
۹۴	پیشنهادات.....
۹۵	منابع.....

فهرست شکل ها

- شکل ۱-۱- فهرستی از پلیمرهای مزدوج ۲
- شکل ۱-۲- ساختار پایه پلی آنیلین ۴
- شکل ۱-۳- ساختار پلی آنیلین برای حالت های مختلف اکسیداسیون ۴
- شکل ۱-۴- اکسیداسیون آنیلین با آمونیوم پرسولفات و تولید پلی آنیلین هیدروژن سولفات ۵
- شکل ۱-۵- پروتونه شدن باز امرالدین پلی آنیلین به نمک امرالدین پلی آنیلین ۸
- شکل ۱-۶- مکانیسم پروتونه شدن پلی آنیلین ۹
- شکل ۱-۷- ساختار اکسید شده و رسانای الکتریکی پلی پیرول ۱۶
- شکل ۱-۸- تهیه پلی پیرول از طریق تشکیل کاتیون رادیکال ۱۷
- شکل ۱-۹- مکانیسم رسانایی در پلی پیرول ۱۸
- شکل ۱-۱۰- ساختار $D-\alpha$ - گلوکوپیرانوز ۲۷
- شکل ۱-۱۱- ساختار شیمیایی آمیلوز ۲۷
- شکل ۱-۱۲- ساختار شیمیایی آمیلوپکتین ۲۸
- شکل ۱-۱۳- شماتیک ساختار نیمه بلوری نشاسته ۲۹
- شکل ۱-۱۴- ساختار سلولز ۳۰
- شکل ۱-۱۵- نواحی آمورف و کریستالی در سلولز ۳۱

- شکل ۳-۱- اولین مشاهدات میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) از نانوکریستال‌های نشاسته... ۴۳
- شکل ۳-۲- تصاویر TEM از نانوکریستال‌های نشاسته..... ۴۴
- شکل ۳-۳- الگوی شماتیک تهیه نانوکریستال‌ها از نشاسته ذرت مومی..... ۴۷
- شکل ۳-۴- طیف FT-IR نانوکریستال نشاسته، تهیه شده با قرص KBr..... ۴۸
- شکل ۳-۵- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پوششی (SEM) از نانوکریستال‌های نشاسته..... ۴۹
- شکل ۳-۶- اندازه ذرات و نقشه توپوگرافی تصاویر SEM نانوکریستال‌های نشاسته..... ۵۱
- شکل ۳-۷- تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نانوکریستال‌های نشاسته..... ۵۲
- شکل ۳-۸- دیاگرام XRD نانوکریستال نشاسته..... ۵۴
- شکل ۳-۹- شماتیک واکنش پلیمریزاسیون اکسیداسیونی شیمیایی آنیلین بر روی سطح نانوکریستال نشاسته..... ۵۵
- شکل ۳-۱۰- منحنی تغییرات هدایت الکتریکی در مقابل غلظت اکسید کننده..... ۵۷
- شکل ۳-۱۱- منحنی تغییرات هدایت الکتریکی در مقابل نسبت مولی اکسید کننده به مونومر آنیلین ۵۸
- شکل ۳-۱۲- منحنی تغییرات هدایت الکتریکی در مقابل نسبت مونومر آنیلین به مونومر نانوکریستال نشاسته..... ۵۸
- شکل ۳-۱۳- منحنی تغییرات هدایت الکتریکی در مقابل غلظت اسید (HCl)..... ۶۰
- شکل ۳-۱۴- منحنی تغییرات هدایت الکتریکی در مقابل زمان پلیمریزاسیون..... ۶۳
- شکل ۳-۱۵- منحنی تغییرات هدایت الکتریکی در مقابل دمای پلیمریزاسیون..... ۶۴

- شکل ۳-۱۶- تصاویر SEM از نانوکامپوزیت PANI/SNC با پوشش پلی آنیلین به صورت نانوفیبر به همراه نمایش اندازه نانوفیبرها. ۶۷
- شکل ۳-۱۷- تصاویر SEM از نانوکامپوزیت PANI/CNC با پوشش پلی آنیلین به صورت نانوفیبر به همراه نمایش اندازه نانوفیبرها. ۶۸
- شکل ۳-۱۸- شماتیک واکنش پلیمریزاسیون اکسیداسیونی شیمیایی آنیلین روی سطح نانوکریستال‌های سلولز. ۶۹
- شکل ۳-۱۹- طیف FT-IR نانوکریستال نشاسته و پلی آنیلین. ۷۱
- شکل ۳-۲۰- طیف FT-IR نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته، تهیه شده در شرایط بهینه. ۷۲
- شکل ۳-۲۱- تصویر میکروسکوپ الکترونی پوششی (SEM) نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته، تهیه شده در شرایط بهینه، با بزرگ‌نمایی‌های مختلف. ۷۳
- شکل ۳-۲۲- دیاگرام XRD نانوکامپوزیت پلی آنیلین / نانوکریستال نشاسته، تهیه شده در شرایط بهینه. ۷۴
- شکل ۳-۲۳- طیف جذبی نانوکامپوزیت PANI/SNC، تهیه شده در شرایط بهینه، دوپه نشده. ۷۶
- شکل ۳-۲۴- طیف جذبی نانوکامپوزیت PANI/SNC، تهیه شده در شرایط بهینه، دوپه شده با HCl. ۷۶
- ۱مولار. ۷۶

- شکل ۳-۲۵- ولتاگرام چرخه‌ای نانوکامپوزیت PANI/SNC، تهیه شده در شرایط بهینه، دوپه شده با HCl ۱ مولار در سرعت‌های روبش ۱۰۰، ۵۰، ۲۵ mv/s ۷۸
- شکل ۳-۲۶- نمودار شدت جریان پیک آندی بر حسب سرعت روبش پتانسیل برای نانوکامپوزیت PANI/SNC، تهیه شده در شرایط بهینه، دوپه شده با HCl ۱ مولار..... ۷۹
- شکل ۳-۲۷- ولتاگرام چرخه‌ای نانوکامپوزیت PANI/SNC، تهیه شده در شرایط بهینه، دوپه شده با HCl ۱ مولار بعد از رشد الکتروشیمیایی پلی آنیلین بر روی فیلم موجود روی الکتروود GC با سرعت- های روبش ۱۰۰، ۵۰، ۲۵ تحت شرایط قبلی..... ۸۰
- شکل ۳-۲۸- نمودار شدت جریان پیک آندی بر حسب سرعت روبش پتانسیل برای نانوکامپوزیت PANI/SNC دوپه شده با HCl ۱ مولار بعد از رشد الکتروشیمیایی پلی آنیلین به تعداد ۱۰ سیکل بر روی فیلم اولیه..... ۸۰
- شکل ۳-۲۹- دیاگرام دمانگاشت TGA نانوکامپوزیت PANI/SNC تهیه شده در شرایط بهینه..... ۸۳
- شکل ۳-۳۰- دیاگرام دمانگاشت TGA نانوکریستال نشاسته..... ۸۳
- شکل ۳-۳۱- دیاگرام دمانگاشت DSC نانوکریستال نشاسته..... ۸۵
- شکل ۳-۳۲- دیاگرام دمانگاشت DSC نانوکامپوزیت PPY/SNC تهیه شده در شرایط بهینه، دوپه شده با HCl ۱ مولار..... ۸۶
- شکل ۳-۳۳- شماتیک واکنش پلیمریزاسیون اکسیداسیونی شیمیایی پیروول روی سطح نانوکریستال نشاسته..... ۸۷
- شکل ۳-۳۴- طیف FT-IR نانوکامپوزیت PPY/SNC..... ۸۸

شکل ۳-۳۵- تصویر SEM نانوکامپوزیت PPY/SNC، در بزرگ نمایی‌های مختلف..... ۸۹

شکل ۳-۳۶- اندازه ذرات پلی پیروول، نقشه توپوگرافی نانوذرات پلی پیروول..... ۹۰

شکل ۳-۳۷- دیاگرام دمانگاشت DSC نانوکامپوزیت PPY/SNC..... ۹۱

فهرست جدول ها

جدول ۳-۱- نتایج حاصل از تأثیر نوع دوپه کننده بر هدایت الکتریکی..... ۶۲

جدول ۳-۲- نتایج حاصل از نوع پوشش پلی آنیلین بر روی نانوکریستال نشاسته بر روی هدایت

الکتریکی..... ۶۹

جدول ۳-۳- نتایج حاصل از نوع پوشش پلی آنیلین بر روی نانوکریستال سلولز بر روی هدایت

الکتریکی..... ۶۹

جدول ۳-۴- نتایج حاصل از تأثیر زمان پلیمریزاسیون پلی پیروول/نانوکریستال نشاسته بر روی هدایت

الکتریکی..... ۹۱

فهرست واژگان اختصاری

PANI: Polyaniline

EB: Emeraldine Base

ES: Emeraldine Salt

APS: Ammonium Persulfate

SNC: Starch Nanocrystal

CNC: Cellulose Nanocrystals

PPY: Polypyrrole

DBSA: Dodecyl Benzen Sulfonic Acid

PTSA: p-Toluene Sulfonic Acid

NMP: N-Methyl-2-Pyrrolidone

SEM: Scanning Electron Microscopy

TEM: Transition Electron Microscopy

TGA: Thermogravimetric Analysis

DSC: Differential Scanning Calorimetry

XRD: X-Ray Diffraction

CV: Cyclic Voltammetry

GC: Glassy Carbon

فصل اول

بررسی منابع


۱-۱- پلیمرهای رسانای ذاتی

در سال ۱۹۷۷ Shirakawa و همکاران، گزارش کردند که با دوپه کردن پلی استیلن، این پلیمر آلی تغییر کرده و ویژگی‌های مشابه فلزات را نشان می‌دهد. از این کشف اولیه، یک گروه از مواد توسعه پیدا کردند که در مجموع، پلیمرهای رسانای ذاتی نامیده می‌شوند. پلیمرهای رسانای ذاتی، طبقه جدیدی از "فلزات سنتزی" می‌باشند که ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی پلیمرها را با ویژگی‌های الکترونیکی فلزات و نیم رساناها ترکیب کرده‌اند [۲۱].

پلیمرهای رسانای الکتریکی، پلیمرهایی با سیستم الکترونی π مزدوج می‌باشند که رسانایی الکتریکی "شبه فلز" قابل توجهی دارند. این نوع پلیمرها به دلیل ویژگی‌های نوری، الکتریکی و مکانیکی، مواد مورد توجهی می‌باشند. پلیمرهای رسانای ذاتی، پتانسیل زیادی جهت کاربرد در تکنولوژی در زمینه‌های مختلف دارند. آن‌ها می‌توانند به عنوان فیلم‌های استاتیک برای بسته بندی‌های شفاف اجزای الکترونیکی، پوشش‌های الکترومغناطیس، باتری‌های قابل شارژ، دیودهای منعکس کننده نور، ابزارهای نمایش الکتروکرومیک، سنسورهای پزشکی و لوازم داروسازی، غشاهایی برای جداسازی مخلوط گازها، پوشش‌های محافظ خوردگی، رنگ‌ها، چسب‌های رسانا و غیره به کار روند. دیگر کاربرد ویژه و شناخته شده پلیمرهای رسانا به عنوان مواد جاذب (امواج میکروویو) (RAMS^۱) می‌باشد [۳].

¹ Radar (Microwave) Absorbing Materials

از زمان کشف پلی استیلن دوپه شده در سال ۱۹۷۷، به عنوان یک پلیمر رسانای الکتریکی، پلیمرهای رسانای ذاتی توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. از آن پس، پلیمرهای با پیوند دوگانه مزدوج، توسعه داده شده‌اند. پلیمرهای رسانا بر پایه مونومرهای آروماتیک یا هتروسیکل مانند آنیلین، پیرول، تیوفن و مشتقات آن‌ها در سال‌های اخیر، به دلیل پایداری محیطی خوب، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند [۴]. در شکل ۱-۱ فهرستی از پلیمرهای مزدوج قرار داده شده است.



شکل ۱-۱- فهرستی از پلیمرهای مزدوج [۴]