



۳۹۱۱۰

از انظار محترم استادی
مستجاب

به نام خدا

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

۱۳۸۰ / ۱۲ / ۱۹

بررسی تأثیر نحوه سرد کردن سرباره کوره شعله ای بر بازیابی مس محتوی آن

016558

احمد احمدی

پایان نامه جهت دریافت
درجه کارشناسی ارشد در رشته
مهندسی متالورژی - استخراج فلزات

۳۹۸۸۰

اساتید راهنما: دکتر جلیل وحدتی خاکی
دکتر مسعود گودرزی

آذرماه ۱۳۸۰

۳۹۱۱۰

تقدیم به
پدر و مادر عزیزم
که همواره دعای خیرشان بدرقه راهم بوده

و

همسرم عزیزم که بدون همراهی او
انجام این تحقیق میسر نمی گشت.

چکیده:

کاهش مس تلف شده در سرباره کوره شعله ای با ننگه داری در دمای 1200°C امکانپذیر می باشد. احیاء مگنتیت محتوی سرباره با یکی از عوامل احیاء کننده می تواند در جهت کاهش ویسکوزیته و تسریع ته نشینی مؤثر باشد. نتایج آزمایشات انجام گرفته بر روی سرباره مس سرچشمه گویای این نکته است که در مقطع سرباره کوره ریورب مس سرچشمه، ذرات مس خالص وجود ندارد. و تقریباً اکثر ذرات مس محتوی سرباره بصورت کروی با ترکیب مات، با اندازه ذرات محبوس شده بین $1 - 446$ میکرون می باشند. بهترین دمای نگهداری سرباره، در محدوده دماهای بررسی شده ($1300 - 1000^{\circ}\text{C}$)، دمای 1200°C می باشد. در این دما، ذوب کامل ویسکوزیته مناسب برای ته نشین سازی ذرات محتوی مس با حداقل تلاطم (کف کردن مذاب) حاصل گردید.

فاز دوم (مات) بدون اضافه کردن اضافه شونده، پس از ۴ ساعت ایجاد شد، که از زمینه اصلی کاملاً مستقل می باشد. پس از گذشت $2/5 - 5$ ساعت از زمان ته نشین سازی، ذرات باقیمانده به شکل کاملاً کروی و با ابعاد کمتر از 10 میکرون مشاهده شدند که این موضوع با توجه به آنالیز این ذرات که محتوی مس، گوگرد و آهن (مات) می باشند، با محاسبات مربوطه مطابقت دارد. حداکثر قطر قطرات باقیمانده در بخش پائین در نمونه، پس از 3 ساعت زمان ته نشینی $7/5$ میکرون بوده و حداکثر قطر قطرات در بخش بالائی نمونه $4/18$ میکرون بود که با توجه به سقوط سریعتر قطرات با ابعاد بزرگتر با مدل مطابقت دارد همچنین آنالیز سرباره اولیه و سرباره ته نشین سازی شده، گویای وجود مس اکسیدی به صورت محلول در سرباره می باشد. اکسید مس محتوی سرباره از مقدار $0/22$ در زمانهای نگهداری بیش از سه ساعت به رقمی کمتر از $0/1$ درصد رسیده است.

دندریت های رشد یافته در فاز دوم که غنی از مس می باشد، می تواند در اثر جدایش مس از فاز مات بوده یا اینکه مطابق بررسی های رودل به دلیل سرد کردن آهسته سرباره حاصل شده باشد.

با اضافه کردن پیریت و کربن، فاز دوم در مدت زمان کمتری (2 ساعت) حاصل می گردد. میزان بازیابی با اضافه کردن کربن پس از 2 ساعت به بیش از 90 درصد بالغ می گردد که این میزان بازیابی با اضافه کردن 7 درصد پیریت در همین مدت زمان حاصل می شود. اضافه کردن همزمان کک و پیریت، میزان بازیابی را تا 93 درصد نتیجه می دهد و این میزان بازیابی با مدت زمان 4 ساعت به 96 درصد بالغ خواهد گردید. با اضافه کردن کنسانتره به سرباره پس از 2 ساعت فاز دوم تشکیل شده و میزان مس محتوی سرباره به $0/34$ درصد رسید. این موضوع با ادامه زمان بازیابی به 3 ساعت به $0/21$ تغییر یافت. ترکیبات فلوریدی KF, NaF تاثیر مشابهی بر بازیابی دارند بطوریکه با اضافه کردن NaF و KF به سرباره پس از 2 ساعت فاز دوم تشکیل شد.

بسمه تعالی

تشکر و قدردانی

من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

سپاس خداوندی را که در سیط خلقت خویش حتی ذره ای را از نعمت بیدریغش محروم نگردانید و ما را به توفیق انجام امور نائل فرمود.

بدینوسیله از زحمات صمیمانه کلیه عزیزان و دوستان در شرکت ملی صنایع مس ایران خصوصاً مدیریت محترم مجتمع مس سرچشمه جناب آقای مهندس مرادعلیزاده به جهت ایجاد امکانات ارتباطی فیما بین دانشگاه و صنعت و مدیریت محترمه مرکز تحقیقات و مطالعات سرکار خانم مهندس پرتوآذر، مدیریت محترم تحقیقات پیرومتالورژی، آقای مهندس عماد نیک نژاد، کارشناسان محترم مرکز تحقیقات آقایان مهندسین حسینی، سعید و پرسنل محترم آزمایشگاه پیرومتالورژی علی الخصوص آقای ابراهیمی، همچنین پرسنل محترم آزمایشگاه های شیمی ترو مینرالورژی، متالوگرافی و XRF، صمیمانه قدردانی می نمایم.

همچنین عنایت عزیزان اساتید دانشگاه که با راهنمایی های خویش موجب بهبود روند پیشرفت پروژه گردیده اند، آقایان دکتر جلیل وحدتی خاکی و دکتر مسعود گودرزی موجب امتنان است.

از زحمات بیدریغ دوستان در آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه بالاخص مدیریت محترم آن مجموعه آقای دکتر بیت الهی، سرکار خانم مهندس صالحچور و سرکار خانم مهندس صمدانی به جهت کمک در انجام بهتر این پروژه صمیمانه تشکر می نمایم.

از تشریف فرمایی کلیه عزیزان در جلسه دفاعیه علی الخصوص آقایان دکتر وقار، دکتر رضوی زاده و دکتر بافقی تشکر و قدردانی می نمایم.

در انتها از کلیه عزیزانی که در هر شکل در انجام این پروژه ماریاری رساندند، قدردانی و تشکر می نمایم.

| | |
|----|--|
| ۱ | مقدمه |
| | فصل ۱ - روشهای استخراج مس |
| ۲ | ۱-۱- منابع مس |
| ۲ | ۲-۱- روشهای پیرومتالورژی |
| ۳ | ۳-۱- روشهای هیدرومتالورژی |
| | فصل ۲ - نکات مهم در فرآیندهای ذوب |
| ۵ | ۱-۲- فرآیندهای ذوب مات |
| ۵ | ۱-۱-۲- شیمی فیزیک ذوب مات |
| ۷ | ۲-۱-۲- ویژگیهای مات |
| ۹ | ۳-۱-۲- سرباره های ذوب مس |
| | فصل ۳ - مکانیزمهای اتلاف مس در سرباره |
| ۱۶ | ۱-۳- اتلاف شیمیائی مس در سرباره |
| ۱۸ | ۱-۱-۳- بررسی تعادل مات و سرباره |
| ۲۲ | ۲-۱-۳- محلولهای یونی |
| ۲۴ | ۳-۱-۳- حل شدن اکسید مس در سرباره |
| ۲۵ | ۴-۱-۳- رابطه بین حلالیت گوگرد و مس در سرباره |
| ۲۸ | ۵-۱-۳- تعادل فازي شامل فاز گاز |
| ۲۹ | ۶-۱-۳- تاثیر پارامترهای مختلف بر میزان انحلال مس در سرباره |
| ۳۱ | ۷-۱-۳- بررسی مس محتوی سرباره آلیاژها |
| ۳۶ | ۸-۱-۳- رفتار ویژه اکسید مس حل شده در سرباره |
| ۳۹ | ۹-۱-۳- تاثیر ترکیب سرباره بر حل شدن اکسید مس |
| ۴۰ | ۱۰-۱-۳- انحلال سولفید مس در سرباره |
| ۴۱ | ۱۱-۱-۳- روابط فازي در سیستم Cu_2O-FeO_n-CaO |
| ۴۳ | ۱۲-۱-۳- خلاصه بخش |
| ۴۵ | ۲-۳- اتلاف مکانیکی مس در سرباره |
| ۴۵ | ۱-۲-۳- دلایل اتلاف مکانیکی مس در سرباره |
| ۴۶ | ۲-۲-۳- عوامل موثر بر اتلاف مکانیکی مس در سرباره |

فصل ۴ - بازیابی مس از سرباره ها

- ۵۴ ۱-۴- بازیابی مس و روشهای آن
- ۵۵ ۱-۱-۴- روش هیدرومتالورژی
- ۵۵ ۲-۱-۴- روش پیرومتالورژی
- ۵۷ ۱-۲-۱-۴- تشریح روند عملیات بازیابی مس سرباره در کوره ها
- ۵۸ ۲-۲-۱-۴- کوره تیلت
- ۵۹ ۳-۱-۴- بالانس جرم و انرژی برای فرآیند بازیابی سرباره
- ۶۲ ۴-۱-۴- پارامترهای کوره بازیابی
- ۶۲ ۵-۱-۴- مقایسه کوره های شعله ای قدیمی و جدید

فصل ۵ - آزمایشات

- ۶۵ ۱-۵- هدف
- ۶۵ ۲-۵- استراتژی تحقیق
- ۶۵ ۳-۵- مدل سازی ته نشین سازی ذرات حاوی مس در سرباره
- ۶۶ ۱-۳-۵- فرضیات
- ۶۹ ۲-۳-۵- داده های مورد نیاز
- ۷۰ ۳-۳-۵- محاسبه سرعت سقوط ذرات محتوی مس در سرباره
- ۷۰ ۱-۳-۳-۵- اطلاعات دانسیته ذرات محتوی مس در سرباره
- ۷۱ ۲-۳-۳-۵- محاسبه ویسکوزیته سرباره
- ۷۲ ۴-۳-۵- محاسبه زمان ته نشینی
- ۷۶ ۴-۵- تجربیات آزمایشگاهی و مراحل آزمایشها
- ۷۶ ۱-۴-۵- مواد اولیه و تجهیزات
- ۷۸ ۲-۴-۵- تعیین مشخصات سرباره
- ۸۵ ۳-۴-۵- بدست آوردن دمای بهینه ذوب (نگه داری مذاب)
- ۸۹ ۴-۴-۵- بدست آوردن بهینه زمان نگهداری
- ۹۰ ۱-۴-۴-۵- دمای $1250^{\circ}C$
- ۹۳ ۲-۴-۴-۵- دمای $1200^{\circ}C$
- ۹۷ ۵-۴-۵- بررسیهای میکروسکوپی نتایج آزمایشها
- ۹۷ ۱-۵-۴-۵- مشاهدات میکروسکوپ نوری
- ۱۰۲ ۲-۵-۴-۵- بررسیهای میکروسکوپ الکترونی
- ۱۱۷ ۶-۴-۵- افزایش بازیابی و کاهش زمان ته نشین سازی

| | |
|-----|---|
| ۱۱۷ | ۱-۶۴-۵ استفاده از کربن جهت تسریع در بازیابی مس محتوی سرباره |
| ۱۱۸ | ۲-۶۴-۵ استفاده از پیریت جهت تسریع در بازیابی مس محتوی سرباره |
| ۱۱۹ | ۳-۶۴-۵ استفاده همزمان از کربن و پیریت جهت تسریع در بازیابی مس |
| ۱۲۰ | ۴-۶۴-۵ استفاده از NaF جهت تسریع در بازیابی مس |
| ۱۲۱ | ۵-۶۴-۵ استفاده از KF جهت افزایش در بازیابی مس محتوی سرباره |
| ۱۲۳ | ۶-۶۴-۵ تاثیر کنسانتره مس بر میزان بازیابی مس محتوی سرباره |
| ۱۲۴ | ۵-۵ تحلیل نتایج |
| ۱۲۵ | ۱-۵-۵ خلاصه نتایج |
| ۱۲۷ | ۲-۵-۵ نتیجه گیری کلی |
| ۱۲۹ | مراجع |
| ۱۳۳ | ضمائم |
| ۱۳۳ | الف - نقش کشش سطحی بین فازها در فرآیندهای ذوب |
| ۱۳۳ | الف - ۱ - اهمیت بحث |
| ۱۳۳ | الف - ۲ - پدیده های سطحی و تعلیق سرباره و مذاب |
| ۱۳۵ | الف - ۳ - نقش کشش سطحی در اتلاف مس از طریق سرباره |
| ۱۳۸ | ب - ویسکوزیته سرباره های مس حاصل از ذوب کنسانتره کالکوسیت |
| ۱۳۸ | ب - ۱ - تعریف |
| ۱۳۸ | ب - ۲ - ویسکوزیته سرباره های سیلیکاتی |
| ۱۳۹ | ب - ۳ - اثر عوامل مختلف بر ویسکوزیته سرباره های $Si_{0.7} - Fe_0$ |
| ۱۴۷ | ب - ۴ - فرمولاسیون ویسکوزیته مذاب فلزات |
| ۱۵۴ | پ - کاربرد میدان الکتریکی در ته نشین سازی ذرات |
| ۱۵۸ | پ - ۱ - اثر جریان الکتریکی و اندازه قطره بر سرعت مهاجرت |
| ۱۵۹ | پ - ۲ - اثر تخلیه بار قطرات بر سرعت مهاجرت |

فهرست اشکال

صفحه

عنوان

- شکل ۱-۱ - روشهای اصلی استخراج مس از کانه های سولفیدی ۳
- شکل ۱-۲ - روشهای اصلی استخراج مس از کانه های اکسیدی ۴
- شکل ۱-۲ - نمودار تعادل فازي Cu_2S-FeS (شلجل و شولر ۱۹۵۲) ۸
- شکل ۲-۲ - نمودار سه تایی $Cu-Fe-S$ در دمای $1250^\circ C$ (کریوسکی و شومان ۱۹۵۷) ۹
- شکل ۳-۲ - نمودار تعادلی $FeO-Fe_2O_3-SiO_2$ همراه با خطوط هم فشار ۱۲
- شکل ۴-۲ - سیستم سه تایی $FeO-FeS-SiO_2$ در دمای $1300^\circ C$ و فشار محیط ۱۳
- شکل ۵-۲ - دیاگرام چهار تایی $Cu_2S-FeS-FeO-SiO_2$ در دمای $1200^\circ C$ ۱۴
- شکل ۱-۳ - تغییرات مس محلول بر حسب عیار مات در سرباره های کوره شعله ای ۱۸
- شکل ۲-۳ - تغییرات مس تلف شده بصورت مکانیکی بر حسب عیار مات در سرباره های کوره شعله ای ۱۸
- شکل ۳-۳ - آهن محتوی سرباره اشباع سیلیکاتی در تعادل با مات ۲۰
- شکل ۴-۳ - سیلیس محتوی سرباره اشباع سیلیکاتی در تعادل با مات ۲۰
- شکل ۵-۳ - گوگرد محتوی سرباره اشباع سیلیکاتی در تعادل با مات ۲۰
- شکل ۶-۳ - مس محتوی سرباره اشباع سیلیکاتی در تعادل با مات ۲۰
- شکل ۷-۳ - تغییرات حلالیت مس در سرباره با تغییرات مقدار CaO و Al_2O_3 ۲۱
- شکل ۸-۳ - اکتیویته FeS و Cu_2S در مات استوکیومتری Cu_2S-FeS ۲۳
- شکل ۹-۳ - مقادیر $4N_{Fe(m)}N_{S(m)}$ و $(\frac{27}{4})N_{Cu(m)}^2N_{S(m)}$ با تغییرات عیار مات ۲۳
- شکل ۱۰-۳ - ارتباط بین حلالیت مس در سرباره سیلیکاتی و $p_{O_2}^{1/4}$ در حال تعادل با مس و مات عیار بالا ۲۵
- شکل ۱۱-۳ - ارتباط بین $\gamma_{\pm Cu_2S(s)}$ و $Log (\frac{27}{4})N_{Cu(m)}^2N_{S(m)}$ ۲۷
- شکل ۱۲-۳ - ارتباط بین ثابت اکتیویته Cu_2S و حلالیت گوگرد در سرباره ۲۷
- شکل ۱۳-۳ - منحنی شیب سازی شده برای حلالیت مس در سرباره ۲۸
- شکل ۱۴-۳ - مقادیر $Log \gamma_{\pm Cu_2O(s)}$ محاسبه شده برای معادلات (۳-۱۶ و ۳-۲۳) ۲۸
- شکل ۱۵-۳ - تغییرات درصد مس محلول در سرباره در دمای $1200^\circ C$ و تحت فشار اکسیژن ثابت ۳۰
- شکل ۱۶-۳ - تغییرات انحلال مس در سرباره های اشباع از سیلیس بر حسب عیار مات ۳۰
- شکل ۱۷-۳ - اثر مقدار اکسیژن محلول در مات بر روی میزان اتلاف مس محلول در سرباره ۳۰
- شکل ۱۸-۳ - انحلال مس در سرباره اشباع از سیلیس بر حسب درصد اکسیژن و مس در مات ۳۰
- شکل ۱۹-۳ - انحلال مس در سرباره در دمای $1300^\circ C$ ۳۲
- شکل ۲۰-۳ - ارتباط بین مس سرباره و اکتیویته مس در آلیاژ ما در درجه حرارت $1300^\circ C$ ۳۲
- شکل ۲۱-۳ - ارتباط بین درصد وزنی مس سرباره و a_{Cu_2O} در دمای $1300^\circ C$ ۳۴
- شکل ۲۲-۳ - نسبت $\frac{Fe^{3+}}{Fe^{2+}}$ بصورت تابعی از فشار اکسیژن در $a_{Cu} = 0.73$ ۳۴

- شکل ۳-۲۳- انحلال مس در سرباره فروسیلیکاتی اشباع از SiO_2 در درجه حرارت 1250°C و $a_{\text{Cu}} = 0.73$ ۳۶
- شکل ۳-۲۴- اثر فشار اکسیژن بر $\frac{\text{Fe}^{3+}}{\text{Fe}^{2+}}$ در سرباره اشباع از SiO_2 و درجه حرارت 1250°C و $a_{\text{Cu}} = 0.73$ ۳۶
- شکل ۳-۲۵- ارتباط بین نسبت $\frac{\text{Fe}^{3+}}{\text{Fe}^{2+}}$ سرباره با درصد مس تلف شده در سرباره کوره شعله ای ۳۶
- شکل ۳-۲۶- نسبت توزیع $\text{Fe, Co, Sn, Pb, Ni, Cu}$ بین سرباره و فلز و فشار اکسیژن در دمای 1300°C ۳۷
- شکل ۳-۲۷- تاثیر دما بر حل شدن اکسید فلزی در سرباره C در $\text{Log Po}_2 = 10$ ۳۷
- شکل ۳-۲۸- خطوط هم فشار برای ضرائب اکتیویته $\% \text{CuO}_{0.5}$ ، کل اتلاف اکسیدی، نسبت توزیع مس سولفیدی بین مات و سرباره ۳۸
- شکل ۳-۲۹- مقدار سولفید حل شده در سرباره FeO-SiO_2 با تغییرات SiO_2 موجود در سرباره (مات $\text{Cu}_2\text{S-FeS}$ - $30\% \text{ Cu}$) ۳۸
- شکل ۳-۳۰- مقدار سولفید حل شده در سرباره CaO, FeO-SiO_2 11% (مات با عیار 30%) ۳۸
- شکل ۳-۳۱- روابط فازی در سیستم $\text{CaO-FeO}_n\text{-Cu}_2\text{O}$ در هوا و دماهای 1200°C و 1300°C ۴۲
- شکل ۳-۳۲- روابط فازی در سیستم $\text{CaO-FeO}_n\text{-Cu}_2\text{O} - 7/5\% \text{ SiO}_2$ در هوا و دماهای 1200°C و 1300°C ۴۲
- شکل ۳-۳۳- ارتباط بین عیارمات با مس اکسیدی، سولفیدی و کل مس محلول در سرباره ۴۴
- شکل ۳-۳۴- اثر قطر ذرات بر روی زمان ته نشینی مات و صعود سرباره به ارتفاع 300 میلیمتر ۴۶
- شکل ۳-۳۵- اثر ترکیب شیمیایی سرباره های آزمایشگاهی و صنعتی بر روی ویسکوزیته آنها ۴۷
- شکل ۳-۳۶- اثر ترکیب شیمیایی بر روی ویسکوزیته سرباره در درجه حرارت 1250°C ۴۸
- شکل ۳-۳۷- ارتباط بین VR و ویسکوزیته سرباره در درجه حرارت های مختلف ۴۹
- شکل ۳-۳۸- اثر درجه حرارت و ترکیب شیمیایی بر روی ویسکوزیته سرباره ۴۹
- شکل ۳-۳۹- اثر عیار کسناتره بر روی نمره مات، وزن سرباره، درصد مس سرباره و مقدار مس تلف شده ۵۱
- شکل ۳-۴۰- اثر افزایش Fe_3O_4 بر روی درصد مس تلف شده در سرباره ۵۳
- شکل ۳-۴۱- اثر فشار اکسیژن بر روی درصد $\text{CuO}_{0.5}$ در سرباره ۵۳
- شکل ۴-۱- مس محتوی سرباره برگشتی کوره الکتریکی کارخانه انامی ۶۱
- شکل ۴-۲- ارتباط مس و مگنتیت در سرباره کوره الکتریکی ۶۱
- شکل ۴-۳- دیاگرام فازی برای بازیابی مس محتوی سرباره ۶۱
- شکل ۴-۴- مقایسه مس و مگنتیت محتوی سرباره و مات کوره های ریورب شرکت اوناهاما ۶۴
- شکل ۵-۱- شماتیک بوته محتوی سرباره در آن و دانه مات محبوس شده ۶۶
- شکل ۵-۲- نیروهای وارد بر قطره محبوس شده در سرباره ۶۷
- شکل ۵-۳- بوته های شاموتی مورد استفاده جهت ذوب سرباره ۷۷
- شکل ۵-۴- کوره الکتریکی مورد استفاده جهت عملیات بازیابی مس محتوی سرباره ۷۷
- شکل ۵-۵- شکل ذره مات مس محبوس شده در سرباره با اندازه 446 میکرون ۷۹

سازمان صنعت، معدن و تجارت
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
سازمان استاندارد

- شکل ۵-۶- آنالیز ترکیب قطره محبوس شده در سرباره با اندازه ۴۴۶ میکرون ۸۰
- شکل ۵-۷- آنالیز صفحه ای قطره محبوس شده در سرباره با اندازه ۴۴۶ میکرون ۸۰
- شکل ۵-۸- قطرات محبوس شده مات در سرباره به شکل‌های غیر کروی اندازه ۱۲۶ میکرون ۸۱
- شکل ۵-۹- قطرات محبوس شده مات در سرباره به شکل‌های غیر کروی اندازه ۵۱,۱ میکرون ۸۱
- شکل ۵-۱۰- نمودار آنالیز عنصری قطرات محبوس شده در مات با اندازه ۱۲۶ میکرون ۸۲
- شکل ۵-۱۱- نمودار آنالیز عنصری قطرات محبوس شده در مات با اندازه ۵۱/۱ میکرون ۸۲
- شکل ۵-۱۲- قطرات محبوس شده مات مس و حفره های ناشی از وجود حبابهای گاز SO_2 ۸۳
- شکل ۵-۱۳- نمودار آنالیز عنصری قطرات محبوس شده مات در سرباره انتقال یافته توسط حبابهای SO_2 ۸۴
- شکل ۵-۱۴- ذرات محبوس شده مات در سرباره ، که توسط میکروسکوپ نوری دیده شده است ۸۴
- شکل ۵-۱۵- نمودار برنامه عملیاتی آزمایشات سری اول جهت بدست آوردن بهترین دمای نگهداری مذاب ۸۶
- شکل ۵-۱۶- شمای نمونه مقطع شکسته شده در جهت ارتفاع ۸۷
- شکل ۵-۱۷- برنامه کاری نمونه های آزمایش های سری سوم در دمای $1250^{\circ}C$ ۹۰
- شکل ۵-۱۸- برنامه کاری نمونه های آزمایشهای سری سوم در دمای $1200^{\circ}C$ ۹۳
- شکل ۵-۱۹- میزان بازیابی حاصله در دمای $1200^{\circ}C$ درجه سانتیگراد ۹۵
- شکل ۵-۲۰- مقایسه مقدار مس در منطقه تحتانی نمونه های تحت بررسی در دماهای $1200^{\circ}C$ و $1250^{\circ}C$ ۹۶
- شکل ۵-۲۱- منطقه پائینی نمونه ته نشین سازی شده با مناطق روشن غنی از مس در دمای $1200^{\circ}C$ ۹۸
- شکل ۵-۲۲- مناطق عاری از رگه های مس در نقطه ۱- ، شکل ۵-۲۳ ۹۸
- شکل ۵-۲۳- مناطق بررسی شده در نمونه سرباره ته نشین شده در دمای $1200^{\circ}C$ و زمان ۴ ساعت ۹۹
- شکل ۵-۲۴- مناطق توده ای غنی از مس در منطقه مجاورت فاز دوم تجمع یافته ۱۰۰
- شکل ۵-۲۵- فاز دوم بصورت مناطق یکتواخت و منطقه ای به شکل ترک دارای دانه هایی به رنگ مس ۱۰۰
- شکل ۵-۲۶- فاز دوم بصورت مناطق یکتواخت و منطقه ای به شکل ترک ، کاملاً پُر شده با مس غنی ۱۰۱
- شکل ۵-۲۷- دندریت های رشد یافته از لبه های فاز دوم که به رنگ مس ظاهر شده اند ۱۰۱
- شکل ۵-۲۸- دندریت های رشد یافته در مناطق یکتواخت و لبه ها ۱۰۲
- شکل ۵-۲۹- ذرات باقیمانده محتوی مس ، گوگرد ، آهن محبوس شده در سرباره با ابعاد ۹ میکرون ۱۰۳
- شکل ۵-۳۰- نمودار آنالیز عنصری نمونه های موجود در سرباره با ابعاد ۹ میکرون در ارتفاع سه سانتی متری ۱۰۳
- از کف
- شکل ۵-۳۱- حضور ذرات با حداکثر قطر $7/5$ میکرون در بخش پائینی و ارتفاع ۲ سانتی متر از کف بوت به با زمان نگهداری ۳ ساعت و دمای $1200^{\circ}C$ ۱۰۴
- شکل ۵-۳۲- ذرات با قطر $4/18$ میکرون در بخش فوقانی نمونه ته نشین سازی شده ۱۰۴
- شکل ۵-۳۳- نمودار آنالیز عنصری ذرات باقیمانده در نمونه ته نشین سازی شده در دمای $1200^{\circ}C$ ۱۰۵
- شکل ۵-۳۴- آنالیز صفحه ای نمونه نگه داری شده در دمای $1200^{\circ}C$ در زمان ۳ ساعت و ذره محبوس شده در آن با ابعاد $7/5$ میکرون ۱۰۶
- شکل ۵-۳۵- ذره A محتوی مس در مجاورت منطقه تجمع یافته پس از زمان ته نشینی ۴ ساعت ۱۰۶

- شکل ۵-۳۶ - آنالیز عنصری ذره A در مجاورت منطقه تجمع یافته، (زمان ته نشینی ۴ ساعت) ۱۰۷
- شکل ۵-۳۷ - تغییرات درصد مس محتوی در مجاورت منطقه تجمع یافته فاز دوم ۱۰۸
- شکل ۵-۳۸ - روند تغییرات درصد آهن محتوی در مجاورت منطقه تجمع یافته فاز دوم ۱۰۸
- شکل ۵-۳۹ - روند تغییرات درصد گوگرد محتوی در مجاورت منطقه تجمع یافته فاز دوم ۱۰۹
- شکل ۵-۴۰ - آنالیز صفحه ای منطقه مجاور منطقه فاز دوم نسبت به عناصر مس، گوگرد و آهن ۱۱۰
- شکل ۵-۴۱ - یکنواختی آنالیز خطی (در مسیر ارتفاع) نمونه مورد بررسی، نگهداری شده به مدت ۴ ساعت ۱۱۰
- شکل ۵-۴۲ - یکنواختی آنالیز خطی (در مسیر افقی) نمونه مورد بررسی، نگهداری شده در دمای 1200°C ۱۱۰
- به مدت ۴ ساعت در فاصله ۳ سانتی متر از کف نمونه ۱۱۱
- شکل ۵-۴۳ - آنالیز صفحه ای نمونه ته نشین سازی شده در دمای 1200°C و زمان نگهداری شده ۴ ساعت ۱۱۱
- برای عناصر مس، گوگرد و آهن در ارتفاع ۲ سانتیمتری از کف بوته ۱۱۲
- شکل ۵-۴۴ - نتایج آنالیز نقطه ای توسط دستگاه SEM برای روند تغییرات مس محتوی سرباره با زمان ته نشینی ۱۱۲
- در فاصله های متفاوت از سطح سرباره وزمانهای نگهداری مختلف ۱۱۲
- شکل ۵-۴۵ - نمودار آنالیز عنصری مناطق تخلیه شده از مس در دمای 1200°C و زمان ۷/۵ ساعت ۱۱۴
- شکل ۵-۴۶ - آنالیز خطی منطقه فاز دوم نسبت به عنصر مس، برای نمونه ته نشین سازی شده در دمای ۱۱۴
- 1200°C و زمان ته نشینی ۴ ساعت ۱۱۴
- شکل ۵-۴۷ - نمودار آنالیز عنصری فلز مس در منطقه ترک موجود در فاز دوم برای نمونه ته نشین سازی شده ۱۱۵
- در 1200°C و زمان ۴ ساعت ۱۱۵
- شکل ۵-۴۸ - نمودار آنالیز عنصری فلز مس در منطقه غیر ترک موجود در فاز دوم ۱۱۵
- شکل ۵-۴۹ - نمودار آنالیز صفحه ای منطقه فاز دوم تجمع یافته نسبت به عناصر آهن - مس - گوگرد ۱۱۶
- شکل ۵-۵۰ - نمودار آنالیز نقاط روشن و درخشان موجود در مقطع نمونه ها محتوی زیرکونیم و سیلیسیم ۱۱۶
- شکل ۵-۵۱ - نقاط سفید رنگ محتوی زیرکونیم و سیلیسیم ۱۱۷
- شکل ۵-۵۲ - نمودار تاثیر افزودن کربن بر بازیابی مس برای زمان ته نشین سازی ۲ ساعت در دمای 1200°C ۱۱۸
- شکل ۵-۵۳ - اثر افزودن پیریت بر بازیابی مس محتوی سرباره در دمای 1200°C ۱۱۹
- شکل ۵-۵۴ - تاثیر افزایش زمان بر میزان بازیابی مس از سرباره به کمک پیریت و کربن ۱۱۹
- شکل ۵-۵۵ - اثر افزایش NaF در میزان بازیابی مس محتوی سرباره ۱۲۱
- شکل ۵-۵۶ - اثر افزایش KF در میزان بازیابی مس محتوی سرباره ۱۲۲
- شکل ۵-۵۷ - تاثیر کنسانتره مس بر میزان بازیابی مس محتوی سرباره ۱۲۳
- شکل الف-۱ - مکانیزم انتقال مذاب به سرباره توسط حباب گاز ۱۳۴
- شکل ب-۱ - ویسکوزیته ماکزیمم، متوسط و می نیمم بدست آمده برای سرباره فایالیتی برحسب دما ۱۳۸
- شکل ب-۲ - ویسکوزیته سرباره های رود نسیان برحسب درصد وزنی ترکیبات Al_2O_3 , Cr_2O_3 ۱۴۰
- , FeO , Fe_2O_3 , MgO , CaO ۱۴۰
- شکل ب-۳ - شماتیک تجهیزات آزمایشگاهی اندازه گیری ویسکوزیته ۱۴۱
- شکل ب-۴ - ویسکوزیته سرباره سیلیکات سدیم با توجه به مقادیر استاندارد و مقادیر ثبت شده ۱۴۲

- شکل ب-۵- لگاریتم ویسکوزیته بر حسب درصد سیلیس محتوی و تغییرات آن با دما ۱۴۳
- شکل ب-۶- لگاریتم ویسکوزیته سریاره در دماهای مختلف با تغییر درصد CaO ۱۴۳
- شکل ب-۷- ویسکوزیته سریاره بعنوان تابعی از CaO محتوی در دماهای ۱۵۲۳ و ۱۵۷۳ و ۱۶۲۳ درجه کلونین ۱۴۳
- شکل ب-۸- ویسکوزیته بعنوان تابعی از MgO محتوی در ۱۵۲۳ °C و ۱۵۷۳ °C و ۱۶۲۳ °C ۱۴۴
- شکل ب-۹- لگاریتم ویسکوزیته بعنوان تابعی از مگنتیت محتوی و تغییرات دما ۱۴۴
- شکل ب-۱۰- ویسکوزیته سریاره ها با مقادیر مختلف $CaO - MgO - SiO_2 - Cu_2O - Cr_2O_3 - Fe_2O_3$ ۱۴۶
- شکل ب-۱۱- ویسکوزیته سریاره های تحت بررسی بر حسب دما و استخراج از جدول ب-۱ ۱۴۶
- شکل ب-۱۲- ارتباط مومتم در جابجایی یک اتم (A)، dv : حجم المان، dn : تعداد اتمهای موجود در المان ۱۴۹
- شکل ب-۱۳- تابع توزیع دوتائی $g(r)$ ۱۵۲
- شکل پ-۱- نمایش شماتیکی از اثر جریان الکتریکی خارجی بر لایه های دو تائی الکتریکی و تغییرات انرژی سطحی و مهاجرت قطره ۱۵۴
- شکل پ-۲- دیاگرام مومینگگی الکتریکی مس و سریاره با افزایش اکسید مس محتوی سریاره ۱۵۷
- شکل پ-۳- تجهیزات آزمایشگاهی اندازه گیری سرعت رسوب قطرات در سریاره مذاب تحت میدان الکتریکی ۱۵۷
- شکل پ-۴- سرعت رسوب قطره مس با شعاع ۳/۵ میلی متر در سریاره I به عنوان تابعی از گرادیان پتانسیل و دما ۱۵۹
- شکل پ-۵- نسبت رسوب وابسته بعنوان از گرادیان پتانسیل در سریاره I در دماهای مختلف سریاره ۱۵۹
- شکل پ-۶- سرعت رسوب وابسته قطرات مس با سایزهای مختلف بعنوان تابعی از گرادیان پتانسیل در سریاره I ۱۶۱
- شکل پ-۷- نسبت رسوب وابسته قطرات مس بصورت تابعی از گرادیان پتانسیل در همه سریاره های تست شده ۱۶۱
- شکل پ-۸- سرعت رسوب وابسته قطرات مس با شعاع ۲/۵ و ۳/۵ میلیمتر با تغییرات اکسید مس محتوی سریاره ۱۶۲
- شکل پ-۹- سرعت مهاجرت قطرات Cu_2O در سطح سریاره بر حسب تابعی از پارامتر $(E^{2/3} r^{1/3})$ ۱۶۲
- برای سایزهای مختلف قطرات و قدرت میدان الکتریکی
- شکل پ-۱۰- سرعت رسوب وابسته، تابعی از $(E^{2/3} r^{-5/3})$ برای قطرات با اندازه های مختلف سریاره III ۱۶۲
- شکل پ-۱۱- وابستگی نسبت V_{EG}/V_G بر حسب پارامتر $(E^{2/3} r^{-5/3} C_{Cu_2O}^{-2/3} \eta^{1/3})$ در سریاره های آزمایش شده ۱۶۳
- شکل پ-۱۲- نسبت رسوب وابسته محاسبه شده قطرات کوچک مس در سریاره فایالایتی در میدان الکتریکی ۱۶۳

فهرست جداول

صفحه

عنوان

| | |
|-----|---|
| ۱۰ | جدول ۱-۲- خواص فیزیکی مات ها ، سرباره ها و برخی ترکیبات در دمای $1200^{\circ}C$ |
| ۱۰ | جدول ۲-۲- عناصر و ترکیبات موجود در سرباره |
| ۱۱ | جدول ۲-۳- ترکیب شیمیائی سرباره کوره های مختلف تولید مات بر حسب درصد وزنی |
| ۱۴ | جدول ۲-۴- اثر افزودنی Al_2O_3 , CaO , Cu_2S بر توزیع ترکیبات در فازهای مات و سرباره |
| ۴۴ | جدول ۳-۱- خلاصه اتلاف مس در سرباره ها به شکلهای مختلف براساس مطالعات امریس |
| ۶۰ | جدول ۴-۱- ترکیب شیمیائی سرباره ومات کوره تینت |
| ۶۳ | جدول ۴-۲- تغییرات داده شده در کوره ریورب جدید نسبت به کوره قدیمی |
| ۷۲ | جدول ۵-۱- پیش بینی زمان سقوط هریک از قطرات مات موجود در سرباره بنا به محاسبات تئوری |
| ۷۳ | جدول ۵-۲- پیش بینی زمان سقوط هریک از قطرات Cu_2O موجود در سرباره بنا به محاسبات تئوری |
| ۷۴ | جدول ۵-۳- پیش بینی زمان سقوط هریک از قطرات Cu_2S موجود در سرباره بنا به محاسبات تئوری |
| ۷۵ | جدول ۵-۴- پیش بینی زمان سقوط هریک از قطرات Cu موجود در سرباره بنا به محاسبات تئوری |
| ۷۸ | جدول ۵-۶- نتایج آنالیز نمونه سرباره کوره شعله ای مس سرچشمه کرمان |
| ۹۲ | جدول ۵-۷- نتایج آنالیز سرباره کوره ریورب پس از عملیات ته نشین سازی در دمای $1250^{\circ}C$ |
| ۹۵ | جدول ۵-۸- نتایج آنالیز سرباره کوره ریورب پس از عملیات ته نشین سازی در دمای $1200^{\circ}C$ |
| ۹۵ | جدول ۵-۹- نتایج بازیابی در دمای ته نشین سازی $1200^{\circ}C$ |
| ۱۲۰ | جدول ۵-۱۰- ارتباط بین افزایش NaF وزمان نگهداری بریازیابی مس محتوی سرباره |
| ۱۲۲ | جدول ۵-۱۱- ارتباط بین افزایش KF وزمان نگهداری بریازیابی مس محتوی سرباره |
| ۱۲۴ | جدول ۵-۱۲- ارتباط بین افزایش کنسانتره مس وزمان نگهداری بریازیابی مس محتوی سرباره |
| ۱۳۶ | جدول الف-۱- کشش سطحی و فصل مشترک و ضرائب فیلم و شناوری در سیستم سرباره - مات در $1250^{\circ}C$ |
| ۱۳۷ | جدول الف-۲- اثر عوامل مختلف در مات و سرباره بطور خلاصه |
| ۱۴۱ | جدول ب-۱- ترکیب شیمیایی سرباره های بررسی شده |
| ۱۵۳ | جدول ب-۲- مقایسه مقادیر محاسبه شده و مقادیر مشاهده شده و اسکوزیته فلزات در نقطه ذوب آنها |
| ۱۵۷ | جدول پ-۱- ترکیب و خواص فیزیکی سرباره های کاربردی در این پژوهش |

مقدمه :

از آنجا که غالب تولید در مجتمع مس سرچشمه به شیوه پیرومتالورژی صورت می پذیرد و از سوی دیگر در حال حاضر اتلاف مس از طریق سرباره های کوره شعله ای و کنورتور، هرروزه موجب خروج بخش قابل توجهی مس، از چرخه تولید و هدر رفتن آن می شوند، بر آن شدیم که با توجه به تجربیات صورت گرفته توسط محققین، به دنبال راههایی باشیم که بتوانیم حتی المقدور از اتلاف مس جلوگیری نموده و در جهت افزایش بهره وری اقدام نمائیم.

برداشت مس از کانه های کم عیار با درصد های مس پائین (کمتر از یک درصد)، بازیابی مس محتوی سرباره کوره های شعله ای و کنورتور را توجیه می نماید. به همین دلیل جهت بازیابی مس محتوی سرباره کنورتور، مستقیماً سرباره را به داخل کوره های شعله ای شارژ می نمایند. از طرف دیگر در حال حاضر سرباره کوره های شعله ای با مس محتوی آن بصورت دورریز می باشد که این موضوع با توجه به میزان مس محتوی آن (۰/۵ تا ۱ درصد) موجب اتلاف بخش عمده ای از مس می شود.

مطالعات صورت گرفته، تائید کننده ته نشین شدن ترکیبات مس دار محتوی سرباره به دلیل اختلاف دانسیته با گذشت زمان در دمای مناسب نگهداری مذاب سرباره می باشند. بدین لحاظ در این تحقیق سعی شده است که بهینه دمای نگهداری به همراه بهینه زمان نگهداری، باانجام آزمایشات لازم برای سرباره دورریز کوره ریورب حاصل شده و سپس اثر برخی از مواد افزودنی بر تسریع ته نشینی، عمدتاً به دلیل کاهش ویسکوزیته مورد آزمایش قرار گیرد.

امید است نتایج بدست آمده از این تحقیق بتواند در پیشبرد اهداف صنعت تولید مس در کشور، مفید واقع گردد.

احمد احمدی