



٤١١٣

دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده عمران

۱۳۸۱ / ۴ / ۲۶

ارائه روابط تجربی-تحلیلی برای خواص مکانیکی بتن با مقاومت بالای
مسلح به الیاف فولادی

پایان نامه کارشناسی ارشد سازه

جهانگیر افشار

استاد راهنمای

دادود مستوفی نژاد

۱۳۸۰

۳۱۱۶۹



دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۳۸۱ / ۰۱ ۲۴

۱۳۸۱ / ۰۱ ۲۵

دانشکده مهندسی عمران

دانشکده
مهندسی
عمان

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش سازه - آقای جهانگیر افشار

تحت عنوان :

ارائه روابط تجربی - تحلیلی جهت خواص مکانیکی بتن
با مقاومت بالای مسلح به الیاف فولادی

در تاریخ ۱۵/۰۸/۸۰ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهائی قرار گرفت.

دکتر داود هستوفی تزاد

۱ - استاد راهنمای

دکتر مرتضی مدح خوان

۲ - ممتحن مدعو (از دانشگاه همدان)

مهندس رضا خدادادی
دکتر ایرج هشیاری

۳ - عضو کمیته دفاع

دکتر محمود قضاوی

۴ - عضو کمیته دفاع

۵ - سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت
یک موی ندانست ولی موی شکافت
اندر دل من هزار خورشید شتافت
آخر به کمال ذرهای راه نیافت

تشکر و قدردانی

خدا را سپاسگزارم که جز با یاری او و لطف و عنايشن، پیمودن این راه غیر ممکن می نمود. بر خود لازم می دانم تا صمیمانه از استاد راهنمای حود آقای دکتر مستوفی نژاد تشکر و قدردانی نمایم. از اساتید محترم دانشکده آقایان: پروفسور سعادتپور، دکتر ازهري، دکتر مومني، دکتر ميرطلايي و دکتر برومند که افتخار شاگردیشان را داشته و نيز از دیگر اساتیدی که در اين دوره از راهنمائيهاشان استفاده نموده ام، کمال تشکر را دارم.

از مسئولین محترم آزمایشگاه های مصالح و سازه و مکانيك خاک و پي، آقایان مهندس خدادادي و مهندس مطلبی، پرسنل آزمایشگاه، آقایان ابراهيمی، شمس و رهنما، مسئول روابط عمومي دانشکده آقای كیونداريان و دوستان عزيزم آقایان صمدی و رشیدی فرد که در طول اين تحقيق، نهايت همکاري را با اينجانب داشته اند، تشکر می کنم.

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج
مطالعات، ابتكارات و نوآوریهای ناشی از
تحقیق موضوع این پایان‌نامه متعلق به
دانشگاه صنعتی اصفهان است

تقدیم به:

□ پدر و مادرم

که همه موفقیت‌هایم را مدیون ایشان هستم؛

□ برادران و خواهرانم

که همواره آرزوی موفقیت برایشان دارم؛

□ پویندگان راه دانش.

در تو بود، هرچه تمنا کنی	چشم فرو بسته اگر واکنی
غیر تو ای خسته طبیب تو نیست	عافیت از غیر نصیب تو نیست
نیست به غیر از تو، پرستار تو	از تو بود، راحت بیمار تو
چاره خود کن که طبیب خودی	همدم خود شو که حبیب خودی
(رهی معیری)	

فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
هشت فهرست مطالب
۱ چکیده
	فصل اول : کلیات و تاریخچه موضوع و معرفی مسأله
۲ ۱-۱- مقدمه
۵ ۱-۱-۱- فواید استفاده از الیاف فولادی در بن
۶ ۱-۲- کاربرد بن الیافی
۷ ۲-۱- هدف
۷ ۳- کاربرد نتایج
۸ ۴- مروری بر فصل های پایان نامه
۸ ۵- بررسی منابع و تاریخچه موضوع
	فصل دوم : شناخت اجزاء و خواص بنن با مقاومت بالای مسلح به الیاف فولادی
۱۲ ۱-۲- مقدمه
۱۳ ۲-۲- سیمان
۱۳ ۳-۲- مواد افزودنی (فوق روان کننده ها)
۱۵ ۴-۲- آب اختلاط
۱۶ ۵-۲- مصالح سنگی
۱۷ ۱-۵-۲- درشت دانه
۲۰ ۲-۵-۲- ریزدانه
۲۱ ۶-۲- میکروسیلیس
۲۳ ۷-۲- الیاف
۲۴ ۱-۷-۲- تاریخچه
۲۴ ۲-۷-۲- انواع الیاف

۲۶-۳-۷-۲- تکنولوژی تولید الیاف فولادی
۲۸-۴-۷-۲- خصوصیات الیاف فولادی
۲۸-۵-۷-۲- شکل و اندازه الیاف
۲۸-۶-۷-۲- نسبت ظاهری
۲۹-۷-۷-۲- مدول الاستیستیت
۳۰-۸-۷-۲- شیوه قرار گرفتن الیاف، فواصل الیاف
۳۰-۹-۷-۲- کرنش پذیری
۳۰-۱۰-۷-۲- پیوستگی بین الیاف و ماتریس
۳۱-۸-۲- خواص بتن الیاف
۳۲-۱-۸-۲- مقاومت فشاری
۳۲-۲-۸-۲- مقاومت کششی
۳۴-۳-۸-۲- مقاومت خمی (طاقت خمی)
۳۶-۴-۸-۲- طاقت بتن الیافی
۳۹-۹-۲- بتن با مقاومت بالای مسلح به الیاف فولادی
	فصل سوم : انتخاب مصالح و طرح اختلاط بتن با مقاومت بالای مسلح به الیاف فولادی
۴۲-۱-۳- مقدمه
۴۳-۲-۳- انتخاب مصالح
۴۳-۱-۲-۳- سیمان مصرفي
۴۳-۲-۲-۳- میکروسیلیس
۴۳-۳-۲-۳- آب اختلاط
۴۳-۴-۲-۳- فوق روان کننده (ماده کاهش دهنده آب مصرفي به میزان زیاد)
۴۴-۵-۲-۳- الیاف
۴۴-۶-۲-۳- مصالح سنگی
۴۹-۳- طرح اختلاط
۴۹-۱-۳-۳- طرح اختلاط بتن با درشت دانه آهکی
۵۰-۲-۳-۳- طرح اختلاط بتن با درشت دانه کوارتزیت

۵۵ طرح اختلاط ملات
۶۰ ۳-۴- ساخت نمونه آزمایشی

فصل چهارم : ساخت نمونه‌ها، انجام آزمایش و ارائه نتایج

۶۲ ۴-۱- مقدمه
۶۳ ۴-۲- تعداد و نوع نمونه‌ها
۶۴ ۴-۳- ساخت بتن و آزمایش اسلامپ
۷۰ ۴-۴- نتایج حاصل از آزمایش‌ها

فصل پنجم : بررسی خواص مکانیکی بتن و ملات، و طاقت خمی بتن با مقاومت بالای مسلح به الیاف فولادی

۷۷ ۱-۵- مقدمه
۷۷ ۲-۰- بررسی خواص مکانیکی و طاقت خمی بتن
۷۸ ۲-۱- تاثیر نسبت آب به مواد سیمانی بر روی خواص مکانیکی و طاقت خمی بتن
۸۵ ۲-۲- بررسی تاثیر درصد میکروسیلیس جایگزینی بر روی خواص مکانیکی و طاقت خمی بتن
۹۸ ۲-۳- بررسی تاثیر الیاف بر روی خواص مکانیکی و طاقت خمی بتن
۱۱۱ ۲-۴- بررسی تأثیر زمان بر روی خواص مکانیکی بتن
۱۱۵ ۲-۵- بررسی تأثیر نوع درشت‌دانه بر روی خواص مکانیکی و طاقت خمی بتن
۱۲۲ ۲-۶- ارائه روابط تجربی-تحلیلی جهت تبیین خواص مکانیکی و طاقت خمی بتن
۱۲۸ ۳-۰- بررسی خواص مکانیکی ملات نظیر بتن با مقاومت بالای مسلح به الیاف فولادی
۱۲۸ ۳-۱- تأثیر درصد میکروسیلیس جایگزینی، نسبت آب به مواد سیمانی و زمان بر مقاومت فشاری ملات
۱۲۹ ۳-۲- تأثیر درصد میکروسیلیس جایگزینی، نسبت آب به مواد سیمانی و زمان بر مدول الاستیستیه ملات
۱۳۰ ۳-۳- تأثیر درصد میکروسیلیس جایگزینی، نسبت آب به مواد سیمانی و زمان بر مقاومت خمی ملات
۱۳۱ ۳-۴- تأثیر درصد میکروسیلیس جایگزینی، نسبت آب به مواد سیمانی و زمان بر مقاومت کششی ملات
۱۳۲ ۳-۵- ارائه روابطی تحریبی-تحلیلی جهت تبیین خواص مکانیکی ملات
۱۳۵ ۴-۰- ارائه روابطی تجربی-تحلیلی جهت تبیین خواص مکانیکی بتن و ملات بر حسب مقاومت فشاری آنها
۱۳۵ ۴-۱- تبیین خواص مکانیکی بتن بر حسب مقاومت فشاری آن
۱۳۸ ۴-۲- تبیین خواص مکانیکی ملات بر حسب مقاومت فشاری آن

فصل ششم : خلاصه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱۴۱	۱-۶ - خلاصه ..
۱۴۱	۲-۶ - نتایج ..
۱۴۳	۳-۶ - پیشنهادات ..
۱۴۶	پیوست ۱- آزمون معنی دار بودن رگرسیون چند متغیره ..
۱۴۹	پیوست ۱- منحنی های بار- تغییر مکان حاصل از آزمایشات طاقت خمی ..
۱۵۸	منابع ..
۱۶۰	چکیده انگلیسی ..

چکیده

بتن با مقاومت بالا، معمولاً به بتن با مقاومت فشاری بیش از 40 MPa گفته می‌شود. بتن مذکور ترد بوده و تردی آن با اضافه کردن الیاف با نیم درصد حجمی بتن یا بیشتر کاهش داده می‌شود. اضافه کردن الیاف فولادی به بتن با مقاومت بالا (HSC)، مقاومت ضربه‌ای و انرژی جذب شده تا لحظه شکست را افزایش داده و خواص طاقت بتن با مقاومت بالا را بهبود می‌بخشد. الیاف کوتاه مانند پلی‌بین ترکها قرار گرفته، از باز شدگی آنها جلوگیری کرده و رشد ترکهای ریز را به تاخیر می‌اندازد؛ بنابراین، شکل‌پذیری بعد از ترک و ظرفیت جذب انرژی را توسعه می‌دهند. تاثیر الیاف در ترکیب‌های بتن با مقاومت بالای مسلح به الیاف فولادی، وابسته به حجم الیاف مصرفی، نسبت ظاهری الیاف و پیوستگی بین الیاف و ماتریس سیمانی می‌باشد.

هدف این تحقیق، بررسی رفتار بتن با مقاومت بالای مسلح به الیاف فولادی و ارائه روابط تجربی-تحلیلی جهت خواص مکانیکی بتن مذکور با درنظر گرفتن عواملی نظری، میکروسیلیس، نوع درشت‌دانه، نسبت آب به مواد سیمانی و حجم الیاف مصرفی بود. لذا آزمایشاتی با درنظر گرفتن 48 طرح اختلاط بتن شامل: سه درصد میکروسیلیس جایگزینی ($0/0$ و 10 و 15)، دو نسبت آب به مواد سیمانی ($0/04$ و $0/025$)، چهار درصد حجمی الیاف مصرفی ($0/04$ ، $0/08$ و $0/12$) و دو نوع سنگدانه (آهکی و کوارتزی)؛ همچنین، 6 طرح اختلاط ملات شامل سه درصد میکروسیلیس جایگزینی ($0/0$ و 10) و دو نسبت آب به مواد سیمانی ($0/04$ و $0/025$)، انجام شده است و در مجموع 924 نمونه آزمایشگاهی شامل نمونه‌های استوانه‌ای و منشوری ساخته و بعد از عمل آوری تحت آزمایش‌های مقاومت فشاری، مقاومت کششی و طاقت خمسمی، در سنین 7 ، 28 و 91 روزه قرار گرفت. در نهایت ضمن بررسی خواص مکانیکی بتن و ملات و طاقت خمسمی بتن، روابطی جهت تبیین خواص مکانیکی و طاقت خمسمی بتن ارائه شد. نتایج آزمایشات نشان داد که الیاف بر روی مقاومت فشاری و مدلول الاستیستیت بتن تاثیر محسوسی نداشته و بر روی مقاومت کششی، مقاومت خمسمی و طاقت بتن تاثیر مطلوبی دارند.

فصل اول

کلیات و تاریخچه موضوع و معرفی مسأله

۱-۱-۱- مقدمه

پس از پیدایش بتن همواره سعی بر این بوده که با شناخت راههای مناسب و با ایجاد نسبتهای معین بین مصالح بکار رفته در بتن، ویا با اضافه کردن مواد دیگری به ترکیبات قبلی (بصورت مواد مضاف یا مواد جایگزینی)، مقاومت بتن و نیز سایر خواص مکانیکی و پایایی آنرا بهبود بخشدند. در چند دهه اخیر، نوآوریهای شگرف در زمینه مصالح و روش‌های ساختمانی، موقعیت بتن را به عنوان ممتازترین مصالح ساختمانی تثیت کرده و تولید و کاربرد بتن با مقاومتهای بالاتر از آنچه که در طراحی متعارف سازه‌های بتن‌آرمه در نظر گرفته می‌شود را میسر ساخته است. امروزه در اکثر نقاط دنیا تحول عظیمی در تکنولوژی بتن برای دستیابی به بتن‌های با مقاومت و کیفیت بالا^۱ پدید آمده است. استفاده از بتن‌های مذکور خود به منزله استفاده بهینه از مصالح بکار رفته در مقاطع بتنی است. حجم کمتر مصالح مصرف شده، صرفه‌جویی در مصرف مصالح، وزن کمتر و در نتیجه نیروهای اعمالی کمتر به سازه را منجر می‌شود.

بکارگیری بتن غیرمسلح بعلت تردی و مقاومت کششی پایین، در غیر از سازه‌های وزنی عملاً کاربرد چندانی ندارد. ضعف مقاومت کششی بتن در عمل، با مسلح کردن آن بوسیله

آرماتورهای فولادی بر طرف می‌گردد. اما از آنجایی که آرماتور منحصراً بخش کوچکی از مقطع را تشکیل می‌دهد، مقطع بتن یک مقطع تقریباً ارسوتروب است. به منظور ایجاد شرایط ایزوتروپی و نیز کاهش ضعف در شکنندگی و تردی بتن تا حد ممکن، در چند دهه اخیر از رشته‌های نازک و نسبتاً کوتاهی به نام الیاف که در تمام حجم بتن، به طور همگن و درهم پراکنده می‌گردد، استفاده شده است. الیاف مورد استفاده در بتن از فولاد، شیشه، پلیمرهای آلی و الیاف گیاهان می‌باشد.

غلب در بتن مسلح به الیاف فولادی، الیاف به مخلوط بتن معمولی اضافه می‌گردد. مقادیر معمول بصورت ۰/۲ تا ۲ درصد حجم بتن می‌باشد [۱]. از بتن مسلح به الیاف در باند فرودگاهها بصورت روکش جهت تعمیر روسازیهای موجود و یا در روسازیهای جدید استفاده می‌شود. در کف جاده‌ها، پیاده‌روها و پلها نیز می‌توان از بتن الیافی استفاده نمود. کاربرد عمدۀ بتن الیافی، در کف سالنهای صنعتی و پی ماشین آلات ارتعاشی می‌باشد؛ زیرا لازم است این نوع پی و کفها مقاومت زیادی در برابر بارهای دینامیکی و متمن کر زنده از خود نشان دهند. بارهای سنگین ناشی از چرخهای فولادی تانک و بولوزر و یا وزنهای سنگین، مثالهایی از این بارها هستند؛ لذا از بتن الیافی برای تقویت روکش کفهای موجود یا ساخت کفهای جدید استفاده به عمل می‌آید [۲].

امروزه در اکثر نقاط دنیا تحول عظیمی در تکنولوژی بتن برای دستیابی به بتن‌های با مقاومت بالا پدید آمده است. همگام با پیشرفت سریع تکنولوژی بتن، توصیف بتن با مقاومت بالا همچنان در حال تغییر است. در سال ۱۹۵۰ بتن با مقاومت $35 MPa$ به نام بتن با مقاومت بالا توصیف می‌شد. در سال ۱۹۶۰ بتن با مقاومت فشاری ۴۰ تا ۵۰ مگاپاسکال و در سال ۱۹۷۰، بتن با مقاومت $60 MPa$ به عنوان بتن‌های با مقاومت بالا یاد می‌شدند، اما امروزه با استفاده از سنگدانه‌های معدنی با کیفیت عالی، می‌توان به بتن‌های با مقاومت بیش از $230 MPa$ دست یافت و اگر دانه‌های سرامیکی جایگزین سنگدانه‌های معدنی شوند، می‌توان بتن با مقاومت فشاری بیش از $460 MPa$ ، نیز ایجاد نمود [۳]. یکی از راههای ساخت بتن با مقاومت بالا بکار بردن نسبت‌های درست و مناسب همان ترکیبات بتن معمولی است (با بهینه کردن کمی و کیفی مقدار سیمان، ماسه، درشت‌دانه و کنترل دقیق دانه‌بندی و عمل آوری). راه دیگر استفاده از مواد افزودنی همراه با شرایط عمل آوری خاص می‌باشد. از جمله مواد جایگزینی، میکروسیلیس^۱ می‌باشد. کاربرد میکروسیلیس برای

دستیابی به بتن‌های با مقاومت بالا و دوام بیشتر از سال ۱۹۸۰ معمول شده و در دهه اخیر بطور چشمگیری از آن در ساخت بسیاری از سازه‌ها استفاده شده، و همچنین مطالعاتی گسترده‌ای در مورد شناخت اثرات آن بر رفتار بتن، مورد مطالعه قرار گرفته و یا در حال انجام است [۴].

در کارهای مهندسی فرض می‌شود که مقاومت بتی که در درجه حرارت توصیه شده‌ای عمل آمده و در سن معین، به دو عامل یعنی نسبت آب به مواد سیمانی و درصد تراکم، بستگی دارد. وقتی که بتن به طور کامل متراکم شود، مقاومت آن طبق قانون آبرامز^۱، به صورت معکوس با نسبت آب به مواد سیمانی متناسب است [۵]. آینه نامه ACI نسبت وزنی آب به مواد سیمانی را در بتن‌های با مقاومت بالا در محدوده ۲۷ تا ۵۰ درصد ذکر می‌کند [۴]. باید توجه داشت که برای بتن مسلح به الیاف فولادی نسبت وزنی آب به سیمان از ۳۵ تا ۵۵ درصد توصیه می‌شود [۱].

هر یک از مواد تشکیل دهنده مخلوط بتن که ممکن است دارای خاصیت سیمانی باشد در رسیدن بتن به مقاومت فشاری حداکثر، نقش دارد. نتایج تجربی نشان می‌دهند که خمیر سیمان با حداکثر چگالی و تخلخل کم، مقاومت فشاری بیشتر از ۵۰۰ MPa را می‌تواند دارا باشد، با توجه به اینکه دانه‌های میکروسیلیس حتی از دانه‌های سیمان به مراتب ریزترند، وقتی در لعب سیمان قرار می‌گیرند، اولاً فضای بسیار ریز لعب را پر می‌کنند، ثانیاً به دلیل اینکه از لحاظ شیمیایی بسیار فعالند با هیدروکسید کلسیم حاصل از هیدراتاسیون سیمان ترکیب شده، آنرا به سیلیکات کلسیم آبدار^۲ تبدیل می‌نمایند، به این ترتیب فضای خالی لعب سیمان کاهش یافته و هیدروکسید کلسیم به ماده مقاومتی مشابه سایر سیلیکات‌های خمیر سیمان تبدیل گشته، بافت سیمان یکنواخت‌تر شده و ویژگی‌های مقاومتی بهبود می‌یابد [۳].

یکی از اثرات مهم میکروسیلیس در بتن‌های با مقاومت بالا، بهبود بخشیدن به ریز ساختار فصل مشترک سنگدانه و خمیر سیمان است که منجر به بالا رفتن کیفیت چسبندگی بین آنها می‌شود [۳]. میکروسیلیس اگر به تنها بی کاربرده شود بر ویژگی‌های مربوط به کارایی بتن تازه اثر منفی گذاشته و از روانی آن می‌کاهد. برای برگرداندن روانی بتن به حالت بدون میکروسیلیس از فوق روان کننده‌ها^۳ استفاده می‌کنند. در اینصورت دانه‌های بسیار ریز و کروی شکل میکروسیلیس از هم جدا شده و در حد فاصل دانه‌های سیمان پراکنده می‌گردد.

و به نوبه خود همانند ساچمه به حرکت دانه‌ها روی هم و در نتیجه روانی بیشتر مخلوط کمک می‌کنند.

پارامترهای بسیار زیادی در شکل‌گیری خواص مکانیکی بتن‌های با مقاومت بالای مسلح به الیاف فولادی^۱ نقش دارند که برخی شناخته شده‌اند و برخی هنوز ناشناخته باقی مانده‌اند. پاره‌ای تحت کنترل می‌باشند و پاره‌ای دیگر خارج از کنترل هستند. از جمله عوامل شناخته شده و تحت کنترل، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود [۱ و ۵]:

- مقدار آب مصرفی بر حسب نسبت آب به مواد سیمانی ($W/(C+SF)$)

- مقدار میکروسیلیس مصرفی بر حسب نسبت میکروسیلیس به سیمان (SF/CM)

- حجم دانه‌ها بر حسب نسبتی از حجم کل بتن $V_{Agg.}/V_{Con.}$

- حجم الیاف مصرفی بر حسب نسبت حجم الیاف به حجم بتن $V_F/V_{Con.}$

- مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته سنگدانه‌ها (f'_{CA}, E_{CA})

- اختلاف مدول الاستیسیته سنگدانه و ماتریس مواد سیمانی (ΔE_{m-CA})

- شکل الیاف - مدول الاستیسیته ملات (E_m) - روانی بتن - تراکم بتن

- چگالی بتن - شرایط عمل آوری - عمر بتن

- اندازه سنگدانه - شکل و اندازه نمونه بتنی - درصد هوای موجود

- نسبت طول به قطر معادل الیاف^۲ - مدول نرمی ریزدانه و ...

۱-۱-۱- فواید استفاده از الیاف فولادی در بتن

- بتن مسلح به الیاف فولادی، مقاومت کششی را ۴۰ تا ۳۰ درصد و مقاومت خمشی را ۵۰ تا ۷۰ درصد و مقاومت فشاری را ۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌دهد [۶].

- حضور الیاف در بتن مقاومت آنرا در برابر پدیده کاویتاسیون، سایش ناشی از جریان آب با سرعت بالا و ضربه ناشی از نخاله‌ها بنحو قابل توجهی افزایش می‌دهد [۶].

- مقاومت در برابر خستگی با وجود الیاف در بتن افزایش یافته و عرض ترک و تغییر مکان ناشی از آن کاهش می‌یابد [۶].

- الیاف فولادی مقاومت و مدول برشی بتن را بنحو قابل توجهی افزایش می‌دهد.