

سُلَيْمَانٌ



دانشگاه اراک

دانشکده علوم پایه

کارشناسی ارشد شیمی (گرایش آلی)

تهیه نانو ذرات مغناطیسی جدید عامل دار شده با  $S-O-Alkyl$ - هیدروژن سولفو تیوآت و بررسی کاربرد کاتالیزگری آن در سنتز ترکیبات هتروسیکل با شروع از آیزاتین

پژوهشگر :

ریحانه داودآبادی

استاد راهنما :

دکتر علیرضا کریمی

استاد مشاور :

دکتر خلیل فقیهی

تابستان ۱۳۹۲

بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان پایان نامه

تهیه نانو ذرات مغناطیسی جدید عامل دار شده با S-O-آلکیل هیدروزون سولفوتبیوآت و بررسی کاتالیزگری آن در سنتز ترکیبات هتروسیکل با شروع از آبراتین

توسط:

ریحانه داودآبادی

پایان نامه

ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی

لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته شیمی (گرایش: شیمی آلی)

از

دانشگاه اراک

اراک- ایران

ارزیابی و تصویب شده توسط کمیته پایان نامه با درجه:

دکتر علیرضا کریمی (استاد راهنمای و رئیس کمیته)..... استادیار

دکتر خلیل فقیهی (استاد مشاور)..... استاد

دکتر اکبر مبینی خالدی (دانشگاه اراک)..... استاد

تاریخ: ۱۳۹۲

ما حصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آذان که مهر  
آسمانی شان آرام بخشن آلام زمینی ام است.  
به استوار ترین تکیه گاهم، دستان پر مهر پدرم  
به سبز ترین نگاه زندگیم، چشم ان مادرم  
که هر آنچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هر  
چه بکوشم فطره ای از دریای بیکران مهر بایتان را  
سپاس نتوانم بگویم.

امروز هستی ام به امید شادست و فردا کلید باغ بهشت،  
رضاخت شما

ره آوردي گران سنگ تر از اين ارزان نداشتيم تا به  
پایتان نثار گنم خاک

باشد که حاصل تلاشم نیم گونه غبار خستگیتان را  
بزر دایده.

بوسه بر دستان پر مهر قان

تقدیم به دو برادر عزیزم: که همواره در طول تحصیل  
متعلم ز حمام بودند و تکیه گاه من در مواجه با مشکلات و  
وجودشان مایه دلگرمی من می باشد.



سپاس بیکر ان پرور دگل بکار اکه هستی مان  
بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونان شدو به  
همنشینی ره روان علم و دانش مشخر ملن نمودو  
خوش چینی از علم و معرفت را روزی ملن ساخته  
وباتقدیر و تشکر فراوان از استاد

فرهیخته و ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا  
کرمی که با نکته های دلاوری و گفته های بلند  
صحیفه های سخن را علم پرور نمود و همواره  
راهنمای راه گشای من در اکمل و اتمام این پایان

نامه بوده است

و با امتنان بیکر ان از مساعدت های جناب  
آقای دکتر خلیل قبیلی که استاد مشاوری این پایان  
نامه را ببر عهد داشت

باتقدیر و سپاس از استاد دانشمند جناب  
آقای دکتر اکبر میینی خالقی که زحمت مطالعه و  
داوری این پایان نامه را عهد دار شدند

وباتشکر خالصانه خدمت همه کسانی که  
به نوعی من را در به انجام رساندن این مهم بذری  
نموده اند

تهیه نانو ذرات مغناطیسی جدید عامل دار شده با  $S-O-Alkyl$ -هیدروژن سولفوتیوآت و بررسی کاربرد کاتالیزگری آن در سنتز ترکیبات هتروسیکل با شروع از آیزاتین

#### چکیده:

در این تحقیق، تهیه نانو ذرات مغناطیسی جدید عامل دار شده با  $S-O-Alkyl$ -هیدروژن سولفوتیوآت با روشی ساده ارائه شده است. در این روش ابتدا، نانو ذرات مغناطیسی آهن سنتز شدن و سپس سطح این نانو ذرات با گروه  $Alkyl$  تیول به طور مستقیم عامل دار شد و در مرحله بعد با واکنش این نانو ذرات با کلرو سولفونیک اسید، نانو ذرات عامل دار شده با  $FT-IR-O-Alkyl$ -هیدروژن سولفوتیوآت تهیه شدند. نانو ذرات سنتز شده با استفاده از  $SEM$ ،  $TGA$ ،  $XRD$  مورد شناسایی قرار گرفتند. از نتایج حاصل از این داده‌ها مشخص شد که سطح نانو ذرات به خوبی عامل دار شده و ساختار کروی با ضخامت میانگین  $28 nm$  توسط  $SEM$  برای این نانو ذرات معلوم گردید.

این نانو ذرات جدید حاصله به دلیل داشتن گروه اسیدی به عنوان کاتالیزگر جامد اسیدی در سنتز مشتقهای مونو و بیس-اسپایرو-۴-آمینو- $H_2N-C_6H_4-C_6H_4-NH_2$ -پیران‌ها از طریق واکنش تراکمی سه جزئی مشتقهای آیزاتین، مالونونیتریل و دایمدون در محیط آبی مورد استفاده قرار گرفت. کوتاهی زمان واکنش، بازده بالا و سازگار بودن با محیط زیست و شیمی سبز از مزیت‌های این سنتز می‌باشد.

به علت سطح تماس بالای این نانو ذرات مغناطیسی جدید سنتز شده و پخش شدن آن‌ها در محیط واکنش، خیلی فعال عمل کرده و هر جا که لازم باشد، می‌توان این کاتالیزگر را از محیط واکنش به وسیله یک آهنربایی قوی جدا کرد.

## فهرست مطالب

صفحه	فهرست مطالب	عنوان
		چکیده
I		فهرست
II		جدول نمادها
IX		فصل اول : مقدمه
۲	۱-۱- نانو ذرات و منشأ آن ها	
۳	۱-۲- خواص و کاربرد نانو ذرات	
۳	۱-۳- متداولترین نانو ذرات	
۴	۱-۳-۱- انواع نانو ذرات فلزی	
۴	۱-۳-۱-۱- نانوذرات آهن-پلاتین	
۴	۱-۳-۱-۲- نانو ذرات اکسید قلع	
۴	۱-۳-۱-۳- نانوذرات نقره	
۴	۱-۳-۱-۴- نانوذرات اکسید تیتانیوم	
۴	۱-۳-۱-۵- نانو ذرات اکسید آهن	
۵	۱-۴- نانو ذرات مغناطیسی	
۶	۱-۴-۱- نانوذرات مغناطیسی $Fe_3O_4$	
۷	۱-۴-۱-۲- روش‌های شناسایی نانو ذرات $Fe_3O_4$	
۷	۱-۴-۱-۳- عامل دار کردن نانو ذرات $Fe_3O_4$	
۸	۱-۴-۱-۴- برشی کاربردهای نانو ذرات $Fe_3O_4$ عامل دار شده	
۱۱	۱-۴-۱-۵- نانوذرات $Fe_3O_4$ عامل دار شده و کاربردهای کاتالیزگری آن ها	
۱۲	۱-۵- ویژگی های اصلی نانو کاتالیزگرها	

## فهرست مطالب

۱۳.....	۱-۵-۱- نانو کاتالیزگر اکسید آهن.....
۱۵.....	۱-۶- نانوذرات $Fe_3O_4$ عامل دار شده با گروههای اسیدی و کاربردهای کاتالیزگری .....
۱۷.....	۱-۷-۱- هتروسیکل ها.....
۱۷.....	۱-۷-۱- آیزاتین .....
۱۸.....	۱-۷-۱- پیران ها .....
۱۹.....	۱-۳-۷-۱- کاربردهای $4H$ - پیران.....
۲۰.....	۱-۴-۷-۱- روش های سنتز $4H$ - پیران ها.....
۲۰.....	۱-۴-۷-۱- سنتز $4H$ -پیران ها از طریق واکنش های دوجزئی .....
۲۰.....	۱-۱-۴-۷-۱- واکنش $\alpha$ - کتواسترهای $\alpha, \beta$ - غیر اشباع و مالونونیتریل در حضور مشتقات تیو اوره به عنوان کاتالیزگر .....
۲۱.....	۱-۲-۴-۷-۱- سنتز پیران ها بر اساس واکنش های چند جزئی .....
۲۱.....	۱-۲-۴-۷-۱- واکنش های چند جزئی .....
۲۱.....	۱-۲-۴-۷-۱- سنتز $4H$ - پیران ها از طریق واکنش های سه جزئی .....
۲۲.....	۱-۲-۴-۷-۱- واکنش ایزوسیانید و دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلاتها، در حضور $H-C$ -اسیدهای قوی .....
۲۲.....	۱-۳-۲-۴-۷-۱- سنتز $4H$ - فورو [b] [۴،۳-] پیران ها با استفاده از واکنش سه جزئی ایزوسیانید-ها .....
۲۲.....	۱-۴-۲-۴-۷-۱- واکنش سه جزئی در حضور بنزآلدهید، مالونونیتریل و ۳- (۲،۶-دی کلرو-۵-فلئورو پیریدین) -۳- اکسی پروپانوآت در حضور کاتالیزگر پایی پیریدین .....
۲۳.....	۱-۵-۲-۴-۷-۱- سنتز سه جزئی در حضور آلکیل هالید، مالونونیتریل و بی کربونیل در دمای- اتاق و در حضور کاتالیزگر مخمر بیکر .....

## فهرست مطالب

۱-۱-۲-۲-۴-۷-۱ - سنتز ۲-آمینو۳-سیانو ۶-متیل ۴-فنیل ۴-هیدرو پیران ۵-اتیل کربوکسیلات در حضور کاتالیزگر $ZnCl_2 \cdot 8H_2O$	۲۳
۱-۱-۲-۲-۴-۷-۱ - سنتز بیس ۲-آمینو $H_4N$ -پیران در حضور کاتالیزگر آلوم	۲۴
۱-۱-۲-۲-۴-۷-۱ - سنتز مشتق ۶-آمینو پیران در حضور نانو کریستال	۲۴
۱-۱-۳-۴-۷-۱ - سنتز یک مرحله‌ای مشتقات تترا هیدروبنزو [b] پیران در حضور کاتالیزگر های مختلف	۲۵
الف) استفاده از کاتالیزگر ( <i>TMAH</i> )	۲۵
ب) استفاده از کاتالیزگر $Na_2SeO_4$	۲۵
ج) حضور کاتالیزگر $NaBr$ و امواج ماکروویو	۲۶
۱-۱-۴-۴-۷-۱ - سنتز ترکیبات اسپایرو $4H$ -پیران ها	۲۶
۱-۱-۴-۴-۷-۱ - سنتز ۴H - اکسی ایندول در حضور کاتالیزگر مایع یونی	۲۶
۱-۱-۴-۴-۷-۱ - سنتز اکسی ایندول - آنولیت تیو پیران	۲۷
۱-۱-۴-۴-۷-۱ - سنتز اکسی ایندول پیران در حضور کاتالیزگر به عنوان کاتالیزگر	۲۷
۱-۱-۴-۴-۷-۱ - سنتز ایندولین ۳،۴-پیرانو(2-3) پیران	۲۸
۱-۱-۴-۴-۷-۱ - سنتز اسپایرو ۲-آمینو $H_4N$ -پیران در حضور کاتالیزگر آلوم	۲۸
۱-۱-۸-۱ - شیمی سبزو اصول پایه‌ای برای طراحی فرایندهای شیمی سبز	۲۹
۱-۱-۹-۱ - آب: حلal سبز و زیست سازگار	۳۰
فصل دوم: عملیات تجربی	
۱-۲-۱ - مقدمه	۳۳
۱-۲-۲ - مواد مصرفی	۳۴

## فهرست مطالب

۳۴.....	۳-۲-تجهیزات استفاده شده
۳۵.....	۴-۲-روش کار عمومی برای سنتز نانو ذرات مغناطیسی آهن ( <i>MNPs</i> )
۳۶.....	۴-۲-۱- تهیه نانو ذرات اصلاح شده با اسید سیتریک ( <i>CMNPs</i> )
۳۶.....	۴-۲-۲- تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن عامل دار شده با آلکیل تیول ( <i>AT-MNPs</i> )
۳۶.....	۴-۲-۳- تهیه نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده با <i>S</i> -آلکیل <i>O</i> - هیدروژن سولفوتیوآت-
۳۷.....	۴-۲-۴- تهیه نانو ذرات مغناطیسی سنتز ترکیبات <i>AHST-MNPs</i>
۳۷.....	۵-۲-۱- سنتز ترکیبات <i>a-b</i>
۳۷.....	۵-۲-۱- روش عمومی سنتز ترکیب <i>a-b</i> در دمای محیط
۳۸.....	۵-۲-۲- روش سنتز ترکیبات <i>a-b</i> تحت تابش امواج ماکروویو
۳۸.....	۵-۲-۳- روش عمومی سنتز ترکیبات <i>a-b</i> در دمای محیط
۳۸.....	۶-۲-۱- روش عمومی سنتز ترکیبات <i>a-b</i> در دمای محیط
۳۹.....	۶-۲-۲- روش سنتز ترکیبات <i>a-b</i> تحت تابش امواج ماکروویو
۴۰.....	۷-۲-۱- سنتز ترکیبات مونو اسپایرو ۲- آمینو <i>H</i> -پیران ها ( <i>4a-d</i> )
۴۰.....	۷-۲-۲- روش عمومی برای سنتز ترکیبات( <i>d</i> ) ( <i>4a-d</i> )
۴۰.....	۷-۲-۳- سنتز ترکیبات مونو اسپایرو ۲- آمینو <i>H</i> -پیران ها ( <i>4a-d</i> ) تحت تابش ماکروویو
۴۱.....	۷-۲-۴- داده های طیفی محصولات ( <i>4a-d</i> )
۴۲.....	۷-۲-۵- سنتز ترکیبات بیس اسپایرو ۲- آمینو <i>H</i> -پیران ها ( <i>6a-b</i> )
۴۳.....	۷-۲-۶- داده های طیفی محصولات ( <i>6a-b</i> )
۴۵.....	۳-۱- مقدمه

فصل سوم : بحث و نتایج

## فهرست مطالب

۳-۲- تهیه و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن عامل دارشده ..... ۴۵
۳-۳- بررسی طیف های <i>FT-IR</i> مربوط به نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن سنتز شده ..... ۴۷
۴-۳- بررسی (XRD) نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن ..... ۴۸
۳-۵- بررسی آنالیز حرارتی نانو ذرات مغناطیسی ..... ۴۹
۱-۳-۵- بررسی آنالیز حرارتی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن عامل دار شده با آلکیل تیول ..... ۴۹
۳-۵-۲- بررسی آنالیز حرارتی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن عامل دار شده با <i>S</i> -آلکیل ..... ۴۹
۳-۵-۳- بررسی آنالیز حرارتی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن عامل دار شده با <i>AHST-MNPs-O</i> -هیدروژن سولفوتیوآت ..... ۵۰
۳-۶- بررسی (SEM) نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن ..... ۵۰
۳-۷- نتایج و بحث سنتز مشتقات ۲-آمینو <i>H</i> -پیران ها ..... ۵۱
۱-۷-۳- تعیین شرایط بهینه، جهت سنتز ترکیبات (۴a-d) ..... ۵۱
۳-۷-۲- بررسی مکانیسم واکنش ..... ۵۶
۳-۷-۳- تجزیه و تحلیل داده های طیفی ..... ۵۶
۳-۷-۳-۱- ترکیب (۴a) ..... ۵۷
۳-۷-۳-۲- ترکیب (۴b) ..... ۵۸
۳-۷-۳-۳- ترکیب (۴c) ..... ۵۹
۳-۷-۳-۴- ترکیب (۴d) ..... ۶۰
۳-۷-۳-۵- ترکیب (۶a) ..... ۶۲
۳-۷-۳-۶- ترکیب (۶b) ..... ۶۴
۳-۸- مزایای روش سنتزی به کار رفته در این تحقیق و نتیجه گیری ..... ۶۶

فصل چهارم: ترموگرام و طیف ها

## فهرست مطالب

..... ۶۸	شكل (۱-۴): طیف $FT-IR$ قرص $KBr$
..... ۶۹	..... شکل (۴-۲): طیف $DMSO-d_6$ حلال $^1H-NMR$
..... ۷۰	..... شکل (۴-۳): طیف $FT-IR$ ترکیب (۱a)
..... ۷۱	..... شکل (۴-۴): طیف $FT-IR$ ترکیب (۱b)
..... ۷۲	..... شکل (۴-۵): طیف $FT-IR$ ترکیب (۲a)
..... ۷۳	..... شکل (۴-۶): طیف $FT-IR$ ترکیب (۲b)
..... ۷۴	..... شکل (۴-۷): طیف $FT-IR$ ترکیب (۴a)
..... ۷۵	..... شکل (۴-۸): طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۴a)
..... ۷۶	..... شکل (۴-۹): باز شده ناحیه آرومات طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۴a)
..... ۷۷	..... شکل (۴-۱۰): طیف $FT-IR$ ترکیب (۴b)
..... ۷۸	..... شکل (۴-۱۱): طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۴b)
..... ۷۹	..... شکل (۴-۱۲): باز شده ناحیه آرومات طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۴b)
..... ۸۰	..... شکل (۱۳-۴): طیف $FT-IR$ ترکیب (۴c)
..... ۸۱	..... شکل (۱۴-۴): طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۴c)
..... ۸۲	..... شکل (۱۵-۴): باز شده ناحیه آرومات طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۴c)
..... ۸۳	..... شکل (۱۶-۴): طیف $FT-IR$ ترکیب (۴d)
..... ۸۴	..... شکل (۱۷-۴): طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۴d)
..... ۸۵	..... شکل (۱۸-۴): باز شده ناحیه آرومات طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۴d)
..... ۸۶	..... شکل (۱۹-۴): طیف $FT-IR$ ترکیب (۶a)
..... ۸۷	..... شکل (۲۰-۴): طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۶a)
..... ۸۸	..... شکل (۲۱-۴): باز شده ناحیه آرومات طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۶a)

## فهرست مطالب

---

۸۹.....	شکل (۴-۲۲) : طیف $^{13}C-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۶a)
۹۰.....	شکل (۲۳-۴) : طیف $FT-IR$ ترکیب (۶b)
۹۱.....	شکل (۲۴-۴) : طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۶b)
۹۲.....	شکل (۲۵-۴) : باز شده ناحیه آromات طیف $^1H-NMR(DMSO-d_6)$ ترکیب (۶b)
۹۳.....	شکل (۴-۲۶) : طیف $^{13}C-(DMSO-d_6)NMR$ ترکیب (۶b)
۹۴.....	شکل (۲۷-۴) : ترموگرام $TG$ ترکیب (AT-MNPs)
۹۵.....	شکل (۲۸-۴) : ترموگرام $TG$ ترکیب (AHST-MNPs)
۹۶.....	منابع

## جدول‌ها

---

عنوان	صفحه
-------	------

---

جدول (۳-۱) : بهینه‌سازی شرایط واکنش برای سنتز ترکیب ۴a	۵۴.....
جدول (۲-۳) : سنتز مشتقات اسپاپیرو-۴-آمینو-۲-پیران‌ها	۵۵.....

جدول نمادها

ردیف	نماد	نام
۱	<i>FT-IR</i>	طیف مادون قرمز
۲	<sup>1</sup> <i>H-NMR</i>	طیف رزونانس مغناطیس هسته پروتون
۳	<sup>13</sup> <i>C-NMR</i>	طیف رزونانس مغناطیس هسته کربن
۴	<i>TLC</i>	کروماتوگرافی لایه نازک
۵	<i>SEM</i>	میکروسکوپ الکترونی روبشی
۶	<i>DMSO</i>	دی متیل سولفوکساید
۷	<i>THF</i>	تتراہیدروفوران
۸	<i>DMF</i>	دی متیل فرمامید
۹	<i>XRD</i>	پراش پرتو ایکس
۱۰	$v_{max}$	عدد موجی ماکزیمم
۱۱	$N_2$	اتمسفر نیتروژن
۱۲	<i>AHST-MNPs</i>	- هیدروژن سولفوتیوآت $O$ - آلکیل $S$

# فصل اول

مقدمه

## ۱-۱- نانو ذرات و منشأ آن ها :

نانوذرات<sup>۱</sup> از صدها اتم یا مولکول و در اندازه های ۱ تا ۱۰۰ نانومتر و مورفولوژی های مختلف (آمورف، کریستالی، کروی شکل، سوزنی شکل و ...) ساخته شده اند. اغلب نانوذرات که به طور تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، به شکل پودر خشک می باشند. البته نانوذراتی پخش شده در یک محلول آلی یا آبی که به حالت سوسپانسیون یا خمیری شکل هستند نیز مورد توجه می باشند. این ذرات در شکل های کروی، فلسفی، ورقه ای، شاخه ای، لوله ای و میله ای یافت می شوند. [۱].

نانوذرات به لحاظ منشأ می توانند به سه دسته تقسیم بندی شوند :

(الف) نانوذرات طبیعی<sup>۲</sup> (ب) نانوذرات انسانی<sup>۳</sup> (ج) نانو ذرات مصنوعی<sup>۴</sup> (ساخته دست بشر)

دسته اول، از طرق مختلف مانند آتش سوزی جنگل ها و یا فوران آتشفشان ها ساخته می شود. دسته دوم، اغلب به عنوان محصول جانبی فعالیت های انسانی در صنعت تولید می شوند. دسته سوم شامل نانوذرات مهندسی شده می باشند. این نانوذرات عمدتاً به علت ویژگی های مطلوبشان مانند خواص جدید فیزیکی و شیمیایی، واکنش پذیری بالاتر و... تهیی می شوند. این ویژگی های جدید که در مقیاس نانو مشاهده می شوند، باعث کاربردهای تجاری نانو ذرات شده اند. مثلاً نانو ذرات می توانند در کرمهای ضد آفتاب، خمیر دندان ها و یا روکش هاو ... استفاده شوند. [۲].

---

<sup>۱</sup>. Nanoparticles

<sup>۲</sup>. Natural nanoparticles

<sup>۳</sup>. Human nanoparticles

<sup>۴</sup>. Synthetic nanoparticles

## ۱-۲- خواص و کاربرد نانو ذرات:

وقتی اندازه ذرات کاهش می‌یابد، نسبت سطح مؤثر به حجم ذرات افزایش یافته، اثرات سطحی قوی‌تر شده و خواص کاتالیزگری افزایش می‌یابد. به همین دلیل نانوذرات به عنوان کاتالیزور در زمینه‌هایی نظیر باتری‌ها، پیلهای سوتی و انواع فرآیندهای صنعتی قابل استفاده هستند. بیشتر بودن سهم اتم‌ها در سطح نانوذرات نیز خواص فیزیکی آنها را تغییر می‌دهد، مثلاً سرامیک‌هایی که به طور عادی شکننده‌اند، نرم‌تر می‌شوند. افزایش سطح مؤثر حلایت را افزایش می‌دهد، برای مثال قدرت ترکیبات ضد باکتری را بهبود می‌بخشد. کوچک‌تر بودن ابعاد نانوذرات از طول موج بحرانی نور، آنها را نامرئی و شفاف می‌نماید. این خاصیت باعث شده است تا نانوذرات برای مصارفی چون بسته بندی، مواد آرایشی و روکش‌ها مناسب باشند. اخیراً در ساخت شیشه‌های ضد آفتاب از نانوذرات اکسید روی استفاده شده است. استفاده از این ماده علاوه بر افزایش کارایی این نوع شیشه‌ها، عمر آن‌ها را نیز چندین برابر می‌کند. از نانوذرات همچنین در ساخت انواع ساینده‌ها، رنگ‌ها، کاتالیزگرهای لایه‌های محافظتی جدید و بسیار مقاوم برای شیشه‌ها و عینک‌ها (ضدجوش و نشکن)، کاشی‌ها، و در حفاظه‌های الکترومغناطیسی شیشه‌های اتومبیل و در و پنجره استفاده می‌شود. پوشش‌های ضد نوشتہ برای دیوارها و پوشش‌های سرامیکی برای افزایش استحکام سلول‌های خورشیدی نیز با استفاده از نانوذرات تولید شده‌اند. [۳].

## ۱-۳- متدائلترین نانو ذرات:

۱. نانوذرات نیمه رسانا

۲. نانوذرات سرامیکی

۳. نانو ذرات فلزی

۴. نانو کامپوزیتهای نانوذرهای سرامیکی. [۴].

**۱-۳-۱- انواع نانو ذرات فلزی:****۱-۱-۱- نانوذرات آهن-پلاتین:**

این نانو ذرات، مواد ایده‌آلی برای ساخت تجهیزات ذخیره‌ی اطلاعات با دانسیته‌ی بالا، مغناطیس‌های نانوکامپوزیتی با کارایی بالا و مدارهای مجتمع به شمار می‌آیند. این امر به دلیل وجود فاز منظم با مقدار ثابت همسان‌گردی بالا در این مواد است. [۵].

**۱-۲-۱- نانو ذرات اکسید قلع:**

نانو ذرات اکسید قلع می‌توانند در تخریب رنگدانه‌های مواد رنگی به عنوان فتوکاتالیزگر عمل کنند. برای مثال از این نانوذره، می‌توان در پاک سازی آب‌های آلوده به رنگ و پساب‌های کارخانجات نساجی استفاده کرد. [۶].

**۱-۳-۱- نانوذرات نقره :**

ویژگی‌های ضد میکروبی نقره، مدت‌های است زمانی که شناخته شده است. اما با ساخته شدن آن به صورت نانو ذرات، سطح تماس‌شان افزایش یافته و خاصیت ضد میکروبی آن تا بیش از ۹۹ درصد افزایش پیدا کرده است. [۷].

**۱-۳-۲- نانوذرات اکسید تیتانیوم:**

از نانو ذرات اکسید تیتانیوم در تولید انواع رنگ‌ها، لوازم آرایشی و بهداشتی، ساخت سرامیک، تصفیه‌ی آب و فاضلاب و بسیاری از صنایع دیگر استفاده می‌شود. [۷].

**۱-۳-۳- نانو ذرات اکسید آهن:**

نانو ذرات اکسید آهن کاربردهای گسترده‌ای نسبت به سایر نانوذرات دارند. زیست‌سازگار بودن با شرایط محیط بدن، پایداری و تهییه‌ی آسان موجب توسعه‌ی استفاده‌ی آن‌ها در پزشکی، مانند درمان تومور، انتقال ژن، دارو و نشان‌دار کردن سلول‌ها و درشت مولکول‌ها شده است. [۸].

#### ۱-۴- نانو ذرات مغناطیسی:

اولین تحقیق علمی در مورد مغناطیس توسط ویلیام گیلبرت<sup>۱</sup> انجام شد که تصویر دقیقی از میدان مغناطیسی زمین ایجاد کرد و بسیاری از خرافات گذشته را از بین برداشت. سپس در سال ۱۸۲۵ میلادی، اولین الکترو مگنت به وسیله کشف بزرگ هانس کریستین اورستد<sup>۲</sup> ایجاد شد. اورستد دریافت که همواره در فضای اطراف رساناهای جریان یا ذرات باردار متحرک، میدان مغناطیسی پدید می‌آید. نانوذرات مغناطیسی دسته‌ای از نانو ذراتند که، در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی دارای ویژگی‌های مغناطیسی هستند. ساده‌ترین ساختار نانوذرات شامل یک هسته‌ی مغناطیسی (اکسید آهن، نیکل و کبالت و ...) و پوشش‌های غیر مغناطیسی گوناگون از ترکیب‌های شیمیایی می‌باشند که برای برخی کاربردهای زیستی مورد توجه هستند.

برای این کاربردها، ذرات باید دارای ویژگی اشباع مغناطیسی بالا و زیست‌سازگاری باشند و به‌طور همزمان قابلیت کارکردهای گوناگون را داشته باشند. سطح این ذرات با تعدادی از لایه‌های بسپارهای آلی یا فلزاتی مانند طلا یا سطوح اکسیدی سیلیس یا آلومینا اصلاح شده تا برای عملگرا شدن مناسب باشند. [۹]. نانو ذرات مغناطیسی اخیراً به دلیل خصوصیات جالبی از جمله سوبر پارامغناطیسی زمینه‌های مختلف از جمله کاتالیزگرهای [۱۰]، تصویر برداری رزونانس مغناطیسی<sup>۳</sup> [۱۱]، ذخیره سازی اطلاعات [۱۲]، نانوسیال‌ها [۱۳]، فیلترهای نوری [۱۴] و تصویر برداری ذرات مغناطیسی<sup>۴</sup> مورد استفاده قرار گرفته‌اند. [۱۵]. نانو ذرات

<sup>1</sup>. W. Gilbert

<sup>2</sup>. H. Christian Ørsted

<sup>3</sup>. Magnetic resonance imaging (MRI)


<sup>4</sup>. Magnetic particle imaging

مغناطیسی با اندازه ۲۰ نانومتر می‌توانند به عنوان ابزاری برای ذخیره اطلاعات در کارت‌های مغناطیسی استفاده شوند.

#### ۱-۴-۱- نانو ذره مغناطیسی : $Fe_3O_4$

مگنتیت<sup>۱</sup> (*Magnetite*) با فرمول شیمیایی  $Fe_3O_4$  از مجموعه کانی هاست و از واژه یونانی *Magnec* به معنای آهن ربا گرفته شده است و برای اولین بار در سوئیس کشف شد. مگنتیت به شدت مغناطیسی است و می‌تواند به عنوان آهنربای طبیعی عمل کند که در این صورت به آن سنگ آهنربا می‌گویند.  $Fe_3O_4$  یکی از گروه‌های اسپینل معکوس با فرمول عمومی  $AB_2O_4$  می‌باشد که فلز  $Fe^{+3}$ ،  $Fe^{+2}$ ،  $A$  و فلز  $B$ ،  $Fe^{+3}$  و ساختار آن <sup>۲</sup> (مکعب)  $AB_2O_4$  می‌باشد که فلز  $Fe^{+3}$ ،  $Fe^{+2}$ ،  $A$  و فلز  $B$ ،  $Fe^{+3}$  و ساختار آن  $AB_2O_4$  می‌باشد. در ساختار اسپینل  $Fe_3O_4$  یون‌های دو ظرفیتی  $Fe^{+2}$  و نصف مرکز وجوده پر) می‌باشد. در ساختار اسپینل  $Fe_3O_4$  یون‌های سه ظرفیتی  $Fe^{+3}$  در حفره‌های چهار وجهی و مابقی یون‌های سه ظرفیتی  $Fe^{+3}$  در حفره‌های هشت وجهی و مابقی یون‌های سه ظرفیتی  $Fe^{+3}$  در حفره‌های چهار وجهی قرار دارند. طرح (۱-۱)

طرح (۱-۱)



طرح(۱-۱)

<sup>۱</sup>. *Magnetite*

<sup>۲</sup>. *Face-Centred Cubic*