



عنوان رساله دوره دکتری سازه

بررسی تاثیر نوع و ابعاد (سطح ویژه) نانوذرات سیلیسی بر خواص مقاومتی و دوام  
بتن و مواد پایه سیمانی

ارائه دهنده

سید حسام مدنی

استادان راهنما

دکتر علیرضا باقری

دکتر طیبه پرهیزکار

پاییز ۱۳۹۱

## چکیده

عملکرد موفق دوده سیلیسی در بهبود قابل توجه خواص مکانیکی و دوام بتن باعث شده تا استفاده از مواد نانوسیلیسی در محصولات پایه سیمانی مورد توجه جدی محققین چه در سطح جهان و چه در داخل کشور قرار گیرد. خلوص نزدیک به ۱۰۰ درصد مواد نانوسیلیسی در مقایسه با خلوص حدود ۹۰ درصد دوده سیلیسی و همچنین سطح ویژه بالاتر این مواد که محدوده ای از ۵۰ تا قریب به ۱۰۰۰ مترمربع برگرم را در بر میگیرد در مقایسه با سطح ویژه ۲۰ مترمربع برگرم دوده سیلیسی سبب شده است تا عملکرد بسیار موثری از این ماده در ارتقاء خواص بتن مورد انتظار باشد. لیکن نتایج گزارش شده متنوع و در مواردی متناقض بوده و از عملکرد بسیار موثر تا عملکردهای پایین تر از دوده سیلیسی را شامل میشود. شایان توجه است که بر خلاف دوده سیلیسی که محصول جانی صنایع تولید فرونسیلیسیم میباشد، نانوسیلیسیس ها با روش های مختلف و با خواص متفاوت قابل تولید هستند و بنظر میرسد بخشنی از تفاوت های گزارش شده توسط محققین در خصوص عملکرد نانوسیلیسیس ها در بتن ناشی از تفاوت در سطح ویژه و نوع این مواد باشد.

با توجه به اینکه اثر تغییرات در خواص نانوسیلیسیس ها در عملکرد آنها در مواد پایه سیمانی قبل از صورت منسجم مورد بررسی قرار نگرفته بود تحقیق حاضر با هدف مشخص کردن تاثیر تغییرات در سطح ویژه دو نوع عمده از نانوسیلیسیس ها شامل نانوسیلیسیس های پایروژنیک و سل های نانوسیلیسیس روی عملکرد آنها در محصولات پایه سیمانی در مقایسه آنها با دوده سیلیسی انجام پذیرفت.

نانوسیلیسیس های مورد مطالعه شامل نانوسیلیسیس های پایروژنیک Aerosil 90 و Aerosil 200 و Levasil 100/45 با سطوح ویژه ۹۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ مترمربع برگرم و سل های نانوسیلیسیس شامل Levasil 300/30 و Levasil 200/30 با سطوح ویژه ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ مترمربع برگرم بوده اند.

مطالعات میکروسکوپی و بررسی های توزیع ابعادی نشانگر آن میباشد که نانوسیلیس های پایروژنیک در حالت کلوخه ای بوده و پخش موثر آنها در محیط های آبی با دشواری های بسیار همراه است. لیکن سل های نانوسیلیس دارای پخش مناسب به صورت ذرات مجزا و غیر کلوخه در محیط آبی میباشدند. نکته قابل توجه آنکه پس از ورود نانوسیلیس ها در مخلوط های پایه سیمانی، کلوخه شدگی قابل توجه این مواد توسط یون های موجود در آب منفذی سیمان رخ میدهد، لذا فرضیات بر مبنای بهبود ریزاساختار مواد پایه سیمانی در استفاده از این مواد با چالش های جدی مواجه میباشد. نتایج آزمایش های ترمومگراویمتری روی خمیره های آهکی و سیمانی نشانگر سرعت واکنش پوزولانی بسیار سریع تر نانوسیلیس ها در مقایسه با دوده سیلیسی میباشد که با افزایش سطح ویژه سرعت واکنش آنها بیشتر میشود. ضمنا سرعت واکنش پوزولانی نانوسیلیس های پایروژنیک قدری بالاتر از سل های نانوسیلیس مشاهده گردید. همچنین نتایج نشانگر این هستند که نانوسیلیس ها اثر تسريع کنندگی بر هیدراسیون سیمان در سنین اولیه دارند اما با گذشت زمان سبب کاهش درجه هیدراسیون سیمان در مقایسه با نمونه های کنترل میگردد.

برای سنجش تاثیر نانوسیلیس ها بر دوام و مقاومت مواد پایه سیمانی، آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، نفوذ یون کلرید و جذب آب انجام پذیرفت. بر اساس نتایج حاصله هرچند نانوسیلیس های ریزتر دارای نرخ واکنش پوزولانی بیشتر در سنین اولیه نسبت به انواع درشت تر هستند، لیکن نانوسیلیس های درشت تر دارای عملکرد بهتر در بهبود شاخصه های دوام همچون محدود کردن نفوذ یون کلر میباشند. جالب است که دوده سیلیسی که به مراتب سرعت واکنش پوزولانی کنترل نسبت به نانوسیلیس ها دارد در سن ۲۸ روز بهتر از نانوسیلیس های ریز عمل نموده و رفتار مشابهی با نانوسیلیس های درشت داشته و در سن ۹۰ روز حتی از نانوسیلیس های

بررسی تاثیر نوع، ابعاد و نحوه کاربرد نانو ذرات سیلیسی بر عملکرد، خواص مکانیکی و دوام بتن و موادپایه سیمانی

درشت نیز پیشی گرفته است، همچنین مشاهده گردید که نانوسیلیس ها اثر تسریع کنندگی بر روند کسب مقاومت مخلوط های سیمانی دارند، هرچند در سن ۲۸ روز از مقدار ارتقاء اولیه در مقاومت بصورت قابل توجه کاسته میشود. در سن ۹۰ روز عملکرد اغلب نانوسیلیس ها ضعیف تر از دوده سیلیسی میباشد. لذا بنظر میرسد که تنها مزیت نانوسیلیس ها نسبت به دوده سیلیسی عملکرد سریع تر آنها در ارتقاء خواص بتن در سنین اولیه باشد.

كلمات کلیدی: سل نانوسیلیس، نانوسیلیس پایروژنیک، دوام، مقاومت، واکنش پوزولانی، هیدراسیون.

## فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان

۱	مقدمه و ضرورت انجام تحقیق حاضر	۱
۱	مقدمه	۱-۱
۳	ضرورت انجام مطالعه	۲-۱
۴	روند انجام مطالعه	۳-۱
۶	روش های تولید و خصوصیات انواع نانوسیلیس	۲
۶	تعاریف	۱-۲
۱۱	روش های مختلف تولید نانوسیلیس	۲-۲
۱۲	روش های تولید سل سیلیس	۱-۲-۲
۱۲	سل سیلیس تهیه شده از پلیمریزاسیون اسیدسیلیسیک	۱-۱-۲-۲
۱۳	روش جابجایی یونی	۱-۱-۱-۲-۲
۱۷	سل های سیلیس تهیه شده از طریق پایدارسازی سیلیس های پایروژنیک	۲-۱-۲-۲
۱۷	روش های تولید نانوسیلیس های پودری	۲-۲-۲
۱۸	روشهای تولید تر نانوسیلیس های پودری	۱-۲-۲-۲
۱۸	روش سل - ژل	۱-۱-۲-۲-۲
۱۹	روش تولید سیلیس رسوبی	۲-۱-۲-۲-۲
۲۲	روش تهیه نانوسیلیس پایروژنیک (یا دوده ای)	۲-۲-۲-۲
۲۶	وضعیت شیمی سطح نانوسیلیس	۳-۲
۲۶	گروه های سطحی	۱-۳-۲
۳۰	بارهای سطحی	۲-۳-۲
۳۲	بررسی مشخصات میکروسیلیس های مورد استفاده در مصالح پایه سیمانی	۴-۲
۳۳	بررسی و مقایسه میکروسیلیس و نانوسیلیس های استفاده شده در مواد پایه	۵-۲

	سیمانی	
۳۸	بررسی روش پایدارسازی ذرات جامد نانوسایز در فاز مایع	۶-۲
۳۹	پایدارسازی الکترواستاتیکی	۱-۶-۲
۴۰	پایدارسازی استریک	۲-۶-۲
۴۱	روش التراسونیک و سایر روش های مکانیکی	۳-۶-۲
۴۳	مروری بر ادبیات فنی در مورد تاثیر نانوسیلیس بر خصوصیات مواد پایه سیمانی	۳
۴۳	بررسی فعالیت پوزولانی نانوسیلیس در مقایسه با میکروسیلیس	۱-۳
۵۱	تأثیر نانوسیلیس بر ساختار ژل C-S-H و ریز ساختار	۲-۳
۵۴	هیدراتیون مصالح سیمانی در حضور میکروسیلیس و نانوسیلیس	۳-۳
۵۸	بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص رئولوژیکی مواد پایه سیمانی	۴-۳
۵۹	بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی مواد پایه سیمانی	۵-۳
۵۹	تأثیر نانوسیلیس بر مقاومت فشاری مصالح پایه سیمانی	۱-۵-۳
۶۶	تأثیر بر سایر پارامترهای مکانیکی	۲-۵-۳
۶۸	مطالعات انجام گرفته در ایران در مورد تاثیر نانوسیلیس بر خصوصیات مکانیکی مصالح پایه سیمانی	۳-۵-۳
۷۲	بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر نانوسیلیس بر خصوصیات دوامی مصالح با پایه سیمانی	۶-۳
۷۹	جمع بندی فصل حاضر	۷-۳
۸۱	مشخصات فیزیکی و شیمیایی نانوسیلیس ها و دوده سیلیسی تهیه شده برای مطالعات آزمایشگاهی	۴
۸۱	مواد انتخاب شده جهت انجام تحقیق	۱-۴
۸۱	مشخصات فیزیکی و شیمیایی انواع نانوسیلیس و دوده سیلیسی	۲-۴

<p>۳-۴ تعیین بی شکل یا کریستالی بودن نانوسیلیس ها و میکروسیلیس تامین شده ۸۳</p> <p>۵ بررسی وضعیت پخش نانوذرات سیلیسی و دوده سیلیسی ۸۶</p> <p>۱-۵ مقدمه ۸۶</p> <p>۲-۵ برنامه آزمایشگاهی ۹۲</p> <p>۳-۵ نتایج آزمایشات انجام گرفته برای بررسی وضعیت پخش نانومواد و دوده سیلیسی ۹۵</p> <p>۱-۳-۵ وضعیت پخش نانوسیلیس های پایروژنیک و دوده سیلیسی در حالت پودری ۹۵</p> <p>۲-۳-۵ بررسی وضعیت پخش نانوسیلیس های پایروژنیک و دوده سیلیسی در محیط آبی ۹۹</p> <p>۳-۳-۵ بررسی وضعیت پخش ذرات در سل های نانوسیلیس تهیه شده به روش پلیمریزاسیون اسیدسیلیسیک ۱۰۰</p> <p>۴-۳-۵ بررسی اثر افزایش انرژی پخش در وضعیت پخش نانوسیلیس های پایروژنیک در ۱۰۳</p>	<p>آب</p> <p>۵-۳-۵ بررسی اثر pH روی پخش نانوسیلیس های پایروژنیک ۱۰۶</p> <p>۴-۵ روش پخش انتخاب شده برای پخش نانوسیلیس های پایروژنیک در محیط آبی ۱۱۱</p> <p>۵-۵ اثر محیط منفذی مواد پایه سیمانی بر وضعیت پخش نانوسیلیس ها ۱۱۴</p> <p>۶-۵ بررسی فرضیات بر اساس اثر نانوپرکنندگی نانوذرات سیلیسی ۱۱۸</p> <p>۷-۵ جمع بندی فصل حاضر ۱۲۰</p> <p>۶ واکنش پوزولانی نانوسیلیس ها و اثر آنها بر خواص خمیره های سیمانی ۱۲۴</p> <p>۱-۶ نرخ واکنش پوزولانی انواع نانوسیلیس با سطوح ویژه مختلف و تاثیر این مواد بر درجه هیدراسیون سیمان در خمیره های سیمانی ۱۲۴</p> <p>۱-۱-۶ روش های آنالیز حرارتی ۱۲۴</p> <p>۲-۱-۶ محدوده های دمایی مربوط به تغییر فاز محصولات واکنش سیمان ۱۲۷</p> <p>۳-۱-۶ محاسبه مقدار هیدروکسید کلسیم ۱۳۳</p>
---	--

۱۳۳	محاسبه مقدار هیدروکسید کلسیم در مطالعات دیگران	۱-۳-۱-۶
۱۳۷	میزان مصرف آهک در خمیره های آهکی حاوی نانو سیلیس و میکرو سیلیس در تحقیق حاضر	۲-۳-۱-۶
۱۴۲	بررسی فعالیت پوزولانی نانو سیلیس ها از طریق اندازه گیری مصرف آهک در خمیره های سیمانی در تحقیق حاضر	۳-۳-۱-۶
۱۵۰	آب غیر قابل تبخیر و درجه هیدراسیون سیمان	۴-۱-۶
۱۵۰	محاسبه آب غیرقابل تبخیر و درجه هیدراسیون در مطالعات دیگران	۱-۴-۱-۶
۱۵۳	محاسبه درجه هیدراسیون سیمان خمیره های سیمانی در تحقیق حاضر	۲-۴-۱-۶
۱۵۵	تعیین درجه هیدراسیون سیمان	۳-۴-۱-۶
۱۶۰	تأثیر انواع نانو سیلیس با سطوح ویژه مختلف بر سایر خواص مواد پایه سیمانی	۲-۶
۱۶۲	زمان گیرش	۱-۲-۶
۱۶۶	مقاومت فشاری	۲-۲-۶
۱۶۹	جمع بندی فصل حاضر	۳-۶
۱۷۰	بررسی تاثیر نوع و ابعاد نانوذرات سیلیسی بر خواص مکانیکی و دوام ملات	۷
۱۷۰	مواد و نحوه اختلاط	۱-۷
۱۷۴	روش های آزمایش	۲-۷
۱۷۵	نتایج و بحث	۳-۷
۱۷۵	مقدار فوق روانساز لازم برای دستیابی به سیلان موردنظر ملات های سیمانی	۱-۳-۷
۱۷۷	مقاومت فشاری	۲-۳-۷
۱۸۵	جذب آب	۳-۳-۷
۱۸۶	مقاومت خمسمی	۴-۳-۷
۱۸۷	جمع بندی فصل حاضر	۴-۷
۱۸۹	بررسی تاثیر نوع و ابعاد نانوذرات سیلیسی بر خواص مکانیکی و دوام بتن	۸
۱۸۹	روش ساخت مخلوط ها و نحوه انجام آزمایشات انجام گرفته	۱-۸

۱۸۹	مصالح استفاده شده	۱-۱-۸
۱۹۱	نحوه ساخت و قالب گیری مخلوط ها	۲-۱-۸
۱۹۳	روش های آزمایش	۳-۱-۸
۱۹۷	نتایج	۲-۸
۱۹۷	نیاز آبی مخلوط های بتنی	۱-۲-۸
۱۹۹	مقاومت فشاری	۲-۲-۸
۲۰۳	نتایج نفوذ تسریع شده یون کلر (RCPT)	۳-۲-۸
۲۰۹	جذب آب نهایی مخلوط های بتن	۴-۲-۸
۲۰۹	تاثیر استفاده همزمان نانوسیلیس و دوده سیلیسی بر خواص بتن	۳-۸
۲۱۲	جمع بندی فصل حاضر	۴-۸
۲۱۴	نتیجه گیری و پیشنهادها	۹
۲۱۴	نتیجه گیری	۱-۹
۲۱۸	پیشنهادها	۲-۹
۲۲۰	مراجع	۱۰

## فهرست جداول

شماره صفحه

عنوان

۳۴	ترکیبات شیمیایی میکروسیلیس های تولید داخل کشور و الزامات ASTM C1240	۱-۲
۴۷	تغییر مقدار هیدروکسید کلسیم در خمیره های آهکی حاوی نانوسیلیس و میکروسیلیس	۱-۳
۴۸	طرح اختلاط های ارائه شده در مطالعه Zhao-qi and young 1984	۲-۳
۴۹	میزان آهک مصرف شده مخلوطهای آهکی حاوی ارزیل	۳-۳
۵۲	مقایسه بین درجات مختلف پلیمریزاسیون ژل C-S-H در خمیره های آهکی	۴-۳
۶۱	طرح های اختلاط و مقاومتهای فشاری و اتصال خمیره های حاوی مقادیر میکروسیلیس و نانوسیلیس	۵-۳
۶۳	مقاومتهای فشاری ۷ و ۲۸ روزه ملاتهای کتلر و ملاتهای حاوی میکروسیلیس و نانوسیلیس	۶-۳
۶۶	مقاومتهای خمیشی نمونه ها	۷-۳
۶۷	مقاومت خمیشی ملاتهای حاوی سل سیلیس	۸-۳
۷۱	مقاومت فشاری نمونه ها در سنین مختلف	۹-۳
۷۵	تاثیر نانوسیلیس بر مقاومت در برابر حملات سولفاتی	۱۰-۳
۷۵	تاثیر نانوسیلیس بر مقاومت در برابر نفوذ یون کلر	۱۱-۳
۷۷	نفوذ یون کلر در نمونه های منشوری ملات حاوی سل سیلیس	۱۲-۳
۸۲	مشخصات فیزیکی و شیمیایی انواع نانوسیلیس و دوده سیلیسی	۱-۴

۱۲۸	محدوده دمایی تجزیه هیدروکسیدکلسیم در مطالعات متعدد	۱-۶
۱۲۹	محدوده دمایی تجزیه فازهای کربناته در مطالعات متعدد	۲-۶
۱۳۰	نتایج TG و مقادیر آب برای فازها در خمیره سیمانی (Taylor 1997)	۳-۶
۱۳۸	نحوه اختلاط خمیره های آهکی و یک طرح اختلاط نمونه	۴-۶
۱۴۲	آنالیز شیمیایی سیمان مورد استفاده در خمیره های سیمانی	۵-۶
۱۴۴	نحوه اختلاط خمیره های سیمانی	۶-۶
۱۴۴	طرح های خمیره سیمان استفاده شده برای آنالیزهای ترموگراویمتری	۷-۶
۱۶۰	طرح های استفاده شده برای بررسی تاثیر نانوسیلیس ها بر خواص خمیره های	۸-۶
<b>سیمانی</b>		
۱۶۵	زمان های گیرش خمیره های سیمانی حاوی سل های نانوسیلیس و دوده	۹-۶
<b>سیلیسی</b>		
۱۶۷	مقاومت فشاری نمونه های حاوی سل های سیلیس در مقایسه با خمیره کنترل	۱۰-۶
۱۶۸	مقاومت نمونه های حاوی نانوسیلیس های پایروژنیک و دوده سیلیسی در مقایسه	۱۱-۶
<b>با خمیره کنترل</b>		
۱۷۰	آنالیز شیمیایی سیمان مورد استفاده در ملات های سیمانی	۱-۷
۱۷۲	طرح های استفاده شده برای بررسی تاثیر نانوسیلیس ها بر خواص مخلوط های ملات	۲-۷
۱۷۴	نحوه اختلاط ملات های سیمانی	۳-۷

۱۹۱	آنالیز شیمیایی سیمان مورد استفاده در مخلوط های بتن	۱-۸
۱۹۴	طرح مخلوط های بتن استفاده شده در مطالعه حاضر	۲-۸
۱۹۵	نحوه اختلاط مخلوط های بتن	۳-۸
۲۱۰	مقاومت‌های فشاری مخلوط های بتنی نانوسیلیس و دوده سیلیسی بصورت توأم در مقایسه با مخلوط های حاوی این مواد به تنها یی	۴-۸
۲۱۱	بررسی اثر استفاده تلفیقی از نانوسیلیس و دوده سیلیسی روی نتایج آزمایش‌های ارزیابی تسريع شده مقاومت بتن در برابر نفوذ یون کلر در مقایسه با سایر مخلوط ها	۵-۸

## فهرست تصاویر

شماره صفحه

عنوان

۹	حالات شماتیک لایه دوگانه	۱-۲
۱۴	نحوه شماتیک بهم پیوستن و پلیمریزاسیون اسیدسیلیسیک	۲-۲
۱۵	رونده استه زایی و رشد	۳-۲
۱۵	رونده رشد ذرات سیلیس در سل	۴-۲
۱۷	رونده تولید نانوسیلیس با محدوده سایز باریک و گسترده	۵-۲
۲۰	رونده تهیه صنعتی متداول سیلیس رسوبی	۶-۲
۲۲	مقایسه بین شکل (a) سیلیس رسوبی و (b) ژل سیلیس	۷-۲
۲۴	رونده تهیه شماتیک سیلیس دوده ای	۸-۲
۲۵	رونده تهیه و سایزهای ذرات، کلوخه و توده در سیلیس های پایروژنیک	۹-۲
۲۵	نمونه ای از کلوخه های تشکیل شده دراروزیل (a) تولیدی دگوسا و (b) تولیدی شرکت واکر	۱۰-۲
۲۶	انواع گروه های تشکیل شده در سطح سیلیس	۱۱-۲
۲۸	رونده برقراری پیوند هیدروزنسی (a) اکسیژن سیلانول و هیدروژن آب و (b) هیدروژن سیلانول و اکسیژن آب	۱۲-۲
۲۸	نسبت بین سطح مخصوص و مقدار هیدروکسیل موجود در سطح به ازای وزن واحد	۱۳-۲
۲۹	هیدروکسید شدن (هیدراته شدن) سطح سیلیس حاوی گروه های سیلکسان	۱۴-۲
۳۱	تشکیل لایه انتشار دوگانه الکتریکی اطراف ذره دارای بار سطحی مشبت	۱۵-۲
۳۲	رونده باردارسازی سطح سیلیس در محیطهای بازی و اسیدی	۱۶-۲
۳۵	مقایسه ای بین ابعاد ذرات نانوسیلیس و میکروسیلیس	۱۷-۲

۳۷	درصد واحدهای سیلیس در سطح به کل واحدهای سیلیس بر حسب ابعاد ذرات	۱۸-۲
۳۹	پایدارسازی a) پایدارسازی الکترواستاتیکی، b) پایدارسازی استریک و c) ترکیب	۱۹-۲
	دو روش	
۴۱	مکانیزم های پایداری سازی استریک	۲۰-۲
۴۷	مقدار هیدروکسید کلسیم واکنش داده در برابر سطح مخصوص پوزولان	۱-۳
۵۳	تصاویر a) توپوگرافی و b) اسکن فازی نمونه کنترل بدون پوزولان	۲-۳
۵۳	تصاویر a) توپوگرافی و b) اسکن فازی نمونه حاوی ۲۵ درصد میکروسیلیس	۳-۳
۵۴	تصاویر a) توپوگرافی و b) اسکن فازی نمونه حاوی ۲۰ درصد جایگزینی میکروسیلیس و ۳/۵۵ درصد سل سیلیس با اندازه کلوخه ۲۵۰nm	۴-۳
۵۷	هیدراسیون متصاعدشده از خمیره های C <sub>3</sub> S حاوی ۲۰ درصد سیلیس آمورف افزوده به وزن C <sub>3</sub> S با سطوح مخصوص مختلف در نسبت های آب به C <sub>3</sub> S برابر ۱ و بدون استفاده از فوق روانساز	۵-۳
۶۵	مقایسه مقاومتهای فشاری نمونه های حاوی نانوسیلیس و بتن کنترل	۶-۳
۷۶	نتایج آزمون نفوذ تسریع شده یون کلر	۷-۳
۷۸	میزان انقباض ناشی از خشک شدن برای ملاتهای حاوی نانوسیلیس	۸-۳
۸۳	انواع مختلف نانوسیلیس و دوده سیلیسی استفاده شده در مطالعه حاضر	۱-۴
۸۴	تصویر دستگاه پراش پرتو ایکس	۲-۴
۸۴	منحنی XRD تهیه شده برای اروزیل ۹۰	۳-۴
۸۵	منحنی XRD تهیه شده برای اروزیل ۲۰۰	۴-۴
۸۵	منحنی XRD تهیه شده برای اروزیل ۳۰۰	۵-۴
۸۵	منحنی XRD تهیه شده برای دوده سیلیسی	۶-۴

۹۲	تصویر دستگاه سنجش توزیع اندازه ذرات Mastersizer 2000	۱-۵
۹۳	دستگاه Zetasizer 3000 HS, Malvern, UK	۲-۵
۹۴	تصویر دستگاه Hitachi FE-SEM model S-4160	۳-۵
۹۵	تصویر دستگاه TEM Zeiss EM900 مدل TEM	۴-۵
۹۷	منحنی های توزیع (الف) غیر تجمعی و (ب) تجمعی اندازه کلوخه ها در پودرهای اروزیل ۹۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ و دوده سیلیسی	۵-۵
۹۷	تصاویر میکروسکوپی از کلوخه های اروزیل ۹۰	۶-۵
۹۸	تصاویر میکروسکوپی از کلوخه های اروزیل ۲۰۰	۷-۵
۹۸	تصویر میکروسکوپی از کلوخه های اروزیل ۲۰۰ با بزرگنمایی ۹۰۰۰ برابر	۸-۵
۹۸	. تصاویر میکروسکوپی از کلوخه های اروزیل ۳۰۰	۹-۵
۱۰۱	توزيع اندازه کلوخه های نانوسیلیس های پایروژنیک و دوده سیلیسی پخش شده در آب با انرژی پخش نسبتا کم (الف) غیر تجمعی و (ب) تجمعی	۱۰-۵
۱۰۲	توزيع اندازه سل های نانوسیلیس بدون اعمال انرژی پخش (الف) غیر تجمعی و (ب) تجمعی	۱۱-۵
۱۰۳	تصاویر TEM اخذ شده از سل سیلیس با سطح ویژه ۱۰۰ متر مربع بر گرم	۱۲-۵
۱۰۵	اثر انرژی پخش روی توزیع اندازه کلوخه های نانوسیلیس پایروژنیک اروزیل ۲۰۰ (الف) غیر تجمعی و (ب) تجمعی	۱۳-۵
۱۰۸	بررسی اثر pH روی پخش ذرات نانوسیلیس اروزیل ۲۰۰ در آب تحت امواج التراسونیک به مدت ۶۰ دقیقه (الف) منحنی توزیع اندازه غیر تجمعی و (ب) منحنی توزیع اندازه تجمعی	۱۴-۵
۱۱۰	تاثیر pH روی توزیع اندازه کلوخه های نانوسیلیس اروزیل ۲۰۰ پخش شده توسط مخلوط کن با دور بالا (۳۰۰۰ دور بر دقیقه) (الف) توزیع غیر تجمعی و (ب) توزیع تجمعی	۱۵-۵
۱۱۳	منحنی های توزیع اندازه انواع نانوسیلیس های پایروژنیک و دوده سیلیسی تحت	۱۶-۵

		پخش با مخلوط کن دور بالا
۱۱۴	۱۷-۵	منحنی های توزیع اندازه انواع نانوسیلیس های پایروژنیک و دوده سیلیسی تحت پخش با مخلوط کن دور بالا (مورد استفاده در خمیره های آهکی)
۱۱۷	۱۸-۵	فشردگی لایه دوگانه و تاثیر آن بر پتانسیل زتا
۱۱۹	۱۹-۵	حالت شماتیک عملکرد هسته زایی نانوذرات سیلیسی در فضای منفذی بتن
۱۳۱	۱-۶	محدوده پیک فاز کربناته در خمیره سیمانی (Jakonta and Mojumdar 2007)
۱۳۲	۲-۶	نمودار TG/DSC از کربنات کلسیم با خلوص بالا
۱۳۴	۳-۶	نمونه ای از نمودارهای TG خمیره سیمان، کلیه مقادیر نسبت به وزن سوخته سنجیده شده اند
۱۴۰	۴-۶	میزان آهک مصرف شده در خمیره های آهکی حاوی سل های سیلیس
۱۴۱	۵-۶	مقایسه میزان آهک مصرف شده در خمیره های آهکی حاوی نانوسیلیس های پایروژنیک و سل های نانوسیلیس
۱۴۷	۶-۶	میزان هیدروکسید کلسیم موجود در خمیره های سیمانی حاوی سل های سیلیس و میکروسیلیس
۱۴۷	۷-۶	مقایسه میزان هیدروکسید کلسیم موجود در خمیره های سیمانی حاوی نانوسیلیس پایروژنیک و سل نانوسیلیس با سطح ویژه ۲۰۰ مترمربع برگرم
۱۴۸	۸-۶	مقدار هیدروکسید کلسیم نرمالیزه شده برای مقدار برابر سیمان با خمیره کنترل، حاوی سل های سیلیس و حاوی دوده سیلیسی
۱۴۸	۹-۶	مقدار هیدروکسید کلسیم نرمالیزه شده برای مقدار برابر سیمان با خمیره کنترل، حاوی نانوسیلیس پایروژنیک و سل سیلیس با سطح ویژه ۲۰۰ مترمربع برگرم
۱۵۷	۱۰-۶	درجه هیدراسیون در خمیره های سیمانی حاوی سل های سیلیس و میکروسیلیس
۱۵۸	۱۱-۶	مقایسه بین درجه هیدراسیون در خمیره سیمانی حاوی نانوسیلیس پایروژنیک و سل نانوسیلیس با سطح ویژه ۲۰۰ مترمربع برگرم
۱۶۶	۱۲-۶	تراکم پذیری الف) خمیره حاوی سل سیلیس ۱۰۰ با ۷/۵ درصد جایگزینی سیمان

و ب) خمیره شاهد

۱۷۱	دانه بندی ماسه استفاده شده در ملات و سطوح بالا و پایین استاندارد ۳۰۴۰ ایران	۱-۷
۱۷۶	میزان فوق روانساز (درصد نسبت به وزن سیمان) ملات های سیمانی حاوی نانوسیلیس ها و دوده سیلیسی برای حفظ کارآئی همبستگی بین فوق روانساز (بصورت نسبت وزنی سیمان) ملات های سیمانی حاوی سل های نانوسیلیس و نانوسیلیس های پایروژنیک	۲-۷
۱۷۶	مقاومت فشاری ۱ روزه ملات های سیمانی حاوی انواع نانوسیلیس الف) مقاومت فشاری و ب) مقدار ارتقاء یافته مقاومت نسبت به مخلوط کترل	۳-۷
۱۷۹	مقاومت فشاری ۷ روزه ملات های سیمانی حاوی انواع نانوسیلیس و دوده سیلیسی الف) مقاومت فشاری و ب) مقدار ارتقاء یافته مقاومت نسبت به مخلوط کترل	۴-۷
۱۸۱	مقاومت فشاری ۲۸ روزه ملات های سیمانی حاوی انواع نانوسیلیس و دوده سیلیسی الف) مقاومت فشاری و ب) مقدار ارتقاء یافته مقاومت نسبت به مخلوط کترل	۵-۷
۱۸۲	مقاومت فشاری ۹۰ روزه ملات های سیمانی حاوی انواع نانوسیلیس و دوده سیلیسی الف) مقاومت فشاری و ب) مقدار ارتقاء یافته مقاومت نسبت به مخلوط کترل	۶-۷
۱۸۳	مقاومت فشاری ۹۰ روزه ملات های سیمانی حاوی انواع نانوسیلیس و دوده سیلیسی الف) مقاومت فشاری و ب) مقدار ارتقاء یافته مقاومت نسبت به مخلوط کترل	۷-۷
۱۸۴	نسبت بین ارتقاء مقاومت ملات های حاوی سل های سیلیس و نانوسیلیس های پایروژنیک الف) ارزش، ب) ۳ روز، ج) ۷ روز و د) ۹۰ روز	۸-۷
۱۸۵	میزان جذب آب نهایی نمونه کترل و نمونه های حاوی سل های نانوسیلیس و دوده سیلیسی	۹-۷
۱۸۶	میزان جذب آب نهایی نمونه کترل و نمونه های حاوی نانوسیلیس های پایروژنیک و دوده سیلیسی	۱۰-۷
۱۸۷	مقاومت خمشی ملات های حاوی نانوسیلیس و دوده سیلیسی در سن ۷ روز	۱۱-۷
۱۸۷	مقاومت خمشی ملات های حاوی نانوسیلیس و دوده سیلیسی در سن ۲۸ روز	۱۲-۷

۱۹۰	توزیع ابعادی سنگدانه استفاده شده در مطالعه حاضر و سطوح ارائه شده در طرح مخلوط بتن ایران	۱-۸
۱۹۶	تصویر قالب RCPT بصورت شماتیک	۲-۸
۱۹۷	تجهیزات بکار رفته در این تحقیق جهت آزمایش RCPT	۳-۸
۱۹۸	فوق روانساز لازم برای حفظ کارآیی بتن های حاوی سل های نانوسیلیس	۴-۸
۱۹۸	فوق روانساز لازم برای حفظ کارآیی بتن های حاوی نانوسیلیس های پایروژنیک	۵-۸
۱۹۹	همبستگی بین فوق روانساز لازم برای حفظ کارآیی بتن های حاوی سل های سیلیس و انواع اروزیل	۶-۸
۲۰۱	مقاومت فشاری مخلوط های بتن حاوی الف)سل های نانوسیلیس و ب) نانوسیلیس های پایروژنیک	۷-۸
۲۰۲	مقاومت فشاری مخلوط های بتن حاوی الف)سل های نانوسیلیس و ب) نانوسیلیس های پایروژنیک	۸-۸
۲۰۶	مقدار شار عبوری مخلوط های بتنی حاوی الف)سل های نانوسیلیس و ب) نانوسیلیس های پایروژنیک	۹-۸
۲۰۷	میزان تفاوت شار عبوری نسبت به کنترل برای مخلوط های بتنی حاوی الف)سل های نانوسیلیس و ب) نانوسیلیس های پایروژنیک	۱۰-۸
۲۰۸	ارتقاء مقاومت بتن ها در برابر نفوذ یون کلر بین سینین ۷ و ۲۸ روز نسبت به شار عبوری در ۷ روز	۱۱-۸
۲۰۸	ارتقاء مقاومت بتن ها در برابر نفوذ یون کلر بین سینین ۷ و ۹۰ روز نسبت به شار عبوری در ۲۸ روز	۱۲-۸
۲۰۹	جذب آب نهایی مخلوط های بتنی	۱۳-۸

## ۱- مقدمه و ضرورت انجام تحقیق حاضر

### ۱-۱- مقدمه

طی سالیان اخیر حجم گسترده‌ای از مطالعات به بررسی تاثیر نانومواد بر خواص موادپایه سیمانی پرداخته و سالانه همایش‌های متعدد و بودجه‌های تحقیقاتی قابل توجه به این امر اختصاص یافته است. گروهی از نانومواد که مورد توجه جدی محققین قرار گرفته اند نانومواد با قابلیت واکنش پوزولانی میباشند. ایده اصلی انجام این تحقیقات در این مسئله نهفته است که فرض میشود ریزترشدن ذرات پوزولان میتواند سرعت واکنش پوزولانی را تسريع کند، لذا این مواد اثر تسريع کنندگی بر بهبود خواص موادپایه سیمانی بخصوص از لحاظ دوام و مشخصه‌های مکانیکی دارند. همچنین فرض میشود که نانومواد میتوانند فضاهای نانومتری موجود در بتن را پرنموده، لذا احتمالاً به بهبود ریزساختار کمک شایانی خواهند نمود.

اگرچه در ظاهر ایده‌های فوق منطقی بوده و میتوانند سرمنشا بهبود قابل توجه خواص گردد، اما باقیتی برخی از خواص نانومواد را نیز موردتوجه قرار داد. عنوان مثال اگر نانومواد در فضای منفذی بتن به حالت کلوخه‌های میکرومتری باشند، دیگر این مواد نخواهند توانست به بهبود ریزساختار بتن از طریق پرکنندگی فضاهای نانومتری کمک کنند. از سوی دیگر در سنین پایین توسعه چندانی برای ریزساختار بتن متصور نمیباشد، لذا شاید نانومواد با توانایی واکنش زایی بسیار سریع نتوانند تاثیر قابل توجهی بر بهبود دوام بتن داشته باشند.

عملکرد بسیار مطلوب دوده سیلیسی بر بهبود خواص مکانیکی و بویژه مشخصه‌های دوام بتن بخوبی شناخته شده است. نانوسیلیس‌ها به لحاظ دارا بودن ساختار بی‌شکل، خلوص بالای سیلیس و ساختار کروی ذرات شباهت زیادی به میکروسیلیس دارند. هرچند در نگاه اول ممکن است

نانوسیلیس ماده ای مشابه با میکروسیلیس لیکن با سایز ذره ای کوچکتر دیده شود اما در بررسی و

مقایسه این مواد توجه به برخی تفاوت های اساسی بین آنها ضروری میباشد.

بر خلاف دوده سیلیسی که دارای سطح ویژه حدود ۲۰ مترمربع برگرم میباشد، نانوسیلیس ها در

محدوده وسیعی از سطوح ویژه از ۵۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع بر گرم تولید میشوند. از سوی دیگر روش

های تولید نانوسیلیس ها بسیار متنوع بوده و در یک گروه بندی کلی میتوان آنها را به سل های

نانوسیلیس، نانوسیلیس های پایروژنیک، نانوسیلیس های رسوبی و ژل های نانوسیلیس تقسیم نمود.

مسلمان نمیتوان انتظار داشت که نانوسیلیس با سطح مخصوص ۵۰ مترمربع برگرم همان اثری را بر

خواص بتن داشته باشد که نانوسیلیس با سطح مخصوص ۱۰۰۰ مترمربع برگرم بر بتن میگذارد. از

سوی دیگر خواص نانوسیلیس های تولید شده در روش های مذکور متفاوت بوده و میتواند رفتار

آنها را تحت تاثیر قرار دهد. عنوان مثال در برخی از انواع نانوسیلیس ها این مواد در حالت کلوخه ای

هستند و در برخی به شکل تک ذرات مجزا از یکدیگر حضور دارند.

با وجود مطالعات متعدد انجام گرفته در مورد تاثیر نانوسیلیس ها بر خواص موادپایه سیمانی، هنوز

میزان تاثیرگذاری این مواد بر خواص موادپایه سیمانی مشخص نبوده و نتایج متفاوت و بعضًا متناقض

گزارش گردیده است. به عنوان مثال خالو و حسینی ۱۳۸۸ مشاهده نموده اند که در نسبت آب به

موادسیمانی برابر جایگزینی ۳ درصد سیمان با نانوسیلیس افزایش ۱۰۵ ادرصدی مقاومت فشاری

ملات را در سن ۲۸ روز ایجاد نموده، در حالیکه در مقاله Ji 2005 گزارش شده که ۳٪ جایگزینی

موادسیمانی با نانوسیلیس پودری دارای اندازه میانگین ذرات ۱۵nm سبب کاهش مقاومت ۲۸ روزه

بتن به اندازه ۸ درصد در نسبت آب به مواد سیمانی برابر گردیده است. بنظر میرسد که تفاوت در