



دانشگاه کاشان

پژوهشکده علوم و فناوری نانو

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم و فناوری نانو

گرایش نانوشیمی

عنوان:

سنتز، شناسایی و کنترل شکل نانوساختارهای جیوه (II) و آنتیموان

(III) سولفید به روش هیدروترمال

استاد راهنما:

پروفسور مسعود صلواتی نیاسری

به وسیله:

پروانه قادری شیخی آبادی

تیرماه 1390

«نا چیزتر از آن است که تقدیم را شایسته باشد»

تقدیم به:

به روح بزرگ پدرم و دست‌های زحمت‌کش مادرم،

که گام‌هایش، طنین شکفتن را جاری ساخت و دست‌هایش، چه

روشن، تاریکی‌هایم را دور کرد و جوانه امید را بر شاخه کلامش

احساس کردم.



تشکر و قدردانی:

حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. بر خود لازم می دانم از تمامی اساتید بزرگوار و به ویژه اساتید دوره کارشناسی ارشد که در طول تحصیل مرا در کسب علم و معرفت و فضائل اخلاقی یاری نموده اند، تقدیر و تشکر نمایم.

از استاد گرانقدر جناب آقای **پروفسور مسعود صلواتی-نیاسری** که مسئولیت راهنمایی و مشاوره اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایان نامه تقبل نموده و با دقت و سعه صدر، راهنمایی های ارزنده و مشاوره های دلسوزانه به من یاری رسانده تشکر و قدردانی می کنم و برای این عزیز سلامتی و توفیق روزافزون از آستان خداوند متعال مسئلت دارم.

همچنین از خانم دکتر داور به خاطر راهنمایی های دلسوزانه و سازنده اش در انجام صحیح آزمایشات، تشکر فراوان دارم.

همچنین از تشریک مساعی جناب آقای دکتر اکبری به عنوان استاد داور خارج از دانشگاه و جناب آقای دکتر همدانیان به عنوان استاد داور داخل که این پایان نامه را مورد مطالعه قرار داده و در جلسه دفاعیه شرکت نموده اند تشکر و قدردانی می کنم.

در ضمن از جناب آقای دکتر بهرامیان که به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه قبول زحمت نمودند سپاسگزاری می نمایم.

چکیده:

نانو ساختارهای HgS و Sb_2S_3 با روش هیدروترمال با استفاده از تیوگلیکولیک اسید (TGA)، نیترات جیوه یک آبه ($\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$) و کلرید آنتیموان (SbCl_3) به عنوان پیش ماده ساخته شد. محصولات ساخته شده، با الگوی پراش اشعه X (XRD)، طیف تفرق انرژی اشعه ی ایکس (EDX)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف ماوراء بنفش - مرئی (UV-vis) و اسپکتروسکوپی فتولومینسانس (PL)، طیف تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) شناسایی شدند. اثر غلظت واکنشگرها، دمای واکنش، زمان واکنش، عوامل کمپلکس دهنده و امواج اولتراسونیک بر روی ساختار بلوری و شکل محصولات مورد تحقیق قرار گرفت. مطالعات ما نشان داد که، TGA برای رشد ناهمسانگرد سولفید فلزات مختلف مفید می باشد.

کلمات کلیدی: هیدروترمال، نانو ساختارها، مواد نیمه رسانا، سولفید جیوه، سولفید آنتیموان.

- 25 2-3-6-1- روشهای مختلف سونوشیمی
- 25 4-6-1- هیدروترمال و سولوترمال
- 31 1-4-6-1- دستگاه در روش هیدروترمال
- 33 2-4-6-1- سیستمهای "جریان پیوسته"
- 36 3-4-6-1- مروری بر نانو ساختارهای تهیه شده به روش هیدروترمال
- 50 7-1- نانو ساختارهای یک بعدی
- 51 1-7-1- راهبردها برای به دست آوردن رشد یک بعدی
- 53 2-7-1- مروری بر روشهای تهیه نانو ساختارهای یک بعدی Sb_2S_3
- 60 3-7-1- مروری بر روشهای تهیه نانو ساختارهای یک بعدی HgS
- 64 فصل دوم: بخش تجربی
- 65 1-2- مواد، وسایل و دستگاههای مورد استفاده
- 65 1-1-2- مواد شیمیایی
- 65 2-1-2- وسایل آزمایشگاهی
- 65 3-1-2- دستگاههای مورد استفاده جهت شناسایی محصولات
- 67 2-2- روش انجام آزمایش
- 67 1-2-2- تهیه نانو ساختارهای جیوه سولفید با انواع ساختارها
- 68 2-2-2- تهیه نانو ساختارهای سولفید آنتیموان با ساختارهای مختلف
- 68 1-2-2-2- تهیه نانو ساختارهای سولفید آنتیموان بدون عامل کمپلکس دهنده

70	2-2-2-2- تهیه‌ی نانو ساختارهای سولفید آنتیموان در حضور عوامل کمپلکس دهنده.....
72	3-2- آماده سازی نمونه جهت تصویر برداری SEM.....
73	4-2- آماده سازی نمونه جهت تصویر برداری TEM.....
73	5-2- آماده سازی نمونه برای بررسی خواص نوری.....
74	فصل سوم: بحث و نتیجه گیری.....
75	1-3- مقدمه:.....
76	2-3- تهیه نانو ساختارهای Sb_2S_3 به روش هیدروترمال.....
76	1-2-3- تهیه نانو ساختارهای Sb_2S_3 بدون عوامل کمپلکس دهنده.....
78	1-2-2-3- نتایج پراش اشعه X (XRD).....
79	2-2-2-3- نتایج EDX.....
81	3-2-2-3- طیف سنجی FT-IR.....
81	3-2-3- طیف PL.....
85	4-2-3- تصاویر SEM نانو ساختارهای Sb_2S_3
86	1-4-2-3- بررسی اثر غلظت تیوگلیکولیک اسید بر ساختار محصول.....
92	2-4-2-3- بررسی اثر دما بر مورفولوژی محصول.....
96	3-4-2-3- بررسی اثر زمان بر مورفولوژی محصولات.....
	4-4-2-3- تصاویر SEM نانو ساختارهای آنتیموان سولفید تهیه شده با عوامل کمپلکس
99	کننده.....

104	5-4-2-3- تصاویر SEM نانو ساختارهای آنتیموان سولفید تهیه شده به روش اولتراسونیک
104	3-3- بررسی سازوکار تشکیل نانو ساختارهای مختلف Sb_2S_3
109	4-3- تهیه نانو ساختارهای HgS به روش هیدروترمال در حضور تیوگلیکولیک اسید
112	1-4-3- بحث و نتیجه گیری داده‌ها
112	1-1-4-3- بررسی آنالیز فاز به روش پراش اشعه ایکس (XRD)
112	2-1-4-3- آنالیز EDX
114	3-1-4-3- طیف سنجی FT-IR
115	4-1-4-3- طیف جذبی UV-vis
117	2-4-3- تصاویر TEM و SEM نانو ساختارهای HgS
118	1-2-4-3- بررسی اثر غلظت تیوگلیکولیک اسید بر مورفولوژی محصول
125	2-2-4-3- بررسی اثر دما بر مورفولوژی محصول
127	3-2-4-3- بررسی اثر زمان بر مورفولوژی محصولات
129	4-2-4-3- تصاویر SEM نانو ساختارهای جیوه سولفید تهیه شده به روش اولتراسونیک
130	5-3- بررسی سازوکار تشکیل نانو ساختارهای مختلف HgS
134	6-3- نتیجه گیری
138	فهرست

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل (1-1) مقایسه اجزاء مختلف بر حسب اندازه.....	10
شکل (2-1) شماتیک روش‌های بالا به پایین و پایین به بالا.....	12
شکل (3-1) طرح شماتیکی از خلاصه‌ی فرایند سل – ژل.....	17
شکل (4-1) تشکیل انواع مایسل و ارتباط پایداری آنها با دما.....	19
شکل (5-1) سازوکار تشکیل نانوذرات فلزی یا اکسید فلزی با روش میکروامولسیون.....	20
شکل (6-1) سازوکار تشکیل نانوذرات فلزی یا اکسید فلزی با روش میکروامولسیون.....	21
شکل (7-1) تقسیم بندی روش سونوشیمی.....	25
شکل (8-1) رشد اولین کوارتز به روش هیدروترمال.....	26
شکل (9-1) مقایسه تولید مواد با روش هیدروترمال با روش آسیاب گلوله‌ی.....	31
شکل (10-1) الگو و نوعی اتوکلاو مورد استفاده در فرآیند هیدروترمال.....	32
شکل (11-1) دیاگرام یک جریان پیوسته هیدروترمال راکتور برای تولید نانوذرات.....	34
شکل (12-1) نانو ذرات اکسید آهن تهیه شده در شرایط هیدروترمال-میکروویو.....	35
شکل (13-1) شماتیک تکامل تدریجی شکل Sb_2S_3 از ساختار گل مانند به نانو میله.....	36
شکل (14-1) نانوساختار Sb_2S_3 در سیستم پیوسته به مدت (a) 24 ، (b) 12 و (c) 18 ساعت در فرآیند هیدروترمال.....	36
شکل (15-1) نانو پیله‌های $BiPO_4$ تهیه شده در شرایط هیدروترمال $200^\circ C$ به مدت 1 ساعت.....	37

- شکل (16-1) نانو میله‌های BiPO_4 تهیه شده در شرایط هیدروترمال 200°C به مدت 3 ساعت 38
- شکل (17-1) نانو ساختارهای BiPO_4 تحت شرایط هیدروترمال در 100°C (a) 0/5، (b) 2، (c) 4 و (d) 12 ساعت 38
- شکل (18-1) پودر ایندیوم وانادات (a) واکنش حالت جامد و در شرایط هیدروترمال تحت 200°C (b) 12، (c) 24 و (d) 48 ساعت 39
- شکل (19-1) نانو ذرات ایندیوم وانادات در 200°C به مدت 24 ساعت در حضور سورفکتانت‌های (a) SDS، (b) CTAB، pH=7، (c) CTAB، pH=6، (d) PVP و (e) EDTA 40
- شکل (20-1) نانو ذرات کروم نیتريد تهیه شده در شرایط هیدروترمال 41
- شکل (21-1) نانوسیم‌های سیلسیوم کاربرد تهیه شده در شرایط هیدروترمال 42
- شکل (22-1) شماتیک رشد نانو تسمه‌های تیتانیوم به صورت (a) رشد در قالب الگو و (b) رشد ماریچی و به یکدیگر پیوستن 42
- شکل (23-1) تصاویر SEM پنج نمونه از نانو ساختارهای تلور بعد از فرآیند هیدروترمال برای (a) 5، (b) 8، (c, d) 12، (e) 16 و (f) 20 ساعت 43
- شکل (24-1) شماتیک تعامل میان یون فلزی و لیگاند (a) تک دندان‌ی و (b) چند دندان‌ی 44
- شکل (25-1) نانولوله‌های قلع سولفید تهیه شده در شرایط هیدروترمال 45
- شکل (26-1) نانو ساختارهای سولفید ایندیوم تهیه شده به روش هیدروترمال در 80°C بمدت (a) 6، (b) 12، (c) 24 ساعت و طیف EDX این نانو ساختار 46

شکل (27-1) تصاویر SEM نانوساختار In_2S_3 به ترتیب تحت شرایط هیدروترمال در C
140° برای 16 ساعت 47

شکل (28-1) نانو ساختارهای In_2S_3 با منابع گوگرد مختلف (a) 0/8 میلی مول
سیستئین، (b) 3/2 میلی مول سیستئین و (c) 1/8 میلی مول مرکوپاتو پریپانویک اسید.
..... 48

شکل (29-1) نانو ساختارهای Sb_2S_3 منابع گوگرد: $\text{Na}_2\text{S}\cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (a) $\text{Na}_2\text{S}\cdot 9\text{H}_2\text{O}$
(b) ، Tu (c) TAA 49

شکل (30-1) نانو ساختارهای Bi_2S_3 منابع گوگرد: $\text{Na}_2\text{S}\cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (a) $\text{Na}_2\text{S}\cdot 9\text{H}_2\text{O}$
(b) ، Tu (c) TAA 49

شکل (31-1) شکل‌های مختلفی از نانوساختارهای یک بعدی گزارش شده: (a) نانو میله،
(b) ساختار هسته-پوسته با هسته‌ای از فلزات، نیمه رساناها و یا اکسید فلزات، (c) نانو لوله
یا نانو پیپ و نانو سیم‌های تو خالی، (d) ساختار نامتجانس، (e) نانو کمر بند، (f) نانو بند
یا نوار، (g) درختی، (h) ساختارهای درجه بندی شده، (i) نانو کره‌های متجمع شده و (j)
نانو فنر 51

شکل (32-1) تصاویر SEM Sb_2S_3 (a) نانو لوله‌های Sb_2S_3 در حضور EDTA و (b)
و در غیاب آن 53

شکل (33-1) تصاویر SEM از Sb_2S_3 در 200°C در حضور مقادیر کوپلیمر (a) 1 گرم،
6 ساعت، (b) 1 گرم، 12 ساعت، (c-f) 1 گرم، 24 ساعت، (g) 0/5 گرم، 24 ساعت، 14
ساعت در غیاب کوپلیمر 54

شکل (34-1) تصاویر SEM, Sb_2S_3 (A) در حضور مایع یونی و 24 ساعت پرتودهی و آنیلینگ به مدت 1 ساعت در دمای (a)، (b) 120، (c) 155 و (d) $200^\circ C$. شکل (B) در غیاب مایع یونی و 24 ساعت پرتودهی و آنیلینگ به مدت 1 ساعت در دمای (a)، (b) 120، (c) 155 و (d) $200^\circ C$. (C) نمای این رشد در هر دو حالت 56

شکل (35-1) TEM Sb_2S_3 در $160^\circ C$ به مدت (a) 3 (b) 6 و (c) 12 ساعت. 57

شکل (36-1) تصاویر SEM و TEM Sb_2S_3 تحت شرایط هیدروترمال (A) به مدت 12 ساعت در دماهای (a) 160، (b) 200، (c) 220 و (d) $240^\circ C$. (B) در دمای $240^\circ C$ به مدت (a) 1، (b) 3، (c) 8، (d) 12 ساعت 58

شکل (37-1) تصاویر TEM Sb_2S_3 تحت شرایط رفلاکس در دمای $115^\circ C$ به مدت (a) 1، (b) 3، (c) 6، (d) 12 ساعت 59

شکل (38-1) (a) تصویر TEM نانومیله‌های در غیاب CTAB و (b) تصویر SEM نی ماندها در حضور CTAB 60

شکل (39-1) (a) تصویر TEM نانو ذرات HgS با استفاده از $Na_2S \cdot 9H_2O$ و (b) نانو ساختارهای HgS $140^\circ C$ به مدت (a) 2، (b) 4 ساعت 61

شکل (40-1) تصاویر TEM نانو ساختارهای HgS (a) تحت 30 ساعت پرتودهی در حضور سورفکتانت، (b) تحت 30 ساعت پرتودهی در غیاب سورفکتانت، (c) بدون هیچ گونه پرتودهی در حضور سورفکتانت 62

شکل (41-1) تصاویر TEM نانو ساختارهای HgS تهیه شده در زمان‌های (a) 24 و (b) 72 ساعت. 63

شکل (1-2) (a) و (b) نمایی از اتوکلاو مورد استفاده در روش هیدروترمال و (c) شمایی از محلول واکنش مهر و موم شده در داخل آن. 66

شکل (2-2) نمای ساده‌ای از نانو ساختارهای HgS تهیه شده به روش هیدروترمال. . 69

شکل (3-2) نمای ساده‌ای از تهیه نانو ساختارهای Sb_2S_3 به روش هیدروترمال..... 71

شکل (4-2) نمای ساده‌ای از تهیه نانو ساختارهای Sb_2S_3 در حضور عوامل کمپلکس دهنده به روش هیدروترمال..... 72

شکل (1-3) تأثیر عوامل مختلف بر روی فرآیند هیدروترمال..... 76

شکل (2-3) الگوی XRD نمونه‌ی Sb_2S_3 در نسبت مولی 1:6 برای Sb:S، تحت شرایط $100^\circ C$ به مدت 12 ساعت (نمونه شماره 5). 79

شکل (3-3) طیف EDX نمونه‌ی Sb_2S_3 در نسبت مولی 1:6 برای Sb:S ، تحت شرایط $100^\circ C$ به مدت 12 ساعت (نمونه شماره 5)..... 80

شکل (4-3) طیف FT-IR منحنی (a) نمونه Sb_2S_3 به دست آمده در $100^\circ C$ به مدت 12 ساعت با نسبت مولی Sb:S، 1:6 (نمونه شماره 5) و منحنی (b) نمونه به دست آمده در $180^\circ C$ با همان شرایط نمونه‌ی قبلی (نمونه شماره 3). 82

شکل (5-3) طیف فتولومینسانس (PL) نانو ساختارهای Sb_2S_3 ساخته شده در مدت 12 ساعت با نسبت مولی Sb:S، 1:6 (a) $220^\circ C$ (نمونه شماره 7)، (b) $100^\circ C$ (نمونه شماره 5). 84

شکل (6-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 1:1 در دمای $180^\circ C$ و به مدت 12 ساعت (نمونه شماره 1). 88

شکل (7-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 3:1 در دمای $180^\circ C$ و به مدت 12 ساعت (نمونه شماره 2)..... 89

شکل (8-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 6:1 در دمای $180^\circ C$ و به مدت 12 ساعت (نمونه شماره 3)..... 90

شکل (9-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 9:1 در دمای $180^\circ C$ و به مدت 12 ساعت (نمونه شماره 4)..... 91

شکل (10-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 6:1 در دمای $100^\circ C$ و به مدت 12 ساعت (نمونه شماره 5)..... 93

شکل (11-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 6:1 در دمای $140^\circ C$ و به مدت 12 ساعت (نمونه شماره 6)..... 94

شکل (12-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 6:1 در دمای $220^\circ C$ و به مدت 12 ساعت (نمونه شماره 7)..... 95

شکل (13-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 6:1 در دمای $180^\circ C$ و به مدت 8 ساعت (نمونه شماره 8)..... 97

شکل (14-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 6:1 در دمای $180^\circ C$ و به مدت 18 ساعت (نمونه شماره 9)..... 98

شکل (15-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 6:1 در دمای $180^\circ C$ و به مدت 12 ساعت در حضور اسید سیتریک (نمونه شماره 10)..... 101

شکل (16-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 6:1 در دمای $180^\circ C$ و به مدت 12 ساعت در حضور آسکوربیک اسید (نمونه شماره 11)..... 102

شکل (17-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 6:1 در دمای $180^\circ C$ و به مدت 12 ساعت در حضور مالونیک اسید (نمونه شماره 12).... 103

شکل (18-3) تصاویر SEM ساختار Sb_2S_3 سنتز شده با غلظت $TGA:Sb^{2+}$ برابر 6:1 تحت 1 ساعت امواج اولتراسونیک..... 105

شکل (19-3) طرح کلی نوع مورفولوژی و اندازه‌های محصول به دست آمده تحت شرایط مختلف در فرآیند هیدروترمال..... 110

شکل (20-3) الگوی XRD نمونه‌ای به دست آمده با نسبت اتمی 1:2 برای $Hg:S$ ، تحت شرایط $180^\circ C$ به مدت 5 ساعت (نمونه شماره 2)..... 113

شکل (21-3) طیف EDX نمونه‌ای به دست آمده با نسبت اتمی 1:2 برای $Hg:S$ ، تحت شرایط $180^\circ C$ به مدت 5 ساعت (نمونه شماره 2)..... 114

شکل (22-3) طیف FT-IR منحنی (a) نمونه به دست آمده در $180^\circ C$ به مدت 5 ساعت با نسبت اتمی $Hg:S$ 1:2، (نمونه شماره 2) و منحنی (b) نمونه به دست آمده به مدت 24 ساعت و با همان شرایط نمونه‌ای قبلی (نمونه شماره 8)..... 116

شکل (23-3) طیف جذبی UV-vis نمونه به دست آمده در $180^\circ C$ به مدت 5 ساعت با نسبت اتمی $Hg:S$ 1:2، (نمونه شماره 2)..... 117

شکل (24-3) تصاویر SEM ساختار HgS سنتز شده با غلظت $TGA:Hg^{2+}$ برابر 1:1 در دمای $180^\circ C$ و به مدت 5 ساعت (نمونه شماره 1)..... 120

شکل (25-3) تصاویر SEM ساختار HgS سنتز شده با غلظت $TGA:Hg^{2+}$ برابر 2:1 در دمای $180^\circ C$ و به مدت 5 ساعت (نمونه شماره 2)..... 121

- شکل (26-3) تصاویر TEM ساختار HgS سنتز شده با غلظت TGA:Hg²⁺ برابر 2:1 در دمای 180°C و به مدت 5 ساعت (نمونه شماره 2). 122
- شکل (27-3) تصاویر SEM ساختار HgS سنتز شده با غلظت TGA:Hg²⁺ برابر 4:1 در دمای 180°C و به مدت 5 ساعت (نمونه شماره 3). 123
- شکل (28-3) تصاویر SEM ساختار HgS سنتز شده با غلظت TGA:Hg²⁺ برابر 6:1 در دمای 180°C و به مدت 5 ساعت (نمونه شماره 4). 124
- شکل (29-3) تصاویر SEM ساختار HgS سنتز شده با غلظت TGA:Hg²⁺ برابر 2:1 در دمای 150°C و به مدت 5 ساعت (نمونه شماره 5). 126
- شکل (30-3) تصاویر SEM ساختار HgS سنتز شده با غلظت TGA:Hg²⁺ برابر 2:1 در دمای 110°C و به مدت 5 ساعت (نمونه شماره 6). 127
- شکل (31-3) تصاویر SEM ساختار HgS سنتز شده با غلظت TGA:Hg²⁺ برابر 2:1 در دمای 180°C و به مدت 18 ساعت (نمونه شماره 7). 128
- شکل (32-3) تصاویر SEM ساختار HgS سنتز شده با غلظت TGA:Hg²⁺ برابر 2:1 در دمای 180°C و به مدت 24 ساعت (نمونه شماره 8). 129
- شکل (33-3) تصاویر SEM ساختار HgS سنتز شده با غلظت TGA:Hg²⁺ برابر 2:1 تحت 1 ساعت امواج اولتراسونیک. 131
- شکل (34-3) مسیر رشد نانو ذرات به سمت نانو درختها با کاهش غلظت تیوگلیکولیک اسید. 133
- شکل (35-3) طرح کلی نوع مورفولوژی و اندازه‌های محصول به دست آمده تحت شرایط مختلف در فرآیند هیدروترمال. 136

فهرست جدول‌ها

صفحه	عنوان
30.....	جدول (1-1) مقایسه‌ای میان روش تولید نانو ذرات سرامیکی به روش هیدروترمال و برخی دیگر روش‌ها.....
67.....	جدول (1-2) انواع دستگاه‌های مورد استفاده.....
77.....	جدول (1-3) شرایط و نوع نانو ساختارهای Sb_2S_3 تهیه شده به روش هیدروترمال.....
99.....	جدول (2-3) ساختار مولکولی و ثابت اسیدی، چند اسید کمپلکس دهنده.....
100.....	جدول (3-3) شرایط تهیه نانو ساختارهای Sb_2S_3 در حضور عوامل کمپلکس دهنده.....
111.....	جدول (2-2) شرایط تهیه نانو ساختارهای HgS

فهرست علائم واختصارات (Abbreviations)

CTAB	cetyl trimethyammonium bromide
EDTA	ethylenediaminetetraacetic acid
FT-IR	fourier Transform Infra-Red
FWHM	Full Width at Half Maximum
JCPDS	Joint Committee for Powder Diffraction Studies
nm	nanometer
µm	micrometer
PL	photoluminescent
PVP	polyvinylpyrrolidone
SDS	sodium dodecyl sulfate
SEM	scanning Electron Microscope
TEM	transmission Electron Microscope
TAA	thioacetamid
TGA	thioglicolic acid
TU	thiourea
UV-vis	ultra violate visible
EDX	energy Dispersive Analysis of X-ray

XRD

X-ray diffraction pattern

λ_{exc}

excitation wavelength