

الله



پژوهشکده علوم و فناوری نانو

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم و فناوری نانو

گرایش نانوفیزیک

عنوان:

ساخت نانو سیم های مغناطیسی آلیاژی کبالت - روی به روش
الکترونیک پالسی و بررسی اثر تابکاری روی خواص
ساختاری و مغناطیسی آنها

استاد راهنما:

دکتر محمد الماسی کاشی

استاد مشاور:

دکتر عبدالعلی رمضانی

به وسیله:

زهره فلاح

تاریخ :
شماره :
پیوست :

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد / دکتری

شماره دانشجویی : ۸۷۵۳۱۲۶۰۰۴

پژوهشکده: علوم و فناوری نانو

عنوان پایان نامه : " ساخت نانو سیم های مغناطیسی آلیاژی کبالت - روی به روش الکترونهشت پالسی و بررسی اثر تابکاری روی خواص ساختاری و مغناطیسی آنها "

نام و نام خانوادگی دانشجو: زهره فلاح

رشته: علوم و فناوری نانو گرایش نانو فیزیک

این پایان نامه به مدیریت تحصیلات تکمیلی به منظور بخشی از فعالیتهای تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد ارائه می گردد. دفاع از پایان نامه در تاریخ ۸۹/۱۰/۲۰ مورد

تأیید و ارزیابی هیأت داوران قرار گرفت و با نمره ۱۹/۹ به عدد:
به حروف: هزار و نه راهنمای و درجه عالی به تصویب رسید.

اعضاء هیأت داوران

اعضا	مottبه علمی	نام و نام خانوادگی	عنوان
	دانشیار	دکتر محمد الماسی کاشانی	۱. استاد راهنما:
	دانشیار	دکتر عبدالعلی رمضانی	۲. استاد مشاور:
	دانشیار استادیار	دکتر مصطفی زاهدی فر دکتر سید احسان روزمه	۳. متخصصان و صاحب نظران داخل دانشگاه:
	دانشیار	دکتر بهرام جزی	۴. نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

ابراهیم نعمتی لای

مدیر تحصیلات تکمیلی

تقديم به:

همسر



تشکر و قدردانی

سپاس و ستایش خداوند را که رحمتش همیشگی و نعمتش مستدام است. سپاس او را که توفیق فراگیری علم را بر من عطا فرمود و مرا در مشکلات و سختی‌ها یاری نمود تا این پایان-نامه را با موفقیت به پایان برسانم.

بر خود لازم می‌دانم که از اساتید بزرگوار و گرانقدرم، جناب آقای دکتر محمد الماسی کاشی و دکتر عبدالعلی رمضانی به عنوان اساتید راهنمای و مشاور، که با ایثار مشتاقانه موهبت‌های علمی و راهنمایی‌های ارزنده و حمایت‌های پدرانه خویش، مرا در کسب علم و معرفت و فضائل اخلاقی یاری نمودند، مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشم و از خداوند برای ایشان سلامتی و موفقیت روزافزون را خواستارم.

همچنین از اساتید بزرگوار، آقای دکتر مصطفی زاهدی‌فر و دکتر سید احسان روزمه به عنوان اساتید داور که این پایان‌نامه را مورد مطالعه قرار داده و در جلسه دفاعیه شرکت نموده‌اند تشکر می‌نمایم.

در پایان از همسر مهربانم، آقای مهندس محسن مهجور که با شکیبایی و حمایت‌های خویش همواره مرا یاری نمودند، کمال تشکر و قدردانی قلبی را دارم و برای ایشان توفیق روزافزون را آرزومندم.

چکیده

با توجه به اهمیت و کاربردهای ویژه نانوسيم‌های آلیاژی مغناطیسی-غیرمغناطیسی در افزایش ذخیره‌ی اطلاعات حافظه‌های مغناطیسی عمودی و همچنین در پدیده GMR، اقدام به ساخت آرایه نانوسيم‌های مغناطیسی CoZn در قالب حفره‌دار آلومینا کردیم. در این روش، ابتدا نانوحفره‌های منظم با آرایش شش‌گوشی با قطر ۳۰ نانومتر و فاصله بین حفره‌ای ۱۰۰ نانومتر، با روش آندایز دومرحله‌ای ساخته شدند. سپس نانوسيم‌های CoZn به روش الکترونهشت پالس متناوب داخل نانوحفره‌ها رشد داده شدند.

اثر زمان‌های خاموشی مختلف (۰، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ ms) و غلظت‌های مختلف (۰/۰۱۵، ۰/۰۳، ۰/۰۶، ۰/۰۹، ۰/۱۲، ۰/۰۴۵ و ۰/۱۵ M) روی، بر خواص مغناطیسی و ساختاری و ترکیب آلیاژی نانوسيم‌های CoZn مورد بررسی قرار گرفتند. در نانوسيم‌های CoZn در هر غلظت، با افزایش زمان خاموشی (به خصوص زمان‌های خاموشی بالاتر از ۲۰۰ ms) با توجه به پدیده الکتروولس، درصد کبالت در نانوسيم‌ها افزایش می‌یابد، این پدیده ما را قادر می‌سازد که در یک محلول ثابت، با تنظیم زمان خاموشی نانوسيم‌هایی با درصدهای مشخص کبالت و روی را بدست آوریم، این روش می‌تواند روش ساده و مقرون به صرفه‌ای برای بدست آوردن نانوسيم‌های چندلایه با استفاده از یک محلول ثابت باشد. با افزایش ماده مغناطیسی کبالت در نانوسيم‌های CoZn، وادراندگی و مغناطیش و نسبت مربعی افزایش می‌یابند. پس از بررسی دماهای مختلف تابکاری، عمل مهم تابکاری در دمای بهینه ۵۸۰ درجه سانتی‌گراد بر روی نانوسيم‌ها انجام شد. عمل تابکاری تاثیر چشمگیری در بهبود خواص مغناطیسی نانوسيم‌های CoZn ایجاد کرد که میزان تاثیر آن روی خواص مغناطیسی به شرایط الکترونهشت و غلظت محلول بستگی داشت طوریکه درصد افزایش مغناطیش با تابکاری در نانوسيم‌های با درصد کمتر کبالت، بیشتر بود. بیشترین وادراندگی ۲۱۷۶ Oe برای نمونه‌ای در زمان خاموشی ۲۰۰ ms در غلظت M ۰/۰۳ روی و بیشترین نسبت مربعی ۰/۹۶ برای نانوسيم‌های در غلظت M ۰/۰۱۵ روی، بعد از تابکاری مشاهده شد. نتایج آنالیز پرتو اشعه X برای نانوسيم‌های CoZn ساختاری شبیه آمورف همراه با ریزبلورها را نشان داد که بیان کننده‌ی این است که عامل ساختار بلوری، تاثیر مهمی را در تغییر خواص مغناطیسی ایجاد نمی‌کند.

کلمات کلیدی:

قالب حفره‌دار آلومینا، الکترونهشت پالسی، تابکاری و نانوسيم‌های مغناطیسی

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: مباحث تئوری	۱
۱- مقدمه	۲
۲- مواد مغناطیسی	۳
۱-۱- بررسی رفتار مغناطیسی مواد	۵
۱-۲- منحنی پسماند	۵
۱-۲-۱- ناهمسانگردی مغناطیسی	۶
۱-۲-۲- ناهمسانگردی شکلی	۷
۱-۲-۲-۱- ناهمسانگردی بلوری	۷
۱-۲-۲-۲- ناهمسانگردی تنشی	۸
۱-۳- نانوسيم‌ها و کاربردها	۸
۱-۴- نانوسيم‌های مغناطیسی و کاربردها	۹
۱-۴-۱- مقاومت مغناطیسی بزرگ (GMR) در نانوسيم‌های مغناطیسی	۹
۱-۴-۲- نانوسيم‌های مغناطیسی به عنوان محیط‌های ثبت مغناطیسی	۱۰
۱-۴-۳- گزارشی از تحقیقات انجام شده در مورد خواص مغناطیسی نانوسيم‌های آلیازی متشكل از مواد مغناطیسی و غیرمغناطیسی	۱۱
۱-۵-۱- خواص مغناطیسی نانوسيم‌های $\text{Co}_{1-x}\text{Zn}_x$	۱۲
۱-۵-۲- خواص مغناطیسی نانوسيم‌های Co-Zn-P	۱۳
۱-۵-۳- خواص مغناطیسی نانوسيم‌های Ni-Zn	۱۵
۱-۵-۴- خواص مغناطیسی نانوسيم‌های $\text{Co}_x\text{Pb}_{1-x}$	۱۷
۱-۵-۵-۱- بررسی خواص مغناطیسی نانوسيم‌های $\text{Co}_{1-x}\text{Cr}_x$	۲۰
۱-۵-۵-۲- بررسی خواص مغناطیسی نانوسيم‌های $\text{Co}_x\text{Pd}_{1-x}$	۲۲
۱-۵-۵-۳- بررسی خواص مغناطیسی نانوسيم‌های $\text{Co}_{1-x}\text{Pt}_x$	۲۵
۱-۵-۵-۴- خواص مغناطیسی نانوسيم‌های $\text{Co}_{100-x}\text{Sn}_x$	۲۹

۳۰.....	۹-۵-۱- خواص مغناطیسی نانو سیم های CoCu
۳۳.....	فصل دوم: روش های ساخت نانو سیم ها
۳۴.....	۱-۱- روش های ساخت نانو سیم ها
۳۵.....	۲-۲- آماده کردن بستر برای آندایز
۳۶.....	۲-۳-۱- فرآیند آندایز
۳۷.....	۲-۳-۲- آندایز نرم
۳۸.....	۲-۳-۳- آندایز سخت
۳۹.....	۲-۳-۳-۲- آندایز شتابدار
۴۰.....	۲-۴- رابطه‌ی پارامترهای قالب آلومینا با شرایط در آندایز
۴۲.....	۲-۵- روش های انباشت در قالب آلومینای حفره دار
۴۲.....	۲-۶- انواع روش های الکتروانباشت
۴۳.....	۲-۶-۱- الکتروانباشت مستقیم
۴۳.....	۲-۶-۲- الکتروانباشت متناوب
۴۴.....	۲-۶-۳- الکتروانباشت پالسی
۴۵.....	فصل سوم: فعالیت های انجام شده و تحلیل نتایج
۴۶.....	مقدمه
۴۷.....	۳-۱- ساخت نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$
۴۷.....	۳-۱-۱- ساخت قالب اکسید آلومینا با روش آندایز دو مرحله‌ای
۴۷.....	۳-۱-۱-۱- آماده کردن نمونه‌ها برای آندایز مرحله‌ی اول
۴۹.....	۳-۱-۱-۲- آندایز مرحله‌ی اول
۵۰.....	۳-۱-۱-۳- سونش شیمیایی لایه اکسید
۵۰.....	۳-۱-۱-۴- آندایز مرحله‌ی دوم
۵۳.....	۳-۱-۱-۵- نازک سازی لایه سدی
۵۴.....	۳-۱-۲- ساخت نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ به روش الکتروانباشت پالس متناوب
۵۷.....	۳-۲- تعیین ترکیب شیمیایی و بررسی خواص مغناطیسی و اثرتابکاری بر آن در نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ مغناطیسی
۵۹.....	۳-۳- بدست آوردن دمای بهینه‌ی تابکاری

۴-۴- تعیین خواص مغناطیسی نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ در غلظت M ۰/۱۵ با زمان خاموشی و بررسی اثر تابکاری.....	۶۱
۳-۵- تعیین ترکیب شیمیایی و خواص مغناطیسی نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ در غلظت M ۰/۰۳ روی با زمان خاموشی و بررسی اثر تابکاری.....	۶۵
۳-۶- تعیین ترکیب شیمیایی و خواص مغناطیسی نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ در غلظت M ۰/۰۴۵ روی با زمان خاموشی و بررسی اثر تابکاری.....	۷۰
۳-۷- تعیین خواص مغناطیسی نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ در غلظت M ۰/۰۶ روی با زمان خاموشی و بررسی اثر تابکاری.....	۷۴
۳-۸- تعیین ترکیب شیمیایی و خواص مغناطیسی نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ در غلظت M ۰/۰۹ روی با زمان خاموشی و بررسی اثر تابکاری.....	۷۹
۳-۹- تعیین ترکیب شیمیایی و خواص مغناطیسی نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ در غلظت M ۰/۱۲ روی با زمان خاموشی و بررسی اثر تابکاری.....	۸۷
۳-۱۰- تعیین ترکیب شیمیایی و خواص مغناطیسی نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ در غلظت M ۰/۱۵ روی با زمان خاموشی و بررسی اثر تابکاری.....	۹۱
۳-۱۱- جمع بندی کلی نتایج آنالیز EDS و مغناطیسی نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ در همه غلظت ها قبل و بعد از تابکاری.....	۹۵
۳-۱۲- تعیین ترکیب شیمیایی و خواص مغناطیسی نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ در زمان خاموشی ms (ac) با غلظت روی و بررسی اثر تابکاری.....	۹۹
۳-۱۳- تعیین ترکیب شیمیایی و خواص مغناطیسی نانو سیم های $\text{Co}_x\text{Zn}_{1-x}$ در زمان خاموشی ms با غلظت روی و بررسی اثر تابکاری.....	۱۰۲
۳-۱۴- نتایج حاصل از پراش اشعه X نتیجه گیری.....	۱۰۴
فهرست منابع.....	۱۱۱
	۱۱۴

فهرست شکل‌ها

عنوان	صفحه
شکل (۱-۱) : طرحی از رفتار ماده فرومغناطیسی در a) غیاب و b) حضور میدان مغناطیسی ... ۴	
شکل (۲-۱) : نمونه ای از یک حلقه‌ی پسماندمغناطیسی و پارامترهای مغناطیسی متناظر..... ۵	
شکل (۳-۱) : تصویر SEM از قالب اکسید آلومینیوم ۱۲	۱۲
شکل (۴-۱) : الگوی پراش اشعه X نانوسيم های $\text{Co}_{1-x}\text{Zn}_x$ با ترکیبات مختلف ۱۲	۱۲
شکل (۴-۲) : حلقه های پسماندمغناطیسی نانوسيم های $\text{Co}_{0.74}\text{Zn}_{0.26}$ ۱۳	۱۳
شکل (۶-۱) : تغییرات و ادارندگی و نسبت مربعی در حالت موازی نسبت به ترکیب نانوسيم های $\text{Co}_{1-x}\text{Zn}_x$ ۱۳	۱۳
شکل (۷-۱) : الگوی پراش اشعه X برای نانوسيم های Co-Zn-P ۱۴	۱۴
شکل (۸-۱) : حلقه های پسماند نانوسيم های Co-Zn-P در میدان موازی و عمود با محور سیم..... ۱۴	۱۴
شکل (۹-۱) : تصویر SPM از قالب اکسیدآلومینیوم ۱۵	۱۵
شکل (۱۰-۱) : الگوی XRD نانوسيم ها در پتانسیل های مختلف: (a) -۰.۹ V (b) -۰.۹ V (c) -۱.۱۲ V -۱.۴۶ V (d) -۱.۲۴ V -۱.۳۵ V (e) -۱.۳۵ V ۱۵	۱۵
شکل (۱۱-۱) : حلقه های پسماند آرایه نانوسيم ها در پتانسیل (a) -۰.۹ V (b) -۱.۳۵ V ۱۶	۱۶
شکل (۱۲-۱) : تغییرات و ادارندگی و مغناطش اشباع نسبت به پتانسیل الکترونهشت در آرایه نانوسيم های NiZ ۱۶	۱۶
شکل (۱۳-۱) : الگوی XRD نانوسيم های $\text{Co}_x\text{Pb}_{1-x}$ با ترکیبات مختلف کبالت ۱۷	۱۷
شکل (۱۴-۱) : تغییرات و ادارندگی نسبت به درصد کبالت ۱۷	۱۷
شکل (۱۵-۱) : تغییرات و ادارندگی در دماهای مختلف تابکاری ۱۸	۱۸
شکل (۱۶-۱) : الگوی XRD برای نمونه های تابکاری شده در 700°C ۱۹	۱۹
شکل (۱۷-۱) : حلقه های پسماند نانوسيم های $\text{Co}_{48}\text{Pb}_{52}$ (b) Co (a) ۱۹	۱۹
شکل (۱۸-۱) : حلقه های پسماند نمونه ها در حالت میدان موازی (a) قبل (b) بعد از تابکاری. ۲۰	۲۰

- شكل (۱۹-۱) : تغییرات درصد اتمی کبالت و کروم در نانوسیم‌ها بر حسب پتانسیل الکترونهشت ۲۰
- شكل (۲۰-۱) : الگوی پراش اشعه X نانوسیم‌های $\text{Co}_{80}\text{Cr}_{20}$ (a) قبل از تابکاری (b) تابکاری در ۲۱ 800°C (f) 700°C (e) 650°C (d) 600°C (c) 550°C
- شكل (۲۱-۱) : تغییرات (a) وادارندگی (b) نسبت مربعی نسبت به دماهای مختلف تابکاری ۲۱
- شكل (۲۲-۱) : پراش اشعه X نانوسیم‌های (a) $\text{Co}_{0.64}\text{Pd}_{0.36}$ (c) $\text{Co}_{0.73}\text{Pd}_{0.26}$ (b) $\text{Co}_{0.85}\text{Pd}_{0.15}$ (d) $\text{Co}_{0.37}\text{Pd}_{0.63}$ (e) $\text{Co}_{0.49}\text{Pd}_{0.51}$ ۲۲
- شكل (۲۳-۱) : حلقه‌های پسماند نانوسیم‌های $\text{Co}_{0.73}\text{Pd}_{0.27}$ در دو دمای مختلف ۲۳
- شكل (۲۴-۱) : حلقه‌های پسماند (a) نانوسیم‌های Co (b) نانوسیم‌های $\text{Co}_{0.97}\text{Pd}_{0.03}$ ۲۴
- شكل (۲۵-۱) : الگوی پراش اشعه X نانوسیم‌های (a) $\text{Co}_{0.97}\text{Pd}_{0.03}$ (b) Co ۲۴
- شكل (۲۶-۱) : الگوی XRD نانوسیم‌های (a) $\text{Co}_{22}\text{Pt}_{78}$ (c) $\text{Co}_{33}\text{Pt}_{67}$ (b) $\text{Co}_{51}\text{Pt}_{49}$ ۲۵
- شكل (۲۷-۱) : حلقه‌های پسماند نانوسیم‌های (a) در حالت موازی و عمود با محور سیم (b) قبل و بعد از تابکاری در دو دمای 400°C و 600°C ۲۶
- شكل (۲۸-۱) : حلقه‌های پسماند نانوسیم‌های $\text{Co}_{33}\text{Pt}_{67}$ قبل و بعد از تابکاری در دو دمای 400°C و 600°C ۲۷
- شكل (۲۹-۱) : عکس AFM از قالب اکسید آلومینا ۲۷
- شكل (۳۰-۱) : الگوی پراش اشعه X آرایه‌ی نانوسیم (a) قبل (b) بعد از تابکاری در 700°C ۲۸
- شكل (۳۱-۱) : حلقه‌های پسماند آرایه‌ی نانوسیم (a) قبل (b) بعد از تابکاری در 700°C ۲۸
- شكل (۳۲-۱) : الگوی XRD نانوسیم‌های $\text{Co}_{100-x}\text{Sn}_x$ با $X=2/4, 8/2, 16/9$ ۲۹
- شكل (۳۳-۱) : تغییرات وادارندگی و نسبت مربعی در نانوسیم‌های $\text{Co}_{100-x}\text{Sn}_x$ نسبت به درصد Sn ۳۰
- شكل (۳۴-۱) : حلقه‌های پسماند نانوسیم‌های $\text{Co}_{100-x}\text{Sn}_x$ با $X=8/2$ ۳۰
- شكل (۳۵-۱) : الگوی پراش اشعه X نانوسیم‌های Co-Cu در دمای اتاق و دماهای مختلف تابکاری ۳۱
- شكل (۳۶-۱) : تغییرات وادارندگی نانوسیم‌های Co-Cu نسبت به دماهای مختلف تابکاری ۳۱
- شكل (۳۷-۱) : تغییرات مغناطش نانوسیم‌های Co-Cu نسبت به دماهای مختلف تابکاری ۳۲

۱-۲) : منحنی جریان آندازی بر حسب زمان.....	۳۶
شکل (۲-۲) : نمایی از قسمت‌های تشکیل دهنده قالب اکسید آلومینیوم آندی.....	۳۷
شکل (۳-۲) : مراحل آندازی نرم.....	۳۸
شکل (۴-۲) : طرحی از شاخه شدن نانوحفره ها در فرایند آندازی غیر تعادلی.....	۴۱
شکل (۵-۲) : نمودار جریان و ولتاژ بر حسب زمان در نازک سازی لایه سدی به روش آندازی غیرتعادلی.....	۴۱
شکل (۶-۲) : نمونه ای از شکل موج ولتاژ پالس سینوسی و جریان متناظر با آن با زمان کاهش-اکسایش ms ۵ و زمان خاموشی ms ۵۰ در الکترونباشت پالسی.....	۴۴
شکل (۱-۳) : تصویر سامانه مورد استفاده جهت الکتروپولیش.....	۴۸
شکل (۲-۳) : تصویر سامانه استفاده شده جهت آندازی مرحله اول.....	۴۹
شکل (۳-۳) : نمودار جریان آندازی مرحله دوم ثبت شده نسبت به زمان.....	۵۰
شکل (۴-۳) : تصویر SPM از سطح آلومینی حفره دار پس از آندازی مرحله دو.....	۵۱
شکل (۵-۳) : تصویر SPM در نمایی نزدیکتر از سطح آلومینی حفره دار پس از آندازی مرحله دو.....	۵۱
شکل (۶-۳) : تصویر SPM سه بعدی در نمایی نزدیکتر از سطح آلومینی حفره دار پس از آندازی مرحله دو.....	۵۲
شکل (۷-۳) : تصویر SEM از سطح آلومینی حفره دار پس از آندازی مرحله دو.....	۵۲
شکل (۸-۳) : تصویر SEM از سطح مقطع عرضی آلومینی حفره دار پس از آندازی مرحله دو.....	۵۳
شکل (۹-۳) : نمودار جریان و ولتاژ بر حسب زمان در مرحله‌ی نازک سازی لایه سدی.....	۵۴
شکل (۱۰-۳) : نمودار جریان و ولتاژ با پتانسیل کاهش/اکسایش ۷ ، زمان کاهش/اکسایش ۵ ms و زمان خاموشی ms ۱۰ نسبت به زمان در الکترونهاشت پالس متناوب.....	۵۶
شکل (۱۱-۳) : نمودار جریان و ولتاژ با پتانسیل کاهش/اکسایش ۷ ، زمان کاهش/اکسایش ۵ ms و زمان خاموشی ms ۲۰۰ نسبت به زمان در الکترونهاشت پالس متناوب.....	۵۶
شکل (۱۲-۳) : تصویر SEM از نانوسیم‌های CoZn	۵۷
شکل (۱۳-۳) : حلقه‌های پسماند نانوسیم‌های CoZn با غلظت M ۰/۰۳ روی در زمان خاموشی ms ۵۰ (a) قبل از تابکاری (b) تابکاری در (c) ۳۰۰ (d) ۴۰۰ (e) ۴۸۰ (f) ۵۸۰ °C ۶۰ و ۵۹.....	۶۰

شکل (۱۴-۳) : نمودار تغییر مغناطش اشباع بر واحد سطح نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/0\text{--}15$ و $Zn = 0/0\text{--}3$ ۶۲

شکل (۱۵-۳) : نمودار تغییر وادارندگی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/0\text{--}15$ و $Zn = 0/0\text{--}3$ ۶۲

شکل (۱۶-۳) : نمودار تغییر نسبت مربعی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/0\text{--}15$ و $Zn = 0/0\text{--}3$ ۶۳

شکل (۱۷-۳) : حلقه های پسماند نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/0\text{--}15$ روی در زمان خاموشی 400 ms قبل و بعد از تابکاری ۶۴

شکل (۱۸-۳) : نمودار تغییر درصد اتمی کبالت در نانوسيم های CoZn نسبت به زمان های خاموشی مختلف در غلظت $M = 0/0\text{--}3$ و $Zn = 0/0\text{--}3$ ۶۶

شکل (۱۹-۳) : نمودار تغییر مغناطش اشباع بر واحد سطح نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/0\text{--}3$ و $Zn = 0/0\text{--}3$ ۶۷

شکل (۲۰-۳) : نمودار تغییر وادارندگی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/0\text{--}3$ و $Zn = 0/0\text{--}3$ ۶۸

شکل (۲۱-۳) : نمودار تغییر نسبت مربعی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/0\text{--}3$ و $Zn = 0/0\text{--}3$ ۶۸

شکل (۲۲-۳) : آنالیز EDS مربوط به نمونه ای با غلظت $M = 0/0\text{--}3$ و $Zn = 0/0\text{--}3$ در زمان خاموشی 50 ms ۶۹

شکل (۲۳-۳) : حلقه های پسماند نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/0\text{--}3$ روی قبل و بعد از تابکاری در زمان های خاموشی (a) 100 ms (b) 400 ms ۶۹

شکل (۲۴-۳) : نمودار تغییر درصد اتمی کبالت در نانوسيم های CoZn نسبت به زمان های خاموشی مختلف در غلظت $M = 0/0\text{--}45$ و $Zn = 0/0\text{--}45$ ۷۱

شکل (۲۵-۳) : نمودار تغییر مغناطش اشباع بر واحد سطح نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/0\text{--}45$ و $Zn = 0/0\text{--}45$ ۷۲

- شکل (۲۶-۳) : نمودار تغییر وادارندگی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/45$ و $Zn = 0/3$ ۷۲.....
- شکل (۲۷-۳) : نمودار تغییر نسبت مربعی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/45$ و $Zn = 0/3$ ۷۳.....
- شکل (۲۸-۳) : حلقه های پسماند نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/45$ روی در سه زمان خاموشی ۲۰۰ ، ۴۰۰ و ۶۰۰ ms (a) قبل از تابکاری (b) بعد از تابکاری ۷۳.....
- شکل (۲۹-۳) : حلقه های پسماند نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/45$ روی قبل و بعد از تابکاری در زمان های خاموشی (a) ۵۰ ms (b) ۴۰۰ ms (c) ۶۰۰ ms ۷۴.....
- شکل (۳۰-۳) : نمودار تغییر مغناطش اشباع بر واحد سطح نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/06$ و $Zn = 0/3$ ۷۶.....
- شکل (۳۱-۳) : نمودار تغییر وادارندگی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/06$ و $Zn = 0/3$ ۷۷.....
- شکل (۳۲-۳) : نمودار تغییر نسبت مربعی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/06$ و $Zn = 0/3$ ۷۷.....
- شکل (۳۳-۳) : آنالیز EDS مربوط به نمونه ای با غلظت $M = 0/06$ و $Zn = 0/3$ در زمان خاموشی ۱۰۰ ms ۷۸.....
- شکل (۳۴-۳) : حلقه های پسماند نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/06$ روی قبل و بعد از تابکاری در زمان های خاموشی (a) ۱۰ ms (b) ۶۰۰ ms ۷۸.....
- شکل (۳۵-۳) : حلقه های پسماند نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/06$ روی در سه زمان خاموشی ۲۰۰ ، ۴۰۰ و ۶۰۰ ms ۷۹.....
- شکل (۳۶-۳) : نمودار تغییر درصد اتمی کبالت در نانوسيم های CoZn نسبت به زمان های خاموشی مختلف در غلظت $M = 0/09$ و $Zn = 0/3$ ۸۰.....
- شکل (۳۷-۳) : نمودار تغییر مغناطش اشباع بر واحد سطح نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/09$ و $Zn = 0/3$ ۸۱.....
- شکل (۳۸-۳) : نمودار تغییر وادارندگی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M = 0/09$ و $Zn = 0/3$ ۸۱.....

شکل (۳۹-۳) : نمودار تغییر نسبت مربعی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M_{Co=0/3} Zn=0/0.9$ ۸۲.....

شکل (۴۰-۳) : حلقه های پسمند نانوسيم های CoZn با غلظت $M_{Co=0/0.9}$ روی قبل و بعد از تابکاری در زمان های خاموشی (a) ۱۰۰ (b) ۲۰۰ (c) ۴۰۰ (d) ۶۰۰ و ۸۲۰ ms ۸۳.....

شکل (۴۱-۳) : حلقه های پسمند بعد از تابکاری نانوسيم های CoZn با غلظت $M_{Co=0/0.9}$ روی در زمان های خاموشی (a) ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ ms ۸۴.....

شکل (۴۲-۳) : حلقه های پسمند بعد از تابکاری نانوسيم های CoZn در زمان خاموشی ۲۰۰ در غلظت های مختلف روی ۸۵.....

شکل (۴۳-۳) : حلقه های پسمند نانوسيم های CoZn با غلظت $M_{Co=0/0.9}$ روی در زمان خاموشی ۲۰۰ ms (a) قبل از تابکاری (b) تابکاری در ۲۷۰ (c) ۳۲۰ (d) ۴۲۰ (e) ۳۷۰ (f) ۵۸۰ °C ۸۶.....

شکل (۴۴-۳) : نمودار تغییر مغناطش اشباع بر واحد سطح نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M_{Co=0/3} Zn=0/12$ ۸۸.....

شکل (۴۵-۳) : نمودار تغییر وادارندگی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M_{Co=0/3} Zn=0/12$ ۸۸.....

شکل (۴۶-۳) : نمودار تغییر نسبت مربعی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M_{Co=0/3} Zn=0/12$ ۸۹.....

شکل (۴۷-۳) : حلقه های پسمند نانوسيم های CoZn با غلظت $M_{Co=0/12}$ روی در زمان خاموشی ۹۰ ms (ac) قبل و بعد از تابکاری.....

شکل (۴۸-۳) : حلقه های پسمند بعد از تابکاری نانوسيم های CoZn با غلظت $M_{Co=0/12}$ روی در سه زمان خاموشی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ ms ۶۰۰ ۹۰.....

شکل (۴۹-۳) : نمودار تغییر درصد اتمی کبالت در نانوسيم های CoZn نسبت به زمان های خاموشی مختلف در غلظت $M_{Co=0/3} Zn=0/15$ ۹۲.....

شکل (۵۰-۳) : نمودار تغییر مغناطش اشباع بر واحد سطح نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn با غلظت $M_{Co=0/3} Zn=0/15$ ۹۲.....

- شکل (۵۱-۳) : نمودار تغییر وادارندگی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم هاي CoZn با غلظت $M = 0/15$ و $Zn = 0/3$ ۹۳
- شکل (۵۲-۳) : نمودار تغییر نسبت مربعی نسبت به زمان های خاموشی مختلف قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم هاي CoZn با غلظت $M = 0/15$ و $Zn = 0/3$ ۹۳
- شکل (۵۳-۳) : حلقه های پسمند نانوسيم هاي CoZn با غلظت $M = 0/15$ روی در زمان خاموشی 600 ms قبل و بعد از تابکاری ۹۴
- شکل (۵۴-۳) : آنالیز EDS مربوط به نمونه ای با غلظت $M = 0/15$ و $Zn = 0/3$ در زمان خاموشی 20 ms ۹۵
- شکل (۵۵-۳) : نمودار تغییر (a) مغناطش اشباع بر واحد سطح (b) درصد اتمی کبالت در نانوسيم هاي CoZn نسبت به زمان های خاموشی مختلف در غلظت های مختلف روی ۹۵
- شکل (۵۶-۳) : نمودار تغییر (a) وادارندگی (b) نسبت مربعی نسبت به زمان های خاموشی مختلف در نانوسيم هاي CoZn در غلظت های $0/0/15$ و $0/0/3$ روی ۹۶
- شکل (۵۷-۳) : نمودار تغییر (a) وادارندگی (b) نسبت مربعی نسبت به زمان های خاموشی مختلف در نانوسيم هاي CoZn در غلظت های $0/0/45$ ، $0/0/6$ ، $0/0/9$ ، $0/0/12$ و $0/0/15$ روی ۹۷
- شکل (۵۸-۳) : نمودار تغییر مغناطش اشباع بر واحد سطح نسبت به زمان های خاموشی مختلف در نانوسيم هاي CoZn در غلظت های مختلف روی (a) قبل (b) بعد از تابکاری ۹۷
- شکل (۵۹-۳) : نمودار تغییر وادارندگی نسبت به زمان های خاموشی مختلف در نانوسيم هاي CoZn در غلظت های مختلف روی (a) قبل (b) بعد از تابکاری ۹۸
- شکل (۶۰-۳) : نمودار نسبت مربعی نسبت به زمان های خاموشی مختلف در نانوسيم هاي CoZn در غلظت های مختلف روی (a) قبل (b) بعد از تابکاری ۹۸
- شکل (۶۱-۳) : نمودار تغییر درصد اتمی کبالت در نانوسيم هاي CoZn نسبت به غلظت های مختلف روی در زمان خاموشی 0 ms ۱۰۰
- شکل (۶۲-۳) : نمودار تغییر مغناطش اشباع بر واحد سطح نسبت به غلظت های مختلف روی قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم هاي CoZn در زمان خاموشی 0 ms (ac) ۱۰۰
- شکل (۶۳-۳) : نمودار تغییر وادارندگی نسبت به غلظت های مختلف روی قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم هاي CoZn در زمان خاموشی 0 ms (ac) ۱۰۰

- شکل (٦٤-۳) : نمودار تغییر نسبت مربعی نسبت به غلظت‌های مختلف روی قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn در زمان خاموشی ms ۱۰۱
 شکل (٦٥-۳) : حلقه های پسماند قبل از تابکاری نانوسيم های CoZn در زمان خاموشی ms ۱۰۱
 شکل (٦٦-۳) : حلقه های پسماند بعد از تابکاری نانوسيم های CoZn در زمان خاموشی ms ۱۰۲
 شکل (٦٧-۳) : نمودار تغییر مغناطش اشباع بر واحد سطح نسبت به غلظت‌های مختلف روی قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn در زمان خاموشی ms ۲۰۰
 شکل (٦٨-۳) : نمودار تغییر وادارندگی نسبت به غلظت‌های مختلف روی قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn در زمان خاموشی ms ۲۰۰
 شکل (٦٩-۳) : نمودار تغییر نسبت مربعی نسبت به غلظت‌های مختلف روی قبل و بعد از تابکاری مربوط به نانوسيم های CoZn در زمان خاموشی ms ۲۰۰
 شکل (٧٠-۳) : حلقه های پسماند نانوسيم های CoZn در زمان خاموشی ms در سه غلظت ۱۵ ، ۰/۰۳ و ۰/۰۴۵ M ۱۰۴
 شکل (٧١-۳) : الگوی پراش اشعه X نانوسيم های CoZn با غلظت M/۰۶ روی در دو زمان خاموشی ۱۰ و ۶۰۰ ms ۱۰۵
 شکل (٧٢-۳) : الگوی پراش اشعه X نانوسيم های CoZn با غلظت M/۱۲ روی در دو زمان خاموشی ۵۰ و ۶۰۰ ms ۱۰۶
 شکل (٧٣-۳) : الگوی پراش اشعه X نانوسيم های CoZn با غلظت M/۰۹ روی در دو زمان خاموشی ۵۰ و ۶۰۰ ms ۱۰۷
 شکل (٧٤-۳) : الگوی پراش اشعه X نانوسيم های CoZn با غلظت M/۰۹ روی در زمان خاموشی ms ۱۰۷
 شکل (٧٥-۳) : الگوی پراش اشعه X نانوسيم های CoZn با غلظت M/۰۳ روی در زمان خاموشی ۵۰ ms ۱۰۸
 شکل (٧٦-۳) : الگوی پراش اشعه X نانوسيم های CoZn با غلظت M/۰۶ روی در زمان خاموشی ۵۰ ms ۱۰۸
 شکل (٧٧-۳) : الگوی پراش اشعه X نانوسيم های CoZn بعد از تابکاری با زمان خاموشی ms ۱۰۹
 در دو غلظت ۰/۰۳ و ۰/۰۹ M روی (ac)

شکل (78-۳) : الگوی پراش اشعه X نانوسيم های CoZn قبل از تابکاری با زمان خاموشی ms ۵۰ در غلظت های ۰/۰۱۵ ، ۰/۰۴۵ ، ۰/۰۰۶ و ۰/۰۹ M روی ۱۱۰

شکل (79-۳) : الگوی پراش اشعه X نانوسيم های CoZn بعد از تابکاری با زمان خاموشی ms ۵۰ در غلظت های ۰/۰۳ ، ۰/۰۶ و ۰/۰۹ M روی ۱۱۰

فهرست جداول

عنوان	صفحة
جدول (۱-۳) : نتایج آنالیز مغناطیسی نانوسمیم های CoZn با غلظت $M_{Zn}=0.15$ و $Co=0.3$ در زمان های خاموشی مختلف با شرایط زمان کاهش/اکسایش ۵ ms و ولتاژ ۶۱ کاهش/اکسایش ۱۸ V قبل و بعد از تابکاری.....	۶۱
جدول (۲-۳) : نتایج آنالیز مغناطیسی و EDS نانوسمیم های CoZn با غلظت $M_{Zn}=0.03$ و $Co=0.3$ در زمان های خاموشی مختلف با شرایط زمان کاهش/اکسایش ۵ ms و ولتاژ ۶۵ کاهش/اکسایش ۱۸ V قبل و بعد از تابکاری.....	۶۵
جدول (۳-۳) : نتایج آنالیز مغناطیسی و EDS نانوسمیم های CoZn با غلظت $M_{Zn}=0.45$ و $Co=0.3$ در زمان های خاموشی مختلف با شرایط زمان کاهش/اکسایش ۵ ms و ولتاژ ۷۰ کاهش/اکسایش ۱۸ V قبل و بعد از تابکاری.....	۷۰
جدول (۴-۳) : نتایج آنالیز مغناطیسی نانوسمیم های CoZn با غلظت $M_{Zn}=0.06$ و $Co=0.3$ در زمان های خاموشی مختلف با شرایط زمان کاهش/اکسایش ۵ ms و ولتاژ ۷۵ کاهش/اکسایش ۱۸ V قبل و بعد از تابکاری.....	۷۵
جدول (۵-۳) : نتایج آنالیز مغناطیسی و EDS نانوسمیم های CoZn با غلظت $M_{Zn}=0.09$ و $Co=0.3$ در زمان های خاموشی مختلف با شرایط زمان کاهش/اکسایش ۵ ms و ولتاژ ۸۰ کاهش/اکسایش ۱۸ V قبل و بعد از تابکاری.....	۸۰
جدول (۶-۳) : نتایج آنالیز مغناطیسی و EDS نانوسمیم های CoZn با غلظت $M_{Zn}=0.12$ و $Co=0.3$ در زمان های خاموشی مختلف با شرایط زمان کاهش/اکسایش ۵ ms و ولتاژ ۸۷ کاهش/اکسایش ۱۸ V قبل و بعد از تابکاری.....	۸۷
جدول (۷-۳) : نتایج آنالیز مغناطیسی و EDS نانوسمیم های CoZn با غلظت $M_{Zn}=0.15$ و $Co=0.3$ در زمان های خاموشی مختلف با شرایط زمان کاهش/اکسایش ۵ ms و ولتاژ ۹۱ کاهش/اکسایش ۱۸ V قبل و بعد از تابکاری.....	۹۱

فهرست علائم اختصارات

H_c (coercivity)	نیروی وادارندگی در راستای محور سیم
M (magnetization)	مغناطش
M_s (saturation magnetization)	مغناطش اشباع
S (squareness)	مربعی بودن
pH	اسیدیته
t_{red} (reduction time)	زمان کاهش
t_{oxi} (oxidation time)	زمان اکسایش
t_{off} (off time)	زمان خاموشی
V_{red} (reduction voltage)	ولتاژ کاهش
V_{oxi} (oxidation voltage)	ولتاژ اکسایش