



دانشگاه اراک

دانشکده علوم پایه

کارشناسی ارشد رشته شیمی (گرایش شیمی-فیزیک)

عنوان:

ساخت و ارزیابی کاتالیزور بازی جامد هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم و بررسی
فعالیت آن در واکنش تبادل استری برای تولید سوخت بیودیزل

پژوهشگر:

مهرداد شاهی

استاد راهنما:

دکتر وحید مهدوی

استاد مشاور:

دکتر محمد سلیمان نژاد

بسم الله الرحمن الرحيم

ساخت و ارزیابی کاتالیست باز جامد هیدرو تالسیت منیزیم - آلمینیوم و بررسی فعالیت
کاتالیزوری آن در واکنش تبادل استری برای تولید سوخت بیودیزل

توسط:

مهرداد شاهی

بايان نامه

ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان پخشی از فعالیت‌های تحصیلی لازم
برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته شیمی-شیمی-فیزیک

دانشگاه اراک

اراک - ایران

ارزیابی و تصویب شده توسط کمیته پایان نامه با درجه: ممتاز...

دکتر وحید مهدوی (استاد راهنمای)

دکتر محمد سلیمان نژاد (استاد مشاور)

دکتر علیرضا صلابت (داور)


شهریور ۱۳۹۲

چکیده

در این پایان نامه ابتدا کاتالیزورهای هیدروتالسیت Mg/Al به روش همرسوبی به نسبت مولی‌های ۱:۱، ۲:۱، ۳:۱، ۴:۱ در محیط بازی تهیه گردید و در دمای 850°C به مدت ۲ ساعت کلسینه شد. این کاتالیزور از لحاظ ساختاری با تکنیک‌های SEM، XRD، FT-IR و TGA مورد بررسی قرار گرفت. الگوی XRD برای هیدروتالسیت Mg/Al کلسینه شده در دمای 1123°K پیک‌های بسیار واضحی از Al_2O_3 و MgO نشان می‌دهد. در طیف FT-IR این گونه‌ها حضور گروه کربنات قبل از کلسینه شدن آشکار است. کاتالیزور ساخته شده در واکنش تبادل استری بوتیل استات و متانول در دمای 368°K و فشار یک اتمسفر بررسی شد. این واکنش به عنوان یک مدل ساده مورد استفاده قرار گرفت تا در آن قدرت بازی کاتالیزورها برای واکنش تبادل استری و در نهایت تولید بیو دیزل ارزیابی شود. در این کار اثر شرایط آماده سازی بر روی فعالیت کاتالیزور از قبیل دمای کلسینه، نسبت مولی هیدروتالسیت Mg/Al به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این نسبت مولی متانول به بوتیل استات، مقدار کاتالیزور، دمای واکنش، زمان واکنش و زمان فعال سازی بررسی شد. از روغن‌های مختلف به عنوان نمونه استفاده شد. بازده تولید بیو دیزل در حضور روغن‌های مختلف متفاوت بود که بالاترین بازده با روغن سرخ‌کردنی و کمترین بازده با روغن موتور بود.

فصل اول : آشنایی با کاتالیزورها

۱-۱-۱- معرفی کاتالیزور.....	۲
۱-۱-۲- تاریخچه ای کاتالیزورها.....	۳
۱-۱-۳- سیستم‌های کاتالیست ها.....	۳
۱-۲-۱- کاتالیست‌های همگن.....	۴
۱-۲-۲- کاتالیست‌های غیرهمگن.....	۴
۱-۲-۳- ۱- کاتالیزورهای آنزیمی.....	۶
۱-۳-۱- ساختار و بافت کاتالیستی.....	۶
۱-۳-۲- مراحل واکنش کاتالیستی.....	۸
۱-۳-۳- ۱- نفوذ بیرونی.....	۸
۱-۳-۴- نفوذ درون حفره.....	۱۰
۱-۳-۵- ۱- جذب.....	۱۱
۱-۴-۱- واکنش سطح.....	۱۱
۱-۵-۱- مراحل محصول.....	۱۳
۱-۵-۲- عسرعت‌های کلی.....	۱۴

ف

۱۴	۶-۱ تشخیص عملکرد کاتالیست
۱۵	۱-۷-۱ اجزای سازنده کاتالیست
۱۵	۱-۷-۱-۱ اجزای فعال
۱۶	۲-۷-۱ پایه
۱۷	۳-۷-۱ ارتقادهندها
۱۸	۱-۸-۱ انواع مواد کاتالیستی
۱۸	۱-۸-۱-۱ فلزها
۱۹	۲-۸-۱ نیمه رساناهای
۲۰	۱-۸-۱-۳ نارساناهای و اسیدهای جامد
۲۱	۱-۸-۱-۳-۱ آلومینا
۲۲	۱-۸-۱-۳-۲ خاکهای رس طبیعی
۲۲	۱-۸-۱-۳-۳ سیلیکا-آلومینا
۲۵	۱-۸-۱-۴ زئولیت‌ها
۲۷	۱-۹-۱ ساخت کاتالیست‌ها
۲۷	۱-۹-۱-۱ اجزای فعال تکی و پایه‌ها

ف

- ۲۷..... ۱-۱-۹-۱ محلول نمک فلزی
- ۲۸..... ۲-۱-۹-۱ رسوبگیری کنترل شده
- ۲۹..... ۳-۱-۹-۱ لخته و ژل شدن
- ۳۰..... ۴-۱-۹-۱ شستشو و صاف کردن
- ۳۱..... ۵-۱-۹-۱ خشک کردن
- ۳۲..... ۶-۱-۹-۱ کلسیناسیون (تکلیس)
- ۳۲..... ۱۲-۹-۱ اکسیدهای دوگانه
- ۳۳..... SiO₂-Al₂O₃ ۱-۲-۹-۱
- ۳۳..... NiO-Al₂O₃ ۲-۲-۹-۱
- ۳۴..... ۳-۲-۹-۱ زئولیتها
- ۳۴..... ۱۰-۱ رسوب اجزای فعال
- ۳۴..... ۱-۱۰-۱ روش همسویی
- ۳۶..... ۲-۱۰-۱ جذب سطحی
- ۳۷..... ۳-۱۰-۱ تبادل یونی
- ۳۹..... ۴-۱۰-۱ تلقیح یا آغشته سازی

۱۰-۱ فعال سازی ۴۱

فصل دوم : بررسی هیدروتالسیت منیزیم بعنوان کاتالیزور باز جامد

۱۱ مقدمه ۴۳

۱-۲ مواد هیدروتالسیت مانند و روش‌های سنتز آن ۴۵

۱-۱-۲ روش همرسوبی ۴۵

۲-۱-۲ روش هیدرولیز اوره ۴۷

۳-۱-۲ روش درمان گرمایی ۴۸

۴-۱-۲ روش سنتز احتراقی ۴۹

۱-۲ روش سل-ژل ۴۹

۶-۱-۲ تابش مایکروویو ۵۱

۷-۱-۲ فعال سازی بخار ۵۲

۸-۱-۲ روش حلحل گرمایی ۵۳

۲-۲ هیدروتالسیت‌ها بعنوان کاتالیزور و جاذب ۵۴

۳-۲ هیدروتالسیت‌ها بعنوان کاتالیزور بازی ۵۵

۱-۳-۲ نراکم نووناگل ۵۶

۵۷.....	۲-۳-۲ تراکم آلدولی
۵۸.....	۳-۳-۲ افزایش مایکل
۵۹.....	۴-۳-۲ هیدروتالسیت بعنوان جاذب کربن دیوکسید
۵۹.....	۴-۲ تبادل استری از تری گلیسریدها
۶۱.....	۱-۴-۲ بیودیزل چیست؟
۶۲.....	۲-۴-۲ بیودیزل چگونه ساخته می شود؟
۶۳.....	۳-۴-۲ تاثیرات بیودیزل بر طبیعت
۶۳.....	۴-۴-۲ ویژگی های فیزیکی بیودیزل
۶۳.....	۴-۴-۲ فرآورده های جانبی بیودیزل
۶۴.....	۶-۲ بررسی برخی مقالات مرتبط
فصل سوم: مراحل تجربی	
۶۶.....	۱-۳ معرفی مواد شیمیایی
۶۶.....	۲-۳ تهییه کاتالیزورها
۶۶.....	۱-۲-۳ سنتز کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت $Mg/Al = 3/1$ به روش همرسوبی
۶۷.....	۳-۳ تعیین کاراکتر و خصوصیات ساختاری کاتالیزور

۶۸.....	۴-۳ تست راکتوری
۶۸.....	۵-۳ شرایط آنالیز
۶۹.....	۶-۳ ضریب تصحیح
۷۰	۷-۳ تعیین نسبت بهینه Mg/Al
۷۱.....	۸-۳ تعیین دمای بهینه برای کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت مولی $Mg/Al = 3/1$
۷۱.....	۹-۳ بررسی پارامترهای موثر بر بازده واکنش تبادل استری n -بوتیل استات با متانول
۷۱.....	۱-۹-۳ بررسی اثر دما
۷۲.....	۲-۹-۳ بررسی اثر مقدار کاتالیزور
۷۲.....	۳-۹-۳ بررسی اثر مدت زمان انجام واکنش تبادل استری
۷۲.....	۴-۹-۳ بررسی اثر مدت زمان فعالسازی کاتالیزور
۷۳.....	۱۰-۳ واکنش تبادل استری
۷۳.....	۱-۱۰-۳ واکنش تبادل استری روغن کتان با متانول در حضور کاتالیزور
۷۴.....	۲-۱۰-۳ واکنش تبادل استری روغن ذرت با متانول در حضور کاتالیزور
۷۴.....	۳-۱۰-۳ واکنش تبادل استری روغن سوخته موتور با متانول در حضور کاتالیزور
۷۴.....	۴-۱۰-۳ واکنش تبادل استری روغن پساب آشپزخانه با متانول در حضور کاتالیزور

فصل چهارم: بحث و نتیجه‌گیری

۷۶.....	۴ تعیین کاراکتر و خصوصیات ساختاری
---------	-----------------------------------

۱-۱-۴ طیفبینی مادون قرمز (FT-IR).....	۷۶
۲-۱-۴ آنالیز حرارتی.....	۸۲
۳-۱-۴ مطالعه SEM و تعیین مورفولوژی و اندازه‌ی ذرات.....	۸۵
۴-۱-۴ مطالعه پراش اشعه ایکس (XRD).....	۹۴
۲-۴ بررسی کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم در واکنش تبادل استری.....	۹۵
۱-۲-۴ تست راکتوری کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم جهت تعیین نسبت بهینه منیزیم-آلومینیوم، متانول و n-بوتیل استات.....	۹۵
۱-۱-۲-۴ تعیین دمای کلسینه بهینه.....	۹۸
۲-۱-۲-۴ بررسی اثر دما در واکنش تبادل استری.....	۱۰۰
۳-۱-۲-۴ بررسی اثر دمای فعال‌سازی در واکنش تبادل استری.....	۱۰۲
۴-۱-۲-۴ بررسی اثر مقیدار کاتالیزور در واکنش تبادل استری.....	۱۰۳
۵-۱-۲-۴ بررسی اثر مدت زمان واکنش تبادل استری.....	۱۰۴
۶-۱-۲-۴ بررسی اثر مدت زمان فعال‌سازی کاتالیزور در واکنش تبادل استری.....	۱۰۶
۷-۱-۲-۴ بررسی زمان کلسینه کردن بر روی کاتالیزور.....	۱۰۸
۸-۱-۲-۴ بررسی اثر حلال در واکنش تبادل.....	۱۰۹
۳-۴ بررسی واکنش تبادل استری متانول با n-بوتیل استات در حضور کاتالیزور همگن.....	۱۱۱

۴-۴ بررسی واکنش تبادل استری روغن‌های مختلف با متانول و بررسی برخی از عوامل موثر بر واکنش ۱۱۰

۱-۴-۴ بررسی اثر دمای واکنش تبادل ۱۱۴
استری

۲-۴-۴ بررسی اثر زمان واکنش تبادل ۱۱۵
استری

فهرست جدول‌ها

جدول(۱-۱): واکنش‌های با کاتالیزگری ۲۴

جدول(۳-۱): روش محاسبه ضریب FID ۶۹

جدول(۱-۴): اندازه ذرات محاسبه شده $k_{\alpha Cu} = 1/542 \text{ \AA}$ و با فرض کروی بودن ذرات ۹۴
 $K = 0.9$

جدول(۲-۴): نسبت بهینه Mg/Al ۹۶

ادامه جدول(۲-۴): نسبت بهینه Mg/Al ۹۷

جدول(۴-۳): تعیین دمای بهینه کاتالیزور با نسبت ۳:۱ ۹۹

جدول(۴-۴) تعیین دمای واکنش تبادل استری ۱۰۱

جدول(۴-۵): تعیین دمای فعال‌سازی واکنش تبادل استری ۱۰۲

جدول(۴-۶): بررسی اثر مقدار کاتالیزورهیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم بر واکش تبادل استری ۱۰۳

جدول(۷-۴): بررسی اثر مدت زمان انجام واکنش تبادل استری ۱۰۵

جدول(۴-۸): بررسی اثر مدت زمان فعالسازی در واکنش تبادل استری.....
۱۰۷

جدول(۴-۹): بررسی اثر مدت زمان کلسینه کردن کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با
نسبت Mg/Al = 3:1.....
۱۰۸

جدول(۴-۱۰): بررسی اثر حلال در واکنش تبادل استری.....
۱۱۰

جدول(۴-۱۱): بررسی کاتالیزور همگن در واکنش تبادل استری.....
۱۱۱

جدول(۴-۱۲): واکنش تبادل استری روغن‌های مختلف با مтанول در حضور کاتالیزور هیدروتالسیت
منیزیم-آلومینیوم.....
۱۱۴

جدول(۴-۱۳): بررسی اثر دمایی واکنش تبادل استری روغن با مтанول.....
۱۱۵

جدول(۴-۱۴): بررسی زمان واکنش، واکنش تبادل استری روغن-متانول.....
۱۱۶

فهرست شکل‌ها

شکل(۱-۱): ساختار الکترونی یک نیمه‌رسانای ذاتی.....
۱۹

شکل(۱-۲): اسیدیته در کاتالیست‌های سیلیکا-آلومینا.....
۲۳

شکل(۱-۳): الگوی فعالیت برای جامد‌های اسیدی.....
۲۵

شکل(۱-۴): واحدهای سازنده زئولیت.....
۲۶

شکل(۱-۵): ساختار یک هیدروژل.....
۲۹

شکل(۱-۶): از دست رفتن حجم تخلخل در یک هیدروژل سیلیکا در اثر خشک
شدن.....
۳۱

شکل(۱-۷): مراحل رسوب‌گذاری جزء‌فعال.....
۳۵

شکل(۱-۸): تبادل یون فاجازیت NaY^+ با یون‌های H^+ و La^{3+} ۳۸

شکل(۱-۹): مراحل تلقیح جزء فعال ۳۹

شکل(۱-۱۰): نیمرخ حفره و ذره پس از خشک کردن ۴۰

شکل(۲-۱): شمایی از هیدروتالسیت با آنیون‌های بین لایه‌ای آن ۴۴

شکل(۱-۴-a): طیف مادون قرمز کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۷۶ ۱:۱

شکل(۱-۴-b): طیف مادون قرمز کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۷۷ ۲:۱

شکل(۱-۴-c): طیف مادون قرمز کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۷۷ ۳:۱

شکل(۱-۴-d): طیف مادون قرمز کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۷۸ ۴:۱

شکل(۲-۴-a): طیف مادون قرمز کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۷۸ ۱:۱

شکل(۲-۴-b): طیف مادون قرمز کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۷۹ ۲:۱

شکل(۲-۴-c): طیف مادون قرمز کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۷۹ ۳:۱

شکل(۲-۴-d): طیف مادون قرمز کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۸۰ ۴:۱

- شکل(۳-۴): طیف مادون قرمز کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم بعد از واکنش تبادل استری متانول و n-بوتیل استات ۸۰
- شکل(۴-۴): طیف مادون قرمز کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم بعد از واکنش تبادل استری روغن سرخ کردنی و متانول ۸۱
- شکل(۴-۵): نمودار TGA مربوط به کاتالیست هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۳:۱ ۸۲
- شکل(۴-۶): نمودار DTA مربوط به کاتالیست هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۳:۱ ۸۳
- شکل(۴-۷): نمودار TGA-DTA-DTG مربوط به کاتالیست هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۳:۱ ۸۴
- شکل(۴-۸): نمودار DSC مربوط به کاتالیست هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۳:۱ ۸۵
- شکل(۹-۴): SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۲:۱ (بزرگنمایی ۱۰۰۰) ۸۶
- شکل(۱۰-۴): SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۲:۱ (بزرگنمایی ۷۵۰۰) ۸۷
- شکل(۱۱-۴): SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۲:۱ (بزرگنمایی ۴۰۰۰) ۸۸
- شکل(۱۲-۴): SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۲:۱ (بزرگنمایی ۲۰۰۰) ۸۹
- شکل(۱۳-۴): SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۲:۱ (بزرگنمایی ۱۰۰۰) ۹۰

- شكل(۱۴-۴) : SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۲:۱ (بزرگنمایی ۸۸ (۱۰۰۰)
- شكل(۱۵-۴) : SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۲:۱ (بزرگنمایی ۸۸ (۷۵۰۰)
- شكل(۱۶-۴) : SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۳:۱ (بزرگنمایی ۸۹ (۱۰۰۰)
- شكل(۱۷-۴) : SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۳:۱ (بزرگنمایی ۸۹ (۷۵۰۰)
- شكل(۱۸-۴) : SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۳:۱ (بزرگنمایی ۹۰ (۴۰۰۰)
- شكل(۱۹-۴) : SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۳:۱ (بزرگنمایی ۹۰ (۲۰۰۰)
- شكل(۲۰-۴) : SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۳:۱ (بزرگنمایی ۹۱ (۱۰۰۰)
- شكل(۲۱-۴) : SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۴:۱ (بزرگنمایی ۹۱ (۱۰۰۰)
- شكل(۲۲-۴) : SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۴:۱ (بزرگنمایی ۹۲ (۷۵۰۰)
- شكل(۲۳-۴) : SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۴:۱ (بزرگنمایی ۹۲ (۴۰۰۰)
- شكل(۲۴-۴) : SEM نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۴:۱ (بزرگنمایی ۹۳ (۲۰۰۰)

- شکل(۲۵-۴): نمونه هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۴:۱ (بزرگنمایی ۹۳ ۱۰۰)
- شکل(۲۶-۴): طیف XRD کاتالیزور هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت‌های مولی ۱:۱، ۲:۱، ۳:۱، ۴:۱ ۹۵
- شکل(۲۷-۴): نمودارهای مربوط به تعیین نسبت بهینه Mg/Al ۹۸
- شکل(۲۸-۴): نمودار مربوط به تعیین دمای کلسینه بهینه ۱۰۰
- شکل(۲۹-۴): نمودار مربوط به تعیین دمای بهینه برای واکنش تبادل استری ۱۰۱
- شکل(۳۰-۴): نمودار مربوط به تعیین دمای فعال‌سازی برای واکنش تبادل استری ۱۰۳
- شکل(۳۱-۴): نمودار مربوط به تعیین مقدار کاتالیست هیدروتالسیت منیزیم-آلومینیوم با نسبت ۳:۱ ۱۰۴
- شکل(۳۲-۴): نمودار مربوط به اثر زمان واکنش تبادل استری ۱۰۵
- شکل(۳۳-۴): نمودار مربوط به اثر فعال‌سازی در واکنش تبادل استری ۱۰۶
- شکل(۳۴-۴): نمودار مربوط به اثر زمان کلسینه کردن کاتالیزور در واکنش تبادل استری ۱۰۹
- شکل(۳۵-۴): نمودار مربوط به اثر حلال بر واکنش تبادل استری ۱۱۰
- شکل(۳۶-۴): نمودار مربوط به اثر کاتالیزور همگن در واکنش تبادل استری ۱۱۲

شکل(۳۷-۴): طی ف FT-IR بی دیزل و سنتزی.....	۱۱۳
شکل(۳۸-۴): بررسی اثر دما در واکنش تبادل استری روغن و متانول.....	۱۱۵
شکل(۳۹-۴): بررسی اثر زمان بر بازده واکنش تبادل استری.....	۱۱۶

فصل اول

مروری بر کاتالیزورها و بررسی آنها

استفاده از کاتالیزورهای بازی جامد در فرایندهای صنعتی اهمیت بسیاری دارد . از جمله مهمترین کاربردهای کاتالیزورهای بازی استفاده از آنها در واکنش تبادل استری برای تولید بیودیزل است، که دارای اهمیت جهانی است. امروزه استفاده روز افزون از سوختهای فسیلی ، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر نفتی، دانشمندان و محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی که تجدید پذیر باشد ترغیب نموده است که سوخت طیعی بیودیزل از جمله آنهاست .

بیو دیزل عبارت است از استرهای مونو الکیل اسیدهایی با زنجیره‌ی بلند . در واقع بیودیزل شامل طیف وسیعی از سوختهای است که از انواع روغن‌های گیاهی و چربی‌های جانوری تهیه می- گردد . محصول جانبی در فرایندهای بیودیزل گلیسیرین است که اهمیت بسیاری دارد . از گلیسیرین در صنایع دارو سازی، صابون سازی ، تولید مواد غذایی و آرایشی کرم‌ها و لوسین‌ها و غیره استفاده می‌گردد و در خمیر دندان به عنوان ماده ضدیخ به کار می‌رود .

۱-۱- معرفی کاتالیزور

کاتالیزور ماده‌ای است که سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می‌دهد بدون اینکه در فراورده‌ی نهایی ظاهر شود. عبارت کاتالیزور از دو لغت یونانی تشکیل شده است: "کاتا" به معنی پایین و "لیزین" به معنی شکستن یا بیدار کردن میل ترکیبی خفته است کاتالیزورها نیروهای طبیعی را که مانع از انجام واکنش است، از بین می‌برند. کاتالیزورها سرعت واکنش‌های شیمیایی را که از نظر ترمودینامیکی انجام پذیرند، افزایش می‌دهند بنابراین روی ثابت تعادل واکنش اثری ندارند و در پایان واکنش بدون تغییر باقی می‌مانند. نتایج نشان می‌دهد که واکنش در حضور کاتالیزور در دمای کمتری انجام می‌گیرد و استفاده از کاتالیزور باعث کاهش انرژی فعالسازی واکنش می‌گردد. به عنوان مثال سرعت تجزیه‌ی KClO_3 را می‌توان با افزایش مقدار کمی از MnO_2 به عنوان کاتالیزور به طور فوق العاده‌ای افزایش داد.

برای کامل‌تر کردن تعریف کاتالیزور باید به نکات زیر توجه نماییم :

- ۱ - کاتالیزور می‌تواند یک ماده جامد، مایع، گاز و یا یک ترکیب پیچیده باشد.
- ۲ - کاتالیزور در ضمن افزایش سرعت واکنش می‌تواند نقش جهت‌دهنده‌ی نیز داشته باشد.
- ۳ - عمر کاتالیزورها محدود است.
- ۴ - کاتالیزور روی ثابت تعادل واکنش بی‌اثر است.
- ۵ - واکنشی که از نظر ترمودینامیکی انجام پذیر نیست در مجاورت کاتالیزور نیز انجام نمی‌گردد.
- ۶ - هیچ رابطه‌ی استوکیومتری بین مقدار ماده‌ی تبدیل شده به محصول و مقدار کاتالیزور مصرف شده‌ای که فعالی خود را از دست داده است وجود ندارد.