

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسمه تعالی



تأییدیه اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اعضای هیأت داوران نسخه نهایی پایان نامه خانم سارا کریلایی خانی رشته شیمی معدنی تحت عنوان "سنتز و شناسایی چارچوب های فلز- آلی نانو متخلخل بر پایه ی مخلوط لیگاند های ۴۰۱- بنزن دی تترازول و بنزن کربوکسیلات ها" را از نظر فرم و محتوا بررسی نموده و آن را برای اخذ درجه کارشناسی ارشد و برگزاری جلسه دفاعیه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۸ مورد تأیید قرار دادند.

امضاء	رتبه علمی	نام و نام خانوادگی	اعضای هیأت داوران
	استاد	دکتر علی مرسلی	۱ - استاد راهنما
	استاد	دکتر خدایار قلیوند	۲ - استاد ناظر داخلی
	استاد	دکتر علیرضا محبوب	۳ - استاد ناظر داخلی
	استاد	دکتر حمیدرضا خواصی	۴ - استاد ناظر خارجی
	استاد	دکتر خدایار قلیوند	۵ - نماینده تحصیلات تکمیلی

آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر معکاران طرح، در مورد نتایج پژوهش‌های علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرح‌های تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد.

تبصره: در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می‌شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب، نرم افزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه) حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین‌نامه های مصوب انجام شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این آیین‌نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۸۷/۴/۱ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۸۷/۴/۲۳ در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید

رسید و در جلسه مورخ ۸۷/۷/۱۵ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم الاجرا است.

«اینجانب... سا. کربلایی جابجی... دانشجوی

رشته... کیمیا معدنی... ۱۳۸۹... تحصیلی... ورودی سال

مقطع... کارشناسی ارشد... دانشکده

معلم پایه... متعهد می شوم کلیه نکات مندرج در

آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی

دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته های علمی مستخرج از پایان

نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین

نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می دهم که از طرف

اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع بنام بنده و یا هر گونه

امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت

به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام

خواهم نمود و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم»

امضا:.....

سا. کربلایی جابجی.....

تاریخ: ۱۳۹۲، ۲، ۱

.....

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیت های علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند:

ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد.

ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند:

«کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری نگارنده در رشته تئوری محلی است که در سال ۱۳۹۱ در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم/جناب آقای دکتر علی برسی، مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر و مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر از آن دفاع شده است.»

ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد.

ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند.

ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تامین نماید.

ماده ۶: اینجانب سارا کریمی حاجی دانشجوی رشته تئوری محلی مقطع کارشناسی ارشد تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

نام و نام خانوادگی: سارا کریمی حاجی

تاریخ و امضا: ۱۳۹۲، ۲، ۱



دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده علوم پایه

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد شیمی (معدنی)

عنوان پایان نامه:

سنتز و شناسایی چارچوب های فلز-آلی نانو متخلخل بر پایه ی
مخلوط لیگند های ۴،۱- بنزن دی تترازول و بنزن کربوکسیلات ها

نگارش:

سارا کربلایی خانی

استاد راهنما:

دکتر علی مرسلی

بهمن ۱۳۹۱

تقدیم به،

پدر فداکار،

مادر مهربان،

برادر

و

خواهران عزیزم...

تقدیر و تشکر

خدای مهربانم حضور با عظمت تو را هزاران بار شکر می‌گویم، اکنون که به لطف این دوره از تحصیل را به پایان می‌برم سپاس بی‌پایان خود را تقدیم می‌دارم به:

استاد گرانقدر و فرزانه ام، "جناب آقای دکتر علی مرسلی"، که همواره از پشتیبانی و راهنمایی های ایشان بهره مند بوده ام.

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علیرضا محبوب که همواره من را مورد لطف و عنایت خود قرار دادند.

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر خدایار قلیوند که از تجربیات با ارزش ایشان بهره مند بودم.

استاد گرانقدر جناب آقای دکتر حمید رضا خواصی که با نهایت لطف، زحمت مطالعه، نظارت و تصحیح رساله مرا به عهده گرفتند.

سرکار خانم رحمانی، سرکار خانم فردین دوست، جناب آقای مهندس رضایی که در طول این دوره همکاری و مساعدت بسیار خوبی با اینجانب داشتند.

دوستان و همکاران بسیار خوبم در آزمایشگاه که در نهایت صمیمیت مرا در انجام این کار یاری نمودند.

و در نهایت از خانواده عزیزم که همیشه زحمات من به دوش آنها بود تقدیر و تشکر می‌کنم.

چکیده

در یک مطالعه ی بسیار جالب ما موفق به تهیه ی چارچوب فلز-آلی آنیونی (KMTI-1) $\{[Dimethylammonium]_2[Zn_3(Benzenedicarboxylate)_4]. 8Dimethylformamide\}$ با حفرات بزرگ شدیم. این ترکیب متشکل از لیگند آلی بنزن دی کربوکسیلیک اسید و نمک فلزی روی نترات است که داخل حفرات آن مولکول های حلال دی متیل فرم آمید و کاتیون های دی متیل آمونیوم قرار دارند. حضور کاتیون های دی متیل آمونیوم که در اثر هیدرولیز دی متیل فرم آمید بوجود آمده اند، به ما این امکان را داد که روی این چارچوب فلز-آلی واکنش های پساسنتزی تعویض کاتیون را با تعدادی از کاتیون های فلزی از جمله Li^+ ، Cu^{2+} و Na^+ انجام دهیم. تعویض این کاتیون ها با کاتیون دی متیل آمونیوم موجود در حفرات KMTI-1 به کمک آنالیز های ICP، CHN، 1H NMR و TGA اثبات شده است. در نهایت، مساحت سطح چارچوب های بدست آمده را اندازه گیری کرده و با مساحت سطح KMTI-1 مقایسه نمودیم. در اثر تعویض کاتیون دی متیل آمونیوم با یون های Li^+ مساحت سطح چارچوب از $246/55 m^2.g^{-1}$ به $271 m^2.g^{-1}$ افزایش یافته و همچنین نوع ایزوترم جذب گار نیتروژن از نوع V در چارچوب KMTI-1 به نوع I، که مربوط به ترکیبات میکرومتخلخل می باشد، در ترکیب KMTI-1Li تبدیل شده است. علاوه بر چارچوب KMTI-1، طی آزمایشات انجام شده ما موفق به سنتز و تهیه ی تک کریستال از یک چارچوب فلز-آلی متخلخل جدید، $\{[Zn_3(Benzeneditetrazolate)(Naphthalenedicarboxylate)].xDimethylformamide\}$ (KMTI-2) که متشکل از مخلوط لیگند های ۱،۴- بنزن دی تترازول و ۶،۱- نفتالن دی کربوکسیلیک اسید و نمک فلزی روی نترات است، شدیم. این ترکیب تحت آنالیز X-ray single crystal diffraction قرار دارد.

کلمات کلیدی: چارچوب فلز-آلی، واکنش پساسنتزی، تعویض کاتیون، مساحت سطح.

فهرست مطالب

۱	فصل اول: مقدمه
۱-۱	۱-۱-۱ چارچوب های فلز-آلی (MOFs) یا پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل (PCP)
۵	۱-۱-۱-۱ طراحی ساختار MOF ها
۷	۱-۱-۲ فاکتورهای موثر بر روی ساختار MOF ها
۸	۱-۱-۳ خصوصیات چارچوب های فلز-آلی
۱۰	۱-۱-۴ تعویض مهمان
۱۲	۱-۲-۱ انواع MOF ها
۱۲	۱-۲-۱-۱ چارچوب هاب فلز-آلی آنیونی
۱۸	۱-۲-۱-۲ انواع مختلف روش های سنتز MOF ها
۲۲	۱-۲-۱-۳ پتانسیل های کاربردی MOF ها
۲۲	۱-۴-۱ ذخیره سازی هیدروژن و متان در چارچوب های فلز-آلی
۲۳	۱-۴-۱-۱ مکانیسم ذخیره گاز در MOF ها
۲۴	۱-۴-۱-۲ اهمیت ذخیره سازی H_2
۲۵	۱-۴-۱-۳ ذخیره سازی هیدروژن در ساختارهای MOF
۲۵	۱-۴-۱-۴ ذخیره ی گاز متان
۲۶	۱-۴-۱-۵ جذب کربن دی اکسید
۲۶	۱-۴-۱-۶ ذخیره ی گاز استیلن
۲۶	۱-۴-۱-۷ جداسازی ترکیبات
۲۷	۱-۴-۱-۸ استفاده به عنوان کاتالیزور
۲۷	۱-۴-۱-۹ استفاده از خاصیت لومینسانس
۲۷	۱-۴-۱-۱۰ استفاده به عنوان حسگر
۲۸	۱-۴-۱-۱۱ استفاده در سیستم های آزادسازی دارو
۲۸	۱-۴-۱-۱۲ تعویض یون
۳۰	فصل دوم: بخش تجربی
۳۰	۱-۲-۱ مواد و حلال های مصرفی
۳۰	۱-۲-۲ دستگاه های مورد استفاده
۳۱	۱-۲-۳ روش انجام آزمایشات
۳۱	۱-۳-۲-۱ سنتز چارچوب فلز-آلی (KMTI-1) (۱) $\{[HDMA]_2[Zn_3(BDC)_4 \cdot 8DMF]\}$

۳۲ { [Zn(BDT)(NDC)].nDMF } (۲) (KMTI-2) فلز-آلی سنتز چارچوب فلز-آلی
۳۲ سنتز نانو مکعب های چارچوب فلز-آلی KMTI-1 با استفاده از روش هیدروترمال
۳۳ فرایند پسا سنتزی تعویض کاتیون چارچوب فلز-آلی KMTI-1 با یون های Cu^{2+} ، Li^+ و Na^+
۳۶ فصل سوم : نتایج و بحث
۳۶ ۱-۳- سنتز و تهیه ی بلورهای چارچوب فلز-آلی آنیونی (KMTI-1) $[\text{HDMA}]_2[\text{Zn}_3(\text{BDC})_4].8\text{DMF}$
۳۶ ۱-۱-۳- فرایند پسا سنتزی تعویض کاتیون چارچوب فلز-آلی KMTI-1 با یون های Cu^{2+} ، Li^+ و Na^+
۴۱ ۲-۱-۳- ساختار بلوری چارچوب فلز-آلی KMTI-1
۴۲ ۳-۱-۳- خواص حرارتی چارچوب فلز-آلی KMTI-1
 ۴-۱-۳- چگونگی فعال نمودن ترکیب KMTI-1 و خارج نمودن مولکول های مهمان DMF از حفرات
۴۳ این چارچوب فلز-آلی
۴۶ ۵-۱-۳- تعویض کاتیون آلی HDMA^+ با یون های Cu^{2+}
۴۷ ۱-۵-۱-۳- بررسی فرایند تعویض کاتیون ترکیب KMTI-1 با Cu^{2+}
۵۰ ۶-۱-۳- بررسی فرایند تعویض کاتیون آلی HDMA^+ در ترکیب KMTI-1 با Li^+ و Na^+
۵۰ ۱-۶-۱-۳- فرایند تعویض کاتیون چارچوب فلز-آلی KMTI-1 با Li^+
۵۵ ۲-۶-۱-۳- فرایند تعویض کاتیون چارچوب فلز-آلی KMTI-1 با Na^+
 ۷-۱-۳- فعال نمودن ترکیبات KMTI-1Cu ، KMTI-1Li ، KMTI-1Na و تهیه ی چارچوب های فلز-آلی
۵۷ فعال آنها
۵۷ ۸-۱-۳- بررسی مساحت سطح در ترکیب های KMTI-1، KMTI-1Cu ، KMTI-1Li و KMTI-1Na
 ۹-۱-۳- بررسی رابطه ی بین مساحت سطح چارچوب فلز-آلی KMTI-1Li و KMTI-1Na با شعاع
۶۰ واندروالس یون های فلزی
۶۱ ۱۰-۱-۳- سنتز نانو مکعب های چارچوب فلز-آلی KMTI-1
۶۴ ۲-۳- سنتز و تهیه ی بلورهای چارچوب فلز-آلی (KMTI-2) $\{ [\text{Zn}(\text{BDT})(\text{BDC})].x\text{DMF} \}$
۶۷ ۳-۳- نتیجه گیری
۶۷ مراجع

فهرست شکل ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱- نمایش مقیاس اندازه میکرو، مزو و ماکرو، خطوط ضربداری نمایش محدوده نانو متخلخل می باشد	۲
شکل ۱-۲- طبقه بندی آیوپاک ایزوترم های جذب سطحی	۳
شکل ۱-۳- ایزوترم های جذب سطحی مشاهده شده چارچوب های متخلخل در طی فرایند تبدیل از غیر متخلخل به متخلخل	۴
شکل ۱-۴- قسمت های سازنده چارچوب های فلز-آلی	۶
شکل ۱-۵- نمایش انواع واحدهای سازنده آلی	۷
شکل ۱-۶- تصویری از ساختار چارچوب فلز-آلی آنیونی $2[\text{NH}_2(\text{CH}_3)_2]^+ \cdot 9\text{DMA}$ بعد از تعویض کاتیون با یون فلزی Ni^{2+}	۱۳
شکل ۱-۷- نمایش شماتیک جایگیری کاتیون های رنگساز پیریدینیوم همی سیانین در حفرات چارچوب فلز-آلی $(\text{Me}_2\text{NH}_2)_3^+[\text{In}_3(\text{BTB})_4] \cdot 12\text{DMF} \cdot 22\text{H}_2\text{O}$	۱۴
شکل ۱-۸- نمایش سه بعدی چارچوب $\text{K}_5[\text{Tb}_5(\text{IDC})_4(\text{ox})_4] \cdot 20\text{H}_2\text{O}$ که در آن یون های K^+ موجود در حفرات با رنگ آبی و حفرات هشت وجهی با رنگ زرد نشان داده شده اند	۱۵
شکل ۱-۹- نمایشی از اتصال دهنده های کربوکسیلاتی و MOF های بدست آمده این لیگند ها	۱۶
شکل ۱-۱۰- نمایش شماتیک از چارچوب فلز-آلی مدوله شده توسط کاتیون های مختلف	۱۷
شکل ۱-۱۱- روش های مختلف سنتز چارچوب های فلز-آلی (الف) هیدروترمال یا سولووترمال، (ب) نفوذ (ج) تبخیر تدریجی (د) میکروویو (ه) اختلاط فیزیکی (و) اولتراسونیک (ی) ویال شیشه ای	۱۹
شکل ۲-۱- طیف های IR (a) رسوب زردرنگ چارچوب فلز-آلی KMTI-1Na (b) رسوب سفید رنگ چارچوب فلز-آلی KMTI-1Li و (c) رسوب آبی رنگ چارچوب فلز-آلی KMTI-1Cu (قرص KBr)	۳۵
شکل ۱-۱-۳- IR (a) رسوب زردرنگ بدست آمده تحت شرایط رفلاکس، (b) بلورهای مناسب ترکیب KMTI-1 جهت تعیین ساختار با بلورنگاری پرتو ایکس	۳۹
شکل ۱-۲-۳- الگوهای XRD (a) شبیه سازی شده از داده های بلورنگاری پرتو ایکس ترکیب KMTI-1، (b) بلورهای مناسب ترکیب KMTI-1 جهت تعیین ساختار با بلورنگاری پرتو ایکس، (c) بلورهای ترکیب KMTI-1 بدست آمده در روش سنتز دیگر با مقیاس بالا، (d) رسوب زردرنگ بدست آمده تحت شرایط رفلاکس، (e) بلورهای ترکیب KMTI-1 بعد از قرار در معرض اتمسفر هوا به مدت سه هفته	۴۰

- شکل ۳-۱-۳- طیف های IR (a) رسوب زردرنگ چارچوب فلز-آلی KMTI-1Na، (b) رسوب سفید رنگ چارچوب فلز-آلی KMTI-1Li و (c) رسوب آبی رنگ چارچوب فلز-آلی KMTI-1Cu (قرص KBr) ۴۰
- شکل ۴-۱-۳- نمایش حضور کانال های دو بعدی در امتداد محور b کریستالوگرافی در MOF آنیونی نانو متخلخل KMTI-1، مولکول های مهمان DMF و کاتیون آلی HDMA⁺ برای وضوح بیشتر حذف شده اند ۴۱
- شکل ۵-۱-۳- نمایش فضای کئوردیناسیون اطراف یون ZnII در ترکیب KMTI-1، (Zn = بنفش، O = قرمز، C = خاکستری و H = سفید) ۴۱
- شکل ۶-۱-۳- رفتار گرمایی تک بلورهای ترکیب KMTI-1 ۴۳
- شکل ۷-۱-۳- الگو های XRD (a) شبیه سازی شده بر مبنای داده های تک بلور ترکیب KMTI-1، (b) ترکیب KMTI-1 بعد از تعویض حلال با MeCN و (c) نمونه ی بدست آمده از حرارت دادن ترکیب KMTI-1 در ۱۰۰ °C به مدت ۸ ساعت بعد از تعویض DMF با MeCN ۴۵
- شکل ۸-۱-۳- طیف های ¹H-NMR ترکیب KMTI-1 بعد از افزودن ۵ mg آمونیوم استات ۴۶
- شکل ۹-۱-۳- طیف ¹H-NMR ترکیب KMTI-1Cu بعد از افزودن ۵ mg آمونیوم استات ۴۹
- شکل ۱۰-۱-۳- الگو های XRD (a) بلور های ترکیب KMTI-1، (b) ترکیب KMTI-1Cu بعد از تعویض کاتیون با Cu²⁺، (c) ترکیب KMTI-1Li بعد از تعویض کاتیون با Li⁺ و (d) ترکیب KMTI-1Na بعد از تعویض کاتیون با Na⁺ ۵۱
- شکل ۱۱-۱-۳- طیف های ¹H-NMR ترکیبات (a) KMTI-1Na و (b) KMTI-1Li بعد از افزودن ۵ mg آمونیوم استات ۵۲
- شکل ۱۲-۱-۳- منحنی های TGA ترکیبات متخلخل (a) KMTI-1Cu، (b) KMTI-1Li و (c) KMTI-1Na در اتمسفر نیتروژن ۵۲
- شکل ۱۳-۱-۳- ایزوترم های جذب-وا جذب نیتروژن چارچوب های فلز-آلی آنیونی (a) KMTI-1، (b) KMTI-1Li ۵۹
- شکل ۱۴-۱-۳- تصویر SEM بالک ترکیب KMTI-1 ۶۲
- شکل ۱۵-۱-۳- تصویر SEM ترکیب KMTI-1 در مقیاس نانو پس از انجام واکنش سولوترمال ۶۲
- شکل ۱۶-۱-۳- طیف های IR (a) ترکیب بالک KMTI-1 و (b) ترکیب KMTI-1 در مقیاس نانو پس از انجام واکنش سولوترمال ۶۳
- شکل ۱۷-۱-۳- طیف های XRD (a) ترکیب بالک KMTI-1 و (b) ترکیب KMTI-1 در مقیاس نانو پس از انجام واکنش سولوترمال ۶۳

شکل ۳-۲-۱- طیف های IR بلورهای مناسب ترکیب KMTI-2 جهت تعیین ساختار با بلورنگاری	پرتو ایکس.....	۶۴
شکل ۳-۲-۲- الگوهای XRD بلورهای مناسب ترکیب KMTI-2 جهت تعیین ساختار با بلورنگاری	پرتو ایکس	۶۵
شکل ۳-۲-۳- رفتار گرمایی تک بلورهای ترکیب KMTI-2.....		۶۵
شکل ۳-۲-۴- نمایش فضای کئوردیناسیون اطراف یون ZnII در ترکیب KMTI-2، (Zn = بنفش،		
O = قرمز، C = خاکستری ، H = سفید و N = آبی).....		۶۵

فهرست جدول ها

عنوان.....	صفحه.....
جدول ۱-۲- نتایج حاصل از آنالیز ICP بدست آمده برای چارچوب های فلز-آلی KMTI-1Cu،	
KMTI-1Li و KMTI-1Na.....	۳۴
جدول ۲-۲- نتایج آنالیز عنصری بدست آمده برای چارچوب های فلز-آلی KMTI-1، KMTI-1Cu،	
KMTI-1Li و KMTI-1Na.....	۳۴
جدول ۱-۱-۳- نتایج حاصل از آنالیز ICP بدست آمده برای چارچوب های فلز-آلی KMTI-1Cu،	
KMTI-1Li و KMTI-1Na.....	۳۸
جدول ۲-۱-۳- نتایج آنالیز عنصری بدست آمده برای چارچوب های فلز-آلی KMTI-1، KMTI-1Cu،	
KMTI-1Li و KMTI-1Na.....	۳۸
جدول ۳-۱-۳- نتایج آنالیز BET بدست آمده برای چارچوب های فلز-آلی KMTI-1، KMTI-1Cu،	
KMTI-1Li و KMTI-1Na.....	۵۹
جدول ۴-۱-۳- داده های بلور نگاری چارچوب فلز-آلی KMTI-1.....	۶۰
جدول ۵-۱-۳- طول پیوندهای انتخابی [Å] و زوایای [°] چارچوب فلز-آلی KMTI-1.....	۶۱

فصل اول

مقدمه

۱-۱- چارچوب های فلز-آلی (MOFs) یا پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل (PCP)


جامدات بلورین با فضاهایی در ابعاد مولکولی، به دلیل خواص جذب سطحی بی نظیر، تبادل یون و خواص کاتالیزوری، توجه شیمی دانان را به خود جلب کرده اند. این جامدات می توانند از لحاظ نوع پیوندهای شیمیایی که اسکلت آن ها را تشکیل می دهند، به سه دسته تقسیم شوند:

۱- ژئولیت های معدنی (پیوندهای کووالانسی)

۲- ترکیبات لایه دار و بلورهای یونی (پیوندهای هیدروژنی و یا پیوندهای یونی)


۳- چارچوب های فلز-آلی (MOF) یا پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل (پیوندهای کئوردیناسیونی)

در زمینه پلیمرهای کئوردیناسیونی، تخلخل یکی از خواص منحصر بفردی است که مطالعه گسترده ای را به خود اختصاص داده است. عدم وجود یک تعریف مشخص در مورد واژه تخلخل سبب شده است که تعداد زیادی از پلیمرهای کئوردیناسیونی که حفره های خالی آن ها توسط حلال یا یون های مخالف پر شده است، نیز متخلخل گزارش شوند، گرچه مشاهده عینی حفره ها دلیل بر تخلخل ترکیب نمی باشد و خاصیت تخلخل آن را اثبات نمی نماید. حفره ها به صورت فضاهای بازی تعریف می شوند که سیالات یا گازها می توانند از آن ها عبور نمایند [۱]. بنابراین برای اینکه ماده ای ترکیب متخلخل نامیده شود، علاوه بر مشاهده ساختاری باید خاصیت تخلخل آن از طریق مطالعات ایزوترم جذب-واجذب گاز به اثبات برسد. حفره هایی که در ترکیبات شبکه ای وجود دارند، دارای یک اندازه و توزیع شکل مشخص در مقایسه با دیگر ترکیبات متخلخل می باشند و بنابراین می توانند به دسته هایی بر اساس اندازه حفره تقسیم شوند [۲]. ترکیبات ماکرو متخلخل دارای قطر حفره بیشتر از ۵۰ نانومتر، ترکیبات مزومتخلخل دارای قطری بین ۲ تا ۵۰ نانومتر و ترکیبات میکرومتخلخل قطری کمتر از ۲ نانومتر دارند. اکثر پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل در محدوده اندازه حفره ی مزومتخلخل و میکرومتخلخل قرار می گیرند (شکل ۱-۱).



شکل ۱-۱- نمایش مقیاس اندازه میکرو، مزو و ماکرو، خطوط ضربدری نمایش محدوده نانو متخلخل می باشد.

جذب مولکول های مهمان در سطح جامد نقش مهمی در تعیین خواص ترکیبات متخلخل ایفا می کند. این جذب نه تنها از طریق برهم کنش مولکول های مهمان با سطوح، بلکه از طریق شکل و اندازه حفره ها کنترل می شود. حفره ها بر اساس اندازه شان طبقه بندی می شوند. تفاوت اساسی بین جذب به وسیله میکرو حفره ها و جذب به وسیله ی یک سطح واحد وجود ندارد و هر دو به خوبی با معادله BET بیان می شوند. جذب توسط مزو حفره ها (۲-۵۰ nm) با تراکم کاپیلاری کنترل شده مسئول یک جذب سطحی زیاد در ناحیه محدود فشار میانی می باشد. این اثر مربوط به برهم کنش های جامد-مولکول نبوده و به شرایط هندسی بستگی دارد که توسط رابطه کلونین نشان داده می شود. جذب سطحی به وسیله میکرو حفره ها (۲-۵ nm) به صورت جذب مولکول ها بر روی سطح جامد نبوده و حاصل پر شدن فضاهای میکرو اندازه موجود، توسط مولکول ها می باشد که خود نتیجه میدان پتانسیل قوی ای است که از همپوشانی پتانسیل همه دیواره ها به دست می آید [۳]. در این مورد ایزوترم جذب سطحی یک افزایش با شیب تند را در محدوده فشارهای نسبی کوچک نشان داده و خطی صاف را در حالت اشباع ایجاد می نماید. شش نوع ایزوترم جذب سطحی وجود دارد که نمایشگر رابطه بین ساختار ترکیب متخلخل و نوع جذب هستند [۴-۵]. این طبقه بندی آیوپاک ایزوترم های جذب سطحی در شکل ۱-۲ نشان داده شده است.




شکل ۱-۲- طبقه بندی آیوپاک ایزوترم های جذب سطحی.

این ایزوترم های جذب سطحی مشخصه جاذب هایی میکرو حفره (نوع I)، غیر متخلخل (نوع II)، جاذب ضعیف (نوع III و V)، و مزو حفره (نوع IV) و ماکرو حفره (نوع VI) می باشند. ایزوترم های جذب سطحی جدیدی برای پلیمرهای کئوردیناسیونی میکرو حفره بدست آمده که مشخصه طبیعت میکرو حفره های یکنواخت آن ها می باشد. برای مثال، وقتی یک تبدیل ساختاری از غیر متخلخل به میکرو حفره در طی فرایند جذب رخ می دهد (که این یکی از ویژگی های پلیمرهای کئوردیناسیونی می باشد) ایزوترم جذب سطحی می تواند ترکیبی از انواع I و II یا I و III باشد. در شکل ۱-۳، ایزوترم جذب سطحی در فشارهای پایین از ایزوترم نوع II تبعیت نموده که در واقع مربوط به فرم غیر متخلخل می باشد. بعد از نقطه مشخص A، ایزوترم با یک افزایش ناگهانی به نوع I نزدیک می شود. در نقطه B تبدیل ساختار از غیر متخلخل به متخلخل کامل می شود. اگر تعداد زیادی تبدیل ساختار رخ دهد، ایزوترم جذب سطحی چند مرحله ای دیده خواهد شد. انعطاف پذیری ساختاری همراه با تبدیلات ساختاری، در ترکیبات متخلخل معدنی هم می تواند رخ دهد. مثال هایی از شبکه های معدنی انعطاف پذیر مشاهده شده است [۱۲-۶].

تغییر ساختاری در شبکه های معدنی در هر حال به اندازه پلیمرهای کئوردیناسیونی مهم نمی باشد، چرا که در ترکیبات متخلخل معدنی، چارچوب ها بسیار تنومند می باشند که خود حاصل از پیوندهای قوی

ای مثل پیوندهای Si/Al-O می باشد.

مساحت سطح ویژه جزء مهمترین فاکتورهای ارزیابی میزان ظرفیت حفره است و با تعداد مولکول هایی که تماس مستقیم دارند در ارتباط می باشد. در سال های اخیر مساحت سطح ویژه ی قابل دسترس از مقدار $500 \text{ m}^2/\text{g}$ که مربوط به زئولیت ها می باشد، به مقادیر بزرگ $4500-5900 \text{ m}^2/\text{g}$ در پلیمرهای کئوردیناسیونی افزایش یافته است [۱۳-۱۴]. این مقادیر خیلی بزرگ تر از مقادیر ایده آل مربوط به ترکیبات کربنی می باشند ($2630 \text{ m}^2/\text{g}$). در اصل باریک شدن دیواره های حفره، مساحت سطح بالاتری فراهم می نماید. در مورد زئولیت های معدنی دیواره های حفره از تعداد زیادی از اتم های Si، O و Al ساخته شده، در حالی که پلیمرهای کئوردیناسیونی دارای دیواره های باریکی هستند. برای مثال وقتی که دیواره از ۴،۴-بی پیریدین تشکیل شده باشد ضخامت دیواره تنها مربوط به یک اتم کربن می باشد و این نشان دهنده این موضوع است که همه اتم های سازنده دیواره می توانند به عنوان سطح جاذب مولکول ها مورد استفاده باشند.



شکل ۱-۳- ایزوترم های جذب سطحی مشاهده شده چارچوب های متخلخل در طی فرایند تبدیل از غیر متخلخل به متخلخل.